


Warszawa, 20 maja 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



Q 06m 15/20

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26316.

Kl. 8 k, 1.

Przemysł Bieliźniany „Asko” A. Strassman i S-ka, Spółka Akcyjna
(Warszawa, Polska).

Sposób impregnowania sztywnych części bielizny.

Zgłoszono 22 lutego 1936 r.

Udzielono 10 marca 1938 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób impregnowania kołnierzyków, mankietów i wszelkich innych sztywnych części bielizny.

Sposób według wynalazku polega na tym, że części bielizny z tkaniny, np. płótna, pokrywa się cienką warstwą roztworu nierozpuszczalnych w wodzie związków celulozy, zwłaszcza nitrocelulozy, która po wyschnięciu pokrywa impregnowaną część bielizny gładką warstwą, nie przyjmującą pyłu ani zanieczyszczeń i obmywaną się łatwo wodą bez zmniejszenia sztywności i połysku danej części bielizny, dzięki czemu unika się prania i prasowania.

W celu pokrycia związkami celulozy obrabianą część bielizny przepuszcza się przez parę walców, z których dolny jest

zanurzony w roztworze związku celulozy, aż do osiągnięcia pożądanego stopnia zwilżenia. Po wysuszeniu pokrywa się powtórnie świeżą cienką warstwą roztworu związku celulozy sposobem natryskowym i ponownie suszy.

Doświadczenie wykazało, że do nasycania bielizny najbardziej nadają się roztwory nitrocelulozy w mieszaninach niższych alkoholi lub ich estrów ze związkami aromatycznymi.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób impregnowania sztywnych części bielizny, np. kołnierzyków lub mankietów, przez pokrywanie ich cienką warstwą roztworu związków celulozy, znamienny tym,

że odpowiednią część białizny przepuszcza się przez parę walców, z których dolny jest zanurzony w roztworze impregnującym, zwłaszcza w roztworze nitrocelulozy w mieszaninie niższych alkoholi lub ich estrów ze związkami aromatycznymi, np. benzenem, po wysuszeniu zaś obrabiany przedmiot ponownie pokrywa się warstwą

impregnującego roztworu przez natryskiwanie.

Przemysł Białizniarzy „Asko”
A. Strassman i S-ka,
Spółka Akcyjna.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.