

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【公開番号】特開2013-32438(P2013-32438A)

【公開日】平成25年2月14日(2013.2.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-008

【出願番号】特願2011-169006(P2011-169006)

【国際特許分類】

C 0 9 K 3/10 (2006.01)

F 1 6 J 15/10 (2006.01)

【F I】

C 0 9 K 3/10 Q

F 1 6 J 15/10 W

【手続補正書】

【提出日】平成26年7月2日(2014.7.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 1】

本願において復元率は、ナノシートを所定の密度となるように円筒状の測定金型内に充填した時の厚さ(初期厚さ)と、所定の厚さ(負荷厚さ)に圧縮されるまで負荷をかけた後、負荷を除いて負荷が無くなった時の厚さ(回復厚さ)から、下記式により求めた値を意味する。

$$\text{復元率 (\%)} = 100 \times \frac{\text{初期厚さ} - \text{負荷厚さ}}{\text{初期厚さ}}$$