【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成25年1月31日(2013.1.31)

【公開番号】特開2012-67390(P2012-67390A)
【公開日】平成24年4月5日(2012.4.5)
【年通号数】公開・登録公報2012-014
【出願番号】特願2011-233068(P2011-233068)
【国際特許分類】
Ｃ２５Ｂ　11/10　　(2006.01)
Ｃ２５Ｂ　11/02　　(2006.01)
Ｃ２５Ｂ　11/03　　(2006.01)
Ｃ２５Ｂ　 1/26　　(2006.01)
Ｃ２５Ｂ　 1/34　　(2006.01)
Ｃ２５Ｂ　 1/16　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２５Ｂ　11/10　　Ｃ
Ｃ２５Ｂ　11/02　３０１
Ｃ２５Ｂ　11/02　３０２
Ｃ２５Ｂ　11/03
Ｃ２５Ｂ　11/02
Ｃ２５Ｂ　 1/26　　Ｃ
Ｃ２５Ｂ　 1/26　　Ａ
Ｃ２５Ｂ　 1/34
Ｃ２５Ｂ　 1/16
Ｃ２５Ｂ　 1/26　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月18日(2011.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハロゲン含有溶液の電気分解において用いるための電極を製造するための方法であって、それにより前記電極は前記電気分解を行う間に低い動作電位をもたらすものであり、次の工程：
ａ）上に中間の電極触媒コーティング層を有するバルブ金属の支持体を用意すること；
ｂ）前記バルブ金属の支持体を本質的にパラジウム、ロジウムまたはコバルトの酸化物の１以上からなる遷移金属酸化物の混合物の溶液からなるトップコート層でコーティングすること、ここで、前記混合物はコーティングの約０．１モル％から約１０モル％までの遷移金属酸化物の総含有量を与えるものである；
を含む前記方法。