



## 〔12〕发明专利申请公开说明书

〔21〕 申请号 88100526.6

〔51〕 Int.Cl<sup>4</sup>

C04B 9 / 11

〔43〕公开日 1989 年 8 月 23 日

〔22〕申请日 88.2.10

〔21〕申请人 湖南大学

地址 湖南省长沙市岳麓山

〔22〕发明人 张传镁 邓德华

〔74〕专利代理机构 国家机械工业委员会机械专利事务所

代理人 陈小雯

C04B 28 / 30

说明书页数: 6 附图页数:

〔54〕发明名称 耐水性优良的氯氧镁水泥及菱镁砼

〔57〕摘要

一种耐水性优良的氯氧镁水泥及菱镁砼，其氯氧镁水泥是由氧化铁、氯化镁、水及外加剂组成，外加剂为铝酸盐、或铁酸盐、或铁铝酸盐。在这种氯氧镁水泥中，再掺入砂、石、木屑、玻璃纤维等填料可制成优质的菱镁砼制品。本发明有耐水性好，强度高，生产简单，成本低，应用广泛等优点。

- 
1. 一种耐水性优良的氯氧镁水泥，其主要组分包括氧化镁、氯化镁、水以及外添加剂等，其特征在于：所述的外添加剂为铝酸盐。
  2. 按权利要求1所述的氯氧镁水泥，其特征在于：所述的铝酸盐为铝酸-钙。
  3. 按权利要求1所述的氯氧镁水泥，其特征在于：所述的铝酸盐为二铝酸-钙。
  4. 按权利要求1所述的氯氧镁水泥，其特征在于：所述的铝酸盐为七铝酸十二钙。
  5. 一种耐水性优良的氯氧镁水泥，其主要组分包括氧化镁、氯化镁、水以及外添加剂等，其特征在于：所述的外添加剂为铁酸盐。
  6. 按权利要求5所述的氯氧镁水泥，其特征是：所述的铁酸盐为铁酸二钙。
  7. 一种耐水性优良的氯氧镁水泥，其主要组分包括氧化镁、氯化镁、水以及外添加剂等，其特征在于：所述的外添加剂为铁铝酸盐。
  8. 按权利要求1~7的氯氧镁水泥，其特征在于：再加入微量的磷酸和氧化铝。
  9. 按权利要求1~7的氯氧镁水泥，其特征在于：再加入小量硫酸铝和氧化铝。
  10. 一种用耐水性优良的氯氧镁水泥制成的菱镁砼，其特征在于：该菱镁砼是由耐水性优良的氯氧镁水泥，以及木屑、砂、石、玻璃纤维等填料组成。

# 说 明 书

## 耐水性优良的氯氧镁水泥及菱镁砼

本发明属于一种耐水性优良的氯氧镁水泥。

氯氧镁水泥( $MgO--MgCl_2--H_2O$ 体系)是Sorel先生于1967年发明的，所以也称“Sorel水泥”指的是由基本组分：氧化镁(或轻烧苦土粉)，氯化镁和水组成的可凝结硬化的混合物。

现有的氯氧镁水泥与硅酸盐水泥相比，有凝结硬化快，强度高，耐腐蚀性较好，隔热保温性良好等优点。但由于这种水泥及其制品耐水性差，因而其应用范围受到很大限制，迄今所知，现有的氯氧镁水泥的水化产物可溶于水，同时，它们暴露在水中，会削弱晶体间的结合力，所以，这种水泥及其制品的湿强度很低。

多年来，为了改善氯氧水泥的耐水性，提高其湿强度，目前，多采用施加外添加剂，所谓外添加剂一般是指磷酸和磷酸盐，它们加入到氯氧镁水泥中，改进了耐水性，提高了水泥的湿强度，减少了固化收缩等。但磷酸和磷酸盐加入后又带来了别的缺点，如：硬化速度被大大地减慢，干强度有所下降，成本也有所提高。现已知被采用过的磷酸和磷酸盐的专利有：美国专利：4141744；4185066等；日本公开特许公报：59102883等，德国专利：2732577等。

其次，使用的外添加剂是碳酸盐和硅酸盐类化合物。碳酸盐主要是可溶性盐如：碳酸钠，碳酸钾，它们加入到氯氧镁水泥中，经加热放出 $CO_2$ 与水泥水化物反应，形成不溶性碳酸盐。这种方法虽然能改善水泥的耐水性，但水泥成型后要经过热处理，比较麻烦。并且所用的外添加剂成本较高，不利于应用。硅酸盐一般是可溶性盐，如：硅酸钠，多硅酸锂，硅溶胶，硅酸乙酯等，它们主要起着阻止剂的作用，减缓氧化镁的水解，以利于稳定产物的形成。涉及这些发明专利的有：美国专利4312674等，日本公开特许，JP57188438等。

除此之外，还有一些其他类型的外添加剂，如：表面活性剂，防水剂，如油类化合物，有机高分子乳液等，目的是为了阻止水的侵入，减少吸水率，但这些外添加剂会严重降低强度和减缓硬化速度。

上述一些发明虽然能改善氯氧镁水泥的耐水性，有的能提高了强度

度，但有些却严重减缓了硬化速度，有些降低了强度，提高生产成本，有些在工艺上带来了困难，因而没有被普遍采用。

本发明的目的是：施加一种新的外加剂，从而改善氯氧镁水泥的耐水性，提高其水泥的强度，同时不改变它们的生产方法，不严重减缓硬化速度，不提高生产成本；另外，采用这种耐水性优良的氯氧镁水泥，掺加一些填料，能制成优质的菱镁砼制品，使该产品能得到广泛的应用。

本发明是这样实现的，一种耐水性优良的氯氧镁水泥，在含有氧化镁，氯化镁及水等成分的基础上，施加一种外加剂，即铝酸盐，或铁酸盐，或铁铝酸盐。

人们认为氯氧镁水泥的水化硬化过程是， $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 在 $Mg(OH)_2$ 碱性水溶液中的缩合过程，主要反应产物 $5Mg(OH)_2 \cdot MgCl_2 \cdot 8H_2O$ 和 $3Mg(OH)_2 \cdot MgCl_2 \cdot 8H_2O$ 是离子型配位化合物。由于氯离子水溶性较大，因此，水泥水化物浸泡在水中，氯离子会溶解在水中，造成氯离子的流失，改变了体系中离子的浓度积，使水化产物解体，减少了固化体中产生强度的主要晶体的含量，而使氯氧镁水泥的湿强度严重降低。另一方面， $MgO-MgCl_2-H_2O$ 的反应产物是链状分子组成的针状晶体，其链端由氯离子以离子键连接，由于氯离子对水有很好的亲合性，因而当水浸入硬化体内部时，严重地削弱了晶体间的结合力，使氯氧镁水泥的湿强度下降，所以要改变该水泥的耐水性，就必须改变其反应产物的水溶性和氯离子与水的作用。

为此，本发明就在氯氧镁水泥( $MgO-MgCl_2-H_2O$ )体系中，加入铝酸盐，或铁酸盐，或铁铝酸盐，可以从上述两方面来改善其耐水性。铝酸盐、铁酸盐及铁铝酸盐都是活性化合物，它们本身具有水硬性，与水反应可以形成水化物晶体。当它们在 $MgO-MgCl_2-H_2O$ 体系中水化时，由于 $MgO-MgCl_2-H_2O$ 的水化反应是一个放热反应，铝酸盐或铁酸盐或铁铝酸盐可以通过吸收水化热，与氯氧镁水泥硬化体中的游离离子 $Mg(OH)_2$ 作用，形成不溶性铝酸复盐，或铁酸复盐，或铁铝酸复盐。另一方面，铝酸盐或铁酸盐或铁铝酸盐，还可与氯离子发生配位化学反应，形成一种新的稳定的配位化合物，因而阻止了氯离子的流失及其与水的亲合作用，达到提高氯氧镁水泥湿强度的目的。所以，从上述两个方面来看，其氯氧镁

水泥的耐水性大大地提高了，不仅如此，当加入铝酸盐或铁酸盐或铁铝酸盐时，还会产生活性氧化物，并与MgO反应，从而增加了氯氧镁水泥( $MgO-MgCl_2-H_2O$ 体系)的碱性，提高了氯氧镁水泥强度。

除施加外加剂铝酸盐，或铁酸盐，或铁铝酸盐外，再加入少量磷酸和氧化铝，硫酸铝和氧化铝，或三乙醇胺等，会使氯氧镁水泥的耐水性更进一步提高，因为这些化合物有利于不溶性配位化合物的形成。

得到耐水性好，强度大的氯氧镁水泥后，可掺入砂、石、木屑、玻璃纤维等填料制成菱镁砼制品，用于建筑，道路，包装等领域。很明显，有了优质的氯氧镁水泥，其用途非常广泛。

下面举几个实施例。

为了使外加剂能形成较多的不溶性铝酸复盐或铁酸复盐或铁铝酸盐，可选择CaO与 $Al_2O_3$ ，或CaO与 $Fe_2O_3$ 克分子比较小的铝酸钙或铁酸钙，尽量减少水泥硬化体中 $Ca^{2+}$ 的含量。因此，二铝酸一钙、二铁酸一钙、铝酸-钙和铁铝酸四钙等为更有效的外加剂。下面给出几个氯氧镁水泥的配方：

例1：氯氧镁水泥的拌合物及其含量比为：

苦土粉(含80%MgO)	100
氯化镁水溶液(22°Be-31°Be)	70-110
铝酸-钙(CA)	1-20
水	适量

例2：在例1中，用二铝酸-钙代替铝酸-钙。其含量比：

苦土粉(含80%MgO)	100
二铝酸-钙	1-20
氯化镁水溶液(31°Be)	70-110
水	适量

例3：在例1中，用七铝酸十二钙代替铝酸-钙，其含量比：

苦土粉(含80%MgO)	100
氯化镁水溶液(22°Be-31°Be)	70-110
七铝酸十二钙	1-20

水           适量

例4：在例1中，用铁酸二钙代替铝酸-钙，其含量比：

苦土粉(含80%MgO)      100

铁酸二钙      1-20

氯化镁水溶液(31'Be)      70-110

水           适量

例5：在例1中，用铁铝酸钙(如： $C_6A_2F$ ,  $C_6AF_2$ ,  $C_4AF$ )，其含量比：

苦土粉(含80%MgO)      100

铁铝酸钙( $C_6A_2F$ ,  $C_6AF_2$ ,  $C_4AF$ )      1-20

氯化镁水溶液      70-110

水           适量

例6：用由铝酸-钙，二铝酸-钙，铝酸三钙，七铝酸十二钙等矿物为主要组分的高铝水泥或铝酸盐系水泥，代替例1中的单一矿物铝酸-钙，其含量之比：

苦土粉(含80%MgO)      100

高铝水泥      1-20

氯化镁水溶液      70-110

水           适量

例7：用由铁酸二钙，铁铝酸盐(如： $C_6A_2F$ ,  $C_6AF_2$ ,  $C_4AF$ 等)主要矿物组成的富铁水泥或铁铝酸盐系水泥代替例4中的单一矿物铁酸二钙，其含量比：

苦土粉(含80%MgO)      100

铁铝酸盐水泥      1-20

氯化镁水溶液(31'Be)      70-110

水           适量

例8：在例1~例7中，再加入小量的磷酸和活性氧化铝或活性氧化铁，可以使氯氧镁水泥的耐水性更进一步地提高，其各含量之比：

苦土粉(含80%MgO)      100

磷酸盐或铁铝酸盐      1~20

磷酸(85%)	0.5~2
氧化铝或氧化铁	0~3
氯化镁水溶液( $31^{\circ}\text{Be}$ )	70~110
水	适量

例9：在例1~例7中，再加入小量的硫酸亚铁和活性氧化铝或三乙醇胺，同样可使氯氧镁水泥的耐水性进一步地提高，其含量之比：

苦土粉	100
铝酸盐或铁铝酸盐	1~20
硫酸亚铁	0.5~3
氧化铝或三乙醇胺	0~5
氯化镁水溶液( $31^{\circ}\text{Be}$ )	70~110
水	适量

在例1~例7中配制方法是：将活性氧化镁或轻烧苦土粉与小量的粉末状外添加剂予与混合，再将它们与氯化镁( $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ )水溶液( $22^{\circ}\text{Be} \sim 31^{\circ}\text{Be}$ )拌合形成水泥浆，即可得耐水性优良的氯氧镁水泥。如果再加入惰性填料，如砂、石、木屑；或活性填料；如滑石粉、白云石粉、硅粉、玻璃纤维等拌合成菱镁砼，然后浇铸，在常温下硬化，就得到了菱镁砼制品。可广泛用于建筑、包装等领域。

本发明的效果是：(见表1)通过实验数据可以看出，本发明耐水性大大提高，其湿强度也有所提高，而且不严重减缓硬化速度。本发明配制方法简单，不提高生产成本；

表1

	现有的	加铝酸盐	加铁铝酸盐
弯曲强度(MPa)	12.0	11.2	13.3
软化系数	0.49	0.78	0.81
抗压强度(MPa)	31.0	30.9	32.1
软化系数	0.64	0.84	0.85
重量损失(水中)	-7%	-2.1%	-1.6%

另外，采用这种耐水优良的氯氧镁水泥再加砂、石或玻璃纤维做填料，其菱镁砼制品的强度和软化系数还要高，其抗压强度可达80MPa以上，软化系数可达0.90左右。