



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ :	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 98/29399 (43) Date de publication internationale: 9 juillet 1998 (09.07.98)
C07D 249/04, 233/90, 231/18, C07C 255/46, C07D 487/04, C07C 317/44, C07F 9/6584, C08G 65/22, 77/04, C08F 220/44, C09K 3/00, H01M 6/16, 10/40, C07B 41/00, C08F 4/00, C08J 3/24 // (C07D 487/04, 249:00, 235:00)		
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/CA97/01009		CHOQUETTE, Yves [CA/CA]; 940, rue Albert-Lozeau, Sainte-Julie, Québec J3E 1P4 (CA).
(22) Date de dépôt international: 30 décembre 1997 (30.12.97)		
(30) Données relatives à la priorité:		(74) Mandataires: MARCOUX, Paul etc.; Swabey Ogilvy Renault, Suite 1600, 1981, avenue McGill College, Montréal, Québec H3A 2Y3 (CA).
2,194,127 30 décembre 1996 (30.12.96) 2,199,231 5 mars 1997 (05.03.97)	CA CA	(81) Etats désignés: CA, JP, US.
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): HYDRO-QUEBEC [CA/CA]; 75, boulevard René-Lévesque ouest, Montréal, Québec H2Z 1A4 (CA).		Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>
(71) Déposant (JP seulement): CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3, rue Michel-Ange, F-75016 Paris (FR).		
(72) Inventeurs; et		
(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): MICHOT, Christophe [FR/FR]; 8, rue Nicolas Chorier, F-38000 Grenoble (FR). ARMAND, Michel [FR/CA]; 2965, rue Fendall, Montréal, Québec H3T 1NZ (CA). GAUTHIER, Michel [CA/CA]; 237, rue Saint-Ignace, La Prairie, Québec J5R 1E6 (CA).		
(54) Title: PENTACYCLIC ANION SALTS OR TETRAZAPENTALENE DERIVATIVES AND THEIR USES AS IONIC CONDUCTING MATERIALS		
(54) Titre: SELS D'ANIONS PENTACYCLIQUES OU DERIVES DE TETRAZAPENTALENE, ET LEURS UTILISATIONS COMME MATERIAUX A CONDUCTION IONIQUE		
(57) Abstract		
<p>The invention relates to ionic compounds in which the anionic load has been delocalized. A compound disclosed by the invention includes an anionic portion combined with at least one cationic portion M^{+m} in sufficient numbers to ensure overall electronic neutrality; the compound is further comprised of M as a hydroxonium, a nitrosonium NO^+, an ammonium $-NH_4^+$, a metallic cation with the valence m, an organic cation with the valence m, or an organometallic cation with the valence m. The anionic load is carried by a pentacyclical nucleus or tetrazapentalene derivative bearing electroattractive substituents. The compounds can be used notably for ionic conducting materials, electronic conducting materials, colorants, and the catalysis of various chemical reactions.</p>		
(57) Abrégé		
<p>L'invention concerne des composés ioniques dans lesquels la charge anionique est délocalisée. Un composé de l'invention comprend une partie anionique associée à au moins une partie cationique M^{+m} en nombre suffisant pour assurer la neutralité électronique de l'ensemble. M est un hydroxonium, un nitrosonium NO^+, un ammonium $-NH_4^+$, un cation métallique ayant la valence m, un cation organique ayant la valence m, un cation organo-métallique ayant la valence m. La charge anionique est portée par un noyau pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène portant des substituants électroattracteurs. Les composés sont utiles notamment pour les matériaux à conduction ionique, les matériaux à conduction électronique, les colorants et la catalyse de diverses réactions chimiques.</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

SELS D'ANIONS PENTACYCLIQUES OU DERIVES DE TETRAZAPENTALENE,
ET LEURS UTILISATIONS COMME MATERIAUX A CONDUCTION IONIQUE

La présente invention a pour objet des composés ioniques dans lesquels la charge anionique est portée par un noyau pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène, et leurs utilisations.

Les dérivés des anions non nucléophiles ou peu basiques présentent une importance croissante dans toutes les applications de la chimie pour stabiliser ou activer des charges cationiques diverses telles que celles des colorants ou des espèces intermédiaires dans les polymérisations. Ils interviennent également comme intermédiaires pour des réactions variées de la chimie organique. En électrochimie, il est de plus en plus fait appel à des milieux autres que l'eau pour des applications telles que les générateurs primaires ou secondaires, les supercapacités, les systèmes de modulation de la lumière. L'introduction d'une faible conductivité ionique dans les matériaux usuels (polymères, liquides combustibles), permet de dissiper les charges électrostatiques.

On connaît principalement les dérivés des anions de coordination, de type BF_4^- , PF_6^- , AsF_6^- , mais ceux-ci présentent un stabilité limitée du fait de l'équilibre de dissociation libérant l'anion fluorure et l'acide de Lewis correspondant, les deux amenant des réactions parasites et présentant une certaine toxicité. L'anion perchlorate ClO_4^- est thermiquement instable et dangereux.

On connaît par ailleurs les anions dérivés des perfluoroalkylsulfonates et surtout bis (perfluoroalkylsulfonyl)imides qui présentent des propriétés intéressantes. Toutefois, la chimie de ces composés est relativement difficile à maîtriser, en particulier la préparation des précurseurs de

type $R_FSO_2^-$. Il est en outre connu que les hydrocarbures comme le cyclopentadiène forment assez facilement des sels par déprotonation, mais leur acidité et la stabilité de l'anion restent néanmoins 5 très insuffisantes ($pK_a \approx 16$).

Les inventeurs ont trouvé que, de manière surprenante, les propriétés des composés dérivés du cyclopentadiène étaient considérablement modifiées lorsqu'un carbone du cycle était remplacé par un 10 élément plus électronégatif que le carbone, ou lorsqu'un substituant électronégatif était fixé à un atome de carbone du cycle. Selon le choix des substituants, ces composés donnent des sels facilement solubles et fortement dissociés, y 15 compris dans les milieux organiques moins polaires que l'eau. Ces sels ont des propriétés intéressantes pour de nombreuses applications et leur préparation fait appel à des matériaux plus faciles d'accès. Il est notamment possible d'obtenir des hétérocycles 20 anioniques stables incorporant des quantités plus faibles, voire nulles, de fluor, ou à partir de composés fluorés faciles d'accès.


Il est connu et particulièrement intéressant d'introduire des groupements ioniques dans les 25 molécules ou les polymères organiques possédant des fonctions variées. Les forces coulombiennes correspondent, en effet, aux interactions les plus fortes disponibles au niveau moléculaire, et les groupements ioniques modifient de la manière la plus 30 marquée les molécules auxquelles ils sont attachés. On peut citer les colorants qui sont rendus solubles dans l'eau à l'aide de fonctions sulfonates ou carboxylates. Cependant les groupements de ce type $-CO_2^- 1/mM^{m+}$ ou $-SO_3^- 1/mM^{m+}$ ne sont pas dissociés, et 35 ils n'induisent pas de solubilité dans les solvants autres que l'eau ou certains solvants protiques très

polaires comme les alcools légers, ce qui restreint considérablement la portée de leur utilisation.

Les possibilités de substitution liées à la chimie des composés dérivés des cycles pentagonaux 5 de l'invention permet donc aussi d'introduire des groupements ioniques dans des molécules variées.

La présente invention a par conséquent pour objet une famille de composés ioniques possédant une bonne solubilité et une bonne dissociation, sans 10 qu'il soit nécessaire de faire appel à des modifications complexes de la molécule de départ. Les précurseurs des molécules de l'invention sont en général facilement accessibles.

Un composé ionique de la présente invention 15 comprend au moins une partie anionique associée à au moins une partie cationique M en nombre suffisant pour assurer la neutralité électronique de l'ensemble, caractérisé en ce que M est un hydroxonium, un nitrosonium NO^+ , un ammonium $-\text{NH}_4^+$, un 20 cation métallique ayant la valence m, un cation organique ayant la valence m ou un cation organométallique ayant la valence m, et en ce que la partie anionique est pentacyclique ou dérivée de tétrazapentalène et répond à l'une des formules 25 suivantes :



30 dans lesquelles les groupes $-X_i-$ représentent indépendamment les uns des autres un groupe choisi parmi $-\text{N}=$, $-\text{N}^-$, $-\text{C}(Y_c)=$, $-\text{C}^-(Y_c)-$, $-\text{S}(=\text{O})(Q_s)=$, $-\text{S}(Q_s)=$ ou $-\text{P}(Q')(Q'')=$, étant entendu que, parmi les

cinq groupes $-X_i-$ formant le cycle, au plus quatre groupes $-X_i-$ comprennent un atome d'azote, au plus deux groupes $-X_i-$ comprennent un atome de soufre à condition qu'ils ne soient pas adjacents sur le 5 cycle, au plus un groupe $-X_i-$ comprend un atome de phosphore, et :

- Q' et Q'' représentent indépendamment l'un de l'autre un radical perhaloalkyle ou perhaloalkényle en C_1-C_8 , un radical aryle ou alkylaryle en C_6-C_{12} éventuellement halogéné, chacun pouvant contenir des substituants oxa, thia, aza ;
- Q_s est un radical choisi parmi :
 - a) les radicaux alkyle ou alkényle, les radicaux aryle, arylalkyle, alkylaryle ou alkényl-aryle, les radicaux alicycliques ou hétérocycliques, y compris les radicaux polycycliques, lesdits radicaux étant éventuellement halogénés ou perhalogénés et/ou portant éventuellement au moins un groupe fonctionnel éther, thioéther, amine, imine, amide, carboxyle, carbonyle, isocyanate, isothiocyanate, hydroxy ;
 - b) les radicaux aromatiques monocycliques, polycycliques ou condensés dans lesquels les noyaux aromatiques et/ou au moins un substituant d'un noyau comprennent des hétéroatomes tels que l'azote, l'oxygène, le soufre ;
 - c) les radicaux polymères,
 - d) les radicaux possédant un ou plusieurs groupements ionophores cationiques et/ou un ou plusieurs groupements ionophores anioniques ;

- Y_C ou Y représente H, ou un groupement attracteur d'électrons choisi dans le groupe constitué par :
 - * F, Cl, Br, $-C\equiv N$, $-S-C\equiv N$, $-N=C=S$, $-N=C=O$,
5 $-NO_2$, $C_nF_{2n+1}-$ $C_nF_{2n+1}-O-$, $C_nF_{2n+1}-CH_2-$, $-OC_2F_4H$, $-SCF_3$, $-SC_nF_{2n+1}$, $-SC_2F_4H$, $-OCF=CF_2$, $-SCF=CF_2$,
 FSO_2 ;
 - * les radicaux QSO_2- , $-CO_2Q$, $Q-N-SO_2-$, $QCO-$,
10 dans lesquels Q est choisi parmi les substituants définis ci-dessus pour Q_s ;
 - * les radicaux comprenant un ou plusieurs noyaux aromatiques contenant éventuellement au moins un atome d'azote, d'oxygène, de soufre ou de phosphore, lesdits noyaux pouvant être éventuellement des noyaux condensés et/ou
15 lesdits noyaux pouvant éventuellement porter au moins un substituant choisi parmi les halogènes, $-CN$, $-NO_2$, $-SCN$, $-N_3$, $CF_2=CF-O-$, les radicaux R_F- et R_FCH_2- dans lesquels R_F est un radical perfluoroalkyle ayant de 1 à 12 atomes de carbone, les groupes fluoroalkyloxy, les groupes fluoroalkylthioxy, les radicaux alkyles, alkényles, oxaalkyles, oxaalkényles, azaalkyles, azaalkényles, thiaalkyles, thiaalkényles, les
20 radicaux polymères, les radicaux possédant au moins un groupement ionophore cationique et/ou au moins un groupement ionophore anionique ;
 - ou bien deux substituants parmi Y_C , Q_s , Q' et Q'' d'une part, ou deux substituants Y d'autre part,
25 forment ensemble un cycle ayant de 4 à 8 chaînons, ledit cycle étant éventuellement de nature conjuguée aromatique ;
 - ou bien l'un parmi les substituants Y, Y_C ou Q_s est un radical multivalent (y compris un dendrimère) relié à au moins un groupement
35

- anionique pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène tel que défini ci-dessus ;
- ou bien l'un des substituants Y, Y_c ou Q_s représente une unité récurrente d'un polymère.

5 Dans un composé de la présente invention, le cation peut être un cation métallique choisi parmi les cations de métaux alcalins, les cations de métaux alcalino-terreux, les cations de métaux de transition, les cations de métaux trivalents, les
10 cations de terres rares. A titre d'exemple, on peut citer Na⁺, Li⁺, K⁺, Sm³⁺, La³⁺, Ho³⁺, Sc³⁺, Al³⁺, Y³⁺, Yb³⁺, Lu³⁺, Eu³⁺.

Le cation peut également être un cation organométallique, notamment un métallocénium. A titre
15 d'exemple, on peut citer les cations dérivés du ferrocène, du titanocène, du zirconocène, d'un indénocénium ou d'un arène métallocénium, les cations des métaux de transition complexés par des ligands de type phosphine possédant éventuellement
20 une chiralité, les cations organométalliques possédant un ou plusieurs groupements alkyles ou aryles fixés d'une manière covalente à un atome ou un groupe d'atome, tels les cations méthylzinc, phénylmercure, trialkylétain ou trialkylplomb. Le
25 cation organo-métallique peut faire partie d'une chaîne polymère.

Selon une variante de l'invention, les composés de l'invention ont un cation organique choisi dans le groupe constitué par les cations R₃O⁺ (oxonium),
30 NR₄⁺ (ammonium), RC(NHR₂)₂⁺ (amidinium), C(NHR₂)₃⁺ (guanidinium), C₅R₆N⁺ (pyridinium), C₃R₅N₂⁺ (imidazolium), C₃R₇N₂⁺ (imidazolinium), C₂R₄N₃⁺ (triazolium), SR₃⁺ (sulfonium), PR₄⁺ (phosphonium), IR₂⁺ (iodonium), (C₆R₅)₃C⁺ (carbonium). Dans un cation
35 donné, les radicaux R peuvent être tous identiques. Mais un cation peut aussi comporter des radicaux R

différents les uns des autres. Un radical R peut être un H ou bien il est choisi parmi les radicaux suivants :

- les radicaux alkyles, alkényles, oxaalkyles,
5 oxaalkényles, azaalkyles, azaalkényles, thiaalkyles, thia-alkényles, silaalkyles, silaalkényles, aryles, arylalkyles, alkyl-aryles, alkényl-aryles, dialkylamino et dialkylazo ;
- les radicaux cycliques ou hétérocycliques
10 comprenant éventuellement au moins une chaîne latérale comprenant des hétéroatomes tels que l'azote, l'oxygène, le soufre ;
- les radicaux cycliques ou hétérocycliques
15 comprenant éventuellement des hétéroatomes dans le noyau aromatique ;
- les groupes comprenant plusieurs noyaux aromatiques ou hétérocycliques, condensés ou non, contenant éventuellement au moins un atome
20 d'azote, d'oxygène, de soufre ou de phosphore.

20 Lorsqu'un cation onium porte au moins deux radicaux R différents de H, ces radicaux peuvent former ensemble un cycle aromatique ou non, englobant éventuellement le centre portant la charge cationique.

25 Lorsque la partie cationique d'un composé de l'invention est un cation onium, il peut se présenter soit sous la forme d'un groupe cationique indépendant qui n'est lié à la partie anionique que par la liaison ionique entre la charge positive du
30 cation et la charge négative de la partie anionique pentacyclique ou dérivée de tétrazapentalène. Dans ce cas, la partie cationique peut faire partie d'une unité récurrente d'un polymère.

Un cation onium peut également faire partie
35 d'un substituant Y, Y_c ou Q_s porté par le centre anionique pentacyclique ou dérivé de

tétrazapentalène. Dans ce cas, un composé de l'invention constitue un zwitterion.

Lorsque le cation d'un composé de l'invention est un cation onium, il peut être choisi de telle sorte à introduire dans le composé des substituants permettant de conférer audit composé des propriétés spécifiques. Par exemple, le cation M^+ peut être un hétérocycle cationique à caractère aromatique, comportant au moins un atome d'azote alkylé dans le cycle. A titre d'exemple, on peut citer un -imidazolium, un triazolium, un pyridinium, un 4-diméthylamino-pyridinium, lesdits cations portant éventuellement un substituant sur les atomes de carbone du cycle. Parmi ces cations, ceux qui donnent un composé ionique selon l'invention dont le point de fusion est inférieur à 150°C sont particulièrement préférés. Un tel composé possédant une température de fusion basse est particulièrement utile pour l'élaboration de matériaux à conduction protonique. Un matériau à conduction protonique particulièrement préféré comprend un composé selon l'invention dans lequel le cation est formé par addition d'un proton sur l'azote d'une imidazoline, d'un imidazole ou d'un triazole, ainsi que la base azotée correspondante dans une proportion de 0,5 à 10 en rapport molaire.

Un composé de l'invention dans lequel le cation M est un groupement cationique possédant une liaison $-N=N-$, $-N=N^+$, un groupement sulfonium, un groupement iodonium, ou un cation arène-ferrocénium substitué ou non, éventuellement incorporé dans une trame polymérique, est intéressant dans la mesure où il est activable par une source d'énergie actinique de longueur d'onde appropriée. Comme exemples particuliers de tels composés, on peut citer ceux dans lesquels le cation est un cation

diaryliodonium, un cation dialkylaryliodonium, un cation triarylsulfonium, un cation trialkylaryle sulfonium, ou un cation phénacyl-dialkyl sulfonium substitué ou non. Les cations précités peuvent faire 5 partie d'une chaîne polymère.

Le cation M d'un composé de l'invention peut incorporer un groupement $2,2'[\text{Azobis}(2-2'-imidazolinio-2-yl)propane]²⁺$ ou $2,2'[\text{Azobis}(2-\text{amidiniopropane})]²⁺$. Le composé de l'invention est 10 alors capable de libérer, sous l'action de la chaleur ou d'un rayonnement ionisant, des radicaux qui permettent d'initier des réactions de polymérisation, de réticulation ou, d'une manière générale, des réactions chimiques mettant en jeu des 15 radicaux libres. De plus, ces composés sont aisément solubles dans les solvants organiques polymères et monomères même de faible polarité, contrairement aux dérivés des anions de type Cl^- habituellement associés à ce type de composés. Ils présentent par 20 ailleurs une pression de vapeur négligeable contrairement aux autres amorceurs radicalaires de type peroxyde ou azo, ce qui est un avantage considérable pour la mise en œuvre de polymères en films minces, la volatilité de l'amorceur ayant pour 25 conséquence une mauvaise polymérisation ou réticulation de la surface du film.

Dans un mode réalisation de l'invention, l'un au moins des substituants Q_s ou Q est choisi parmi les radicaux alkyle, alkényle, oxaalkyle, 30 oxaalkényle, azaalkyle, aza-alkényle, thiaalkyle ou thiaalkényle ayant de 1 à 24 atomes de carbone, ou parmi les radicaux aryle, arylalkyle, alkylaryle ou alkénylaryle ayant de 5 à 24 atomes de carbones, ou 35 parmi les radicaux alkyles ou alkényles ayant de 1 à 12 atomes de carbone et comprenant éventuellement au moins un hétéroatome O, N ou S dans la chaîne

principale ou dans une chaîne latérale, et/ou portant éventuellement un groupe hydroxy, un groupe carbonyle, un groupe amine, un groupe carboxyle. Q_s ou Q peuvent également faire partie d'un radical 5 poly(oxyalkylène) ou d'un radical polystyrène.

Une autre catégorie de composés selon l'invention comprend les composés dans lesquels l'un des substituants Y, Y_c ou Q_s possède au moins un groupement ionophore anionique et/ ou au moins un 10 groupement ionophore cationique. Le groupement anionique peut par exemple être une fonction carboxylate (-CO₂⁻), une fonction sulfonate (-SO₃⁻), une fonction sulfonimide (-SO₂NSO₂-) ou une fonction sulfonamide (-SO₂N-). Le groupement ionophore cationique peut par 15 exemple être un groupement iodonium, sulfonium, oxonium, ammonium, amidinium, guanidinium, pyridinium, imidazolium, imidazolinium, triazolium, phosphonium ou carbonium. Le groupement ionophore cationique peut jouer totalement ou partiellement le 20 rôle du cation M.

Lorsque l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s comporte au moins une insaturation éthylénique et/ou un groupe condensable et/ou un groupe dissociable par voie thermique, par voie 25 photochimique ou par dissociation ionique, les composés de l'invention sont des composés réactifs qui peuvent être soumis à des polymérisations, des réticulations ou des condensations, éventuellement avec d'autres monomères. Ils peuvent également être 30 utilisés pour fixer des groupes ionophores sur les polymères portant la fonction réactive appropriée.

Dans un composé de l'invention, l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s peut être un groupe mésomorphe ou un groupe chromophore ou un polymère 35 conducteur électronique autodopé ou un alcoxysilane hydrolysable.

Un substituant Y, Y_c ou Q_s peut comporter un groupement susceptible de piéger les radicaux libres, par exemple un phénol encombré ou une quinone.

5 Un substituant Y, Y_c ou Q_s peut aussi comporter un dipôle dissociant, par exemple une fonction amide, une fonction sulfonamide ou une fonction nitrile

10 Un substituant Y, Y_c ou Q_s peut aussi comporter un couple rédox, par exemple un groupe disulfure, un groupe thioamide, un groupe ferrocène, un groupe phénothiazine, un groupe bis(dialkyl-aminoaryle), un groupe nitroxide ou un groupe imide aromatique.

15 Un substituant Y, Y_c ou Q_s peut également comprendre un groupe optiquement actif ou un ligand complexant.

20 Une autre catégorie de composés comprend les composés dans lesquels Y ou Y_c représente un acide aminé, ou un polypeptide optiquement ou biologiquement actif.

25 Dans un mode de réalisation particulier, les substituants Y ou Y_c d'un composé de l'invention sont différents d'un groupe perfluoroalkylsulfonyle lorsque M est un cation métallique.

Dans un composé de l'invention, l'un des substituants Y, Y_c ou Q_s peut être un radical ayant une valence v supérieure à deux, comportant à chacune de ses extrémités libres un groupe pentacyclique anionique. De préférence, ledit radical multivalent comprenant au moins un groupe -SO₂- , un groupe -CO-, un groupe perfluoroalkylène ayant de 2 à 8 atomes de carbone, un groupe phénylène éventuellement substitué par des hétéroatomes, un groupement -(W=W)_n- ou un groupement cationique -(W=W)_n-W⁺, dans lesquels W est un atome

d'azote ou un groupement CR dans lequel R représente un radical organique et $0 \leq n \leq 5$, R étant un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ayant de 1 à 8 atomes de carbone, ou deux substituants R formant ensemble un cycle. Dans ce cas, les charges négatives présentes sur la partie anionique pentacyclique ou dérivée de tétrazapentalène du composé de l'invention devront être compensées par le nombre approprié de cations ou de groupes ionophores cationiques M.

L'un des substituants Y, Y_c ou Q_s peut également représenter une unité récurrente d'une chaîne polymère. Le composé de l'invention se présente alors sous la forme d'un polymère dans lequel au moins une partie des unités récurrentes portent un groupe latéral sur lequel est fixé un groupe anionique pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène.

Dans un mode de réalisation de l'invention, Y ou Y_c est avantageusement choisi dans le groupe constitué par $-CN$, $-OC_nF_{2n+1}$, $-OC_2F_4H$, $-SC_nF_{2n+1}$ et $-SC_2F_4H$, $-O-CF=CF_2$, $-SCF=CF_2$, n étant un nombre entier de 1 à 8. Y ou Y_c peut également être un radical $C_nF_{2n+1}CH_2-$, n étant un nombre entier de 1 à 8, ou parmi les hétérocycles, en particulier ceux dérivés de la pyridine, de la pyrazine, de la pyrimidine, de l'oxadiazole, du thiadiazole, fluorés ou non.

Les composés ioniques de la présente invention comprennent au moins un groupement ionophore sur lequel sont fixés des substituants qui peuvent être très variés. Compte tenu du grand choix possible pour les substituants, les composés de l'invention permettent d'induire des propriétés de conduction ionique dans la plupart des milieux organiques, liquides ou polymères possédant une polarité, même faible. Les applications sont importantes dans le

domaine de l'électrochimie, en particulier du stockage de l'énergie dans des générateurs primaires ou secondaires, dans les supercapacités, dans les piles à combustibles et dans les diodes 5 électroluminescentes. La compatibilité des composés ioniques de l'invention avec les polymères ou les liquides organiques permet d'induire des propriétés antistatiques marquées, même lorsque la teneur en composé ionique est extrêmement faible. Les composés 10 de l'invention qui sont des polymères, de même que des composés polymères obtenus à partir de composés de l'invention ayant la propriété de se polymériser ou de se copolymériser, présentent les propriétés énumérées ci-dessus avec l'avantage d'avoir une 15 charge anionique immobile. C'est pourquoi un autre objet de la présente invention est constitué par un matériau à conduction ionique constitué par un composé ionique de la présente invention en solution dans un solvant.

20 Dans un mode de réalisation, le composé ionique utilisé pour l'élaboration d'un matériau à conduction ionique est choisi parmi les composés dont le cation est l'ammonium, ou un cation dérivé d'un métal, en particulier le lithium ou le 25 potassium, le zinc, le calcium, les métaux des terres rares, ou un cation organique, tel qu'un ammonium substitué, un imidazolium, un triazolium, un pyridinium, un 4-diméthylamino-pyridinium, lesdits cations portant éventuellement un 30 substituant sur les atomes de carbone du cycle. Le matériau à conduction ionique ainsi obtenu présente une conductivité et une solubilité dans les solvants élevées, du fait des interactions faibles entre la charge positive et la charge négative. Son domaine 35 de stabilité électrochimique est étendu, et il est stable dans des milieux aussi bien réducteurs

qu'oxydants. De plus, les composés qui ont un cation organique et un point de fusion inférieur à 150°C, en particulier les composés de imidazolium, de triazolium, de pyridinium, de 4-diméthyl-5-amino-pyridinium présentent une conductivité élevée intrinsèque, même en l'absence de solvant, lorsqu'ils sont en phase fondue.

Les propriétés du matériau à conduction ionique peuvent également être adaptées par le choix des substituants Y, Y_c ou Q d'une part, Q_s d'autre part.

Le choix pour Q ou Q_s d'un groupe alkyle, d'un groupe aryle, d'un groupe alkylaryle ou d'un groupe arylalkyle, permet d'induire dans le matériau à conduction ionique des propriétés de type mésogène, en particulier les groupements alkyles de 6 à 20 atomes de carbones, les groupements aryle-alkyle, en particulier ceux contenant l'entité biphenyle qui forment des phases de type cristal liquide. Des propriétés de conduction dans des phases de type cristal liquide, nématische, cholestérique ou discotique, sont intéressantes pour les applications relatives à l'affichages optique ou pour réduire la mobilité des anions dans les électrolytes, en particulier dans les électrolytes polymères, sans affecter la mobilité des cations. Cette particularité est importante pour les applications dans les générateurs électrochimiques, en particulier ceux mettant en jeu les cations lithium.

Lorsque Q ou Q_s est un groupe mésomorphe ou un groupe comprenant au moins une insaturation éthylénique et/ou un groupe condensable et/ou un groupe dissociable par voie thermique, par voie photochimique ou par dissociation ionique, le matériau à conduction ionique forme aisément des polymères ou copolymères qui sont des polyélectrolytes, soit intrinsèques quand le

polymère porte des groupements solvatants, soit par addition d'un solvant polaire de type liquide ou polymère, ou par mélange avec un tel solvant. Ces produits ont une conductivité uniquement due au 5 cations, ce qui constitue une propriété très utile dans les applications de type générateur électrochimique. En faible fraction molaire dans un copolymère, ils induisent des propriétés antistatiques stables et peu dépendantes de l'humidité et 10 favorisent la fixation de colorants cationiques, cette propriété étant utile pour les fibres textiles et les lasers à colorants.

La présence d'un substituant Q ou Q_s qui est un polymère conducteur électronique autodopé, améliore 15 la stabilité du matériau à conduction ionique par rapport aux agents extérieurs. La conductivité est stable dans le temps même à des températures élevées. En contact avec les métaux, ces matériaux donnent des résistances d'interface très faibles et 20 protègent en particulier les métaux ferreux ou l'aluminium de la corrosion.

Lorsqu'un substituant Q ou Q_s est un alcoxysilane hydrolysable, le matériau à conduction ionique peut former des polymères stables par simple 25 mécanisme d'hydrolyse-condensation en présence d'eau, permettant ainsi de traiter les surfaces d'oxydes, de silice, de silicates, en particulier le verre, pour induire des propriétés de conduction de surface, des propriétés antistatiques, ou pour 30 favoriser l'adhésion de polymères polaires.

Lorsqu'un substituant Y, Y_c ou Q_s est un groupe comprenant un piège à radicaux libres tel qu'un phénol encombré, ou une quinone, le matériau à conduction ionique présente les avantages et 35 propriétés suivantes : il agit comme antioxydant ne présentant pas de volatilité et compatible avec les

monomères et polymères polaires, auquel il confère de surcroît des propriétés antistatiques.

Lorsqu'un substituant Y, Y_c ou Q_s comprend un dipôle dissociant tel qu'une amide, une sulfonamide 5 ou un nitrile, le matériau à conduction ionique a une conductivité améliorée dans des milieux de faible et moyenne polarité, en particulier dans les polymères solvatants, ce qui permet de minimiser, voire de supprimer l'addition de solvants ou de 10 plastifiants volatils.

La présence d'un substituant Y, Y_c ou Q_s qui contient un couple rédox tel qu'un disulfure, une thioamide, un ferrocène, une phéno-thiazine, un groupe bis(dialkylaminoaryle), un nitroxide, un 15 imide aromatique, permet d'induire dans le matériau à conduction ionique des propriétés de navette rédox utiles comme élément de protection et d'égalisation de charge des générateurs électrochimiques, dans les systèmes photoélectrochimiques, en particulier de 20 conversion de la lumière en électricité, dans les systèmes de modulation de la lumière de type électrochrome.

La présence d'un substituant Y, Y_c ou Q_s qui est un ligand complexant dans un matériau à conduction 25 ionique permet de chélater les cations métalliques, en particulier ceux qui possèdent une charge élevée (2, 3 et 4), sous forme de complexe soluble dans les milieux organiques, y compris dans les milieux aprotiques, et permet le transport de ces cations en 30 particulier sous forme de complexe anionique, dans les polymères solvatants. Les cations métalliques de charge élevée sont en effet immobiles dans les polymères solvatants. Ce type de complexant donne avec certains cations des métaux de transition (Fe, 35 Co...) ou de certaines terres rares (Ce, Eu...) des couples rédox particulièrement stables.

Les matériaux à conduction ionique contenant un composé de l'invention dans lequel un substituant Q ou Q_s est un substituant alkyle ou alkényle qui contient au moins un hétéroatome choisi parmi O, N et S ont un pouvoir complexant, et plastifiant, en particulier dans les polymères polaires et tout spécialement les polyéthers. Les hétéroatomes N et S sont sélectivement complexants pour les cations des métaux de transition, Zn et Pb.

Lorsqu'un substituant Q ou Q_s alkyle ou alkényle porte en outre un groupe hydroxy, un groupe carbonyle, un groupe amine, un groupe carboxyle, un groupe isocyanate ou un groupe thioisocyanate, le composé ionique de l'invention peut donner par polycondensation un polymère ou un copolymère et le matériau à conduction ionique qui contient un tel polymère ou copolymère présente des propriétés de polyélectrolyte.

La présence, dans le matériau à conduction ionique de l'invention, d'un composé dans lequel un substituant Q ou Q_s est choisi parmi les radicaux aryle, arylalkyle, alkylaryle ou alkénarylaryle, dans lesquels les chaînes latérales et/ou les noyaux aromatiques comprennent des hétéroatomes tels que l'azote, l'oxygène, le soufre, améliore la dissociation et augmente la possibilité de former des complexes suivant la position de l'hétéroatome (pyridine) ou de donner par oxydation duplicative des polymères ou copolymères conjugués (pyrrole, thiophène).

Lorsque le matériau à conduction ionique contient un composé de l'invention dans lequel un substituant Y, Y_c ou Q_s représente une unité récurrente d'une chaîne polymère, le matériau constitue un polyélectrolyte.

Un composé de l'invention dans lequel le substituant Y ou Y_c est choisi dans le groupe constitué par $-OC_nF_{2n+1}$, $-OC_2F_4H$, $-SC_nF_{2n+1}$ et $-SC_2F_4H$, $-OCF=CF_2$, $-SCF=CF_2$, n étant un nombre entier de 1 à 5 8, est un précurseur de monomères et polymères stables, en particulier vis-à-vis de l'oxygène même à des températures supérieures à 80°C lorsqu'il s'agit des polymères. Un matériau à conduction ionique qui contient un tel composé est donc 10 particulièrement approprié comme électrolyte d'une pile à combustible.

Un matériau à conduction ionique de la présente invention comprend un composé ionique de l'invention en solution dans un solvant.

15 Le solvant peut être un solvant liquide aprotique, un polymère polaire ou un de leurs mélanges.

Le solvant liquide aprotique est choisi par exemple parmi les éthers linéaires et les éthers cycliques, les esters, les nitriles, les dérivés nitrés, les amides, les sulfones, les sulfolanes, les alkylsulfamides et les hydrocarbures partiellement halogénés. Les solvants particulièrement préférés sont le diéthyléther, le diméthoxyéthane, 20 le glyme, le tétrahydrofurane, le dioxane, le diméthyldéthyléther, le formiate de méthyle ou d'éthyle, le carbonate de propylène ou d'éthylène, les carbonates d'alkyles (notamment le carbonate de diméthyle, le carbonate de diéthyle et le carbonate 25 de méthylpropyle), les butyrolactones, l'acétonitrile, le benzonitrile, le nitrométhane, le nitrobenzène, la diméthylformamide, la diéthylformamide, 30 la N-méthylpyrrolidone, la diméthylsulfone, la tétraméthylène sulfone et les tétraalkylsulfonamides 35 ayant de 5 à 10 atomes de carbone.

Le polymère polaire peut être choisi parmi les polymères solvatants, réticulés ou non, portant ou non des groupes ioniques greffés. Un polymère solvatant est un polymère qui comporte des unités solvatantes contenant au moins un hétéroatome choisi parmi le soufre, l'oxygène, l'azote et le fluor. A titre d'exemple de polymères solvatants, on peut citer les polyéthers de structure linéaire, peigne ou à blocs, formant ou non un réseau, à base de poly(oxyde d'éthylène), ou les copolymères contenant le motif oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène ou allylglycidyléther, les polyphosphazènes, les réseaux réticulés à base de polyéthylène glycol réticulé par des isocyanates ou les réseaux obtenus par polycondensation et portant des groupements qui permettent l'incorporation de groupements réticulables. On peut également citer les copolymères à blocs dans lesquels certains blocs portent des fonctions qui ont des propriétés rédox. Bien entendu, la liste ci-dessus n'est pas limitative, et tous les polymères présentant des propriétés solvatantes peuvent être utilisés.

Un matériau à conduction ionique de la présente invention peut comprendre simultanément un solvant liquide aprotique choisi parmi les solvants liquides aprotiques cités ci-dessus et un solvant polymère polaire comprenant des unités contenant au moins un hétéroatome choisi parmi le soufre, l'azote, l'oxygène et le fluor. Il peut comprendre de 2 à 98% de solvant liquide. A titre d'exemple d'un tel polymère polaire, on peut citer les polymères qui contiennent principalement des unités dérivées de l'acrylonitrile, du fluorure de vinylidène, de la N-vinylpyrrolidone ou du méthacrylate de méthyle. La proportion de liquide aprotique dans le solvant peut

varier de 2% (correspondant à un solvant plastifié) à 98% (correspondant à un solvant gélifié).

Un matériau à conduction ionique de la présente invention peut contenir en outre un sel utilisé classiquement dans l'art antérieur pour l'élaboration d'un matériau à conduction ionique. Parmi les sels utilisables en mélange avec un composé ionique selon l'invention, on préfère tout particulièrement un sel choisi parmi les perfluoroalcanesulfonates, les bis(perfluoroalkylsulfonyl)imidures, les bis(perfluoroalkylsulfonyl)méthanes et les tris(perfluoroalkylsulfonyl)méthanes.

Bien entendu, un matériau à conduction ionique de l'invention peut contenir en outre les additifs utilisés de manière classique dans ce type de matériau, et notamment des charges minérales ou organiques sous forme de poudre ou de fibres.

Un matériau à conduction ionique de l'invention peut être utilisé comme électrolyte dans un générateur électrochimique. La présente invention a ainsi pour autre objet un générateur électrochimique comprenant une électrode négative et une électrode positive séparées par un électrolyte, caractérisé en ce que l'électrolyte est un matériau à conduction ionique tel que défini ci-dessus. Selon un mode de réalisation particulier, un tel générateur comprend une électrode négative constituée par du lithium métallique, ou par l'un de ses alliages, éventuellement sous forme de dispersion nanométrique dans de l'oxyde de lithium, ou par un nitrure double de lithium et d'un métal de transition, ou par un oxyde à bas potentiel ayant pour formule générale $\text{Li}_{1+y+x/3}\text{Ti}_{2-x/3}\text{O}_4$ ($0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$), ou par le carbone et les produit carbonés issus de la pyrolyse de matières organiques. Selon un autre mode de

réalisation, le générateur comprend une électrode positive choisie parmi les oxydes de vanadium VO_x ($2 \leq x \leq 2,5$), LiV_3O_8 , $\text{Li}_y\text{Ni}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_2$, ($0 \leq x \leq 1$; $0 \leq y \leq 1$), les spinelles de manganèse $\text{Li}_y\text{Mn}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_2$ ($\text{M} = \text{Cr}$, 5 Al , V , Ni , $0 \leq x \leq 0,5$; $0 \leq y \leq 2$), les polydisulfures organiques, FeS , FeS_2 , le sulfate de fer $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, les phosphates et phosphosilicates de fer et de lithium de structure olivine, ou leurs produits de substitution du fer par le manganèse, 10 utilisés seuls ou en mélanges. Le collecteur de l'électrode positive est de préférence en aluminium.

Un matériau à conduction ionique de la présente invention peut également être utilisé dans une supercapacité. Un autre objet de la présente 15 invention est par conséquent une supercapacité utilisant au moins une électrode de carbone à haute surface spécifique, ou une électrode contenant un polymère rédox, dans laquelle l'électrolyte est un matériau à conduction ionique tel que défini ci-dessus. 20

Un matériau à conduction ionique de la présente invention peut également être utilisé pour le dopage p ou n d'un polymère à conduction électronique et cette utilisation constitue un autre objet de la 25 présente invention.

En outre, un matériau à conduction ionique de la présente invention peut être utilisé comme électrolyte dans un dispositif electrochrome. Un dispositif electrochrome dans lequel l'électrolyte 30 est un matériau à conduction ionique selon l'invention est un autre objet de la présente invention.

Il a été observé que la forte dissociation des espèces ioniques des composés de l'invention se 35 traduisait par une stabilisation des carbocations, en particulier ceux dans lesquels il existe une

conjugaison avec l'oxygène ou l'azote et, d'une manière surprenante, par une forte activité de la forme protonée des composés de l'invention sur certains monomères. La présente invention a donc 5 également pour objet l'utilisation des composés ioniques comme photoinitateurs sources d'acides de Brønsted catalyseurs de polymérisation ou de réticulation de monomères ou de prépolymères capables de réagir par voie cationique, ou comme 10 catalyseurs pour la modification de polymères.

Le procédé de polymérisation ou de réticulation de monomères ou de prépolymères capables de réagir par voie cationique est caractérisé en ce que l'on utilise un composé de l'invention comme photoinitiateur source d'acide catalysant la réaction de polymérisation. Les composés selon l'invention dans lesquels le cation est un groupement possédant une liaison $-N=N^+$, $-N=N-$, un groupement sulfonium, un groupement iodonium, ou un cation arène-ferrocénium 15 substitué ou non, éventuellement incorporé dans une 20 trame polymérique, sont particulièrement préférés.

Le choix des substituants Y , Y_c ou Q_s est effectué de manière à augmenter la solubilité dudit composé dans les solvants utilisés pour la réaction 25 des monomères ou des prépolymères, et en fonction des propriétés souhaitées pour le polymère final. Par exemple, le choix de radicaux alkyles non substitués donne une solubilité dans les milieux peu polaires. Le choix de radicaux comprenant un groupe 30 oxa ou une sulfone donnera une solubilité dans les milieux polaires. Les radicaux incluant un groupement sulfoxyde, un groupement sulfone, un groupement oxyde de phosphine, un groupement phosphonate, obtenus respectivement par addition 35 d'oxygène sur les atomes de soufre ou de phosphore, peuvent conférer au polymère obtenu des propriétés

améliorées en ce qui concerne l'adhésion, la brillance, la résistance à l'oxydation ou aux UV. Les monomères et les prépolymères qui peuvent être polymérisés ou réticulés à l'aide des 5 photoinitateurs de la présente invention sont ceux qui peuvent subir une polymérisation cationique.

Parmi les monomères, on peut citer les monomères qui comportent une fonction éther cyclique, une fonction thioéther cyclique ou une 10 fonction amine cyclique les composés vinyliques, (plus particulièrement les éthers vinyliques), les oxazolines, les lactones et les lactames.

Parmi les monomères du type éther ou thioéther cyclique, on peut citer l'oxyde d'éthylène, l'oxyde 15 de propylène, l'oxétane, l'épichlorhydrine, le tétrahydrofurane, l'oxyde de styrène, l'oxyde de cyclohexène, l'oxyde de vinylcyclohexène, le glycidol, l'oxyde de butylène, l'oxyde d'octylène, les éthers et les esters de glycidyle (par exemple 20 le méthacrylate ou l'acrylate de glycidyle, le phényl glycidyl éther, le diglycidyléther de bisphénol A ou ses dérivés fluorés), les acétals cycliques ayant de 4 à 15 atomes de carbone (par exemple le dioxolane, le 1,3-dioxane, le 1,3-dioxépane) et les spiro-bicyclo dioxolanes. 25

Parmi les composés vinyliques, les éthers vinyliques constituent une famille très importante de monomères sensibles en polymérisation cationique. A titre d'exemple, on peut citer l'éthyl vinyl 30 éther, le propyl vinyl éther, l'isobutyl vinyl éther, l'octadécyl vinyl éther, l'éthylèneglycol monovinyl éther, le diéthylèneglycol divinyl éther, le butanediol monovinyl éther, le butanediol divinyl éther, l'hexanediol divinyl éther, l'éthylèneglycol 35 butyl vinyl éther, le triéthylèneglycol méthyl vinyl éther, le cyclohexanediméthano monovinyl éther, le

cyclohexanediméthanol divinyl éther, le 2-éthylhexyl vinyl éther, le poly-THF-divinyl éther ayant une masse comprise entre 150 et 5000, le diéthylèneglycol monovinyl éther, le triméthylolpropane trivinyl éther, l'aminopropyl vinyl éther, le 2-diéthylaminoéthyl vinyl éther.

Comme autres composés vinyliques, on peut citer à titre d'exemple les 1,1-dialkyléthylenes (par exemple l'isobutène), les monomères aromatiques vinyliques (par exemple le styrène, les α -alkylstyrènes, notamment l' α -méthylstyrène, le 4-vinylanisole, l'acénaphtène), les composés N-vinyliques (par exemple la N-vinylpyrrolidone ou les N-vinyl sulfonamides).

Parmi les prépolymères, on peut citer les composés dans lesquels des groupements époxy sont portés par une chaîne aliphatique, une chaîne aromatique, ou une chaîne hétérocyclique, par exemple les éthers glycidiques du bisphénol A éthoxylés par 3 à 15 unités d'oxyde d'éthylène, les siloxanes possédant des groupements latéraux du type époxycyclohexène-éthyle obtenus par hydrosilylation des copolymères de dialkyl, d'alkylaryl ou de diaryl siloxane avec le méthyl hydrogénosiloxane en présence d'oxyde de vinylcyclohexène, les produits de condensation du type sol-gel obtenus à partir du triéthoxy ou du triméthoxy silapropylcyclohexène oxyde, les uréthanes incorporant les produits de réaction du butanediol monovinyléther et d'un alcool de fonctionnalité supérieure ou égale à 2 sur un di ou un tri isocyanate aliphatique ou aromatique.

Le procédé de polymérisation selon l'invention consiste à mélanger au moins un monomère ou prépolymère capable de polymériser par voie cationique et au moins un composé ionique de l'invention, et à soumettre le mélange obtenu à un

rayonnement actinique ou un rayonnement β . De préférence, le mélange réactionnel est soumis au rayonnement après avoir été mis sous forme d'une couche mince ayant une épaisseur inférieure à 5 mm,
5 de préférence sous forme d'un film mince ayant une épaisseur inférieure ou égale à 500 μm . La durée de la réaction dépend de l'épaisseur de l'échantillon et de la puissance de la source à la longueur d'onde λ active. Elle est définie par la vitesse de
10 défilement devant la source, qui est comprise entre 300 m/min et 1 cm/min. Des couches de matériau final ayant une épaisseur supérieure à 5 mm peuvent être obtenues en répétant plusieurs fois l'opération consistant à épandre une couche et à la traiter par le
15 rayonnement.

Généralement, la quantité de photoinitiateur utilisé est comprise entre 0,01 et 15 % en poids par rapport au poids de monomère ou de prépolymère, de préférence entre 0,1 et 5 % en poids.

20 Un composé ionique de la présente invention peut être utilisé comme photoinitiateur en l'absence de solvant, notamment lorsque l'on souhaite polymériser des monomères liquides dans lesquels le composé ionique utilisé comme photoinitiateur est
25 soluble ou aisément dispersable. Cette forme d'utilisation est particulièrement intéressante, car elle permet de supprimer les problèmes liés aux solvants (toxicité, inflammabilité).

Un composé ionique de la présente invention
30 peut également être utilisé en tant que photoinitiateur sous forme d'une solution homogène dans un solvant inerte vis-à-vis de la polymérisation, prête à l'emploi et aisément dispersable, en particulier dans le cas où le milieu à polymériser
35 ou à réticuler présente une viscosité élevée.

Comme exemple de solvant inerte, on peut citer les solvants volatils, tels que l'acétone, la méthyl-éthyl cétone et l'acetonitrile. Ces solvants serviront simplement à diluer les produits à 5 polymériser ou à réticuler (pour les rendre moins visqueux, surtout lorsqu'il s'agit d'un prépolymère). Ils seront éliminés après la polymérisation ou la réticulation par séchage. On peut également citer les solvants non volatils. Un solvant non 10 volatil sert également à diluer les produits que l'on veut polymériser ou réticuler, et à dissoudre le composé de l'invention utilisé comme photoinitiateur, mais il restera dans le matériau formé et il agit ainsi comme plastifiant. A titre 15 d'exemple, on peut citer le carbonate de propylène, la γ -butyrolactone, les éther-esters des mono-, di-, tri- éthylène ou propylène glycols, les éther-alcools des mono-, di-, tri- éthylène ou propylène glycols, les plastifiants tels que les esters de 20 l'acide phtalique ou de l'acide citrique.

Dans un autre mode de mise en œuvre de l'invention, on utilise comme solvant ou diluant un composé réactif vis-à-vis de la polymérisation, qui est un composé de faible masse moléculaire et de 25 faible viscosité qui va jouer à la fois le rôle de monomère polymérisable et le rôle de solvant ou de diluant pour des monomères plus visqueux ou des prépolymères utilisés conjointement. Après la réaction, ces monomères ayant servi de solvant font 30 partie du réseau macromoléculaire finalement obtenu, leur intégration étant plus grande lorsqu'il s'agit de monomères bi-fonctionnels. Le matériau obtenu après irradiation ne contient plus de produits ayant un faible poids moléculaire et une tension de vapeur 35 appréciable, ou susceptibles de contaminer les objets avec lesquels le polymère est en contact. A

titre d'exemple, un solvant réactif peut être choisi parmi les mono- et diéthers vinyliques des mono-, di-, tri-, tétraéthylène et propylène glycols, la N-méthylpyrrolidone, le 2-propénylether du carbonate de 5 propylène commercialisé par exemple sous la dénomination PEPC par la société ISP, New Jersey, Etats-Unis.

Pour irradier le mélange réactionnel, le rayonnement peut être choisi parmi le rayonnement 10 ultraviolet, le rayonnement visible, les rayons X, les rayons γ et le rayonnement β . Lorsque l'on utilise la lumière ultraviolette comme rayonnement actinique, il peut être avantageux d'ajouter aux photoinitateurs de l'invention des photosensibilisateurs destinés à permettre une photolyse efficace avec les longueurs d'ondes moins énergétiques que celles correspondant au maximum d'absorption du photoinitateur, telles que celles émises par les dispositifs industriels, ($\lambda \approx 300$ nm pour les lampes 15 à vapeur de mercure en particulier). De tels additifs sont connus, et à titre d'exemples non limitatifs, on peut citer l'anthracène, le diphenyl-9,10-anthracène, le pérylène, la phénothiazine, le tétracène, la xanthone, la thioxanthone, 20 l'acétophénone, la benzophénone, les 1,3,5-triaryl-2-pyrazolines et leurs dérivés, en particulier les dérivés de substitution sur les noyaux aromatiques par des radicaux alkyles, oxa- ou aza-alkyles 25 permettant entre autre de changer la longueur d'onde d'absorption. L'isopropylthioxantone est un exemple de photosensibilisateur préféré lorsque l'on utilise 30 un sel d'iodonium selon l'invention comme photoinitateur.

Parmi les différents types de rayonnement 35 mentionnés, le rayonnement ultraviolet est particulièrement préféré. D'une part, il est plus

commode d'emploi que les autres rayonnements mentionnés. D'autre part, les photoinitateurs sont en général directement sensibles aux rayons UV et les photosensibilisateurs sont d'autant plus efficaces que la différence d'énergie ($\delta\lambda$) est plus faible.

Les composés ioniques de l'invention peuvent aussi être mis en œuvre en association avec des amorceurs de type radicalaire générés thermiquement ou par action d'une radiation actinique. Il est ainsi possible de polymériser ou de réticuler des mélanges de monomères ou de prépolymères contenant des fonctions dont les modes de polymérisation sont différents, par exemple des monomères ou des prépolymères polymérisant par voie radicalaire et des monomères ou des prépolymères polymérisant par voie cationique. Cette possibilité est particulièrement avantageuse pour créer des réseaux inter-pénétrés ayant des propriétés physiques différentes de celles qui seraient obtenues par simple mélange des polymères issus des monomères correspondants. Les éthers vinyliques ne sont pas ou sont peu actifs par amorçage radicalaire. Il est donc possible, dans un mélange réactionnel contenant un photoinitateur selon l'invention, un amorceur radicalaire, au moins un monomère du type éther vinylique et au moins un monomère comprenant des doubles liaisons non activées telles que celles des groupes allyliques, d'effectuer une polymérisation séparée de chaque type de monomère. Il est par contre connu que les monomères déficients en électrons, tels que les esters ou les amides de l'acide fumrique, de l'acide maléique, de l'acide acrylique ou méthacrylique, de l'acide itaconique, de l'acrylonitrile, du méthacrylonitrile, la maléimide et ses dérivés, forment en présence d'éthers

vinyliques riches en électrons, des complexes de transfert de charge donnant des polymères alternés 1:1 par amorçage radicalaire. Un excès initial de monomères vinyliques par rapport à cette stœchiométrie permet de préserver des fonctions polymérisables par initiation cationique pure. Le déclenchement de l'activité d'un mélange d'amorceur radicalaire et d'amorceur cationique selon l'invention peut être fait simultanément pour les deux réactifs dans le cas par exemple d'insolation par un rayonnement actinique d'une longueur d'onde pour laquelle les photoinitateurs de l'invention et les amorceurs radicalaires choisis sont actifs, par exemple à $\lambda = 250$ nm. A titre d'exemple, on peut citer comme amorceurs les produits commerciaux suivants : Irgacure 184®, Irgacure 651®, Irgacure 261®, Quantacure DMB®, Quantacure ITX®.

Il peut aussi être avantageux d'utiliser les deux modes de polymérisation d'une manière séquentielle, pour former dans un premier temps des prépolymères dont la mise en forme est aisée et dont le durcissement, l'adhésion, la solubilité ainsi que le degré de réticulation peuvent être modifiés par le déclenchement de l'activité de l'amorceur cationique. Par exemple, un mélange d'un amorceur radicalaire thermodissociable et d'un photoiniteur cationique selon l'invention permet de réaliser des polymérisations ou des réticulations séquentielles, d'abord sous l'action de la chaleur, puis sous l'action d'un rayonnement actinique. D'une manière similaire, si l'on choisit un amorceur radicalaire et un photoiniteur cationique selon l'invention, le premier étant photosensible à des longueurs d'ondes plus longues que celle déclenchant le photoiniteur selon l'invention, on obtient une réticulation en deux étapes contrôlables. Des

amorceurs radicalaires peuvent être par exemple Irgacure® 651 permettant d'amorcer des polymérisations radicalaires à des longueurs d'onde de 365 nm.

5 L'invention a également pour objet l'utilisation des composés ioniques de l'invention pour les réactions d'amplification chimique de photoresists pour la microlithographie. Lors d'une telle utilisation, un film d'un matériau comprenant
10 un polymère et un composé ionique de l'invention est soumis à une irradiation. L'irradiation provoque la formation de l'acide par remplacement du cation M par un proton, qui catalyse la décomposition ou la transformation du polymère. Après décomposition ou
15 transformation du polymère sur les parties du film qui ont été irradiées, les monomères formés ou le polymère transformé sont éliminés et il reste une image des parties non exposées. Pour cette application particulière, il est avantageux
20 d'utiliser un composé de l'invention qui se présente sous la forme d'un polymère constitué essentiellement d'unités récurrentes styrényles portant un groupement anionique pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène. Ces composés permettent d'obtenir
25 après photolyse des produits qui ne sont pas volatils, et donc pas odorants lorsqu'il s'agit de sulfures. Parmi les polymères qui peuvent ainsi être modifiés en présence d'un composé de l'invention, on peut citer notamment les polymères contenant des
30 motifs ester ou des motifs aryléther de tertioalkyle, par exemple les poly(phtalaldéhydes), les polymères de bisphénol A et d'un diacide, le polytertiobutoxycarbonyl oxystyrène, le polytertiobutoxy- α -méthyl styrène, le polyditerio-
35 butylfumarate-co-allyltriméthylsilane et les polyacrylates d'un alcool tertiaire, en particulier le

polyacrylate de tertiobutyle. D'autres polymères sont décrits dans J.V. Crivello et al, Chemistry of Materials 8, 376-381, (1996).

Les composés ioniques de la présente invention, 5 qui présentent une grande stabilité thermique, offrent de nombreux avantages par rapport aux sels connus de l'art antérieur. Ils ont notamment des vitesses d'amorçage et de propagation comparables ou supérieures à celles obtenues à l'aide des anions de 10 coordination de type PF_6^- , AsF_6^- et surtout SbF_6^- .

Dans les composés de la présente invention, les paires d'ions présentent un très forte dissociation, ce qui permet l'expression des propriétés catalytiques intrinsèques du cation M^{m+} , dont les 15 orbitales actives sont facilement exposées aux substrats de la réaction, ceci dans des milieux variés. La plupart des réactions importantes de la chimie organique peuvent être ainsi effectuées dans des conditions peu contraignantes, avec d'excellents 20 rendements et la facilité de séparer le catalyseur du milieu réactionnel. La mise en évidence d'induction asymétrique par l'utilisation d'un composé ionique selon l'invention qui portent un groupement chiral est particulièrement importante de 25 part sa généralité et sa facilité de mise en oeuvre.

La présente invention a par conséquent comme autre objet l'utilisation des composés de l'invention comme catalyseurs dans les réactions de Friedel et Craft, les réactions de Diels et Alder, 30 les réactions d'aldolisation, les additions de Michael, les réactions d'allylation, les réactions de couplage pinacolique, les réactions de glycosilation, les réactions d'ouvertures de cycles des oxétanes, les réactions de méthathèse des 35 alcènes, les polymérisations de type Ziegler-Natta, les polymérisations du type méthathèse par ouverture

de cycle et les polymérisations du type méthathèse de diènes acycliques. Les composés ioniques de l'invention préférés pour une utilisation en tant que catalyseur pour les réactions ci-dessus sont ceux dans lesquels le cation est choisi parmi le lithium, le magnésium, le cuivre, le zinc, l'étain, les métaux trivalents, y compris les terres rares, les platinoïdes, et leurs couples organométalliques, en particulier les métallocènes.

Les composés de l'invention peuvent également être utilisés comme solvant pour effectuer des réactions chimiques, photochimiques, électrochimiques, photoélectrochimiques. Pour cette utilisation particulière, on préfère les composés ioniques dans lesquels le cation est un -imidazolium, un triazolium, un pyridinium ou un 4-diméthylamino-pyridinium, ledit cation portant éventuellement un substituant sur les atomes de carbone du cycle. Les composés étant utilisés sous leur forme liquide, on préfère tout spécialement ceux qui ont un point de fusion inférieur à 150°C, plus particulièrement inférieur à 100°C.

Les inventeurs ont également trouvé que la charge anionique portée par le groupement pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène exerçait un effet stabilisant sur les conducteurs électroniques de type polymères conjugués, et que l'utilisation d'un composé dans lequel l'un des substituants Y, Y_c ou Q_s comprenait une longue chaîne alkyle permettait de rendre ces polymères solubles dans les solvants organiques usuels même à l'état dopé. Le greffage de ces charges sur le polymère lui-même donne des polymères dont la charge globale est cationique, solubles dans les solvants organiques et présentant, outre leur stabilité, des propriétés d'anticorrosion vis-à-vis des métaux,

l'aluminium et les métaux ferreux. La présente invention a aussi pour objet des matériaux à conduction électronique comprenant un composé ionique de la présente invention dans lequel la 5 partie cationique est un polycation constitué par un polymère conjugué dopé "p". Les composés ioniques préférés pour cette application sont ceux dans lesquels l'un des substituants Q ou Q_s contient au moins une chaîne alkyle ayant de 6 à 20 atomes de 10 carbone. On peut citer en outre les composés dans lesquels Y ou Y_c représente un noyau aromatique portant un radical alkyle.


Les colorants de type cationique (cyanines) sont utilisés de plus en plus fréquemment comme 15 sensibilisateurs de films photographiques, pour le stockage optique d'information (disques optiques accessibles en écriture), pour les lasers. La tendance de ces molécules conjuguées à s'empiler lorsqu'elles sont en phases solides limite leur 20 utilisation, par suite des variations des propriétés optiques par rapport à la molécule isolée. L'utilisation de composés ioniques de l'invention pour la fabrication de colorants cationiques dont les contre ions, éventuellement fixés à cette même 25 molécule, correspondent aux fonctionnalités de l'invention, permet de réduire les phénomènes d'agrégation, y compris dans des matrices solides polymères et de stabiliser ces colorants. La présente invention a pour autre objet une 30 composition de colorant cationique, caractérisée en ce qu'elle contient un composé ionique selon l'invention. Les composés ioniques particulièrement préférés pour cette application sont ceux dans lesquels la ou les charges négatives du groupement 35 anionique pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène sont soit fixées à la molécule de

colorant, soit elles constituent le contre-ion des charges positives du colorant.

Les composés de la présente invention peuvent être obtenus par des procédés de synthèse classiques connus de l'homme de métier. Parmi ces procédés, certains consistent à construire le cycle, d'autres consistent à modifier des cycles existants.

A titre d'exemple, un composé pentacyclique dans lequel deux groupes X_i sont des groupes $-C(CN)=$ et un groupe X_i est un groupe $-S(=O)(CF_3)-$ peut être obtenu par réaction de diaminomaléonitrile et de triflinate de sodium en présence d'un agent de déshydratation, conformément au premier des schémas réactionnels suivants.

Un composé pentacyclique dans lequel deux groupes X_i sont des groupes $-C(CN)=$ et un groupe X_i est un groupe $-P(CF_3)_2-$ peut être obtenu par réaction du 4,5-dicyano-1,3,2-diazaphospholate avec un agent de trifluorométhylation approprié, conformément au second schéma réactionnel ci-après.



D'autres procédés de préparation sont décrits plus en détail dans les exemples suivants, qui illustrent les composés de l'invention et leurs applications. La présente invention n'est cependant pas limitée à ces exemples particuliers.

Exemple 1


A 136,11 g (1 mole) de bicarbonate d'aminoguanidine $\text{H}_2\text{NNHC}(\text{=NH})\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{CO}_3$ dans 500 ml de toluène sous agitation, on a ajouté 119,73 g (1,05 moles) 5 d'acide trifluoroacétique $\text{CF}_3\text{CO}_2\text{H}$. Après addition de l'acide et lorsque le dégagement de CO_2 a cessé, on a effectué une distillation azéotropique à l'aide d'un Dean-Stark. Après 24 heures, on a récupéré 54,5 ml (stœchiométrie 55 ml) d'eau dans le réceptacle du 10 Dean-Stark. Après refroidissement de la solution dans le toluène, il est apparu des cristaux blancs qui ont été récupérés par filtration sur un verre fritté de porosité N°3. Après séchage, on a récupéré 139,9 g (92% de rendement) de 2-amino- 15 5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole, ayant une pureté déterminée par RMN du proton et du fluor supérieure à 99%.

Le sel de potassium correspondant a été préparé en faisant réagir le 2-amino-5-trifluorométhyl- 20 1,3,4-triazole avec le carbonate de potassium K_2CO_3 dans l'eau (20% en excès). Après évaporation de l'eau et séchage, le produit obtenu a été repris dans l'acetonitrile, puis l'excès de carbonate a été éliminé par filtration. Après évaporation de 25 l'acetonitrile et séchage, on a obtenu quantitativement le sel de potassium du 2-amino-5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole.

30,42 g (200 mmoles) du sel de potassium du 2-amino-5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole (obtenu selon le procédé décrit dans l'exemple 1) ont été dissous dans 200 ml d'une solution 1 M d'acide chlorhydrique à 0°C. On a alors ajouté par portions, à la solution sous agitation, 13,8 g (200 mmoles) de nitrite de potassium NaNO_2 . Un précipité de diazo- 35 trifluorométhyltriazole s'est formé rapidement. Après 15 min, on a ajouté 9,8 g (200 mmoles) de

cyanure de sodium NaCN, 35,8 g (400 mmoles) de cyanure de cuivre(I) CuCN et 2 ml de dioxane. On a alors observé un dégagement d'azote. Après une nuit, on a ajouté 13,82 g (100 mmoles) de carbonate de potassium permettant de précipiter le carbonate de cuivre. Après filtration, la solution a été évaporée, le résidu séché, puis repris dans 100 ml de formate de méthyle. Après filtration, évaporation et séchage, le résidu a été repris dans 200 ml d'une solution 1 M d'acide chlorhydrique, puis extrait par deux fractions de 50 ml d'éther. Après séchage de la phase organique par du sulfate de magnésium et évaporation de l'éther, le produit obtenu a été sublimé sous vide secondaire à 40°C. On a récupéré après 48 heures sur le doigt froid 9,89 g (61% de rendement) du 2-cyano-5-trifluoro-méthyl-1,3,4-triazole, ayant une pureté déterminée par RMN du proton et du fluor supérieure à 99%.

Le sel de potassium correspondant a été préparé en traitant le 2-cyano-5-trifluoro-méthyl-1,3,4-triazole selon un procédé analogue à celui décrit ci-dessus pour l'obtention du sel de potassium du 2-amino-5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole.



25

Les sels de sodium et de lithium ont été obtenus par un procédé similaire, en remplaçant le carbonate de potassium respectivement par le carbonate de sodium et le carbonate de lithium.


Ces sels sont solubles dans la plupart des solvants organiques usuels (tétrahydrofurane, acetonitrile, diméthylformamide, acétate d'éthyle, glymes,...) et dans les polymères solvatants aprotiques tels que le poly (oxyde d'éthylène). Dans

ce dernier solvant à une concentration O/Li de 14/1, le sel de lithium présente une conductivité ionique supérieure à 10^{-4} S.cm $^{-1}$ à une température de 60°C.

Exemple 2

5 Par un procédé analogue à celui décrit dans l'exemple 1, mais en remplaçant l'acide trifluoroacétique par l'acide 5-ène-2,2-difluoroheptanoïque, on a préparé le 2-(4-ène-1,1-difluorobutyl)-5-cyano-1,3,4-triazole avec une pureté, déterminée par RMN
10 du proton et du fluor, supérieure à 99%.

Les sels de potassium, de sodium et de lithium ont été obtenus en traitant le triazole par les carbonates correspondants.




15

Exemple 3

Dans 25 ml d'acétonitrile à -20°C, on a dissous 19,02 g (100 mmoles) de sel de potassium du 2-amino-5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole préparé selon le procédé de l'exemple 1. Ensuite, on a ajouté par portions 11,68 g (100 mmoles) de tétrafluoroborate de nitrosonium NOBF₄. Après 1 heure sous agitation, le milieu réactionnel a été filtré pour éliminer le précipité de tétrafluoroborate de potassium KBF₄. On a alors ajouté 17,22 g (100 mmoles) de CF₃SO₂K
20 (commercialisé par Parish) en solution dans 25 ml de DMF et une trace de cuivre comme catalyseur. On a observé la formation de fines bulles d'azote dans la solution. Après 48 heures sous agitation, la solution a été évaporée et le résidu recristallisé
25 dans 50 ml d'eau additionnée de 7,46 g (100 mmoles) de chlorure de potassium KCl anhydre. On a obtenu après filtration et séchage, 20,83 g (72% de
30

rendement) du sel de potassium du 2-trifluorométhanesulfonyl-5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole, avec une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor supérieure, à 99%.



5


Le sel de lithium a été obtenu par échange ionique dans le THF avec le chlorure de lithium. L'acide a été obtenu par extraction à l'éther d'une solution aqueuse du sel de potassium acidifiée par 10 l'acide chlorhydrique.

On a préparé le sel de scandium en traitant 10 mmoles dudit acide, en solution dans 10 ml d'eau, par 1,67 mmoles d'acétate de scandium. Après une nuit sous agitation, l'eau a été évaporée et on a 15 récupéré quantitativement après séchage le sel de lanthane de ce composé.

Exemple 4

Dans 100 ml de tétrahydrofurane (THF), on a mis en solution 11,81 g (100 mmoles) de 4,5-dicyanoimidazole et 10,12 g (100 mmoles) de triéthylamine. 20 Après avoir porté la solution à 0°C, on a ajouté lentement, sous argon, 14,06 g de chlorure de benzoyle. Après 6 heures sous agitation, le milieu réactionnel a été filtré pour éliminer le précipité 25 de chlorure de triéthylammonium. On a alors ajouté à la solution 30,21 g (100 mmoles) de fluorure de perfluorobutanesulfonyle C₄F₉SO₂F et 11,22 g (100 mmoles) de 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO). Après 72 heures sous agitation, le milieu 30 réactionnel a été filtré pour éliminer le précipité d'hydrochlorure de DABCO, puis le solvant a été évaporé. On a alors repris le résidu dans 100 ml d'une solution 2 M d'hydroxyde de potassium et on a


porté la solution au reflux pendant 4 heures. Après refroidissement de la solution, il est apparu un précipité qui a été récupéré par filtration. On a ainsi obtenu 31,56 g (rendement : 72%) du sel de 5 potassium du 2-perfluorobutanesulfonyl-4,5-dicyano-imidazole, avec une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 99%.



L'acide correspondant a été obtenu par 10 extraction à l'éther d'une solution aqueuse acidifiée du sel de potassium. Le sel de lithium a été obtenu en traitant cet acide par le carbonate de lithium Li_2CO_3 .

Exemple 5


Dans 50 ml d'eau, on a fait réagir 11,81 g (100 mmoles) de 4,5-dicyanoimidazole avec 5,3 g (50 mmoles) de carbonate de sodium Na_2CO_3 anhydre. Après 15 min sous agitation, on a porté la solution à 0°C et on a ajouté 11 g (100 mmoles) du sel de 15 sodium de l'acide dichloroisocyanurique. Après une nuit, la solution a été centrifugée afin d'éliminer le sel de sodium de l'acide isocyanurique qui s'est formé au cours de la réaction. Après addition de 14,91 g (200 mmoles) de chlorure de potassium 20 anhydre, le précipité obtenu a été recristallisé. Après filtration et séchage, on a récupéré 11,88 g (62% de rendement) du sel de potassium du 2-chloro- 25 4,5-dicyanoimidazole ayant une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor supérieure, à 98%.



On a obtenu le sel de lithium par échange ionique dans le THF avec le chlorure de lithium.

Exemple 6

5 A 8,89 g (40 mmoles) du sel de potassium du 2-(4-ène-1,1-difluoropropane)-
5-cyano-1,3,4-triazole, obtenu par un procédé tel que décrit dans l'exemple 2, dans 100 ml d'eau, on a ajouté 6,9 g (40 mmoles) de l'acide 3-chloroperoxy-
10 benzoïque, obtenu suivant le procédé décrit par Schwartz & Blumbergs (*J. Org. Chem.*, (1964), 1976). Après 1 heure sous forte agitation, le solvant a été évaporé, puis le résidu a été recristallisé dans 10 ml d'éthanol. Après filtration et séchage, on a récupéré le sel de potassium du 2-(3,4-époxy-1,1-difluorobutane)-5-cyano-1,3,4-triazole, ayant une pureté, caractérisée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 98%.




20 On a obtenu le sel de lithium en traitant le sel de potassium dans le tétrahydrofurane anhydre par la quantité stœchiométrique de chlorure de lithium anhydre, filtration du milieu réactionnel, évaporation du solvant et séchage sous vide.

25 On a préparé l'homopolymère du sel de potassium du 2-(3,4-époxy-1,1-difluorobutane)-5-cyano-1,3,4-triazole par une polymérisation dans le tétrahydrofurane initiée par voie anionique par le tert-butoxyde de potassium, puis le polysel de

lithium par échange ionique dans le THF avec du chlorure de lithium anhydre. Le polysel de lithium présente une conductivité en milieu gélifié (21% en poids de polyacrylonitrile, 38% de carbonate d'éthylène, 33% de carbonate de propylène, 8% de l'homopolymère) de $1,2 \cdot 10^{-3}$ S.cm⁻³ à 30°C. Le nombre de transport cationique dans cette électrolyte est de 0,92. De plus, ce polysel est soluble dans la plupart des solvants organiques usuels (tétrahydrofurane, acetonitrile, diméthylformamide, acétate d'éthyle, glymes,...) et dans les polymères solvatants aprotiques.

Exemple 7

En boîte à gants sous argon, à une solution dans 100 ml de THF anhydre de 16,02 g (200 mmoles) de succinonitrile NCCH₂CH₂CN et de 41,61 g (200 mmoles) d'hexafluoroacetylacétone CF₃COCH₂COCF₃, on a ajouté par portions 2,38 g d'hydrure de lithium (300 mmoles). Après 48 heures, le milieu réactionnel a été filtré, puis le solvant évaporé. Le résidu a été recristallisé dans 100 ml d'eau additionnée de 14,91 g (200 mmoles) de chlorure de potassium anhydre. Après filtration et séchage, on a obtenu 44,26 g (76% de rendement) du sel de potassium du 2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène, avec une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 98%.




Par un procédé analogue, on a préparé le sel de potassium du :

- 2-*t*-butyl-5-heptafluoropropyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène (I) à partir de la 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-diméthyl-4,6-octanedione ;
- 2-trifluorométhyl-5-heptafluoropropyl-
- 5 3,4-dicyano-cyclopentadiène (II) à partir de la 1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-decafluoro-2,4-heptanedione ;
- 2-(2-furyl)-5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène (III), à partir de la 4,4,4-trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione ;
- 10 - 2-(2-thiényle)-5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène (IV), à partir du 1-(2-thénoyl)-3,3,3-trifluoroacétone.

Ces sels peuvent être aisément modifiés en effectuant des réactions de substitution nucléophile sur le carbone ne portant pas de substituant.

On a obtenu les acides par extraction à l'éther de solutions aqueuses des sels de potassium acidifiées par l'acide chlorhydrique.




20

Exemple 8

Dans 20 ml de THF, on a fait réagir 3,03 g (10 mmoles) de chlorure de l'acide stéarique C₁₇H₃₅COCl et 2,9 g de 2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène (préparé selon le procédé de l'exemple 7) en présence de 5 ml de pyridine. Après 24 heures sous agitation, la solution a été

filtrée pour éliminer le précipité de chlorure de potassium, puis mise en contact avec 500 mg de carbonate de lithium Li_2CO_3 . Le mélange a été agité pendant 24 heures, l'excès de carbonate éliminé par centrifugation, puis le solvant évaporé. On a obtenu 5,12 g du sel de lithium du 1-stéaryl-2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène ayant une pureté, caractérisée par RMN du proton et du carbone, supérieure à 97%.

10



Ce sel possède des propriétés tensio-actives marquées, y compris dans les solvants et polymères solvatants aprotiques.


Exemple 9

15 Dans 10 ml de THF, on a fait réagir 324 mg de chlorure de 4-(diméthylamino)azobenzène-4'-sulfonyle (1 mmole) et 290 mg du sel de potassium du 2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène (1 mmole) en présence de 500 μl de triéthylamine.

20 Après 24 heures sous agitation, le précipité de chlorure de potassium a été éliminé et, après évaporation, on a obtenu le sel de triéthylammonium qui a été mis en suspension dans 5 ml d'eau contenant en solution 350 mg de bromure de

25 tétrabutylammonium. Le mélange a été agité pendant 24 heures. On a obtenu une poudre de couleur orange avec une pureté, caractérisée par RMN du proton et du carbone, supérieure à 98%. Cette poudre est soluble dans la plupart des solvants organiques et

30 répond à la formule suivante.




Le composé peut être utilisé comme indicateur de pH en milieu non aqueux (transition jaune-orange - rouge-violet dans la zone de pH 1-4).

5

Exemple 10


501 mg (2 mmoles) d'acide 6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthylchroman-2-carboxylique (Trolox®) ont été mis en suspension dans 10 ml d'acétate d'éthyle et 1 ml de pyridine. A ce mélange, on a ajouté 580 mg (2 mmoles) du sel de potassium du 2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène et 313 µl (2 mmoles) de 1,3-diisopropylcarbodiimide. Après 24 heures, le précipité de diisopropylurée a été filtré et le volume de la solution a été réduit à 2 ml à l'aide d'un évaporateur rotatif. On a ajouté 20 ml d'hexane et le mélange a été refroidi à -10°C. Un précipité blanc a été collecté par filtration. Son analyse correspond à C₂₃H₁₇N₂O₃KF₆. Il possède des propriétés anti-oxidantes, en particulier pour les polymères.



Il en est de même pour les dérivés d'autres cations, y compris de cations organiques tels que les tétraalkylammoniums.

Exemple 11


2,8 g (10 mmoles) d'acide 4,4'-azobis(4-cyanovalérique) ont été mis en suspension dans 20 ml de formiate de méthyle et 5 ml de pyridine. On a ajouté 5,16 g (20 mmoles) du sel de lithium du 2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène et 4,16 g (20 mmoles) de dicyclohexylcarbodiimide. Le mélange a été maintenu sous agitation magnétique à 0°C pendant 48 heures. Le précipité de dicyclohexyl-urée a été éliminé par centrifugation et la solution a été évaporée à température ordinaire. On a obtenu un solide cristallin qui est soluble en particulier dans l'acétone, l'acétonitrile, l'acétate d'éthyle, le tétrahydrofurane. Ce composé peut être utilisé comme initiateur radicalaire pour amorcer des réactions de polymérisation ou de réticulation dès 60°C.

**Exemple 12**

Dans un réacteur chimique Parr, on a introduit 200 ml d'acétonitrile anhydre et 13 g (200 mmoles) d'azoture de sodium NaN_3 . Après fermeture, le réacteur a été purgé avec de l'azote, puis on a introduit 25 g (154 mmoles, commercialisé par Aldrich) d'hexafluorobutyne $\text{CF}_3\text{C}\equiv\text{CF}_3$. Après 24 heures sous agitation, le milieu réactionnel a été filtré et le solvant évaporé. Le résidu a été repris dans 154 ml (154 mmoles) d'une solution 1 M d'acide chlorhydrique, puis extrait par deux fractions de 50 ml d'éther. Après séchage de la phase organique

par du sulfate de magnésium et évaporation de l'éther, on a obtenu un produit qu'on a sublimé sous vide à 40°C. On a récupéré après 24 heures sur le doigt froid 27,16 g (86% de rendement) de 5 4,5-trifluorométhyl-1H-1,2,3-triazole, avec une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 99%.

On a obtenu le sel de lithium en traitant l'acide par le carbonate de lithium dans l'eau.






10

Par un procédé analogue, on a préparé les sels de lithium du :

- 4-trifluorométhyl-5-cyano-1H-1,2,3-triazole (I) à partir du 1-cyano-3,3,3-trifluoropropyne $\text{CF}_3\text{C}\equiv\text{CCN}$;
- 15 - 4-pentafluoroéthyl-5-cyano-1H-1,2,3-triazole (II), à partir du 1-cyano-4,4,4,3,3-pentafluorobutyne $\text{C}_2\text{F}_5\text{C}\equiv\text{CCN}$;
- 4-heptafluoropropyl-5-cyano-1H-1,2,3-triazole (III), à partir du 1-cyano-5,5,5,4,4,3,3-heptafluoroheptyne $\text{C}_3\text{F}_7\text{C}\equiv\text{CCN}$.

Les trois alcynes utilisés ont été obtenus suivant la procédure décrite par Huang, Shen, Ding, Zheng (*Tetrahedron Lett.*, (1981), 22, 5283).




- 25 Ces sels sont solubles dans la plupart des solvants organiques usuels (tétrahydrofurane, acetonitrile, diméthylformamide, acétate d'éthyle, glymes,...) et dans les polymères solvatants aprotiques tels que le poly (oxyde d'éthylène). Les

solutions concentrées de ces sels dans l'acétone peuvent être utilisées comme catalyseur des réactions de Diels-Alder.

Exemple 13

5 Dans 50 ml de DMF, on a fait réagir 13 g (200 mmoles) d'azoture de sodium NaN_3 et 23,29 g (100 mmoles) de 2,3-dichloro-hexafluoro-2-butène $\text{CF}_3\text{CCl}=\text{CClCF}_3$ en présence de 13,08 g (200 mmoles) de zinc. Après 72 heures sous agitation, le milieu
10 réactionnel a été filtré et le solvant évaporé. Le résidu a été repris dans 154 ml (154 mmoles) d'une solution 1 M d'acide chlorhydrique, puis extrait par deux fractions de 50 ml d'éther. Après séchage de la phase organique par du sulfate de magnésium et
15 évaporation de l'éther, on a obtenu un produit qu'on a sublimé sous vide à 40°C. On a récupéré après 24 heures sur le doigt froid 14,76 g (72% de rendement) de 4,5-trifluorométhyl-1H-1,2,3-triazole, ayant une pureté, déterminée par RMN du proton et du
20 fluor, supérieure à 99%.

Dans 20 ml d'éther, on a dissous 4,1 g de ce composé (20 mmoles), puis 1,38 g de 1,2,3-triazole (20 mmoles). Il s'est immédiatement formé un précipité qui a été récupéré par filtration et
25 séché. On a obtenu le sel suivant :



Un mélange molaire de trois 1,2,3-triazole pour un sel de triazolium a été broyé dans un mortier placé dans une boîte à gants. On a obtenu un liquide dans le mortier. Ce sel fondu présente une conductivité protonique élevée supérieure à $10^{-3} \text{ S.cm}^{-1}$ à 30°C. Il peut être utilisé pour préparer un électrolyte polymère, conducteur protonique
30

anhydre, en ajoutant du poly (oxyde d'éthylène), préférentiellement de haute masse ou pouvant être ultérieurement réticulé, au sel fondu sans que cela nuise à la conductivité. Ces électrolytes polymères 5 sont particulièrement intéressants pour la réalisation de systèmes de modulation de la lumière telles que les vitrages electrochromes incluant les systèmes electrochromes à colorants.

Un électrolyte polymère constitué par 80% en 10 poids dudit sel fondu et 20% en poids de polyoxyde d'éthylène de masse $5 \cdot 10^6$ a été utilisé pour préparer une membrane optiquement transparente dans le visible et ayant une bonne tenue mécanique. On a ensuite réalisé un système electrochrome en boîte à 15 gants en utilisant cette membrane enfermée entre une première électrode constituée par le dépôt sur une plaque de verre d'une couche d'oxyde d'iridium hydrogéné H_xIrO_2 et d'une sous couche conductrice d'oxyde d'étain, et une seconde électrode constituée 20 d'une couche de trioxyde de tungstène WO_3 et d'une sous-couche conductrice d'oxyde d'étain. Cet électrochrome a permis une variation de l'absorption optique entre 80% (état décoloré) et 30% (état coloré) et de bonnes performances en cyclage (plus 25 de 20 000 cycles).


Exemple 14

Dans 100 ml de THF, on a mis en solution 11,81 g (100 mmoles) de 4,5-dicyanoimidazole et 10,12 g (100 mmoles) de triéthylamine. Après avoir 30 porté la solution à 0°C, on a ajouté lentement, sous argon, 14,06 g de chlorure de benzoyle. Après 6 heures sous agitation, le milieu réactionnel a été filtré pour éliminer le précipité de chlorure de triéthylammonium. On a alors ajouté à la solution 35 16,85 g (100 mmoles) de chlorure de

trifluorométhanesulfonyle et 11,22 g (100 mmoles) de DABCO. Après 72 heures sous agitation, le milieu réactionnel a été filtré pour éliminer le précipité d'hydrochlorure de DABCO, puis le solvant évaporé.


5 On a alors repris le résidu dans 100 ml d'une solution 2 M d'hydroxyde de potassium et on a porté la solution au reflux pendant 4 heures. Après refroidissement de la solution, il est apparu un précipité qui a été récupéré par filtration. On a

10 ainsi obtenu 21 g du sel de potassium du 2-trifluorométhanesulfonyl-4,5-dicyanoimidazole, ayant une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 99%.




15 Par un procédé similaire, mais en remplaçant le chlorure de trifluorométhanesulfonyle par le 2,2,2-trifluoroéthyl trifluoroacétate $\text{CF}_3\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$, on a obtenu le sel de potassium du 2-trifluoroacetyl-4,5-dicyanoimidazole (rendement 69%), avec une

20 pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 99%.




Par un procédé similaire, mais en remplaçant le chlorure de trifluorométhanesulfonyle par le

25 chlorure de trifluoroéthanesulfonyle $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{SO}_2\text{Cl}$, on a obtenu le sel de potassium du 2-trifluoroéthane-sulfonyl-4,5-dicyanoimidazole (rendement 73%), avec une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 99%.




Par un procédé similaire, mais en remplaçant le chlorure de trifluorométhanesulfonyle par le chlorure de sulfamoyle $(\text{CH}_3)_2\text{NSO}_2\text{Cl}$, on a obtenu le 5 sel de potassium du 2-diméthylaminosulfonyl-4,5-dicyanoimidazole (rendement 73%), avec une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 99%.



10

Exemple 15

En opérant dans une boîte à gants sous argon, à 24,15 g (100 mmoles) de di-2-éthylhexylamine dans 100 ml de THF à -20°C, on a ajouté par portions 32 ml de butyllithium 2M dans le cyclohexane 15 (100 mmoles). Après une heure, on a ajouté 11,85 g (100 mmoles) de fluorure de chlorosulfonyle FSO_2Cl . La réaction s'est poursuivie pendant 4 heures à - 20°C, puis pendant 24 heures à température ambiante. On a alors procédé comme dans l'exemple 14 en 20 remplaçant le chlorure de trifluorométhanesulfonyle par le fluorure de di-2-éthylhexylaminosulfonyle en solution dans le THF. On a ainsi obtenu le composé suivant :



Le sel de potassium a été obtenu en traitant le sel de lithium dans le minimum d'eau par le fluorure de potassium KF. Après filtration, évaporation et séchage, on a récupéré quantitativement le sel de potassium.


Ces sels sont solubles dans la plupart des solvants organiques usuels (tétrahydrofurane, acétonitrile, diméthylformamide, acétate d'éthyle, glymes,...) et dans les polymères solvatants aprotiques.

Exemple 16

A 13,83 g (100 mmoles) de 1-décyne C₈H₁₇C≡CH, (commercialisé par Aldrich) dans 100 ml de tétra-15 hydrofurane anhydre à -20°C, on a ajouté sous argon durant 30 min, 33,4 ml d'une solution 3 M de chlorure de méthylmagnésium (100 mmoles). Après une heure à -20°C, on a ajouté lentement 30,21 g (100 mmoles) de fluorure de perfluorobutane-20 sulfonyle, puis, après 2 heures à -20°C, on a ajouté par petites portions sur une période d'une heure, 6,5 g (100 mmoles) d'azoture de sodium NaN₃. La réaction s'est poursuivie pendant 3 heures à -20°C, puis pendant 24 heures à température ambiante. Le 25 milieu réactionnel a alors été agité pendant 24 heures avec 4,24 g (100 mmoles) de chlorure de lithium anhydre LiCl. Après centrifugation et filtration du milieu réactionnel sur un verre fritté de porosité N°5, on a récupéré après séchage sous vide 45,52 g (97% de rendement) du sel de lithium du 30

3-décyne-4-trifluorométhanesulfonyl-1,2,3-triazole avec une pureté, caractérisée par RMN du proton et du fluor, > 96%.


La microanalyse a donné: H 3,77 (3,65) ; Li 5 1,46 (1,48) ; C 36,45 (35,83) ; N 8,85 (8,95) ; F 35,99 (36,43) ; S 6,75 (6,83).



Ce sel est utile comme surfactant. Par exemple, à une concentration aussi faible que 0,1 g/l dans 10 l'eau, la tension superficielle est abaissée à une valeur inférieure à 25 mN/m.

Exemple 17

En boîte à gants sous argon, à une solution dans 20 ml de THF anhydre de 1,6 g (20 mmoles) de succinonitrile NCCH₂CH₂CN et de 4,52 g (20 mmoles) de 1,1,1,3,5,5,5-heptafluoropentane-2,4-dione CF₃COCH(F)COCF₃, on a ajouté par portions 238 mg (30 mmoles) d'hydrure de lithium. Après 48 heures, le milieu réactionnel a été filtré, puis le solvant 20 évaporé. Le résidu a été recristallisé dans 10 ml d'eau additionnée de 1,49 g (200 mmoles) de chlorure de potassium anhydre. Après filtration et séchage, on a obtenu 4,38 g (71% de rendement) du sel de potassium du 1-fluoro-2,5-trifluorométhyl-25 3,4-dicyano-cyclopentadiène, ayant une pureté, déterminée par RMN du proton et du fluor, supérieure à 98%.




Exemple 18

On a porté au reflux durant 4 heures, une solution dans 500 ml d'éthanol de 74,08 g (1 mole) d'acétylhydrazide CH_3CONH_2 et de 87,12 g (1 mole) 5 d'acétamidate d'éthyle $\text{CH}_3\text{C}(\text{=NH})\text{OC}_2\text{H}_5$. Après évaporation du solvant, l'acylamidrazone obtenue $\text{CH}_3\text{C}(\text{=NNHCOCH}_3)\text{NH}_2$ a été fondue sous vide à 110°C. Après 24 heures, le produit obtenu a été recristallisé dans le benzène. On a récupéré après 10 filtration et séchage, 59,24 g (61% de rendement) de 3,5-diméthyl-1*H*-1,2,4-triazole, ayant une pureté, déterminée par RMN du proton et du carbone, supérieure à 99%.

On a alors chloré 48,56 g (500 mmoles) de ce 15 composé, mis en solution dans 400 ml de tétrachloro-carbone CCl_4 , en faisant passer un courant Cl_2 dans la solution. Après 24 heures, le solvant a été évaporé, le produit séché, puis enfermé dans un réacteur chimique conçu pour effectuer des réactions 20 chimiques dans le fluorure d'hydrogène anhydre HF. Après avoir purgé le réacteur par de l'argon, on a introduit 500 g de fluorure d'hydrogène anhydre (commercialisé par Spolchemie, République Tchèque). Après 72 heures sous agitation, le fluorure 25 d'hydrogène a été évaporé et le produit récupéré dans le réacteur a été sublimé sous vide à 40°C. On a alors obtenu 84 g (82% de rendement) de 3,5-trifluorométhyl-1*H*-1,2,4-triazole, ayant une pureté, caractérisée par RMN du proton et du fluor, 30 supérieure à 99%.


On a préparé le sel de scandium en traitant 10 mmoles de ce composé, en solution dans 10 ml d'eau, par 1,67 mmoles d'acétate de scandium. Après une nuit sous agitation, l'eau a été évaporée et on 35 a récupéré quantitativement le sel de scandium après séchage.



Exemple 19

On a dégazé par un balayage d'argon sec, une solution contenant 16,96 g (40 mmoles) du sel de lithium du 1-(4-styrènesulfonyl)-2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyanoimidazole-cyclopentadiène préparé comme à l'exemple 8 en remplaçant le chlorure de l'acide stéarique par le chlorure de 4-styrènesulfonyle (commercialisé par Monomers & Polymers Dajac Laboratories), 3,18 g d'acrylonitrile (60 mmoles) et 100 mg de 1,1'-azobis(cyclohexane-carbonitrile) dans 100 ml de THF anhydre. On a alors chauffé le milieu réactionnel à 60°C pendant 48 heures sous argon pour copolymériser l'acrylonitrile avec le dérivé du styrène. Après refroidissement, la solution a été concentrée, puis le polymère récupéré par reprécipitation dans l'éther. Après filtration et séchage, on a obtenu le polymère suivant :

20



Ce polymère est utile pour les électrolytes polymères gélifiés à anions fixes. Il constitue une matrice sous forme de gel et il se comporte comme un polyélectrolyte.

On a assemblé un générateur électrochimique en superposant les couches suivantes :


- un collecteur de courant en acier inoxydable ayant une épaisseur de 2 mm ;
- 5 - une anode composite constituée par un coke de carbone (80% en volume) mélangé avec ledit copolymère comme liant (20% en volume) ;
- ledit copolymère gélifié en tant qu'électrolyte ;
- une cathode composite constituée par du noir de carbone (6% en volume), LiCoO₂ (75% en volume) et ledit copolymère gélifié (20% en volume) ;
- 10 - un collecteur de courant analogue au collecteur précité.

Ce générateur a permis d'effectuer 1 000 cycles de charge/décharge entre 3 et 4,2 V en conservant une capacité supérieure à 80% de la capacité au premier cycle, lors d'un cyclage à 25°C. Il présente de très bonnes performances lors d'appel de puissance du fait de l'utilisation d'anions fixes.

15 L'utilisation d'anions fixes a également permis d'améliorer l'évolution de la résistance d'interface.

Exemple 20

Par un procédé similaire à celui utilisé dans l'exemple 19, on a synthétisé un copolymère d'acrylonitrile (97% en moles) et du sel de lithium du 1-(4-styrènesulfonyl)-2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyanoimidazole-cyclopentadiène (3% en moles).




Ce copolymère, sous forme d'un sel de métal alcalin ou d'ammonium, présente des propriétés antistatiques et peut donc avantageusement remplacer les homopolymères d'acrylonitrile qui sont à ce jour largement utilisés sous forme de fibre pour le textile, mais qui ne présentent pas de propriétés antistatiques. De plus, le filage de ce copolymère est plus aisé que celui du PAN non modifié.

Ce copolymère présente de très bonnes interactions avec les colorants cationiques comme le bleu de méthylène, ce qui en fait un matériau d'intérêt pour les fibres textiles colorées. La stabilité de la couleur est nettement améliorée par rapport au copolymère classique d'acrylonitrile et de méthallylsulfonate.

Exemple 21

A 3,4 g (10 mmoles) de 2-*t*-butyl-5-heptafluoro-propyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène, obtenu à l'exemple 7, et 821 mg (5 mmoles) de 1,1,3,3-tétraméthoxypropane dans 10 ml d'eau sous agitation, on a ajouté deux gouttes d'acide sulfurique concentré. Après 4 heures sous agitation, on a ajouté 600 mg de carbonate de lithium Li₂CO₃ anhydre, puis après 15 min, 3,22 g (10 mmoles) de bromure de tétrabutyl-


ammonium $(C_4H_9)_4NBr$. Par extraction au dichlorométhane, on a récupéré le composé suivant :



Ce colorant anionique, de la famille des cyanines, absorbant dans le visible, est soluble dans les solvants peu polaires comme le dichlorométhane ou le chlorure de méthylène ainsi que dans les matrices polymères peu polaires comme le polyméthacrylate de méthyle. Le peu d'agrégation des molécules de ce colorant anionique entre elles, évite le phénomène d'élargissement des bandes d'absorption optiques de ce colorant.

Exemple 22

Dans un mélange de 30 ml de THF et de 10 ml de pyridine, on a fait réagir 18,13 g (50 mmoles) de polyoxyéthylène-23 lauryl éther (Brij® 30) $C_{12}H_{25}(OCH_2CH_2)OH$ et 3,93 g (25 mmoles, commercialisé par Aldrich) de 1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylique en présence de 1,03 g (50 mmoles) de 1,3-dicyclohexylcarbodiimide. Après 48 heures, le milieu réactionnel a été filtré pour éliminer le précipité de dicyclohexylurée, puis agité en présence de 5 g de carbonate de lithium Li_2CO_3 . Après 48 heures, le milieu réactionnel a été filtré pour éliminer l'excès de carbonate de lithium et le solvant a été évaporé. On a récupéré 20,5 g du composé suivant :




Ce sel est un excellent surfactant. A une concentration aussi faible que 0,1 g/l dans l'eau, la tension superficielle est abaissée à une valeur
5 inférieure à 20 mN/m.

Exemple 23


Dans 100 ml d'eau, on a mis en suspension 2,54 g du chlorure de polyaniline (AC&T, St Égrève, France) :

10



On a alors ajouté 9,51 g du sel de potassium de la trifluorométhanesulfonyl(di-2-éthylhexylamino-sulfonyl)imide obtenue à l'exemple 15 :

15




Après 48 heures sous agitation, on a récupéré la polyaniline dopée par le di-2-éthylhexylamino-sulfonyl-4,5-dicyanoimidazole. Sous cette forme, elle est soluble dans le toluène et on a pu réaliser un film à partir de cette solution. La polyaniline 20 ainsi dopée est un polymère conducteur électronique

qui a une conductivité, mesurée par la méthode des quatres pointes, de 5 S/cm, stable en milieu humide.

On a également réalisé à partir de cette solution un film sur un support de polypropylène (PP) traité par effet Corona. Après séchage sous vide à 60°C pendant 48 heures, on a obtenu un dépôt conducteur et adhérant de polyaniline d'une épaisseur inférieure au micron. Ce type de traitement sur des plastiques est particulièrement intéressant pour la réalisation de contacteurs électriques souples ou de systèmes de protections électromagnétiques. En outre, ce polymère conducteur électronique est un bon inhibiteur de corrosion des métaux ferreux et de l'aluminium en milieu acide ou chlorure.

Exemple 24


Dans un ballon tricol équipé d'un réfrigérant, d'une agitation mécanique et d'une entrée de gaz neutre (Argon), 9,5 g d'un copolymère de diméthylsiloxane et d'(hydrogénogéno) (méthyl)-siloxane (HMS 301 25% SiH, M_w 1900 Gelest Inc., Tullytown, PA, USA) ont été mis en solution dans du tétrahydrofurane. On a alors ajouté 7,04 g du sel de lithium du 2-(4-ène-1,1-difluorobutyl)-5-cyano-1,3,4-triazole, préparé comme à l'exemple 2, et 70 mg d'acide chloroplatinique H₂PtCl₆. Le mélange a été chauffé au reflux pendant 4 heures. Le polymère a ensuite été reprécipité dans l'éthanol.



Ce polymère est soluble dans la plupart des solvants organiques, y compris à des teneurs > 2% dans les huiles ou les matériaux siliconés, leur conférant ainsi des propriétés antistatiques.

Exemple 25

10 mmoles du sel de potassium du 2-perfluoro-butanesulfonyl-4,5-dicyanoimidazole, obtenu à l'exemple 4, et 10 mmoles de chlorure de di-
10 4,4'-dodécylphényliodonium (commercialisé par General Electric) ont été agités ensemble durant 24 heures dans l'eau. Par extraction de la phase aqueuse par du dichlorométhane, on a récupéré quantitativement après évaporation du dichloro-
15 méthane et séchage, le composé suivant :



Ce sel permet d'amorcer sous l'effet d'un rayonnement actinique (lumière, rayons γ , faisceaux d'électrons) la réticulation cationique de monomères riches en électrons (éthers vinyliques, alkyl vinyl éthers,...). Il est soluble dans la plupart des solvants organiques usuels (tétrahydrofurane,

acétonitrile, diméthylformamide, acétate d'éthyle, glymes,...) et dans les polymères solvatants aprotiques comme le polyoxyde d'éthylène. Il est aussi soluble à plus de 10% en poids dans les 5 solvants réactifs comme le triéthylèneglycol divinyl éther.

On a testé les propriétés de photo-amorçage de ce sel en irradiant par un rayonnement U.V. à 254 nm, d'une puissance de 1900 mW/cm², une solution 10 de triéthylèneglycol divinyl éther contenant à 1% en poids de ce sel. Après quelques secondes sous irradiation, le solvant réactif a pris en masse, cette réaction étant très exothermique.

Exemple 26

15 4,08 g (20 mmoles) du sel de potassium du 3,5-bis(trifluorométhyl)pyrazole (commercialisé par Aldrich) dans 50 ml de THF anhydre ont été traités par 2,17 g (20 mmoles) de 1-chloro-1-éthoxyéthane (préparé suivant la procédure décrite par Grummitt & 20 al., *Organic Synthesis*, Wiley, New-York, 1963, Collect. Vol. IV, p 748). Après 48 heures sous agitation, le milieu réactionnel a été centrifugé pour éliminer le précipité de chlorure de potassium KCl. On a alors ajouté 8,92 g de fluorure de 25 perfluoro(4-méthyl-3,6-dioxaoct-7-ène)sulfonyle (commercialisé par Apollo Scientific Limited, Stockport, Angleterre) et 4,05 g (40 mmoles) de triéthylamine fraîchement distillée. Le milieu réactionnel alors été porté à 60°C pendant 30 72 heures, puis le solvant évaporé. Le résidu a été recristallisé dans 30 ml d'eau saturée en chlorure de potassium. Après séchage, on a récupéré le composé suivant :




L'acide correspondant a été obtenu par extraction à l'éther d'une solution aqueuse de ce sel de potassium acidifiée par de l'acide chlorhydrique.

On a impregné un textile poreux de GORE-TEX® d'une épaisseur de 100 µm, commercialisé par la société Gore, avec une solution concentrée dans le dichlorométhane dudit acide contenant l'acide cyanovalérique comme initiateur de polymérisation. Après évaporation du solvant, l'acide a été homopolymérisé au sein de la matrice textile en maintenant, sous argon, la température de l'ensemble à 60°C pendant 24 heures. La membrane ainsi obtenue a été utilisée comme électrolyte dans une cellule test de pile à combustible hydrogène/méthanol à électrolyte polymère. On a obtenu une durée de vie de cette membrane supérieure à 1000 heures, avec une plus faible perméabilité au méthanol que celle obtenue en utilisant une membrane de Nafion® 117 (commercialisé par la société Dupont de Nemours) de même épaisseur. Une telle membrane peut aussi être utilisée pour la catalyse hétérogène de Friedel-Crafts de la réaction d'acylation du toluène par le chlorure de benzoyle.

Exemple 27

A 10 mmoles du sel de lithium du 4-pentafluoro-éthyl-5-cyano-1,2,3-triazole, obtenu à l'exemple 12, en solution dans 10 ml d'eau, on a ajouté 12 mmoles de chlorure de 1-éthyl-3-méthyl-1*H*-imidazolium (commercialisé par Aldrich). On a obtenu une phase

liquide plus dense que l'eau. Cette phase a été récupérée par extraction au dichlorométhane. Après évaporation du dichlorométhane et séchage sous vide à 40°C du liquide obtenu, on a récupéré le sel 5 liquide suivant :




Ce sel fondu présente une conductivité de 4,3.10⁻³ S⁻¹.cm⁻¹ et un point de congélation inférieur à -10°C. Son large domaine de stabilité rédox en 10 fait un électrolyte particulièrement intéressant pour les générateurs électrochimiques tels que les batteries au lithium, les supercapacités, les systèmes de modulation de la lumière, les cellules photovoltaïques.

On a réalisé une cellule photovoltaïque électrochimique similaire dans le principe à celle décrite dans le brevet Européen EP 613466. Pour cela, on a assemblé un système composé de deux électrodes séparées par un espace vide d'une 15 épaisseur de 30 µm. La première électrode a été revêtue d'une couche nanoparticulaire de dioxyde de titane TiO₂ de 0,25 µm d'épaisseur sur laquelle est adsorbé le cis-dithiocyanato-bis-(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylate ruthénium II) comme 20 sensibilisateur. L'espace entre les électrodes a été rempli avec un électrolyte composé du sel fondu dans lequel avait été solubilisé 10% en poids d'iodure de méthylhexyl imidazolium et 10 mmoles d'iode. On a 25 obtenu avec cette cellule photovoltaïque des performances intéressantes et en particulier un courant de court-circuit de 69 µA.cm⁻² et une tension 30 en circuit ouvert de 512 mV.

Ce sel liquide peut également servir d'électrolyte dans les supercapacités électro-chimiques utilisant des électrodes de carbone activées ou des électrodes composites obtenues à 5 partir de fibres métalliques et de fibres de carbone traitées en atmosphère réductrice.


Exemple 28

A 3,2 g (25 mmoles) de 2-(3-thienyl)éthanol dans 60 ml de diméthylformamide anhydre, on a ajouté 10 7,26 g (25 mmoles) du sel de potassium du 1-vinyl-sulfonyl-2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclo-pentadiène, obtenu par un procédé similaire à celui décrit dans l'exemple 19 en remplaçant le chlorure de 4-styrènesulfonyle par le fluorure d'éthylène-sulfonyle (commercialisé par ACROS), 3,46 g de carbonate de potassium K_2CO_3 anhydre (25 mmoles) et 15 330 mg (1,25 mmoles) d'un éther-couronne, le 18-Crown-6 (agissant comme complexant du cation potassium). Le milieu réactionnel a alors été agité sous argon à 85°C. Après 48 heures, le milieu réactionnel a été filtré sur un verre fritté de porosité N°3, puis le solvant évaporé sous pression réduite. Après séchage, le composé a été recristallisé dans 20 ml d'eau contenant 1,86 g 20 (25 mmoles) de chlorure de potassium KCl anhydre. 25 Après filtration et séchage, on a récupéré le composé suivant :



On a préparé 10 ml d'une solution $5 \cdot 10^{-2}$ M dudit 30 composé dans l'acétonitrile et l'on a effectué une

électropolymérisation dans le compartiment anodique d'une cellule électrochimique sur électrode de platine. On a obtenu un film souple conducteur de :



5 dont le dopage (oxydation) est assuré par échange de cations et d'électrons avec l'extérieur. La conductivité de ce matériau, stable à l'atmosphère ambiante et en milieu humide, est de l'ordre de 10 S.cm⁻¹. L'électropolymérisation effectuée en
10 présence de pyrrole non substitué ou possédant des chaînons oxyéthylène en position N ou 3 donne des copolymères également stables dont le changement de couleur peut être utilisé pour la constitution de systèmes electrochromes.

15


Exemple 29

Catalyse d'une condensation aldolique

L'effet catalytique du sel de scandium du 3-trifluorométhyl-5-trifluorométhanesulfonyl-1,2,4-triazole, obtenu à l'exemple 3, vis à vis
20 d'une condensation aldolique a été évalué de la manière suivante : A une solution contenant 339 mg (0,4 mmoles) du sel de scandium du 3-trifluorométhyl-5-trifluorométhanesulfonyl-1,2,4-triazole (10% en mole) dans 15 ml de dichlorométhane, on a ajouté un mélange de 1,05 mg (6 mmoles) de 1-ène-2-méthyl-1-silylacétal-1-méthoxypropène
25 (CH₃)₂C=C(OSiMe₃)OMe et de 420 mg (4 mmoles) de benzaldéhyde dans 10 ml de dichlorométhane. Après 16 heures sous agitation à l'ambiente, on a ajouté
30 de l'eau et le produit a été extrait avec du

dichlorométhane. La phase organique a été lavée par trois fractions de 100 ml d'eau, puis le dichlorométhane évaporé. Le résidu a alors été traité par un mélange tétrahydrofurane/HCl 1 M (20:1) pendant 5 0,5 heures à 0°C. Après avoir dilué avec de l'hexane, on a ajouté une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium, puis le produit a été extrait au dichlorométhane. La phase organique a été lavée avec une solution saturée de chlorure de sodium, puis séchée avec du sulfate de sodium. Après évaporation des solvants, le produit brut a été chromatographié sur un gel de silice. On a obtenu le méthyl-3-hydroxy-2,2-diméthyl-phénylpropionate avec un rendement de 90%.

15




Exemple 30

Catalyse d'une addition de Michael

L'effet catalytique du sel scandium 3-trifluorométhyl-5-trifluorométhanesulfonyl-20 1,2,4-triazole, obtenu à l'exemple 3, vis à vis d'une addition de Michael a été évalué de la manière suivante. A une solution de 339 mg (0,4 mmoles) du sel de scandium du 3-trifluorométhyl-5-trifluorométhanesulfonyl-1,2,4-triazole (10% en mole) dans 25 15 ml de dichlorométhane, on a ajouté un mélange de 1,05 g (6 mmoles) de 1-ène-2-méthyl-1-silylacétal-1-méthoxypropène $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{C}(\text{OSiMe}_3)\text{OMe}$ et de 840 mg (4 mmoles) de chalcone dans 10 ml de dichlorométhane. Après 12 heures sous agitation à 30 l'ambiance, on a ajouté de l'eau et le produit a été extrait avec du dichlorométhane. La phase organique

a été lavée par trois fractions de 100 ml d'eau, puis le dichlorométhane a été évaporé. Le résidu a alors été traité par un mélange tétrahydrofurane/HCl 1 M (20:1) pendant 0,5 heure à 0°C. Après 5 avoir dilué avec de l'hexane, on a ajouté une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium, puis le produit a été extrait au dichlorométhane. La phase organique a été lavée avec une solution saturée de chlorure de sodium, puis séchée avec du 10 sulfate de sodium. Après évaporation des solvants, le produit brut a été chromatographié sur un gel de silice. On a obtenu le composé 1,5-dicarbonylé avec un rendement de 89%.

15




Exemple 31

Catalyse d'une réaction d'acylation Friedel-Crafts.

L'effet catalytique du sel de scandium du 20 3-trifluorométhyl-5-trifluorométhanesulfonyl-1,2,4-triazole, obtenu à l'exemple 3, vis à vis d'une réaction a été évalué de la manière suivante. Dans 40 ml de nitrométhane anhydre, on a ajouté 592 mg (700 µmoles) du sel de scandium du 25 3-trifluorométhyl-5-trifluorométhanesulfonyl-1,2,4-triazole, puis 1,08 g (10 mmoles) d'anisole et 2,04 g d'anhydride acétique. Après une agitation pendant 10 min à 21°C, le milieu réactionnel a été dilué par 50 ml d'éther et la réaction inhibée par

100 ml d'une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO₃. Après filtration sur de la Celite, la solution a été extraite par trois fractions de 50 ml d'éther, puis la phase éthérée recueillie a été lavée par une solution saturée de chlorure de potassium. Après séchage par du sulfate de magnésium de la phase éthérée et évaporation, on a récupéré 1,46 g de *p*-méthoxyacétophénone (97% de rendement) avec une pureté caractérisée par RMN du proton supérieure à 99%.




Exemple 32

15 Suivant un procédé similaire à celui décrit dans l'exemple 4, on a obtenu le sel de potassium du 2-((1*R*)-(-)-10-camphorsulfonyl-4,5-dicyanoimidazole, en substituant le fluorure de perfluorobutane-sulfonyle par le chlorure de (1*R*)-(-)-10-camphor-20 sulfonyle (commercialisé par Aldrich).


Le sel de lithium correspondant a été obtenu par échange ionique (métathèse) dans le tétrahydrofurane avec le chlorure de lithium.

25 Le sels de scandium a été obtenu en traitant le sel de potassium par une quantité stœchiométrique de tétrafluoroborate de scandium Sc(BF₄)₃ dans l'acetonitrile. Après filtration pour éliminer le précipité de tétrafluoroborate de potassium KBF₄ et évaporation du solvant, on a récupéré 30 quantitativement le composé suivant :



Ce sel a été utilisé en tant que catalyseur d'une réaction de Diels Alder, à savoir une réaction de la méthylvinylcétone avec le cyclopentadiène.

5



A une solution dans 10 ml de dichlorométhane de 651 mg (10 mmoles) de cyclopentadiène fraîchement distillé et de 701 mg (10 mmoles) de méthylvinylcétone, on a ajouté 200 µmoles du sel de scandium chirale. Après 24 heures à l'ambiante, le milieu réactionnel a été filtré pour éliminer le catalyseur en suspension. Le rendement de la réaction, déterminé par chromatographie en phase gazeuse, est supérieur à 85%. Après une séparation des différents produits de la réaction sur une colonne chirale, on a déterminé par RMN les excès énantiomériques, ce qui a révélé un excès énantiomérique de 73%.

20

Exemple 33

Le sel de lithium du 4,5-trifluorométhyl-1,2,3-triazole, obtenu à l'exemple 12 a été testé dans des générateurs électrochimiques de technologie lithium-polymère.

25

On a réalisé une batterie superposant les couches suivantes :

- un collecteur de courant en acier inoxydable ayant une épaisseur de 2 mm ;
- une cathode constituée par une pastille d'un film de matériau composite ayant une épaisseur de 5 72 μm et comprenant du dioxyde de vanadium (45% en volume), du noir de Shawinigan (5% en volume) et un polyoxyde d'éthylène de masse $M_w = 3.10^5$ (50% en volume) ;
- un électrolyte constitué par une pastille d'un film de polyoxyde d'éthylène de masse $M_w = 5.10^6$ contenant ledit sel de lithium à une concentration O/Li = 15/1 ;
- une anode constituée par une feuille de lithium métallique ayant une épaisseur de 50 μm ;
- un collecteur de courant analogue au collecteur précité.

Les pastilles constituant les électrodes et l'électrolyte ont été découpées en boîte à gants et empilées dans l'ordre indiqué ci-dessus. Les collecteurs ont ensuite été déposés de part et d'autre de l'empilement obtenu.


On a scellé le tout dans un boîtier de pile bouton, qui permet à la fois de protéger le générateur de l'atmosphère et d'exercer une contrainte mécanique sur les films. La batterie a alors été placée dans une enceinte sous argon installée dans une étuve à une température de 60°C. Elle a ensuite été cyclée entre 1,8 et 3,3 V à un régime de charge et de décharge de C/10 (capacité nominale chargée ou déchargée en 10 heures). La courbe de cyclage obtenue est donnée sur la figure 1, sur laquelle l'utilisation u , exprimée en %, est donnée en ordonnée, et le nombre de cycles, C , est donné en abscisse.

On a obtenu des performances similaires en utilisant :

- le sel de lithium du 4-trifluorométhyl-5-cyano-1H-1,2,3-triazole obtenu à l'exemple 12 ;
- le sel de lithium du 2-cyano-5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole obtenu à l'exemple 1 ;
- 5 - le sel de lithium du 2-trifluorométhanesulfonyl-5-trifluorométhyl-1,3,4-triazole obtenu à l'exemple 3 ;
- le sel de lithium du 2-diméthylaminosulphonyl-4,5-dicyanoimidazole obtenu à l'exemple 14 ;
- 10 - le sel de lithium du 1-fluoro-2,5-trifluorométhyl-3,4-dicyano-cyclopentadiène obtenu à l'exemple 17 :
- le polysel de lithium du poly(2-(3,4-époxy-1,1-difluorobutane)-5-cyano-1,3,4-triazole) obtenu à l'exemple 6. Dans ce dernier cas, le polysel est introduit à une concentration O/Li = 25/1 dans l'électrolyte et dans la cathode. On a pu observer de meilleures performances lors d'appel de puissance du fait de l'utilisation d'anions fixés. L'utilisation d'anions fixés a également permis d'améliorer l'évolution de la résistance d'interface.

REVENDICATIONS

1. Composé ionique comprenant au moins une partie anionique associée à au moins une partie cationique M en nombre suffisant pour assurer la neutralité électronique de l'ensemble, caractérisé
 5 en ce que M est un hydroxonium, un nitrosonium NO^+ , un ammonium $-\text{NH}_4^+$, un cation métallique ayant la valence m, un cation organique ayant la valence m ou un cation organométallique ayant la valence m, et en ce que la partie anionique pentacyclique ou dérivée
 10 de tétrazapentalène répond à l'une des formules suivantes :



15 dans lesquelles les groupes $-X_i-$ représentent indépendamment les uns des autres un groupe choisi parmi $-\text{N}=$, $-\text{N}^-$, $-\text{C}(Y_c)=$, $-\text{C}^-(Y_c)-$, $-\text{S}(=\text{O})(Q_s)=$,
 $-\text{S}(Q_s)=$ ou $-\text{P}(Q')(Q'')=$, étant entendu que, parmi les cinq groupes $-X_i-$ formant le cycle, au plus quatre groupes $-X_i-$ comprennent un atome d'azote, au plus
 20 deux groupes $-X_i-$ comprennent un atome de soufre à condition qu'ils ne soient pas adjacents sur le cycle, au plus un groupe $-X_i-$ comprend un atome de phosphore, et :

- Q' et Q'' représentent indépendamment l'un de l'autre un radical perhaloalkyle ou perhaloalkényle en $\text{C}_1\text{-C}_8$, un radical aryle ou alkylaryle en $\text{C}_6\text{-C}_{12}$ éventuellement halogéné, chacun pouvant contenir des substituants oxa, thia, aza ;
- 25 - Q_s est un radical choisi parmi :

- a) les radicaux alkyle ou alkényle, les radicaux aryle, arylalkyle, alkylaryl ou alkényl-aryl, les radicaux alicycliques ou hétérocycliques, y compris les radicaux polycycliques, lesdits radicaux étant éventuellement halogénés ou perhalogénés et/ou portant éventuellement au moins un groupe fonctionnel éther, thioéther, amine, imine, amide, carboxyle, carbonyle, isocyanate, isothiocyanate, hydroxy ;
- b) les radicaux aromatiques monocycliques, polycyclique ou condensés dans lesquels les noyaux aromatiques et/ou au moins un substituant d'un noyau comprennent des hétéroatomes tels que l'azote, l'oxygène, le soufre ;
- c) les radicaux polymères,
- d) les radicaux possédant un ou plusieurs groupements ionophores cationiques et/ou un ou plusieurs groupements ionophores anioniques ;
- Y_C ou Y représente H, ou un groupement attracteur d'électrons choisi dans le groupe constitué par :
- * F, Cl, Br, $-C\equiv N$, $-S-C\equiv N$, $-N=C=S$, $-N=C=O$, $-NO_2$, $C_nF_{2n+1}-$ $C_nF_{2n+1}-O-$, $C_nF_{2n+1}-CH_2-$, $-OC_2F_4H$, $-SCF_3$, $-SC_nF_{2n+1}$, $-SC_2F_4H$, $-OCF=CF_2$, $-SCF=CF_2$, FSO_2^- ;
- * les radicaux QSO_2^- , $-CO_2Q$, $Q-N-SO_2^-$, QCO^- , dans lesquels Q est choisi parmi les substituants définis ci-dessus pour Q_s ;
- * les radicaux comprenant un ou plusieurs noyaux aromatiques contenant éventuellement au moins un atome d'azote, d'oxygène, de soufre ou de phosphore, lesdits noyaux pouvant être éventuellement des noyaux condensés et/ou

lesdits noyaux pouvant éventuellement porter au moins un substituant choisi parmi les halogènes, -CN, -NO₂, -SCN, -N₃, CF₂=CF-O-, les radicaux R_F- et R_FCH₂- dans lesquels R_F est un radical perfluoroalkyle ayant de 1 à 12 atomes de carbone, les groupes fluoroalkyloxy, les groupes fluoroalkylthioxy, les radicaux alkyles, alkényles, oxa-alkyles, oxa-alkényles, aza-alkyles, aza-alkényles, thia-alkyles, thia-alkényles, les radicaux polymères, les radicaux possédant au moins un groupement ionophore cationique et/ou au moins un groupement ionophore anionique ;

- ou bien deux substituants parmi Y_c, Q_s, Q' et Q" d'une part, ou deux substituants Y d'autre part, forment ensemble un cycle ayant de 4 à 8 chainons, ledit cycle étant éventuellement de nature conjuguée aromatique ;
- ou bien l'un parmi les substituants Y, Y_c ou Q_s est un radical multivalent (y compris un dendrimère) relié à au moins un deuxième groupement anionique pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène ;
- ou bien l'un des substituants Y, Y_c ou Q_s représente une unité récurrente d'un polymère.

2. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le cation organique est un cation onium choisi dans le groupe constitué par les cations R₃O⁺ (oxonium), NR₄⁺ (ammonium), RC(NHR₂)₂⁺ (amidinium), C(NHR₂)₃⁺ (guanidinium), C₅R₆N⁺ (pyridinium), C₃R₅N₂⁺ (imidazolium), C₃R₇N₂⁺ (imidazolinium), C₂R₄N₃⁺ (triazolium), SR₃⁺ (sulfonium), PR₄⁺ (phosphonium), IR₂⁺ (iodonium), (C₆R₅)₃C⁺ (carbonium), les radicaux R représentant de manière indépendante un H ou un radical choisi dans le groupe constitué par :

- les radicaux alkyles, alkényles, oxa-alkyles, oxa-alkényles, aza-alkyles, aza-alkényles, thia-alkyles, thia-alkényles, sila-alkyles, sila-alkényles, aryles, arylalkyles, alkylaryles, alkénarylaryles, les radicaux dialkylamino et les radicaux dialkylazo ;
- les radicaux cycliques ou hétérocycliques comprenant éventuellement au moins une chaîne latérale comprenant des hétéroatomes tels que l'azote, l'oxygène, le soufre ;
- les radicaux cycliques ou hétérocycliques comprenant éventuellement des hétéroatomes dans le noyau aromatique ;
- les groupes comprenant plusieurs noyaux aromatiques ou hétérocycliques, condensés ou non, contenant éventuellement au moins un atome d'azote, d'oxygène, de soufre ou de phosphore ; étant entendu que plusieurs radicaux R peuvent former ensemble des cycles aliphatiques ou aromatiques englobant éventuellement le centre portant la charge cationique.

3. Composé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le cation onium fait partie du substituant Y_C ou Y ou du substituant Q_s .

25 4. Composé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le cation onium fait partie d'une unité récurrente d'un polymère.

5. Composé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le cation M^+ est un hétérocycle cationique à caractère aromatique, comportant au moins un atome d'azote alkylé dans le cycle.

6. Composé selon la revendication 5, caractérisé en ce que le cation est un imidazolium, imidazolinium, un triazolium, un pyridinium, un 4-diméthylamino-pyridinium, lesdits cations portant

éventuellement un substituant sur les atomes de carbone du cycle.

7. Composé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le cation M est un groupement possédant une liaison $-N=N-$, $-N=N^+$, un groupement sulfonium, un groupement iodonium, ou un cation arène-ferrocénium substitué ou non, éventuellement incorporé dans une trame polymérique.

8. Composé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le cation est un cation diaryliodonium, un cation dialkylaryliodonium, un cation triarylsulfonium, un cation trialkylaryle sulfonium, ou un cation phénacyl-dialkyl sulfonium substitué ou non.

15 9. Composé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le cation fait partie d'une chaîne polymère.

10. Composé selon la revendication 2, caractérisé en ce que M est un cation organique incorporant un groupement $2,2'[\text{Azobis}(2-2'-imidazolinio-2-yl)propane]²⁺$ ou $2,2'[\text{Azobis}(2-\text{amidiniopropane})]²⁺$.

11. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le cation M est un cation métallique choisi dans le groupe constitué par les cations de métaux alcalins, les cations de métaux alcalino-terreux, les cations de métaux de transition, les cations de métaux trivalents, les cations de terres rares et les cations 30 organométalliques.

12. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le cation est un métallocénium, choisi dans le groupe constitué par les cations dérivés du ferrocène, du titanocène, du zirconocène, les cations indénocénium, les cations arène métallocénium, les cations des métaux de

transition complexés par des ligands de type phosphine possédant éventuellement une chiralité et les cations organométalliques possédant un ou plusieurs groupements alkyles ou aryles fixés d'une manière covalente à un atome ou un groupe d'atome, lesdits cations faisant éventuellement partie d'une chaîne polymère.

13. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le substituant Y ou Y_c est choisi dans le groupe constitué par $-OC_nF_{2n+1}$, $-OC_2F_4H$, $-SC_nF_{2n+1}$ et $-SC_2F_4H$, $-OCF=CF_2$, $-SCF=CF_2$ et $C_nF_{2n+1}CH_2-$ n étant un nombre entier de 1 à 8.

14. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que Y ou Y_c comprend un hétérocycle, dérivé de la pyridine, de la pyrazine, de la pyrimidine, de l'oxadiazole ou du thiadiazole, fluoré ou non.

15. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Q_s ou Q est choisi parmi les radicaux alkyle, alkényle, oxa-alkyle, oxa-alkényle, azaalkyle, azaalkényle, thiaalkyle ou thiaalkényle ayant de 1 à 24 atomes de carbone, ou parmi les radicaux aryle, arylalkyle, alkylaryle ou alkénylaryle ayant de 5 à 24 atomes de carbone, ou parmi les radicaux alkyles ou alkényles ayant de 1 à 12 atomes de carbone et comprenant éventuellement au moins un hétéroatome O, N ou S dans la chaîne principale ou dans une chaîne latérale, et/ou portant éventuellement un groupe hydroxy, un groupe carbonyle, un groupe amine, un groupe carboxyle.

16. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Q_s ou Q est partie d'un radical poly(oxyalkylène) ou d'un radical polystyrène.

17. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Q_s ou Q est un radical possédant un groupement iodonium, un groupement sulfonium, oxonium, 5 ammonium, amidinium, triazolium, guanidinium, pyridinium, imidazolium, imidazolinium, phosphonium ou carbonium, ledit groupement ionique jouant totalement ou partiellement le rôle du cation M⁺.

18. Composé selon la revendication 1, 10 caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s possède un ou plusieurs groupements ionophores anioniques constitués par une fonction carboxylate (-CO₂⁻), une fonction sulfonate (-SO₃⁻), une fonction sulfonimide (-SO₂NSO₂⁻) ou une fonction sulfonamide (-SO₂N-). 15

19. Composé selon l'une des revendications 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s comporte au moins une insaturation éthylénique et/ou un groupe condensable et/ou un 20 groupe dissociable par voie thermique, par voie photochimique ou par dissociation ionique.

20. Composé selon l'une des revendications 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s représente un groupe mésomorphe ou un 25 groupe chromophore ou un polymère conducteur électronique autodopé ou un alcoxysilane hydrolysable.

21. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants 30 Y, Y_c ou Q_s représente une unité récurrente d'une chaîne polymère.

22. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s comporte un groupement susceptible de 35 piéger les radicaux libres.

23. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s comporte un dipôle dissociant ou un couple rédox ou un ligand complexant.

5 24. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s est optiquement actif.

10 25. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que Y ou Y_c représente un acide aminé, ou un polypeptide optiquement ou biologiquement actif.

15 26. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s représente un radical ayant une valence v supérieure à deux, comportant à chacune de ses extrémités libres un groupe anionique pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène, ledit radical multivalent comprenant au moins un groupe -SO₂⁻, un groupe -CO-, un groupe perfluoroalkylène ayant de 2 20 à 8 atomes de carbone, un groupe phénylène éventuellement substitué par des hétéroatomes, un groupement -(W=W)_n- ou un groupement cationique -(W=W)_n-W⁺-, dans lesquels W est un atome d'azote ou un groupement CR dans lequel R représente un atome 25 d'hydrogène ou un radical organique et 0≤n≤5, R étant un radical alkyle ayant de 1 à 8 atomes de carbone, ou deux substituants R formant ensemble un cycle.

30 27. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les substituants Y ou Y_c sont différents d'un groupe perfluoroalkylsulfonyle lorsque le cation est un cation métallique.

35 28. Matériau à conduction ionique comprenant un composé ionique en solution dans un solvant, caractérisé en ce que le composé ionique est un composé selon la revendication 1.

29. Matériau à conduction ionique selon la revendication 28, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s du composé ionique comprend un groupe alkyle, un groupe aryle, un groupe alkylaryle ou un groupe arylalkyle ; un groupe mésomorphe ou un groupe comprenant au moins une insaturation éthylénique et/ou un groupe condensable et/ou un groupe dissociable par voie thermique, par voie photochimique ou par dissociation ionique ; un polymère conducteur électronique autodopé ; un alcoxysilane hydrolysable ; un piège à radicaux libres ; un dipôle dissociant ; un couple rédox ; un ligand complexant.

15 30. Matériau à conduction ionique selon la revendication 28, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Q ou Q_s du composé ionique est un alkyle ou un alkényle qui contient au moins un hétéroatome choisi parmi O, N et S ; un alkyle ou un alkényle portant un groupe hydroxy, un groupe carbonyle, un groupe amine, un groupe carboxyle ; un aryle, un arylalkyle, un alkylaryle ou un alkénarylaryle dans lesquels les chaînes latérales et/ou les noyaux aromatiques comprennent des 25 hétéroatomes.

31. Matériau selon la revendication 28, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s est une unité récurrente d'un polymère.

32. Matériau à conduction ionique selon la revendication 28, caractérisé en ce que l'un des substituants Y ou Y_c du composé ionique est choisi dans le groupe constitué par -OC_nF_{2n+1}, -OC₂F₄H, -SC_nF_{2n+1} et -SC₂F₄H, -OCF=CF₂, -SCF=CF₂.

33. Matériau à conduction ionique selon la revendication 28, caractérisé en ce que le solvant est soit un solvant liquide aprotique, choisi parmi

les éthers linéaires et les éthers cycliques, les esters, les nitriles, les dérivés nitrés, les amides, les sulfones, les sulfolanes, les sulfamides et les hydrocarbures partiellement halogénés, soit 5 un polymère polaire, soit un de leurs mélanges.

34. Matériau à conduction ionique selon la revendication 33, caractérisé en ce que le solvant est un polymère solvatant, réticulé ou non, portant ou non des groupements ioniques greffés.

10 35. Matériau à conduction ionique selon la revendication 34, caractérisé en ce que le polymère solvatant est choisi parmi les polyéthers de structure linéaire, peigne ou à blocs, formant ou non un réseau, à base de poly(oxyde d'éthylène), les 15 copolymères contenant le motif oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène ou allylglycidyléther, les polyphosphazènes, les réseaux réticulés à base de polyéthylène glycol réticulé par des isocyanates, les réseaux obtenus par polycondensation et portant 20 des groupements qui permettent l'incorporation de groupements réticulables et les copolymères à blocs dans lesquels certains blocs portent des fonctions qui ont des propriétés rédox.

25 36. Matériau à conduction ionique selon la revendication 28, caractérisé en ce que le solvant est constitué essentiellement par un solvant liquide aprotique et un solvant polymère polaire comprenant des unités contenant au moins un hétéroatome choisi parmi le soufre, l'oxygène, l'azote et le fluor.

30 37. Matériau à conduction ionique selon la revendication 36, caractérisé en ce que le polymère polaire contient principalement des unités dérivées de l'acrylonitrile, du fluorure de vinylidène, de la N-vinylpyrrolidone ou du méthacrylate de méthyle.

38. Matériau à conduction ionique selon la revendication 28, caractérisé en ce qu'il contient en outre au moins un second sel.

39. Matériau à conduction ionique selon la revendication 28, caractérisé en ce qu'il contient en outre une charge minérale ou organique sous forme de poudre ou de fibres.

10 40. Générateur électrochimique comprenant une électrode négative et une électrode positive séparées par un électrolyte, caractérisé en ce que l'électrolyte est un matériau selon l'une des revendications 28 à 39.

15 41. Générateur selon la revendication 40, caractérisé en ce que l'électrode négative est constituée par du lithium métallique, ou par l'un de ses alliages, éventuellement sous forme de dispersion manométrique dans de l'oxyde de lithium, ou par un nitrure double de lithium et d'un métal de transition, ou par un oxyde à bas potentiel ayant 20 pour formule générale $\text{Li}_{1+y+x/3}\text{Ti}_{2-x/3}\text{O}_4$ ($0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$), ou par le carbone et les produit carbonés issus de la pyrolyse de matières organiques.

25 42. Générateur selon la revendication 40, caractérisé en ce que l'électrode positive est choisie parmi les oxydes de vanadium VO_x ($2 \leq x \leq 2,5$), LiV_3O_8 , $\text{Li}_y\text{Ni}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_2$, ($0 \leq x \leq 1$; $0 \leq y \leq 1$), les spinelles de manganèse $\text{Li}_y\text{Mn}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_2$ ($M = \text{Cr}$, Al , V , Ni , $0 \leq x \leq 0,5$; $0 \leq y \leq 2$), les polydisulfures organiques, FeS , FeS_2 , le sulfate de fer $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, 30 les phosphates et phosphosilicates de fer et de lithium de structure olivine, ou leurs produits de substitution du fer par le manganèse, utilisés seuls ou en mélanges.

35 43. Générateur selon la revendication 40, caractérisé en ce que le collecteur de la cathode est en aluminium.

44. Supercapacité utilisant au moins une électrode de carbone à haute surface spécifique, ou une électrode contenant un polymère rédox, dans laquelle l'électrolyte est un matériau selon l'une 5 des revendications 28 à 39.

45. Utilisation d'un matériau selon l'une des revendications 28 à 39 pour le dopage p ou n d'un polymère à conduction électronique.

46. Dispositif electrochrome, dans lequel 10 l'électrolyte est un matériau selon l'une des revendications 28 à 39.

47. Procédé de polymérisation ou de réticulation de monomères ou de prépolymères capables de réagir par voie cationique, caractérisé 15 en ce que l'on utilise un composé selon la revendication 1 comme photoinitiateur source d'acide catalysant la réaction.

48. Procédé selon la revendication 47, caractérisé en ce que le cation du composé ionique 20 est un groupement possédant une liaison $-N=N^+$, $-N=N-$, un groupement sulfonium, un groupement iodonium, ou un cation arène-ferrocénium substitué ou non, ledit groupement étant éventuellement incorporé dans une trame polymérique.

49. Procédé selon la revendication 47, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Q ou Q_s du composé ionique est un radical alkyle non substitué ou un radical comprenant un groupe oxa, sulfoxyde, sulfone, oxyde de phosphine ou 30 phosphonate.

50. Procédé selon la revendication 47, caractérisé en ce que les monomères sont choisis dans le groupe constitué par les composés qui comportent une fonction éther cyclique, une fonction 35 thioéther cyclique ou une fonction amine cyclique,

les composés vinyliques, les éthers vinyliques, les oxazolines, les lactones et les lactames.

51. Procédé selon la revendication 47, caractérisé en ce que le prépolymère est choisi dans
5 le groupe constitué par les composés dans lesquels des groupements époxy sont portés par une chaîne aliphatique, une chaîne aromatique, ou une chaîne hétérocyclique.

52. Procédé selon la revendication 47,
10 caractérisé en ce qu'il consiste à mélanger le photoinitiateur avec au moins un monomère ou prépolymère capable de polymériser par voie cationique, et à soumettre le mélange obtenu à un rayonnement actinique, y compris un rayonnement β .

15 53. Procédé selon la revendication 52, caractérisé en ce que le mélange réactionnel est soumis au rayonnement après avoir été mis sous forme d'une couche mince.

54. Procédé selon la revendication 47,
20 caractérisé en ce que le photoinitiateur est utilisé sous forme d'une solution dans un solvant inerte vis à vis de la réaction de polymérisation.

55. Procédé selon la revendication 54,
25 caractérisé en ce que le solvant inerte est choisi dans le groupe constitué par l'acétone, la méthyl-éthyl cétone, l'acétonitrile, le carbonate de propylène, la γ -butyrolactone, les éther-esters des mono-, di-, tri- éthylène ou propylène glycols, les éther-alcools des mono-, di-, tri- éthylène ou
30 propylène glycols, les esters de l'acide phtalique ou de l'acide citrique.

56. Procédé selon la revendication 47,
caractérisé en ce que la réaction est effectuée en présence d'un solvant ou d'un diluant constitué par
35 un composé réactif vis à vis de la polymérisation.

57. Procédé selon la revendication 56, caractérisé en ce que le composé réactif est choisi dans le groupe constitué par les mono- et di- éthers vinyliques des mono-, di-, tri-, tétra- éthylène ou 5 propylène glycols, le trivinyl éther triméthylolpropane et le divinyléther du diméthanolcyclohexane, la N-vinylpyrrolidone, le 2-propényléther du carbonate de propylène.

58. Procédé selon la revendication 47, 10 caractérisé en ce que l'on ajoute un photosensibilisateur au milieu réactionnel.

59. Procédé selon la revendication 58, caractérisé en ce que le photosensibilisateur est choisi dans le groupe constitué par l'anthracène, le 15 diphényl-9,10-anthracène, le pérylène, la phénothiazine, le tétracène, la xanthone, la thioxanthone, l'isopropylthioxantone, l'acétophénone, la benzophénone, les 1,3,5-triaryl-2-pyrazolines et leurs dérivés, en particulier les dérivés de substitution 20 sur les noyaux aromatiques par des radicaux alkyles, oxa- ou aza-alkyles.

60. Procédé selon la revendication 47, caractérisé en ce que le mélange réactionnel contient en outre au moins un monomère ou 25 prépolymère capable de polymériser par voie radicalaire et un composé capable de libérer un amorceur de polymérisation radicalaire sous l'effet du rayonnement actinique ou du rayonnement β ou sous l'action de la chaleur.

30 61. Procédé de modification des propriétés de solubilité d'un polymère possédant des groupements sensibles aux acides, caractérisé en ce qu'il consiste à soumettre ledit polymère à un rayonnement actinique ou un rayonnement β , en présence d'un 35 composé selon la revendication 1.

62. Procédé selon la revendication 61, caractérisé en ce que le polymère contient des motifs ester ou des motifs aryléther dérivés d'alcool tertiaire.

5 63. Procédé selon la revendication 62, caractérisé en ce que le polymère est choisi dans le groupe constitué par les homopolymères et les copolymères de l'acrylate de tertiobutyle ou de tertio-amyle, de l'itaconate de tertiobutyle ou de 10 tertio-amyle, du (tertiobutoxycarbonyloxystyrène) ou du (tertioamyoxyloxystyrène).

64. Procédé selon la revendication 61, caractérisé en ce qu'il est mis en œuvre pour l'amplification chimique de photorésists.

15 65. Procédé de polymérisation de monomères vinyliques, caractérisé en ce que l'on utilise comme amorceur radicalaire un composé selon la revendication 10.

20 66. Composition de colorant cationique, caractérisée en ce qu'elle contient un composé selon la revendication 1.

25 67. Composition de colorant cationique selon la revendication 66, caractérisé en ce que la ou les charges négatives du groupement anionique pentacyclique ou dérivé de tétrazapentalène sont soit fixées à la molécule de colorant, soit elles constituent le contre-ion des charges positives du colorant.

30 68. Utilisation d'un composé selon la revendication 1 en tant que catalyseur dans les réactions de Friedel et Craft, les réactions de Diels et Alder, les additions de Michael, les réactions d'allylation, les réactions de couplage pinacolique, les réactions de glycosylation, les 35 réactions d'ouvertures de cycles des oxétanes, les réactions d'aldolisation, les réactions de

méthathèse des alcènes, les polymérisations de type Ziegler-Natta, les polymérisations du type méthathèse par ouverture de cycle et les polymérisations du type méthathèse de diènes acycliques.


5 69. Utilisation selon la revendication 68, caractérisée en ce que le composé est un composé selon la revendication 1 dans lequel le cation est choisi parmi le lithium, le magnésium, le cuivre, le zinc, l'étain, les métaux trivalents, y compris les terres rares, les platinoïdes, et cations organométalliques.

10 70. Utilisation d'un composé selon la revendication 6, comme solvant pour effectuer des réactions chimiques, photo-chimiques, électrochimiques, photoélectrochimiques, ledit composé étant utilisé au dessus de son point de fusion.

15 71. Matériau à conduction électronique, caractérisé en ce qu'il comprend un composé ionique selon la revendication 1.

20 72. Matériau à conduction électronique selon la revendication 71, caractérisé en ce que la partie cationique du composé ionique est un polycation constitué par un polymère conjugué dopé "p".

25 73. Matériau à conduction électronique selon la revendication 72, caractérisé en ce que l'un au moins des substituants Y, Y_c ou Q_s du composé ionique comprend une chaîne alkyle ayant de 6 à 20 atomes de carbone.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l. Application No
PCT/CA 97/01009

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
IPC 6	C07D249/04	C07D233/90	C07D231/18	C07C255/46	C07D487/04
	C07C317/44	C07F9/6584	C08G65/22	C08G77/04	C08F220/44
	C09K3/00	H01M6/16	H01M10/40	C07B41/00	C08F4/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 C07D C07F C09K H01M C08F C08J C08G C07C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 3 054 800 A (H.P. BURCHFIELD ET AL.) 18 September 1962 see the whole document ---	1,2,11, 27,28,71
X	CH 484 920 A (SANDOZ AG) 13 March 1970 see the whole document ---	1,2,27, 28,71
X	G. PAPROTT ET AL.: "Reaktionen des 1,2,3,4,5-Pentafluorcyclopentadiens" CHEMISCHE BERICHTE, vol. 121, no. 4, April 1988, WEINHEIM, DE, pages 727-33, XP002061195 see the whole document, in particular page 731, right-hand column, 2nd paragraph --- -/-	1,11,27, 28,71

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

1

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
2 April 1998	22.04.98
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Allard, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No

PCT/CA 97/01009

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 6 C08J3/24 // (C07D487/04, 249:00, 235:00)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>R.D. CHAMBERS ET AL.: "Direct synthesis of pentakis(trifluoromethyl)cyclopentadienide salts and related dienes" <i>JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS</i>, no. 8, 21 April 1995, LONDON, GB, pages 841-2, XP002061196 see the whole document</p> <p>---</p> <p>R.D. CHAMBERS ET AL.: "A direct route to fluorinated cyclopentadienyl anions" <i>JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS</i>, no. 16, 15 August 1990, LONDON, GB, pages 1128-9, XP002061197 see the whole document</p> <p>---</p> <p>-/-</p>	1,11,27, 28,71
X		1,11,27, 28,71

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 April 1998

Date of mailing of the international search report

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Allard, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intell. Final Application No

PCT/CA 97/01009

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	O.W. WEBSTER: "Diazotetracyanocyclopentadiene" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 88, no. 17, 5 September 1966, WASHINGTON, DC, US, pages 4055-60, XP002061198 see the whole document * ---	1,2,11, 27,28,71
X	M.M. ABDUL-GHANI ET AL.: "Unsaturated nitrogen compounds containing fluorine. Part 17. The reactions of 3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole with alkynes, alkenes and diazomethane, and of sodium 3,5-bis(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolide with halogen compounds" JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, vol. 72, no. 1, May 1995, LAUSANNE, CH, pages 135-45, XP002061199 see page 136, compound (6) ---	1,11,27, 28,71
X	M.M. ABDUL-GHANI ET AL.: "Unsaturated nitrogen compounds containing fluorine. Part 16. The synthesis of 3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole and some 4-substituted derivatives from 2,5-dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluoro- 3,4-diazahexa-2,4-diene" JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, vol. 72, no. 1, May 1995, LAUSANNE, CH, pages 95-106, XP002061200 see the whole document, in particular page 97, compounds (7)b-e ---	1,2,11, 27,28,71
X	K. HARTKE ET AL.: "Hochsubstituierte Cyclopentadiene mit Arylthio- und Arylsulfonyl-Gruppen" LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE, no. 3, March 1991, WEINHEIM, DE, pages 243-51, XP002061201 see the whole document, in particular page 244, compounds 5, and page 245, compounds 17 ---	1,2,27, 28,71
X	K. HARTKE ET AL.: "Hochsubstituierte Cyclopentadiene mit Methylthio- und Methylsulfonyl-Gruppen" LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE, no. 4, April 1992, WEINHEIM, DE, pages 413-4, XP002061202 see the whole document, in particular page 413, compound 7 ---	1,27,28, 71
		-/-

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No
PCT/CA 97/01009

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	D.W. WILEY ET AL.: "Hydrogen cyanide chemistry. 6. Cyanogen condensation with cyanide, C ₇ N ₇ -" JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 41, no. 11, 28 May 1976, WASHINGTON, DC, US, pages 1889-95, XP002061203 see the whole document, in particular compounds 1, 2, et page 1892, left-hand column ---	1,2,11, 27,28,71
X	W.J. MIDDLETON ET AL.: "Novel synthesis of a dihydrotetrazapentalene from trifluoroacetonitrile and sodium cyanide" JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 35, no. 11, November 1970, WASHINGTON, DC, US, pages 3985-7, XP002061204 see the whole document, in particular compound 9, et page 3986, right-hand column, last paragraph ---	1,2,11, 27,28,71
X	DATABASE CROSSFIRE Beilstein Informationssysteme GmbH, Frankfurt DE XP002061205 see BRN=4603397 & CHEM. HETEROCYCL. COMPD. (ENGL. TRANSL.), vol. 22, no. 7, 1986, pages 745-8, ---	1,11,27, 28,71
X	US 5 538 812 A (H.-S. LEE ET AL.) 23 July 1996 see the whole document ---	1-73
A	WO 92 02966 A (COVALENT ASSOCIATES INCORPORATED) 20 February 1992 see the whole document ---	1-73
A	WO 88 03331 A (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AL.) 5 May 1988 see the whole document -----	1-73

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CA 97/01009**Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
see supplementary sheet CONTINUATION OF INFORMATION PCT/ISA/210

3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CA 97/01009

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

Claims Nos.: none

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

no application. It should be noted, however, that the scope of claims 1-73 is so wide that PCT Rule 33.3 was taken into account for determining the extent of reasonable search; in the course of this search, particular attention was paid to the subject matter of the application as illustrated by the examples. Moreover, it appears that the number of already known compounds covered by the claims, in particular claims 1,2 and 11, is such, that an exhaustive search cannot be economically justified (see also "PCT Search Guidelines", [PCT/GL/2], III, 2.1 and 3.7).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern	national Application No
PCT/CA 97/01009	

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 3054800 A	18-09-62	NONE		
CH 484920 A	31-01-70	NONE		
US 5538812 A	23-07-96	AU 5370296 A EP 0830709 A WO 9629753 A		08-10-96 25-03-98 26-09-96
WO 9202966 A	20-02-92	US 5273840 A CA 2067751 A,C DE 69109847 D DE 69109847 T EP 0495073 A IL 98959 A JP 5503808 T		28-12-93 02-02-92 22-06-95 07-12-95 22-07-92 14-05-96 17-06-93
WO 8803331 A	05-05-88	FR 2606217 A AT 128271 T CA 1330226 A DE 3751532 D DE 3751532 T EP 0290511 A JP 7060688 B JP 1501822 T US 5021308 A US 5162177 A US 5260145 A		06-05-88 15-10-95 14-06-94 26-10-95 14-03-96 17-11-88 28-06-95 22-06-89 04-06-91 10-11-92 09-11-93

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Der Internationale No
PCT/CA 97/01009

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 6	C07D249/04	C07D233/90	C07D231/18	C07C255/46	C07D487/04
	C07C317/44	C07F9/6584	C08G65/22	C08G77/04	C08F220/44
	C09K3/00	H01M6/16	H01M10/40	C07B41/00	C08F4/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6	C07D	C07F	C09K	H01M	C08F	C08J	C08G	C07C
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 3 054 800 A (H.P. BURCHFIELD ET AL.) 18 septembre 1962 voir le document en entier ---	1, 2, 11, 27, 28, 71
X	CH 484 920 A (SANDOZ AG) 13 mars 1970 voir le document en entier ---	1, 2, 27, 28, 71
X	G. PAPROTT ET AL.: "Reaktionen des 1,2,3,4,5-Pentafluorcyclopentadiens" CHEMISCHE BERICHTE, vol. 121, no. 4, avril 1988, WEINHEIM, DE, pages 727-33, XP002061195 voir le document en entier, en particulier page 731, colonne de droite, 2ème paragraphe ---	1, 11, 27, 28, 71

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

1

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
2 avril 1998	22.04.98
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé Allard, M

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De. Internationale No
PCT/CA 97/01009

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 C08J3/24 // (C07D487/04, 249:00, 235:00)

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	R.D. CHAMBERS ET AL.: "Direct synthesis of pentakis(trifluoromethyl)cyclopentadienide salts and related dienes" JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS, no. 8, 21 avril 1995, LONDON, GB, pages 841-2, XP002061196 voir le document en entier ---	1, 11, 27, 28, 71
X	R.D. CHAMBERS ET AL.: "A direct route to fluorinated cyclopentadienyl anions" JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS, no. 16, 15 août 1990, LONDON, GB, pages 1128-9, XP002061197 voir le document en entier ---	1, 11, 27, 28, 71

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

Categories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

1

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 2 avril 1998	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
---	--

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Allard, M

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De	Je Internationale No
PCT/CA 97/01009	

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	O.W. WEBSTER: "Diazotetracyanocyclopentadiene" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 88, no. 17, 5 septembre 1966, WASHINGTON, DC, US, pages 4055-60, XP002061198 voir le document en entier * ---	1, 2, 11, 27, 28, 71
X	M.M. ABDUL-GHANI ET AL.: "Unsaturated nitrogen compounds containing fluorine. Part 17. The reactions of 3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole with alkynes, alkenes and diazomethane, and of sodium 3,5-bis(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolide with halogen compounds" JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, vol. 72, no. 1, mai 1995, LAUSANNE, CH, pages 135-45, XP002061199 voir page 136, composé (6) ---	1, 11, 27, 28, 71
X	M.M. ABDUL-GHANI ET AL.: "Unsaturated nitrogen compounds containing fluorine. Part 16. The synthesis of 3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole and some 4-substituted derivatives from 2,5-dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluoro- 3,4-diazahexa-2,4-diene" JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, vol. 72, no. 1, mai 1995, LAUSANNE, CH, pages 95-106, XP002061200 voir le document en entier, en particulier page 97, composés (7)b-e ---	1, 2, 11, 27, 28, 71
X	K. HARTKE ET AL.: "Hochsubstituierte Cyclopentadiene mit Arylthio- und Arylsulfonyl-Gruppen" LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE, no. 3, mars 1991, WEINHEIM, DE, pages 243-51, XP002061201 voir le document en entier, en particulier page 244, composés 5, et page 245, composés 17 ---	1, 2, 27, 28, 71
X	K. HARTKE ET AL.: "Hochsubstituierte Cyclopentadiene mit Methylthio- und Methylsulfonyl-Gruppen" LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE, no. 4, avril 1992, WEINHEIM, DE, pages 413-4, XP002061202 voir le document en entier, en particulier page 413, composé 7 ---	1, 27, 28, 71
1		-/-

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De	de Internationale No
PCT/CA 97/01009	

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	D.W. WILEY ET AL.: "Hydrogen cyanide chemistry. 6. Cyanogen condensation with cyanide, C ₇ N ₇ -" JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 41, no. 11, 28 mai 1976, WASHINGTON, DC, US, pages 1889-95, XP002061203 voir le document en entier, en particulier composés 1, 2, et page 1892, colonne de gauche ---	1, 2, 11, 27, 28, 71
X	W.J. MIDDLETON ET AL.: "Novel synthesis of a dihydrotetrazapentalene from trifluoroacetonitrile and sodium cyanide" JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 35, no. 11, novembre 1970, WASHINGTON, DC, US, pages 3985-7, XP002061204 voir le document en entier, en particulier composé 9, et page 3986, colonne de droite, dernier paragraphe ---	1, 2, 11, 27, 28, 71
X	DATABASE CROSSFIRE Beilstein Informationssysteme GmbH, Frankfurt DE XP002061205 voir BRN=4603397 & CHEM. HETEROCYCL. COMPD. (ENGL. TRANSL.), vol. 22, no. 7, 1986, pages 745-8, ---	1, 11, 27, 28, 71
X	US 5 538 812 A (H.-S. LEE ET AL.) 23 juillet 1996 voir le document en entier ---	1-73
A	WO 92 02966 A (COVALENT ASSOCIATES INCORPORATED) 20 février 1992 voir le document en entier ---	1-73
A	WO 88 03331 A (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AL.) 5 mai 1988 voir le document en entier -----	1-73

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALEDemande internationale n°
PCT/CA 97/01009**Cadre I Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (suite du point 1 de la première feuille)**

Conformément à l'article 17.2)a), certaines revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche pour les motifs suivants:

1. Les revendications n°s _____ se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration n'est pas tenue de procéder à la recherche, à savoir:
2. Les revendications n°s _____ se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectuée, en particulier:

voir feuille supplémentaire SUITE DES RENSEIGNEMENTS PCT/ISA/210
3. Les revendications n°s _____ sont des revendications dépendantes et ne sont pas rédigées conformément aux dispositions de la deuxième et de la troisième phrases de la règle 6.4.a).

Cadre II Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 2 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

1. Comme toutes les taxes additionnelles ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.
2. Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y prêtaient ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle, l'administration n'a sollicité le paiement d'aucune taxe de cette nature.
3. Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les revendications n°s _____
4. Aucune taxe additionnelle demandée n'a été payée dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte par les revendications n°s _____

Remarque quant à la réserve

- Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant.
 Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

Claims Nos.: aucune

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

pas d'application. Il est toutefois à noter que la portée des revendications 1-73 est si large qu'il a été tenu compte de la règle 33.3 PCT pour déterminer l'étendue d'une recherche raisonnable; lors de cette recherche, une attention particulière a été portée à l'objet de la demande tel qu'illustré par les exemples. Il apparaît par ailleurs que le nombre de composés déjà connus couverts par les revendications, en particulier les revendications 1, 2 et 11, est tel, qu'un rapport de recherche exhaustif ne peut être justifié du point de vue économique (voir également "Directives concernant la recherche selon le PCT" [PCT/GL/2], III, 2.1 et 3.7).

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dé de Internationale No

PCT/CA 97/01009

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 3054800 A	18-09-62	AUCUN	
CH 484920 A	31-01-70	AUCUN	
US 5538812 A	23-07-96	AU 5370296 A EP 0830709 A WO 9629753 A	08-10-96 25-03-98 26-09-96
WO 9202966 A	20-02-92	US 5273840 A CA 2067751 A,C DE 69109847 D DE 69109847 T EP 0495073 A IL 98959 A JP 5503808 T	28-12-93 02-02-92 22-06-95 07-12-95 22-07-92 14-05-96 17-06-93
WO 8803331 A	05-05-88	FR 2606217 A AT 128271 T CA 1330226 A DE 3751532 D DE 3751532 T EP 0290511 A JP 7060688 B JP 1501822 T US 5021308 A US 5162177 A US 5260145 A	06-05-88 15-10-95 14-06-94 26-10-95 14-03-96 17-11-88 28-06-95 22-06-89 04-06-91 10-11-92 09-11-93