【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成19年8月9日(2007.8.9)

【公開番号】特開2006-169375(P2006-169375A)
【公開日】平成18年6月29日(2006.6.29)
【年通号数】公開・登録公報2006-025
【出願番号】特願2004-363630(P2004-363630)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｌ　33/14　(2006.01)
Ｂ０５Ｄ　7/24　(2006.01)
Ｂ３２Ｂ　27/30　(2006.01)
Ｃ０８Ｆ　220/22　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/00　(2006.01)
Ｃ０８Ｆ　230/08　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｌ　33/14
Ｂ０５Ｄ　7/24　３０１Ｔ
Ｂ０５Ｄ　7/24　３０２Ｐ
Ｂ３２Ｂ　27/30　Ａ
Ｃ０８Ｆ　220/22
Ｃ０８Ｋ　5/00
Ｃ０８Ｆ　220/22
Ｃ０８Ｆ　230:08

【手続補正書】
【提出日】平成19年6月21日(2007.6.21)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】

【表２】

	実施例						比較例	
	1	2	3	4	5	6	1	2
P-1[*6](Wt%)	5.0	—	—	—	—	—	—	—
P-2[*6](wt%)	—	5.0	—	—	—	—	—	—
P-3[*6](wt%)	—	—	5.0	—	—	—	—	—
P-4[*6](wt%)	—	—	—	5.0	—	—	—	—
P-5[*6](wt%)	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—
P-6[*6](wt%)	—	—	—	—	—	—	—	5.0
ｳﾚﾀﾝｱｸﾘﾚｰﾄ[*7](wt%)	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—
含Fｱｸﾘﾚｰﾄ[*8](wt%)	—	—	—	—	—	—	2.0	—
開始剤1[*9](wt%)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
開始剤2[*10](wt%)	—	—	—	—	—	—	0.1	—
ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ(wt%)	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
保存安定性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
反射率	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎
耐擦傷性	○	○	○	○	○	○	○	×