

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成19年10月18日(2007.10.18)

【公開番号】特開2005-349817(P2005-349817A)

【公開日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【年通号数】公開・登録公報2005-050

【出願番号】特願2004-323877(P2004-323877)

【国際特許分類】

B 3 2 B 15/095 (2006.01)

E 0 2 D 31/06 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 15/08 T

E 0 2 D 31/06 C

E 0 2 D 31/06 D

【手続補正書】

【提出日】平成19年8月30日(2007.8.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

なお、前記素地鋼材は、表面にクロメート層を有するクロメート被覆鋼材を用いること
ができ、この場合、前記クロメート層のクロム換算付着量が100~500mg/m²であることが
好ましい。