



[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[11] رقم البراءة: ١٣٨٧

[45] تاريخ المنح: ١٤٢٧/٠٩/١٥ هـ

الموافق: ٢٠٠٦/١٠/٠٨ م

[12] براءة اختراع

[51] التصنيف الدولي^٧ : Int. Cl.⁷:C08F 210/16 [56] المراجع: براءة أمريكية ٥٢٨١٦٧٩ ١٩٩٤/٠١/٢٥ م اسم الفاحص: محمد بن سعد اليحيى	[72] اسم المخترع: لاري د. كادي، كريستوفر جيه. فراي، فيليب هوارد، تيريزا بي. كارجالا، بيتر جيه. مادوكس، ايان م. مونرو، ديباك آر. باروخ، اس. روي بابنينجتون [73] مالك البراءة : بي بي كيميكالز ليمتد عنوانه: بريتانيك هاوس، ١ فينسبيرى سيركيس، لندن اياه سي ٢ ام ٧، بريطانيا [74] الوكيل: احمد نجدت بازارباشي [21] رقم الطلب: ٩٧١٨٠٣٥١ [22] تاريخ الإيداع : ١٤١٨/٠٤/٢٨ هـ الموافق : ١٩٩٧/٠٨/٣١ م
---	---

على امتداد هيكل البوليمر polymer backbone . هذه المركبات ذات الهندسة العكسية الجزيئية لها خواص مميزة كما يسهل معالجتها نظرا للوجود المتزامن لاقتران الوزن الجزيئي العالي مع المحتوي العالي من أحادي الأصل الإسهامي مع التفرع طويل السلسلة .

٥٠ عنصر حماية، ١٤ شكل

[54] اسم الاختراع: تركيبة عديدة الأولفين polyolefin ذات أقصى وزن جزيئي يمكن تواجده في ذلك الجزء من التركيبة الذي يحتوي على أعلى محتوي من أحادي الأصل الإسهامي (كمونومير comonomer)

[57] الملخص: يتعلق الاختراع بالتركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الأولفينات polyolefin copolymer التي يتم إنتاجها بواسطة محفز ميتالوسيني metallocene . حيث يتم الارتباط داخل مفاعل وحيد إنتاج البوليمر polymer من أحادي الأصل الأولفيني alpha-olefin الأولى مع واحد أو أكثر من أحادي الأصل الإسهامي الأولفيني olefin ذو أقصى وزن جزيئي يمكن تواجده في ٥٠٪ من وزن التركيبة الذي يوجد به أعلى محتوي من أحادي الأصل الإسهامي . وبفضل ان يكون عامل تجزئة أحادي الأصل الإسهامي للتركيبة $C_{pf} \leq 1,1$ أو أن يكون عامل تجزئة الوزن الجزيئي للتركيبة $M_{pf} \leq 1,5$ ، وتحتوي التركيبة المفضلة على الأقل ٠,٠١ تفرعات طويلة السلسلة لكل ١ ذرة كربون carbon atom

تركيبية عديدة الأولفين polyolefin ذات أقصى وزن جزيئي يمكن تواجده في ذلك الجزء من التركيبية الذي يحتوي على أعلى محتوى من أحادي الأصل الإسهامي (comonomer)

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

- يتعلق الاختراع بالتركيبية البوليميرية التساهمية لعدد الأولفينات polyolefin copolymer ذات أقصى وزن جزيئي يمكن تواجده في ذلك الجزء من التركيبية الذي يحتوي على أعلى محتوى أحادي الأصل الإسهامي ويفضل أن تكون ذات تفرعات طويلة السلسلة والذي تم إنتاجها من أحادي الأصل الأولفيني alpha-olefin الأولي مع واحد أو أكثر من أحادي الأصل التساهمي الأولفيني الأولي في مفاعل وحيد باستخدام محفز ميتالوسيني metalocene catalyst مفرد وطرق إنتاج هذه المواد والمحفزات المستخدمة .
- حديثاً ظهر تقدم ملموس في إنتاج التركيبية البوليميرية المتساهمة لعدد الأولفينات نظراً لاستخدام المحفزات الميتالوسينية metalocene catalysts . تتميز المحفزات الميتالوسينية ٥
- metalocene catalysts بنشاطها العالي عن محفزات زيغلر التقليدية وتصف دائماً هذه المحفزات بأنها ذات طبيعة أحادية الموقع . وتبعاً لهذه الطبيعة تتميز البوليمرات التساهمية عديدة الأولفينات المنتجة بواسطة المحفزات الميتالوسينية metalocene catalysts بتركيبها الجزيئي المنتظم على سبيل المثال بالمقارنة بالمواد المنتجة بواسطة المحفز زيغلر التقليدي .
- تتميز البوليمرات التساهمية العديد الأولفينات polyolefins المنتجة بالمحفزات الميتالوسينية بضيق توزيعات الوزن الجزيئي MWD وضيق توزيعات التفرع قصير السلسلة SCBD . ١٥
- يشار إلى ضيق توزيعات التفرع قصير السلسلة SCBD بتكرار تكون التفرعات قصيرة السلسلة حيث يتم إدراج المركبات الحادية الإسهامية في سلسلة عدد الأولفين بدون النظر لحد ما إلى الوزن الجزيئي . على الرغم من تحسن بعض صفات المنتجات الميتالوسينية بضيق توزيعات الوزن الجزيئي MWD . يتم ملاحظة بعض الصعوبات في تحويل هذه إلى مواد نافعة وأغشية بالنسبة للمركبات المنتجة بواسطة زيغلر Ziegler . بالإضافة إلى ذلك الطبيعة ٢٠
- المنظمة لتوزيعات التفرع قصير السلسلة في المركبات المنتجة بالمحفزات الميتالوسينية metalocene catalysts لا تسمح بالحصول على تركيبات معينة بسهولة.

إن إدراج تفرع طويل السلسلة LCB هو طريقة لتحسين المعالجة والتي تفضل بصفة خاصة من وجهة نظر تحسين المعالجة بدون تدمير الخواص المميزة براءة الاختراع الأمريكية أرقام ٥,٢٧٢,٢٣٦ ، ٥,٢٧٨,٢٧٢ ، ٥,٣٨٠,٨١٠ وبراءة الاختراع الأوروبية EP ٦٥٩,٧٧٣ ، EP ٧٩٣٠,٦٧٦,٢٤١ / WO94 والذي يتعلق بإنتاج المركبات عديدة الأولفين ذات التفرع طويل السلسلة . ٥

طريقة أخرى وهي إضافة مواد مساعدة لمعالجة البوليمر إلي البوليمر قبل التحويل إلي أغشية أو مواد . هذه الطريقة تحتاج لمعالجة إضافية . كما أنها مرتفعة التكاليف . طريقة مختلفة لعلاج هذه المشكلة ألا وهي تصنيع المركبات علي هيئة مخلوطات متوالفة أو مخلوطات من مواد بوليمرية ويهدف ذلك إلي تعظيم الخواص المفيدة وتقليل مشاكل المعالجة . هذه الطريقة تحتاج لمعالجة إضافية مما يزيد من تكلفة المواد المنتجة . ١٠

براءة الاختراع الأمريكية أرقام ٤,٥٩٨,١٢٨ ، ٤,٥٤٧,٥٥١ ، ٥,٤٠٨,٠٠٤ ، ٥,٣٨٢,٦٣١ ، ٥,٣٨٢,٦٣١ ، ٥,٣٢٦,٦٠٢ و WO ٩٤,٢٢,٩٤٨ و WO ٩٥,٢٥١,٤١١ المتعلقة بالمخلوطات المتوالفة .

أسلوب آخر لإيجاد حل لمشاكل المعالجة وللعمل علي تنوع SCBD ألا وهو تطوير عمليات متسلسلة متنوعة حيث يتم إنتاج المادة عن طريق سلسلة من تفاعلات . بصفة أساسية تنتج هذه الطريقة مواد متشابهة لحد ما الخلط المتوافق مع اختلاف عارض في أكثر من صفة من الصفات الطبيعية المتنوعة . مثل توزيع الوزن الجزيئي . بواسطة هذه الطريقة يمكن إنتاج تركيبات عديدة الأولفينات ذات قابلية عالية للمعالجة ولكنها طرق عالية التكاليف ومعقدة بالنظر إلي استخدام مفاعل وحيد . الطرق ذات الأهمية تم الإعلان عنها في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٤٤٢,٠١٨ ، ٩٥,٢٦٩٩٠ ، WO ٩٥,٠٧٩٤٢ و WO ٩٥,١٠٥٤٨ . ٢٠

طريقة أخرى عملية لتحسين القابلية للمعالجة وتنوع SCBC تتضمن استخدام محفز عدد الأجزاء في بعض الحالات يستخدم محفز يحتوي علي محفز ميتالوسيني metallocene catalyst ومحفز زيغلر - نات Ziegler-Natta التقليدي علي نفس المادة الداعمة لإنتاج مواد عديدة الأشكال . بينما يستخدم محفز ميتالوسيني metallocenes catalysts في تفاعلات بلمرة عديد الأولفين في حالات أخرى يتم إنتاج المكونات ذات الوزن الجزيئية والتركيبات المختلفة في مفاعل وحيد تحت مجموعة ظروف بلمرة واحدة . تعتبر هذه الطريقة صعبة من حيث التحكم في العملية وتحضير المحفز . ٢٥

الأنظمة الحفزية ذات الأهمية تم الإعلان عنها في WO ٩٥/١١٢٦٤ . وبراءة الاختراع الأوروبية ٦٧٦,٤١٨ .

الوصف العام للاختراع

انه من المفضل القدرة على انتاج تركيبة بوليمرية متساهمة لعدد الاولفين ذات اقص وزن جزئي يمكن تواجده في ذلك الجزء من التركيبة الذي يوجد به اعلي رقم من التفرعات قصيرة السلسلة كما يسهل معالجتها . ٥

ويفضل ايضا اتمام ذلك باستخدام محفز ميتالوسيني metallocene catalyst وحيد يتم دعمه في عملية البلمرة داخل مفاعل وحيد ويفضل حدوث التفاعل في الوسط الغزي بصورة شبه مستمرة ويفضل ان تكون مستمرة تحت مجموعة واحدة من ظروف التفاعل انه من المفضل بصورة خاصة انتاج تركيبة بوليمرية متساهمة لعدد الاولفين ذات اقصى وزن جزئي يمكن تواجده في ذلك الجزء من التركيبة الذي يوجد به اعلي رقم من التفرعات قصيرة السلسلة ويحتوي على تفرع طويل السلسلة ذو مغزي . ١٠

يرجع التوزيع المتفرع قصير السلسلة داخل تركيبة عدد الاولفين الي ادراج المركب الاحادي الاصل الاسهامي الاوليفيني الاولي خلال تفاعل بلمرة احادي الاصل الاوليفيني الاولي ويمكن اختبار هذا التوزيع بعدة تقنيات مثل علي سبيل المثال PGC-FIIR . وف حالة تقسيم مادة التركيبة الي اجزاء تبدأ من احد طرفي التوزيع ويمكن هذا من تحديد العلاقة بين المحتوي العالي للتفرعات قصيرة السلسلة تبعا للمحتوي العالي من المركب الاحادي الاسهامي مع الوزن الجزئي . ١٥

من احد تطبيقات هذا الاختراع يتم انتاج التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفين polyolefin باستخدام محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني داخل مفاعل وحيد لبلمرة احادي الاصل اولفني اولي مع واحد او اكثر من المركبات احادية الاصل الاسهامية الاوليفينية تحتوي التركيبة علي تفرعات طويلة السلسلة علي امتداد هيكل البوليمر وتكون ذات اقصى وزن جزئي يمكن تواجده في ٥٠٪ من الوزن والذي يحتوي علي اعلي نسبة مئوية من وزن المركبات احادية الاصل الاسهامية . ٢٠

تطبق مفضل للاختراع والذي يتم فيه انتاج تركيبة بوليمرية متساهمة لعدد الاولفين polyolefin والذي فيه عامل تجزئية المركبات الاحادية الاسهامية $CPF < ١,١$ او عامل ٢٥

تجزئية الوزن الجزيئي $MPF < 1,10$ او يكون $MPF < 1,15$ حيث يتم حساب عامل تجزئة المركبات الاحادية الاسهامية CPF من المعاملة

والتي فيها C_i هو القاسم المولاري لمحتوي المركبات الاحادية الاسهامية و W_i هو قاسم الوزن الطبيعي ويمكن تعيينهم بواسطة DPC/FTIR باستخدام وحدة بيانات الرسم البياني FTIR n فوق مستوي متوسط الوزن الجزيئي بينما C_j هو القاسم المولاري لمحتوي المركبات الاحادية الاسهامية و W_j هو قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة GCP/FTIR باستخدام وحدة بيانات الرسم البياني FTIR m تحت مستوي متوسط الوزن الجزيئي . وحيث يتم استخدام قواسم الوزن المذكورة فقط W_j ، W_i المقترنة بالقاسم المولاري لمحتوي المركبات الاحادية الاسهامية في حساب CPF ، C_m ، C_n والتي تكون $3 \leq$. ويتم حساب عامل تجزئة الوزن الجزيئي Mpf من المعادلة

والتي فيها m_i هو لزوج متوسط الوزن الجزيئي و w_i هو قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة Atree-de باستخدام بيانات الرسم البياني r في الاجزاء تحت متوسط درجة حرارة الشطف بينما m_j هو لزوج متوسط الوزن الجزيئي .

W_i هو قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة atree باستخدام بيانات الرسم البياني m في الاجزاء فوق متوسط درجة حرارة الشطف حيث يتم استخدام قواسم الوزن المذكورة w_i او w_j المقترنة ملزوج متوسط الاوزان الجزيئية < صفر في حساب M_m ، M_n ، M_{pf} والتي تكون $3 <$.

في تطبيق اخر للاختراع يتم انتاج تركيبة بوليمرية متساهمة لعدد الاوليفين polyolefin باستخدام محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني في مفاعل وحيد عن طريق البلورة المتواصلة في الوسط الغازي الاحادي الاصل الاوليفني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاوليفيتية بحيث يكون للتركيبية عامل تجزئة للمركبات الاحادية الاسهامية $cpf < 1,1$ او عامل تجزئية للوزن الجوزي mpf $< 1,15$ تم تعريف cpf عامل تجزئة المركبات الاحادية الاسي mpf عامل تجزئية الوزن الجزيئي سابقا .

في تطبيق اخر للاختراع يتم انتاج تركيبة بوليمرية متساهمة لعدد الاوليفين polyolefin باستخدام ما خص الاختراع .

محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني ثنائي CP داخل مفاعل وحيد عن طريق بلورة احادي الاصل الاوليفيني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاليفاتية بحيث يكون للتركيبية عامل تجزئة للمركبات الاحادية الاسهامية MPF $< 1,1$ او عامل تجزئية للوزن الجزيئي MPF $< 1,15$ تم تعريف كلا من CPF و MPF سابقا .

في تطبيق اضافي للاختراع يتم انتاج تركيبة بوليمرية تساهمية لعدد الاوليفين polyolefin باستخدام محفز يحتوي علي مركب فلزي عضوي داخل مفاعل وحيد عن طريق بلورة احادي الاصل الاوليفيني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاوليفيتية بحيث تحتوي التركيبية علي تعددات طويلة السلسلة علي امتداد هيكل البوليمر وتكون ذات اقصى وزن جزيئي والذي يتواجد في ٥٠٪ وزن التركيبية والذي يحتوي علي اعلي نسبة مئة من وزن المركبات الاحادية الاسهامية .

عمليات البلورة المستخدمة في انتاج التركيبات سابقة الذكر تدرج تحت مجال الاختراع وفي احد تطبيقاته تتم بلورة احادي الاصل الاوليفيني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية داخل مفاعل وحيد باستخدام محفز ميتالوسيني metallocene catalyst بحيث تحتوي التركيبية علي تفرعات طويلة السلسلة علي امتداد هيكل البوليمر وتكون ذات اقصى وزن جزيئي والذي يتواجد في ٥٪ من وزن التركيبية الذي يحتوي علي اعلي نسبة مئوية لوزن المركبات الاحادية الاسهامية .

التطبيق المفضل للاختراع الذي يكون فيه التركيبية عامل تجزئية للمركبات الاحادية MPF $< 1,1$ او عامل تجزئية للوزن الجزيئي MPF $< 1,15$ تم تعريف كل من MPF $< 1,1$ و MPF $< 1,15$ سابقا .

في تطبيق اخر للاختراع تتم بلمرة احادي لاصل الاوليفيني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاوليفينية في الوسط الغازي باستخدام محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني داخل مفاعل وحيد التركيبية الناتجة لها عامل تجزئية للمركبات الاحادية الاسهامية $MPF < 1,1$ او عامل تجزئية للوزن الجزيئي $1,15 <$ تم تعريف كل من CPF و MPF سابقاً . ٥

تطبيق اخر للاختراع يتم فيه بلرة احادي لاصل الاوليفيني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاوليفينية باستخدام محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني ثنائي CP داخل مفاعل وحيد التركيبية الناتجة لها عامل تجزئية للمركبات الاحادية الاسهامية $MPF < 1,1$ او عامل تجزئية للوزن الجزيئي $MPF < 1,15$ تم تعريف كل من CPF و MPF سابقاً .

١٠ في تطبيق اخر للاختراع تتم بلمرة احادي لاصل الاوليفيني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاوليفينية باستخدام محفز يحتوي علي مركب فلزي عضوي داخل مفاعل وحيد تحتوي التركيبية الناتجة علي تفرعات طويلة السلسلة علي امتداد هيكل البوليمر polymer وتكون ذات اقصى وزن جزئي متواجد في ٥٪ من الوزن الذي يحتوي علي اعلي نسبة مئوية من وزن المركبات الاحادية الاسهامية .

١٥ في تطبيق اخر للاختراع تتم بلمرة احادي لاصل الاوليفيني الاول مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاوليفينية باستخدام محفز يحتوي علي مركب فلزي عضوي داخل مفاعل وحيد تحتوي التركيبية الناتجة علي تفرعات طويلة السلسلة علي امتداد هيكل البوليمر polymer وتكون ذات اقصى وزن جزئي متواجد في ٥٪ من الوزن الذي يحتوي علي اعلي نسبة مئوية من وزن المركبات الاحادية الاسهامية .

٢٠ تتميز مركبات هذا الاختراع بخصائص مرعوبة كما يتميز بسهولة معالجته الي اغشية او صور اخري مصنعة والتي لها قوة الانصهار اكبر من ٢٨١٤ او التي لها قوة منع تسرب اكبر من ١,٩ كجم (٤,٢ باوند) او التي لها تميز حراري اكبر من ٠,٢٣ كجم (٠,٥ باوند) او التي لها قوة استيعاب رشح اكبر من ١٠٠ جم تطبيق اضافي للاختراع يتعلق بخليط متوافق من اثنين او اكثر من المكونات الراتنجية والذي يشتمل علي :

٢٥ (أ) ١٪ الي ٩٩٪ من الوزن عبارة عن تركيبة بوليمرية متساهمة لعديد الاولفين polyolefin والتي يتم انتاجها بواسطة بلمرة احادي لاصل اوليفيني اولي مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية الاولى باستخدام محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني تحتوي التركيب علي

تفرعات طويلة السلسلة علي امتداد هيكل البوليمر وتكون ذات اقصي وزن جزئي متواجد في ٥٠٪ من الوزن الذي يحتوي علي اعلي نسبة مئوية من وزن المركبات الاحادية الاسهامية .

شرح مختصر للرسومات :

- الشكل ١ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال ١ .
- الشكل ٢ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال ٢
- الشكل ٣ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال ٣
- الشكل ٤ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال ٤
- الشكل ٥ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال ٥
- الشكل ٦ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال D DOWIEXT ٢٥٦ عديد ايثيلين متوافر تجاريا محضر باستخدام الزيجلر - ناتا Ziegler-Natta الشكل ٨ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المائل المقارن A ٧٢٠٩ BPINNOVEX TM
- الشكل ٩ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال المقارن E محلول AFINITY. TM, INSITE. TM المحفز بواسطة محفز ميتالوسيني
- الشكل ١٠ هو مخطط ATREF-DV الخاص بتركيبية المثال المقارن NAVOCAVE C
- PE عديد ايثيلين polyolefin محضر في الوسط الغازي gas phase الشكل ١١ هو مخطط لبيانات CPC-FTIR الخاصة بترطبية المثال قد يرتبط مجموعتي L سوياً اختيارياً ليكونا تركيب متصل وايضاً قد تتصل مجموعة L اختيارياً مع X .
- الشكل ١٢ هو مخطط لبيان GPC-FTIR الخاصة بتركيبية المثال ١
- الشكل ١٢ هو مخطط لبيان GPC-FTIR الخاصة بتركيبية المثال ٢ .
- الشكل ١٣ هو مخطط لبيان GPC-FTIR الخاصة بتركيبية المثال ٣ .
- الشكل ١٤ هو مخطط لبيان GPC-FTIR الخاصة بتركيبية المثال ٥ .

الوصف التفصيلي

كل المراجع المستخدمة في هذا الاختراع للعناصر او الفلزات التابعة لمجموعة من الجدول الدوري للعناصر يتم نشرها وحفظ حق طباعتها بواسطة جرائد CRC ويجب ايضا ان يوضح أي مرجع يختص بمجموعة او مجاميع من الجدول الدوري للعناصر وضع المجموعة باستخدام نظام الايوباك IUPA لترقيم المجموعة .

وقد تكون المحفزات المناسبة المستخدمة هنا علي هيئة مشتقات لاي فلز وسطي وتتضمن اللانثينيدات Lanthanide metals ولكن يفضل عناصر المجموعة ٤,٣ او فلزات لانثينيدية Lanthanide metals ذات حالة اكسدة oxidation اساسية + ٢ و + ٣ او + ٤ المركبات المفضلة تتضمن معقدات فلزية تحتوي علي من واحد الي ثلاثة مجاميع رابطة صاعدة (انيونية) متصلة بروابط باي والتي قد تكون مجاميع حلقيّة او غير حلقيّة غير محددة الموضع . امثلة لهذه المجاميع الرابطة بالفلز الوسطي بواسطة رابطة باي .

كل ذرة في المجموعة ذات الرابطة باي غير محدد الموضع يمكن استبدالها بشق يتم اختياره من بين الهيدروجين hydrogen الهالوجين halogen الهيدروكربيل hydrocarbyl والهلويدروكربيل halohydrocarbyl والشقوق الفلزية المستبدلة بالهيدروكربيل hydrocarbyl والتي فيها العنصر الفلزي يتم اختياره من المجموعة ٤ في الجدول الدوري للعناصر ويمكن الاستبدال في الهيدروكربيل او الشقوق الفلزية المستبدلة والهيدروكربيل hydrocarbyl بجزء يحتوي علي ذرة غير متماثلة من المجموعة ١٥ او ١٦ . لفظ هيدروكربي يتضمن $C_1 - C_2$ شقوق الكيلية مستقيمة متفرعة او حلقيّة و $C_2 - C_6$ شقوق ارماتية aromatic و $C_2 - C_7$ شقوق اروماتية aromatic مستبدلة بمجموعة الكيل و $C_2 - C_7$ شقوق الكيلية مستبدلة بمجموعة اريل بالاضافة الي ذلك قد يتحد شقين او اكثر ليكونا نظام حلقي مدمج ونظام حلقي مدمج مهدرج (مختزل) او يكونا مع الفلز مركب حلقي فلزي الشقوق الفلزية العضوية المناسبة المستبدلة الهيدروكربيل hydrocarbyl تتضمن الشقوق الفلزية العضوية لعناصر المجموعة ١٤ احادية وثنائية .

(ب) ٩٩٪ الي ١٪ من الوزن عبارة عن واد او اكثر من الراتنجات المختلفة عن المكون R .
٢٠ في تطبيق اخر للاختراع والذي يتعلق بخليط متوافق من اثنين او اكثر من المكونات الراتنجية والذي يشتمل علي:

١ - ١٪ الي ٩٩٪ من الوزن عبارة عن تركيبة بوليمرية تساهمية لعديد الاولفين polyolefin والتي يتم انتاجها بواسطة بلمرة مستمرة في الوسط الغازي لاحادي الاصل الاوليفيني الاولوي مع واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاساهمية الاولفينية باستخدام حفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني التركيبة الناتجة لها عامل تجزئة للمركبات الاحادية الاساهمية CPF < ١,١ او عامل تجزئة للوزن الجزيئي MPF < ١,١٥ تم تعريف كلاً من MPF و CMP سابقاً.

٢- ٩٩٪ الي ١٪ من الوزن عبارة عن واحد او اكثر من الراتنجات المختلفة عن المكون (١).

M هو عنصر فلزي من المجموعة ٤ من الجدول الدوري للعناصر في حالة الاكسدة الاساسية +٢، +٣ او +٤ .

٥ X هو مستبدل ثنائي التكافؤ اختياري يحتوي علي ذرات تصل الي ٥٠ ذرة غير هيدروجينية nonhydrogen حيث يتحد مع L ليكونا مركب حلقي فلزي metallocycle مع M. X هو قاعدة لويس Lewis المتعادلة الاختيارية والتي تحتوي علي ذرات تصل الي ٢٠ ذرة غير هيدروجينية hydrogen.

X تمثل جزء (مجموعة) صاعدي (اينوني) احاد التكافؤ يحتوي علي ذرات تصل الي ٤٠ ذرة غير هيدروجينية hydrogen اختياريًا قد يحدث ارتباط برابطة تساهمية بين مجموعتي X⁺ ليكونا جزء (مجموعة) صاعد ثنائي التكافؤ في كلا الهيئتين (التكافؤين) يتحد X مع M او اختياريًا قد يحدث ارتباط تساهمي بين مجموعتي X ليكونا مركب داين متعادل مترافق او غير مترافق يرتبط برابطة باي مع M (تبعًا لذلك توجد M في حالة الاكسدة oxidation + ٢) او قد يحدث ارتباط اختياري بين مجموعة او اكثر X مع مجموعة او اكثر X ليكونا جزء (مجموعة) ترتبط مع M تساهميا وت ناسقيا عن طريق قاعدة لويس .

I هي ٠،١ او ٠،٢ .

M هي صفر او ٠،٠١ .

N هي رقم من صفر الي ٠،٣ .

P هو عدد صحيح من صفر الي ٣ .

٢٠ ويكون مجموع I + M + P هو حالة الاكسدة oxidation الاساسية للعنصر M ما عدا

في حالة ارتباط مجموعتي X سويا ليكونا مركب داين متعادل مترافق او غير مترافق او ثلاثية الاستبدال والتي فيها كل مجموعة هيدروكاربيل hydrocarbyl تحتوي من ١ الي ٢٠ ذرة كربون امثلة الشقوق الفلزية العضوية المناسبة المستبدلة بالهيدروكاربيل hydrocarbyl تتضمن مجاميع ثلاثي ميثيل السيليل وثلاثي ايثيل الميليل ايثيل ثنائي يثيل السيليل ومثيل ثنائي ايثيل السيتيل وثلاثي فيني الجرميل وثلاثيميثيل الجريل . امثلة الاجزاء (المجاميع) المحتوية علي

٢٥ ذرة غير متماثلة من المجموعة ١٥ او ١٦ تتضمن مجاميع لامين amine والفوسفين phosphine ، الايثير ether او الايثيرالكبريتي thioether او المشتقات ثنائية التكافؤ من هذه

المجموعات مثل مجاميع الاميدو amide الفوسفيد phosphide الايثر ether او الايثر الكبريتي thioether المتصلة بالفلز الوسطي او الفلز اللانثينيدي Lanthanide metalloid ومرتبطة بالمجاميع الفلزية المستبدلة الهيدروكاربيل hydrocarbyl.

امثلة المجاميع الصاعدة غير محددة الموضع ذات الرابطة باي تتضمن حلقي البنتادينيل والاندنيل والفلورينيل ورباعي هيدرو الاندينيل ورباعي هيدرو الفلورينيل وثمانى هيدرو الفلورينيل والبنتادينيل وحلقي الهكسادينيل وثنائي هيدرو الانترياسينيل وسداسي هيدرو الانتراسينيل وعشاري هيدرو الانتراسينيل او المشتقات C_1-C_1 المستبدلة بالهيدروكاربيل hydrocarbyl او المشتقات C_1-C_1 المستبدلة بالهيدروكاربيل hydrocarbyl المستبدلة بالسلسيل من هذه المجاميع . المجاميع الصاعدة (الايونوتية) غير محددة الموضع ذات الرابطة باي المفضلة هي حلقي الننادينيل و خماسي ميثيل حلقي البنتادينيل ورباعي ميثيل حلقي البنتادينيل ورباعي ميثيل سلسيل حلقي البنتادينيل والاندنيل و ٣,٢ ثنائي ميثيل الاندينيل والفلورينيل. ميثيل الاندينيل و ٢- ميثيل ٤- الاندينيل ورباعي هيدرو الفلورينيل و ثمانى هيدرو الفلورينيل ورباعي هيدرو الانينيل .

المجموعة المناسبة من المحفزات هي معقدات الفلزات الوسيطة ذات الصيغة $L1$ MXM XN XM او مركب ثنائي منه . والذي فيه :

L تمثل مجموعة صاعدية (ايونوتية) غير محددة الموضع ذات رابطة باي مرتبطة بـ M وتحتوي علي عدد ذرات يصل الي ٥٠ ذرة غير هيدروجينية hydrogen يصل الي ٤٠ ذرة غير هيدروجينية و او يتم الارتباط بين مجموعتي X ليكونا مجموعة رابطة صاعدة ثنائية التكافؤ تحتوي علي عدد ذرات يصل الي ٤٠ ذرة غير هيدروجينية hydrogen او يكونان سويا مركب دايبين مترافق يحتوي علي عدد ذرات من ٤ الي ٣٠ ذرة غير هيدروجينية hydrogen كونا معقد باي مع العنصر M والذي تكون حالة الاكسدة oxidation الاساسية له + ٢ .

* X, E, R تم تعريفهم سابقا .

تتلائم المعقدات الفلزية السابقة بصورة خاصة مع تحضير البوليمرات ذات الهيكل الجزيئي منتظم التجسيم . يفضل ان يكون للمعقد في هذه السعة تماثل CS او يكون له هيكل جامد التجسيم كيرالي.

امثلة النوع الاول هي المركبات التي تحتوي علي انظمة ذات رابطة باي غير محددة
الموضع المختلفة مثل مجموعة حلقي البنتادينيل مع مجموعة الفلورينيل الانظمة المماثلة
تعتمد علي (IV) , TI , IV , ZR وتم الاعلان عل في تحضير البوليميرات الاولفينية منتزعة
التغير اوين وزملائه في جريدة المجمع الكيميائي الاميريكي ٦٢٥٥ - ٦٢٥٦ و ١١٠.

٥ امثلة التركيبات الكيرالية والتي تتضمن معقدات ثنائي الاندينيل الراسمية الانظمة
المماثلة تعتمد علي IV , TI , NR IV والتي تم الاعلان عنها في تحضير البوليميرات الاولفينية
متماثلة التوزيع وبلد وزملائه في جريدة الكيمياء الفلزية العضوية (١٩٨٢) و ٤٧ - ٢٣٣ و
٢٣٢.

١٠ امثلة للمجاميع الرابطة الواصلة المحتوية عل مجموعتين ذات رابطة باي (ثنائي ميثيل
سيليل ثنائي (حلقي البنتادينيل) وثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (ميثيل حلقي البنتادينيل) و ثنائي
ميثيل سيليل - ثنائي (ميثيل حلقي البنتادينيل) .

(ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (اينيل حلقي البنتادينيل)) .

(ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (ثالثي بيوتيل حلقي البنتادينيل)) .

(ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (رباعي ميثيل حلقي البنتاينيل)) .

١٥ (ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (اندينيل))

(ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (رباعي هيدواندينيل)) .

(ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (فلورينيل)) .

والذى يرتبط بها مع العنصر M برابطة باي في هذه الحالة يكون مجموع L+M

مساويا لحالة الاكسدة oxidation الاساسية للعنصر M .

٢٠ تتضمن المعقدات المفضلة المعقدات المحتوية علي مجموعة او مجموعتي L هذه

المعقدات الاخيرة تحتوي علي مجموعة واصله بين المجموعتي L والمجاميع الواصلة

المفضلة تتبع الصيغة $ER*2$ والتي فيها :

E يمثل السيليكون والجر ماينوم والقصدير او الكربون .

R^* يمثل بصورة منفردة الهيدروجين hydrogen او مجموعة من بين السيليل والهيدروكابل

٢٥ واليهيدروكاربيولكسي واو مزيج منهم .

المجموع المذكورة R^* تحتوي علي عدد ذرات يصل الي ٣٠ ذرة كربون او سيليكون

و X هو عدد من ١ الي ٨ .

وفضل ان تكون المجموعة R* مجموعة ميثيل وايثيل وبروبيل وبنزيل و

١٣

ثالث بيوتيل وفينيل وميثوكسي وايتوكسي او فينوكسي.

امثلة المعقدات المحتوية علي مجموعتي L هي المركبات ذات الصيغة STR1# والتي فيها :

٥ M هي الزركونيوم والزركونيوم او الهافنيوم ويفضل الزركونيوم او الهافنيوم في حالة الاكسدة الاساسية ٣+ او ٤+ .

R3 يتم اختيارها بصورة منفردة من بين الهيدروجين hydrogen والهيدروكاربيل hydrocarbyl

والسيليل و الجرميل والسيانو والهالو او خليط مدهم و R3 تحتوي علي عدد ذرات يصل الي

٢٠ ذرة غير هيدروجينية او تكون مع مجموعة R3 تحتوي علي عدد ذرات يصل الي ٢٠

١٠ ذرة غير هيدروجينية او تكون مع مجموعة R3 مقابلة مشتق ثنائي التكافؤ (مثل مجاميع

الهيدروكاربايدل والسيلاديل او الجرمايدل) مكونات نظام حلقي مدمج .

و X تمثل بصورة منفردة مجموعة رابطة صاعدة (انيونية) تحتوي علي عدد ذرات :

(ثنائي ميثيل سبيليل - ثنائي (ايثيل حلقي البنتادينيل)) .

(ثنائي ميثيل سبيليل - ثنائي (ثالثي بيوتيل حلقي البنتادينيل)) .

١٥ (ثنائي ميثيل سبيليل - ثنائي (رباعي ميثيل حلقي البنتاينيل)) .

(ثنائي ميثيل سبيليل - ثنائي (اندينيل))

(ثنائي ميثيل سبيليل - ثنائي (رباعي هيدواندينيل)) .

(ثنائي ميثيل سبيليل - ثنائي (فلورينيل)) .

١ او ٢ و ٢ - رباعي ميثيل - ٢,١ ثنائي سيليل - ثنائي - حلقي البنتادينيل)

٢٠ ٢,١ ثنائي - حلقي الننتادينيل) الايثان .

ايزو بروبيلاين - حلقي البنتادينيل - الفلورينيل) .

المجاميع X المفضلة يتم اختيارها من مجاميع الهيدريد والهيدروكاربيل hydrocarbyl

و السيليل والجرميل و الهالوهيدروكاربيل والهالوسيليل وسيليل الهيدروكاربيل و امين

الهيدروكاربيل او يتم الارتباط بين مجموعتي X ليكونا مشتق ثنائي التكافؤ من داينين مترافق

٢٥ او ايضا يكونان سويا مركب داينين متعادل وذات الرابطة باي والمتدافق المجاميع X الاكثر

تفضيل هي مجاميع الهيدروكاربيل C1-C2 .

مجموعة اخري من المعقدات الفلزية المستخدمة في الاختراع الحالي والتي تتبع الصيغة السابقة $L1 \quad MXM \quad XN \quad XM$ او مركب ثنائي منه والذي فيه X تمثل مستبدل ثنائي التكافؤ يتكون من عدد من الذرات يصل الي ٥٠ ذرة غير هيدروجينية hydrogen والتي مع L تكون حلقة ميتالوسينية مع M .

٥ المستبدلات X ثنائية التكافؤ المفضلة تتضمن المجاميع الحتوية علي عدد ذرات الي ٣٠ ذرة غير هيدروجينية والتي تشتمل علي الاقل علي ذرة واحدة من الاكسجين الكبريت البورون او عنصر من المجموعة ١٤ في الجدول الدوري للعناصر والتي ترتبط مباشرة الي المجموعة المرتبطة برابطة باي غير محددة الموضع وذرة مختلفة يتم اختيارها من بين النيتروجين الفسفور والاكسجين او الكبريت والتي ترتبط برابطة تساهمية مع M

١٠ المجموعة المفضلة مثل المجموعة ٤ للمعقدات التساهمية الفلزية المستخدمة في الاختراع الحالي تتبع الصيغة

والتي فيها :

M هو عنصر ايتانسيوم او الزركونيوم في حالة الاكسدة oxidation الاساسية + ٢ او + ٤ $R3$ والذي يتواجد بصورة مستهلة يتم اختياره من بين الهيدروجين hydrogen والهيدروكاربيل السلسبيل والحرميل والسينانو الهالو او خليط منهم .

$R3$ المذكورة تحتوي علي الي ٢٠ ذرة غير هيدروجينية او تكون مع مجموعة $R3$ مقابلة مشتق ثنائي التكافؤ (مثل هيدروكاربديل والسيلانيل او الجرمنيل) مكون نظلم حلقي مدمج .

كل X تمثل مجموعة هالور هيدروكاربيل او سيليل المجموعة المذكورة يحتوي علي الي ٢٠ ذرة هيدروجينية hydrogen او مجموعتان X يكونان سوياً مركب داين C30-5 متعادل متوافق او مشتق ثنائي التكافؤ منهم.

Y تمثل ٠٠٥٠٠ و S , .. NR* , .. PR* .

٥ و Z تمثل SIR2* و CR*2 و CR*2 , SIR*2 SSIR*Z, CR*2CR*2 , CR* DBD CR* و CR*2 SIR*Z حيث سبق تعريف R* .

المجموعة المفضلة من معقدات الفلزات الوسيطة والتي يمكن استخدامها في محفزات هذا الاختراع هي المعقدات التي تم الاعلان عليها في براءة الولايات المتحدة الامريكية رقم ٥,٤٧٠,٩٩٣ والتي تم ادراجها في هذه البراءة علي سبيل المرجع والتي لها الصيغة

١٠

والتي فيها :

M تمثل ذرة التيتانيوم او الزركونيوم في حالة الاكسدة oxidation الاساسية + ٢ .

L تمثل مجموعة تحتوي علي نظام حلقي صاعد (انيولي) غير محدد الموضع والذي من خلاله ترتبط المجموعة مع M وايضا مع Z

١٥ Z هي جزء مرتبط مع M بواسطة رابطة سيجما قوية ويشتمل علي البورون وعناصر المجموعة ١٤ من الجدول الدوري للعناصر ويشتمل ايضا علي عنصر .

يتم اختياره من المجموعة التي تتكون من النيتروجين والفوسفور والكبريت والاكسجين والجزء المذكور يحتوي علي ذرات يصل الي ١٠ ذرة غير هيدروجينية hydrogen و X تمثل مركب داينين متعادل مترافق او فير مترافق يتم استبداله اختاريا بمجموعة او اكثر من بين مجاميع مختار من مجموعة هيدروكاربيل hydrocarbyl او مجموعة ثلاثي ميثيل سيليل ٢٠ المركب X المذكور يحتوي علي ذرات يصل الي ٤٠ ذرة و يكون غير هيدروجينية معقد باي مع M .

الامثلة توضيحية للمعقدات الفلزية في المجموعة ٤ والتي يمكن استخدامها في تطبيق

الاختراع الحالي تتضمن :

- ثلاثي ميثيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ايثيل ميثيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ايزوبروبيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- فينيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- بنزيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ٥ ٤,٢ ثنائي ميثيل بنتادينيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ٤,٢ ثنائي ميثيل بنتادينيل ثلاثي ايثيل فوسفين حلقي البننادينيل التيتانيوم ثنائي ميثيل
ميثوكسيد حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ٤,٢ ثنائي ميثيل بنتادينيل ثلاثي ميثيل فوسفين حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ١٠ ثنائي ميثيل كلوريد حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ثلاثي ميثيل نماسي ميثيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ثلاثي ميثيل اندينيل التيتانيوم .
- ثلاثي ايثيل اندينيل التيتانيوم .
- بروبيل اندينيل التيتانيوم .
- ١٥ فينيل اندينيل التيتانيوم .
- بنزيل - رباعي هيدرو اندينيل التيتانيوم .
- ثلاثي ايزوبروبيل - خماسي ميثيل حلقي البننادينيل - التيتانيوم .
- ثلاثي بنزيل - خماسي ميثيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ثنائي ميثيل ميثوكسيد - خماسي ميثيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ٢٠ ثنائي ميثيل لوريد - خماسي ميثيل حلقي البننادينيل التيتانيوم .
- ثنائي (ايتا - ٤,٢ ثنائي ميثيل بنتادينيل) التيتانيوم .
- ثلاثي ميثيل فوسفين - ثنائي ٠ ايتا - ٤,٢ ثنائي ميثيل بنتادينيل) التيتانيوم .
- ثلاثي ايثيل فوسفين ثنائي (ايتا - ٤,٢ ثنائي ميثيل بنتادينيل) التيتانيوم
- ثلاثي ميثيل ثماني هيدروفلورنيل التيتانيوم .
- ٢٥ ثلاثي ميثيل رباعي هيدرواندينيل التيتانيوم .
- ثلاثي ميثيل رباعي فلورنيل التيتانيوم .

- ثنائي ميثل (اميد ثالثي البيوتيل) (١,١ ثنائي ميثل ١٠,٩,٤,٣,٢ ايتا ٨,٧,٦,٥,٤ سداسي هيدرونافتالينيل) ثنائي ميثل سيلان التيتانيوم .
- ثنائي ميثل (اميد ثالثي لينوتيل) (٣,٢,١,١ رباعي ميثل ١٠,٩,٤,٣,٢ ايتا ٨,٧,٦,٥,٤,١ سداسي هيدرونافتالينيل) ثنائي ميثل سيلان التيتانيوم .
- ٥ ▪ ثنائي بنزيل اميد ثالثي البيوتيل (رباعي ميثل - ايتا - حلقي البنزادينيل) ثنائي ميثل سيلان التيتانيوم .
- ثنائي ميثل (اميد ثالث البيوتيل) (رباعي ميثل - ايتا - حلقي البنزادينيل) ثنائي ميثل سيلان التيتانيوم .
- ثنائي ميثل (اميد ثالثي البيوتيل) (رباعي ميثل - ايتا - حلقي البنزادينيل) ٢,١ ايثانديل التيتانيوم ١٠ .
- ثنائي ميثل (اميد ثالثي البيوتيل) رباعي ميثل - ايتا - اندينيل) ثنائي ميثل سيلان التيتانيوم .
- (اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثل - ايتا - حلقي البنزادينيل) ثنائي ميثل سيلان ٢ (مين ثنائي الميثل) التيتانيوم III .
- ١٥ ▪ (اميد ثالثي بوتيل) (رباعي ميثل - ايتا - حلقي البنزادينيل) ثنائي ميثل سيلان الليل التيتانيوم III .
- (اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثل - ايتا - حلقي البنزادينيل) ثنائي ميثل سيلان ٤,٢ ثنائي ميثل البنزادينيل التيتانيوم III .
- (اميد ثالثي بيوتيل) رباعي ميثل - ايتا - حلقي البنزادينيل) ثنائي ميثل سيلان و ٤,١ ثنائي فينيل - ٣,١ بيوتادين التيتانيوم II .
- ٢٠ ▪ (اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثل - ايتا - حلقي - البنزادينيل) ثنائي ميثل سيلان و ٣,١ بنتادين التيتانيوم II .
- (اميد ثالثي بيوتيل) (٢- ميثيل اندينيل) ثنائي ميثل سيلان و ٤,١ ثنائي فينيل ٣,١ بيوتادين التيتانيوم II .
- ٢٥ ▪ (اميد ثالثي بيوتيل) (٢- ميثيل ندينيل) ثنائي ميثل سيلان و ٤,٢ هكسادين التيتانيوم II .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٢-ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان ٣,٢ ثنائي ميثيل - ٣,١ بيوتادينين
الايثانويوم IV .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٢-ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان ايزوبرين التيتانيوم IV
(اميد ثالثي بيوتيل) (٢-ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣,١ نيوايين التيتانيوم IV >
٥ (اميد ثالثي بيوتيل) (٣,٢ ثنائي ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣,٢ ثنائي ميثيل ٣,١
بيوتادين التيتانيوم IV .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٣,٢ ثنائي ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان وايزوبرين التيتانيوم IV .
(اميد ثالثي بيوتيل) (٣,٢ ثنائي ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان وايزوبرين التيتانيوم IV .
(اميد ثالثي بيوتيل) (٣,٢ ثنائي ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان وايزوبرين التيتانيوم IV .
١٠ (اميد ثالثي بيوتيل) (٣,٢ ثنائي ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣,١ - بيوتادين التيتانيوم
IV .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٣,٢ ثنائي ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣,١ بنتادين التيتانيوم
II .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٣,٢ ثنائي ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٤,١ ثنائي فينيل ٣,١
١٥ بيوتادين التيتانيوم II .

(اميد ثالثي بوتيل) (٢-ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣,١ بنتادين التيتانيوم II
(اميد ثالثي بوتيل) (٢-ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ثنائي ميثيل التيتانيوم II
(اميد ثالثي بوتيل) (٢-ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ثنائي بنزيل التيتانيوم II
(اميد ثالثي بوتيل) (٢-ميثيل - ٤ فينيل اندينيل) و ٤,١ ثنائي فينيل ٣,١ بيوتادين التيتانيوم
II ٢٠ .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٢-ميثيل - ٤ فينيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣,١ بنتادين التيتانيوم
II .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٢-ميثيل - ٤ فينيل اندينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٤,٢ هكساديين
التيتانيوم II .

٢٥ (اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثيل - اتيا - حلقى البنتادينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣,٢ ثنائي
ميثيل ٣,١ البيوتادين التيتانيوم IV .

(اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثيل - اتيا - حلقي البننادينيل) ثنائي ميثيل سيلان وايزوبرين
التيتانيوم IV

(اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثيل - اتيا - حلقي البننادينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٤,١ ثنائي
بنزيل - ٣,١ بيوتادين التيتانيوم II .

٥ (اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثيل - اتيا - حلقي البننادينيل) ثنائي ميثيل سين و ٤,٢
هكسادين التيتانيوم II .

(اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثيل - اتيا - حلقي البننادينيل) ثنائي ميثيل سيلان و ٣- ميثيل
- ٣,١ بنتادين التيتانيوم II .

(اميد ثالثي بوتيل) (٤,٢ ثنائي ميثيل بنتادين - ٣- ايل) ثنائي ميثيل سيلان و ثنائي ميثيل
التيتانيوم ١٠ .

(اميد ثالثي بيوتيل) (٦,٦ ثنائي ميثيل حلقي الهكسادينيل) ثنائي ميثيل سيلان ثنائي ميثيل
التيتانيوم .

(اميد ثالثي بيوتيل) (١,١ ثنائي ميثيل ١٠,٩,٤,٣,٢ - ايتا - ٨,٧,٦,٥,٤,١ سداسي
هيدرونافتالين ٤- ايل) ينائي ميثيل سيلان و ثنائي ميثيل التيتانيوم .

١٥ (اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثيل - ايتا - حلقي البننادينيل) ميثيل فينيل سيلان ثنائي ميثيل
التيتانيوم IV .

(اميد ثالثي بيوتيل) (رباعي ميثيل - ايتا - حلقي البننادينيل) ايثانديل و ثنائي ميثيل التيتانيوم
IV .

(اميد ثالثي بيوتيل) ٢-٢ (رباعي ميثيل - ايتا - حلقي البننادينيل) ايثانديل و ٤,١ ثنائي فينيل
٣,١ بيوتادين التيتانيوم II . ٢٠

المعقدات التي تحتوي علي مجموعتي L تتضمن معقدات واصلة مناسبة للاستخدام في
الاختراع الحالي وتشمل :

ثنائي (حلقي البننادينيل) ثنائي ميثيل الزركونيوم .

ثنائي (حلقي البننادينيل) و ثنائي بنزيل الزركونيوم .

٢٥ ثنائي (حلقي البننادينيل) وميثيل بنزيل الزركونيوم .

ثنائي (حلقي البننادينيل) وميثيل فينيل الزركونيوم .

ثنائي (حلقي البننادينيل) و ثنائي فينيل الزركونيوم .

- ثنائي (حلقي البننادينيل) والليل التيتانيوم .
- ثنائي (حلقي البننادينيل) ميثيل ميثوكسيديا الزروكونيوم .
- ثنائي (حلقي البننادينيل) وكلوريد ميثيل الزروكونيوم .
- ثنائي (خماسي ميثيل حلقي البننادينيل) وثنائي ميثيل الزروكونيوم .
- ٥ ثنائي (خماسي ميثيل حلقي البننادينيل) وثنائي ميثيل التيتانيوم .
- ثنائي (اندينيل) ثنائي ميثيل الزروكونيوم .
- اندينيل فلورينيل - ثنائي ميثيل الزروكونيوم .
- ثنائي (اندينيل) ميثيل ٢- امين ثنائي الميثيل بنزيل الزروكونيوم .
- ثنائي (اندينيل) وميثيل ثلاثي ميثيل سلسبيل الزروكونيوم .
- ١٠ ثنائي (رباعي هيدرواندينيل) وميثيل ثلاثي ميثيل سيليل الزروكونيوم .
- ثنائي (خماسية ميثيل حلقي البننادينيل) وميثيل بنزيل الزروكونيوم .
- ثنائي (خماسية ميثيل حلقي البننادينيل) وثنائي بنزيل الزروكونيوم .
- ثنائي (خماسية ميثيل حلقي البننادينيل) وميثيل ميثوكسيد الزروكونيوم .
- ثنائي (خماسية ميثيل حلقي البننادينيل) وكلوريد ميثيل الزروكونيوم .
- ١٥ ثنائي (مثيل ايثيل حلقي البننادينيل) وثنائي ميثيل الزروكونيوم .
- ثنائي (بيوتيل حلقي البننادينيل) وثنائي ميثيل الزركوبوم .
- ثنائي (ايثيل رباعي ميثيل حلقي البننادينيل) وثنائي ميثيل الزروكونيوم .
- ثنائي (ميثيل) بروبييل حلقي البننادينيل) وثنائي بنزيل الزروكونيوم .
- ثنائي (ثلاثي ميثيل حلقي البننادينيل) وثنائي بنزيل الزروكونيوم .
- ٢٠ ثنائي (ثلاثي ميثيل سيليل حلقي البننادينيل) وثنائي بنزيل الزروكونيوم .
- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (حلقي البننادينيل) ثنائي ميثيل الزروكونيوم .
- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (رباعي ميثيل حلقي البننادينيل) وثنائي كلوريد الزروكونيوم .
- ميثلين - ثنائي (رباعي ميثيل حلقي البننادينيل) و ٢- امين ثنائي ميثيل البنزيل التيتانيوم
- III .
- ٢٥ ميثلين - ثنائي (بيوتيل عادي حلقي البننادينيل) و ٢ (امين ثنائي ميثيل بنزيل التيتانيوم
- III .
- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي اندينيل وكلوريد بنزيل الزروكونيوم .

- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (٢ ميثيل اندينيل) ثنائي ميثيل الزركونيوم .
- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (٢- كيثيل ٤- فينيل اندينيل) ثنائي ميثيل الزركونيوم
- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (٢- ميثيل اندينيل) اربع ثنائي فينيل ٣,١ بيوتاديين الزركونيوم .
- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (٢ ميثيل - فينيل اندينيل) و ٤,١ ثنائي فينيل ٣,١ بيوتاديين) .
- ٥ ثنائي ميثيل - ثنائي (فلورينيل) وكلوريد ايثيل الزركونيوم .
- ثنائي ميثيل سيليل - ثنائي (رباعي هيدروفلورينيل) وثنائي (ثلاثي ميثيل سيليل) .
- (ايزو بروبيلدين) (حلقي البننادينيل) (فلورينيل) ثنائي بنزيل الزركونيوم و ثنائي ميثيل سيليل (رباعي ميثيل حلقي البننادينيل) (فلورينيل) وثنائي ميثيل الزركونيوم .
- معقد ثنائي CP المفضل استخدام كمحفزات في هذا الاختراع هي معقدات ثنائية CP الواسلة
- ١٠ في براءة الاختراع الاوروبية ٦٧٦,٤٢١ والذي يتبع الصيغة

والذي فيها :

- CP2, CP1 تمثل بصورة مستقلة كلاً علي حدة مجموعة اندينيل مستبدلة او غير مستبدلة .
- Y يمثل جزئ مربوط صاعد (انيوني) احادي التكافؤ او Y2 يمثل مركب داينين .
- ١٥ M هي ذرة الزركونيوم والتيتانيوم او الهافيوم .
- Z هي مجموعة واصلة تشتمل علي مجموعة الكيلين تحتوي علي ذرات كربون من الي ٢٠ ذرة او مجموعة الجرميل او فوسفين الالكيل او شق اميني amine
- المحفزات الاخرى بصفة خاصة هي المحفزات المحتوية علي عناصر المجموعة ٤ الاخرى والتي بالطبع معروفة لدي الاشخاص المهرة في هذا المجال العديد من المركبات الفلزية العضوية والتي تتضمن المركبات غير الميتالوسينية والتي يتم استخدامها في هذا
- ٢٠ الاختراع هي ايضا معروفة لدي الاشخاص المهرة في هذا المجال .
- يتم تنشيط المعقدات حفزياً باضافة محفزات مساعدة منشطة او تقنية تنشيط .
- المحفزات المساعدة المنشطة المناسبة للاستخدام في هذا الاختراع تتضمن الالومينوكسان

البوليميري أون الاولويجومري (قليل القسيمات) خاصة الميثيل الومينو كسان وثلاثي اليزوبيوتيل الالومنيوم معدل الالومينوكسان او ثنائي ايزوبيوتيل الوميتوكسان واحماض كويس القوية مثل مركبات المجموعة ١٣ المستبدلة بالهيدروكاربيل hydrocarbyl خاصة ثلاثي (هيدروكاربيل) الالونيوم او ثلاثي .

٥ (هيدروكاربيل hydrocarbyl) مركبات البورون والمشتقات المفصلة منهم والتي تحتوي من ١ / ١٠ ذرات كربون في كل مجموعة يدروجاربيل او مجموعة هيدروكاربيل مهلضة وخاصة ثلاثي (خماسي فولروفنيل) البوران والمركبات المكونة للأيونات غير البوليجيرية والخاملة المتوافقة غير التناسقية (والتي تتضمن استخدام هذه المركبات تحت ظروف اكسدة oxidation) تقنية التنشيط المناسبة هي التحلل الكهربائي الحجمي (سيتم شرحه لاحقا) الجميع بين المحفزات المساعدة المنشطة السابقة وتقنيات التنشيط ثم الاستعانة بهذه في المعقدات الفلزية المختلفة في هذه المراجع .

براءة الاختراع الأوروبية A ٢٧٧,٠٠٣

براءة الاختراع لأمريكية رقم ٥,١٥٣,١٥٧ .

براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٠٦٤,٨٠٢

١٥ براءة الاختراع الأوروبية A ٤٦٨,٦٥١ (المكافئة لبراءة الاختراع الأمريكية ٠٧/٥٤٧,٧١٨) .

براءة الاختراع الأوروبية A ٥٢٠,٧٣٢ (المكافئة لبراءة الاختراع الأمريكية رقم ٠٧/٨٧٦,٢٦٨) .

٢١ و W/O ٩٣/٢٣٤١٢ (المكافئة لبراءة الاختراع الأمريكية رقم ٨٨٤,٩٦٦ / ٧ في ١ مايو

٢٠ ١٩٩٢) تم ادراج الملخص التعليمي لهذه البراءات هنا علي سبيل المرجع .

المركبات المكونة للأيونات غير البوليميرية والحاصلة والمتوافقة غير التناسقية المستخدمة كمحفزات مساعدة في احد تطبيقات الاختراع الحالي هي عبارة عن مركب هابط (كايتوني) مثل حمض بروتستد القادر علي اعطاء بروتون والمجموعة A الصاعدة (الأيونية) المتوافقة غير التناسقية ؟.

٢٥ الصواعد (الأيونات) المفضلة هي تلك الصواعد التي تحتوي علي معقد تناسقي وحيد والذي يتكون من فلز مشحون او قلب شبه فلزي حيث تتعادل شحنة العنصر المحفز التنشيط بواسطة الصاعد (الانيون) عندما يتم الارتباط بين المكونين وايضا يمكن استبدال الصاعد

بمركبات اولفينية اولفينية ثنائية واسيتكانية غير مشبعة او قواعد لويس المتعادلة الاخرى مثل الاثيرات او مركبات النيتريل الفلزات المناسبة تتضمن وليس علي سبيل الحصر علي الالمونيوم الذهب والبلاتينيوم اشباه الفلزات المناسبة تتضمن وليس علي سبيل الحصر علي معقدات تناسقية تحتوي علي فلز وحيد او عنصر شبه فلزي هي مركبات معروفة جيدا .
 ٥ وعلي وجه الخصوص تتوافر المركبات المحتوية علي ذرة بورون وحيدة في الجزء الصاعد تجاريا .

ويفضل ان تمثل المحفزات المساعدة بالصيغة العامة التالية L*-H D A-D . والتي
 فيها L يمثل قاعدة لوس المتعادلة .

H ... L* يمثل حمض برونستد .

١٠ A-D يمثل صاعد متوافق غير متناسق يحمل شحنة سالبة مقدارها D هو رقم صحيح من الي ٣ .

ويفضل بصورة اكبر ان تكون D أي ان A-D هي A-1 هي BQ4 والتي فيها :


B هي ذرة بورون في حالة الاكسدة oxidation الاساسية + ٣ .

١٥ و Q يتم اختيارها بصورة منفردة من بين الهيدرويد واميد ثنائي الاكيل والهاليد الاركوكسيد والاريلوكسيد والهيدروكاربيل hydrocarbyl والهالوكاربيل وشقوق الهالوكاربيل المستبدل بالهالوجين Q halogen المذكورة تحتوي علي عدد ذرات كربون يحتل الي ٢٠ ذرة شريطة الا يكون هناك اكثر من مجموعة Q واحدة في صورة الهاليد في احد التطبيقات عالية التميز للاختراع توجد Q علي هيئة مجموعة هيدروكاربيل C المفطورة ويفضل بصورة اكبر ان تكون علي هيئة مجموعة هيدروكاربيل خاصة خماسي فلوروالفيل .
 ٢٠

الامثلة التوضيحية للمركبات المكونة للايونات غير البوليمرية والخاملة والتوافقية غير التناسقية المستخدمة كمحفزات مساعدة منشطة في تحضير محفزات هذا الاختراع هي وليست للحصور واملاح الامنيوم ثلاثية الاستبدال وثل بورات ثلاثية ميثيل الامونيا ورباعي الفينيل وبورات ثلاثي ايثيل الامونيوم ورباعي الفينيل وبورات ثلاثي بروبييل الامونيوم رباعي الفينيل بورات ثلاثي بوتيل عادي الامونيوم رباعي الفينيل وبورات ثلاثي (ثلاثي بيوتيل) الامونيوم رباعي الفينيل وروات N,N ثنائي ميثيل انيلينوم رباعي الفينيل .
 ٢٥ بورات N,N ثنائي ميثيل ٦,٤,٢ ثلاثي ميثيل اينلينوم رباعي الفينيل .

- بورات ثلاثي ايثيل الامونيوم - رباعي متكرر (خماسي فلور والفينيل) .
- بورات ثلاثي بروبيل الامونيوم - رباعي متكرر (خماسي فلور والفينيل) .
- بورات ثلاثي (البوتيل العادي) الامونيوم - رباعي متكرر (خماسي فلور والفينيل).
- بورات ثلاثي (ثلاثي البيونيل) الامونيوم - رباعي متكرر (خماسي فلور والفينيل).
- ٥ بورات N,N ثنائي ميثيل الانيلليوم رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .
- بورات N,N ثنائي ايثيل الانيلليوم - رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .
- بورات N,N ثنائي ميثيل (٦,٤,٢ ثلاثي ميثيل انيلليوم) رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .
- ١٠ بورات ثلاثي ميثيل الامونيوم - رباعي متكرر (٦,٤,٣,٢ رباعي فلورو الفينيل).
- بورات ثلاثي ايثيل الامونيوم - رباعي متكرر (٦,٤,٣,٢ رباعي فلورو الفينيل) .
- بورات ثلاثي بروبيل الامونيوم - رباعي متكرر (٦,٤,٣,٢ رباعي فلورو الفينيل).
- بورات ثلاثي ثنائي بيوتيل الامونيوم - رباعي متكرر (٦,٤,٣,٢ رباعي فلورو الفينيل) .
- بورات N,N ثنائي ميثيل الانيلليوم - رباعي متكرر (٦,٤,٣,٢ رباعي فلورو الفينيل) .
- بورات N,N ثنائي ايثيل الانيلليوم - رباعي متكرر (٦,٤,٣,٢ رباعي فلورو الفينيل)
- ١٥ وبورات N,N ثنائي ميثيل (٦,٤,٢ ثلاثي ميثيل الانيلليوم - رباعي متكرر (٦,٤,٣,٢ رباعي فلورو الفينيل) .
- واملاح الامونيوم ثنائية الالكيل ميثيل .
- بورات ثنائي ايزو بروبيل رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .
- وبورات ثنائي حلقي الهكسيل رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .
- ٢٠ واملاح الفوسفونيوم ثلاثة الاستبدال الامثل .
- بورات ثلاثي فينيل الفوسفونيوم - رباعي متكرر خماسي فلورو الفينيل .
- بورات ثلاثي فينيل الفوسفونيوم - رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .
- وبورات ثلاثي (٦,٢ ثنائي ميثيل فينيل) الفوسفونيوم - رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .
- ٢٥ والاملاح المفضلة هي :
- بورات N,N ثنائي ميثيل الانيلليوم - رباعي متكرر خماسي فلور و الفينيل)
- وبورات ثلاثي بيوتيل الامونيوم - رباعي متكرر (خماسي فلورو الفينيل) .

المحفزات الاخرى مساعدة المنشطة المكونة للأيونات والتي يشتمل علي ملح لعامل مؤكسد هابط (كايتوني) وصاعد متوافق غير متناسق لها الصيغة .



والتي فيها :

٥ OX^{+e} هو عامل مؤكسد هابط يحمل شحنة موجبة مقدارها e هي رقم صحيح من ١ الي ٣ .

وتم تعريف كلا من OX^{+e}

تتضمن امثلة العوامل المؤكسدة الكاتيونية فيروسيوم ، هيدروكاربيل فيرو سنيوم المستبدل ، ag , $pb+2$ التطبيقات المفضلة من ad هي الايونات التي سبق تعريفها نسبة الي حمض برونستد تحتوي مواد حفزية مساعدة خاصة رباعي متكرر (خماسي فلوروفينيل) بورات .

١٠ مادة حفزية مساعدة اخرى مكونة لايون مناسبة وتشتمل علي مركب عبارة عن ملح لايون الكاربينام او السيليليام وانيون متوافق غير متناسق ممثل بصيغة $C+A-$ بحيث تكون $C+$ هي ٢٠ ايون الكاربينام او السيليليام وتم تعريف $A-$ سابقاً. ايون الكاربينام المفضل هو كابيون تريتايل الذي هو عبارة عن ثلاثي فينيل كاربينام وايون السيليلام المفضل هو ثلاثي فينيل السيليلام .

١٥ تقنية التحفيز القادمة والمحفزات المساعدة مكونة الايون يفضل ايضاً استخدامها بالاشتراك مع مركب ثلاثي (هيدروكاربيل) الالومنيوم لديه من ١-٤ ذرات كربون في كل مجموعة هيدرواريل ، مركب الومينوكسان بوليمري او ليجومري (قليل القسيمات) او خليط من مركب ثلاثي (هيدروكاريل) الالومنيوم الذي لديه ١-٤ ذرات كربون في كل مجموعة هيدروكاربيل hydrocarbyl مع الالومنيوكسان اوليجوميري أو بوليمري.

٢٠ يفضل بالخاصة المحفز المساعد المنشط الذي يشكل توليفة من مركب ثلاثي الكيل الالومنيوم الذي لديه من ١-٤ ذرات كربون في كل مجموعة الكيل وملح الالومنيوم لبورات رباعي متكرر (خماسي فلوروفينيل) بنسبة هولاريسة من ١٠٠ : ٠,١ الي ٠,٠١ : ١ يوجد ايضاً الكيل الالومينكسان بصورة اختيارية بنسبة مولارية تقبل الي ١٠٠٠٪ بنسبة الي M .

٢٥ تقنية التحفيز للتحليل الكهربائي في الحجم تستلزم اكسدة oxidation كهروكيميائية للمركب الفلزي تحت ظروف الكهارة في وجود متحلل كهربائي يشكل انيون حامل ير منزم تستخدم المذيبات والمتحلات الكهربائية العامة والجهد المتحلل الكهربائي اللازمين لعملية الكهارة في التقنية بحيث لا يتسببوا في تكوين منتجات جانبية تجعل المركب الفلز غير نشط حفزياً

خلال التفاعل بصورة اكثر خصوصية فان المذيبات المناسبة هي خامات تكون سائلة عند ظروف التحليل الكهربى (عامة عند درجة حرارة من سليزيس الي ١٠٠ سليزيس تكون قادرة علي اذابة المخلل الكهربى الدعامى وتكون خاملة "المذيبات الخاملة" هي التي لا تختزل ولا تتأكسد تحتي ظروف التفاعل الموظفة لعملية التحليل الكهربى من الممكن بصفة عامة من وجهة تفاعل التحليل الكهربى المطلوب ان مذيب ومكهرل دعامى لا يتأثروا بالجهد الكهربى اللازم للتحليل الكهربى المطلوب - تتضمن المذيبات المفضلة ثنائى فلورو وبنزين (جميع المتماثلات) و DME والخليط منهم .

يمكن ان توصل عملية التحليل الكهربى في خلية تحليل كهربى نموذجية مكون من انود وكاثود (ايضا يشار اليها كقطب يعمل والقطب المضاد بالترتيب) .

١٠ المواد المناسبة لانشاء الخلية هي الزجاج ، البلاستيك ، السيراميك والفلز المبطن بالزجاج يتم تحضير القطبين من مواد خاملة موصلة جيدا للكهرباء ، المواد الموصلة للكهرباء التي نعينها هي تلك التي لا تتأثر بخليط التفاعل ولا ظروف التفاعل يعتبر البلاطينام والبلاديام من المواد الموصلة الخاملة المفضلة - عادة ما تقسم الخلية الي غرف منفصلة عن طريق غشاء يسمح بمرور الايونات مثل قطع الزجاج المنصهرة الرقيقة غرفة القطب العامل وغرفة القطب المضاد يغمر القطب العامل في وسط التفاعل والذى يشتمل علي معقد فلزي حيث يتم تنشيطه ، مذيب ، متحلل كهربى دعامى واي مادة اخري لا زمة لتهدة التحليل الكهربى وثبات المركب الناتج .

٢٠ يغمر القطب المضاد في خليط من المذيب والمتحلل الكهربى الدعامى يمكن تحديد الجهد المرغوب الحسابات النظرية او التجريبية باكتساح الخلية باستخدام قطب مقارن مثل قطب الفضة الذى يغمر في المتحلل الكهربى بالخلية . تيار الخلفية والخلية هو التيار السارى في غياب عملية التحليل الكهربى المطلوبة ، ويمكن ايضا تحديده . تنتهي عملية التحليل الكهربى عند سقوط التيار من المستوي المطلوب الي مستوي تيار الخلفية - بهذه الطريقة يكتمل التحول لمعقد الفلز المبتدأ به الذى من السهل الكشف عنه .

٢٥ المتحلات الكهربائية الدعامية المناسبة هي املاح تشتمل علي كانيون وانيون خامل متوافق غير متناسقة A المتحلات الكهربائية الدعامية المفضلة هي املاح تتبع الصيغة $G+A^-$.

بحيث تكون G^+ هي الكاتيون غير المتفاعل مع المعقد البادئ والناتج .

A- هي انيون متوافق غير متناسق.

امثلة الكاتيون G^{+} تتضمن كاتيونات الامنيوم المستبدل برباعي هيدروكاربيل hydrocarbyl او كاتيونات الفوسفونيوم التي لديها ذرات غير هيدروجينية hydrogen تصل الي ٤٠ ذرة الكاتيون المفضل هو كاتيوم الرباعي ان بيوتيل الامنيوم .

٥ خلال تنشيط مركبات الاختراع الحالي بالتحليل الكهربائي في الحجم يمر كانيون المتحلل الكهربائي الدعامي للقطب المضاد ويهاجر A^{-} للقطب العامل ليصبح انيون المنج المؤكسد يختزل المذيب او كاتيون المحلل الكهربائي الدعامي عند القطب المضاد بكميات مولارية متساوية مع كمية مركب الفلز المؤكسد oxidation الذي تكون عند القطب العامل .

١٠ المتحلات الكهربائية الدعامية المفضلة هي املاح رباعي هيدروكاربيل الامونيوم رباعي (خماسي فلورواريل) الذي لديه من ١ - ١٠ ذرات كربون في كل مجموعة هيدروكاربيل خاصة رباعي - ان - بيوتيل - اونيوم رباعي (خماسي فلوروفينيل) بورات .

يفضل ان تتراوح النسبة المولارية بين المحفز / المحفز المساعد الموظف من ١ : ١٠,٠٠ الي ١ : ١٠٠ ، يفضل اكثر ان يكون ١ : ٥٠٠٠ الي ١ : ١٠ ، الاكثر تفضيلاً ان تكون ١ : ١٠ الي ١ : ١ .

١٥ ٢٥ عامة ، يمكن تحضير المواد المحفزة باتحاد عنصرين (فلزي و منشط) في مذيب مناسب عند درجة حرارة من - ١٠٠ سليزييس الي ٣٠٠ درجة سليزييس يمكن ان تحضر المادة المحفزة منفصلة قبل الاستخدام باتحاد العناصر النسبية او تحضير باتحادها في وجود احاديات الاصل المطلوب بلمرتهم .

٢٠ ان من الواضح فهمه انه مع التوظيف المناسب للمادة المحفزة او المحفز المساعد يمكن لنظام المادة المحفزة (المحفز او الحفز المساعد) بالمادة الدعامية او ايون .

تشتمل الدعامات المفضلة للاستخدام في الاختراع الحالي عل السليكا عالية المسامية الألومينا ، الألومينوسليكات ، والخليط منهم . المادة الدعامية الأكثر تفصيلاً هي السليكا . يمكن للمادة الدعامية ان تكون في صورة حبيبات ، مكومة ، كريات أو أي صورة فيزيائية أخرى . الخامات المناسبة تتضمن ، وليس علي سبيل الحصر السليكا المتاحة من Grace

٢٥ Davison (جزء من W.R brace&Co) تحت موسمي ٣٢١٦,٣٠ SD ٢٤٥ Davison Syloid ، ٩٤٨ Davison و ٩٥٢ Davison و واردة من Crossfield تحت موسمي ESV. و من

Degussa AG تحت موسمي ٨١٢ Aerosil ، الألومينا المتاحة من AKZO Chemicals تحت مسمي Ketzen Geade B .

من المفضل أن تكون الدعامات التي تتاسب الاختراع الحالي إليها مساحة سطح من ١٠ إلى ١٠٠ متر^٢/جم والتي تم تحديدها بجهاز قياس المسامية بالنيتروجين بطريقتي B.E.T ويفضل من ١٠٠ إلى ٦٠٠ متر^٢/جم تقريباً يحدد حجم مسام الدعامات من أمتداد النيتروجين ويكون مفيداً من ٠,١ - ٣ سم^٣/جم ومفضلاً من ٠,٢ - ٢ سم^٣/جم يعتد متوسط مقاس الجسيم علي العملية المراد توظيفه فيها ولكن المقاس النمطي من ٠,٥ - ٥٠٠ mo-m ويفضل من ١ - ١٠٠ . mu.m

يعرف عن السيلكا والألومينا تلازمهم بعمل جزء صغر من وظيفة الهيدروكسيل إذاً فهو يفضل عند استخدام هذه المواد كدعامات تعريضهم للمعالجة بالحرارة و/أو المعالجة الكيميائية لتقليل محتوى الهيدروكسيل منهم . تجري المعالجة بالحرارة النمطية من درجة ٣٠ سيليزيس إلي ١ سيليزيس (يفضل أن تكون ٢٥٠ درجة سيليزيس إلي ٨٠٠ سيليزيس لمدة ٥ ساعات أو أكثر) لفترة تتراوح من ١٠ دقائق إلي ٥٠ ساعة في محيط جوي خامل أو تحت ضغط قليل .

تشتمل المعالجة الكيميائية النمطية الاحتكاك بعوامل ألكلة حمض لويس مثل مركبات ثلاثي هيدروكربيل الألومنيوم ، مركبات ثلاثي هيدرو كاربيل كلورو سيل ، مركبات ثلاثي هيدروكربيل ألكوكسيسيلان أو مركبات مشابهة . ثم يزال مجموعات الهيدروكسيل المتبّع بالمعالجة الكيميائية .

يمكن توظيف الدعامات بعوامل التوظيف سيلان أو كلوروسيلان لربطها إلي بنادانت سيلان = (si-R) - ، أو كلورو سيلان = (Si-Cl) - المفيدة وظيفياً بحيث تكون R هي C₁₋₁₀ مجموعة هيدروكربيل - تكون عوامل التوظيف المناسبة هي مركبات تتفاعل مع سطح مجموعة الهيدروكسيل للدعامات أو تتفاعل مع سيلكون أو الومنيوم القالب . أمثلة لعوامل التوظيف فينيل سيلان ، ثنائي إيثيل سيلان ، ثنائي كلورو سيلان ثنائي كلورو ثنائي ميثيل سيلان ، تقنيات تكوين السيلكا الموضفة أو الألومينا قد نشرت سابقاً في براءات الاختراع الأمريكية أرقام ٩٢٠,٦٨٧,٣ و ٣٦٨,٨٧٩,٣ تم إدراج المحاضرات التعليمية هنا علي سبيل المرجع .

- يمكن أيضاً معالجة الدعامة بعنصر الألومنيوم من مركب ألومينوكسان أو مركب الألومنيوم التابع للصيغة $A_{R1}^I X1 R_{y1}^2$ بحيث يكون R1 كل مرة علي حدة هي هيدرايد أو R ، R2 هي هيدرايد R أو OR ، X1 هي ٢ أو ٣ ، y1 هي صفر أو ١ ومجموع x1 و y1 هو ٣ تشمل أمثلة مجموعة R1 و R2 المناسبة ميثيل ، ميثوكسي ، إيثيل ، إيثوكسي بروبيل (جميع المتماثلات) ، بروبوكسي (جميع المتماثلات) ، بيوتيل (جميع المتماثلات) ، بوتوكسي (جميع المتماثلات) ، فينيل ، فينوكسي بنزيل وبنزيلكسي . يفضل أن يختار عنصر الألومنيوم من مجموعة تتكون من مركبات الألومينوكسان وثلاثي (-C1 هيدروكاربيل) ألومنيوم عناصر الألومنيوم الأكثر تفضيلاً هي الألومينوكسان ، وثلاثي ميثيل الأولومنيوم ، ثلاثي إيثيل ألومنيوم ، ثلاثي إيزوبيوتيل ألومنيوم والخليط منهم .
- ١٠ الألومينوكسانات (أيضاً تسمى ألومينوكسانات) هي مركبات بوليمرية أو أوليجومرية أكسجينية للألومنيوم تحتوي علي سلاسل من ذرات الألومنيوم والأكسجين بالتبادل ، بحيث يحمل الألومنيوم مستبدل يفضل ما يكون مجموعة ألكلة . يعتقد أن يمثل تركيب الألوموكسان بالصيغة $(-O-Al(R)-O-)_n$ ذلك لحلقي الألوموكسان و $R_2 Al-O(-Al(R)-O-)_n$ لمركب خطي ، بحيث سبق تعريف R ويكون m1 رقم يتراوح من ١ إلي ٥٠ ويفضل أن يكون علي الأقل ٤ .
- ١٥ الألومينوكسان هي المنتجات النمطية لتفاعل الماء وألكيل الألومنيوم الذي يمكن أن يتكون من مجموعة هالايد أو الكوكسيد بالإضافة إلي مجموعة ألكلة بتفاعل مركبات ألكيل ألومنيوم عديدة ومختلفة من ثلاثي ميثيل ألومنيوم وثلاثي إيزوبيوتيل ألومنيوم مع الماء ينتج فما يسمى بالألومينوكسان المخلط أو المعدل . الألومينوكسانات المفضلة هي ميثيل ألومينوكسان والميثيل ألومينوكسان المعدل بكميات قليلة من مجموعات ألكلة C4-2 خاصة إيزوبيوتيل . عادة ما تحتوي الألومينوكسان علي كميات تتراوح بين قليلة وجوهرية من مركب الكيل ألومنيوم المبتدأ به .

هناك تقنيات معينة بتحضير مركبات الألوموكسان عن طريق احتكاك (تلامس) مركب الكيل الألومنيوم بملح غير عضوي يحتوي علي ماء للتبلور قد نشر في براءة الاختراع الأمريكية ١١٩ ، ٥٤٢ ، ٤ في تطبيق خاص ومفضل تم الاحتكاك بين مركب الكيل الألومنيوم ومادة تحتوي علي ماء متجدد مثل هيدرات الألومينا أو السليكا أو مادة أخرى . قد نشر ذلك في EP-A -٣٣٨,٠٤٤ إذا يمكن للألوموكسان ان يدمج في الدعامة بتفاعل السيلان ، السيلوكسان هيدروكاربيل أو كسي سيلان ، أو كلوروسلان مع مركب ثلاثي (ألكيل

C10-1) ألومنيوم باتباع تقنيات معروفة . بالنسبة للمحاضرات التعليمية التي تشمل براءات الاختراع السابقة والإصدارات أو ما يوازيها في تطبيقات الولايات المتحدة والذي تم إدراجهم هنا علي سبيل المرجع . تتم معالجة مادة الدعامة لتشمل أيضاً من الألوموكسان أو ثلاثي الكيل ألومنيوم عن طريق الاحتكاك بنفس الطريقة السابقة بعدها أو في نفس الوقت يضاف المركب أو المحفز المنشط فيما يلي مع مركب الألوموكسان أو ثلاثي ألكيل الألومنيوم خاصة ثلاثي إيثيل الألومنيوم أو ثلاثي أيزوبوتيل الألومنيوم . يمكن أيضاً أن يسخن الخليط تحت محيط جوي خالم لمدة وعند درجة حرارة كافيين لتثبيت الألوموكسان ومعد ثلاثي الكيل الألومنيوم ، معد أو النظام الحفزي إلى المادة الدعامة ، اختيارياً يمكن ان يتعرض مكون الدعامة المعالج الذي يحتوي علي الألوموكسان مركب ثلاثي ألكيل الألومنيوم لخطوة غسيل أو أكثر لإزالة الألوموكسان أو ثلاثي الكيل ألومنيوم الغير مثبت بالدعامة . ١٠

بجانب احتكاك الدعامة بالألوموكسان يمكن توليد الألوموكسان خلال التفاعل الاحتكاك الألومينا أو السيليكا غير متحللة بالماء أو سيلكا أو ألومينا مبللين بالماء مع مركب ثلاثي الكيل ألومنيوم بالاختيار في وجود مخفف خامل . تلك العملية معروفة جيداً في المجال . قد سبق نشرها في EP-A- ٢٥٠,٦٠٠ و U.S. Pat . No. ٤,٦١٢,٠٧٥ و U.S. Pat.No. ٥,٠٠٨,٢٢٨ ،محاضراتها التعليمية أو ما يوازيها في تطبيق U.S. والذي تم إدراجهم هنا . علي سبيل المرجع . تشتمل المذيبات الأليفاتية الهيدروكربونية المناسبة علي بنتان ، أيزوبنتان ، هكسان ، هيبنتان ، اوكتان ، ايزو اوكتان ، نونان أيزونونان ، ديكان ، حلقي الهكسان ، ميثيل حلقي الهكسان ودمج اثنين أو أكثر من تلك المذيبات . المذيبات الأروماتية aromatic الهيدروكربونية hydrocarbon المناسبة هي ينزين ، تولوين ، زيلين ، أو مركبات أروماتية aromatic مستبدلة بألكيل أو هالوجين halogen . الأكثر تفصيلاً ، أن يكون المذيب أروماتي هيدروكربوني خاصة التولوين . بعد التحضير بالأسلوب السابق يقل محتوى الهيدروكسيل المتبقي بصورة مرغوب فيها لمستوي اقل من ١,٠ مللي مكافئ OH/جم من الدعاة بأي من التقنيات التي تم نشرها سابقاً . ١٥

يمكن أيضاً استخدام المحفزات المساعدة لهذا الاختراع بالاشتراك مع مركب (ثلاثي (هيدروكربيل) الألومنيوم الذي لديه من ١-١٠ في كل مجموعة هيدروكربيل ، مركب الألوموكسان البوليمري أو الأوليجومري ، مركب ثنائي (هيدروكربيل) (هيدروكربيلوكسي) ٢٥

ألومنيوم الذي لديه ١ إلى ١٠ في كل مجموعة هيدروكربيل أو هيدروكربيلوكسي . أو خليط من المركبات السابقة .

إذا رغب في ذلك يمكن استخدا مركبات الألومنيوم بصورة مفيدة نظراً لقدرتهم عل تنقية الشوائب مثل الأكسجين ، الماء ، والدهيدات من خليط البلمرة . مركبات الأولمنوم المفضلة تشمل C ثلاثي الكيل هي إيثيل ، بروبييل ، أيزوبروبييل ، بيوتيل عادي ، أيزوبيوتيل بنتيل ، نيو بنتيل أو أبزو بنتيل وميثيل ألوموكسان ، ميثيل ألومكسان معدل وثنائي أبزوبيوتيل ألوموكسان . منالمفضل ان تكون النسبة المولارية بين مركب الألومنيوم الفلز من ١ : ١٠,٠٠٠ إلى ١ : ١٠٠٠ ، يفضل أكثر أن تكون من ١ : ٥٠٠٠ إلى ١ : ١٠٠ ، الأكثر تفضيلاص من ١ : ١٠٠ إلى ١ : ١٠٠ .

١٠ النسبة المولارية الموظفة بين المادة المحفزة / المحفز المساعد تتراوح بين ١ : ١٠٠ إلى ١ : ١٠٠ ، يفضل ان تتراوح بين ١ : ١٠٠ إلى ١ : ١٠٠ ، يفضل اكثر ان تتراوح من ١ : ٥ إلى ١ : ١ ، الأكثر تفضيلاً من ١ : ١,٢ إلى ١ : ١ . ايضاً يمكن توظيف خلطات من المحفزات المساعدة المنشطة للاختراع الحالي إذا كان مرغوباً في ذلك . تكون النسبة المولارية في غالبية تفاعلات البلمرة بين المادة المحفزة : المركبات الموظفة القابة للبلمرة ١٠^{-١} : ١ إلى ١٠^{-١} : ١ ، يفضل أكثر أن تكون من ١٠^{-٢} : ١ إلى ١٠^{-٥} : ١ .

يمكن استخدام عامل التحكم في الوزن الجزيئي بالاشتراك مع المحفزات المساعدة الحالية . تشمل أمثلة هذه العوامل المتحكممة في الوزن الجزيئي علي هيدروجين hydrogen ، مركبات ثلاثي ألكيل الألومنيوم وعوامل اخرى ناقلة للسلسلة معروفة . غنه من المفهوم ، إمكانية تطبيق الاختراع الحالي في غياب .

٢٠ أي من العناصر التي لم تذكر خصيصاً .

تعطي الأمثلة التالية لشرح الاختراع وليست علي سبيل الحصر . يعبر عن جميع الأجزاء والنسب علي أساس الوزن ، إلا إذا ذكر العكس .

يمكن استخدام المواد المحفزة سواء مدعمة أولاً في أي من عمليات البلمرة سواء طور غازي ، محلول ، رزعة ، أو أي عملية بلمرة أخرى لبلمرة أحاديات أصل إضافية قابلة للبلمرة والتي تشمل علي أحاديات الأصل الإيثيلينية الغير مشبعة مركبات اسيتيلينية داينيات مترافقة وغير مترافقة ، بولي إينات وخليط منهم تشمل احاديات الأصل المفضلة الأولفينات

- مثل الأولفينات الأولية التي لديها من ٢ إلى ١٠,٠٠٠ ذرة كربونية ويفضل من ٢ إلى ٣٠ ، ويفضل أكثر من ٢ إلى ٨ ذرة كربون والجمع بين اثنين أو أكثر من تلك الأولفينات الأولية .
- تشتمل الأولفينات الإسهامية المناسبة بصورة خاصة علي الإثيلين ، بروبيلن ، ١-بيوتين / - ١ بنتين ، ٤-ميثيل بنتين - ١ ، ١-هكسين ، ١-هيبتين ، ١-أوكتين ، ١-نونين ، ١-ديكين ، ١-اندكين ، ١-دودكين ، ١-ثلاثي ديكين ، ١-رباعي ديكين ، ١-خماسي ديكين و C30-C16 أولفينات أولية أو أولفينات منهم ، أيضاً منتجات التفاعل البوليميرية أو الأوليجومرية طويلة السلسلة المنتهية بفنيل الت تكونت خلال البلمرة . يفضل من الأولفينات الأولية الإثيلين ، بروبين ، ١-بيوتين ، ٤-ميثيل بنتين - ١ ، ١-هكسين ، ١-أوكتين وتوليفات من الإثيلين و/أو بروبين مع واحد أو أكثر من تلك الأولفينات الأولية الأخرى .
- ١٠ تشمل أحاديات الأصل الأخرى المفضلة ستايرين ، ستايرينات مستبدلة بهالو أو ألكيل ، رباعي فلورو إيثيلين ، فينيل (متعدد الإثيلين) حلق بيتين ، ١ ، ٤-هكسادين ، ثنائي حلق البنتاديين ، إيثيلدين ، نوربورنين و ١ ، ٧-وكتاديين . يمكن أيضاً توظيف خلطات من أحاديات الأصل السابق ذكرها .
- تشمل المجموعة المفضلة من احاديات الأصل الإسهامية الأولفينية لعمليات البلمرة
- ١٥ بحيث يكون الإثيلين احادي الأصل بروبين ، ١-بيوتين ، ١-بنتين ، ٤-ميثيل ، ١-بنتين ، ١-هكسين ، ١-هيبتين ، ١-أوكتين ، ١-نونين ، ١-ديكين ، ١ ، ٧-أوكتاديين ، ١ ، ٥-هكساديين ، ١ ، ٤-بنتاديين ، ١ ، ٩-ديكاديين ، إيثيلدين نوربورنين ، ستايرين أوخليط منهم . في عمليات البلمرة التي يكون فيها البروبين هي الأحادي الأصل ن تكون أحاديات الأصل الإسهامية المفضلة نفسها السابقة الذكر ، لكن بغدخال الإيثلن بدلاً من البروبين .
- ٢٠ يمكن للأولفينات الأولية عظيمة الجزئي طويلة السلسلة ان تنتهي بفينيل (متعدد الإيثلن) بقايا بوليمرية تكونت داخل التفاعل خلال تفاعلات بلمرة المحلول المستمرة .
- تحت ظروف تشغيل مناسبة مكن لتلك الوحدات عظمة الجزئي طويلة السلسلة ان تبلمر إلي المنتج البوليمري سوياً مع الإثيلين والأولفينات أحادية الأصل قصيرة السلسلة الأخرى لتعطي
- ٢٥ كميات قليلة من التفرغات طويلة السلسلة في البوليمر الناتج .
- عامة ، مكن إنجاز البلمرة عند ظروف معروفة جيداً في المجال مسبقاً لتفاعلات بلمرة
- الـ Ziegler - Natta أو نوع Kaminsky - Sinn .

يمكن توظيف المعلق ، المحلول ، المستعلق ، طور غازي أ ، الضغط العالي في صورة تشغيلية او بصورة مستمر وبأي ظروف تشغيل أخرى إلا كان مرغوباً .

تم وصف أمثلة لتلك العمليات البلمرة المعروفة في WO ٨٨/٠٢٠٠٩ ،
، U.S.Pat NoS. ٥ ، ٠٨٤,٥٣٤٠ ، ٤٠٥,٩٢٢,٤ ، ٥٨٨,٧٩٠ ، ٥,٠٣٢,٦٥٢٠ ،

٥ ٥٢٢,٩٨٧ ، ٦٤٧,٤ ، ٤٠,٥٦٤ ، ٣٩٩ ، ٥٤٣ ، ٤ .

والذي تم إدراجها هنا علي سبيل المرجع .

تكون درجات الحرارة المفضلة للبلمرة من صفر - ٢٥٠ درجة سيليزيس ويفضل للضغط المطلوب للبلمرة أن يكون من الضغط الجوي إلي ٣٠٠٠ ضغط جوي .

من المفضل ان تجري العملية لهذا الاختراع في مفاعل واحد ، كون لديه وعاء تفاعل واحد او اثنين او اكثر فنتاج نفس التركيبة البولمرة المتساهمة لعديد الأوليفينات polyolefins بصورة أساسية . ١٠

إذا فعمليات البلمرة لهذا الاختراع لا تنتج خلطات ، او عندما يستخدم اكثر من وعاء واحد فان ذلك لا يتطلب الخطل لضرورة إنتاج تركيبات بوليمرية متساهمة عديدة الأوليفينات متجانسة .

تكون النسبة المولارية للمادة المحفزة : المركبات الموظفة القابلة للبلمرة في أغلب تفاعلات البلمرة من ١٠-١٢ : ١ إلي ١٠-١ : ١ ، يفضل أكثر ان تكون من ١٠-١٢ : ١ إلي ١٠-١ : ١ . ١٥

تكون المذيبات المناسبة للبلمرة عن طريق عملية المحلول سوائل خاملة غير متناسقة .
تشتمل الأمثلة علي هيدروكربونات مستقيمة ومتفرعة السلسلة مثل أيزوبيوتان ، بيوتان ، بنتان ، هكسان ، هيبتان ، أوكتان والخليط منهم ، هيدروكربونات حلقة والليفية حلقة مثلي حلقي الهكسان ، حلقي الهيبتان ، ميثيل حلقي الهكسان ، ميثيل حلقي الهيبتان والخليط منهم ، هيدروكربونات عديدة الفلورة مثل بيرفلورناتيد C₁₀₋₄ ألكانات ، والمركبات الأورماتية والورماتية المستبدلة بالكيل . مثل بنزين ، تولوين وزيلين . أيضاً المذيبات المناسبة الأوليفينات السائلة الت تعمل كأحاديات الأصل او كأحاديات الأصل الإسهامية بما فيها غيثيلين ، بروبيلين ، ١-بيوتين ، بيوتاديين ، ٤-ميثيل ، ١-بنتين ، ١ ، ٤-هكساديين ، ١ ، ٧-وكتاديين ، ١ ، ٩-ديكاديين ، ١-وكتن ، ١-ديكين ، ستارين ، ثنائي فينل بنزين ، إيثيلدين ٢٥

نور بورنين ، لل بنزين ، فينل تولوين (باشتمال جميع المتماثلات وحدها او في مزيج) ، ٤-
 فنيل حلقي هكسين وفنيل حلق هكسان ، الخليط من السوائل السابقة يكون أيضاً مناسب .
 تشتمل احد عمليات البلمرة بصورة اختيارية علي احتكاك واحد أو أكثر من الأولفينات
 الأولية مع المادة المحفزة في مذيب داخل واحد أو أكثر من الخزانات المقلبة باستمرار او
 ٥ مفاعلات أنبوبية ٥,٢٧٨,٢٧٢ و ٥,٢٧٢,٢٣٦ U.S. Pat. Nos . تتعلق ببلمرة الأولفينات
 في المحلول وتم إدراجهم هنا علي سبيل المرجع .

يمكن توظيف عملية الاختراع الحالي للاستفادة في الطور الغازي للبلمرة المتساهمة
 للأولفينات . حيث ان عمليات الطور الغازي لبلمرة الأولفينات خاصة بالبلمرة المتجانسة
 والبلمرة المتساهمة للإيثيلين والبروبيلين والبلمرة المتساهمة للإيثيلين باولفينات اولية أعلى مثل
 ١٠ ١- بيوتين ، ١- هكسين ، ٤- ميثيل -١- بنتين معروفة جيداً في المجال . تستخدم تلك
 العمليات تجارياً علي نطاق واسع لتصنيع عديد الإيثيلين polyolefin عالي الكثافة (HDPE) ،
 عديد الإيثيلين متوسط الكثافة (MDPE) ، عديد الإيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE)
 وعديد البروبيلين .

يمكن لعملية الطور الغازي الموظفة ن تكون مثلاً من النوع الذي يستخدم مقلب
 ١٥ الطبقات الميكانيكي او مائع الطبقات الغازي كمنطلق لتفاعل البلمرة . لعملية المفضلة هي
 التي يجري فيها تفاعل البلمرة في مفاعل البلمرة الأسطواني الراسي الذي تحتوي الطبقة
 المائعة فيه علي الجسيمات البوليمرية مسندة فوق شريحة مثقبة ، شبكة مائعة الغاز المائع.

الغاز المستخدم لتميع الطبقة يشتمل علي أحادي الأصل او علي أحاديات الأصل
 المطلوب بلمرتهم ويعمل أيضاً كوسط لتبادل الحرارة بحيث يزيل حرارة التفاعل من الطبقة .
 ٢٠ تخرج الغازات الساخنة من أعلى المفاعل عادة عن طريق نطاق التهدة والمعروف بنطاق
 تقلل السرة وذلك لاتساع قطرة عن الطبقة المكائنة حيث تاخذ الجسيمات الدقيقة التي جلبت في
 تيار الغاز لغفرصة ان تجذب وترجع إلي الطبقة . استخدام اعصار حلزوني سيفيد أيضاً في
 إزالة الجسيمات الدقيقة من تيار الغاز الساخنة. ثم يعاد الغاز طبيعياً إلي الطبقة باستخدام منفاخ
 او مكبس وواحد أو أكثر من المبادلات الحرارية لإزالة غاز حرارة البلمرة .

٢٥ هناك طريقة مفضلة لتبريد الطبقة ، بالإضافة للتبريد بالغاز المعاد المبرد ان يتغذي الطبقة
 بسائل طيار ليعطي تأثير تبريد بالبخر ، يمكن للسائل الطيار الموظف لهذه الحالة ان يكون
 مثلاً سائل طيار خامل مثلاً ، هيدروكربون مشبع لديه عدد ذرات كربون من ٣ الي ٨ تقريباً

ويفضل ان تكون من ٤ : ٦ في حالة ان احادي الاصل او احادي الاصل الاسهامي نفسه سائل طار او يمكن تكثفه لمثل هذا السائل ، فمن المناسب ان تغذي الطبقة به ليعطي تاثير التبريد المبخر . أمثلة لاحاديات الاصل الاوليفينية التي تظف لهذه الطريقة هي الاولفينات التي تحتوي تقريباً علي عدد من ٣ الي ٨ ذرة كربون ، فضل من ٣ الي ٦ ذرة كربون .

٥ يتبخّر السائل الطيار في الطبقة المائية الساخنة ليتكّن غاز يختلط بالغاز المانع . في حالة اذا كان السائل الطيار هو احادي الاصل او احادي الاصل الاسهامي فسوف يتعرض للبلمرة داخل الطبقة ثم يظهر السائل المبخر من الفاعل كجزء من الغاز المعاد الساخن حيث يدخل التضاضط/ المبادل الحراري والذي يعتبر جزء من دائرة الاعداد . يبرد الغاز المعاد داخل المبادل الحراري وفي حالة انخفاض درجة حرارة الغاز تحت مستوي نقطة الندى سيترسب السائل من الغاز ويفضل ان يتم اعادة هذا السائل باستمرار الي الطبقة المائية يمكن اعادة السائل المترسب الي طبقة التفاعل حيث تحمل علي تيار الغاز المعاد .

هذا النوع من العمليات تم وصفه علي سبيل المثال في براءة الاختراع الاوروبية

٨٩٦٩١.

براءة الاختراع الامريكية رقم ٤,٥٤٣,٣٩٩ w/o ٢٥٤٩٥ / ٩٤

١٥ براءة الاختراع الامريكية رقم ٥,٣٥٢,٧٤٩ وتم ادراجهم في هذه البراءة علي سبيل المرجع . يعتبر عزل السائل من تيار الغاز المعاد واعادة حقنة داخل طبقة التغلغل طريقة مميزة لاعادة السائل الي طبقة التفاعل حيث فضل استخدام طويلة تولد قطرات دقيقة من السائل داخل طبقة التفاعل . هذا النوع من العمليات تم وصفه في كيمائيات BP ، w/o ، ٩٤/٢٨٠٣ والذي تم ادراجها هنا علي سبيل المرجع .

٢٠ يتم تحفيز تفاعل البلمرة الحادث في الطبقة المائية الغازية بالاضافة المستمرة او شبه المستمرة للمحفز . هذه المحفزات يمكن دعمها باستخدام موا داعمة عضوية او غير عضوية كما هو موضح سابقاً . يمكن ايضا ان يتعرض المحفز الي خطوة قبل البلمرة . علي سبيل المثال يتم بلمرة كمية قليلة من احادي الاصل الاوليفيني في مخفف سائل خامل ليعطي خليط محفز يشتمل علي جزئيات الحافز المصورة داخل جزئيات احادي لاصل الاوليفيني يتم انتاج البوليمر مباشرة داخل الطبقة المائية عن طريق البلمرة التساهمية المحفزة لاحادي الاصل ع

٢٥ واحد او اكثر من المركبات الاحادية الاسهامية بالجزئيات المائية للمحفز والمحفز المعلوم او ما قبل البوليمر داخل طبقة التفاعل - يتم تحقيق بداية البلمرة عن طريق استخدام طبقة من

جزئيات البوليمر سابقة التحضير والتي يفضل ان تكون مشابهة لعدد الاوليفين polyolefin المطلوب ثم يتم تهيئة الطبقة بالتحفيز بواسطة غازات اخري والتي يفضل وجودها في تيار الغاز المعاد مثل الغاز المخفف وعامل نقل السلسلة الهيدروجينية hydrogen او أي غاز مكثف خامل عند التشغيل مما في نمط تكثيف الوسط الغازي . يتم تفريغ البوليمر الناتج بصورة مستمرة او غير مستمرة من الطبقة المائعة حسب الرغبة. ٥

يفضل ان تكون عمليات الوسط الغازي المناسبة لمزاولة هذا الاختراع عمليات مستمرة والتي تتحقق بالامداد المستمر للمواد المتفاعلة الي داخل نطاق التفاعل في المفاعل وازالة المواد الناتجة من نفس الطبقة . يعمل هذا علي تحقق بيئة مستقرة علي المجال الكبيرة في نطاق التفاعل .

يتم تشغيل الطبقة المائعة لعمليات الوسط الغازي نموذجاً عند درجة حرارة اكبر من ٥٠ درجة سيليزية ويفضل ان تكون ما بين ٦٠ الي ١١٠ درجة سيليزية ويفضل بصورة اكبر ان تكون ما بين ٧ الي ١١٠ درجة سيليزية . ١٠

تعتمد النسبة المولارية النموذجية بين احادي الاصل الاسهامي واحادي الاصل المستخدمين في تفاعل البلمرة علي الكثافة المطلوبة للتركيبه المنتجة والتي هو حوالي ٠,٥ او اقل . ويفضل عند انتاج مواد ذات كثافة ما بين ٠,٩١ الي ٠,٩٣ ان تكون النسبة اقل من ٠,٢ ١٥ ويفضل بصورة اكبر ان تكون اقل من ٠,٠٥ ويفضل وفي "تحديد توزيعات التفرع قصير السلسلة لبوليمر الاثيلين التساهمي بواسطة التحليل الالي لتاثير ارتفاع درجة الحرارة علي الشطف التجري AUTO-ATREF جريدة علوم البوليمر التطبيقية دورية البوليمر التطبيقي ٢٥,٤٥ - ٣٧ (١٩٩٠) ATREF-DV هو نظام تحليلي ثنائي الكاشف قادر علي تجزئة البوليمرات شبه البلورية مثل عديد الاثيلين الخطي قليل الكثافة LLDPE كدالة لدرجة حرارة التبلور وفي ان واحد يحدد الوزن الجزيئي للاجزاء . فيما يتعلق بالتجزئية تحليل ATREF-DN هو تحليل مماثل لتحليل تاثير درجة الحرارة علي الشطف التجري المنشور في المقالات علي مدي ١٥ عام الماضية الاختلاف الاساسي هو ان تقنية ATREF يتم تطبيقها علي المدي الصغير ولا يتم فصل الاجزاء بصورة حقيقية.

يتم استخدام كاشف الاشعة تحت الحمراء وحيد التردد بدلاً من كاشف الكتلة الكروماتوجرافي السائل التقليدي في التحديد الكمي للتوزيع البلوري كدالة لدرجة حرارة الشطف يمكن ان يتحول هذا التوزيع الي أي عدد من المجالات التبادلية مثل تردد التفرعات ٢٥

القصيرة وتوزيع احادي الاصل الاسهامي او الكثافة - وهكذا يمكن تفسير هذا التوزيع المتحول تبعا لبعض المتغيرات الهيكلية مثل محتوى احادي الاصل الاسهامي علي الرغم من ان الاستخدام الروتيني لـ ATREF-DV في مقارنة العديد من LLDPE'S يتم مباشرة في مجال درجة حرارة الشطف .

٥ للحصول علي بيانات ATREF-DV يتم جمع جهاز لقياس اللزوجة متاح تجارياً خاصة المهني للتحليل الكروماتوجرافي السائل مثل VISKOTEK TN مع كاشف يمتلئ بالاشعة تحت الحمراء يتم استخدام هاذين الكاشفين سوياً لحساب اللزوجة الداخلية لشايط ATREF-DV ثم يتم تقدير لزوجة متوسط الوزن الجزئي للجزء المعطي باستخدام ثوابت MARK HOBWINK المناسبة للزوجة الداخلية التابعة له والمعاملات المناسبة لتقدير تركيز الاجزاء D1/GM المارة خلال الكواشف وهكذا يعطي تقرير ATREF-DV التقليدي بيانات وزن الجزء البوليمري ولزوجة متوسط الوزن الجزئي كدالة لدرجة حرارة الشطف ثم يتم حساب MPF من المعادلة المعطاه .

عامل تجزئة الوزن الجزئي .

١٥ يتم حساب عامل تجزئة الوزن الجزئي MPF من بيانات TREF/DV حيث تصف نسبة متوسط الوزن الجزئي للاجزاء ذات المحتوى العالي من احادي الاصل الاسهامي الي متوسط الوزن الجزئي للاجزاء ذات المحتوى المنخفض من احادي الاصل الاسهامي . يعرف المحتوى العالي والمنخفض من احادي الاصل الاسهامي بكونهم تحت او فوق متوسط جرجة حرارة الشطف في مخطط TREF علي التوالي . وهكذا تقسم بيانات TREF الي جزئان متساويان في الوزن يتم حساب MPF من المعادلة التالية

٢٠

والتي فيها MI هي لزوجة متوسط الوزن الجزئي و WI هي قاسم الوزن الطبيعي .
والذي يتم تعيينهم بواسطة ATREF-DV باستخدام بيانات الرسم البياني N في الاجزاء فوق مستوي درجة حرارة الشطف بينما MJ هي لزوجة متوسط الوزن الجزئي و MJ هو ١٣٨٧

قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة ATREF-DV باستخدام الرسم البياني M في الاجزاء تحت مستوي درجة حرارة الشطف حيث يتم استخدام قواسم الوزن المذكورة فقط WJ WI , المقترنة ملزوجة متوسط الاوزان الجزئية < صفر في حساب MPF لاجراء حسابات محيحة مقبولة يجب ان يكون $M, N < 3$.

يفضل ان يكون MPF للتركيبية البوليمرية التساهمية لعديد الاوليفيني الخاصة بهذا الاختراع < ١,١٥ ويفضل بصورة اكبر ان يكون < ١,٣ ويفضل ان يكون < ١,٤ ويفضل بصورة اكبر ان يكون < ١,٥ وبصورة اكثر تفضل < ١,٦ ويفضل ان يكون < ١,٧ . طاقة التنشيط لمؤشر علي التفرع طويل السلسلة .

تم وصف اهمية وطرق قياس طاقة تنشيط السريان والتي تمثل تاثير الحرارة علي اللزوجة بصورة شاملة في (جيه ام ديلي وكي اف ويسبون " الخواص التدفقية للمنصهر ودورها في معالجة البلاستيك فان نوستراند رينولد نيويرك ١١٩٠) . لعديد الاولفينات يتم استخدام معادلة ارهنييس بصفة عامة لوصف تاثير درجة الحرارة علي اللزوجة حيث $T > TG + 100$ أي ان درجة الانصهار اكبر من عامل تجزئية احادي الاصل الاسهامي GPC - FTIR يتم حساب عامل تجزئية احادي الاصل CPF من بيانات الرسم البياني GPC/FTIR والذي يصف نسبة متوسط محتوى احادي الاصل في الاجزاء ذات الوزن الجزئي المنخفض يعرف الوزن الجزئي العالي والمنخفض يكون فوق او تحت متوسط الوزن الجزئي علي التوالي . وعلي هذا يتم تقسيم توزيع الوزن الجزئي الي جزئان متساويان في الوزن يتم حساب CPV من المعادلة التالية

حيث CI هو القاسم المولاري لمحتوي احادي الاصل الاسهامي و WI هو قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة GPC/FRIR باستخدام وحدة بيانات الرسم البياني NFTIR فوق مستوي متوسط الوزن الجزئي بينما CJ هو القاسم المولاري لمحتوي احادي الاصل

الاسهامي و WJ هو قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة GPC/FRIR باستخدام وحدة بيانات الرسم الباني NFRIT تحت مستوي الوزن الجزئي بحيث يتم استخدام قواسم الوزن المذكورة فقط المقترنة بالقاسم المولاري المحتوي احاي الاصل الاسهامي في حساب CPF لاجراء حسابات مقبولة يجب ان يكون M,N وحدة بيانات FTIR الخاصة بالاجزاء ذات الوزن الجزئي تحت ٥٠٠٠ في الحسابات نتيجة للشك (الالتباس) المتواجد في هذه البيانات . ٥

فضل ان يكون CPF للتركيبات البوليمرية التساهمية لعدد الاولفين الخاصة بهذا الاختراع < ارا وفضل بصورة اكبر ان يكون < ١,١٥ وبصورة اكثر تفصيل < ١,٢ ويفضل بصورة اكبر ان يكون < ١,٣ او يفضل بصورة اكثر تفصيل ان يكون < ١,٤ . ويفضل بصورة اكبر ان يكون < ١,٥ وبصورة اكثر تفصيل < ١,٦ .

١٠ ATREF-DV التحليل الالي لتاثير ارتفاع درجة الحرارة علي الشطف التجزئي باستخدام كاشف ثنائي .

ثم وصف ATREF-DV في براءة الاختراع الامريكية رقم ٤,٧٩٨,٠٨١ والتي تم ادراجها هنا علي سبيل المرجع . ٤٤١ (١٩٨٢) في براءة الاختراع الامريكية رقم ٤,٧٩٨,٠٨١ (هازلت وزملائه) اوفي براءة الاختراع الامريكية رقم ٥,٠٨٩,٣٢١ (كيوم وزملائه) . ثم تضمين هذه البراءة هنا علي سبيل المرجع . ١٥

يفضل ان يكون SCBDI او CDBI للتجانس الخطي او لبموليمر الايتلين/ الاولفينيات الاولى في الهطي المستخدم في الاختراع الحالي اكب رمن ٥٠٪ في التركيبات البوليمرية لعدد الاولفين في هذا الاختراع يكون التفرع طويل السلسلة اطول من التفرع قصير السلسلة وينتج هذا من ادماج (ادراج) واحد او اكثر من احادي اصل الاسهامي الاولفيني الاول داخل هيكل البوليمر . ٢٠

يظهر بوضوح التاثير التجريبي لوجود تفرعات طويلة السلسلة في البوليمرات الاسهامية لهذا الاختراع في كس الخواص التدفقية والتي تظهر في طاقات تنشيط السريان العالية و العالي عن المتوقع من الخواص الهيكلية الاخرى في البوليمرات .

قياس محتوى احادي الاصل الاسهامي بالنسبة الي لوغاريتم الوزن الجزئي بواسطة GPC/FTIR ٢٥ .

يتم قياس محتوى احادي الاصل الاسهامي كدالة للوزن الجزئي لجميع الطيفي بالاشعة تحت الحمراء لتحول فوريمر FTIR مع الاستشراب النفوري الهمي (GPC) WATERS عند درجة

حرارة ١٥٠ سيليزية تم وصف تحضير وعايرة وتشغيل هذا النظام مع طريقة لمعالجة البيانات سابقا في (ال جي روز وزملائه " وصف البوليمرات التساهمية لعديد الايثيلين باستخدام النظام المدمج GPC/FTIR في " وصف البوليمرات التساهمية " .

تقنية رابرا - شاوبري المملكة المتحدة و ١٩٩٥ و ISBN (١-٨٥٩٥٧-٠٤٨-٨٦)

٥ . من اجل تحديد درجة تركيز احادي الاصل الاسهامي في الجزء من البوليمر ذو اقصى وزن جزئي عالي . يتم استخدام GPC/FTIR في حساب البارتر المسمي بعامل تجزئة احادي الاصل الاسهامي CPF ايضا يتم حساب N , MW , باستخدام تقنيات قياسية من بيانات GPC ٥٠ الي ٩٩,٩ وعلي واحد او اكثر من احادي الاصل الاسهامي الاوليفيني بنسبة مولارية من ٥٠ الي ٠,١ تحتوي التركيبة في صورتها المتبلورة في احد التطبيقات المميزة علي الاثيلين ١٠ كاحادي الاصل بنسبة مولارية من ٩٦ الي ٩٩,٩ وعلي واحد او اكثر من احادي الاصل الاسهامي الاوليفيني بنسبة مولارية من ٤ الي ٠,١ .

بصفة عامة يفضل ان تكون كثافة التركيبة من حوالي ٠,٨٧ الي ٠,٩٦ علي الرغم من انها قد تكون اكبر او اقل من هذا المدي ويفضل بصورة اكبر ان تكون الكثافة ما بين ٠,٩ الي ٠,٩٤ ويفضل من ٠,٩١ الي ٠,٩٢٥ ويفضل ان يكون للتركيبة منسب (مؤثر) انصهار من ٠,٠١ الي ١٥٠ و $I_{21}/I_C < ٢٤$ و MW/MN من حوالي ٢ الي ٣,٥ . ١٥

التركيبة البوليمرية التساهمية لعديد الاوليفين المفضلة هي التركيبة التي يكون فيها توزيع التفرعات قصير السلسلة متعدد الواجه او التي يكون فيها توزيع الوزن الجزئي متعدد الواجه .

٢٠ تركيبة بوليمرية تساهية لعديد الاوليفين اخري مفضلة هي التركيبة التي كثافتها ما بين ٠,٩١ الي ٠,٩٢٥ والنسبة المولارية لاحادي الاصل الاسهامي الي احادي الاصل تكون اقل من ٠,٠٢ وبنسبة الهيدروجين hydrogen الي احادي الاصل تكون اقل من ٠,٠٢ ويتم انتاجها في نطاق تفاعل درجة حرارته ٧٠ درجة سيليزية او اعلي - يتم وصف تجانس البوليمرات بصورة نموذجية عن طريق SCBDI (مؤشر التوزيع التفرع قصير السلسلة) او CDBI (مؤشر توزيع الفرع للتركيبة) .

٢٥ ويعرف بالنسبة المئوية لوزن جزئيات البوليمر والتي تحتوي علي احادي الاصل . الاسهامي في حيز ٥٠٪ من متوسط المحتوي الكلي لاحادي الاصل الاسهامي يتم حساب BCBDI لبوليمر سهولة من البيانات التي يتم الحصول عليها من تقنيات معروفة في المجال ١٣٨٧

تم وصف عمليات الوسط الغازي والتي توظيفها للاستخدام عمليات هذا الاختراع في العديد من البراءات واصدارات البراءات علي وجه الخصوص براءة الاختراع الامريكية ارقام ٤,٥٨٨,٧٩٠ / ٤,٥٤٣,٣٩٩ / ٥,٣٥٢,٧٤٩ / ٥,٤٣٦,٣٠٤ / ٥,٤٠٥,٩٢٢ / ٥,٤٦٢,٩٩٩ / ٥,٤٦١,١٢٣ / ٥,٤٥٣,٤٧١ / ٥,٠٣٢,٥٦٢ / ٥,٠٢٨,٦٧٠ / ٥,٤٧٣,٠٢٨ / ٥,١٠٦٨٠٤ /

١٥ سبيل المرجع

يفضل ان تحتوي التركيبة البوليمرية التساهمية لعدد الاولفين لهذا الاختراع في صورتها المتبلورة علي الايثيلين كاحادي الاصل بنسبة مولارية من يمكن التعبير عن تاثير درجة الحرارة علي اللزوجة بواسطة معادلة ارهنيين والتي فيها تتبع طاقة التنشيط عامل التغير AT المستخدم في تحديد المنحني الرئيسي للمواد بانطباق الحرارة - الزمن لا تعتمد قيم عامل التغير AT علي الوزن الجزئي وتوزيع الوزن الجزئي .

(دابلو - دابلو - جريزلي) المرونة لزوجة والتدفق في مصهرات البوليمر والمحاليل المركزة وفي جبهه أي مارك وزلاته اصدار " الخواص الفيزيائية للبوليمر " ٢ ايه اس سي بنيورك ١٩٩٣ .

٢٥ ريوك اکتا ١٩٩٥ ٣٤,٤٩٦ .

وفي ار اس بورتر وجيه بي نوكس وجيه اف جونسون "السريان وطاقة التنشيط في منصهرات عديد الايثلين المتفرع" وترانس سوك ربول ١٩٦٨ و ١٢,٤٠٩ .

وتبعاً لذلك لا تعتمد طاقة التنشيط على الوزن الجزيئي أو توزيع الوزن الجزيئي في البوليمرات التي تتبع علاقة أرهنيوس بين عوامل التغير والحرارة العكسية آخرون مثل.

(في أرو داجو زملائه "خواص البوليمرات اليهيدروكربونية المتبلورة وغير المتبلورة خواص التدفق الانصهاري لعديد البوتامين المختز الخطي والمتفرع النجمي" جريدة علوم البوليمر واصدار الخواص الفيزيائية للبوليمر ١٩٧٩ ١٧,١٢٢٣ او ضحوا ان طاقات التنشيط العالية ١٠ - ١٨ كيلو كالوري / مول لعديد البوتادين ذو التفرع طويل السلسلة مقارنة بمثانها في عديد الايثيلين الخطي ٦,٤ كيلو كالوري / مول ترجع الي التفرع طويل السلسلة يرجع التنوع في طاقة التنشيط للعينات المتفرعة طويلة السلسلة الي التنوع في متوسط اطوال الافرع .

١٠ تعيين طاقة التنشيط:

استقرار العينات :

يتم استلام العينات في صورة غير مستقرة يتم تثبيت العينات باستخدام عبوة الاستقرار : ١٢٥٠ زء لكل مليون ستيرات الكالسيوم و ٥٠٠ جزء لكل مليون ارجانوكس و ٨٠٠ جزء لكل مليون PEPQ يتم اذابة عبوة الاستقرار في الاسيتون ثم درجة حرارة تحول الزجاج ز TG بـ ١٠٠ درجة) اذا كانت هذه المبثينة غير صحيحة يتم استخدام معادلة WLF وليام - لاندل - فيري لوصف تاثير درجة الحرارة على اللزوجة - لقد تم التحقق من ان البوليمرات المتفرعة طويلة السلسلة لها طاقات تنشيط اعلي من البوليمرات الخطية المقابلة . هذه المقارنات ظهرت في البوليمر المتجانس لعديد الايثيلين - والذي فيه طاقة التنشيط للبوليمر المتجانس الخطي ٦,٥ كيلو كالوري / مول مقارنة بطاقة تنشيط البوليمر المتوفرع طويل السلسلة والتي تتراوح من ١٢ الي ١٤ كيلو كالوري / مول والمنتج بعملية شقوق حدة عالية الضغط . عندما يتم استخدام تقنية طاقة التنشيط كمؤشر على التفرع طويل السلسلة . يجب الاخذ في الاعتبار مصادر العوامل الخارجية مثل التصلب وتأثيرات محتوى احادي الاصل الاسهامي او الشوائب مثل بقايا المحفز المساعد .

البوليمرات التساهمية لعديد الاولفين . مع الاخذ في الاعتبار التأثيرات الموصوفة في الفقرة السابقة . تعتبر طاقة التنشيط بقيمة حوالي ٨ كيلو كالوري/ مول او اكثر مع I2 / I21 اكبر من المتوقع من الخصائص الهيكلية الاخرى مؤشر علي وجود تفرع طويل السلسلة وتشير بصفة خاصة طاقة تنشيط بقيمة حوالي ١٠ كيلو كالوري/ مول او اكثر مع I2 / I21

أكبر من المتوقع من الخصائص الهيكلية الأخرى للتركيبية التي وجود تفرعات طويلة السلسلة بصورة مؤكدة .

يفضل ان تحتوي التركيبات البوليمرية التساهمية لعديد الأولفين المفضلة في اخذ التطبيقات هذا الاختراع علي الأقل علي حوالي ٠,٠١ تفرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون علي امتداد هيكل البوليمر . ويفضل بصورة أكبر ان تحتوي علي الأقل علي حوالي ٠,٠١ من الي ٨ تفرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون علي امتداد هيكل البوليمر وبصورة أكبر تفضل علي حوالي من ٠,١ الي ٣ تفرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون علي امتداد هيكل البوليمر ويفضل ان تحتوي علي حوالي من ٠,٠١ الي ١ تفرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون علي امتداد هيكل البوليمر ويفضل ان تحتوي علي حوالي من ٠,٠١ الي ١ تفرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون علي امتداد هيكل البوليمر . يجب الفهم انه عندما يتم قياس التفرع طويل السلسلة ببعض التقنيات التجريدية مثل NMR الرنين النووي المغناطيسي تكون قيم المدي المذكورة هي ارقام التفرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون .

تضاف بهدوء فوق العينة ثموضع العينة في فرن حراري فراغي حيث يتم تحفها عند درجة حرارة ٥٠ الي ٦٠ سيليزية حتي تمام جفاف العينة (تقريباً لمدة يوم) . قولبة العينات (صياغتها علي شكل قالب) .

يتم قولبة كل العينات بالكبس باستخدام مكبس ساخن MTP.A رباعي الضلوع قبل اختبار التدفق . يتم استخدام صينية تحتوي علي العينات حيث تنقل العينات من والي الكس . يتم وضع طبق معدني علي اصينية ويوضع فرخ مايلار فوق الطبق النحاسي يتم استخدام رفادات للعينة والتي سمكها من ٢-٣ مللي وقطرها أكبر من ١ انش قليلاً علي هيئة قرص دائري تملأ هذه الرفادات بالعينة حيث يستخدم حوالي ٨ رفادات في كل قولبة في حالة الحاجة الي العديد من الاقراص للعينة المعطاة يتم استخدام رفادة ذات قطر ٣ انش يتم وضع قطعة أخرى من مايلار فوق العينة ويوضع فوقها طبق معدني توضع صينية العينات بين الاطباق رباعية الضلوع والمسخنة عند درجة حرارة ٣٥٠ وهرنليت - يتم تجميع (ضغط) الاطباق رباعية الضلوع سوياً لمدة ٥ دقائق بقوة تساوي ١٥٠٠ باوند يتم ازالة الصينية من المكبس وتترك حتي تبرد يستخدم مثقاب قوسي ذو قطره ٢٥ ملليمتر لتقطيع العينات لاختبار التدفق . اختبار التدفق :

يتم اجراء اختبار التدفق علي مقياس التدفق RMS-800 باستخدام اطباق متوازنية قطرها ٢٥ ملليمتر في النمط المتحرك قبل اجراء تجارب طاقة تنشيط السريان يتم عمل تجربتي احتراف الشد (المط) لتحديد نسبة الشد اللازمة في اجراء تجارب طاقة التنشيط ولهذا يحدث الاختبار في المنطقة المرنة اللزجة الخطية وتكون اشارات عزم اللي واضحة يتم اجراء احد تجارب احتراف الشد عند اعلي درجة حرارة للاختبار (٢١٠ درجة سيليزية) عند تردد منخفض ٠,١ (راد / ثانية) لتحديد اقل نسبة مئوية للشد لازمة لتوليد اشارة واضحة لعزم اللي بينما تجري التجربة الاخرى لاحتراف الشد عند اقل درجة حرارة للاختبار (١٧٠ درجة سيليزية) عند اعلي تردد ممكن (١٠٠ راد/ ثانية) لتحديد اقصى نسبة مئوية للشد مسموحة للبقاء في حيز المنطقة المرنة اللزوجة الخطية بصفة عامة تتراوح بين النسبة المئوية للشد ما بين ١٠-٣٠٪ تبعا للوزن الجزئي / صلابة العينة . ١٠

يتم تعيين طاقات التنشيط بتحقيق تردد احتراف من ١٠ الي ٠,٠١ (راد / ثانية) عند خمسة نقاط لكل عقد (عشرة) عند درجات حرارة ١٧٠, ١٩٠, ٢١٠ سيليزية مع النسبة مئوية للشد المحددة سابقا - يتم استخدام قرص او لوحة من المادة ٢٥ ملليمتر قطر لكل تجربة . يتم تحليل بيانات التدفق باستخدام برنامج مقياس التدفق ٤,٤ RHIOS يتم اختيار الظروف التالية من منحنى الزمن - درجة الحرارة المنطق T-T وتحديد طاقات تنشيط السريان EA تبعا لمعادلة ارهنيوس EA/RT اس = شف والتي تربط عامل التغير AT بطاقة التنشيط E حيث R هو الثابت العام للغازات و T هي درجة الحرارة المطلقة) . ١٥

طريقة التغير	D2
دقة التغير	عالية
الاحصاء	شريحي

تتم اجراء كل القياسات عند درجة حرارة ١٩٠ سيليزية درجة حرارة مرجعية . يفضل ان تكون للتركيبات البوليمرية التساهمية لعدد الاولفين لاحت التطبيقات المميزة لهذا الاختراع طاقة تنشيط سريان علي الاقل ٨ كيلو كالوري / مول ويفضل بصورة اكبر ان تكون علي الاقل ١٠ كيلو كالوري / مول وبصورة اكثر تفضيل ان تكون علي الاقل ١٢ كيلو كالوري / مول وبصورة اكثر تفضيل ان تكون علي الاقل ١٥ كيلو كالوري / مول . ٢٠

قد يتم مزج التكريبات البوليمرية التساهمية لعدد الاولفين الخاصة لهذا الاختراع مع العديد من الراتنجات الاخرى لتحقيق توازن في الخواص الفيزيائية ولاسباب اقتصادية . بصفة

عامة يتوقع ان تكون الخواص الفيزيائية للمزيج هي ادراج موزون للخواص الفيزيائية لمكونات المزيج - مع توقع انحراف كبير لخطية العلاقة عندما تكون نسبة احد مكونات المزيج الي الاخر صغيرة الي حد ما .

ويفضل ان يشتمل المزيج الخاص بهذا الاختراع علي اثبت او اكثر من المكونات الراتنجية (أ) و (ب) حيث يشتمل الخليط علي أ بنسبة ١٪ الي ٩٩٪ من الوزن ويشتمل علي واحد ان اكثر من الراتنجات المختلفة عن المكون (أ) بنسبة ٩٩٪ الي ١٪ من الوزن قد يكون المكون (أ) هو احد التركيبات البوليمرية التساهمية لعديد الاولفين polyolefin الخاصة بهذا الاختراع بينما (ب) قد يكون احد الراتنجات الاخرى المتوافقة مع المكون (ب) المكونات (ب) المفضلة هي عديد الاولفينات المتنوعة .

١٠ في احد التطبيقات حيث يفضل ان يسود المكون (ب) يشتمل المزيج علي المكون ٣٧ (أ) بنسبة من ١٪ الي ٣٠٪ من الوزن وعلي المكون (ب) بنسبة من ٩٩٪ الي ٧٠٪ من الوزن والذي يمثل واحد او اكثر من الراتنجات المختلفة عن المكون (أ) في حالة تفضيل حدوث تفاوت كبير في كميات المكونات فيشتمل المزيج علي المكون (أ) في حالة تفضيل حدوث تفاوت كبير في كميات المكونات فيشتمل المزيج علي المكون (أ) بنسبة من ١٪ الي ١٥٪ من الوزن وعلي المكون (ب) بنسبة من ٩٩٪ الي ٨٥٪ من الوزن والذي يمثل واحد او اكثر من الراتنجات المختلفة عن المكون (أ) في تطبيق بديل حيث يفضل ان يسود المكون (أ) يشتمل المزيج علي المكونات (أ) في تطبيق بديل حيث يفضل ان يسود المكون (أ) يشتمل المزيج علي المكون (أ) بنسبة من ٩٩٪ الي ٧٠٪ من الوزن وعلي المكون (ت) بنسبة من ١٪ الي ٣٠٪ من الوزن والذي يمثل واحد او اكثر من الراتنجات المختلفة من المكونات (أ) بنسبة من ٩٩٪ الي ٨٥٪ من الوزن وعلي المكون (ب) بنسبة من ١٪ الي ١٥٪ من الوزن والذي يمثل واحد او اكثر من الراتنجات المختلفة عن المكون (أ) .

الامثلة

امثلة ١-٣ تمثل ثلاث عينات تم اخذهم علي ثلاثة ايام متتالية خلال تشغيل البلمرة الواحدة باستخدام نفس المادة المحفزة من اول التشغيل لآخرها واساسي تم تثبيت نفس ظروف البلمرة من اول التشغيل لآخرها .

تحضير المادة المحفز للامثلة ١-٣ :

(١) معالجة السيليكا :

يوضع ١١٠ لتر من الهكسان في وعاء سعته ٢٤٠ لتر تحت نيتروجين ويضاف اليه ٠,٧٥ جم من STADIS. TM ٤٢٥ (تم تخفيضه ١ من الوزن في المائة في الهكسان) ٤٢٥ STADIS.TM هو هيدروكربون يستعمل اساساً كمقلوم استاني وارد من DUPONT CHEMICALS فيضاف ٥ كجم من SYLOPOL T.CHEMICAL تم تجفيفها عند درجة حرارة ٢٠٠ سليزيس لمدة ٥ ساعات - ثم يضاف ١٥٠ مل ماء عند درجة حرارة الجو خلال مدة ساعة واحدة بعد ذلك نضيف ١٦,٦٧ مول من TEA عند درجة حرارة ٣٠ يليزيس خلال مدة ساعة واحدة بعد فترة ابقاء ٣٠ دقيقة ، تغسل السليكا ٦ مرات ب لتر من الهكسان .

(II) تصنيع المادة المحفزة :

١٠ تجفف السليكا المعالجة كما سبق ويضاف ٢٥ لتر من التولوين ويضاف ٥٩,٥٩ لتر من محلول التريس (بننافولورفينيل) بورون في الهكسان (٣,١ من الوزن في المائة) عند درجة حرارة الجو خلال مدة ٣٠ دقيقة يضاف ٣,٣٨ لتر من محلول (ثلاثي بيوتل اميدو) رباعي ميثيل ايتا) C5 ME4 SIME2 NCME3 TIME2 حلقي البنناداينيل (ثنائي ميثيل سيلان تيتنايوم ثنائي ميثيل) في الهكسان ١٢,٢٥ من الوزن في المائة ، عند درجة حرارة الجو خلال مدة ١٥ دقيقة . يتم ابقاء المادة المحفزة عند درجة حرارة ٢١٥ سليزيس لمدة ساعة واحدة بعد ذلك يضاف ٠,١٢٥ جم من STADIS. TM ٤٢٥ (مخفف ١ من الوزن في المائة من الهكسان) يجفف المادة المحفزة عند ٤٠ درجة سليزيس تحت فراغ (٢٠مم زئبق) ليعطي بودة سائبة ذات لون بني/ امغر .

(III) البلمرة باستخدام مفاعل المستمر للامتلة ٣-١ .:

٢٠ يغذي مفاعل مانع الطبقات المستمر قطره ٤٥ سم بالايثلين ، هيكسين عادي هيدروجين normal hydrogen ونيتروجين ، يزال المنتج البوليمري بصورة مستمر من المفاعل ظروف التشغيل وخصائص التركيب مسجلة بجدول ١ :

جدول ١

الاسم الرانتج	مثال ١	مثال ٢	مثال ٣	مثال ٤	مثال ٥	مثال ٦
Dg/min (٢,١٦) i	١,٣٦	٠,٨٥	٠,٩١	٠,٨٦	١,٢٠	٠,٧٧
Dg/min (٢١,٦) i	٤٣,٨	٢٦,٧	٢٩,١	٢٠,٩	٠٠	٠٠
الكثافة جم / سم ٣	٠.٩٢٣٠	٠.٩١٥٨	٠.٩١٢٠	٠.٩١٧٨	٠.٩٢٠٠	٠.٩١٥٣
Mw	٨٦٠٠	٩٥٤٠٠	٩٥١٠٠	٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٩٤٥٩٢
Mw/mn	٢,٦٨	٢,٦٣	٢,١٩	٣,٤	٦	٣,٤٣
Ka,kcal/al	١٣,١٥	١١,٠٧	١٠,٣١	٧,٣٩	١٩,٢	-
Cpf	١,٣٤	١,٢٤	١,٢٦	١,٢٢	١,١٢	١,٦٧
Mpf	١,٥٢	١,٥٢	١,٦٣	١,٨	١,٢٣	-
١,٢ اشارة dsc	١١٩,٨٦	١١٧,٩٩	١١٧,٩	-	-	-
الحرارة بسليزيس	٨٠	٨٠	٨٠	٧٠	٨٠	٦٥
الاحادي المساعد	هيكسين	هيكسين	هيكسين	هيكسين	هيكسين	هيكسين

نوع المادة المخفزة	احادي cp	احادي cp	احادي cp	احادي cp	ثنائي bridged cp	ثنائي bridged cp
المنشط	بوران	بوران	بوران	بوران	Mad	Mad
ظروف تشغيل الطور الغازي						
الضغط الكلي بار	١٦	١٦	١٦	٩	٢٠,٢	٢٠
الحرارة بسليزيس	٨٠,٥	٨٠	٨٠,٣	٧٠	٨٠	٦٥
ضغط cp ربار	٦,٧	٧,٢	٧,٢	٨	١١	١٢
ضغط h2/c2	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣٢	٠,٠٠٣٣	٠,٠٠١٨	٠,٠٠١١	٠,٠٠٥
ضغط c6/c2	٠,٠٠٣٤	٠٠,٠٠٤٥	٠,٠٠٤٨	٠,٠٠٣٣	٠,٠١٢	٠,٠٩٩
الانتاج كجم/ ساعة	١٠	١٠	١٥	٠٠	١١	٠٠

مثال ٤ :

(i) معالجة السليكا :

يتم تحضير معلق من سليكا esv. (٧ كجمتم تحميصها سابقا عند درجة حرارة ٥٠٠ سليزيس لمدة ٥ ساعات) في ١١٠ لتر من الهكسان (٩,١ مول محلول بقوة ٠,٩٧٦ m) ببطء للمعلق المقلب علي مدي ٣٠ دقيقة مع تثبيت درجة الحرارة عند ٣٠ سليزيس . يقلب المعلق لمدة ساعتين بعدها . يرشح الهكسان وتغسل السليكا ٤ مرات بالهكسان بحيث يكون محتوي الألومنيوم في الغسيل الاخير اقل من اميليمول / لتر اخيرا.

يخفف المعلق في الفراغ عند درجة حرارة ٤٠ سليزيس ليعطي بودرة سائبة من السليكا المعالجة .

١٠ (ii) تصنيع المادة المحفزة :

يضاف ٥٥ مل من التولوين المقطر المجفف بالصوديوم الي ١٣ جم من بودرة السليطا المعالجة في فلاسكه ٢٥٠ مل ذات قاعدة مستديرة في صندوق قفاز نيتروجين جاف ضاف الي المعلق محلول من تريس خماسي فلورو فينيلي بورون في تولين (٧,٦ مل ، ٧,٨٥ من الوزن ف المائة ، كثافة = ٠,٨٨) بسرئجة فيضاف محلول من (ثلاثي بيوتيل الاميلو) (رباعي ميثيل - ايتاه حلق البنثا داينيل) ثنائي ميثيل سيلان تيتلينوم - ايتا ٤ - ١,٣ بنتاداي اين في تولوين ٢,٦ مل ، ١٠,٧ من الوزن في المائة ، كثافة ٣٢٠,٨٨ جم/مل) بسرئجة . برج المعلق جيدا لمدة ٥ دقائق ثم يجفف في الفراغ عند درجة حرارة ٢٠ سليزيس ليعطي بودرة سائبة لونها اخضر فاتح .

(iii) البلمرة باستخدام مفاعل مائع الطبقات شبه مستمر :

٢٠ تم تغذية المفاعل المانع الطبقات شبه مستمر قطرة ١٥ سم بالايثيلين ، الهيكسس عادي الهيدروجين hydrogen والنيتروجين بدءاً بطبقة المنشأ من بودرة Ildpe (حوالي ١ كجم) يحقن المادة المحفزة وتجري عملية البلمرة لتزيد من الطبقة الي ٣,٥ كجم تقريبا يتم سحب المنتج تاركاً ١ كجم تقريبا من البودرة في المفاعل . خطوات البلمرة وسحب المنتج تجري ٥ مرات في الاجمالي لحصد منتج متكون في المنطقة يمثل ٠,٣ من الوزن في المائة للطبقة المبتدأ بها . المنتج بودرة بيضاء سائبة بكثافة الحجم ٠,٣٦ جم/سم ٣ متوسط المنتجة للمادة المحفزة كان ١٠٠٠ جم بوليمر/ جم محفز ظروف التشغيل وخصائص التركيب موجودة بجدول ١

الضغط الكلي	٩ بار
الحرارة	٧٠ درجة سليزيوس
ضغط c2	٨ بار
ضغط hc/c2	٠,٠٠١٨
ضغط c6/c2	٠,٠٠٣٣

مثال ٤ أ :

(i) معالجة السليكا :

يتم تحضير معلق من سليكا wsv (سبق تفتيتها ٧ كجم عند درجة حرارة ٥٠٠ سليزيوس لمدة ٥ ساعات) في ١١٠ لتر من هكسان في وعاء ٢٤٠ لتر تحت نيتروجين يضاف محلول م tea في الهكسان (٩,١ مول محلول بقولة m.976) ببطء للمعلق المقلب علي مدي ٣٠ دقيقة ، مع تثبيت درجة حرارة المعلق عند ٣٠ درجة سليزيوس - يقلب المعلق لمدة ساعتين بعدها . يرشح الهكسان ، ويغسل السليكا ٤ مرات بالهكسان بحيث يكون محتوي الالومنيوم في الغسيل الاخير اقل من ميلليمول al / لتر - اخيرا يجفف المعلق في الفراغ عند درجة حرارة ٤٠ سليزيوس ليعطي بودرة سائبة من السليكا المعالجة.

(ii) تصنيع المادة المحفزة : ١٠

ضاف ٥٥ مل من التولوين المقطر المجفف بالصوديوم الي ١٣ جم من السليكا المعالجة في فلاسكة ٢٥٠ مل بقاعدة مستديرة داخل صندوق قفاز نيتروجين جاف - يضاف الي المعلق محلول من تريس (خماسي فلوروفينيل) بورون في تولوين (٧,٦ مل ، ٧,٨٥ من الوزن في المائة ، كثافة ٠,٨٨ كجم / مل) بسرئجة فيضاف محلول من (ثلاثي بيوتيل اميدو) (رباعي ميثيل - ايتيه حلقي البنثادانيل) ثنائي ميثيل سيلان تيتانيوم - ايتا ٤-٣ ميثيل - ٣,١ بنتاداي اين في تولوين (٢,٦ مل ، ١٠,٧ من الوزن بالمائة كثافة ٠,٨٨ جم / مل) يرج المعلق جيداً لمدة ٥ دقائق ثم يجفف في الفراغ عند درجة رارة ٢٠ سليزيوس ليعطي بودرة سائبة لونها اخضر فاتح .

(iii) البلمرة باستخدام مفاعل مانع الطبقات شبه مستمر :

يتم تغذية تشغيل مفاعل مانع الطبقات قطره ١٥ اسم بايثيلين الهكس عادي الهيدروجين normal hydrogen والنيتروجين بدءاً بطبقة المنشأ من بودرة lldpe (تقريباً ١ كجم) تحقن المادة المحفزة وتجري عملية البلمرة لتزيد من كتلة الطبقة لتصل ٣,٥ كجم - يتم سحب المنتج تاركاً

١ كم تقريباً من البودرة في الكفاعل . تجري خطوات البلمرة وسحب المنتج ٥ مرات في الاجمالي لحصد منتج متكون في المنطقة يمثل ٠,٣ في المائة من وزن الطبقة المبتدأ بها . يكون المنتج بودرة بيضاء سائبة بكثافة الحجم ٠,٣٦ / سم ٣ متوسط المنتجية للمادة المحفزة يكون ١٠٠٠ جم بوليمر / جم محفز تقريباً ظروف التشغيل وخصائص التركيب موجودة بدول (١) ٥

الضغط الكلي	٩ بار
الحرارة	٧٠ درجة سليزيس
ضغط c2	٨ بار
ضغط hc/c2	٠,٠٠١٨
ضغط c6/c2	٠,٠٠٣٣

مثال (٥) :

تحضير المادة المحفزة في وعاء بمحيط جوي خامل سعة ١١٠ لتر يتم ضبطه تحت محيط جوي خامل - يطبق الخلط بداخله باستخدام مقلب مجداف يعمل عند ٢٠ دورة / دقيقة - يضاف ٧,٥ مول من mao (١,٦ مول / لتر) في تولوين (عند درجة حرارة الجو - يضاف ٣,٨٨ لتر تولوين لشطف جهاز الافة . ١٠

ثم يضاف ١٠٠ ميليمول من ايثيلين bridged ثنائي (اندينيل) ثنائي كلوريد الزركونيوم مخففة بـ ٢,٣ لتر تولوين ثم يشطف لتر من التولوين - ترفع درجة الحرارة الي ٨٠٠ درجة سليزيس ونثبتها عند هذه القمة لمدة ساعة ثم نبرد الي درجة ٥٠ سليزيس ويضاف ٢ كجم من سليكا es70 (ثم تجفيفها لمدة ٥ ساعات عند ٨٠٠ درجة سليزيس) نرفع درجة الحرارة الي ٨٠ سليزيس ونثبتها عند هذه القيمة لمدة ساعتين ن يضاف ٠,٥ جم stadin tm.425 كمقاوم ساتاني ف ٠,٥١ تولوين وتجفف المادة المحفزة عند درجة ٧٠ سليزيس تحت الفراغ (٧٠٠ تورز) . ١٥

البلمرة باستخدام مفاعل مائع الطبقات المستمر لمثال (٥) :

يتم تغذية مفاعل مائع الطبقات المستمر ٤٥ سم بالايثلين الهكسين عادي الهيدروجين normal hydrogen الونيتروجين - يزال المنتج البوليمري من المفاعل من خلال صمام ظروف التشغيل كما هو الاتي : ٢٠

الضغط الكلي	٢٠,٢ بار
الحرارة	٨٠ درجة سليزيوس
ضغط c2	١١ بار
ضغط hc/c2	٠,٠٠١١
ضغط c6/c2	٠,٠١٢

توجد خصائص التركيب بجدول ١ قيمة طاقة التنشيط موجوده بتحليل سريان التنشيط وكانت ١٩,٢ كيلو كالوري/مول / مما يثير الي متفرع طويل السلسلة مميز .

مثال (٦) :

تحضير المادة المحفزة :

- ٥ تحضير المادة المحفزة في وعاء بمحيط جوي خامل سعته ١١٠ لتر يحفظ تحت محيط جوي خامل - يتم الخلط بواسطة مقلب مجداف يعمل عند ٢٠ دورة / دقيقة يضاف ٤٨,٨ مول mao (١,٨٥ مول/ لتر في التولوين) عند درجة حرارة الجو - ثم يضاف ٣,٨٨ لتر تولوين لشطف جهاز الاضافة - يضاف ٦٥٠ ميليمول من ايثلين bindged ثنائي (اندينيل) ثنائي كلوريد الزركونيوم مخفف في ٥ لتر تولوين بالاضافة الي ١,٢ لتر تولوين للشطف - ترفع درجة الحرارة الي ٨٠ سليزيوس وتحفظ عند هذه القيمة لمدة ساعة واحدة ثم تبرد الي ٥٠ درجة سليزيوس ويضاف ١٣ كجم سليطا ESV (ثم تجفيفها عند ٨٠٠ درجة سليزيوس) - ترفع درجة الحرارة الي ٨٠ درجة سليزيوس ونحفظها عند هذه القيمة لمدة ساعتين يضاف ٥,٥ جم STADIS TM 425 كمقاوم استاتي في ٠,١١ من التولوين وتجفف المادة المحفزة عند درجة ٧٠ سليزيوس تحت فراغ (٧٠٠ مم زئبق) .
- ١٥ البلمرة باستخدام مفاعل مائع الطبقات المستمر للمثال ٦ :

يتم تغذية مفاعل مانع الطبقات المستمر بقطر ٧٤ سم بـ ١ ثيلين هكسين عادي ، هيدروجين hydrogen ونيروجين - يزال المنتج البوليمري من المفاعل من خلال صمام ظروف التشغيل كما هو آتي :

الضغط الكلي	٢٠,٢ بار
الحرارة	٦٥ درجة سليزيوس
ضغط c2	١٢ بار
ضغط hc/c2	٠,٠٠٥
ضغط c6/c2	٠,٠٠٩

توجد خصائص التركيب بجدول ١ :

امثلة ١٠٠ - ١٠٤ :

قد استخدم نفس صيغة المادة المحفزة وطريقة التخضير التي استخدموا للامثلة ٣-١ علي كل استخدام فقط ٣,٥ كجم من السليطا وتم تقليل بقية المكونات بالنسبة اذاً - اجريت البلمرة في نفس المفاعل مائع الطبقات المستمر بقطر ٤٥ سم ظروف التشغيل وخصائص التركيب مسجلة بجدول 1A .

في الجداول التالية تم قياس I21 - G21 باستخدام ASTM-1238 والكثافة بـ ١٥٠٥ -

. ASTM

جدول ١

الاسم الراتنج	مثال ١٠٠	مثال ١٠١	مثال ١٠٢	مثال ١٠٣	مثال ١٠٥	مثال ١٠٦	مثال ١٠٧
Dg/min (٢,١٦) ٠,٨٥	٠,٨٤	٣,٧٠	٣,٠٠	٢,٠٠	٠,٩٦	١,٤١	٠,٩٦
Dg/min (٢١,٦) ٢٧	٢٥,٦	٩٤	٧٨	٥٧	٢١,٧	٤٤	٢٤,٥
الكثافة جم / سم ٠.٩١٧٠ ٣	٩١٦.٠	٠.٩٢٠٢	٠.٩٢٠٠	٠.٩١٧٨	٠.٩١٦١	٠.٩١٩٠	٠.٩١٩٥
٧٨٩٠٠ Mw	٩٢٨٠٠						
٣,٢٤٦ Mw/mn	٣,١٣٥						
E٩ كيلو كالوري / مول ١٣,٤	١٤,٧	٨,٩	٧,٨	١٠,٢	٧,٦٦	١٣,٣	١١,١
١,٤ Cpf	١,٢٧	١,٤٤	١,٤	١,٣١	١,٣٨	١,٣٢	١,٣
١,٨٩ Mpf	١,٥٢	١,٨١	١,٨٤	١,٦٨	-	١,٥٤	١,٥٢
١,٢ اشارة dsc	١١٩,١٣	١١٩,٦٥					
الحرارة بسليزيس ٧٥	٨٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧١	٧٥	٧٤

نوع المادة المحفزة	احادي cp	احادي cp	احادي cp	ثنائي bridged cp	ثنائي cp
المنشط	بوران	بوران	بوران	بوران	بوران
ظروف تشغيل الطور الغازي					
الضغط الكلي بار ١٦	١٦	١٦	١٦	١٨	١٦
الحرارة بسيليز ٧٥	٨٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧١
ضغط cp ربار	٧,٤	٩	٩,٧	٩,٧	٨,٧
ضغط h2/c2	٠,٠٠٤	٠,٠٠٤٨	٠,٠٠٤٢	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠١٩
ضغط c6/c2	٠,٠٠٣٢	٠,٠٠٣٢	٠,٠٠٣٤	٠,٠٠٣٥	٠,٠٠٣٩
الانتاج كجم/ ساعة	١٢	٩	١٣	١٢	٨
٦٥					

تحضير المادة المحفزة لمثال ١٠٥ :

(I) معالجة السليكا :

يوضع ١١٠ لتر هكسان في وعاء ٢٤٠ لتر تحت نيتروجين ويضاف ٠,٧٥ جم من STADIS 425 وتخفيفه بالوزن في المائة هكسان - يضاف ٢,٩ كجم سليكا CORSSFIELD ES70 قد سبق تجفيفها عند درجة حرارة ٥٠ سيليزيس لمدة ٥ ساعات وتحتوي علي ١,١ ميليمول H5/G - يضاف ٣,٧٥ مول TEA عند درجة ٣٠ سيليزيس خلال فترة زمنية ساعة واحدة - بعد فترة ابقاء ٣ دقيقة تغسل السليكا بالهكسان لازالة زيادات TEA ليصل معدل الالومنيوم المطلوب في الجزء الطاف لـ ١ ميليمول / لتر هكسان .

(II) تصنيع المادة المحفزة :

١٠ تجفف السليكا المعالجة كما سبق ويضاف اليها ١٠,٤ لتر تولودين يضاف ٠,٢ من محلول ثلاثي (خماسي فلوروفينيل) بورون في ولوين (٧,٨٥ بالوزن %) عند درجة حرارة الجو خلال مدة ٣٠ دقيقة - فيضاف ٠,١٥ مول من ثلاثي بيوتيل اميدو رباعي ميثيل - ايتا حلقي البننتادايثيل ثنائي ميثيل سيلان تيتانيوم - ايتا ٤ - ١ ن ٣ بنتادامين في تولوين (١٠,١٧ بالوزن %) عند درجة حرارة الجو خلال مدة ١٥ دقيقة ثم يضاف ٠,١٢٥ جم ٤٢٥ STADIS ١٣٨٧

مخفف الي ١٪ من الوزن في الهكسان) ثم يجفف المادة المحفزة عند درجة حرارة ٤٠ سليزيس تحت ضغط فراغ ٢٠ فم زئبق ليعطي بودرة سائبة لونها اخضر .
(III) البلمرة باستخدام مفاعل مائع الطبقات المستمر لمثال ١٠٥ :

يتم تغذية مفاعل مائع الطبقات المستمر بقطر ٤٥ سم بالايثلين الهكسيسن عادي الهيدروجين n-hydrogen والنيتروجين - يزال المنتج البوليمري باستمرار من المفاعل ظروف التشغيل موضحة بجدول IA .

مثال ١٠٦ :

تم استخدام نفس صيغة المادة المحفزة وطريقة التحضير كما استخدموا للامثلة ١-٣ للمثال ١٠٦ عل كل فقد استخدم ١٠ كجم سليكا وبالتالي سيزداد كميات جميع المكونات الاخرى. أجريت البلمرة في مفاعل مائع الطبقات مستمرة قطره ٧٤سم ظروف التشغيل وخصائص التركيب مسجلة بجدول 1A .

مثال ١٠٧ :

قد استخدم نفس صيغة المادة المحفزة وطريقة التحضير لمثال ١٠٥ لتحضير المادة المحفزة لمثال ١٠٧ علي كل فقد استخدم ١٧ كجم سليكا وبالتالي سترداد كميات جميع المكونات الاخرى - أجريت البلمرة في مفاعل مائع الطبقات مستمر قطره ٧٤سم - ظروف التشغيل وخصائص التركيب مسجلة بجدول 1A .

امثلة مقارنة A-F :

امثلة للمقارنة AF هي خامات متاحة في السوق التجري تم اختبارها ومقارنتها تحت نفس الظروف للتركيبات (الامثلة ١-٦) .

٢٠ بيانات الامثلة المقارنة بجدول ٢

جدول ٢

مقارن A	مقارن B	مقارن C	مقارن D	مقارن E	مقارن F
اسم المادة الراتنجية					
INNOVEX 7209					
(٢١,٦) Dg/min ٠,٩٠	٤,٥٠	٠,٨٧	١,٠٠	١,٠٠	٠,٨٥
(٢١,٦) Dg/min i	-	-	-	-	-

مقارن A	مقارن B	مقارن C	مقارن D	مقارن E	مقارن F
كثافة جم/سم ٠.٩٢٠٠	٠.٩١٧٠	٠.٩١٧٠	٠.٩٢٠٠	٠.٩١٥	٠.٩٢٠٠
MW	—	١٢٤٢٠٠	١١٣١٠٠	٧٤٧٠٠	١١٨٧٠٠
MW/MN	٢,٣	٢,٩	٤,٠٣	٢,٢٤	٣,٣٦٣
Ea كيلو كالور/ مول ٦,٨٢	٨,٤٧	—	٧,٢٨	١٤,١	—
Cpf < ١	—	< ١	—	١,٠٦	—
Mpf ٠,٤٥	١,١١	٠,٦١	٠,٦٢	٠,٧٣	٢,٣٢
Dsc peak,c	١١٦	١٢٤	١٢٢	—	—
الحرارة بسليزيس	—	—	١٩٥	—	—
الاحادي المساعد ٤-ميثيل	١-هكس	١-هكس	١-أوكتين	١-أوكتين	١-أوكتين
نوع المادة المحفزة التقليدي Zeigler- natta	ثنائي cp	التقليدي Zeigler- natta	التقليدي Zeigler- natta	احادي cp	
نوع ظروف تشغيل الطور الغازي	—	—	—	—	—
الحراري- يسليزيس	—	—	—	—	—
ضغط ٢٢ بار	—	—	—	—	—
ضغط ٢٢/٢ h	—	—	—	—	—
ضغط ٢٦/٢٢	—	—	—	—	—
الانتاج كجم ساعة	—	—	—	—	—

المقارن A

هو InnovexTM٧٢٠٩ / متاح في السوق التجاري كمنتج طور غازي لعدد الإيثيلين تم إنتاجه من BP Chemicals باستخدام المادة المحفزة Zeigler – Natta التقليدية .

B المقارن

هو Exxon Exceed.TM.٤٠١ ، متاح في السوق التجاري كمنتج طور غازي لعدد الإيثيلين تم إنتاجه من Exxon Chemicals باستخدام المادة المحفزة ميتالوسينية (ملحوظة : تم تقييم عينة ثانية من هذه الخامة وتم تحديد قيمة $Ea = ٧,٥٣$ كيلو كالوري/مول وقيمة $١٢١ = ١١٠ \times ٧٧,٩٢ = ٢٧,٢٠$ بالتالي قيمة $١٢ / ١٢١ = ١٧,٣$ و $١١٠ / ١٢ = ٩,١٠$ بالإضافة إلي ان معدل القص الحرج عند لحظة التفتت الإنصهاري للسطح كن ٢٩٤ ثانية -١ عند ضغط القص $٢,١٥ \times ١٠$ /سم^٢ وكان معدل القص عند لحظة تفتت انهضاري للجسيم في الإجمالي كانت ٧٩٥ ثانية . ضغط القص $٣,٤٥ \times ١٠$ /سم^٢ هذه البيانات تدل علي غياب التفرع طويل السلسلة .

C المقارن ١٠

هو Nivapol TM.TD ٩٠٢ ، متاح في السوق التجاري كمنتج طور غازي لعدد الإيثيلين تم إنتاجه في Novascor .TM. باستخدام المادة المحفزة Zeigler – Natta التقليدية .

D المقارن

هو DOWLEX.TM. ٢٠٥٦ A محلول ناتئ متاح في السوق التجاري لعدد الإيثيلين تم إنتاجه من شركة DOW Chemical باستخدام المادة المحفزة Zeigler – Natta التقليدية . ١٥

E المقارن

هو AFFINITY.TM.FM ١٥٧٠ ، محلول ناتئ متاح في السوق التجاري لعدد الإيثيلين تم إنتاجه من شركة DOW Chemical باستخدام المادة المحفزة الميتالوسينية محكمة التصميم الهندسي .

F المقارن ٢٠

هو عديد الإيثيلين ٥٩٠٠,٠٠ XU- ، محلول ناتئ متاح في السوق التجاري تم إنتاجه من شركة DOW Chemical .

يلاحظ تحسن قابلية المركبات أمثلة ٢٩ (انظر الملاحظة ٥ بأسفل) و ٣ للمعالجة نتيجة لوجود متفرع طويل السلسلة في البولييمر DOWLEX.TM ٢٠٥٦ A تم غنتاجه بعملية محلول باستخدام المادة المحفزة Zeigler – Natta التي لا تحتوي علي متفرع طويل السلسلة ، وجود متفرع طويل السلسلة يؤدي إلي قوة انصهار عالية التي تم قياسها بجهاز Goettfert Rheotens . البيانات مسجلة بجدول ٣ . ٢٥

جدول ٣

مثال ٣	مثال ٢٩	DOWLEX.TM. ٢٠٥٦ A
٠,٩١	١,١	خصائص المادة الراتنجية مؤشر الانصهار / دقيقة ١,٠
٠,٩١٢	٠,٩١٥	الكثافة جم/سم ^٣ ٠,٩٢٠
٥٦	٥٣	القابلية للمعالجة : تيار الموتور ، أمبير ٦٥
٢٧٧٠	٢٦١٠	الضغط ، psig ٢٦٩٠
١٢	١٣	قوة اللولبة ١٥
٧	٩	ثبات الفقاعة : قوة الانصهار CN ٤
٤,٧	٤,٦	خصائص منع التسرب : القوة لمنع التسرب Ib ٤,٢
٢,٨	٢,٧	التمزيق نتيجة الحرارة Ib ٠,٤
٨٥٠	٨٥٠	تحمل الغشاء الطبقة : قوة استيعاب الرشق ٨٦

ملاحظات :

- (١) غشاء خطي ٢,٥ إنش لولبة ، ٦- إنش توازي ٧٠ مللي فجوة ميتة .
١٢٠ Ib / ساعة معدل تشكيل البوليمر .
 - (٢) قوة اصهار عند درجة ١٩٠ سيليزيس وبسرعة ١٢٠ ميليمتر / ثانية .
 - (٣) قوة انصهار ، قوة منع التسرب عند ١٢٠ درجة سيليزيس والتشريح بالحرار عند ١١٠ درجة سيليزيس .
 - (٤) قوة انصهار عند درجة اختيار "B" للرشق ASTM D - ١٧٠٩ .
 - (٥) خامة مثال a ٢ تم غنتاجها في التشغيل التي أعطت الأمثلة ١-٣ بنفس اليوم كمثال ٢
- ١٠ ، لكن عند كفاة أقل .

تركبات البولمر المتساهم عديد الأوليفينات polyolefins لهذا الاختراع لها خصائص ميكانيكية مثل قوة استيعاب الرشق ، الخصائص المرئية وخصائص منع التسرب الحرار والت تفوق المركبات المنتجة بواسطة Zeigler المعروفة ذات الكثافة مقارنة (قريبة) .

أيضاً لهما مواصفات القابلية المعالجة والت تم قياسها ، مثل قوة الانصهار ، معدل سريان المنصهر والتي تفوق منتجات الميتالوسين المعروفة ذات الكثافة القريبة ومؤشر الانصهار ، خاصة في التطبيقات المفضلة أيضاً عن خامات Zeigler المعروفة . ومركبات البولمر المتساهم عدد الأوليفينات يقدم ميزة أخرى وهي تصنيعه باستخدام مادة محفزة واحدة في عملية مفاعل واحدة .

ان خامات الاختراع في التجسيم المفضل مكن تشكيلها من خلال مشكلات عديد الإيثيلين المعروفة باحتياجات للطاقة أقل ، ضغط للتشكيل أقل درجات حرارة للانصهار أقل عن منتجات Zeigler - Natta وميتالوسين المعروفة .

تم إنتاج اغشية ومواد .. أخرى للتصنيع بواسطة التركيبات البوليميرية المتساهمة عديدة الأوليفينات polyolefins التي لديها قوة انصهار أكثر من ٤ CNN يفضل أن تساوي او تزيد عن ٧ ويفضل أكثر أن تساوي أو تزيد عن ٩ ويفضل ان تكون قوة عدم التسرب أكثر من ٤,٢ Ib ، يفضل ان تساوي او تزيد عن ٤,٦ ويفضل أكثر ان تساوي او تزيد عن ٤,٨ . التشريح بالحرارة يزيد عن ٠,٥ Ib ، يفضل ان يساوي أو يزيد عن ١,٠ Ib ، ويفضل أكثر ان تساوي أو تزيد ٢,٠ Ib . ثوة استيعاب الرشق مرغوباً فيها أكثر من ١٠٠ جم ، أن تكون أكثر من ٢٠٠ جم ، يفضل ان تساوي و تزيد عن ٥٠٠ جم ويفضل أكثر ان تساوي و تزيد عن ٧٠٠ ، وأكثر من ذلك أن تساوي او تزيد عن ٨٥٠ جم .

الخلط بين المركبات البوليميرية المتساهمة عديدة الأوليفينات polyolefins وإيثيلين البوليميري المتجانس .

تم إنتاج خلطات المركبات البوليميرية المتساهمة عديدة الأوليفينات لهذا الاختراع مع إيثيلين البوليميري المتجانس تحضير ودراسة عملية الأنبوب بالضغط العالي . لقبت المركبات البوليميرية المتساهمة عديدة الأوليفينات بـ ٢٢ L. من مثال ١٠٠ ولـ ٢٣ L. من مثال ١٠١ تم مزجهم كل بمفرده مع راتنج الإيثيلين البوليميري المتجانس (LDPE.1I) عند درجات بين ٠ إلي ١٠٠ بالمائة . لا تحتوي أي من هذه الراتنجات علي إضافات مجية او مضادة الإنسداد ماعدا ٥٠١١ LDPE الذي تم تثبيته باستخدام ١٠٧٦ Irganox ٥٠٠ جزء في

المليون و مضاد اكسدة فينولي . مواصفات الراتنجات المستخدمة في الخلطات مسجلة بجدول ٤ .

جدول ٤

خصائص الراتنجات

الراتنج	مؤشر الإنصهار	الكثافة	الوصف
L. ٢٢	٠,٨٩	٠,٩١٦١	طور غازي - خطي جوهرياً إيثلين بوليمري Insite TM.
L. ٢٣	٠,٨٥	٠,٩١٧٧	طور غازي - مستقيم جوهرياً إيثلين بوليمري Insite TM.
٥٠١١	١,٩٠	٠,٩٢٢٠	إيثيلين بوليمري متجانس عملية الأنبوب بالضغط العالي

٥ . البيانات المرتبطة لمركبات الخلطات والخامات الغير مخلوطة موجودة لعينات من A إلى G بجدول ٥

تركيب الخليط

نسبة الراتنج بالوزن

عينات	L. ٢٢	L. ٢٣	LDPE
A	١٠٠	٠	٠
B	٩٠	٠	١٠
C	٢٠	٠	٨٠
D	٠	٠	١٠٠
E	٠	١٠٠	٠
F	٠	٩٥	٥
G	٠	٢٠	٨٠

خط LDPE مع بوليمر مستقم جوهرياً ذات كثافة قليلة من هذا الاختراع يعطي تحسن في التشغيل بالنسبة للمركبات البوليمرية المتساهمة عديدة الأولفينات الغير مدمجة لهذا الاختراع نتيجة لزيادة كميات متفرعات طويلة السلسلة وكما سبق شرحه بتقارير أمبيرات وضغط المشكلات بالبنق .

البيانات المرتبطة بالتشغيل موضحة بجدول ٦ . الخلطات أيضاً تعطي تحسن ملحوظ في الماوصفات المرئية كما يوضح بتقليل الصناباب وازدياد الشفافية واللعة نسبة إلى مركبات البوليمرية المتساهمة عديدة الأولفينات polyolefins لهذا الاختراع غير المدمجة . مما كون واضح من بيانات جدول ٧ .

جدول ٦

القابلية للمعالجة

ظروف التشكيل بالبتق

عينات	دورة كل دقيقة	Ib / ساعة	درجة الإنصهار	أمبير	psi
A	٥٧,٢	١٢٠	٤٤٢	٥١	٢٢٦٠
B	٥٧,٦	١٢٠	٤٤٢	٥٥	٢٢٤٠
C	٥٤	١٢٠	٤٣٨	٣٦	١٣١٠
D	٥٨,٦	١٢٠	٤٣٤	٣٤	٩٩٠
E	٥٨,٩	١١٧	٤٤٢	٥٤	٢٥١٠
F	٥٨,٦	١١٩	٤٤٢	٥٥	٢٥٧٠
G	٥٣,٨	١٢٠	٤٣٨	٣٧	١٤٥٠

جدول ٧

الماوصفات المرئية

العينات	الشفافية	اللعة عند ٢٠ درجة سيليزيس	اللعة عند ٤٥ درجة سيليزيس
A	٩١,٦	٤٤,١	٦١,١
B	٩٢,٩	٥٩,٢	٦٦,٧
C	٩٣,١	٥٧,٥	٧١,٥
D	٩٥,٥	٧٤,١	٧٦,١
E	٩٠,٢	٤٩,٥	٦٢,٢
F	٩٢,٢	٥٩,٣	٦٦
G	٩٢,٥	٥٤,٤	٦٩,٦

كان هناك تحسن ملحوظ للأغشية التي تم عملها بالخلطات في درجة البدء لمنع التسرب الحراري كما هو موضح بتقليل درجة حرارة المطلوبة للحصول على ٢ باوند منع تسرب حراري وفي قوة منع التسرب النهائية بالباوند نسبة إلى مركبات البوليمرية المتساهمة عددة الأوليفينات لهذا الاختراع الغير مدمجة . البيانات المختصة بهذه الخاصية منع التسرب الحراري وقوة منع التسرب مقدمه بجدول ٨ .

جدول ٨

منع تسرب الحرارة / قوة منع التسرب

LDPE %	درجة لبدء منع التسرب الحراري	قوة لمنع التسرب Ib
٠	١٠٩ سيليزيس	٢,١
١٠	١٠٨ سيليزيس	٢,٢
٨٠	١٠٤ سيليزيس	٢,٩
١٠٠	١٠٢ سيليزيس	٢,٧

كلما ارتفعت نسبة راتنج LDPE البوليمري المتجانس ، اصطحبه انخفاض في قوة الغشاء أو الخصائص الميكانيكية ، نسبة إلى مركبات البوليمرية المتساهمة عددة الأوليفينات لهذا الاختراع الغير مدمجة تشاهد كانه انخفاض في طبيعة للاستقامة للخليط . انخفاض الخصائص الميكانيكية موضوعة بجدول ١٠ اسفل .

خلط تركيبات البوليمرية المتساهمة عددة الأوليفينات لهذا الاختراع — LDPE البوليمري المتجانس يعطي تحسناً في الخصائص الفيزيائية للغشاء الناتج مثل قوة التوتور النهائية ، مقاومة استيعاب الرش ، تمزق ، الندروف ، وقوة التمزيج الحراري ، نسبة إلى LDPE الغير مدمج .

قوة التمزيج الحراري هي العزيمة بالنيوتن المطلوبة لمزج (فصل) غشائين بعيداً عن بعض في حالة منصهرة جزئياً . هذا الاختبار لمعرفة قدرة العبوة لإبقاء منع تسربها وعدم إسراف محتوياتها ، مع عدم تقليل درجة حرارة منع التسرب . كلما تم مزج مركبات البوليمرية المتساهمة عددة الأوليفينات polyolefins لهذا الاختراع — LDPE تزداد قوة التمزيج الحراري كما ازداد نطاق درجات الحرارة الذي يلاحظ في خلالها التمزيج الحراري .

البيانات مقدمة بجدول ٩

جدول ٩

التوزيع الحراري

نطاق درجات الحرارة C	قوة التمزيع الحراري N	LDPE %
٣٥	٣,٤	٠
٢٥	٣,٤	١٠
١٥	١,٨	٨٠
١٠	١,٦	١٠٠

تكون قيمة تمزق المندورف منخفضة نسبياً للمركبات البوليمرية المتساهمة عديدة الأولفينات لهذا الاختراع ولا تتأثر لحد ما بإضافة LDPE ، ولكن تأثير التوجيه يغير CD .
 استيعاب الرش للمركبات البوليمرية المتساهمة عديدة الأولفينات لهذا الاختراع عالي بنسبة كافية ويتأثر قليلاً عند خلط مستويات معتدلة من LDPE . بيانات الخصائص الفيزيائية للغشاء موجودة بجدول ١٠ .

جدول ١٠

خصائص الغشاء الفيزيائية

عينات	الوصف					استيعاب الرش
	L. ٢٢	L. ٢٣	LDPE	MD	CD	(جم)
A	١٠٠	٠	٠	١٨٧	٣١٧	٦٥٨
B	٩٠	٠	١٠	١٨٦	٦١٣	٦٥٤
C	٢٠	٠	٨٠	١٦٢	٢٥٦	١٠٠
D	٠	٠	١٠٠	١٥٢	٢٣٨	١٠٠
E	٠	١٠٠	٠	١٦٨	٦٤٦	٥٠٨
F	٠	٩٥	٥	١٥٥	٧٢٦	٥٥٦
G	٠	٢٠	٨٠	١٦٦	٦٥٠	١٠٠

١٠ إذا ، فهو واضح له انه برغم توسط القوة العالية لحد ما للمركبات البوليمرية المتساهمة عددة الأولفينات لهذا الاختراع بالخليط مع LDPE البوليمري المتجانس ، خصائص أخرى تم الاستفادة من تأثيرها وبصورة مماثلة لذلك ، رغم تاثر بعض خصائص LDPE غير المدمج
 ١٣٨٧

بصورة عكسي عند خلطه بالمركبات البوليمرية المتساهمة عديدة الأولفينات polyolefins لهذا الاختراع أصبحت قوة الخليط فائقة عن LDPE الغير مدمج .

عناصر الحماية

- ١ - إنتاج تركيبة بوليمرية متساهمة لعدد الأوليفينات بواسطة محفزة ميتالوسيني حيث
- ٢ يتم الارتباط داخل مفاعل وحيد لبلمرة أحادي الأصل الأوليفيني الأولي مع واحد
- ٣ أو أكثر من أحادي الأصل الإسهامي يكون للتركيبية أقصى وزن جزيئي يمكن
- ٤ تواجده في ٥٠% من وزن التركيبية الذي يوجد به أعلى محتوى من أحادي
- ٥ الأصل الإسهامي ويتم التعبير عن ذلك بعامل تجزئة أحاد الأصل الإسهامي Cpf
- ٦ $1.1 \leq$ و/ أو عامل تجزئة الوزن الجزيئي $Mpf \leq 1.15$ حيث يتم حساب عامل
- ٧ تجزئة أحادي الأصل الإسهامي Cpf من المعادلة

$$C_{pf} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot c_i}{\sum_{i=1}^n w_i}}{\frac{\sum_{j=1}^m w_j \cdot c_j}{\sum_{j=1}^m w_j}}, \quad ٨$$

- ٩ والذي فيها Ci هو قاسم محتوى أحادي الأصل الإسهامي المولاري و Wi هو قاسم
- ١٠ الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة GPC/FTIR الإستشراب النفوذي الهلامي /
- ١١ مقياس الطيف بالأشعة تحت الحمراء لتحويل فوربيم باستخدام معطيات نقاط r-FTIR
- ١٢ فوق متوسط الوزن الجزيئي حيث Cz هو قاسم محتوى أحادي الأصل التساهمي
- ١٣ المولاري ، Wj هو قاسم الوزن الطبيعي ويتم تعيينهم باستخدام GPC/FTIR باستخدام
- ١٤ معطيات نقاط m FTIR تحت متوسط الوزن الجزيئي حيث يتم استخدام قواسم الوزن
- ١٥ المذكورة فقد Wi أو Wj المقترنة بقاسم محتوى أحلال الأصل الإسهامي المولارية في

١٦ حساب n, Cpf و m أكبر من أو تساوي ٣ وحيث يتم حساب عامل تجزئة الوزن

١٧ الجزيئي M_{pf} من المعادلة

$$M_{pf} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot M_i}{\sum_{i=1}^n w_i}}{\frac{\sum_{j=1}^m w_j \cdot M_j}{\sum_{j=1}^m w_j}} \quad ١٨$$

١٩ حيث M_i هي للوزن الجزيئي و W_i هي قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم

٢٠ بواسطة ATREF-DV (التحليل الآلي لتأثير ارتفاع درجة الحرارة علي الشطف

٢١ التجزيئي باستخدام كاشف ثنائي) باستخدام معطيات النقاط n في الأجزاء تحت متوسط

٢٢ درجة حرارة الشطف ، M_j هو متوسط اللزوجة للوزن الجزيئي بينما W_j هو قاسم

٢٣ الوزن الطبيعي ويتم تعيينه باستخدام ATREF باستخدام معطيات النقاط m في الأجزاء

٢٤ فوق متوسط درجة حرارة الشطف حيث يتم استخدام قواسم الوزن المذكورة W_i أو W_j

٢٥ المقترنة للأوزان الجزيئية $\leq$ صفر في حساب W_{fp} ، M_n و M_m بحيث تكون ≤ 3

٢٦ المركب يحتوي علي الأقل علي ٠,٠١ أفرع طويلة السلسلة لكل ١٠٠ ذرة كربون علي

٢٧ إمتداد هيكل البوليمر .

١ ٢- التركيبية البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها

٢ $Cpf \leq 1,15$.

١ ٣- التركيبية البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (٢) والتي فيها

٢ $Cpf \leq 1,20$.

- ١ -٤- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ $Mpf \leq 1,30$.
- ١ -٥- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٤) والتي فيها
٢ $Mpf \leq 1,50$.
- ١ -٦- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي كثافتها
٢ تتراوح ما بين ٠,٨٧ إلى ٠,٩٦ جم / سم ٣ .
- ١ -٧- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٦) والتي كثافتها
٢ تتراوح ما بين ٠,٩٠ إلى ٠,٩٤ جم / سم ٣ .
- ١ -٨- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٧) والتي كثافتها
٢ تتراوح ما بين ٠,٩١ إلى ٠,٩٢٥ جم / سم ٣ .
- ١ -٩- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي ٥ نسب
٢ (مؤشر) الانصهار I_2 فيها تتراوح ما بين ٠,٠١ إلى ١٥٠ .
- ١ -١٠- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ I_2 / I_{21} أكبر من أو تساوي ٢٤ .

- ١ ١١- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ Mw/Mn يتراوح ما بين ٢ إلى ١٠ .

- ١ ١٢- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ I_2 / I_{21} أكبر من أو تساوي ٢٤ و Mw/Mn يتراوح ما بين ٢ إلى ٣,٥ .

- ١ ١٣- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ طاقة تحفيز السريان تكون علي الأقل ٨ كيلو كالوري / مول .

- ١ ١٤- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١٣) والتي تكون
٢ فيها طاقة تحفيز السريان علي الأقل ١٠ كيلو كالوري / مول .

- ١ ١٥- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١٤) والتي تكون
٢ فيها طاقة تحفيز السريان علي الأقل ١٢ كيلو كالوري / مول .

- ١ ١٦- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي تحتوي
٢ علي من ٠,٠١ إلى ٨ تفرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون هيكل البوليمر .

- ١ ١٧- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ أحادي الأصل الإسهامي الأولفيني وهو البروبين ، ١- بيوتين ، ١- بنتين ، ٤- ميثيل -

- ٤ - بنتين ، ١- هكسين ، ١- هيبتين ، ١- أوكسين ، ١- نونين ، ١- ديكين ، ٧,١
 ٥ اوكتادين ، ٥,١- هكسادين ، ٤,١- بنتادين ، ٩,١- ديكادين ، إيثيلدين نوربورنين ،
 ٦ سيترين أو خليط مما سبق .

- ١ ١٨- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الأولفينات في عنصر الحماية (١) والتي تحتوى
 ٢ في الصورة المتبلورة علي الإيثيلين كمركب أحادي الأصل بنسبة مئوية مولارية من
 ٣ ٠,٠١ إلي ٩٩,٩٩ وعلي واحد أو أكثر من أحادي الأصل الإسهامي الأولفيني بنسبة
 ٤ مئوية مولارية من ٠,٠١ إلي ٩٩,٩٩ .

- ١ ١٩- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الأولفينات في عنصر الحماية (١٨) والتي
 ٢ تحتوي في الصورة المتبلورة علي الإيثيلين كمركب أحادي الأصل بنسبة مئوية مولارية
 ٣ من ٠,١ إلي ٩٩,٩٩ وعلي واحد أو أكثر من أحادي الأصل الإسهامي الأولفيني بنسبة
 ٤ مئوية مولارية من ٠,١ إلي ٩٩,٩٩ .

- ١ ٢٠- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الأولفينات في عنصر الحماية (١٩) والتي
 ٢ تحتوى في الصورة المتبلورة علي الإيثيلين كمركب أحادي الأصل بنسبة مئوية مولارية
 ٣ من ٥٠ إلي ٩٩,٩٩ وعلي واحد أو أكثر من أحادي الإسهامي الأولفيني بنسبة مئوية
 ٤ مولارية من ٥٠ إلي ٠,٠١ .

- ١ ٢١- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الأولفينات في عنصر الحماية (٢٠) والتي
 ٢ تحتوى في الصورة المتبلورة علي الإيثيلين كمركب أحادي الأصل بنسبة مئوية مولارية


- ٣ من ٩٦ إلى ٩٩,٩٩ وعلي واحد أو أكثر من أحادي الإسهامي الأولفيني بنسبة مئوية
٤ مولارية من ٤ إلى ١٠٠ .

- ١ ٢٢- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي تحتوى
٢ في الصورة المتبلرة علي البروبلين كمركب أحادي الأصل بنسبة مئوية مولارية للوزن
٣ من ٠,٠١ إلى ٩٩,٩٩ وعلي واحد أو أكثر من أحادي الإسهامي الأولفيني بنسبة مئوية
٤ مولارية للوزن من ٠,٠١ إلى ٩٩,٩٩

- ١ ٢٣- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم
٢ إنتاجها باستخدام محفز أحادي Cp- .

- ١ ٢٤- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (٢٣) والتي فيها
٢ المعقد الميتالوسيني للمحفز يحتوي علي Ti كعنصر فلزي مركزي والتي حالة الأكسدة
٣ الأساسية فيه هي ٢+

- ١ ٢٥- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (٢٤) والتي يتم
٢ إنتاجها باستخدام محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني ذو الصيغة



والذي فيه ٣

- ٤ M تمثل التيتانيوم و الزركونيوم في حالة الأكسدة الأساسية + ٢


- ٥ L تمثل مجموعة تحتوي علي نظام باي حلقي صاعد (أنيولي) غير محدد الموضع والذي
- ٦ من خلاله ترتبط المجموعة مع M و أيضاً مع Z .
- ٧ Z هي جزء مرتبط بـ M بواسطة رابطة سيجما ويشمل علي البورون وعناصر
- ٨ المجموعة ٤ من الجدول الدوري للعناصر ويشتمل أيضاً علي عنصر يتم اختياره من
- ٩ النيتروجين ، الفوسفور ، الكبريت والأكسجين ، الجزء المذكور يحتوي علي عدد من
- ١٠ الذرات يصل إلي ٦٠ ذرة هيدروجينية .
- ١١ و X يمثل مركب داين متعادل ، مترافق او غير مترافق ، يتم استبداله اختارياً
- ١٢ بمجموعة أو أكثر من بين مجاميع الهيدروكاربيل أو ثلاثي ميثيل السيليل وتحتوي X
- ١٣ المذكورة علي عدد من الذرات يصل إلي ذرة كربون وتكون معقد مع M .

- ١ ٢٦- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (٢٣) والتي فيها
- ٢ المعقد الميتالوسيني للمحفز يحتوي علي Ti كعنصر فلزي مركزي والتي حالة الأكسدة
- ٣ الأساسية فيه هي ٣+ او ٤+ .

- ١ ٢٧- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم
- ٢ إنتاجها بواسطة محفز ميتالوسيني Cp - ثنائي .

- ١ ٢٨- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعديد الاولفينات في عنصر الحماية (٢٧) والتي يتم
- ٢ إنتاجها بواسطة محفز ميتالوسيني Cp . ثنائي متصل .

- ٢٩- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٢٨) والتي يتم إنتاجها بواسطة محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني ذو الصيغة



- والذي فيه
- ٥ Cp^1 ، Cp^2 تمثل بصورة منفردة مجموعة إندينيل مستبدلة او غير مستبدلة أو مجموعة إندينيل مهدرجة .
- ٧ Y تمثل جزي مربوط صاعد احادي التكافؤ أو Y_2 تمثل المركب دايين
- ٨ M تمثل الزركونيوم ، التيتانيوم ، او الهافنيوم .
- ٩ Z و تمثل مجموعة واصلة تشتمل علي مجموعة ألكيلين تحتوي من ١ إلى ٢٠ ذرة كربون أو مجموعة ثنائي ألكيل السيليل او الجرميل أو فوسفين الألكيل أو شقوق أمينية .

- ٣٠- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها المحفز المستخدم يحتوي علي معقد ميتالوسيني مفرد .

- ٣١- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم فيها دعم المحفز بواسطة مادة داعمة .

- ٣٢- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٣١) والتي فيها المادة الداعمة هي أكسيد غير عضوي أو هاليد للماغنيسيوم .

- ٣٣- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٣٢) والتي فيها
١
٢ المادة الداعمة هي السيليكا ، الألومينا ، السيليكا - ألومينا او خليط منهم .
- (٣٤) التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٣٣) والتي فيها
١
٢ المادة الداعمة هي السيليكا .
- ٣٥- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (٣٢) والتي فيها
١
٢ المادة الداعمة هي بوليمر .
- ٣٦- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم
١
٢ إنتاجها بواسطة عملية مستمرة تم داخل مفاعل غازي مفرد .
- ٣٧- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي تنتج
١
٢ في مفاعل درجة حرارة نطاق التفاعل فيه هي ٦٠ سيليزية أو أكثر .
- ٣٨- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم
١
٢ إنتاجها في مفاعل درجة حرارة نطاق التفاعل فيه هي ٧٠ درجة سيليزية أو أكثر .
- ٣٩- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
١
٢ تكون النسبة المولارية بين الهيدروجين إلي مركب الأحادي أقل من ٠,٠٢ .

- ١ -٤٠- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ تكون النسبة المولارية بين الهيدروجين إلي مركب الأحادي أقل من ٠,٠٢ .
- ١ -٤١- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي فيها
٢ توزيع التفرعات طويلة السلسلة هو توزيع متعدد الإدراج او يكون فيه توزيع الوزن
٣ الجزيئي توزيع متعدد الإدراج .
- ١ -٤٢- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي كثافتها
٢ تتراوح ما بين ٠,٩١٠ إلي ٠,٩٢٥ النسبة المولارية بين أحادي الأصل الإسهامي إلي
٣ المركب أحادي الأصل تكون أقل من ٠,٠٢ ويتم إنتاج المركب داخل مفاعل درجة حرارة
٤ نطاق التفاعل فيه ٧٠ سيليزية أو أكثر .
- ١ -٤٣- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم
٢ إنتاجها في عملية غازية مستمرة .
- ١ -٤٤- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم
٢ إنتاجها بواسطة محفز يحتوي علي معقد ميتالوسيني ثنائي - Cp .
- ١ -٤٥- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١) والتي يتم
٢ إنتاجها بواسطة محفز يحتوي علي مركب فلزي عضوي .

- ١ -٤٦- الأغشية و المواد المصنعة الأخرى المنتجة بالتركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد
٢ الاولفينات في عنصر الحماية (١) يكون لها قوة انصهار أكبر من ٤ CN أو التي لها قوة
٣ منع تسرب أكبر من ١,٩ كجم (٤,٢ باوند) أو التي لها تمزيج حراري أكبر من ٢٣,٠ كجم
٤ (٠,٥ باوند) أو التي لها قوة استيعاب رشق أكبر من ١٠٠ جرام .

- ١ -٤٧- التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات في عنصر الحماية (١٦) والتي
٢ تحتوي علي من ٠,٠١ إلي ٣ نقرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون علي إمتداد
٣ هيكل البوليمر .

- ١ -٤٨- طريقة إنتاج التركيبة البوليمرية المتساهمة لعدد الاولفينات تشتمل علي تفاعل
٢ أحادي الأصل الأولفيني الأولي مع واحد أو أكثر من أحادي الأصل الإسهامي الأولفيني
٣ باستخدام محفز ميتالوسيني في مفاعل مفرد لتكوين مركب بوليمري تساهمي عديد
٤ الاولفينات يحتوي علي الأقل علي ٠,٠١ نقرعات طويلة السلسلة لكل ١٠٠٠ ذرة كربون
٥ علي امتداد هيكل البوليمر نو أقصى وزن جزيئي يمكن تواجده في ٥٠% من وزن
٦ التركيبة التي تحتوي علي أعلي محتوى لأحادي الأصل الإسهامي والذي يعبر عنه بعامل
٧ تجزئة أحادي الأصل الإسهامي Cpf والذي هو $\leq 1,10$ و / أو بعامل تجزئة الوزن
٨ الجزيئي Mpf والذي هو $\leq 1,10$ ، حيث يتم حساب عامل تجزئة أحادي الأصل
٩ الإسهامي من المعادلة

$$C_{pf} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot c_i}{\sum_{i=1}^n w_i}}{\frac{\sum_{j=1}^m w_j \cdot c_j}{\sum_{j=1}^m w_j}}, \quad 10$$

- ١١ والذي فيها C_i هو القاسم المولاري لمحتوي أحادي الأصل و W_i هو قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة GPC/FTIR باستخدام معطيات النقاط FTIR n فوق
- ١٢ متوسط الوزن الجزيئي ، C_j هو القاسم المولاري لمحتوي أحادي الأصل الإسهامي ،
- ١٣ W_j ، هو قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة GPC/FTIR باستخدام
- ١٤ معطيات نقاط FTIR m تحت متوسط الوزن الجزيئي حيث يتم استخدام قواسم الوزن
- ١٥ المذكورة فقد W_i أو W_j المقترنة بقاسم محتوى أحلال الأصل الإسهامي الملاربية في
- ١٦ حساب C_n, C_{pf} و C_m والتي تكون ≤ 3 وحيث يتم حساب عامل تجزئة الوزن
- ١٧ الجزيئي M_{pf} من المعادلة
- ١٨

$$M_{pf} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot M_i}{\sum_{i=1}^n w_i}}{\frac{\sum_{j=1}^m w_j \cdot M_j}{\sum_{j=1}^m w_j}}$$


- ٢٠ حيث M_i هي للوزن الجزيئي و W_i هي قاسم الوزن الطبيعي والذي يتم تعيينهم بواسطة
- ٢١ ATREF-DV (التحليل الآلي لتأثير ارتفاع درجة الحرارة علي الشطف التجزيئي
- ٢٢ باستخدام كاشف ثنائي) باستخدام معطيات النقاط n في الأجزاء تحت متوسط درجة
- ٢٣ حرارة الشطف ، M_j هو متوسط اللزوجة للوزن الجزيئي بينما W_j هو قاسم الوزن
- ٢٤ الطبيعي ويتم تعيينه باستخدام ATREF باستخدام معطيات النقاط m في الأجزاء فوق
- ٢٥ متوسط درجة حرارة الشطف حيث يتم استخدام قواسم الوزن المذكورة W_i أو W_j
- ٢٦ المقترنة للأوزان الجزيئية $\leq$ صفر في حساب W_{fp} ، M_n و M_m بحيث تكون ≤ 3 .

١ -٤٩ الطريقة في عنصر الحماية (٤٨) والتي هي عبارة عن عملة بلمرة غازية مستمرة.

- ١ - ٥٠- الطريقة في عنصر الحماية (٤٨) والتي فيها المحفز الميتالوسيني يحتوي علي معقد
- ٢ ميتالوسيني ثنائي - Cp .

١٤/١


اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي



شكل ١

١٤/٢


اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي



شكل ٢

١٤/٣


اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي



شكل ٣

١٤/٤


اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي



١٤/٥

اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي


Fig. 5



شكل هـ


١٤/٦

اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي




١٤/٧

اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي




اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي



شكل ٨

١٤/٩


اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي




شكل ٩

١٤/١٠


اللزوجة المتوسطة للوزن الجزيئي






الوزن الجزيئي
شكل ١١


١٤/١٢



١٤/١٣



١٤/١٤



الوزن الجزيئي

شكل ١٤