

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【公開番号】特開2010-121012(P2010-121012A)

【公開日】平成22年6月3日(2010.6.3)

【年通号数】公開・登録公報2010-022

【出願番号】特願2008-294875(P2008-294875)

【国際特許分類】

C 1 4 C 9/00 (2006.01)

【F I】

C 1 4 C 9/00

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月11日(2011.11.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記真空乾燥工程を 60 ～ 80 、 120 ～ 180 秒の条件下に行い、得られた皮革は生乾きの状態であることを特徴とする請求項 1 記載の皮革。