

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro



(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum

5. November 2015 (05.11.2015)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2015/165437 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B22C 1/22 (2006.01) B29C 67/00 (2006.01)  
B28B 1/00 (2006.01)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2015/000208

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. April 2015 (30.04.2015)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

10 2014 106 178.0 2. Mai 2014 (02.05.2014)

DE

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Anmelder: ASK CHEMICALS GMBH [DE/DE];  
Reisholzstrasse 16-18, 40721 Hilden (DE).(72) Erfinder: BARTELS, Dennis; Luisenstrasse 119, 46284  
Dorsten (DE). GIENIEC, Antoni; Johann Strauss Weg 10,  
40724 Hilden (DE).(74) Anwalt: MÜLLER SCHUPFNER & PARTNER  
PATENT- UND  
RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB;  
Schellerdamm 19, 21079 Hamburg (DE).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: METHOD FOR THE LAYER-WISE BUILDING OF BODIES COMPRISING REFRACtORY MOLD BASE MATERIAL AND RESOLES, AND MOLDS OR CORES MANUFACTURED ACCORDING TO SAID METHOD

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM SCHICHTWEISEN AUFBAU VON KÖRPERN UMFASSEND FEUERFESTEN FORMGRUNDSTOFF UND RESOLE UND FORMEN ODER KERNE HERGESTELLT NACH DIESEM VERFAHREN

(57) Abstract: The invention relates to a method for the layer-wise building of bodies comprising a refractory mold base material and resoles, to three-dimensional bodies manufactured according to said method, and to the use thereof in metal casting. According to the method, the refractory mold base material is contacted with at least one ester to obtain an ester-impregnated mold material mixture.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum schichtweisen Aufbau von Körpern umfassend feuerfesten Formgrundstoff und Resole, nach diesem Verfahren hergestellte dreidimensionale Körper und deren Verwendung im Metallguss. Bei dem Verfahren wird der feuerfeste Formgrundstoff mit zumindest einem Ester zum Erhalt einer Ester imprägnierten Formstoffmischung zusammengebracht.

**Verfahren zum schichtweisen Aufbau von Körpern umfassend feuerfesten Formgrundstoff und Resole und Formen oder Kerne hergestellt nach diesem Verfahren**

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum schichtweisen Aufbau von Körpern umfassend feuerfesten Formgrundstoff und Resole, nach diesem Verfahren hergestellte dreidimensionale Körper in Form von Formen oder Kernen für den Metallguss.

Unter der Bezeichnung Rapid Prototyping sind verschiedene Methoden zur Herstellung dreidimensionaler Körper durch schichtweisen Aufbau bekannt. Ein Vorteil dieser Verfahren ist die Möglichkeit, auch komplexe, aus einem Stück bestehende Körper mit Hinterschneidungen und Hohlräumen herzustellen. Mit konventionellen Methoden müssten diese Körper aus mehreren, einzeln gefertigten Teilen zusammengefügt werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Verfahren in der Lage sind, die Körper ohne Formwerkzeuge direkt aus den CAD-Daten herzustellen.

In der EP 0538244 B1 wird das sogenannte Selektive-Laser-Sintering-Verfahren (SLS-Verfahren) beschrieben. Nach diesem Patent wird Pulver in Form von beispielsweise losen Metall- oder Kunststoffpartikeln mit Hilfe einer Trommel auf einen Körper in einheitlichen Schichten aufgebracht und durch einen schwenkbaren Laserstrahl selektiv an den durch das CAD-Programm vorgegebenen Stellen angeschmolzen, so dass sie dort sowohl innerhalb der Schicht als auch mit der darunterliegenden Schicht verkleben. Bevorzugt findet ein sintern statt. Nach der Fertigstellung des dreidimensionalen Körpers kann dieser aus den nicht gebundenen Partikeln entfernt, einer weiteren Behandlung oder seiner endgültigen Verwendung zugeführt werden.

Ein weiteres Beispiel für schichtweise Herstellung von Formkörpern stellt die EP 0711213 B1 dar. Darin werden die losen Körner eines geeigneten Formgrundstoffes, z.B. Quarzsand, die mit einem reaktiven Bindemittel umhüllt sind, schichtweise selektiv miteinander verbunden, indem das Bindemittel durch Energieeintrag mittels einer elektromagnetischen Strahlung, z.B. in Form eines Infrarot-Lasers ausgehärtet wird. Als geeignete Formgrundstoffe werden außer Quarzsand noch Zirkonsand, Olivinsand, Chromitsand, Schamotte, Korund oder Carbonsand sowie Mischungen davon genannt.

Geeignete Bindemittel sind warm- oder heißbindende Harze aus der Gruppe der Furan-, Harnstoff- oder Aminoharze, Harnstoff-Formaldehyd-Harze, Furfurylalkohol-Harnstoff-Formaldehydharze, phenolmodifizierten Furanharze, Phenol-Formaldehydharze, Furfurylalkohol-Phenol-Formaldehydharze, acrylmodifizierte 5 Phenolharze, Acrylharze oder Polyacrylharze umfaßt, die jeweils in flüssiger, fester, granulierter oder pulverförmiger Form vorliegen. Zur Erlangung seiner vollständigen Festigkeit kann der durch wiederholtes Aufbringen und Verfestigen einer Schicht gefertigte dreidimensionale Körper nach der Entfernung des ungebundenen Formstoffs ggfs. nachgehärtet werden, z.B. durch Erwärmen in einem Ofen oder durch Mikrowellen.

Nach der EP 0882568 B1 ist der lose Formgrundstoff mit einem geeigneten Bindemittel, z.B. einem Phenol-Formaldehydharz, wie einem Novolak oder einem Resol, umhüllt. Zur Herstellung des dreidimensionalen Körpers wird zunächst per Drucktechnik schichtweise selektiv ein sog. Modifizierungsmittel, z.B. ein Alkohol oder eine Säure, aufgebracht. Dieses dient dazu, den im zweiten Schritt folgenden Verfestigungsschritt, d.h. die thermische Aushärtung, entweder zu hemmen oder zu beschleunigen. Welche der beiden Varianten ausgeführt wird, hängt von der gewählten Arbeitsweise ab. Stellt das Modifizierungsmittel einen Reaktionshemmer dar, härtet 15 die Formgrundstoff/Bindermischung unter Bildung des gewünschten Formteils beim Erwärmen an den Stellen aus, die nicht mit dem Modifizierungsmittel behandelt wurden. Im Falle eines Reaktionsbeschleunigers dagegen reagieren das Bindemittel und 20 der latente Härter an den mit dem Modifizierungsmittel versehenen Stellen miteinander und verbinden dort die bis dahin losen Partikel zum fertigen Bauteil. Dieses kann 25 anschließend wie üblich vom losen, nicht ausgehärteten Formstoff/Bindergemisch befreit werden.

EP 1324842 B1 offenbart ein Verfahren, bei dem der lose Formgrundstoff, aus dem der dreidimensionale Körper aufgebaut werden soll, schichtweise selektiv mit einem Bindemittel versehen wird. Der Bindemittelauftrag erfolgt dabei analog der Arbeitsweise eines Tintenstrahldruckers mittels eines dünnen Strahls oder eines Bündels dünner Strahlen. Die Aushärtung erfolgt erst dann, wenn alle für die Herstellung des dreidimensionalen Körpers notwendigen Schichten fertig gestellt sind. Die Härtungsreaktion wird beispielsweise durch Fluten des gesamten Bauteils mit einem Härter, 30 vorzugsweise einem Gas, ausgelöst.

In WO 01/68336 A2 wird der Binder, z.B. ein Furanharz, ein Phenolharz oder ein Resol Ester, schichtweise nicht selektiv, sondern über die gesamte Arbeitsfläche des losen Formstoffes aufgesprüht und danach ebenfalls schichtweise durch selektives Aufbringen eines Härters wie einer organischen Säure ausgehärtet.

5

EP 1268165 B1 variiert dieses Verfahren, indem ein flüssiger Binder schichtweise nicht auf die gesamte Arbeitsfläche des losen Formstoffes aufgesprüht, sondern selektiv nur auf die später auszuhärtenden Teilbereiche des Formstoffes aufgetragen wird. Die Aushärtung erfolgt durch schichtweisen selektiven Auftrag eines flüssigen

10

Härters.

15

Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens stellt EP 1509382 B1 dar, nach deren Lehre der Binder nicht schichtweise selektiv auf den Formstoff aufgedruckt wird, sondern es wird eine Formstoff-/Bindermischung hergestellt, die dann durch einen schichtweisen selektiven Auftrag des Härters an den durch das CAD-Programm vorgegebenen Stellen ausgehärtet wird.

20

In EP 1638758 B1 wird die Reihenfolge der Zugabe umgekehrt. Zuerst wird der Formstoff mit einem Aktivator (Härter) vorgemischt und danach der Binder schichtweise selektiv aufgetragen. Als Härter werden u.a. Säuren, z.B. wässrige p-Toluolsulfonsäure, und als Binder Phenolharze, Polyisocyanate, Polyurethane, Epoxiharze, Furanharze, Polyurethan Polymere, Phenol Polyurethane, Phenol-Formaldehyd Furfuryl Alkohole, Urea-Formaldehyde Furfuryl Alkohole, Formaldehyd Furfuryl Alkohole, Peroxide, Polyphenolharze, Resolester, Silicate (z.B. Natriumssilikat), Salz, Gips, Bentonit, wasserlösliche Polymere, Organische Säure, Carbohydrate, Zucker, Zuckeralkohole oder Proteine erwähnt.

30

Insbesondere das System Säure/Furanharz entsprechend EP 1638758 B1 hat in der Praxis eine weite Verbreitung gefunden und wird bei der Entwicklung neuer Gussteile sowie bei der Herstellung von Einzelteilen oder kleinen Serien eingesetzt, bei denen die konventionelle Fertigung mit Formwerkzeugen zu aufwendig und zu teuer wäre.

35

Trotz seiner Vorteile, wie z.B. Geschwindigkeit bei der Herstellung, hoher Formstabilität und guter Lagerstabilität der Gießformen etc. besteht noch Bedarf für Verbesserungen. Ein Nachteil besteht z.B. darin, dass mit einem säuregehärteten Furanharz gebundene Gießformen beim Abguss zumindest im Eisenguss frühzeitig zerfallen können was zu erheblichen Gussfehlern führen kann.

Aufgabestellung ist also eine Formstoff / Bindemittel / Härter Kombination zur Verfü-  
gung zu stellen, welche die Herstellung von Gießformen nach dem Rapid-  
Prototyping-Verfahren ermöglicht, die beim Abguss thermisch stabiler sind und we-  
niger zur Gasbildung neigen.

Die Aufgabe wird durch Gießformen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst Vor-  
teilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche oder  
werden nachstehend beschrieben.

10

Die erfindungsgemäße Gießform umfasst mindestens

- a) einen feuerfesten Formgrundstoff,
- b) ein mittels eines Esters (Härter) ausgehärtetes alkalisches Resolharz (Bin-  
demittel) und

15

- c) ggf. ein anorganisches Additiv;

und vorzugsweise

- a) einen feuerfesten Formgrundstoff,
- b) ein mittels eines Esters ausgehärtetes alkalisches Resolharz und
- c) ein anorganisches Additiv.

20

#### *Detaillierte Beschreibung der Erfindung*

Als feuerfester Formgrundstoff (nachfolgend auch kurz Formgrundstoff) können für die Herstellung von Gießformen übliche und bekannte Materialien verwendet werden. Geeignet sind beispielsweise Quarz-, Zirkon- oder Chromerzsand, Olivin, Vermiculit, Bauxit, Schamotte sowie künstliche Formgrundstoffe, insbesondere mehr als 50 Gew.% Quarzsand bezogen auf den feuerfesten Formgrundstoff. Unter einem Formgrundstoff werden Stoffe verstanden, die einen hohen Schmelzpunkt (Schmelz-temperatur) aufweisen. Vorzugsweise ist der Schmelzpunkt des feuerfesten Form-  
grundstoffs größer als 600°C, bevorzugt größer als 900°C, besonders bevorzugt  
größer als 1200°C und insbesondere bevorzugt größer als 1500°C. Der feuerfeste Formgrundstoff weist einen rieselfähigen Zustand auf.

Der Formgrundstoff macht vorzugsweise größer 80 Gew.%, insbesondere größer 90  
Gew.%, besonders bevorzugt größer 95 Gew.%, der Formstoffmischung aus.

Der mittlere Durchmesser der feuerfesten Formgrundstoffe liegt in der Regel zwischen 100 µm und 600 µm, bevorzugt zwischen 120 µm und 550 µm und besonders bevorzugt zwischen 150 µm und 500 µm. Die Partikelgröße lässt sich z.B. durch Siebung nach DIN ISO 3310 bestimmen. Besonders bevorzugt sind Teilchenformen mit

5 größter Längenausdehnung zu kleinster Längenausdehnung (rektwinkelig zueinander und jeweils für alle Raumrichtungen) von 1:1 bis 1:5 oder 1:1 bis 1 : 3, d.h. solche die z.B. nicht faserförmig sind.

Besonders geeignet ist dabei ein spezieller Chromitsand, der unter der Bezeichnung

10 Spherichrome® von Oregon Resources Corporation (ORC) vertrieben wird. In Europa wird Spherichrome® von Possehl Erzkontor GmbH, Lübeck, vertrieben. Spherichrome® unterscheidet sich in der Kornform vom bisher bekannten südafrikanischen Chromerzsand. Im Gegensatz zu letzterem besitzt Spherichrome® weitgehend gerundete Körner. Spherichrome® macht nach der bevorzugten Ausführungs-

15 form nicht notwendig 100 Gew.% des Formgrundstoffs aus, auch Mischungen mit anderen Formgrundstoffen sind möglich, vor allem Quarzsand. Das Mischungsverhältnis richtet sich dabei nach der jeweiligen Beanspruchung der Gießform. In aller Regel sollte diese bei Verwendung von Quarzsand jedoch mindestens 20 Gew.% Spherichrome® enthalten, bevorzugt mindestens 40 Gew.%, besonders bevorzugt

20 mindestens 60 Gew.%. Unabhängig hiervon weist der Formgrundstoff Teilchenformen im Verhältnis (Mittel) von größter Längenausdehnung zu kleinster Längenausdehnung (rektwinkelig zueinander und jeweils für alle Raumrichtungen) von insbesondere 1:1 bis 1 : 3 auf, besonders bevorzugt von insbesondere 1:1 bis 1 : 3 zu mindestens zu 20 Gew.%, bevorzugt mindestens 40 Gew.%, und besonders bevorzugt mindestens 60 Gew.% auf.

Das Bindemittel sind alkalische Resolharze. Die Resole werden durch Kondensation von Hydroxy Aromaten und Aldehyden in Gegenwart eines basischen Katalysators hergestellt.

30 Üblicherweise werden die Resole in einer Konzentration von ca. 0,8 Gew.% bis ca. 5 Gew.%, bevorzugt von ca. 1 Gew.% bis ca. 4 Gew.% und besonders bevorzugt von ca. 1 Gew.% bis ca. 3,5 Gew.% eingesetzt, jeweils bezogen auf den Formgrundstoff. Dabei kann die Konzentration an Bindemittel innerhalb der Gießform variieren. Bei 35 dickeren Teilbereichen der Form kann der Bindemittelanteil durchaus geringer sein als oben angegeben, während an dünnen und komplexen Partien der Bindergehalt über den oben erwähnten Grenzwert hinausgehen kann.

Resole im Sinn der vorliegenden Erfindung sind über Methylengruppen (-CH<sub>2</sub>-) Gruppen und/oder über Etherbrücken (insbesondere -CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-) miteinander verbundene Aromaten, die jeweils zumindest eine - OH Gruppe tragen (Hydroxy-Aromat).

5

Geeignete Hydroxy-Aromaten sind Phenole, substituierte Phenole, wie z.B. Kresole oder Nonylphenol, 1,2-Dihydroxybenzol (Brenzcatechin), 1,2-Dihydroxybenzol (Resorcin), Caschewnußschalenöl, d.h. eine Mischung aus Cardanol und Cardol, oder 1,4-Dihydroxybenzol (Hydrochinon) oder phenolische Verbindungen wie z.B.

10 Bisphenol A. Die Resole sind erhältlich z.B. durch Kondensation eines oder mehrerer Hydroxy-Aromaten mit einem oder mehreren Aldehyden, insbesondere in Gegenwart eines basischen Katalysators, wie Ammoniumhydroxid oder eines Alkalimetallhydroxids, hergestellt. Bevorzugt werden Alkalimetallhydroxid-Katalysatoren verwendet.

15 Als Aldehyde sind geeignet Formaldehyd, Paraformaldehyd, Butyraldehyd, Glyoxal und deren Mischungen. Besonders bevorzugt ist Formaldehyd oder Mischungen enthaltend überwiegend (bezogen auf molare Menge der Aldehyde) Formaldehyd.

Das molare Verhältnis von Phenol zu Aldehyd kann im Bereich von 1:1 bis 1:3 variieren, liegt aber bevorzugt zwischen 1:1,2 bis 1:2,6, besonders bevorzugt zwischen 20 1:1,3 bis 1:2,5.

Es sind solche Resole bevorzugt, in denen benachbarte Hydroxy-Aromaten jeweils an ortho und/oder para - Position (relativ zur Hydroxy-Gruppe des eingebauten Phenols/Aromaten) über die Methylenbrücken und/oder die Etherbrücken verknüpft sind, 25 d.h. die Mehrzahl der Verknüpfungen erfolgt „para“ und/oder ortho.

Als basische Katalysatoren können sowohl organische Basen wie z.B. Amine oder Ammoniumverbindungen als auch anorganische Basen wie z.B. Alkalimetallhydroxide verwendet werden. Bevorzugt werden Alkalimetallhydroxide, besonders bevorzugt 30 Natriumhydroxid und/oder Kaliumhydroxid, in Form von wässrigen Lösungen eingesetzt. Mischungen basischer Katalysatoren können ebenfalls Verwendung finden.

Das molare Verhältnis von Hydroxy-Aromat-Gruppen (wie Phenol) zu Hydroxidionen 35 zu im Bindemittelsystem beträgt bevorzugt 1:0,4 bis 1:1,2 und vorzugsweise 1:0,5 bis 1:1,0.

Es ist nicht notwendig, dass die gesamte Menge an Base bereits zu Beginn der Kon-  
densation zugesetzt wird; üblicherweise erfolgt die Zugabe in zwei oder mehreren  
Teilschritten, wobei ein Teil auch erst am Ende des Herstellungsprozesses zuge-  
geben werden kann.

Die Herstellung von Resolen ist z.B. in der EP 0323096 B2 und EP 1228128 B1 of-  
fenbart. Weitere Bindemittel auf Resolbasis werden beispielsweise in US 4426467,  
US 4474904 beschrieben. In drei Patenten werden die Resole mit Hilfe von Estern  
ausgehärtet, wobei die Härtung durch Zugabe eines flüssigen Härters, z.B. eines  
Lactons (US 4426467) bzw. von Triacetin (US 4474904), erfolgt.

Neben den bereits erwähnten Bestandteilen enthält das Resol Wasser, bevorzugt in  
einer Menge von 25 Gew.% bis 50 Gew.% bezogen auf das Gewicht der Zusam-  
15 mensetzung. Dabei kann das Wasser einerseits von wässrigen Lösungen stammen,  
die bei der Binderherstellung eingesetzt werden, andererseits kann es dem Binder  
aber auch separat zugesetzt werden. Wasser dient neben seiner Funktion als Löse-  
mittel auch beispielsweise dazu, dem Bindemittel eine anwendungsgerechte Viskosi-  
tät von ca. 15 mPa.s bis ca. 300 mPa.s, vorzugsweise von ca. 15 mPa.s bis ca. 200  
20 mPa.s und besonders bevorzugt von ca. 15 mPa.s bis ca. 100 mPa.s zu verleihen.  
Die Viskosität wird mit Hilfe eines Brookfield Rotationsviskosimeters, Small Sample,  
Spindel Nr. 21 bei 100 U/Min und 25°C bestimmt.

Des Weiteren kann das Bindemittel bis zu ca. 50 Gew.% Zusätze wie z.B. Alkohole,  
25 Glykole, Tenside und Silane enthalten. Mit Hilfe dieser Additive kann beispielsweise  
die Benetzbarkeit des Formstoffs durch das Bindemittel und dessen Haftung auf dem  
Formstoff erhöht werden, was wiederum zu verbesserten Festigkeiten und einer ge-  
steigerten Feuchtigkeitsresistenz führen kann.

30 Besonders positiv wirkt sich in dieser Hinsicht ein Zusatz von Silanen, z.B. gamma-  
Aminopropyl-triethoxysilan oder gamma-Glycidoxypolytrimethoxysilan, in Konzent-  
rationen von ca. 0,1 Gew.% bis ca. 1,5 Gew.%, vorzugsweise von ca. 0,2 Gew.% bis  
ca. 1,3 Gew.% und besonders bevorzugt von ca. 0,3 Gew.% bis ca. 1,0 Gew.% aus,  
jeweils bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung.

Die zur Härtung der Resole geeigneten Ester (Härter) sind dem Fachmann z.B. aus US 4426467, US 4474904 und US 5405881 bekannt. Sie umfassen Lactone, organische Carbonate und Ester von C1- bis C10-Mono- und Polycarbonsäuren mit C1 bis C10- Mono- und Polyalkoholen. Bevorzugte aber nicht limitierende Beispiele dieser

5 Verbindungen sind Gamma-Butyrolacton, Propylencarbonat, Ethylenglykoldiacetat, Mono-, Di- und Triacetin sowie die Dimethylester von Bernsteinsäure, Glutarsäure und Adipinsäure inklusive deren unter der Bezeichnung DBE bekanntes Gemisch. Auf Grund unterschiedlicher Verseifungsgeschwindigkeiten der einzelnen Ester verläuft die Härtungsgeschwindigkeit der Resole je nach eingesetztem Ester unterschiedlich rasch, was auch die Festigkeiten beeinflussen kann. Durch Mischen von 10 zwei oder mehreren Estern kann man die gewünschte Aushärtezeit innerhalb weiter Grenzen variieren.

Eine Möglichkeit zur Modifikation der Esterkomponente besteht in der Zugabe von

15 Benzylesterharzen entsprechend US 4988745, von Epoxverbindungen entsprechend US 5405881 und/oder von Polyphenolharzen entsprechend US 5424376, jeweils in Mengen bis zu ca. 40 Gew% bezogen auf die Esterkomponente.. Außerdem kann die Esterkomponente bis zu ca. 50 Gew.% weitere Bestandteile enthalten wie z. B. die bereits bei den Bindemitteln genannten Alkohole, Glykole, Tenside und Silane.

20

Die Zugabemenge an Härter beträgt für die Erfindung üblicherweise 10 Gew.% bis 50 Gew.%, vorzugsweise 10 Gew.% bis 40 Gew.% und besonders bevorzugt 10 Gew.% bis 30 Gew.%, jeweils bezogen auf die Menge an Bindemittel.

25

Weiterhin können die erfindungsgemäßen Formstoffmischungen einen Anteil eines amorphen SiO<sub>2</sub> enthalten. Insbesondere handelt es sich um partikuläres amorphes SiO<sub>2</sub>. Synthetisch hergestelltes partikuläres amorphes Siliciumdioxid ist besonders bevorzugt.

30

Bei dem amorphen SiO<sub>2</sub> kann es sich insbesondere um folgende Typen handeln:

- a) amorphes SiO<sub>2</sub> erhalten durch Fällung aus einer Alkalisilikatlösung,
- b) amorphes SiO<sub>2</sub> erhalten durch Flammhydrolyse von SiCl<sub>4</sub> ,
- c) amorphes SiO<sub>2</sub> erhalten durch Reduktion von Quarzsand mit Koks oder Anthrazit zu Siliciummonoxid mit anschließender Oxidation zu SiO<sub>2</sub>,
- 35 d) amorphes SiO<sub>2</sub> erhalten aus dem Prozess der thermischen Zersetzung von ZrSiO<sub>4</sub> zu ZrO<sub>2</sub> und SiO<sub>2</sub>,

- e) amorphes SiO<sub>2</sub> erhalten durch Oxidation von metallischem Si mittels eines sauerstoffhaltigen Gases, und/oder
- f) amorphes SiO<sub>2</sub> erhalten durch Schmelzen von kristallinem Quarz mit anschließendem raschem Abkühlen.

5

c) schließt sowohl Prozesse ein, bei denen das amorphe SiO<sub>2</sub> gezielt als Hauptprodukt hergestellt wird als auch solche, bei denen es als Nebenprodukt anfällt, wie z.B. bei der Produktion von Silicium oder Ferrosilicium.

10 Als amorphes SiO<sub>2</sub> können sowohl synthetisch hergestellte als auch natürlich vorkommende Kieselsäuren eingesetzt werden. Letztere sind z.B. aus DE 102007045649 bekannt, sind aber nicht bevorzugt, da sie i.d.R. nicht unerhebliche kristalline Anteile enthalten und deshalb als karzinogen eingestuft sind. Unter *synthetisch* wird nicht natürlich vorkommendes amorphes SiO<sub>2</sub> verstanden, d. h. dessen

15 Herstellung eine bewusst durchgeführte chemische Reaktion umfasst, wie sie von einem Menschen veranlasst wird, z.B. die Herstellung von Kieselsolen durch Ionenaustauschprozesse aus Alkalisilikatlösungen, die Ausfällung aus Alkalisilikatlösungen, die Flammhydrolyse von Siliciumtetrachlorid, die Reduktion von Quarzsand mit Koks im Lichtbogenofen bei der Herstellung von Ferrosilicium und

20 Silicium. Das nach den beiden letztgenannten Verfahren hergestellte amorphe SiO<sub>2</sub> wird auch als pyrogenes SiO<sub>2</sub> bezeichnet.

Gelegentlich wird unter synthetischem amorphem Siliziumdioxid nur Fällungskieselsäure (CAS-Nr. 112926-00-8) und flammhydrolytisch hergestelltes SiO<sub>2</sub> (Pyrogenic

25 Silica, Fumed Silica, CAS-Nr. 112945-52-5) verstanden, während das bei der Ferrosilicium- bzw. Siliciumherstellung entstandene Produkt lediglich als amorphes Siliziumdioxid (Silica Fume, Microsilica, CAS-Nr. 69012-64-12) bezeichnet wird. Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird auch das bei der Ferrosilicium- bzw. Siliciumherstellung entstandene Produkt als amorphes SiO<sub>2</sub> verstanden.

30

Bevorzugt eingesetzt werden Fällungskieselsäuren und pyrogenes, d.h. flammhydrolytisch oder im Lichtbogen hergestelltes Siliziumdioxid. Insbesondere bevorzugt eingesetzt werden durch thermische Zersetzung von ZrSiO<sub>4</sub> hergestelltes amorphes Siliziumdioxid (beschrieben in der DE 102012020509) sowie durch Oxidation von

35 metallischem Si mittels eines sauerstoffhaltigen Gases hergestelltes SiO<sub>2</sub> (beschrieben in der DE 102012020510).

Bevorzugt ist auch Quarzglaspulver (hauptsächlich amorphes Siliziumdioxid), das durch Schmelzen und rasches Wiederabkühlen aus kristallinem Quarz hergestellt wurde, so dass die Partikel kugelförmig und nicht splittrig vorliegen (beschrieben in der DE 102012020511). Die mittlere Primärpartikelgröße des partikulären amorphen

5 Siliziumdioxids kann zwischen 0,05  $\mu\text{m}$  und 10  $\mu\text{m}$ , insbesondere zwischen 0,1  $\mu\text{m}$  und 5  $\mu\text{m}$ , besonders bevorzugt zwischen 0,1  $\mu\text{m}$  und 2  $\mu\text{m}$  betragen. Die Primärpartikelgröße kann z.B. mit Hilfe von dynamischer Lichtstreuung (z.B. Horiba LA 950) bestimmt sowie durch Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen (REM-Aufnahmen mit z.B. Nova NanoSEM 230 der Firma FEI) überprüft werden. Des Weiteren konnten mit Hilfe der REM-Aufnahmen Details der Primärpartikelform bis in die Größenordnung von 0,01  $\mu\text{m}$  sichtbar gemacht werden. Die Siliziumdioxid-Proben wurden für die REM-Messungen in destilliertem Wasser dispergiert und anschließend auf einem mit Kupferband beklebten Aluminiumhalter aufgebracht, bevor das Wasser verdampft wurde.

15

Des Weiteren wurde die spezifische Oberfläche des partikulären amorphen Siliziumdioxids mithilfe von Gasadsorptionsmessungen (BET-Verfahren) nach DIN 66131 bestimmt. Die spezifische Oberfläche des partikulären amorphen  $\text{SiO}_2$  liegt zwischen 1 und 200  $\text{m}^2/\text{g}$ , insbesondere zwischen 1 und 50  $\text{m}^2/\text{g}$ , besonders bevorzugt kleiner 17  $\text{m}^2/\text{g}$  oder sogar kleiner 15  $\text{m}^2/\text{g}$ . Ggf. können die Produkte auch gemischt werden, z.B. um gezielt Mischungen mit bestimmten Partikelgrößenverteilungen zu erhalten.

25 Das partikuläre amorphe  $\text{SiO}_2$  kann unterschiedliche Mengen an Nebenprodukten enthalten. Beispielhaft seien hier genannt:

- Kohlenstoff im Falle der Reduktion von Quarzsand mit Koks oder Anthrazit
- Eisenoxide und/oder Si im Falle der Herstellung von Silicium oder Ferrosilicium
- $\text{ZrO}_2$  im Falle der thermischen Zersetzung von  $\text{ZrSiO}_4$  zu  $\text{ZrO}_2$  und  $\text{SiO}_2$

30 Weitere Nebenprodukte können z.B.  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{HfO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$  und  $\text{K}_2\text{O}$  sein.

35 Die Menge an amorphem  $\text{SiO}_2$ , die der erfindungsgemäßen Formstoffmischung zugesetzt wird, liegt üblicherweise zwischen 0,05 Gew.% und 3 Gew.%, bevorzugt zwischen 0,1 Gew.% und 2,5 Gew.% und besonders bevorzugt zwischen 0,1Gew.% und 2 Gew.%, jeweils bezogen auf den Formgrundstoff.

Die Zugabe des amorphen SiO<sub>2</sub> zum Formgrundstoff kann in Form einer wässrigen Paste, als Aufschlämmung in Wasser oder als trockenes Pulver erfolgen. Letzteres wird dabei bevorzugt. Das partikulare amorphe SiO<sub>2</sub> wird vorzugsweise als Pulver

5 (einschließlich Stäube) eingesetzt. Das nach der vorliegenden Erfindung vorzugsweise eingesetzte partikuläre amorphe Siliziumdioxid hat einen Wassergehalt von kleiner 15 Gew.%, insbesondere kleiner 5 Gew.% und besonders bevorzugt von kleiner 1 Gew.%.

10 Das amorphe SiO<sub>2</sub> liegt vorzugsweise partikulär vor. Die Teilchengröße des partikulären amorphen Siliziumdioxids beträgt vorzugsweise weniger als 300 µm, bevorzugt weniger als 200 µm, insbesondere bevorzugt weniger als 100 µm und weist z.B. eine mittlere Primärpartikelgröße zwischen 0,05 µm und 10 µm auf. Der Siebrückstand des partikulären amorphen SiO<sub>2</sub> bei einem Durchgang durch ein Sieb mit 125 µm

15 Maschenweite (120 mesh) beträgt vorzugsweise nicht mehr als 10 Gew.%, besonders bevorzugt nicht mehr als 5 Gew.% und ganz besonders bevorzugt nicht mehr als 2 Gew.%. Unabhängig hiervon beträgt der Siebrückstand auf einem Sieb mit einer Maschenweite von 63 µm weniger als 10 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 8 Gew.%. Die Bestimmung des Siebrückstands erfolgt dabei nach dem in der DIN

20 66165 (Teil 2) beschriebenen Maschinensiebverfahren, wobei zusätzlich ein Kettenring als Siebhilfe verwendet wird.

Die Reihenfolge der Zugabe des amorphen SiO<sub>2</sub> zum Bindemittel und/oder zum Formgrundstoff ist nicht entscheidend. Sie kann sowohl vor als auch nach oder zu-

25 sammen mit dem Bindemittel erfolgen. Vorzugsweise erfolgt aber zuerst die Zugabe des amorphen SiO<sub>2</sub> und dann die Bindemittelzugabe.

Außerdem kann man dem Formgrundstoff noch ggfs. weitere in der Gießereiindustrie

übliche Zusätze wie z.B. gemahlene Holzfasern oder mineralische Additive wie Ei-

30 senoxid etc. untermischen, wobei deren Anteil üblicherweise 0 Gew.% bis 6 Gew.%, bevorzugt 0 Gew.% bis 5 Gew.% und besonders bevorzugt 0 Gew.% bis 4 Gew.% beträgt, bezogen auf den Formgrundstoff.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer Gießform (oder

35 allgemein Körpers) umfassend die Schritte

- a) Mischen des feuerfesten Formgrundstoffes mit der Esterkomponente und ggfs. mit dem anorganischen Additiv sowie ggfs. den weiteren Zusätzen zur Erhalt einer Formstoffmischung,
- b) Ausbreiten einer dünnen Schicht mit einer Schichtstärke von 1 bis ca. 6, bevorzugt 1 bis ca. 5 und besonders bevorzugt 1 bis 3 Körnern des in a) hergestellten Formstoffmischung auf einer definierten Arbeitsfläche,
- c) selektives Bedrucken der dünnen Schicht der Formstoffmischung mit dem Bindemittel an den von den CAD-Daten vorgegebenen Stellen, wobei das Bindemittel durch den Kontakt mit dem Ester zumindest teilweise aushärtet,
- 10 d) mehrfaches Wiederholen der Schritte b) und c) bis zur Fertigstellung der Gießform,
- e1) Nachhärtung der zumindest teilgehärteten Gießform in einem Ofen oder mittels Mikrowelle ohne vorherige Entfernung der ungebundenen Formstoffmischung oder alternativ zu e1)
- 15 e2) Entfernen der ungebundenen Formstoffmischung von der zumindest teilgehärteten Gießform.

20 Sobald die Festigkeiten es gestatten, kann die ungebundene Formstoffmischung im Anschluss an Schritt e1) von der Gießform entfernt und diese der weiteren Behandlung, z.B. der Vorbereitung zum Metallguss zugeführt werden.

25 Im Anschluss an Schritt e2) kann die Gießform, falls erforderlich, durch konventionelle Maßnahmen wie der Lagerung bei erhöhten Temperaturen oder mittels Mikrowellen nachgehärtet werden. Sobald die Festigkeiten es gestatten, kann die Gießform der weiteren Behandlung, z.B. der Vorbereitung zum Metallguss zugeführt werden.

30 Die ungebundene Formstoffmischung kann bei beiden Alternativen nach der Entfernung von der zumindest teilgehärteten Gießform der Produktion einer weiteren Gießform zugeführt werden.

35 Das Bedrucken erfolgt z.B. mit einem eine Vielzahl von Düsen aufweisenden Druckkopf, wobei die Düsen vorzugsweise einzeln selektiv ansteuerbar sind. Nach einer weiteren Ausgestaltung wird der Druckkopf zumindest in einer Ebenen von einem Computer gesteuert bewegt und die Düsen tragen das flüssige Bindemittel schichtweise auf. Der Druckkopf kann z.B. ein Drop-on-Demand Druckkopf mit Bubble-Jet oder Piezo-Technik sein.

Anhand der folgenden Beispiele soll die Erfindung näher erläutert werden, ohne auf diese beschränkt zu sein.

### Beispiele

5

Der Einfluss des Formgrundstoffs und des Mikrosilicas auf die Festigkeiten wurde zunächst anhand von konventionellen Prüfkörpern, den sog. Georg-Fischer-Prüfriegeln, getestet.

10 Die später erfolgte Herstellung von Gießformen mittels der 3-D-Drucktechnik bestätigte die dabei gewonnenen Erkenntnisse.

#### 1. Herstellung der Körper

15 1.1. Ohne Zugabe von SiO<sub>2</sub>

Der Formstoff wurde in die Schüssel eines Mischers der Fa. Hobart (Modell HSM 10) eingefüllt. Unter Rühren wurden anschließend zuerst der Härter und dann das Bindemittel zugegeben und jeweils 1 Minute intensiv mit dem Formgrundstoff vermischt. Die Art des Formgrundstoffs, des Härters und des Binders sowie die jeweiligen

20 Zugabemengen sind in Tab. 1 aufgeführt.

Tabelle 1

Mischung	Form- stoff [100 GT]	SiO <sub>2</sub> <sup>(a)</sup> [GT]	Härter <sup>(b)</sup> [GT]	Binder <sup>(c)</sup> [GT]
1	H 32 <sup>(d)</sup>		0,3	1,5
2	H 32 <sup>(d)</sup>	0,3	0,3	1,5
3	Spherichrome <sup>(e)</sup>		0,3	1,5
4	Spherichrome <sup>(e)</sup>	0,3	0,3	1,5
5	Chromit <sup>(f)</sup>		0,3	1,5
6	Chromit <sup>(f)</sup>	0,3	0,3	1,5
7	Bauxit <sup>(g)</sup>		0,3	1,5
8	Bauxit <sup>(g)</sup>	0,3	0,3	1,5
9	Zirkon <sup>(h)</sup>		0,3	1,5
10	Zirkon <sup>(h)</sup>	0,3	0,3	1,5
11	Cerabeads <sup>(i)</sup>		0,3	1,5
12	Cerabeads <sup>(i)</sup>	0,3	0,3	1,5

(a) Possehl Mikrosilica POS B-W 90 LD (Possehl Erzkontor GmbH; Herstellungsprozess: Produktion von  $ZrO_2$  und  $SiO_2$  aus  $ZrSiO_4$ )

(b) Katalysator 5090 (ASK Chemicals GmbH) Triacetin

(c) NOVASET 700 RPT

5 (d) Quarsand Haltern (MK 032) Quarzwerke

(e) Chromitsand (Oregon Resoures Corporation- in Europa -Fa. Possehl Erzkontor GmbH)

(f) Chromerzsand 0,1-0,4MM

(g) Bauxit Sand H 27

10 (h) Zirkonsand (Ost)

(i) Cerabeads 650

### 1.2. Mit Zugabe von $SiO_2$

Es wurde wie bei 1.1. verfahren mit dem Unterschied, dass nach der Härterzugabe

15 noch das synthetische amorphe  $SiO_2$  zugegeben und ebenfalls 1 Minute untergemischt wurde. Die Art des Formgrundstoffs, des Härters und des Binders sowie die jeweiligen Zugabemengen sind in Tab. 1 aufgeführt.

### 2. Herstellung von Prüfriegeln

20

Für die Prüfung der Körper wurden quaderförmige Prüfriegel mit den Abmessungen 220 mm x 22,36 mm x 22,36 mm hergestellt (sog. Georg-Fischer- Riegel).

25 Ein Teil der nach 1. hergestellten Mischungen wurde in ein Formwerkzeug mit 8 Gravuren eingebracht, durch Pressen mit einer Handplatte verdichtet und nach Ablauf der Ausschalzeit dem Formwerkzeug entnommen.

30 Die Verarbeitungszeit (VZ), d.h. die Zeit, innerhalb derer sich eine Mischung problemlos verdichten lässt, wurde visuell bestimmt. Man kann das Überschreiten der Verarbeitungszeit daran erkennen, dass eine Mischung nicht mehr frei fließt, sondern schollenartig abrollt. Die Verarbeitungszeiten der einzelnen Mischungen sind in Tab. 2 angegeben.

35 Zur Ermittlung der Ausschalzeit (AZ), d.h. der Zeit, nach der sich eine Mischung so weit verfestigt hat, dass sie dem Formwerkzeug entnommen werden kann, wurde ein zweiter Teil der jeweiligen Mischung von Hand in eine Rundform von 100 mm Höhe und 100 mm Durchmesser eingefüllt und ebenfalls mit einer Handplatte verdichtet.

5 Anschließend wurde die Oberflächenhärte der verdichteten Mischung in bestimmten Zeitintervallen mit dem Georg-Fischer-Oberflächenhärteprüfer getestet. Sobald eine Mischung so hart ist, dass die Prüfkugel nicht mehr in die Kernoberfläche eindringt, ist die Ausschalzeit erreicht. Die Ausschalzeiten der einzelnen Mischungen sind in Tab. 2 angegeben.

### 3. Prüfung der Biegefestigkeiten

10 Zur Bestimmung der Biegefestigkeiten wurden die Prüfriegel in ein Georg-Fischer-Festigkeitsprüfgerät, ausgerüstet mit einer 3-Punkt-Biegevorrichtung, eingelegt und die Kraft gemessen, welche zum Bruch der Prüfriegel führte. Die Biegefestigkeiten wurden nach folgendem Schema bestimmt:

- 4 Stunden nach dem Formen
- 24 Stunden nach dem Formen
- 15 - 24 Stunden nach dem Formen plus 30 Min. Nachtempern bei 120°C

Die Ergebnisse sind in Tab. 2 aufgeführt.

20 Tabelle 2

Mischung	VZ <sup>(a)</sup> / AZ <sup>(b)</sup> [Min.]	Biegefestigkeiten [N/cm <sup>2</sup> ]		
		4 Std.	24 Std.	24 Std <sup>(c)</sup> 120°C/30Min/kalt
1	5 22	155	210	250
2	5 25	160	220	310
3	4 35	190	295	435
4	4 30	310	420	895
5	2 13	195	200	140
6	2 12	240	230	145
7	1 16	205	285	300
8	1 17	245	310	360
9	2 15	210	275	320
10	2 15	255	300	360
11	1 20	165	270	320
12	1 18	240	265	410

(a) Verarbeitungszeit  
(b) Ausschalzeit  
(c) 24h alte Kerne /30 Min bei 120°C getempert / Festigkeiten - nach Abkühlen gemessen

5

Aus Tab. 2 erkennt man

- Spherichrome® ist dem bisher in den Gießereien eingesetzten südafrikanischen Chromerzsand bei allen Festigkeiten überlegen.
- Spherichrome® zeigt bei der Nachtemperung einen Festigkeitsanstieg, der den der übrigen getesteten Formgrundstoffe weit übertrifft.
- Der Zusatz von Microsilica verbessert bei allen Formgrundstoffen die Festigkeiten.

#### 4. Gießversuche

15 Nach der 3-D-Drucktechnik unter Verwendung eines estergehärteten Phenolresols hergestellte Gießformen zeigten beim ungeschlichteten Abguss mit Eisen bei 1400°C eine glattere Gussoberfläche und weniger Gaseinschlüsse als Gießformen, die mittels 3-D-Drucktechnik unter Verwendung eines säurehärtenden Furanharzes hergestellt worden waren.

20

**Patentansprüche**

1. Verfahren zum schichtweisen Aufbau von Körpern umfassend zumindest die folgenden Schritte:

- 5    a) Zusammenbringen von zumindest einem feuerfestem Formgrundstoff und zumindest einem Ester zum Erhalt einer Ester imprägnierten Formstoffmischung,
- b) Ausbreiten einer dünnen Schicht mit einer Schichtdicke von 1 bis 6, bevorzugt 1 bis 5 und besonders bevorzugt 1 bis 3 Körnern der Ester imprägnierten Formstoffmischung,
- 10    c) Bedrucken ausgewählter Bereiche der dünnen Schicht mit einem Bindemittel umfassend zumindest Resole zur Härtung der Bereiche,
- d) mehrfaches Wiederholen der Schritte b) und c) zur Fertigstellung eines zumindest teilgehärteten dreidimensionalen Körpers.

15    2. Verfahren nach Anspruch 1 umfassend weiterhin die folgenden Schritte:

- e1) Nachhärtung des teilgehärteten dreidimensionalen Körpers in einem Ofen oder mittels Mikrowellen und erst nachfolgende Entfernung der ungebundenen Formstoffmischung oder
- e2) Entfernen der ungebundenen Formstoffmischung von der zumindest teilgehärteten Gießform.

25    3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der feuerfeste Formgrundstoff Quarz-, Zirkon- oder Chromerzsand, Olivin, Vermiculit, Bauxit, Schamotte, Glasperlen, Glasgranulat, Aluminiumsilikatmikrohohlkugeln und deren Mischungen umfasst, insbesondere mit überwiegend runder Partikelform, und vorzugsweise zu mehr als 50 Gew.% aus Quarzsand, bezogen auf den feuerfesten Formgrundstoff, besteht.

30    4. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei größer 80 Gew.%, vorzugsweise größer 90 Gew.%, und besonders bevorzugt größer 95 Gew.%, der Formstoffmischung feuerfester Formgrundstoff ist.

35    5. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der feuerfeste Formgrundstoff mittlere Partikeldurchmesser von 100 µm bis 600 µm, bevorzugt zwischen 120 µm und 550 µm aufweist, bestimmt durch Siebanalyse.

6. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei weiterhin amorphes Siliziumdioxid zugesetzt wird, insbesondere der Formstoffmischung, vorzugsweise mit einer nach BET bestimmte Oberfläche zwischen 1 und 200 m<sup>2</sup>/g, vorzugsweise größer gleich 1 m<sup>2</sup>/g und kleiner gleich 30 m<sup>2</sup>/g, besonders bevorzugt von 5 kleiner gleich 15 m<sup>2</sup>/g.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das amorphe Siliziumdioxid aus der Gruppe bestehend aus: Fällungskieselsäure, flammhydrolytisch oder im Lichtbogen hergestelltem pyrogenen Siliziumdioxid, durch thermische Zersetzung von ZrSiO<sub>4</sub> hergestellt amorphen Siliziumdioxid, durch Oxidation von metallischem Silizium mittels eines sauerstoffhaltigen Gases hergestelltem Siliziumdioxid, Quarzglaspulver mit kugelförmigen Partikeln, das durch Schmelzen und rasches Wiederabkühlen aus kristallinem Quarz hergestellt wurde, und deren Mischungen ausgewählt ist und vorzugsweise durch thermische Zersetzung von ZrSiO<sub>4</sub> hergestelltes amorphes 10 Siliziumdioxid enthält oder daraus besteht.

8. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 6 oder 7, wobei das amorphe Siliziumdioxid in Mengen von 0,1 bis 2 Gew.%, vorzugsweise 0,1 bis 1,5 Gew.%, jeweils bezogen auf den feuerfesten Formgrundstoff eingesetzt wird.

9. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei das amorphe Siliziumdioxid einen Wassergehalt von kleiner 5 Gew.% und besonders bevorzugt kleiner 1 Gew.% aufweist.

10. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei das amorphe Siliziumdioxid partikuläres amorphes Siliziumdioxid ist, vorzugsweise mit einem mittleren durch dynamische Lichtstreuung bestimmten primären Partikeldurchmesser zwischen 0,05 µm und 10 µm, insbesondere zwischen 0,1 µm und 5 µm und besonders bevorzugt zwischen 0,1 µm und 2 µm.

11. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Resole in einer Menge von 0,8 bis 5 Gew. %, vorzugsweise von 1 bis 4 Gew. %, jeweils bezogen auf das Gewicht des feuerfesten Formgrundstoffs, zugesetzt werden.

12. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Körper nachträglich mit CO<sub>2</sub> gehärtet werden.

13. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Formstoffmischung eine / oder mehrere Basen enthält, bevorzugt Alkalihydroxide.
- 5 14. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Resole in Form einer wässrigen alkalischen Lösung eingesetzt werden, vorzugsweise mit einem Festkörperanteil von 30 bis 75 Gew.-%. und einem pH-Wert größer 12.
- 10 15. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Ester eine alkalisch hydrolysierbare Ester- oder Phosphatester-Verbindung ist.
16. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Körper eine Form oder ein Kern für den Metallguss ist.
- 15 17. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Bedrucken mit einem eine Vielzahl von Düsen aufweisenden Druckkopf erfolgt, wobei die Düsen vorzugsweise einzeln selektiv ansteuerbar sind.
- 20 18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei der Druckkopf zumindest in einer Ebenen von einem Computer gesteuert bewegbar ist und die Düsen das flüssige Bindemittel schichtweise auftragen.
19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, wobei der Druckkopf ein Drop-on-Demand Druckkopf mit Bubble-Jet oder Piezo-Technik ist.
- 25 20. Form oder Kern herstellbar nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 19 für den Metallguss, insbesondere den Eisen oder Aluminium-Guss.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/DE2015/000208

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
INV. B22C1/22 B28B1/00 B29C67/00  
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
B22C B29C B28B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 405 881 A (SCHNEIDER JAMES T [US] ET AL) 11 April 1995 (1995-04-11) cited in the application claim 1 -----	20
A	EP 1 638 758 B1 (EDERER INGO [DE]; HOECHSMANN RAINER [DE]) 12 August 2009 (2009-08-12) cited in the application paragraphs [0018], [0020], [0025]; claims 1-4 -----	1-20
X, P	WO 2014/166469 A1 (VOXELJET AG [DE]) 16 October 2014 (2014-10-16) page 14, paragraph 4; claims 1,2 -----	1,3



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

\* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
24 July 2015	06/08/2015
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Rischard, Marc

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No PCT/DE2015/000208
---

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5405881	A 11-04-1995	AU 670988 B2 AU 5606294 A BR 9307458 A CA 2149115 A1 EP 0668803 A1 JP H08506054 A TW 256851 B US 5405881 A WO 9411132 A1 ZA 9308380 A		08-08-1996 08-06-1994 13-10-1999 26-05-1994 30-08-1995 02-07-1996 11-09-1995 11-04-1995 26-05-1994 13-06-1994
EP 1638758	B1 12-08-2009	AT 439229 T EP 1638758 A2 ES 2331476 T3 US 2005017394 A1 US 2008237933 A1 WO 2004110719 A2		15-08-2009 29-03-2006 05-01-2010 27-01-2005 02-10-2008 23-12-2004
WO 2014166469	A1 16-10-2014	DE 102013005855 A1 WO 2014166469 A1		09-10-2014 16-10-2014

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2015/000208

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
 INV. B22C1/22 B28B1/00 B29C67/00  
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
 B22C B29C B28B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 405 881 A (SCHNEIDER JAMES T [US] ET AL) 11. April 1995 (1995-04-11) in der Anmeldung erwähnt Anspruch 1 -----	20
A	EP 1 638 758 B1 (EDERER INGO [DE]; HOECHSMANN RAINER [DE]) 12. August 2009 (2009-08-12) in der Anmeldung erwähnt Absätze [0018], [0020], [0025]; Ansprüche 1-4 -----	1-20
X, P	WO 2014/166469 A1 (VOXELJET AG [DE]) 16. Oktober 2014 (2014-10-16) Seite 14, Absatz 4; Ansprüche 1,2 -----	1,3



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

24. Juli 2015

06/08/2015

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Rischard, Marc

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2015/000208

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5405881	A	11-04-1995	AU	670988 B2		08-08-1996
			AU	5606294 A		08-06-1994
			BR	9307458 A		13-10-1999
			CA	2149115 A1		26-05-1994
			EP	0668803 A1		30-08-1995
			JP	H08506054 A		02-07-1996
			TW	256851 B		11-09-1995
			US	5405881 A		11-04-1995
			WO	9411132 A1		26-05-1994
			ZA	9308380 A		13-06-1994
<hr/>						
EP 1638758	B1	12-08-2009	AT	439229 T		15-08-2009
			EP	1638758 A2		29-03-2006
			ES	2331476 T3		05-01-2010
			US	2005017394 A1		27-01-2005
			US	2008237933 A1		02-10-2008
			WO	2004110719 A2		23-12-2004
<hr/>						
WO 2014166469	A1	16-10-2014	DE	102013005855 A1		09-10-2014
			WO	2014166469 A1		16-10-2014
<hr/>						