

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2018-120784

(P2018-120784A)

(43) 公開日 平成30年8月2日(2018.8.2)

(51) Int.Cl.
H01M 12/06 (2006.01)F1
H01M 12/06テーマコード (参考)
5H032

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願2017-12003 (P2017-12003)
(22) 出願日 平成29年1月26日 (2017.1.26)(71) 出願人 000003207
トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地
(71) 出願人 301023238
国立研究開発法人物質・材料研究機構
茨城県つくば市千現一丁目2番地1
(71) 出願人 504176911
国立大学法人大阪大学
大阪府吹田市山田丘1番1号
(74) 代理人 100104499
弁理士 岸本 達人
(74) 代理人 100101203
弁理士 山下 昭彦
(74) 代理人 100129838
弁理士 山本 典輝

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 リチウム空気電池用電解液

(57) 【要約】

【課題】リチウム空気電池の放電容量を向上することができる非水電解液を提供する。

【解決手段】本発明のリチウム空気電池用の非水電解液は、添加剤としてアンモニウムビス(トリフルオロスルホニル)イミド(NH_4TFSI)を含有する。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

リチウム空気電池用の非水電解液であって、
前記非水電解液は、添加剤としてアンモニウムビス(トリフルオロスルホニル)イミド(NH_4TFSI)を含有するリチウム空気電池用の非水電解液。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、リチウム空気電池用電解液に関する。

【背景技術】

10

【0002】

リチウム空気電池とは、金属リチウムを負極活物質とし、空気中の酸素を正極活物質とする電池である。リチウム空気電池では、リチウムと酸素からリチウム酸化物が生じる反応に伴い放電を行う。酸素は空気から得られるため、正極活物質を電池に貯蔵する必要がなく理論的な放電容量が極めて高いという特徴がある。

【0003】

特許文献 1 には、酸素の酸化還元触媒を有する正極と、Na、K、Rb、Cs、Fr のうちのいずれか 1 以上を含有する被膜が形成されたリチウム系材料を負極活物質として有する負極と、前記正極と前記負極との間に介在し、リチウムイオンを伝導するイオン伝導媒体と、を備えた非水系空気電池が記載されている。特許文献 1 には、負極活物質であるリチウムの表面がアルカリ金属含有被膜で覆われていることにより、放電時に、不可逆容量が大きくなる原因となる水酸化リチウムの生成を抑制することができる旨記載されている。

20

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開 2012-156114 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

30

しかしながら、リチウム空気電池では、放電反応の中間体として生じる LiO_2 が正極に析出・蓄積して正極と空気の接触を遮断し、負極活物質である金属リチウムを消費しきる前に放電反応が停止してしまう等の理由から、放電容量が理論値より低下するという問題が生じる場合があった。

本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、リチウム空気電池の放電容量を向上することができる電解液を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明のリチウム空気電池用の非水電解液は、添加剤としてアンモニウムビス(トリフルオロスルホニル)イミド(NH_4TFSI)を含有する。

40

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、リチウム空気電池の放電容量を向上することができる非水電解液を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図 1】電解液への NH_4TFSI の添加量とリチウム空気電池の放電容量の関係を示すグラフである。

【図 2】電解液中における LiO_2 の状態を示した模式図である。

【発明を実施するための形態】

50

【0009】

本開示の電解液は、リチウム空気電池用の非水電解液である。

本開示のリチウム空気電池用電解液（以下、単に本開示の電解液と称することがある。）で使用する電解質は、リチウム空気電池用の非水電解液の使用できるものであれば、特に制限はなく、例えば、イミド酸化合物のリチウム塩、無機リチウム塩などが挙げられる。イミド酸化合物のリチウム塩を用いる場合には、例えば、リチウムビス（フルオロスルホニル）イミド（ LiFSI ；CAS No. 171611-11-3）、リチウムビス（トリフルオロスルホニル）イミド（ LiTFSI ；CAS No. 90076-65-6）、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム（ LiTfO ；CAS No. 33454-82-9）、及び、トリフルオロ酢酸リチウム（ LiFSA ；CAS No. 2923-17-3）などが挙げられる。

10

【0010】

本開示の電解液で使用する溶媒は、リチウム空気電池用の非水電解液の使用できる非水系の溶媒であれば、特に制限はなく、例えば、有機系溶媒やイオン液体などが挙げられる。イオン液体を用いる場合には、ジエチル・メチル・（2-メトキシエチル）アンモニウムビス（トリフルオロスルホニル）イミド（ DEME-TFSI ；CAS No. 464927-84-2）を使用することが好ましい。

【0011】

本開示の電解液は、添加剤としてアンモニウムビス（トリフルオロスルホニル）イミド（ NH_4TFSI ；CAS No. 165324-08-3）を含有する。

20

本開示の電解液は、添加剤として NH_4TFSI を含有することで、放電反応の中間体として生じる LiO_2 が、正極等に析出・蓄積することを阻害することができる。

【0012】

本開示の電解液が、添加物として NH_4TFSI を含有することで、リチウム酸化物の正極への析出・蓄積を阻害できる理由は定かではないが、非水電解液中における LiO_2 の存在状態が変化したためであると推定される。

すなわち、添加剤として NH_4TFSI を含有しない電解液では、下記式（1）に示す電気化学反応により生じた放電反応の中間体である LiO_2 は、電解液中で溶解することができず、析出する場合がある。




30

これに対し、添加剤としてアンモニウム塩である NH_4TFSI を含有する本開示の電解液では、図2に示すように、アンモニウムイオン（ NH_4^+ ）が配位子となってリチウムイオンを中心とする溶媒和錯体を形成するため、 LiO_2 が溶解しやすい状態となり、電極表面への LiO_2 の析出を抑制することができると考えられる。

【0013】

溶解状態の中間体である LiO_2 からは、下記式（2）に示す反応により、放電反応の最終生成物である Li_2O_2 が生成される。



そのため、本開示の電解液を使用したリチウム空気電池では、正極の放電反応において、中間体である LiO_2 の溶解が促進されることで、最終生成物である Li_2O_2 による電極表面の被覆が抑制されるため、放電容量を向上することができると考えられる。

40

【0014】

本開示の電解液が、添加剤として含有する NH_4TFSI の濃度にも特に制限はないが、10～300mMであることが好ましく、100～300mMであると更に好ましい。

【0015】

本開示の水電解液を用いることができるリチウム空気電池にも特に制限はなく、一次電池であっても、二次電池であってもよい。

【0016】

本開示の電解液の製造方法にも特に制限はなく、上記非水系の溶媒に、 NH_4TFSI を溶解してから上記電解質してもよいし、上記電解質を溶解してから NH_4TFSI して

50

もよいし、 NH_4TFSI と上記電解質を同時に溶解してもよい。

【実施例】

【0017】

[実施例1]

1. リチウム空気電池用非水電解液の調製

LiTFSI の濃度(LiTFSI /電解液)が 0.5mol/L となるように LiFSI (キシダ化学株式会社製)を DEME-TFSI (関東化学株式会社製)に混合した。前記混合液に、添加剤として NH_4TFSI (三菱マテリアル株式会社製)を 10mmol/L となるように添加した。

【0018】

10

2. 放電容量測定用リチウム空気電池の作製

集電体として厚さ $200\mu\text{m}$ のカーボンペーパー(東レ株式会社製)、集電助剤として 1mg/cm^3 の密度で含有するケッチェンブラック(KB 、 $\text{Lion Specialty Chemicals Co., Ltd.}$ 製)、及び、結着剤として $10\text{質量}\%$ 含有するポリテトラフルオロエチレン(PTFE 、シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社製)を用いた正極、厚さ $400\mu\text{m}$ の金属リチウム(本城金属株式会社)を用いた負極、並びに、1.で準備した電解液を含浸したグラスフィルター(製品名:ガラス繊維ろ紙、ワットマンジャパン株式会社製)であるセパレータを用いて、放電容量測定用のリチウム空気電池を作製した。

【0019】

20

3. リチウム空気電池の放電容量の測定

2.で準備した放電容量測定用のリチウム空気電池を用いて、電流密度 $50\mu\text{A/cm}^2$ の条件で放電を開始し、放電電圧が 2.3V に低下する時点までの容量を放電容量とした。

【0020】

[実施例2]

添加剤である NH_4TFSI の濃度を 100mmol/L となるように添加した以外は、実施例1と同様に実施例2の電解液を作製し、放電容量を測定した。

[実施例3]

添加剤である NH_4TFSI の濃度を 300mmol/L となるように添加した以外は、実施例1と同様に実施例3の電解液を作製し、放電容量を測定した。

30

[比較例1]

添加剤である NH_4TFSI を添加しなかったこと以外は、実施例1と同様に比較例1の電解液を作製し、放電容量を測定した。

【0021】

(結果と考察)

放電容量の測定結果を図1に示す。

図1に示すように、 NH_4TFSI を添加しなかった比較例1の電解液を使用した空気電池では、放電容量が 1.7mAh と少なかった。

これに対し、 NH_4TFSI を添加した実施例1から3の電解液を使用した空気電池では、放電容量が比較例1の空気電池と比較して、大幅に向上した。各放電容量は、実施例1(10mmol/L)で 2.4mAh 、実施例2(100mmol/L)で 2.9mAh 、実施例3(300mmol/L)で 3.1mAh であり、 NH_4TFSI の添加量が 100mmol/L 付近で、放電容量の向上効果が飽和する傾向が認められた。

40


添加剤としてアンモニウム塩である NH_4TFSI を含有する実施例1~3の電解液を用いたリチウム空気電池では、アンモニウムイオンが配位子となってリチウムイオンを中心とする溶媒和錯体を形成して溶解しやすい状態となり、放電反応の中間体として生成した LiO_2 の電解液への溶解を促進することができたため放電容量が向上したと考えられる。

【0022】


50

以上の結果より、添加剤としてアンモニウムビス(トリフルオロスルホニル)イミド(NH_4TFSI)を含有する本開示の非水電解液を用いたリチウム空気電池では放電容量が向上することが証明された。

【図 1】



【図 2】



フロントページの続き

(72)発明者 錦織 英孝

愛知県豊田市トヨタ町 1 番地 トヨタ自動車株式会社内

(72)発明者 松田 翔一

茨城県つくば市千現一丁目 2 番地 1 国立研究開発法人物質・材料研究機構内

(72)発明者 中西 周次

大阪府吹田市山田丘 1 番 1 号 国立大学法人大阪大学内

F ターム(参考) 5H032 AA02 AS02 CC17 EE11 EE20