



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 874591
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ C 04 B ^{28/14}~~26/00~~, 14/18//C 04 B 14/28, *
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 19.10.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 19.10.87
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan US87/00156
(30) Etuoikeus-Prioritet 20.02.86 US 831973

(71) Hakija/Sökande: *United States Gypsum Company*, 101 South Wacker Drive, Chicago, Ill., USA

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Struss, Arthur William 2. Williams, Terrance Lee 3. Eby, Lawrence Thornton

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Kevyt liitosmassa, jolla on parannettu maalattavuus. Lätt fogmassa med förbättrad målbarhet.

(57) Tiivistelmä

Paisutettu perliitti, joka on päällystetty koostumuksella, joka tekee perliitin vettä läpäisemättömäksi, sekä tätä sisältävä saumauskitti. Perliitti jauhetaan ennen paisuttamista niin, että sen jälkeen paisutetun perliitin keskimääräinen osakoko on välillä noin 50 - noin 70 mikronia, jolloin perliitistä muodostetulla saumauskitillä on suurempi yhdenmukaisuus maalin kiillon ulkonäössä saumauskitin maalatun pinnan ja kipsisen rakennuslevyn, johon saumauskittiä on käytetty, maalatun pinnan välillä.

(57) Sammandrag

Expanderad perlit, vilken överdragits med en komposition för görande av perliten ogenomtränglig för vatten, och en fogmassa, vilken innehåller denna. Perliten malas före expansionen för erhållande av efteråt expanderad perlit med en medelpartikel storlek av ca 50-70 mikron, varvid fogmassan, vilken utformats av perliten, har större enhetlighet visavi glansen mellan den målade ytan av fogmassan och den målade ytan av gipspanelen, på vilken fogmassan anbringats.