

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102704104 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 03

---

(21) 申请号 201210081504. 1

(22) 申请日 2012. 03. 26

(71) 申请人 寿县利顺纺织品有限公司

地址 232200 安徽省六安市寿县大顺镇工业园区

(72) 发明人 吴谦善

(74) 专利代理机构 安徽信拓律师事务所 34117

代理人 娄尔玉

(51) Int. Cl.

D02G 3/04 (2006. 01)

D02G 3/24 (2006. 01)

---

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种环保腈纶纱配方

(57) 摘要

一种环保腈纶纱配方，涉及纺织技术领域，由膨体腈纶、固体腈纶及粘胶组成，其特征在于：所述膨体腈纶、固体腈纶及粘胶在配方中所占的重量百分比为：膨体腈 10-15%、固体腈纶 25-35%、粘胶 50-60%。本发明的配方提高了腈纶纱线的性能，使其手感更佳，舒适性、亲肤性能进一步提高，可大量代替纯毛纱线，在降低成本的同时减轻生态压力，能够更大范围的适应市场需求。

1. 一种环保腈纶纱配方,由膨体腈纶、固体腈纶及粘胶组成,其特征在于:所述膨体腈纶、固体腈纶及粘胶在配方中所占的重量百分比为,

膨体腈纶 10-15%

固体腈纶 25-35%

粘胶 50-60%。

## 一种环保腈纶纱配方

### 技术领域

[0001] 本发明涉及纺织技术领域，具体涉及一种环保腈纶纱配方。

### 背景技术

[0002] 腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名，国外则称为“奥纶”、“开司米纶”。通常是指用 85% 以上的丙烯腈与第二和第三单体的共聚物，经湿法纺丝或干法纺丝制得的合成纤维。丙烯腈含量在 35% ~ 85% 之间的共聚物纺丝制得的纤维称为改性聚丙烯腈纤维。聚丙烯腈纤维的性能极似羊毛，弹性较好，伸长 20% 时回弹率仍可保持 65%，蓬松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高 15%，有合成羊毛之称。强度为 22.1 ~ 48.5 CN/dtex，比羊毛高 1 ~ 2.5 倍。耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降 20%，可做成窗帘、幕布、篷布、炮衣等。能耐酸、耐氧化剂和一般有机溶剂，但耐碱性较差，纤维软化温度 190 ~ 230°C。腈纶纤维有人造羊毛之称。具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点，根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。目前腈纶纱与纯毛的物理指标相仿度不能满足市场要求，纺纱过程中各项指标及其可控程度低，使用过程中风格受限大，不能满足市场对腈纶纱提出的更高的舒适性、亲肤性的需求，腈纶纱对羊毛的可替代性不足。

### 发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于提供一种具有很好柔软性、很好回弹性及耐热性的环保腈纶纱配方。

[0004] 本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

[0005] 一种环保腈纶纱配方，由膨体腈纶、固体腈纶及粘胶组成，其特征在于：所述膨体腈纶、固体腈纶及粘胶在配方中所占的重量百分比为，

[0006] 膨体腈纶 10~15%

[0007] 固体腈纶 25~35%

[0008] 粘胶 50~60%。

[0009] 本发明的有益效果是：本发明的配方提高了腈纶纱线的性能，使其手感更佳，舒适性、亲肤性能进一步提高，可大量代替纯毛纱线，在降低成本的同时减轻生态压力，能够更大范围的适应市场需求。

[0010] 具体实施方式

[0011] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施例，进一步阐述本发明。

[0012] 一种环保腈纶纱配方，由膨体腈纶、固体腈纶及粘胶组成，其中膨体腈纶、固体腈纶及粘胶在配方中所占的重量百分比为，

[0013] 膨体腈纶 13%

[0014] 固体腈纶 32%

[0015] 粘胶 55%。

[0016] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。