

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 2825/89 A

Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr. : 2825/89 (51) Int.Cl. 5: B 29 D 9/00
(22) Indleveringsdag:.... 09 jun 1989 B 32 B 31/00
(24) Løbedag:..... 09 jun 1989 B 29 C 47/04
(41) Alm. tilgængelig:.... 10 dec 1989
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 09 jun 1988 US 204485
(71) Ansøger: *American National Can Company, 8770 West Bryn Mawr Avenue;
Chicago; Illinois 60631, US
(72) Opfinder: Robert John *Blemberg, 617 Wild Rose Lane; Neenah; Wisconsin
54915, US
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Frederiksberg Allé 26, 1820,
Frederiksberg

- (54) Flerlagsarkmateriale, fremgangsmåde til fremstilling heraf, apparat til
anvendelse herved samt emballage fremstillet af samme
(57) Sammendrag

2825-89

Fremgangsmåde og apparat til fremstilling af et flerlaget arkmateriale hvor den tid, hvor en følsom polymersmeltestrøm er i berøring med metal, er minimeret. Fremgangsmåden omfatter, at den følsomme smeltestrøm indkapsles med en anden polymersmeltestrøm, fortrinsvis med en lavere viskositet ved udløbet af apparatet, der frembringer den følsomme smeltestrøm. Når den indkapslende smeltestrøm har en lavere viskositet end den følsomme smeltestrøm, benyttes fortrinsvis et transportorgan mellem indkapslingsorganet og matricen, hvorved tykkelsesvariationer om omkredsen af den indkapslede smeltestrøm reduceres.

2825-89




FIG.2