

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5100940号  
(P5100940)

(45) 発行日 平成24年12月19日(2012.12.19)

(24) 登録日 平成24年10月5日(2012.10.5)

|                   |                  |            |
|-------------------|------------------|------------|
| (51) Int.Cl.      |                  | F I        |
| <b>C09K 19/16</b> | <b>(2006.01)</b> | C09K 19/16 |
| <b>C09K 19/12</b> | <b>(2006.01)</b> | C09K 19/12 |
| <b>C09K 19/20</b> | <b>(2006.01)</b> | C09K 19/20 |
| <b>C09K 19/30</b> | <b>(2006.01)</b> | C09K 19/30 |
| <b>C09K 19/34</b> | <b>(2006.01)</b> | C09K 19/34 |

請求項の数 3 外国語出願 (全 27 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-303113 (P2001-303113)  
 (22) 出願日 平成13年9月28日 (2001. 9. 28)  
 (65) 公開番号 特開2002-180048 (P2002-180048A)  
 (43) 公開日 平成14年6月26日 (2002. 6. 26)  
 審査請求日 平成20年9月26日 (2008. 9. 26)  
 (31) 優先権主張番号 10060100.6  
 (32) 優先日 平成12年12月4日 (2000. 12. 4)  
 (33) 優先権主張国 ドイツ (DE)

(73) 特許権者 591032596  
 メルク パテント ゲゼルシャフト ミット  
 ベシュレンクテル ハフツング  
 Merck Patent Gesell  
 schaft mit beschrae  
 nkter Haftung  
 ドイツ連邦共和国 デー-64293 ダ  
 ルムシュタット フランクフルター シュ  
 トラーセ 250  
 Frankfurter Str. 25  
 0, D-64293 Darmstadt  
 , Federal Republic o  
 f Germany

(74) 代理人 100102842  
 弁理士 葛和 清司

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 液晶性媒体

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】


一般式 ( I ) の化合物の 1 または 2 種以上を 3 - 25 重量%、一般式 ( II ) - ( V I I ) の化合物の 1 または 2 種以上を 30 - 85 重量% および一般式 ( I X ) - ( X V ) の化合物の 1 または 2 種以上を 10 - 60 重量% 含有する、前記液晶媒体。

【化 1】




(ただし R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> は互いに独立して、水素原子、1 - 7 個の炭素原子を有するアルキルまたはアルコキシ基、または 2 - 7 個の炭素原子を有するアルケニル基である)

【化 2】




(II)


【化3】




(III)




(IV)




(V)



(VI)



(VII)



(VIII)







10

20

30

40

## 【化4】



(ただしR、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>は互いに独立であって、水素原子、1 - 7個の炭素原子を有するアルキルまたはアルコキシ基、または2 - 7個の炭素原子を有するアルケニル基であり、L、L<sup>1</sup>、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>は互いに独立して、水素またはフッ素原子であり、Xはフッ素原子、OCF<sub>3</sub>、OCHF<sub>2</sub>またはNCSであり、Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>はそれぞれ互いに独立して、単結合、-COO-、-CF<sub>2</sub>O-、OCF<sub>2</sub>-、-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-、-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-、-CH<sub>2</sub>O-、-OCH<sub>2</sub>-または-CH=CH-である)

## 【請求項2】

一般式(II)、(III)、(IV)、(V)、(VII)、(VIII)および(IX)の化合物として、一般式(IIa) - (IXa)の化合物を含む、請求項1に記載の液晶性媒体。


10

20


30

40

【化5】




(IIa)




(IIIa)

10




(IVa)

20




(Va)


【化6】




10





20








30



40



## 【化7】



(ただしRは水素原子、1 - 7個の炭素原子を有するアルキルまたはアルコキシ基、または2 - 7個の炭素原子を有するアルケニル基である)

## 【請求項3】

請求項1または2に記載の液晶性媒体を含む電気光学ディスプレイ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

本発明は液晶性媒体とその媒体を含む電気光学的ディスプレイに関する。

その様な物質の光学特性が印加電圧によって影響を受けることが出来るので、液晶は特にディスプレイ素子内の誘電体として使用されている。液晶に基づく電気光学素子は当業者

には極めてよく知られており、種々の効果の元になることが出来る。そのような素子の例はダイナミックスキャタリングを有するセル、DAPセル（配列層の変形）、ゲスト/ホストセル、ねじれネマチック構造を有するTNセル、STNセル（スーパーツイストネマチック）、SBEセル（スーパー複屈折効果）、OMIセル（光学コード干渉）を含んでいる。最も普通のディスプレイ素子はシャット-ヘルフリッチ効果に基づいており、ねじれネマチック構造を有する。

【0002】

液晶素材は一般的には良好な化学的および熱的安定性と電場と電磁波放射に対する良好な安定性を持ってなくてはならない。更に、液晶素材は低い粘度を持つべきであり、セル中では短い応答時間、低いしきい値、高いコントラストを起こすべきである。

10

【0003】

更に、標準的な動作温度では、すなわち室温以下、以上の出来るだけ広い範囲内で、これら液晶素材は上記のセルについては適度な中間相、例えばネマチック中間相を持つべきである。原則として液晶は多数の成分の混合物として使用されるので、互いに容易に混合可能であることは成分にとって重要である。セルタイプと利用分野によって変動するが、電気伝導度、誘電異方性、光学異方性のようなその他の特性は種々の要求に合致してなくてはならない。

【0004】

例えば、ねじれたネマチック構造を有するセルのための素材は正の誘電異方性と低い電気伝導度を示すべきである。

20

例えば、個々のピクセルを切り替えるための集積した非線形素子を含むマトリックス液晶ディスプレイ（マトリックスLCD）は理想的には大きな正の誘電異方性、広範囲のネマチック相、比較的低い複屈折、極めて高い抵抗率、良好なUVおよび温度安定性、低い蒸気圧を持つ媒体を要求する。

【0005】

そのようなマトリックス液晶ディスプレイは公知である。別個の画素を個々に切り替えるための適当な非線形素子はアクティブ素子（すなわちトランジスター）並びにバリスターまたはダイオードの様なパッシブ素子を含んでいる。そのような配置をアクティブマトリックスとして引用する。

【0006】

有望なTFT（薄いフィルムトランジスター）ディスプレイでは、利用されている電気光学効果は通常はTN効果である。CdSeのような化合物半導体から成るTFTの間にはまた多結晶性のまたは非晶性ケイ素の基板の上のTFT間には差がある。

30

【0007】

TFTマトリックスをディスプレイのガラス板一枚の内側に適用し、一方ではその内側上の他のガラス板が透明な対電極をつけている。画素電極の大きさと比較するならば、そのTFTはきわめて小さく、像を妨害することはほとんどない。この技術を完全な色付き画像表示に拡大することが出来て、フィルター素子を1対1配列の中では切り替え可能な像素子に対面して設置するようにして赤、緑、青フィルターのモザイクを配列する。TFTディスプレイは通常は透過光の中に交差偏光子を含むTNセルとしての機能を果たしており、背面照光射を利用している。

40

【0008】

このタイプのマトリックスLCDはディスプレイとしてノート型コンピューター、TVセット（ポケットテレビジョンセット）の中で、更に自動車または航空機生産に使用されている。その様な利用方法では、コントラストの角度依存性もこれらマトリックスLCDの切り替え時間も常に満足すべきものとなっていない。液晶混合物の不十分に高い抵抗率が問題を引き起こしている。抵抗が減少するにつれて、マトリックスLCDディスプレイのコントラストが悪化し、「残像（image-sticking）」の問題が生ずることもある。ディスプレイの内部表面との相互作用によって、液晶混合物の抵抗率は一般的にはマトリックスLCDの寿命全体にわたって減少する故に、許容できる使用寿命に達するためには高い（

50

当初の) 抵抗は極めて重要である。特に低いしきい電圧を有する混合物では現在までは極めて高い抵抗率に達することは不可能であった。その理由は高い正の誘電異方性を持つ液晶性媒体は一般的にはより高い電導度を示すからである。更に、温度上昇と共に、熱露出および/またはUV光に露出後に、抵抗率が出来るだけ低い増加を示す事が重要である。

【0009】

ディスプレイにとって短い切り替え時間に達するためには、その混合物は小さい回転粘度を更に持って無くてはならない。更に、液晶性層の層厚さを減少するにつれて切り替え時間も減少する。小さい層厚さに達するためには、最大限可能な複屈折  $n$  を有する液晶性媒体が必要になる。低温においてさえも使用可能なディスプレイには例えば、戸外で、車中で、航空機内の使用には、その要求は低温でさえも生ずる結晶化相および/またはスメクチック相を起こさないこと、及び粘度温度依存性を出来るだけ小さくすることである。先行技術のマトリックスLCDは現在の要求に合致していない。

10

【0010】

従って、極めて高い抵抗率、同時に広範囲の動作温度範囲、低温においてさえも短い切り替え時間、低いしきい値電圧を持つマトリックスLCD、ただしこれらの欠点を持たないかまたはこれらの欠点を僅かにしか持たないLCDに対する大きな需要がなお存在している。

【0011】

この目的のために以下の特性を持つ液晶性媒体が好ましい

20

- ディ스플레이が低温でさえも使用可能であるようにネマチック相ドメインを特に低温に拡張する、低い粘度温度依存性に拡張する
- ディ스플레이の長い使用寿命を達成するためにUV照射に対する高い抵抗力
- 低いしきい値電圧  $V_{th}$  に達するための高い正の誘電異方性
- 短い切り替え時間に達するための低い回転粘度  $\eta_1$
- 短い切り替え時間に達するために小さい層厚さを有して使用するための高い  $n$


【0012】

本発明の目的は他の限定事項には合致しながら、極めて高い抵抗率、低いしきい値電圧、短い切り替え時間を示すマトリックスLCD、TNまたはSTNディスプレイのための液晶性媒体を提供することである。

30

この目的は一般式(I)の1または2種以上の化合物と付加的にさらなる液晶性化合物を含む液晶性媒体によって達成される。

【化8】



40

(ただし  $R^1$ 、 $R^2$  は互いに独立して、水素原子、1 - 7個の炭素原子を有するアルキルまたはアルコキシ基、または2 - 7個の炭素原子を有するアルケニル基である)

【0013】


さらなる液晶性化合物として一般式(II) - (XV)の1種以上の化合物を含む本発明

50

による液晶性媒体


【0014】

【化9】




(II)

10




(II)




(IV)

20




(V)

30



(VI)

40









(VII)

【0015】

【化10】

50




(ただしR、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>は互いに独立して、水素原子、1 - 7個の炭素原子を有するアルキルまたはアルコキシ基、または2 - 7個の炭素原子を有するアルケニル基であり、L、L<sup>1</sup>、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>は互いに独立して、水素またはフッ素原子であり、Xはフッ素原子、OCF<sub>3</sub>、OCHF<sub>2</sub>、CNまたはNCSであり、Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>はそれぞれ互いに独立であり、単結合、-COO-、-CF<sub>2</sub>O-、OCF<sub>2</sub>-、-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-、-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-、-CH<sub>2</sub>O-、-OCH<sub>2</sub>-または-C(H)=CH-である)

【0016】

好ましい態様では、一般式(I I)、(I I I)、(I V)、(V)、(V I I)および 50







(VIII)の化合物として本発明における液晶性媒体は一般式(IIa) - (IXa)の化合物を含む。

【化11】









【0017】

【化12】





【 0 0 1 8 】

【 化 1 3 】



【 0 0 1 9 】

【 化 1 4 】



10

(ただし R は水素原子、1 - 7 個の炭素原子を持つアルキルかアルコキシ基または 2 - 7 個の炭素原子を持つアルケニル基である)

【0020】

R、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> は 1 - 7 個の炭素原子を有するアルキル基またはアルコキシ基であり、直鎖または枝分かれしていてもよい。好ましくは直鎖であり、2、3、4、5、6 または 7 個の炭素原子を有し、従って好ましくはエチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ、ペントキシ、ヘキソキシ、またはヘプトキシである。

20

【0021】








R、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> は 2 - 7 個の炭素原子を有するアルケニル基であって、直鎖または枝分かれしていてもよい。好ましくは直鎖であり、従って特に、ビニル、プロプ - 1 - エニル、プロプ - 2 - エニル、ブツ - 1 - エニル、ブツ - 2 - エニル、ブツ - 3 - エニル、ペント - 1 - エニル、ペント - 2 - エニル、ペント - 3 - エニル、ペント - 4 - エニル、ヘクス - 1 - エニル、ヘクス - 2 - エニル、ヘクス - 3 - エニル、ヘクス - 4 - エニル、ヘクス - 5 - エニル、ヘプト - 1 - エニル、ヘプト - 2 - エニル、ヘプト - 3 - エニル、ヘプト - 4 - エニル、ヘプト - 5 - エニル、ヘプト - 6 - エニルである。

【0022】

一般式 (I I) - (X V) の化合物の例は以下の化合物 (n = 1 - 7, m = 1 - 7) である

30

【化15】

**PCH-nF****PCH-nN.F.F****Du-n-S****B-nN****CCP-nOCF<sub>3</sub>****CCP-nF.F.F****CCP-nOCF<sub>2</sub>.F.F**

【 0 0 2 3 】


【 化 1 6 】

10


20

30


40



CCZU-n-F


ECCP-nOCF<sub>3</sub>

10




BCH-nF.F

20




CGU-n-F

30



CUP-nF.F







40



BCH-nS.F.F

【 0 0 2 4 】

【 化 1 7 】

**PGU-nF****CC-n-V****CC-n-V1****CCG-V-F****BCH-nF.F.F****CCQU-n-F**

【 0 0 2 5 】



【 化 1 8 】

10



20

30



40

**PCH-n****PCH-nm**


10

**PCH-n01****PCH-n02**


20

**CCP-V-1****BCH-32**

30



**BCH-52**

40



**CCOC-nm**

【 0 0 2 6 】


【 化 1 9 】

**CBC-33****CBC-53**



10

**CBC-33F****CBC-53F**

20

**CBC-55F**

30

**CCGU-3-F****CCCU-5-F**

40

**【 0 0 2 7 】**

本発明による液晶性媒体は好ましくは一般式 ( I ) の化合物を 3 - 2 5 重量%含む。特に好ましくは本発明による液晶性媒体は一般式 ( I ) の化合物を 3 - 2 5 重量%、一般式 ( I I ) - ( V I I I ) の化合物を 0 - 9 0 重量%、一般式 ( I X ) - ( X V ) の化合物を 1 0 - 9 0 重量%含有する。これらの化合物は合計して 1 0 0 % に達する。

50

特別な態様においては、本発明による液晶媒体は一般式 ( I ) の化合物を 3 - 25 重量%、一般式 ( I I ) - ( V I I I ) の化合物を 30 - 85 重量%、一般式 ( I X ) - ( X V ) の化合物を 10 - 60 重量%含有する。

更に特別な態様では、本発明による液晶性媒体は一般式 ( I ) の化合物を 5 - 25 重量%、一般式 ( I X ) - ( X V ) の化合物を 75 - 95 重量%含有する。

【 0028 】

( I ) - ( X V ) の化合物は文献 (例えば、ハウベン-ワイル (Houben - Weyl) 著、有機化学の方法 (Methoden der Organischen Chemie)、Georg-Thieme 出版社 Stuttgart の様な標準的な教科書) 記載の様なそれ自身公知の方法で、公知なしかもこれらの反応に適した反応条件下で特異的に製造できる。このことはそれ自身公知ではあるが、特にここでは言及しない変法も含むこととする。式 I の化合物は本特許出願に記載したようにしても合成できる。

10

【 0029 】

本発明は本発明による液晶性媒体を含有する電気光学ディスプレイに関し (境と共にセルを形成している 2 枚の面平行基板、基板上の個々のピクセルを切り替えるための集積した非線形素子、セル中に存在する正の誘電異方性と高い抵抗率を有する、ネマチック液晶混合物を有する特に S T N ディスプレイまたはマトリックス L C D )、更に電気光学目的にこれらの媒体の使用に関する。

【 0030 】

本発明による液晶混合物は利用可能なパラメーター中のかんりの拡張を可能としている。透明点、回転粘度、光学異方性、しきい値電圧の到達可能な組み合わせは現存の先行素材より優れている。

20

高い透明点と低温におけるネマチック相を結びつけた低いしきい値電圧  $V_{th}$  と低い回転粘度のための要求は今までには満足に達成されていない。

【 0031 】

本発明による液晶混合物は、ネマチック相を - 20 にまで、好ましくは - 30、特に好ましくは - 40 にまで維持しながら、65 以上の、好ましくは 75 以上、特に好ましくは 80 以上の透明点、同時に 0.090、好ましくは 0.10、特に好ましくは 0.12 の複屈折、低い回転粘度に結びついた低いしきい値電圧を達成することが可能となり、それによって優れた S T N ディスプレイとマトリックス L C D が達成できる。

30

【 0032 】

偏光子、電極基板、表面処理を有する電極を含む本発明による S T N ディスプレイまたはマトリックス L C D の構造はそのようなディスプレイの標準的なデザインに相当する。本文脈の中では、用語「標準的なデザイン」は包括的であり、追加としてマトリックス L C D のいかなる変更および改変をも含み、特にポリケイ素 T F T または M I M ディスプレイに基づくマトリックスディスプレイ素子を含んでいる。

【 0033 】

本発明によって使用することができる液晶混合物の製造はそれ自身通常の方法で行うことができる。原則としては、少量で使用する成分の希望量を主成分を構成している成分の中に、好ましくは温度を上げて、溶解する。その他の方法は有機溶媒、例えばアセトン、クロロフォルム、メタノール中にその成分を溶解した溶液を混合し、その後完全混合の後に、例えば蒸留によって溶媒を再び除去する。他の在来の方法で、例えばプレミックスを使用することによって混合物を製造する、同族体の混合物を製造する、またはいわゆる多重瓶 (multi-bottle) システムを使って製造することも可能である。

40

【 0034 】

誘電体は当業者に公知の、文献記載の添加物を更に含む事が出来る。例えば、多色染料とキーラルドーパント 0 - 15 重量%、好ましくは 0 - 10 重量% 添加することもできる。添加した個々の化合物は 0.01 ~ 6 重量%、好ましくは 0.1 ~ 3 重量% の濃度で使用する。たとえそうでも、液晶混合物の他の成分の濃度、すなわち、液晶性化合物またはメ

50

ソーゲン性化合物の濃度はこれらの添加物の濃度を考慮することなく特定する。


【0035】

本発明を以下の例によってより詳細に説明する。

例 A - F と比較例

例 A - F の中の一般式 ( 1 ) の化合物は以下の化合物を含む：

【化20】



IS-6433


IS-6942

10

20

比較例 1 では以下の化合物を IS - 6 4 3 3 の代わりに使用する。

【化21】



PVP-33

30

【0036】

例の中で使用した他の記号は発明の詳細な説明への導入の中で使用した記号に相当する。

特定の組成の液晶混合物を製造した。以下のデータをこれら混合物のために測定した。

スメクチック - ネマチック相転移の温度  $S \rightarrow N$  [ ]

透明点 [ ]

589 nm および 20 での光学異方性  $n$

20 での回転粘度  $\eta_1$  [mPas]

基板表面に直角をなす視覚方向での 10%、50%、90% 透過率のための電圧、 $V_{10}$

、 $V_{50}$ 、 $V_{90}$  [V]

1 kHz と 20 での誘電異方性

電気光学データを 20 での第一次極小 ( $d \cdot n = 0.5$ ) での TN セル内で測定した。

40

50

## 【 0 0 3 7 】

例 A

【表 1】

| 成 分                        | [wt%] | S → N:   | < -30°C   |    |
|----------------------------|-------|----------|-----------|----|
| PCH-5F                     | 3.20  | 透 明 点    | : 113.0°C |    |
| CCP-20CF <sub>2</sub> .F.F | 17.04 | Δε :     | +7.4      |    |
| CCP-30CF <sub>2</sub> .F.F | 16.00 | d · Δn : | 0.50      | 10 |
| CCP-50CF <sub>2</sub> .F.F | 17.04 |          |           |    |
| CUP-2F.F                   | 5.36  |          |           |    |
| CUP-3F.F                   | 5.36  |          |           |    |
| CBC-33F                    | 5.36  |          |           |    |
| CBC-53F                    | 5.36  |          |           |    |
| CBC-55F                    | 5.28  |          |           |    |
| IS-6433                    | 20.00 |          |           | 20 |

## 【 0 0 3 8 】

例 B

【表 2】

| 成 分                   | [wt%] | S → N:           | < -30°C  |    |
|-----------------------|-------|------------------|----------|----|
| CCP-2F.F.F            | 9.0   | 透 明 点            | : 71.0°C |    |
| CCP-3F.F.F            | 4.0   | Δn :             | +0.0707  |    |
| CCP-20CF <sub>3</sub> | 6.0   | Δε :             | +10.3    | 30 |
| CCP-30CF <sub>3</sub> | 6.0   | γ <sub>1</sub> : | 96       |    |
| CCP-40CF <sub>3</sub> | 5.0   | d · Δn :         | 0.50     |    |
| CCP-50CF <sub>3</sub> | 5.0   |                  |          |    |
| PCH-2N.F.F            | 5.0   |                  |          |    |
| PCH-3N.F.F            | 5.0   |                  |          |    |
| CCZU-2-F              | 7.0   |                  |          |    |
| CCZU-3-F              | 13.0  |                  |          | 40 |
| CCZU-5-F              | 6.0   |                  |          |    |
| CC-5-V                | 14.0  |                  |          |    |
| BCH-2F.F              | 6.0   |                  |          |    |
| B-2N                  | 5.0   |                  |          |    |
| IS-6433               | 4.0   |                  |          |    |

## 【 0 0 3 9 】

例 C

【表 3】

50

| 成分         | [wt%] | S → N:                 | < -30°C  |    |
|------------|-------|------------------------|----------|----|
| CC-3-V1    | 10.0  | 透明点                    | : 75.0°C |    |
| CC-5-V     | 18.0  | $\Delta n$ :           | +0.1488  |    |
| PCH-302    | 10.0  | $\Delta \varepsilon$ : | +9.0     |    |
| IS-6433    | 6.0   | $\gamma_1$ :           | 80       |    |
| PGU-2-F    | 9.0   | $d \cdot \Delta n$ :   | 0.50     |    |
| PGU-3-F    | 10.0  |                        |          | 10 |
| CGU-2-F    | 4.0   |                        |          |    |
| CCZU-2-F   | 5.0   |                        |          |    |
| CCZU-3-F   | 5.0   |                        |          |    |
| BCH-32     | 4.0   |                        |          |    |
| CCP-V-1    | 3.0   |                        |          |    |
| BCH-1S.F.F | 7.0   |                        |          |    |
| BCH-2S.F.F | 9.0   |                        |          | 20 |

例 D

【表 4】

| 成分      | [wt%] | S → N:               | < -20°C |    |
|---------|-------|----------------------|---------|----|
| PCH-32  | 19.8  | $\gamma_1$ :         | 72      |    |
| PCH-301 | 18.0  | $d \cdot \Delta n$ : | 0.50    |    |
| PCH-302 | 13.5  |                      |         | 30 |
| BCH-32  | 17.1  |                      |         |    |
| BCH-52  | 12.6  |                      |         |    |
| CBC-33  | 4.5   |                      |         |    |
| CBC-53  | 4.5   |                      |         |    |
| IS-6433 | 10.0  |                      |         |    |

【0040】

例 E

【表 5】

| 成分      | [wt%] | 透明点                    | : +56.0°C |  |
|---------|-------|------------------------|-----------|--|
| CC-5-V  | 20.0  | $\Delta n$ :           | +0.0994   |  |
| PCH-302 | 35.0  | $\Delta \varepsilon$ : | +6.1      |  |
| PCH-3   | 35.0  | $\gamma_1$ :           | 74        |  |
| CBC-33F | 10.0  | $d \cdot \Delta n$ :   | 0.50      |  |

例 F

50

【表 6】

| 成分      | [wt%] | 透明点                  | : | +62.0°C |    |
|---------|-------|----------------------|---|---------|----|
| IS-6433 | 20.0  | $\Delta n$ :         |   | +0.1307 |    |
| PCH-302 | 28.0  | $\Delta \epsilon$ :  |   | +5.6    |    |
| PCH-3   | 28.0  | $\gamma_1$ :         |   | 65      |    |
| CBC-33F | 8.0   | $d \cdot \Delta n$ : |   | 0.50    |    |
| CC-5-V  | 16.0  |                      |   |         | 10 |

比較例 1

【表 7】

| 成分      | [wt%] | 透明点                  | : | +60.0°C |    |
|---------|-------|----------------------|---|---------|----|
| PVP-33  | 20.0  | $\Delta n$ :         |   | +0.1316 |    |
| PCH-302 | 28.0  | $\Delta \epsilon$ :  |   | +5.3    |    |
| PCH-3   | 28.0  | $\gamma_1$ :         |   | 73      |    |
| CBC-33F | 8.0   | $d \cdot \Delta n$ : |   | 0.50    |    |
| CC-5-V  | 16.0  |                      |   |         | 20 |

【0041】

例 G

【表 8】

| 成分                     | [wt%] | 透明点          | 94.8 °C |    |
|------------------------|-------|--------------|---------|----|
| PCH-6F                 | 7.2   | $\gamma_1$ : | 112     |    |
| PCH-7F                 | 5.4   |              |         | 30 |
| CCP-20CF <sub>3</sub>  | 7.2   |              |         |    |
| CCP-30CF <sub>3</sub>  | 10.8  |              |         |    |
| CCP-40CF <sub>3</sub>  | 6.3   |              |         |    |
| PCH-5F                 | 9.0   |              |         |    |
| CCP-50CF <sub>3</sub>  | 9.9   |              |         |    |
| BCH-3F.F               | 10.8  |              |         |    |
| BCH-5F.F               | 9.0   |              |         |    |
| ECCP-30CF <sub>3</sub> | 4.5   |              |         |    |
| ECCP-50CF <sub>3</sub> | 4.5   |              |         | 40 |
| CBC-33F                | 1.8   |              |         |    |
| CBC-53F                | 1.8   |              |         |    |
| CBC-55F                | 1.8   |              |         |    |
| IS-6433                | 10.0  |              |         |    |

例 H

【表 9】

| 成分                     | [wt%] |                  |      |    |
|------------------------|-------|------------------|------|----|
| PCH-6F                 | 7.2   | 透明点              | 97.5 |    |
| PCH-7F                 | 5.4   | [°C]:            |      |    |
| CCP-20CF <sub>3</sub>  | 7.2   | γ <sub>1</sub> : | 111  |    |
| CCP-30CF <sub>3</sub>  | 10.8  |                  |      |    |
| CCP-40CF <sub>3</sub>  | 6.3   |                  |      |    |
| PCH-5F                 | 9.0   |                  |      | 10 |
| CCP-50CF <sub>3</sub>  | 9.9   |                  |      |    |
| BCH-3F.F               | 10.8  |                  |      |    |
| BCH-5F.F               | 9.0   |                  |      |    |
| ECCP-30CF <sub>3</sub> | 4.5   |                  |      |    |
| ECCP-50CF <sub>3</sub> | 4.5   |                  |      |    |
| CBC-33F                | 1.8   |                  |      |    |
| CBC-53F                | 1.8   |                  |      |    |
| CBC-55F                | 1.8   |                  |      | 20 |
| IS-6942                | 10.0  |                  |      |    |

【 0 0 4 2 】

例 I

【表 1 0】

| 成分                    | [wt%] |       |      |    |
|-----------------------|-------|-------|------|----|
| CC-3-V1               | 12.0  | 透明点   | 76.5 |    |
| CC-5-V                | 20.0  | [°C]: |      | 30 |
| CCG-V-F               | 2.0   |       |      |    |
| IS-6433               | 20.0  |       |      |    |
| PGU-2-F               | 10.0  |       |      |    |
| PGU-3-F               | 10.0  |       |      |    |
| CCZU-2-F              | 6.0   |       |      |    |
| CCZU-3-F              | 4.0   |       |      |    |
| BCH-3F.F.F            | 8.0   |       |      |    |
| CCP-20CF <sub>3</sub> | 8.0   |       |      | 40 |

## フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I  
**C 0 9 K 19/42 (2006.01)** C 0 9 K 19/42  
**G 0 2 F 1/13 (2006.01)** G 0 2 F 1/13 5 0 0

(72)発明者 ミヒヤエル・ヘックマイヤー  
 ドイツ連邦共和国 デー - 6 4 2 9 3 ダルムシュタット フランクフルター シュトラーセ 2  
 5 0

(72)発明者 ブリギッテ・シューラー  
 ドイツ連邦共和国 デー - 6 4 2 9 3 ダルムシュタット フランクフルター シュトラーセ 2  
 5 0

(72)発明者 マティアス・ブレーマー  
 ドイツ連邦共和国 デー - 6 4 2 9 3 ダルムシュタット フランクフルター シュトラーセ 2  
 5 0

審査官 仁科 努

(56)参考文献 特開平 0 8 - 3 2 5 1 7 4 ( J P , A )  
 特開平 0 9 - 2 4 1 6 4 4 ( J P , A )  
 特開平 0 9 - 2 0 8 9 5 8 ( J P , A )  
 特開平 0 5 - 3 2 0 6 5 0 ( J P , A )  
 特開平 0 3 - 0 4 1 0 3 7 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 2 - 3 5 7 8 0 1 ( J P , A )  
 特開平 1 0 - 2 4 5 5 5 7 ( J P , A )  
 特開平 0 8 - 1 5 7 8 2 6 ( J P , A )

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B名)

C09K 19/16  
 C09K 19/12  
 C09K 19/20  
 C09K 19/30  
 C09K 19/34  
 C09K 19/42  
 CAplus(STN)  
 REGISTRY(STN)  
 LiqCryst