

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和2年3月12日(2020.3.12)

【公開番号】特開2018-136361(P2018-136361A)

【公開日】平成30年8月30日(2018.8.30)

【年通号数】公開・登録公報2018-033

【出願番号】特願2017-28674(P2017-28674)

【国際特許分類】

G 02 B	5/20	(2006.01)
G 03 F	7/004	(2006.01)
G 03 F	7/027	(2006.01)
G 02 F	1/1335	(2006.01)
C 09 B	67/20	(2006.01)
C 08 F	8/44	(2006.01)
C 09 B	11/28	(2006.01)

【F I】

G 02 B	5/20	1 0 1
G 03 F	7/004	5 0 2
G 03 F	7/004	5 0 5
G 03 F	7/027	
G 02 F	1/1335	5 0 5
C 09 B	67/20	F
C 08 F	8/44	
C 09 B	11/28	C

【手続補正書】

【提出日】令和2年1月28日(2020.1.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0228

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0228】

(ガラス密着性試験方法)

上記の塗膜異物試験と同じ手順で試験基板を形成し、耐薬品性を確認することで評価した。得られた試験基板を、5%水酸化ナトリウム水溶液に25で30分浸漬し、浸漬前後のガラスへの密着性を目視観察により3段階で評価した。

—：全く剥離が認められない

—：わずかに剥離が認められる

×：剥離が認められる