【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成18年12月28日(2006.12.28)

【公開番号】特開2005-179086(P2005-179086A)
【公開日】平成17年7月7日(2005.7.7)
【年通号数】公開・登録公報2005-026
【出願番号】特願2003-418740(P2003-418740)
【国際特許分類】
Ｃ０１Ｂ　37/02　(2006.01)
Ａ６１Ｌ　9/01　(2006.01)
Ａ６１Ｌ　9/16　(2006.01)
Ｂ０１Ｊ　20/10　(2006.01)
Ｂ０１Ｊ　20/28　(2006.01)
Ａ６１Ｋ　8/19　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０１Ｂ　37/02
Ａ６１Ｌ　9/01　Ｂ
Ａ６１Ｌ　9/16　Ｄ
Ｂ０１Ｊ　20/10　Ａ
Ｂ０１Ｊ　20/28　Ｚ
Ａ６１Ｋ　7/00　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成18年11月14日(2006.11.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
（６）チトクロームＣの吸着率
ｐＨ４に調整した５００μｇ／ｍｌのチトクロームＣ水溶液を１００ｍｌ採取し、これに試料０．３ｇを投入して３０℃の恒温インキュベーターで１時間浸透後、５Ｃの濾紙を用いて濾過した。この濾液中のチトクロームＣの残量を分光光度計を用いて吸光度（波長４１０ｎｍ）を測定し、初期濃度との差から吸着率を求めた。