

24 stycznia 1927 r. 2

C22b, 19/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 4523.

Kl. 40 a 32

Schlesisches Kohlenforschungsinstitut der Kaiser Wilhelm - Gesellschaft
(Wrocław, Niemcy).

19/00

Sposób przetwarzania rudy cynkowej z koksem połowicznym.

Patent dodatkowy do patentu Nr 3734.

Zgłoszono 31 stycznia 1925 r.

Udzielono 24 marca 1926 r.

Pierwszeństwo: 7 marca 1924 r. (Niemcy).

Najdłuższy czas trwania patentu do 16 grudnia 1940 r.

W patencie Nr 3734 zastrzega się sposób wytapiania rudy, w którym zamiast koksu hutniczego stosuje się twardy koks połowiczny. Niniejszy wynalazek polega na stosowaniu sproszkowanego koksu połowicznego przy przetwarzaniu rudy cynkowej. Przetapianie rudy cynkowej uskutecznia się w ten sposób, że początkowo praży się ją, a następnie przetapia ze sproszkowanym koksem połowicznym.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób przetwarzania rudy cynkowej

według patentu Nr 3734, znamienny tem, że przy przetwarzaniu rudy cynkowej używa się sproszkowany koks połowiczny.

2. Sposób przetwarzania rudy cynkowej według zastrz. 1, znamienny tem, że do przetwarzania stosuje się uprzednio przeprażoną rudę cynkową.

Schlesisches
Kohlenforschungsinstitut
der Kaiser Wilhelm-
Gesellschaft.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.