

A22 c 13/
00



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 41447

Kl. 66 b, 16

Zbigniew Ulatowski

Skolimów, Polska

Marian Onufrowicz

Warszawa, Polska

Sposób wytwarzania jelit sztucznych

Patent dodatkowy do patentu nr 38712

Patent trwa od dnia 18 stycznia 1958 r.

Według patentu nr 38712 sklejanie krawędzi paska pergaminu w jelito odbywa się przez zwilżanie tych krawędzi kwasem siarkowym o stężeniu około 62° Bé.

Okazało się, że kwas siarkowy stężony może być zastąpiony z powodzeniem nieszkodliwym dla zdrowia kwasem fosforowym o podobnym stężeniu około 60° Bé.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania jelit sztucznych z papieru pergaminowego, według patentu nr 38712, znamienny tym, że zamiast kwasu siarkowego używa się kwas fosforowy o stężeniu około 60° Bé.

Zbigniew Ulatowski
Marian Onufrowicz

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych.