

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成19年3月15日(2007.3.15)

【公開番号】特開2005-261581(P2005-261581A)

【公開日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【年通号数】公開・登録公報2005-038

【出願番号】特願2004-76706(P2004-76706)

【国際特許分類】

A 47 C	31/02	(2006.01)
B 29 C	59/02	(2006.01)
B 32 B	5/18	(2006.01)
B 32 B	27/40	(2006.01)
B 68 G	7/05	(2006.01)
B 29 K	75/00	(2006.01)
B 29 L	9/00	(2006.01)
B 29 L	31/58	(2006.01)

【F I】

A 47 C	31/02	J
B 29 C	59/02	Z
B 32 B	5/18	
B 32 B	27/40	
B 68 G	7/05	Z
B 29 K	75:00	
B 29 L	9:00	
B 29 L	31:58	

【手続補正書】

【提出日】平成19年1月25日(2007.1.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

また、熱プレス時間は、30～150秒に設定することが好ましい。30秒未満では、凹凸模様をくっきり鮮明に形成し、かつ、表面につや消しのための微細凹凸模様を形成するのが困難になり、また、(a)表皮材と(b)軟質ポリウレタンフォーム、(c)裏布の一体化の強度が十分に得られなくなる。