

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成30年10月11日(2018.10.11)

【公表番号】特表2018-507921(P2018-507921A)

【公表日】平成30年3月22日(2018.3.22)

【年通号数】公開・登録公報2018-011

【出願番号】特願2017-529317(P2017-529317)

【国際特許分類】

C 08 L 25/12 (2006.01)

C 08 L 51/04 (2006.01)

C 08 L 71/02 (2006.01)

【F I】

C 08 L 25/12

C 08 L 51/04

C 08 L 71/02

【誤訳訂正書】

【提出日】平成30年8月28日(2018.8.28)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0070

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0070】

*耐化学性：1.7%のストレイン(strain)を有する曲率ジグ(jig)に、長さ200mm、幅12.7mm、厚さ3.2mmの試片を固定し、シンナー(thinner)を200 μ l塗布した後、試片にクラックが発生する時間(sec、秒)を測定した。