

C 04 B 7/48

F 27 D 19

Ans.nr.: 0040/85

Indleveret: 03 jan 1985

Løbedag: 03 jan 1985

Alm. tilgængelig: 04 jul 1985

Prioritet: 03 jan 1984 FR 8400022

*FIVES-CAIL BABCOCK; Paris, FR, *COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE SOCIETE ANONYME; Paris, FR.

Opfinder: Philippe *Benoit; FR, Alain *Chielens; FR, Christian *Chenu; FR.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Fremgangsmåde til fremstilling af cementklinker ved tørmetoden med præcalcinerings

SAMMENDRAG

40-85

For at forbedre driften af et sådant anlæg holder man den brændstofmængde, som tilføres brænderen (12) i ovnen (6) på en given værdi, som er summen af to led: et basisled (Q_2'), som er en funktion af den brændstofmængde (Q_1), som indsprøjtes i forcalcineringskammeret (4), og et korrektionsled (Q_2''), som er en funktion af en eller flere parametre, som repræsenterer tilstanden i klinkedannelseszonen.

