



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106218119 A

(43)申请公布日 2016.12.14

(21)申请号 201610732429.9

(22)申请日 2016.08.27

(71)申请人 江苏国润纱布科技有限公司

地址 214442 江苏省无锡市江阴市临港新城滨江西路2号1幢322室

(72)发明人 陈国银

(51)Int.Cl.

B32B 9/02(2006.01)

B32B 9/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

富有生机挺括衬衫领子面料

(57)摘要

本发明涉及一种富有生机挺括衬衫领子面料,包括领面(1),领面外依次设有第一领衬(2)、第二领衬(3)和衬料(4);领面采用棉纤维织成;第一领衬采用梭织面料,第二领衬采用梭织面料,为斜丝净衬。所述衬料背面设置有衬里织物层,该衬里织物层,包括印花织物的基布本体层和贴合在基布本体底部的衬层,基布本体由经纬纱相互编织而成且具有斜向的纹路,衬层和基布本体层之间设有热熔胶层,在基布本体层表面附有一绒毛层,绒毛层上面具有油墨印刷层。本发明使得领角经水洗不起翘变形,使面料挺括。本发明富有生机。



1.一种富有生机挺括衬衫领子面料,其特征在于:包括领面(1),所述领面(1)外依次设有第一领衬(2)、第二领衬(3)和衬料(4);所述领面(1)采用棉纤维织成;所述第一领衬(2)采用梭织面料,为直丝满衬,针织面料的纱线密度为 $28\text{tex} \times 28\text{tex}$,采用HDPE 粉点粘合衬;所述第二领衬(3)采用梭织面料,为斜丝净衬,针织面料的纱线密度为 $14\text{tex} \times 13\text{tex}$,采用HDPE 粉点粘合衬;所述衬料(4)采用圣麻纤维织成;所述衬料背面设置有衬里织物层,该衬里织物层,包括印花织物的基布本体层和贴合在基布本体底部的衬层,基布本体由经纬纱相互编织而成且具有斜向的纹路,衬层和基布本体层之间设有热熔胶层,在基布本体层表面附有一绒毛层,绒毛层上面具有油墨印刷层。

富有生机挺括衬衫领子面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,尤其涉及一种挺括衬衫领子面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 衬衫是服装中应用十分广泛的一种,不论是西装衬衫、休闲衬衫、还是工装衬衫,其独特的领型一直是人们的最爱,但是现在的人们穿着的衬衫,领子经洗涤后会变形,领角会起翘变形,影响穿着美观。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种挺括衬衫领子面料,有效防止衬衫经水洗领角起翘变形。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种富有生机挺括衬衫领子面料,包括领面,所述领面外依次设有第一领衬、第二领衬和衬料;所述领面采用棉纤维织成;所述第一领衬采用梭织面料,为直丝满衬,针织面料的纱线密度为28tex*28tex,采用HDPE 粉点粘合衬;所述第二领衬采用梭织面料,为斜丝净衬,针织面料的纱线密度为14tex*13tex,采用HDPE 粉点粘合衬;所述衬料采用圣麻纤维织成。所述衬料背面设置有衬里织物层,该衬里织物层,包括印花织物的基布本体层和贴合在基布本体底部的衬层,基布本体由经纬纱相互编织而成且具有斜向的纹路,衬层和基布本体层之间设有热熔胶层,在基布本体层表面附有一绒毛层,绒毛层上面具有油墨印刷层。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

设计合理、结构简单、易于加工、使用方便;第一领衬、第二领衬的设置使得领角经水洗不起翘变形,使面料挺括。

[0006] 本发明通过抓毛工艺,布面有一层朦胧的绒毛,绒绒的表面下,隐隐约约露出斜向的纹路,使得整个产品有了层次感,再运用了数码印花工艺印上了不同的纹样,增加了色彩感,使得织物富有生机。

附图说明

[0007] 图1为本发明一种挺括衬衫领子面料的结构示意图。

[0008] 其中:

领面1

第一领衬2

第二领衬3

衬料4。

具体实施方式

[0009] 参见图1,一种富有生机挺括衬衫领子面料,包括领面,所述领面外依次设有第一

领衬、第二领衬和衬料；所述领面采用棉纤维织成；所述第一领衬采用梭织面料，为直丝满衬，针织面料的纱线密度为 $28\text{tex} \times 28\text{tex}$ ，采用HDPE 粉点粘合衬；所述第二领衬采用梭织面料，为斜丝净衬，针织面料的纱线密度为 $14\text{tex} \times 13\text{tex}$ ，采用HDPE 粉点粘合衬；所述衬料采用圣麻纤维织成。

[0010] 所述衬料背面设置有衬里织物层，该衬里织物层，包括印花织物的基布本体层和贴合在基布本体底部的衬层，基布本体由经纬纱相互编织而成且具有斜向的纹路，衬层和基布本体层之间设有热熔胶层，在基布本体层表面附有一绒毛层，绒毛层上面具有油墨印刷层。




图1