



مدينة الملك عبدالعزيز  
للعلوم والتقنية KACST

[11] رقم البراءة: ٢٥١٩  
[45] تاريخ المنح: ١٤٣٥/١٠/٠٨ هـ  
الموافق: ٢٠١٤/٠٨/٠٤ م

[19] المملكة العربية السعودية SA  
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

## [12] براءة اختراع

[30] بيانات الأسبقية:	[72] اسم المخترع: اندريه كولجيري، تريستان جاوزين
US 61/420,580 ٢٠١٠/١٢/٠٧ م	[73] مالك البراءة: سيكبا هولدينج اس ايه
WO ٠٦٩٠٣٨/٢٠١٠ بي سي تي / اي بي ٢٠١٠/١٢/٠٧ م	عنوانه: افينيوي دي فلوريسانس ٤١ و ١٠٠٨ بريلي، سويسرا
[51] التصنيف الدولي (IPC <sup>8</sup> ):	جنسيته: سويسرية
C09K 019/054	[74] الوكيل: شركة الهدف لخدمات العلامات المحدودة
[56] المراجع:	[21] رقم الطلب: ١١١٣٢٠٠٣٦
US 200704/10 م	[22] تاريخ الإيداع: ١٤٣٣/٠١/١٢ هـ
WO 200908/10 م	الموافق: ٢٠١١/١٢/٠٧ م
اسم الفاحص: ماجد بن غرم الله الغامدي	

[54] اسم الاختراع: تحديد تركيبية على أساس بادئات بلورية  
سائلة كيرالية

Composite marking based on chiral liquid crystal precursors

[57] الملخص: يتعلق الاختراع بطبقة تحتية substrate عليها علامة marking أو طبقة layer متضمنة تركيبية بادئ بلوري سائل كيرالي معالج cured chiral liquid crystal precursor composition ، وفيها تركيبية البادئ البلوري السائل الكيرالي تتضمن ملح salt واحد على الأقل يغير موضع نطاق الانعكاس الاختياري position of a selective reflection band بواسطة تركيبية معالجة cured composition بالمقارنة مع نطاق الانعكاس الاختياري الظاهر عن طريق التركيبية المعالجة التي لا تحتوى على ملح واحد على الأقل، وفيها الراتج المعدل modifying resin المصنوع من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره polymerizable monomers توضع بين الطبقة التحتية والعلامة أو الطبقة وبالارتباط مع العلامة أو الطبقة في واحدة أو أكثر من مناطقها، ونجد أن الراتج المعدل الذى يغير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبية البادئ البلوري السائل الكيرالي المعالج يتضمن ملح واحد على الأقل، على الطبقة التحتية في واحدة أو أكثر من المناطق.

## تحديد تركيبة على أساس بادئات بلورية سائلة كيرالية

### Composite marking based on chiral liquid crystal precursors

#### الوصف الكامل

#### خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بعلامة مركبة composite marking على أساس بوادئ بلورية سائلة liquid crystal precursors خيطية كيرالية chiral nematic (مسماه أيضاً كوليستيرية cholesteric) وبالأخص، علامة بحيث أن الراتينج المعدل modifying resin يغير موضع نطاق الانعكاس الاختياري selective reflection band المبين بواسطة تركيبة بادئ بلوري سائل كيرالي معالجة cured chiral liquid crystal precursor composition في حالة بلورية سائلة كيرالية chiral liquid crystal state . ويتعلق الاختراع أيضاً بطريقة method لإعداد طبقة تحتية substrate مع علامة مركبة (تحديد التركيبة) composite marking كما يتعلق بطريقة لتغيير changing نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبة بادئة بلورية سائلة كيرالية معالجة على طبقة تحتية.

١٠ لم يعد التقليد Counterfeit بمثابة مشكلة دولية أو محلية بل مشكلة على نطاق عالمي وهي ذات تأثير ليس فقط على الصناع بل أيضاً على المستهلك. ويعد التقليد بمثابة مشكلة كبيرة مع البضائع مثل الملابس والساعات بل يصبح خطيراً جداً عندما يؤثر على الأدوية والعقاقير. وكل عام الآلاف من الناس حول العالم يموتون بسبب العقاقير المزيفة counterfeit drugs . ويعد للتقليد أيضاً تأثيراً على إيرادات الحكومة وذلك يؤثر على جمع الضرائب، مثلاً السجائر والكحول بسبب وجود سوق سوداء يستحيل تتبعها وتتبع المنتجات المزيفة trace counterfeit (المهربة smuggled ، المسربة diverted) بدون طوابع ضريبية صحيحة valid tax stamps .

١٥

ويفترض أن العديد من الحلول لجعل التزييف مستحيلاً أو صعباً جداً على الأقل و/أو مكلفاً، على سبيل المثال حلول RFID واستخدام أحبار سرية invisible inks.

وحديثاً جداً، تتبثق سمات الأمان security feature وتستخدم لتوثيق منتج غير مزيف مثل الدواء لتجنب التزييف. وتقوم هذه التقنية على أساس أحبار متغيرة بصرياً optically variable inks. وتقوم أساسها على أساس الفرق في اللون الملحوظ observable color للتسجيل (العلامة) المذكور ٥ بأحبار متغيرة بصرياً عند التعبئة packaging ، مستند الأمان security document ، إلخ، يلاحظ حمل التسجيل من زوايا مختلفة ("اللون المعتمد على زاوية الرؤية" viewing-angle dependent color).

وتعمل الأحبار المتغيرة بصرياً على إعداد خط أول يمكن إدراكه ليس فقط بواسطة الشخص، بل أيضاً تسهل قابلية القراءة بالماكينة machine-readability . ونجد أن العديد من البراءات تصف ١٠ هذا المنتج الآمن، تركيبية وتطبيقه. وتتحصر إحدى أمثلة الأنواع المتعددة للأحبار المتغيرة بصرياً في فئة المركبات المسماة بالبلورات السائلة الكوليستيرية cholesteric liquid crystals . وعند الإنارة بضوء أبيض white light ، فإن التركيب البلوري السائل الكوليستيرى يعكس الضوء بلون معين يعتمد على المادة المطلوبة ويتغير عموماً مع زاوية الرؤية ودرجة الحرارة.

وتكون المادة الكوليستيرية ذاتها عديمة اللون colorless ويكون اللون الملحوظ نتيجة لتأثير ١٥ الانعكاس الفيزيائي physical reflection effect عند تركيب حلزوني كوليستيرى cholesteric helical structure يتم اتخاذه بواسطة تركيبية البادئ البلوري السائل عند درجة حرارة معينة. انظر، مثلاً (1966) J.L. Fergason, Molecular Crystals, Vol. 1, pp. 293-307، ويدخل وصفه هنا على سبيل المرجعية.

٢٠ وتبين البراءة الأوروبية رقم ٥٢٠ ٣٨١ ١-١ A والبراءة الأوروبية رقم ٥٨٦ ٦٨١ ١-١ A، وتدخل

أوصافها بالكامل على سبيل المرجعية هنا، تسجيل مزدوج الانكسارية birefringent marking وطريقة تطبيقه لتكوين طبقة بلورية سائلة لها نموذج غير موحد من المناطق ذات السمك المختلف. وقد تعد الطبقة أو الغطاء البللوري السائل المطبق لصورة مخفية hidden image على طبقة تحتية منعكسة، وتعد تلك الصورة غير مرئية عند رؤيتها تحت ضوء غير كيرالي non-polarized light لكنها تكون مرئية تحت ضوء كيرالي polarized light أو بمساعدة مرشح الإستقطاب polarization filter.

وتبين البراءة الأمريكية رقم ٨٦٣، ٦٧٨، ٥، التي يدخل وصفها بالكامل على سبيل المرجعية وسيلة تعريف means for the identification المستندات القيمة documents of value التي تشمل على ورق أو منطقة بوليمر، يكون للمنطقة المذكورة خاصية شفافة وشبه شفافة transparent and translucent characteristic. وتطبق المادة البللورية السائلة لمنطقة لإنتاج تأثير بصري optical effect ، وذلك يختلف عند رؤيتها في ضوء منفذ ومنعكس transmitted and reflected light. وتكون المادة البللورية السائلة في صورة سائلة عند درجة حرارة الغرفة ويجب أن تحاط في وسيلة احتواء مثل الكبسولات الدقيقة microcapsules حتى تكون مناسبة للاستخدام في عملية الطباعة printing process مثل الطباعة بالحبر النفاث ink-jet printing أو بالرش spray ، أو البكرة roller ، أو بالحفر gravure .

وتعتمد الحالة البللورية السائلة المرتبة على وجود عامل إشابة كيرالي chiral dopant. وتبين البللورات السائلة الخطية بدون عامل إشابة كيرالي ترتيب جزئي يتم تميزه بواسطة مزدوج انكساره. وتعرف البوليميرات الخيطية من، مثلاً، البراءة الأوربية رقم ٧١٢ ٢١٦ A-0، البراءة الأوربية رقم ٤٣٢ ٨٤٧ A-0 والبراءة الأمريكية رقم ٤٤٥، ٥٨٩، ٦، وتدخل أوصافهم بالكامل على سبيل

وكما ذكر سابقاً، تعمل سمة أمان أساسها بللورة سائلة على إعداد قابلية إدراك خط أول بواسطة المستهلك وأيضاً بواسطة تجار التجزئة ومنتجي البضائع والمنتجات.

ومثلما العديد من سمات الأمان الأخرى التي تستخدم في السوق، يوجد دائماً إغواء للتزييف لإعادة إنتاج سمات الأمان تلك وبالتالي يخدع تجار التجزئة والمستهلكين. وبالنظر للحقائق السابقة، تستمر الحاجة لتحسين أمان مواد البوليمر البللورية السائلة على أساس بواقي بللورية سائلة.

وستظهر إحدى احتمالات تحسين مستوى الأمان لفيلم بوليمر بللوري سائل كيرالي chiral liquid crystal polymer film لوضع شفرة superposing a code في شكل نموذج pattern ، فهارس indicia ، باركود bar code ، إلخ على فيلم البوليمر البللوري السائل. وعلى أية حال، توجد دائماً مخاطرة بأن المزيف يخدع بشفرة ويطبّقها يدوياً على فيلم البوليمر البللوري السائل.

وينحصر احتمال ثانی للتغلب على هذه المشكلة في إدخال الشفرة داخل الفيلم البوليمر البللوري السائل. وعلى سبيل المثال، تصف البراءة الأمريكية رقم ٢٤٠، ٢٠٧، ٦، ويدخل وصفها بالكامل على سبيل المرجعية بالكامل، غطاء من بوليمر بللوري سائل كوليسيتيري (CLCP) مع زاوية الرؤية المعتمدة على لون الانعكاس الذي يتضمن أيضاً صبغات من نوع الامتصاص absorption type pigments التي تبين لون الامتصاص المحدد specific absorption color . وتولد تسجيل العلامة

مثل رمز symbol أو نص text ، في غطاء CLCP بواسطة إشعاع الليزر laser irradiation . ويقوم الإشعاع الليزر بكرينة carbonizes المادة CLCP في المنطقة المشعة. ونتيجة لذلك، لون الطبقة التحتية التي عليها CLCP يغطي، أو لون صبغات الامتصاص الداخلة في CLCP، يصبح مرئياً في المنطقة المشعة. وعلى أية حال، تتطلب الطريقة ليزرات عالية القدرة لكرينة المادة ولجعل العلامات مرئية.

ويوصف احتمال آخر في البراءة الأمريكية رقم A1 ٢٥٧٦٣٣/٢٠٠٦، التي يدخل وصفها

٥

١٠

١٥

٢٠

بالكامل على سبيل المرجعية هنا، وذلك يطبق ليس فقط لبوليميرات بللورية سائلة بل للبوليميرات بوجه عام. وتتكون الطريقة من تطبيق مادة منفذة إلى منطقة محددة مسبقاً على سطح الطبقة التحتية للبوليمر وجعل المائع فوق حرج على اتصال بسطح الطبقة التحتية للبوليمر التي لها تطبق المادة المنفذة لجعل المادة المنفذة تنفذ في الطبقة التحتية للبوليمر. وتحتل الطريقة لتعديل (جزئياً) اختياري لجزء من سطح البوليمر. وعلى أية حال، بالنسبة للطرق الصناعية التي فيها سرعة التسجيل لعدد كبير من العناصر يطلب تعد الطريقة معقدة ومكلفة للتطبيق.

وتتخصص إحدى عيوب الطرق المذكورة سابقاً في الإفتقار لقابلية تعديل طبقة البوليمر البللورية السائلة الكيرالية في طريقة إختيارية ومحكمة وإختلاق تحدد قوى ومعتمد أو تشفير يعد صعباً، لو لم يستحيل، لإعادة الإنتاج ويكون متوافقاً أيضاً مع خط الإنتاج (عمليان لتحديد العناصر مثل الجوازات، التعبئة، إلخ).

### الوصف العام للاختراع


يعمل الاختراع الحالي على إعداد طبقة تحتية لها علامة أو طبقة تتضمن تركيبة البادئ البللورية السائلة الكيرالية المعالجة (عند وجودها في حالة بللورية سائلة). وتتضمن تركيبة البادئ البللوري السائلة الكيرالية ملح واحد على الأقل يعمل على تغيير (عادة في طريقة معتمدة على التركيز position of a selective concentration-dependent manner) موضع نطاق إنعكاس إختيارى reflection band ( $\lambda_{max}$ ) مابين بواسطة التركيبية المعالجة (في حالة بللورية سائلة كيرالية) مقارنة بموضع نطاق الانعكاس الإختيارى المبين بواسطة تركيبية معالجة (مطابقة من ناحية أخرى) لم تحتوى على ملح واحد على الأقل. أيضاً، يوضع راينتج معدل مصنوع من واحدة أو أكثر من المونو ميرات المبلمرة بين الطبقة التحتية والعلامة أو بالإتصال مع العلامة أو الطبقة في واحدة أو أكثر من المناطق لها. ويتغير الراينتج المعدل في موضع نطاق الانعكاس الإختيارى المبين

بواسطة تركيبة البادئ البللورى السائل الكيرالية المعالجة المتضمنة ملح واحد على الأقل (عندما يكون في حالة بللورية سائلة كيرالية) على الطبقة التحتية في واحدة أو أكثر من المناطق. ويعمل الاختراع الحالى أيضاً على إعداد علامة أو طبقة يتم تعديلها موضعياً بواسطة راينتج معدل مثل (أى، بدون طبقي تحتية). ويشتمل المصطلح "راينتج معدل" كما إستخدم في الوصف الحالى وفي عناصر الحماية الملحقة على راينتجات معالجة كما ذكر فيما يلى، وأيضاً تشتمل على راينتجات مائية aqueous resins مثل، راينتجات البولى أميد polyamide resins (على سبيل المثال، رقم تسجيل خدمة الملخصات الكيميائية ٧-٧١-١٧٥٨٩٣، ٩-١٢-٣٠٣٠١٣، ٥-٦٢-٣٩٣٨٠٢، ٥-٣٨-١٢٢٣٨٠، ٨-٣٩-٩٠٠٣، راينتجات ألكيد alkyd resins (مثلاً من نوع بولى إستر polyester type)، بولى أكريلات polyacrylates .

١٠ وفي إحدى الجوانب، قد تتضمن التركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية (i) واحدة أو أكثر (مثلاً، إثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أو أكثر وبالأخص، إثنين على الأقل) من مركبات خيطية nematic compounds مختلفة A و (ii) واحدة أو أكثر (مثلاً، إثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أو أكثر) من مركبات شائبة كيرالية chiral dopant compounds مختلفة B وهى قادرة على إرتفاع للحالة الكوليستيرية للتركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية عند التسخين. وأيضاً، كلاً من واحدة أو أكثر من المركبات الخيطية A وواحدة أو أكثر B من المركبات الشائبة الكيرالية B قد تتضمن مركب واحد على الأقل الذى يتضمن مجموعة قابلة للبلمرة واحدة على الأقل. وعلى سبيل المثال، كل من المركبات الخيطية الواحدة أو أكثر A وكل من المركبات الشائبة الكيرالية الواحدة أو أكثر قد يتضمن مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلمرة. وقد تتضمن مجموعة قابلة للبلمرة واحدة على الأقل، على سبيل المثال، مجموعة قابلة لأخذ جزء في بلمرة الشق الحر وبالأخص، (المنشطة على نحو مفضل) رابطة كربون-كربون غير مشبعة unsaturated carbon-carbon bond مثل، مجموعة لها الصيغة  $H_2C=CH-C(O)-$ .

وفي جانب آخر من الطبقة التحتية وعلامة الاختراع الحالي، قد تتضمن تركيبة البادئ البللوري

السائل مركب شائب واحد على الأقل B له الصيغة (I):






وفيها:


$R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8$  كلاً على حده يشير إلى ألكيل  $C_1-C_8$  )  $C_j-C_g$  °

؛(alkyl) وألكوكسي Q-Ce (Q-Ce alkoxy)؛


وتشير  $A_1$  و  $A_2$  كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):



$D_1$  تشير لمجموعة لها الصيغة



D2 تشير لمجموعة لها الصيغة



٠، ١، ٢؛ و t كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢؛

٥ y تشير إلى ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦؛

z تساوى ٠ لو أن y تساوى ٠ و z تساوى ١ لو أن y تساوى ١ إلى ٦.

ثمة في تجسيم آخر من الطبقة التحتية وعلامة الاختراع الحالى نجد أن الملح salt الواحد على

الأقل (مثلاً، واحدة، إثنين، ثلاثة أو أكثر من الأملاح المختلفة) الذى يغير موضع نطاق الانعكاس

الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية المعالجة (بغض النظر عما إذا

١٠ كان البوليمر موجود على الطبقة التحتية أو غير ذلك) قد يختار من الأملاح المعدنية metal salts

وألاح الأمونيوم ammonium salts (يفضل الرباعية). وعلى سبيل المثال، قد يتضمن واحد على

الأقل على ملح واحد على الأقل من معدن قلوى أو أرضى قلوى alkali or alkaline earth metal

(مثلاً، Li، Na)، على سبيل المثال، واحدة أو أكثر من فوق كلورات الليثيوم lithium perchlorate

، نترات الليثيوم lithium nitrate، رابع فلورو بورات الليثيوم lithium tetrafluoroborate، بروميد

١٥ الليثيوم lithium bromide، كلوريد الليثيوم lithium chloride، كربونات الصوديوم sodium

carbonate ، كلوريد الصوديوم sodium chloride ، نترات الصوديوم sodium nitrate ، و/أو واحدة أو أكثر من أملاح الأمونيوم (المستبدلة عضوياً) مثل أملاح رابع ألكيل أمونيوم tetraalkylammonium salts ، على سبيل المثال، واحدة أو أكثر من فوق كلورات رابع بيوتيل الأمونيوم tetrabutylammonium perchlorate ، كلوريد رابع بيوتيل الأمونيوم tetrabutylammonium chloride ، رابع بيوتيل الأمونيوم رابع فلورو بورات tetrabutylammonium fluoride ، رابع بيوتيل أمونيوم بروميد tetrafluoroborate .

ثمة في جانب آخر من الطبقة التحتية/العلامة من الاختراع الحالي، نجد أن واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره لإعداد رايتنج معدل لتغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبة البادئ البللوري السائل الكيرالي قد تتضمن رابطتين على الأقل كربون-كربون غير مشبعين و/أو واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره قد تتضمن ذرة غير متجانسة واحدة على الأقل، ويفضل المختارة من O، N و S وبالأخص، O و/أو N. وعلى سبيل المثال، قد تتضمن واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره لإعداد رايتنج معدل مجموعة واحدة أو أكثر (مثلاً، واحدة، إثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أو أكثر من المجموعات) لها الصيغة  $H_2C=CH-C(O)-$  أو  $H_2C=C(CH_3)-C(O)-$ .

وتشتمل الأمثلة الغير محددة للمونوميرات المناظرة على أكريلات بولى إيثر polyether acrylates ، أكريلات بولى إيثر معدلة modified polyether acrylates (مثل، أكريلات البولى إيثر المعدل بأمين amine-modified polyether acrylates )، أكريلات بولى إيستر polyester acrylates ، أكريلات بولى إيستر معدلة modified polyester acrylates (مثل، أكريلات بولى إيستر معدلة بالأمين amine-modified polyester acrylates )، أكريلات بولى إيستر سداسية الوظيفة

hexafunctional polyester acrylates ، أكريلات بولى إيستر رباعى الوظيفة tetrafunctional polyester acrylates ، أكريلات يوريثان ثنائى الوظيفة أروماتية aromatic difunctional urethane

- acrylates ، أكريلات يوريثان ثنائية الوظيفة أليفاتية aliphatic difunctional urethane acrylates ،
- أكريلات يوريثان ثلاثية-الوظيفة أليفاتية aliphatic trifunctional urethane acrylates ، أكريلات
- يوريثان سداسية الوظيفة أليفاتية aliphatic hexafunctional urethane acrylates ، أحادي أكريلات
- يوريثان urethane monoacrylates ، ثنائي أكريلات أليفاتية aliphatic diacrylates ، ثنائي فينول
- 5 A إيبوكسي أكريلات bisphenol A epoxy acrylates ، ثنائي فينول معدل A إيبوكسي أكريلات
- أكريلات modified bisphenol A epoxy acrylates ، أكريلات إيبوكسي epoxy acrylates ، أكريلات
- إيبوكسي معدلة modified epoxy acrylates (مثل، أكريلات إيبوكسي معدل بحمض دهني fatty
- acid modified epoxy acrylates)، أوليجوميرات أكريليك acrylic oligomers ، أوليجوميرات
- أكريلات هيدروكربون hydrocarbon acrylate oligomers ، أكريلات الفينول المضاف له
- 10 إيثوكسيالات ethoxylated phenol acrylates ، ثنائي أكريلات الجليكول بولي إيثيلين
- polyethylene glycol diacrylates ، ثنائي أكريلات جليكول نيوبنتيل مضاف له بروبيوكسيالات
- propoxylated neopentyl glycol diacrylates ، مشتقات ثنائي فينول A مضاف له ثنائي
- أكريلات diacrylated bisphenol A derivatives ، ثنائي بروبيلين جليكول ثنائي الأكريلات
- dipropylene glycol diacrylates ، هكسان دايلول ثنائي الأكريلات hexanediol diacrylates ،
- 15 ثنائي أكريلات جليكول ثلاثي بروبيلين tripropylene glycol diacrylates ، رابع أكريلات بولي
- إيثر polyether tetraacrylates ، ثنائي ثلاثي ميتلول بروبان رابع أكريلات ditrimethylol propane
- tetraacrylates ، ثنائي بنتا إيريثريتول سادس أكريلات dipentaerythritol hexaacrylates ، مخاليط
- من خامس إيريثريتول ثلاثي ورابع أكريلات mixtures of pentaerythritol tri- and tetraacrylates
- ، ثنائي بروبيلين جليكول ثنائي أكريلات dipropylene glycol diacrylates ، هكسان دايلول ثنائي
- 20 الأكريلات hexanediol diacrylates ، ثلاثي أكريلات البروبان ثلاثي ميتلول مضاف له
- إيثوكسيالات ethoxylated trimethylol propane triacrylates ، وثنائي أكريلات الجليكول ثلاثي

بروبيلين tripropylene glycol diacrylates.

وفي جانب آخر من الطبقة التحتية/العلامة من الاختراع الحالي قد يتضمن الرايمنتج المعدل لتغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة (المحتوية على ملح) رايمنتج معالج بالإشعاع، على سبيل المثال، رايمنتج معالج بواسطة UV. ويكون النوع الآخر من الرايمنتج الذي يمكن أن يستخدم في الاختراع الحالي كرايمنتجات مائية، مثل رايمنتجات البولي أميد، على سبيل المثال رقم تسجيل خدمة الملخصات الكيميائية ٩-٧١-١٧٥٨٩٣، ٩-١٢-٣٠٣٠١٣، ٥-٦٢-٣٩٣٨٠٢، ٥-٣٨-١٢٢٣٨٠، ٨-٣٩-٩٠٠٣.

وفي جانب آخر، الرايمنتج المعدل يمكن أن يزيح موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة المحتوية على ملح بواسطة حوالي ٥ نانومتر على الأقل و/أو قد يزيح الموضع إلى أقصر أطوال موجية و/أو الموضع المزاح من نطاق الانعكاس الاختياري قد يكون في النطاق المرئي. وفيما يتعلق بذلك، من الملاحظ أن "إزاحة موضع نطاق الانعكاس الإختياري" كما استخدم هنا وفي عناصر الحماية الملحقة يقصد منها الإزاحة  $\lambda_{max}$  كما قيس باستخدام جهاز طيفي تحليلي يقيس الإنعكاسية لعينة في نطاق قريب من الأشعة تحت الحمراء- الأشعة تحت الحمراء- المرئي- الأشعة فوق بنفسجية من الطيف، مثل جهاز LabSpec Pro المصنوع بواسطة Analytical Spectral Devices Inc. of Boulder, Colorado.

ثمة في جانب آخر، واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من مناطق الطبقة التحتية التي تحمل رايمنتج معدل قد تكون في صورة واحدة على الأقل من صورة image، رسمة picture، شعار logo، فهارس indicia، و نموذج pattern تمثل بشفرة code مختارة من واحدة أو أكثر من الباركود أحادي البعد 1-dimensional barcode، باركود ملتصق أحادي البعد 1-stacked dimensional barcode، باركود ثنائي الأبعاد 2-dimensional barcode، باركود ثلاثي الأبعاد ٢٠

3-dimensional barcode ، ومصفوفة بيانات data matrix ، و/أو جزء على الأقل من التركيبية البادئة السائلة الكيرالية المعالجة قد تكون في شكل واحدة على الأقل من صورة، رسمة، شعار، فهارس، ونموذج ممثل بشفرة مختارة من واحدة أو أكثر من باركود أحادي الأبعاد، باركود ملتصق أحادي البعد، باركود ثنائي الأبعاد، باركود ثلاثي الأبعاد، ومصفوفة بيانات.

٥ ثمة في جانب آخر، قد تكون أو تتضمن الطبقة التحتية من الاختراع الحالي واحدة على الأقل من بطاقة label ، رصة (رزمة) packaging ، خرطوشة cartridge ، وعاء container أو كبسولة capsule تحتوي على مواد صيدلانية pharmaceuticals ، مستحضرات غذائية nutraceuticals ، مواد غذائية foodstuffs أو مشروبات beverage (مثل، القهوة، الشاي، اللبن، الشيكولاته، إلخ)، العملة الورقية، بطاقة الائتمان، الطابع، البطاقة الضريبية، مستند الأمان، جواز سفر، البطاقة الشخصية، رخصة قيادة، بطاقة النفاذ، تذكرة المواصلات، تذكرة المسابقات، لإيصالات الأمانة، ١٠ فيلم نقل حبري، فيلم عاكس، ورقة ألومينيوم معدنية، وبضائع تجارية. ويمكن إختلاق العلامة وفقاً للاختراع الحالي أيضاً على طبقة تحتية مثل، فيلم أو شريحة من البولي إيثيلين ترفثالات (PET) polyethylene terephthalate أو بولي أوليفين polyolefin مثل البولي إيثيلين polyethylene للانتقال المتأخر later transfer إلى طبقة تحتية دائمة permanent substrate (مثلاً، أحد الطبقات التحتية المذكورة في الجملة السابقة). ١٥

ويعمل الاختراع الحالي أيضاً على إعداد طريقة لإعداد علامة على طبقة تحتية. وتتضمن الطريقة تطبيق تركيبية بادئة بللورية سائلة كيرالية قابلة للمعالجة على سطح طبقة تحتية تحمل في واحدة أو أكثر من المناطق لسطح الطبقة التحتية رايتنج معدل مصنع من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلورة.

٢٠ وتتضمن التركيبية البادئة البللورية السائلة الكيرالية القابلة للمعالجة ملح واحد على الأقل يغير موضع

نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية (عندما توجد في حالة بلورية سائلة كيرالية) مقارنة بموضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية التي لا تحتوى على ملح واحد على الأقل. وأيضاً، يكون الرايتمج المعدل قادراً على تغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة المحتوية على ملح على طبقة تحتية في واحدة أو أكثر من المناطق التي توجد فيها. ٥

وتطبق التركيبة البادئة السائلة الكيرالية القابلة للمعالجة بطريقة ما فيها التركيبة تغطي جزء على الأقل من واحدة أو أكثر من المناطق التي تحمل رايتمج معدل وأيضاً تغطي منطقة واحدة من سطح الطبقة التحتية التي لم تحمل رايتمج معدل.

وتتضمن الطريقة أيضاً تسخين التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المطبقة لجلبة إلى حالة بلوية سائلة كيرالية؛ ومعالجة التركيبة في حالة بلورية سائلة كيرالية (مثلاً، بواسطة الإشعاع radiation ، مثل الأشعة فوق بنفسجية UV-radiation). ١٠

وفي إحدى جوانب طريقة الاختراع الحالى، قد تسخن التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية إلى درجة حرارة من حوالى ٥٥°م إلى حوالى ١٥٠°م لجلب التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية إلى حالة بلورية سائلة كيرالية. ١٥

وفي جانب آخر من الطريقة، قد تطبق التركيبة البادئة البلورية السائلة على الطبقة التحتية بواسطة واحدة على الأقل من الغطاء بالرش spray coating ، غطاء السكين knife coating ، غطاء البكرة roller coating ، غطاء الغريال screen coating ، غطاء القطع curtain coating ، غطاء الحفر gravure printing ، المخطط المرن flexography ، شاشة الطباعة screen-printing ، وسادة الطباعة pad printing ، طباعة بالحبر النفاث ink-jet printing (مثلاً طباعة مستمرة بالحبر ٢٠

النفثات continuous ink-jet printing ، طباعة بالحبر المنخفض عند الطلب drop-on-demand ink-jet printing ، طباعة بالصمام النفثات (valve-jet printing)، و/أو قد تطبق في شكل واحدة على الأقل من صورة، رسمة، شعار، فهارس، ونموذج ممثل بالشفرة المختارة من واحدة أو أكثر من باركود أحادي الأبعاد، باركود ملتصق أحادي البعد، باركود ثنائي الأبعاد، باركود ثلاثي الأبعاد، ومصفوفة بيانات. ٥


ثمة في جانب آخر، قد يوجد رايبنتج معدل في واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المناطق في شكل صورة، رسمة، شعار، فهارس، و نموذج ممثل بشفرة مختارة من واحدة أو أكثر من باركود أحادي الأبعاد، باركود ملتصق أحادي الأبعاد، باركود ثنائي الأبعاد، باركود ثلاثي الأبعاد، ومصفوفة بيانات، و/أو قد يعد على طبقة تحتية بواسطة واحدة على الأقل من الطباعة المستمرة بالحبر، الطباعة المنخفضة عند الطلب بالحبر، الطباعة الصمامية، التغطية بالرش، المخطط المرن، الطباعة بالحفر، طباعة الأوفست الجافة، طباعة بالمطبوعة الحرفية، وسادة الطباعة وشاشة الطباعة. ١٠

ثمة في جانب آخر، قد تكون الطبقة التحتية أو تتضمن واحدة على الأقل من البطاقة، الحزمة، الخرطوشة، الوعاء أو الكبسولة التي تحتوي على مواد صيدلية، مواد غذائية وصيدلية، مواد غذائية أو مشروبات (مثل، القهوة، الشاي، اللبن، الشيكولاته، إلخ)، عملة ورقية، بطاقة إئتمان، طابع، بطاقة النفاذ، تذكرة المواصلات، تذكرة المسابقات، إيصال الأمانة، فيلم نقل حبري، فيلم عاكس، ورقة ألومينيوم ، وبضائع تجارية. ١٥

وفي جانب آخر، قد يكون الرايبنتج المعدل قادراً على إزاحة نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبة بادئة بللورية سائلة كيرالية معالجة (محتوية على ملح) على طبقة تحتية بواسطة حوالي ٥ نانومتر على الأقل. ٢٠

وفي جانب آخر من طريقة الاختراع الحالي، قد تتضمن التركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية (i) واحدة أو أكثر (مثلاً، إثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أو أكثر وبالأخص، إثنين على الأقل) من مركبات خيطية مختلفة A و (ii) واحدة أو أكثر (مثلاً، إثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أو أكثر) من مركبات شائبة كيرالية مختلفة B وهي قادرة على إرتفاع للحالة الكوليستيرية للتركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية عند التسخين. وأيضاً، كلاً من واحدة أو أكثر من المركبات الخيطية A وواحدة أو أكثر B من المركبات الشائبة الكيرالية B قد تتضمن مركب واحد على الأقل الذي يتضمن مجموعة قابلة للبلمرة واحدة على الأقل. وعلى سبيل المثال، كل من المركبات الخيطية الواحدة أو أكثر A وكل من المركبات الشائبة الكيرالية الواحدة أو أكثر قد يتضمن مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلمرة. وقد تتضمن مجموعة قابلة للبلمرة واحدة على الأقل، على سبيل المثال، مجموعة قابلة لأخذ جزء في بلمرة الشق الحر وبالأخص، (المنشطة على نحو مفضل) رابطة كربون-كربون غير مشبعة مثل، مجموعة لها الصيغة  $H_2C=CH-C(O)-$ .




وفي جانب آخر من الطبقة التحتية وعلامة الاختراع الحالي، قد تتضمن تركيبة البادئ البللوري السائل مركب شائب واحد على الأقل B له الصيغة (I):




وفيها:

$R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$  و  $R_8$  كلاً على حده يشير إلى ألكيل  $C_1-C_6$  وألكوكسي  $C_1-C_6$ ؛


وتشير  $A_1$  و  $A_2$  كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):



$D_1$  تشير لمجموعة لها الصيغة



$D_2$  تشير لمجموعة لها الصيغة



$m, n, o, p, q, r, s, t$  و كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢؛

y تشير إلى ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦؛

z تساوى ٠ لو أن y تساوى ٠ و z تساوى ١ لو أن y تساوى ١ إلى ٦.

ثمة في جانب آخر من طريقة الاختراع الحالي، نجد أن الملح الواحد على الأقل (مثلاً، واحدة، إثنين، ثلاثة أو أكثر من الأملاح المختلفة) الذي يغير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة (بغض النظر عما إذا كان البوليمر موجود على الطبقة التحتية أو غير ذلك) قد يختار من الأملاح المعدنية وأملاح الأمونيوم (يفضل الرباعية). وعلى سبيل المثال، قد يتضمن واحد على الأقل على ملح واحد على الأقل من معدن قلوى أو أرضى قلوى (مثلاً، Li، Na)، على سبيل المثال، واحدة أو أكثر من فوق كلورات الليثيوم، نترات الليثيوم، رابع فلورو بورات الليثيوم، بروميد الليثيوم، كلوريد الليثيوم، كربونات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، نترات الصوديوم، و/أو واحدة أو أكثر من أملاح الأمونيوم (المستبدلة عضوياً) مثل أملاح رابع ألكيل أمونيوم، على سبيل المثال، واحدة أو أكثر من فوق كلورات رابع بيوتيل الأمونيوم، كلوريد رابع بيوتيل الأمونيوم، رابع بيوتيل الأمونيوم رابع فلورو بورات، رابع بيوتيل أمونيوم بروميد.

وفي إحدى الجوانب، قد تتضمن واحدة أو أكثر من الأملاح معدن مثل، معدن قلوى و/أو معدن أرضى قلوى. وعلى سبيل المثال، قد يختار المعدن من واحدة أو أكثر من Li، Na.

ثمة في جانب آخر من طريقة الاختراع الحالي، نجد أن واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلورة لإعداد راينج معدل لتغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبة البادئ البلورى السائل الكيرالي (المحتوى على ملح) المعالج قد تتضمن رابطتين على الأقل كربون-كربون غير مشبعين و/أو واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلورة قد تتضمن ذرة غير متجانسة واحدة على الأقل، المختارة من O، N، S وبالأخص O

- و/أو N. وعلى سبيل المثال، قد تتضمن واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره لإعداد رايتنج معدل مجموعة واحدة أو أكثر (مثلاً، واحدة، إثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أو أكثر من المجموعات) لها الصيغة  $H_2C=CH-C(O)-$  أو  $H_2C=C(CH_3)-C(O)-$ . وتشتمل الأمثلة الغير محددة للمونوميرات المناظرة على أكريلات بولى إيثر، أكريلات بولى إيثر معدلة (مثل، أكريلات البولى إيثر المعدل بأمين)، أكريلات بولى إيستر، أكريلات بولى إيستر معدلة (مثل، أكريلات بولى إيستر معدلة بالأمين)، أكريلات بولى إيستر سداسية الوظيفة، أكريلات بولى إيستر رباعى الوظيفة، أكريلات يوريثان ثنائى الوظيفة أروماتية، أكريلات يوريثان ثنائية الوظيفة أليفاتية، أكريلات يوريثان ثلاثية الوظيفة أليفاتية، أكريلات يوريثان سداسية الوظيفة أليفاتية، أحادى أكريلات يوريثان، ثنائى أكريلات أليفاتية، ثنائى فينول A إيبوكسى أكريلات، أكريلات، أكريلات إيبوكسى، أكريلات إيبوكسى معدلة (مثل، أكريلات إيبوكسى معدل بحمض دهنى)، أوليجوميرات أكريليك، أوليجوميرات أكريلات هيدروكربون، أكريلات الفينول المضاف له إيثوكسيلات، ثانى أكريلات الجليكول بولى إيثيلين، ثانى أكريلات جليكول نيوبنتيل مضاف له بروبوكسيلات، مشتقات ثنائى فينول A مضاف له ثنائى أكريلات، ثانى بروبيلين جليكول ثنائى الأكريلات، هكسان دايلول ثنائى الأكريلات، ثنائى أكريلات جليكول ثلاثى بروبيلين، رابع أكريلات بولى إيثر، ثنائى ثلاثى ميتلول بروبان رابع أكريلات، ثانى بنتا إيريثريتول سادس أكريلات، مخاليط من خامس إيريثريتول ثلاثى ورابع أكريلات، ثانى بروبيلين جليكول ثانى أكريلات، هكسان دايلول ثنائى الأكريلات، ثلاثى أكريلات البروبان ثلاثى ميتلول مضاف له إيثوكسيلات، وثنائى أكريلات الجليكول ثلاثى بروبيلين. وهناك نوع آخر من الرايتنج يمكن أن يستخدم في الاختراع الحالى عبارة عن رايتجات البولى أميد، على سبيل المثال رقم تسجيل خدمة الملخصات الكيميائية ٧-٧١-
- ٢٠ ١٧٥٨٩٣، ٣٠٣٠١٣-١٢-٩، ٣٩٣٨٠٢-٦٢-٥، ١٢٢٣٨٠-٣٨-٥، ٩٠٠٣-٣٩-٨.

وفي جانب آخر من طريقة الاختراع الحالى، قد يتضمن الرايتنج المعدل رايتنج معالج بالإشعاع،

على سبيل المثال، رايتنج معالج بالأشعة فوق بنفسجية. وفي جانب آخر من طريقة الاختراع الحالي، يمكن أن يتضمن الرايتنج المعدل رايتنج مائي قد يتم تجفيفه بوسيلة تقليدية مثل الحرارة. ويعمل الاختراع الحالي أيضاً على إعداد طبقة تحتية يتم تزويدها بعلامة، بحيث أن الطبقة التحتية يمكن الحصول عليها بواسطة طريقة الاختراع الحالي كما ذكر سابقاً (مشمثلاً على جوانب متنوعة لها).

ويعمل الاختراع الحالي أيضاً على إعداد طريقة إزاحة موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة بادئ بللوري سائل كيرالي مصنوع من تركيبة متضمنة من (i) واحدة أو أكثر من المركبات الخيطية، (ii) واحدة أو أكثر من المركبات الشائبة كيرالية التي تكون قادرة على رفع الحالة الكوليستيرية البادئ بللوري سائل كيرالي، و (iii) ملح واحد على الأقل الذي يغير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة المعالجة التي لا تحتوى على ملح واحد على الأقل. وتضمن الطريقة إتصال تركيبة بادئة سائلة كيرالية أيضاً، يوضع رايتنج معدل يتم صنعه من واحدة أو أكثر من المونوميرات المبلمرة، واحدة على الأقل من المونوميرات المتضمنة ذرة غير متجانسة من S، N، O، وهي قادرة على تغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبة بادئ سائل كيرالي معالج. وتسخن تركيبة البادئ البللوري السائل الكيرالي إلى درجة حرارة من حوالي ٥٥°م إلى حوالي ١٥٠°م لجلب إلى حالة بللورية سائلة كيرالية. وفيما بعد تعالج تركيبة البادئ البللوري السائل الكيرالي.

وفي إحدى الجوانب الطريقة، قد يزاح موضع نطاق الانعكاس الاختياري بواسطة حوالي ٥ نانومتر على الأقل. وتشتمل جوانب أخرى من الطرق مثل، جوانب متعلقة بالمكونات (i)، (ii)، (iii) على ما ذكر آنفاً بالنسبة للطبقة التحتية/العلامة من الاختراع الحالي.

يوصف الاختراع أيضاً في الوصف التفصيلي التالي، بالرجوع إلى العديد من الرسومات على سبيل الأمثلة الغير محددة للتجسيمات المثالية من الاختراع الحالي، وفيها:

شكل ١ يمثل مخطط مبيناً موضع نطاق الانعكاس الاختياري ( $\lambda_{max}$ ) للتركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية المناسبة للإستخدام في الاختراع الحالي كدالة في تركيز المادة الشائبة الكيرالية الموجودة فيها، على أساس مادة جافة؛ ٥

شكل ٢ يمثل مخطط مبيناً موضع نطاق الانعكاس الاختياري ( $\lambda_{max}$ ) للتركيبية البادئة البلورية سائلة كيرالية معالجة مناسبة للإستخدام في الاختراع الحالي كدالة في الميلى مولات من الملح كل جرام من المادة الجافة؛

شكل ٣ يبين صورة ومخطط مناظر موضعاً تأثير الرابنتج المعدل الأول (المعالج) على نطاق إنعكاس إختياري ( $\lambda_{max}$ ) من التركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة المحتوية على ملح أولاً المناسبة للإستخدام في الاختراع الحالي (مثال ١)؛ ١٠

شكل ٤ يبين صورة ومخطط مناظر موضعاً تأثير رابنتج معدل ثانى على موضع نطاق الانعكاس الاختياري ( $\lambda_{max}$ ) للتركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة أولاً المناسبة المستخدمة في مثال ١ (مثال ٢)؛

شكل ٥ يبين صورة ومخطط مناظر موضعاً تأثير الرابنتج المعدل الأول المستخدم في المثال ١ على موضع نطاق الانعكاس الاختياري ( $\lambda_{max}$ ) للتركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة المحتوية على ملح ثانياً (مثال ٣)؛ ١٥

شكل ٦ يبين صورة ومخطط مناظر موضعاً تأثير الرابنتج المعدل الثانى المستخدم في المثال ٢ على موضع نطاق الانعكاس الاختياري ( $\lambda_{max}$ ) للتركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة

الثانية المستخدمة في المثال ٣ (مثال ٤)؛

شكل ٧ يبين هدف الاختراع الذي يستخدم راينتج معدل لإختلاق مسجل متقن، مقارنة بالتقنيات الأخرى الموجودة.

### الوصف التفصيلي

٥ الجدير بالذكر أن الخصوصيات المبينة هنا تكون على سبيل المثال ولأغراض الوصف التوضيحي لتجسيمات الاختراع الحالي فقط وتقدم بسبب إعداد ما يعتقد أنه يعد بمثابة وصف مفيد ومفهوم بسهولة للأسس والجوانب الأساسية للإختراع الحالي. وفيما يتعلق بذلك، لم تتم محاولة لإظهار التفاصيل التركيبية للإختراع الحالي بتفاصيل أكثر من اللازم للفهم الأساسي للإختراع الحالي، الوصف المأخوذ مع الرسومات التي توضح لذوى الخبرة في المجال كيفية إمكانية دمج أشكال عديدة من الاختراع في التطبيق. ١٠

ولم تحدد الطبقة التحتية للإستخدام في الاختراع الحالي بالأخص ويمكن أن تكون من أنواع أخرى. وقد تتكون الطبقة التحتية، على سبيل المثال، (أساساً) من أو تتضمن واحدة أو أكثر من معدن (على سبيل المثال، في صورة وعاء مثل علبة، كبسولة أو خرطوشة مغلقة لحمل عناصر متنوعة مثل، المواد الغذائية والصيدلانية، الصيدلانيات، المشروبات أو المواد الغذائية)، قماش، غطاء، ومكافئاتها، زجاج (على سبيل المثال، في صورة وعاء مثل زجاجة لحمل عناصر متنوعة مثل، ١٥ المواد الغذائية والصيدلانية، الصيدلانيات، المشروبات أو المواد الغذائية)، الكرتون (مثلاً، في صورة حزمة)، ورق، ومادة بوليميرية مثل، PET أو بولي إيثيلين (مثلاً، في صورة وعاء أو كجزء من مستند الأمان). ونجد أنها تشير إلى أن تلك المواد التحتية تعطى حصرياً لأغراض التبسيط، بدون تقييد نطاق الإختراع. وبوجه عام، أى طبقة تحتية (قد تكون مستوية بالضرورة وقد تكون غير مستوية) بحيث أن سطحها لم يكن مذاباً، أو فقط شحيحة الذوبان، في مذيب (مذيبات) مستخدمة ٢٠

في التركيبة البادئة من البوليمر السائل الكيرالي يعد بمثابة طبقة تحتية مناسبة لأغراض الاختراع الحالي.

وقد يكون للطبقة التحتية بشكل مميز سطح إسود أو داكن أو خلفية عليها يتم تطبيق تركيبة البادئ. وبدون التقيد بأي نظرية، من المتوقع في حالة الخلفية السوداء أو الداكنة أن الضوء المنتقل بواسطة المادة البللورية فإن أي تشتت خلفي رسوبى من الخلفية لم يقطع ترسيب إنعكاس المادة البللورية السائلة الكوليستيرية بالعين الغير مساعدة. وعلى النقيض من ذلك، مع الضوء أو السطح الأبيض أو الخلفية يكون لون الانعكاس للمادة البللورية السائلة الكوليستيرية أقل مرئياً عند المقارنة بخلفية سوداء أو داكنة، نتيجة للتشتت الخلفي القوي من الخلفية. وعلى أية حال، حتى في حالة الضوء أو الخلفية البيضاء يمكن إدراك المادة البللورية السائلة الكوليستيرية بمساعدة مرشح إستقطاب دائرى لأنه يعكس إختيارياً أحد مكونى الضوء الكيرالي الدائرى المحتمل، وفقاً لتركيبه الحلزوني الكيرالي. وقد تتضمن الطبقة التحتية وفقاً للاختراع أيضاً عناصر الأمان الإضافية، مثل الصبغات العضوية و/أو الغير عضوية organic and/or inorganic pigments ، الصبغات dyes ، الرقاقت flakes ، العناصر المتغيرة بصرياً optically variable elements ، الصبغات المغناطيسية magnetic pigments ، إلخ.

وتجدر الإشارة إلى أن التركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية التي تستخدم لعمل علامة وفقاً للاختراع الحالي وتطبق (مثلاً، ترسب deposited) على جزء على الأقل من سطح واحد على الأقل من الطبقة التحتية (وعلى جزء على الأقل من رابتج معدل على سطح واحد على الأقل من الطبقة التحتية) ويضل أن تتضمن مخلوط من (i) واحدة أو أكثر من المركبات الخيطية A و (ii) واحدة أو أكثر من المركبات الكوليستيرية (أى عامل إشابة كيرالي) B (مشملة على كوليستيرول) التي تعد قادرة على رفع الحالة الكوليستيرية للتركيبه. وتعتمد فرجة الحالة الكوليستيرية القابلة للإنتاج

على النسبة للمركبات الخيطية والكوليستيرية. وبشكل نموذجي، سيكون التركيز (الإجمالي) لواحدة أو أكثر من المركبات الخيطية A في التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية للإستخدام في الاختراع الحالي حوالي أربعة إلى حوالي خمسين مرة من (إجمالي) تركيز واحدة أو أكثر من المركبات الكوليستيرية B. وغالباً، لم تكن التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية ذات التركيز العالي من المركبات الكوليستيرية مرغوبة (بالرغم من أنها محتملة في عدة حالات) لأن واحدة أو أكثر من المركبات الكوليستيرية تميل إلى التبلور، وذلك يجعلها غير محتملة للحصول على الحالة البلورية السائلة المرغوبة التي لها خواص بصرية محددة.

وتعرف المركبات الخيطية A التي تعد مناسبة للإستخدام في التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية في المجال؛ عند الإستخدام وحدها (أي، بدون مركبات كوليستيرية) فهي ترتب بذاتها في حالة مميزة بمزدوج إنكسارها. وتوصف الأمثلة الغير محددة للمركبات الخيطية A التي تعد مناسبة للإستخدام في الاختراع الحالي في ، مثلاً، الطلب الدولي رقم ٩٣/٢٢٣٩٧، الطلب الدولي رقم ٩٥/٢٢٥٨٦، البراءة الأوروبية رقم ٤٣٢ ٤٤٧ ٨٤٧ B-0، البراءة الأمريكية رقم ٤٤٥، ٥٨٩، ٦، البراءة الأمريكية رقم ٢٠٠٧/٠٢٢٤٣٤١ A1 والبراءة اليابانية ٣٠٠٦٦٢-٢٠٠٩-A. وتدخّل أوصاف تلك المستندات بالكامل هنا على سبيل المرجعية.

وتتضمن فئة مفضلة من المركبات الخيطية للإستخدام في الاختراع الحالي واحدة أو أكثر من (مثلاً، ١، ٢، أو ٣) مجموعات قابلة للبلمر، متطابقة أو مختلفة عن بعضها، كل جزء. وتشتمل أمثلة المجموعات القابلة للبلمر على مجموعات وهي قادرة على أخذ جزء في بلمر شق حر free radical polymerization وبالأخص، مجموعات متضمنة رابطة ثلاثية أو مزدوجة من الكربون-كربون مثل، شق أكريلات acrylate moiety، شق فينيل vinyl moiety أو شق أسيتيليني acetylenic moiety. ويفضل بالأخص كمجموعات قابلة للبلمر شقوق الأكريلات.


وقد تتضمن المركبات الخيطية للإستخدام في الاختراع الحالى أيضاً واحدة أو أكثر (مثلاً، ١، ٢، ٣، ٤، ٥ أو ٦) من المجموعات الأروماتية المستبدلة إختيارياً، ويفضل مجموعات الفينيل phenyl groups. وتشتمل أمثلة البدائل الإختيارية للمجموعات الأروماتية على ما ذكر هنا كأمثلة للمجموعات البديلة على حلقات الفينيل للمركبات الشائبة الكيرالية ذات الصيغة (I) مثل، مجموعات الألكيل والألكوكسى alkyl and alkoxy groups.

وتشتمل أمثلة المجموعات التي قد توجد إختيارياً لتوصيل المجموعات القابلة للبلمره ومجموعات الأريل (مثلاً، الفينيل) في المركبات الخيطية A على ما هو ممثل هنا للمركبات الشائبة الكيرالية B ذات الصيغة (I) (المشتملة على ما له الصيغة (IA) والصيغة (IB) المذكورة فيما يلي). وعلى سبيل المثال، قد تتضمن المركبات A الخيطية واحدة أو أكثر من المجموعات ذات الصيغ (i) إلى (iii) التي أشير لها سابقاً كمعاني لـ  $A_1$  و  $A_2$  في الصيغة (I) (والصيغ (IA) و (IB)، المرتبطة بشكل نموذجي بمجموعات الفينيل المستبدلة إختيارياً.

وتعطي الأمثلة الغير محددة المعينة للمركبات الخيطية التي تعد مناسبة للإستخدام في الاختراع الحالى فيما يلي في المثال.

وتجدر الإشارة إلى أن واحدة أو أكثر من المركبات الكوليستيرية (أى، عامل الإشابة الكيرالي) B للإستخدام في الاختراع الحالى يفضل أن تتضمن مجموعة واحدة على الأقل.




وكما ذكر سابقاً، تشتمل الأمثلة المناسبة لواحدة أو أكثر من المركبات الشائبة الكيرالية B على ما له الصيغة (I):




وفيها:

وتشير  $A_1$  و  $A_2$  كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):


وتشير  $A_1$  و  $A_2$  كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):



$D_1$  تشير لمجموعة لها الصيغة



$D_2$  تشير لمجموعة لها الصيغة ١٠




؛ ٢ ، ١ ، ٠ ، n ، o ، p ، q ، r ، s ، t وكلأ على حده تشير إلى ٠ ، ١ ، أو ٢ ؛

y تشير إلى ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، أو ٦ ؛

z تساوى ٠ لو أن y تساوى ٠ و z تساوى ١ لو أن y تساوى ١ إلى ٦ .


٥ وفي إحدى الجوانب، قد تتضمن واحدة أو أكثر من المركبات الشائبة الكيرالية B واحدة أو أكثر من مشتقات الأيزومانيد isomannide derivatives ذات الصيغة (IA):





وفيها:


١٠ R<sub>1</sub> ، R<sub>2</sub> ، R<sub>3</sub> ، R<sub>4</sub> ، R<sub>5</sub> ، R<sub>6</sub> ، R<sub>7</sub> ، R<sub>8</sub> كلاً على حده يشير إلى ألكيل C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> وألكوكسى C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ؛

وتشير A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub> كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):






D<sub>1</sub> تشير لمجموعة لها الصيغة



D<sub>2</sub> تشير لمجموعة لها الصيغة ٥



m, n, o, p, q, r, s, و t كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢؛

y تشير إلى ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦؛

z تساوى ٠ لو أن y تساوى ٠ و z تساوى ١ لو أن y تساوى ١ إلى ٦.

١٠ وفي إحدى التجسيمات للمركبات ذات الصيغة (IA) (وللمركبات ذات الصيغة (I))، R<sub>1</sub>، R<sub>2</sub>، R<sub>3</sub>،

R<sub>4</sub>، R<sub>5</sub>، R<sub>6</sub>، R<sub>7</sub> و R<sub>8</sub> كلاً على حده ألكيل C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>. وفي تجسيم بديل، R<sub>1</sub>، R<sub>2</sub>، R<sub>3</sub>، R<sub>4</sub>، R<sub>5</sub>،


R<sub>6</sub>، R<sub>7</sub> و R<sub>8</sub> في الصيغة (IA) (وفي الصيغة (I)) كلاً على حده يشير إلى ألكوكسى C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>.

وفي تجسيم آخر للمركبات ذات الصيغة (I) والصيغة (IA)، A<sub>1</sub>، A<sub>2</sub> كلاً على حده تشير

لمجموعة لها الصيغة  $-\text{[(CH}_2\text{)}_y\text{-O]}_z\text{-C(O)-CH=CH}_2$ ؛  $R_1, R_2, R_3$  و  $R_4$  كلاً على حده يشير إلى ألكيل  $C_1-C_6$ ؛ و  $m, n, o$ ، و  $p$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢. ثمة في تجسيم آخر،  $A_1$  و  $A_2$  في الصيغة (I) والصيغة (IA) كلاً على حده تشير إلى مجموعة لها الصيغة  $-\text{[(CH}_2\text{)}_y\text{-O]}_z\text{-C(O)-CH=CH}_2$ ؛  $R_1, R_2, R_3$  و  $R_4$  كلاً على حده ألكوكسي  $C_1-C_6$ ؛ و  $m, n, o$ ، و  $p$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢.

وفي تجسيم آخر للمركبات ذات الصيغة (IA) (و ذات الصيغة (I))،  $A_1, A_2$  كلاً على حده تشير إلى مجموعة لها الصيغة  $-\text{C(O)-D}_1\text{-O-[(CH}_2\text{)}_y\text{-O]}_z\text{-C(O)-CH=CH}_2$  و/أو لها الصيغة  $-\text{C(O)-D}_2\text{-O-[(CH}_2\text{)}_y\text{-O]}_z\text{-C(O)-CH=CH}_2$ ؛  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$  و  $R_8$  كلاً على حده تشير إلى ألكيل  $C_1-C_6$ . وفي تجسيم بديل،  $A_1$  و  $A_2$  في الصيغة (IA) و (الصيغة (I)) كلاً على حده تشير لمجموعة لها الصيغة  $-\text{C(O)-D}_1\text{-O-[(CH}_2\text{)}_y\text{-O]}_z\text{-C(O)-CH=CH}_2$  و/أو مجموعة لها الصيغة  $-\text{C(O)-D}_2\text{-O-[(CH}_2\text{)}_y\text{-O]}_z\text{-C(O)-CH=CH}_2$ ؛ و  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$  و  $R_8$  كلاً على حده تشير إلى ألكوكسي  $C_1-C_6$ .




وفي جانب آخر، قد تتضمن واحدة أو أكثر من المركبات الشائبة الكيرالية B واحدة أو أكثر من مشتقات الأيزوسورييد الممثلة بواسطة الصيغة (IB):




وثيها:

و تشير  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$  و  $R_8$  كلاً على حده يشير إلى ألكيل  $C_1-C_6$  وألكوكسي  $C_1-C_6$ ؛


و تشير  $A_1$  و  $A_2$  كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):



$D_1$  تشير لمجموعة لها الصيغة



$D_2$  تشير لمجموعة لها الصيغة



$m, n, o, p, q, r, s$  و  $t$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢؛

y تشير إلى ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦؛

z تساوى ٠ لو أن y تساوى ٠ و z تساوى ١ لو أن y تساوى ١ إلى ٦.

وفي إحدى التجسيمات المركبات ذات الصيغة (IB)،  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8$  كلاً على حده يشير إلى الألكيل  $C_1-C_6$ . وفي تجسيم بديل،  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8$  في الصيغة (IB) كلاً على حده تشير إلى الألكوكسى  $C_1-C_6$ .

وفي تجسيم آخر للمركبات ذات الصيغة (IB)،  $A_1, A_2$  كلاً على حده تشير إلى مجموعة لها الصيغة  $-(CH_2)_y-O)_z-C(O)-CH=CH_2$ ؛  $R_1, R_2, R_3, R_4$  كلاً على حده تشير إلى الألكيل  $C_1-C_6$ ؛  $m, n, o, p$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢. ثمة في تجسيم آخر،  $A_1, A_2$  في الصيغة (IB) كلاً على حده تشير إلى مجموعة لها الصيغة  $-(CH_2)_y-O)_z-C(O)-CH=CH_2$ ؛  $R_1, R_2, R_3, R_4$  كلاً على حده تشير إلى الألكوكسى  $C_1-C_6$ ؛  $m, n, o, p$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢.

وفي تجسيم آخر للمركبات ذات الصيغة (IB)،  $A_1, A_2$  كلاً على حده تشير إلى مجموعة لها الصيغة  $-(CH_2)_y-O)_z-C(O)-CH=CH_2$ ؛  $R_1, R_2, R_3, R_4$  كلاً على حده تشير إلى الألكيل  $C_1-C_6$ ؛  $m, n, o, p$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢. وفي تجسيم آخر  $A_1, A_2$  في الصيغة (IB) تشير إلى مجموعة لها الصيغة  $-(CH_2)_y-O)_z-C(O)-CH=CH_2$ ؛  $R_1, R_2, R_3, R_4$  كلاً على حده تشير إلى الألكوكسى  $C_1-C_6$ ؛  $m, n, o, p$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢.

وفي تجسيم مفضل، قد تتضمن مجموعات الألكيل والألكوكسى من  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8$  في الصيغ (I)، (IA) و (IB) ٣، ٤، ٦ أو ٧ ذرات كربون وبالأخص، ٤ أو ٦ ذرات كربون.

وتشتمل أمثلة مجموعات الألكيل المتضمنة ٣ أو ٤ ذرات كربون على أيزوبروبيل isopropyl وبيوتيل butyl. وتشتمل أمثلة مجموعات الألكيل المتضمنة ٦ أو ٧ ذرات كربون على هكسيل hexyl ، ٢-مثيل بنتيل 2-methylpentyl ، ٣-مثيل بنتيل 3-methylpentyl ، ٢ ، ٢-ثاني فنيل 2,2-dimethylpentyl ، و ٢ ، ٣-ثاني مثيل بنتيل 2,3-dimethylpentyl.

٥ وتشتمل أمثلة مجموعات الألكوكسي المتضمنة ٣ أو ٤ ذرات كربون على أيزوبروبوكسي isopropoxy ، بيوتيل-١-أوكسي but-1-oxy ، بيوت-٢-أوكسي but-2-oxy ، وثلاثي بيوتوكسي tert-butoxy . وتشتمل أمثلة مجموعات الألكوكسي المتضمنة ٦ أو ٧ ذرات كربون على هكس - ١-أوكسي hex-1-oxy ، هكس - ٢-أوكسي hex-2-oxy ، هكس - ٣-أوكسي hex-3-oxy ، ٢-مثيل بنت-١-أوكسي 2-methylpent-1-oxy ، ٢-مثيل بنت-٢-أوكسي 2-methylpent-2-oxy ، ٢-مثيل بنت-٣-أوكسي 2-methylpent-3-oxy ، ٢-مثيل بنت-٤-أوكسي 2-methylpent-4-oxy ، ٤-مثيل بنت-١-أوكسي 4-methylpent-1-oxy ، ٣-مثيل بنت-١-أوكسي 3-methylpent-1-oxy ، ٣-مثيل بنت-٢-أوكسي 3-methylpent-2-oxy ، ٣-مثيل بنت-٣-أوكسي 3-methylpent-3-oxy ، ٢ ، ٢-ثاني مثيل بنت-١-أوكسي 2,2-dimethylpent-1-oxy ، ٢ ، ٢-ثاني مثيل بنت-٣-أوكسي 2,2-dimethylpent-3-oxy ، ٢ ، ٢-ثاني مثيل بنت-٤-أوكسي 2,2-dimethylpent-4-oxy ، ٤ ، ٤-ثاني مثيل بنت-١-أوكسي 4,4-dimethylpent-1-oxy ، ٢ ، ٣-ثاني مثيل بنت-١-أوكسي 2,3-dimethylpent-1-oxy ، ٢ ، ٣-ثاني مثيل بنت-٢-أوكسي 2,3-dimethylpent-2-oxy ، ٢ ، ٣-ثاني مثيل بنت-٣-أوكسي 2,3-dimethylpent-3-oxy ، ٢ ، ٣-ثاني مثيل بنت-٤-أوكسي 2,3-dimethylpent-4-oxy ، و ٣ ، ٤-ثاني مثيل بنت-١-أوكسي 3,4-dimethylpent-1-oxy.

٢٠ وتعد الأمثلة المحددة الغير مقيدة للمركبات الشائبة الكيرالية B ذات الصيغة (I) للإستخدام في

## الاختراع الحالي في الأمثلة التالية.

وتجدر الإشارة إلى أن واحدة أو أكثر من المركبات الشائبة الكيرالية B ستوجد عادة بتركيز إجمالي من حوالي ٠,١٪ إلى حوالي ٣٠٪ بالوزن، مثلاً، من حوالي ٠,١٪ إلى حوالي ٢٥٪، أو من حوالي ٠,١٪ إلى حوالي ٢٠٪ بالوزن، على أساس الوزن الكلي للتركيبية. وعلى سبيل المثال، في حالة الطباعة بالحبر سيتم الحصول على أفضل نتائج غالباً بتركيز من ٣٪ إلى ١٠٪ بالوزن، مثلاً، من ٥٪ إلى ٨٪ بالوزن، على أساس الوزن الكلي لتركيبية البوليمر. وستوجد غالباً واحدة أو أكثر من المركبات الخيطية A بتركيز من حوالي ٣٠٪ إلى حوالي ٥٠٪ بالوزن، على أساس الوزن الكلي لتركيبية البوليمر.

١٠ وتتحصر إحدى مكونات التركيبة البادئة الكيرالية البلورية السائلة للإستخدام في الاختراع الحالي في ملح وبالأخص، ملح يعد قادراً على تغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري والمبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة (في حالة بلورية سائلة كيرالية) مقارنة بموضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة المعالجة بدون ملح. وفيما يتعلق بنطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة بلورة سائلة كيرالية نجد أن الإيضاحات في البراءة الأمريكية رقم ١٣٦، ٧٤٢، ٧ أو البراءة الأمريكية رقم ٢٥٦٤١، ٢٠١٠٠٠، ويدخل وصفها بالكامل على سبيل المرجعية هنا، قد يشار لها هنا، على سبيل المثال.

ويمكن تغيير المدى الذي له موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبة البادئ البلورى السائل الكيرالي المعين بواسطة وجود ملح يعتمد على عوامل متنوعة مثل، كاتيون الملح cation of the salt ، أنيون الملح anion of the salt ، وتركيز الملح لكل جرام concentration of the salt per gram من الخلاصة الجافة dry extract. وفيما يتعلق بذلك، قد يشار للأمثلة التالية.

وعادة ما تفضل لمخ يراد وجوده في بادئ بللورى سائل كيرالي معين بتركيز يزيج موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة تركيبة بادئ بللورى سائل كيرالي معالج بواسطة ٥ نانومتر على الأقل، مثلاً، بواسطة حوالي ١٠ نانومتر، بواسطة حوالي ٢٠ نانومتر على الأقل، بواسطة ٣٠ نانومتر على الأقل، بواسطة حوالي ٤٠ نانومتر على الأقل، أو بواسطة حوالي ٥٠ نانومتر على الأقل. وغالباً ما تكون تركيزات الملح (الكلية) المناسبة في المدى من حوالي ٠,٠١٪ إلى حوالي ١٠٪ بالوزن، مثلاً، من حوالي ٠,١٪ إلى حوالي ٥٪ بالوزن، على أساس نسبة المواد الصلبة لتركيبية بادئ بللورى سائل كيرالي.

وتشتمل الأمثلة الغير محددة للأملاح المناسبة على الأملاح التي تتضمن كاتيون معدنى (معادن مجموعة أساسية main group metals ، معادن إنتقالية transition metals ، لإنتيديات lanthanides وأكتينيدات actinides). وعلى سبيل المثال، قد يكون المعدن عبارة عن معدن قلوى أو أرضى قلوى مثل، Li، Na. أيضاً، تشتمل الأمثلة الغير محددة للأملاح المناسبة على أملاح الأمونيوم الرباعية مثل أملاح رابع ألكيل أمونيوم. وتشتمل أمثلة الأنيونات المناسبة على أيونات "منتظمة" regular ions مثل، هاليد halide (مثلاً، فلوريد fluoride ، كلوريد chloride ، بروميد bromide ، يوديد iodide)، فوق كلورات perchlorate ، نترات nitrate ، نيتريت nitrite ، كبريتات sulfate ، سلفونات sulfonate ، كبريتيت sulfite ، كربونات carbonate، بيكربونات bicarbonate، سيانيد cyanide ، سيانات cyanate ، وثيوسيانات thiocyanate ، بالإضافة إلى أيونات معقدة complex ions مثل، رابع فلوروبورات tetrafluoroborate . وبالطبع، قد تستخدم مخاليط من إثنين أو أكثر من الأملاح (مثلاً، إثنين، ثلاثة، أربعة أو أكثر من الأملاح) أيضاً. ولو أن إثنين أو أكثر من الأملاح يوجد، فإنها قد تتضمن أو لا تتضمن نفس الكاتيون و/أو نفس الأنيون.

وتجدر الإشارة إلى أن الرايبتج المعدل للإستخدام في الاختراع الحالي لم يكن محدداً بالأخص طالما أنه قادراً على تغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية المعالجة على طبقة تحتية إلى مدى ملحوظ. وفيما يتعلق بذلك، من المفضل للرايبتج أن يكون قادراً على تغيير موضع الانعكاس الاختياري بواسطة حوالي ٥ نانومتر على الأقل، مثلاً، بواسطة حوالي ١٠ نانومتر على الأقل، بواسطة حوالي ٢٠ نانومتر، بواسطة ٣٠ نانومتر على الأقل، بواسطة حوالي ٤٠ نانومتر على الأقل، أو بواسطة حوالي ٥٠ نانومتر على الأقل. وتعتمد هذه القدرة على العوامل المتنوعة مثل، مكونات التركيبة البادئة البللورية السائلة الكيرالية، على سبيل المثال، الملح (الأملاح) والعامل (العوامل) الإشابة الكيرالي الموجود فيها، ووجود أو غياب المجموعات الوظيفية في الرايبتج المعدل (وبالتالي على سطحه).

١٠ وتشتمل أمثلة الرايبتجات المعدلة التي تعد مناسبة للإستخدام في الاختراع الحالي على ما هو مصنوع من (واحدة، إثنين، ثلاثة، أربعة أو أكثر) من المونوميرات القابلة للبلمرة التي تشتمل على واحدة أو أكثر (مثلاً، إثنين، أو ثلاثة) من الذرات الغير متجانسة المختارة من، مثلاً، O، N، أو S.

وفيما يتعلق بذلك، من المفهوم أن المونوميرات القابلة للبلمرة لم تحدد بتلك التي تكون قابلة للبلمرة بواسطة بلمرة الشق الحر. وفضلاً عن ذلك، تشتمل تلك المونوميرات أيضاً على سبيل المثال، المونوميرات التي تكون قابلة للبلمرة بواسطة البلمرة الكاتيونية و/أو الأنيونية cationic and/or anionic polymerization و/أو بواسطة التكثيف المتعدد polycondensation .

ووفقاً لذلك، تشتمل الأمثلة الغير محددة للرايبتجات التي تكون مناسبة لأغراض الاختراع الحالي على رايبتجات عضوية مثل البولى أكريلات، البولى ميثاكريلات، البولى فينيل إيثر، بولى فينيل إستر، البولى إستر، البولى إيثر، البولى اميد، البولى يورثيان، البولى كربونات، البولى سلفون،

٢٠ الرايبتجات الفينولية، رايبتجات الإيبوكسى، والأشكال المخلفة من تلك الرايبتجات.

وتعد الريتجات العضوية/الغير عضوية المخلطة مثل السيليكون (مثلاً، البولى سيليكون عضوى) مناسبة أيضاً. وتتحصر إحدى أنواع الريتجات الخاصة التي يمكن أن تستخدم في الاختراع الحالى في ريتجات مائية مثل، ريتجات البولى أميد (على سبيل المثال رقم تسجيل خدمة الملخصات الكيميائية ٧-٧١-١٧٥٨٩٣، ٩-١٢-٣٠٣٠١٣، ٥-٦٢-٣٩٣٨٠٢، ٥-٣٨-١٢٢٣٨٠، ٨-٣٩-٩٠٠٣).

وتشتمل الأمثلة الغير محددة للريتجات المعدلة للإستخدام في الاختراع الحالى أيضاً على ما هو مصنوع من واحدة أو أكثر من المونوميرات المختارة من أكريلات البولى إثير، أكريلات البولى المعدلة (مثل، أكريلات البولى إثير المعدلة بأمين)، أكريلات البولى إستر، أكريلات البولى إستر المعدلة (مثل، أكريلات البولى إستر المعدلة بأمين)، أكريلات البولى إستر سداسى الوظيفة، أكريلات البولى إستر رباعى الوظيفة، أكريلات اليوريثان ثنائى الوظيفة الأروماتى، أكريلات اليوريثان ثنائى الوظيفة الأليفاتى، أكريلات اليوريثان ثلاثى الوظيفة الأليفاتى، أكريلات اليوريثان سداسى الوظيفة الأليفاتى، أحادى أكريلات اليورثان، ثانى أكريلات أليفاتى، ثنائى فينول A أكريلات إيبوكسى، ثنائى فينول معدل A أكريلات إيبوكسى، أكريلات إيبوكسى المعدلة (مثل، أكريلات إيبوكسى معدلة بحمض دهنى)، أوليجوميرات أكريليك، أوليجوميرات أكريلات هيدروكربون أكريلات فينول معالج بالإيثوكسى، ثانى أكريلات بولى إيثيلين جليكول، ثانى أكريلات نيوبنيتل جليكول مضاف له بروبوكسيلات، مشتقات ثنائى فينول A معالج بثنائى أكريلات، ثنائى أكريلات ثنائى بروبيلين جليكول، ثانى أكريلات هكسان دايلول، ثلاثى بروبيلين جليكول ثنائى الأكريلات، رابع أكريلات بولى إثير، ثانى ثلاثى ميتلول بروبان رابع أكريلات، سادس أكريلات ثانى خماسى إپريثريتول، مخاليط من خامس إپريثريتول ثلاثى ورباعى أكريلات، ثانى بروبيلين جليكول، ثانى أكريلات هكسان دايلول، ثلاثى أكريلات بروبان ثلاثى ميتلول معالج بالإيثوكسيلات، وثنائى أكريلات ثلاثى بروبيلين جليكول (إختيارياً بالإتحاد مع واحدة أو أكثر من المونوميرات التي

تكون مختلفة عن المونوميرات السابقة).

ومن المفهوم أن الرابتنج المعدل للإستخدام في الاختراع الحالي لم يعالج تماماً (ببلمر) أو جافاً قبل إتصاله بتركيبية بادئة بللورية سائلة كيرالية طالما أنها قابلة لتحمل المكونات وبالأخص، المذيب الذى قد يوجد (وعادة سيوجد) في التركيبية البادئة البللورية السائلة الكيرالية (الغير معالجة) (مثلاً، بحيث أن الرابتنج المعدل لم يذوب إلى أى مدى كبير). وقد تكتمل معالجة رابتنج معدل معالج جزئياً فقط، على سبيل المثال، سويماً مع معالجة البادئ البللورى السائل الكيرالي (مثلاً، بواسطة إشعاع UV).

وتجدر الإشارة إلى أن مميزة كبيرة أخرى على المجال السابق المتواجد (كما وضح في ، مثلاً، الطلب الدولى رقم ٢٠٠١/٠٢٤١٠٦، الطلب الدولى رقم ٢٠٠٨/١٢٧٩٥٠، التي تدخل أوصافها بالكامل على سبيل المرجعية هنا) تكون محتملة لإختلاق مسجل متقن بدون إستخدام تقنيات حاجبة. ويقصد من المسجل المتقن إحتمال وجود في خطوات قليلة جداً و/أو خطوات العملية (للعمليات) طبقة واحدة من البوليمر البللورى السائل بحيث أن واحدة أو أكثر من المناطق مع خواص تغير اللون المختلفة في نفس الوقت و/أو المواضع المختلفة لنطاق الانعكاس الاختياري توجد، ويمكن أن تكون تلك المناطق متجاورة بشكل متقن بدون أى فجوة أو تداخل بينهم، كما تبين في الشكل ٧. وهذه الميزة تنبثق من حقيقة أن التركيبية البادئة البللورية السائلة تطبق في خطوة واحدة، وتعديل خواصها موضعياً بواسطة الرابتنج المعدل. وللحصول على نتيجة مشابهة بدون الطريقة الحالية، فإن واحدة ستطبق وتعالج إثنين أو أكثر من التركيبات البادئة البللورية السائلة في الخطوات المتتابعة مع دقة عالية بشكل متزايد لجعلها تغطي المناطق المتجاورة بدون فجوات أو تداخل (كما تبين في الشكل ٧). وتسمح الطريقة الحالية بإختلاق مستقيم أما في للشعار، العلامة، الشفرة، الباركود، النموذج، مصفوفة البيانات التي تحتوى على معلومات مختلفة و/أو

اللون في نفس الوقت.

وتشتمل الإحتمالات المعطاة بواسطة الطريقة الحالية على إستخدام مخاليط من الرايبتجات المعدلة (مثلاً، مخاليط من إثنين، ثلاثة، أربعة أو أكثر من الرايبتجات المعدلة)، وكلها في شكل مخاليط فيزيائية معالجة من إثنين أو أكثر من الرايبتجات المعدلة وفي شكل إثنين أو أكثر من الرايبتجات المعدلة المختلفة التي توجد (على حده) على مواضع مختلفة من سطح الطبقة التحتية. وعلى نحو ٥ بديل أو بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم أيضاً إثنين أو أكثر من التركيبات البادئة البلورية السائلة الكيرالية المختلفة التي تختلف، على سبيل المثال، في تركيز الملح (الأملح) الموجود فيها و/أو تختلف بإحتواء الأملاح المختلفة فيها. وهذا يرفع عدد كبير من الإتحادات المحتملة للتركيبات البادئة البلورية السائلة الكيرالية والرايبتجات المعدلة التي قد توجد على سطح طبقة تحتية واحدة. ١٠ ويسمح هذا العدد الكبير من الإتحادات المحتملة، من بين أشياء أخرى، بإحتمال إختلاق شفرة محددة و/أو علامة تكون صعبة التزييف لأن أى شخص يريد أن يعيد إنتاجها سيعرف التركيبة الدقيقة للتركيبات البادئة البلورية السائلة الكيرالية، النوع، المقدار، والتركيز للملح (الأملح) الموجود فيها وطبيعة الرايبتج (الرايبتجات) المعدل. ونجد أن إدخال عناصر الأمان المحددة الإضافية مثل، عناصر الأمان قرب الأشعة تحت الحمراء، الأشعة تحت الحمراء و/أو الفوق بنفسجية (المعروفة حصرياً لمنهج العلامة) في التركيبة البادئة البلورية السائلة و/أو في الرايبتج المعدل، يجعل ١٥ التزييف أكثر صعوبة. ووفقاً لذلك، يتوقع الاختراع الحالى ويشتمل على إستخدام التركيبات البادئة البلورية السائلة الكيرالية والرايبتجات المعدلة التي تتضمن عناصر الأمان المحددة الإضافية.

أيضاً، في بعض الحالات قد يرغب في الغطاء الغير محرر تماماً لسطح الطبقة التحتية كله (أو على الأقل جزء كبير منه) بمادة الرايبتج (المعدل) الأولى ذات خواص التعديل وبعد ذلك يطبق في واحدة أو أكثر من المناطق وبالتالي يغطى السطح برايبتج معدل ثانى (أو حتى إثنين أو أكثر من ٢٠

الرايبتجات المعدلة المختلفة في المناطق المختلفة)، بحيث أن الرايبتجات الأولى والثانية (والثالثة، إلخ) تختلف في قابليتها لإزاحة موضع نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة (أو إثنين أو أكثر من التركيبات البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة المختلفة).

٥ ومن المفهوم أن الاختراع الحالي لم يحدد بنطاق مرئى من الطيف الكهرومغناطيسى. وعلى سبيل المثال، قد يغير الرايبتج المعدل كل أو جزء من نطاق الانعكاس الاختياري بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة من نطاق IR إلى النطاق المرئى، أو من النطاق المرئى إلى نطاق UV، أو من نطاق IR إلى نطاق UV.

١٠ ويمكن تطبيق التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية على سطح الطبقة التحتية بواسطة أى طريقة مناسبة مثل، التغطية بالرش، التغطية بالسكين، التغطية بالبكرة، التغطية بالغريرال، التغطية بالقطع، الطباعة بالحفر، التخطيط المرن، طباعة الأفست، طباعة الأوفست الجاف، الطباعة بمطبعة الحروف، الطباعة بالشاشة، الطباعة بالوسادة، والطباعة بالحبر (على سبيل المثال طباعة بالحبر المنخفض عند الطلب، الطباعة الصمامية). وفي إحدى تجسيمات الاختراع الحالي يجرى تطبيق (مثلاً، الترسيب) تركيبية لعمل علامة أو طبقة و/أو تركيبية لعمل رايبتج معدل بتقنية طباعة مثل، الطباعة بالحبر (المستمر، المنخفض عند الطلب، إلخ)، مخطط المرونة، طباعة الوسادة، طباعة بالحفر الدواء، طباعة بالشاشة، إلخ. وبالطبع، قد تستخدم تقنيات الطباعة الأخرى المعروفة بواسطة ذوى الخبرة في مجال الطباعة أيضاً. وفي إحدى التجسيمات المفضلة من الاختراع يستخدم طباعة المخطط المرن لتطبيق الرايبتج ولتطبيق التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية. وفي تجسيم آخر مفضل من الإختراع، تستخدم تقنيات الطباعة بالحبر لتطبيق الرايبتج المعدل ولتطبيق التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية. ومن المتوقع أيضاً أن تقنيتين مختلفتين يمكن إستخدامهما

٢٠

لتطبيق الرايبتج المعدل والتركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية. وتعد أجهزة الطباعة الصناعية بالحبر، المستخدمة بصورة شائعة لترقيم، تشفير وتطبيقات العلامة على خطوط الموائمة والمطابع، مناسبة بالأخص. وتشتمل أجهزة الطباعة المفضلة بالحبر على أجهزة طباعة بالحبر مستمرة ذات فوهة واحدة (مسماة أيضاً الضوء الأبيض بدون صورة أو أجهزة الطباعة المنحرفة متعددة المستوى) وأجهزة الطباعة بالحبر عند الطلب، بالأخص أجهزة الطباعة الصمامية. وسيكون سمك التركيبة البوليمر البلورية السائلة المطبقة، بعد المعالجة، وفقاً لتقنيات الموصوفة سابقاً، عادة حوالي ١ ميكرومتر على الأقل، مثلاً، حوالي ٣ ميكرومتر على الأقل، أو حوالي ٤ ميكرومتر على الأقل، وسيكون عادة لا يزيد عن حوالي ٢٠ ميكرومتر، مثلاً، لا يزيد عن حوالي ١٥ ميكرومتر، لا يزيد عن حوالي ١٠ ميكرومتر، أو لا يزيد عن حوالي ٦ ميكرومتر. وسيكون سمك الرايبتج المعدل المطبق، بعد المعالجة، وفقاً لتقنيات التطبيق الموصوفة سابقاً عادة حوالي ١ ميكرومتر، مثلاً، حوالي ٣ ميكرومتر على الأقل، أو حوالي ٥ ميكرومتر، بل سيكون مادة ما لا يزيد عن حوالي ١٠ ميكرومتر.

وبالأخص لو أن تركيبية البوليمر للإستخدام في الاختراع الحالي (أى، تركيبية لعمل بادئ بلورى سائل كيرالي أو تركيبية لعمل رايتنج معدل) تطبق بواسطة تقنيات الطباعة المذكورة سابقاً فإن التركيبة ستتضمن عادة مذيب لضبط لزوجتها إلى القيمة التي تكون مناسبة للتطبيق المستخدم من تقنية (الطباعة). وتكون قيم اللزوجة النموذجية لأحبار الطباعة المرنة التخطيط في المدى من حوالي ٤٠ ثانية إلى حوالي ١٢٠ ثانية بإستخدام، مثلاً، كأس DIN رقم ٤. وتعرف المذيبات المناسبة لذوى الخبرة في المجال. وتشتمل الأمثلة الغير محددة لها على مذيبات عضوية قطبية أو غير قطبية قليلاً polar and aprotic organic solvents ، منخفضة اللزوجة low-viscosity ، مثل، كيتون إيثيل ميثيل (MEK)methyl ethyl ketone، أسيتون acetone ، هكسانون حلقي cyclohexanone ، أسيتات الإيثيل ethyl acetate ، إيثيل ٣-إيثوكسي بروبيونات-3 ethyl

ethoxypropionate ، ومخاليط من إثنين أو أكثر منهم.

أيضاً، بالأخص لو أن تركيبة بوليمر للإستخدام في الاختراع الحالي (أى، تركيبة لعمل بادئ بللورى سائل كيرالي أو تركيبة لعمل راينج معدل) تطبق بواسطة الطباعة بالحبر (المستمرة)، ستتضمن تركيبة البوليمر عادة أيضاً عامل توصيلة واحدة على الأقل معروف لذوى الخبرة في المجال. ٥

ولو أن تركيبة البادئ البللورى السائل الكيرالي و/أو تركيبة لعمل راينج معدل للإستخدام في الاختراع الحالي تعالج/تبلر بواسطة إشعاع UV فإن التركيبة ستتضمن بادئ ضوئى photoinitiator واحد على الأقل. وتشتمل الأمثلة الغير محددة للعديد من البوادئ الضوئية المناسبة على  $\alpha$ - هيدروكسى كيتونات hydroxy ketones مثل ١-هيدروكسى-هكسيل حلقى-

بنيتل- كيتون 1- hydroxy-cyclohexyl-phenyl-ketone ومخلوط (مثلاً، حوالى ١ : ١) من ١-

هيدروكسى-هكسيل حلقى-فنيلى- كيتون 1-hydroxy- cyclohexyl-phenyl-ketone وواحدة أو أكثر

من البنزوفينون benzophenone ، ٢-هيدروكسى-٢-مثيل-١-فنيلى-١-بروبانون 2~hydroxy-2-

propanone -1-phenyl-1- methyl-، و ٢-هيدروكسى-١-٤-٢-هيدروكسى إيثوكسى (فنيلى) -

٢-مثيل-١-بروبانون - 1-2-methyl-1-phenyl [4-(2-hydroxy ethoxy )-2-hydroxy-1-

propanone ؛ فنيلى جليوكسيلات phenylglyoxylates مثل المثيل بنزويل فورمات ١٥

methylbenzoylformate ومخلوط من الأوكسى فنيلى-حمض أستتيك ٢-٢-أوكسو-٢-فنيلى-

أسيتوكسى-إيثوكسى]-إيثيل لإستر 2-[2-oxo-2-phenyl-acetoxy-phenyl-acetic acid oxy-

ethyl ester]-ethoxy وأوكسى-فنيلى-أستتيك ٢-٢-هيدروكسى-إيثوكسى]-إيثيل إستر oxy-phenyl-

ethyl ester]-2-[2-hydroxy-ethoxy]-acetic ؛ بنزيل ثانى مثيل كيتال benzyl dimethyl ketals

مثل ألفا، ألفا-ثانى ميثوكسى-ألفا-فنيلى أستيوفينون alpha- dimethoxy- alpha، ٢٠

phenylacetophenone ؛  $\alpha$ -أمينو كيتونات a-aminoketones مثل ٢-بنزيل -٢- (ثاني ميثيل أمينو)-١- [٤- (٤-مورفولينيل) فنييل]-١- بيوتانون 2-benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-1-bufanone و ٢-ميثيل -١- [٤- (ميثيل ثيو) فنييل]-٢- (٤-مورفولينيل)-١- بروبانون 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone ؛ أوكسيد فوسفين phosphine oxide ومشتقات أوكسيد الفوسفين phosphine oxide derivatives مثل ثاني فينيل (٢، ٤، ٦-ثلاثي ميثيل بنزويل)-أوكسيد فوسفين (2,4,6-trimethylbenzoyl) diphenyl phosphine oxide ؛ فينيل ثنائي (٢، ٤، ٦-ثلاثي ميثيل بنزويل) phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl) المزود بواسطة سييا؛ وأيضاً مشتقات ثيوزانثون thioxanthone derivatives مثل Speedcure ITX (رقم تسجيل خدمة الملخصات الكيميائية ١-٤٢-١٤٢٧٧٠)، Speedcure DETX (رقم تسجيل خدمة الملخصات الكيميائية ٨-٤٤-٨٢٧٩٩)، Speedcure CPTX (رقم تسجيل خدمة الملخصات الكيميائية ٢-١-٨٤-٥٤٩٥ أو ٠-٨٦-٨٣٨٤٦) المزود بواسطة .Lambson

ولو أن تركيبة البوليمر للإستخدام في الاختراع الحالي (أى، تركيبة لعمل بادئ بلورى سائل كيرالي أو تركيبة لعمل رايننج معدل) تعالج بواسطة الطريقة التي تختلف عن الإشعاع بواسطة ضوء UV مثل، بواسطة جسيمات عالية الطاقة high-energy particles (مثلاً، أشعة الإلكترون electron beams)، أشعة X-rays X، أشعة جاما gamma-rays، إلخ، يمكن الإستغناء عن إستخدام البادئ الضوئي، بالطبع.

وقد يحتمل أيضاً أو حتى يرغب في معالجة التركيبية أساساً لعمل رايننج معدل عادة. وفي هذه الحالة ستحتوى التركيبية عادة بادئ البلمرة الحرارى thermal polymerization initiator واحد على الأقل مثل، بيروكسيد peroxide أو مركب أزو azo compound. وتعرف الأمثلة الأخرى لبوادئ

البلمرة الحرارية أيضاً لذوى الخبرة في المجال.

وقد تتضمن التركيبة البادئة البلورية السائلة المستقبطة وتركيبية لإعداد رايننج معدل للإستخدام في الاختراع الحالى أيضاً مختلف المكونات الإختيارية الأخرى التي تعد مناسبة و/أو مرغوبة لتحقيق خاصية مرغوبة خاصة للتركيبية وبوجه عام، قد تتضمن أى مكونات/مواد لا تؤثر عكسياً على خاصية مطلوبة من التركيبية وبوجه عام، قد تتضمن أى مكونات/مواد لا تؤثر عكسياً على خاصية من التركيبية إلى أى مدى كبير. وتكون الأمثلة الغير محددة من تلك المكونات الإختيارية بمثابة راينتجات، مركبات سيلان silane compounds ، منشطات الإلتصاق adhesion promoters ، حساسات للبوادئ الضوئية sensitizers for the photoinitators (إن وجدت)، إلخ. وعلى سبيل المثال، بصفة خاصة، تركيبية البادئ البلورى السائل الكيرالي للإستخدام في الاختراع الحالى قد تتضمن واحدة أو أكثر من مركبات السيلان. وتشتمل الأمثلة الغير محددة لمركبات السيلان المناسبة على سيلانات قابلة للبلمرة إختيارياً مثلما له الصيغة  $R_1R_2R_3-Si-R_4$  وفيها  $R_1, R_2, R_3$  كلاً على حده تمثل ألكوكسى وألكوكسى ألكوكسى لها إجمالى من ١ إلى حوالى ٦ ذرات كربون و  $R_4$  تمثل فينيل، أليل، ألكيل ( $C_{1-10}$ ) ، (ميث) أكريلوكسى ألكيل ( $C_{1-6}$ ) وجليسيديلوكسى ألكيل ( $C_{1-}$ ) ٥ (٦) مثل، فينيل ثلاثى إيثوكسى سيلان، فينيل ثلاثى ميثوكسى سيلان، فينيل ثلاثى (٢-ميثوكسى إيثوكسى) سيلان، ٣-ميثاكريلوكسى بروبييل-ثلاثى ميثوكسى سيلان، أوكيتل ثلاثى إيثوكسى سيلان، و ٣-جليسيديلوكسى بروبييل ثلاثى إيثوكسى سيلان من عائلة Dynasylan ® المزود بواسطة Evonik.

سيكون تركيز واحدة أو أكثر من مركبات السيلان، إن وجد، في تركيبية البادئ البلورى السائل عادة من حوالى ٠,٥% إلى حوالى ٥% بالوزن، على أساس الوزن الكلى للتركيبية.

٢٠ ولتقوية أمان العلامة أو الطبقة وفقاً للإختراع الحالى نجد أن تركيبية لعمل رايننج معدل و/أو تركيبية

لعمل بادئ بلورى سائل كيرالي للإستخدام في الاختراع الحالى تتضمن أيضاً واحدة أو أكثر من الصبغات و/أو الألوان التي تمتص في المنطقة المرئية أو الغير مرئية من الطيف الكهرومغناطيسى و/أو واحدة أو أكثر من الصبغات و/أو الألوان التي تمثل إنارة و/أو واحدة أو أكثر من الصبغات المغناطيسية. وتشتمل الأمثلة الغير محددة من الصبغات المناسبة و/أو الألوان التي تمتص في المنطقة المرئية أو الغير مرئية من الطيف الكهرومغناطيسى على مشتقات الفالوسيانين. وتشتمل الأمثلة الغير محددة لصبغات الإنارة المناسبة و/أو الألوان على مشتقات الانثيد. وتشتمل الممثلة الغير محددة للصبغات المغناطيسية المناسبة على جسيمات أكاسيد المعدن الإنتقالى مثل الحديد وأكاسيد الكروم. ونجد أن وجود الصبغة (الصبغات) و/أو اللون (الألوان) سيحسن ويقوى أمان العلامة من التزييف.

- ١٠ وتبعاً لتطبيق (مثلاً، ترسيب) التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية وفقاً للإختراع على الطبقة التحتية نجد أن تركيبة البوليمر تجلب إلى الحالة البلورية السائلة الكيرالية التي لها خواص بصرية محددة. ويفهم من المصطلح "خواص بصرية محددة" كحالة بلورية سائلة مع تباعد محدد يعكس نطاق محدد من الطول الموجى (نطاق الانعكاس الإختيارى). ولذلك الغرض تسخن التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية، ويبخر المذيب الموجود في التركيبة، إن وجد، ويحدث تنشيط للحالة البلورية السائلة الكيرالية المرغوبة. وتعتمد درجة الحرارة المستخدمة لتبخير المذيب ولتنشيط تكوين الحالة البلورية السائلة على مكونات التركيبة البلورية السائلة الكيرالية وستكون في عدة حالات في نطاق من حوالى ٥٥°م إلى حوالى ١٥٠°م، مثلاً، من حوالى ٥٥°م إلى حوالى ١٠٠°م، ويفضل من حوالى ٦٠°م إلى حوالى ١٠٠°م. وتشتمل أمثلة مصادر التسخين المناسبة على وسيلة تسخين تقليدية مثل لوح ساخن، فرن، تيار من الهواء الساخن وبالأخص، مصادر الإشعاع مثل، لمبة IR.
- ٢٠ ويعتمد زمن التسخين المطلوب على عدة عوامل مثل، مكونات تركيبة البوليمر، نوع جهاز التسخين وشدة التسخين (ناتج الطاقة من جهاز التسخين). وفي عدة حالات زمن التسخين من حوالى ٠,١

ثانية، حوالي ٠,٥ ثانية، أو حوالي ١ ثانية إلى حوالي ٣٠ ثانية، مثلاً، لا يزيد عن حوالي ٢٠ ثانية، لا يزيد عن حوالي ١٠ ثواني، أو لا يزيد عن حوالي ٥ ثواني سيكون كافياً.

ويتم الحصول على العلامة وفقاً للإختراع الحالى أخيراً بواسطة معالجة و/أو بلمرة التركيبية (بالكامل) في الحالة البلورية السائلة الكيرالية. وغالباً ما سيجرى التثبيت أو التقسية بواسطة الإشعاع بضوء UV، الذي يحدث على بلمرة المجموعات القابلة لللمرة الموجودة في تركيبية البوليمر.

ووفقاً لذلك، قد تتضمن عملية كاملة لعمل علامة من الاختراع الحالى الخطوات التالية:

- تطبيق رايبتج معدل على طبقة تحتية؛

- معالجة و/أو تجفيف الرايبتج المعدل المطبق جزئياً على الأقل، على سبيل المثال كلياً؛

١٠ - تطبيق التركيبية البادئة البلورية السائلة المحتوية على ملح على جزء من الطبقة التحتية التي بها رايبتج معدل عليها؛

- تسخين التركيبية البادئة البلورية السائلة المطبقة لجلبها إلى حالة كوليستيرية؛

- معالجة التركيبية البادئة البلورية السائلة المسخنة (وإختيارياً، تكملة المعالجة و/أو تجفيف الرايبتج المعدل) للحصول على العلامة وفقاً للإختراع الحالى.

١٥ ويمكن إدخال العلاقة وفقاً للإختراع الحالى، على سبيل المثال، في سمة الأمان، سمة التوثيق، سمة التعريف أو تتبع أو إقتفاء.

ويراد من الأمثلة التالية توضيح الاختراع بدون تقييده.

## الأمثلة

## تحضير التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية

حضرت التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية (I) كما يلي، النسب المئوية المبينة تكون بالوزن على أساس الوزن الكلي للتركيبة:

٥ وتجدر الإشارة إلى أن المركب الإشابة الكيرالي B ذو الصيغة (I) المبين سابقاً (٤,٧٥٪)، المركب الخيطي A<sub>1</sub> (١٤٪)، المركب الخيطي A<sub>2</sub> (١٤٪)، والهكسانون الحلقي (٦٦,٤٥٪) وضعوا في دورق ثم سخنوا بعد ذلك حتى تم الحصول على محلول. وأضيف ٢-مثيل-١-[-٤-(مثيل ثيو) فينيل]-٢-مورفولينو بروبان-١-ون إلى المحلول (Irgacure 907® من Ciba، البادئ الضوئي، ٠,٦٪) و الأيزوبروبيل يثوزانثون (بادئ ضوئي، ٠,٢٪). وقلب المخلوط النهائي حتى تحقق ١٠ الذوبان الكامل لإنتاج التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية (I).

## تحضير طبقة من تركيبة بادئة بلورية سائلة كيرالية معالجة

١٥ غطيت التركيبة السابقة (I) على طبقة تحتية (فيلم PET الشفاف، السمك ١٢٥ ميكرون) وسخنت الطبقة الناتجة إلى حوالي ٨٠°م لمدة حوالي ٣٠ ثانية لتبخير المذيب ولتطوير الطور البلوري السائل الكولييسيترى، أى، الحالة التي تبين نطاق إنعكاس محدد يعتمد موضعه على تركيز المركب الشائب الكيرالي B في التركيبة. وفيما بعد عولجت التركيبة بواسطة الإشعاع بلمبة UV (لمبة زئبق منخفضة الضغط لها إشعاع UV ١٠ ميللى واط/سم<sup>٢</sup>) لمدة حوالي ١ ثانية لتجميد الطور البلوري السائل الكولييسيترى من خلال البلمرة التساهمية للمجموعات القابلة للبلمرة من المركبات A<sub>1</sub>، وA<sub>2</sub> وB. وبعد المعالجة كانت التركيبة خالية تماماً من المذيب (كميات ضئيلة فقط من الهكسانون الحلقي وجدت) وإشتملت المكونات السابقة (في شكل مبلمر) بالنسب المئوية التالية للوزن، على

أساس الوزن الكلى للتركيبية:

مركب  $A_1$  (بادئ خيطى) %٤١,٧٢٥

مركب  $A_2$  (بادئ خيطى) %٤١,٧٢٥

مركب B (شائبة كيرالية) %١٤,١٦

بادئ ضوئى %٢,٣٩ ٥

وتجدر الإشارة إلى أن تركيز المركب الشائب الكيرالي B في البادئ البلورى السائل الكوليستيري يسمح بالتحكم في موضع نطاق الانعكاس الاختياري ونتيجة لذلك، لون الطبقة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة. وهذا يوضح بواسطة الشكل ١ الذى يمثل مخطط للطول الموجى لأقصى إنعكاس عادى كدالة لتركيز المركب الشائب الكيرالي B في التركيبية الجافة. ومع %١٤,١٦ من المركب الشائب الكيرالي B يكون الطول الموجى لأقصى إنعكاس عادى من التركيبية حوالى ٥١٠ نانومتر، وذلك يعطى لون أزرق محضر من الطبقة المناظرة. وكما تبين في الشكل ١، زيادة (إنخفاض) تركيز المركب الشائب الكيرالي B في التركيبية إلى إنخفاض (زيادة) الطول الموجى لأقصى إنعكاس عادى.

لإضافة الملح إلى التركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية

أضيف ملحين مختلفين، أى،  $LiClO_4$ ، و  $LiBr$  إلى التركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية (I). ويوضح الشكل ٢ تأثير نسبة المول من الملح إلى المول من المركب الشائب الكيرالي B على الموضع من نطاق الانعكاس الاختياري المبين بواسطة التركيبية المعالجة. وكما يمكن أن يلاحظ من الشكل ٢، يكون لـ  $LiClO_4$ ، و  $LiBr$  تأثيراً قوياً نسبياً على موضع نطاق الانعكاس الإختياري.

تحضير إتحادات البادئ البللورى السائل الكيرالي المعالج/الرايبتج المعدل

(١) تحضير التركيبات المحتوية على ملح

عدلت التركيبة السابقة (I) بإضافة ملحين مختلفين له، أى،  $\text{LiClO}_4$ ، و  $\text{LiBr}$ ، بالنسب المئوية بالوزن التالية (على أساس الوزن الكلى للتركيبة المحتوية على مذيب، النسبة المئوية للمذيب المبينة سابقاً تختزل بشكل مناظر بواسطة النسبة المئوية للملح المضاف):

التركيبة (Ia):  $\text{LiClO}_4$  %٠,٦٦

التركيبة (Ib):  $\text{LiBr}$  %٠,٥٥

ونجد أن النسب المئوية السابقة تعكس الوزن المولارية المختلفة للأملاح وتتسبب في نفس النسبة المولية تقريباً لكل ملح في التركيبات (Ia) و (Ib).

أيضاً، حضرت التركيبات التالية لتحضير رايبتج معدل (% بالوزن، على أساس الوزن الكلى للتركيبة):

التركيبة (IIa):

٦٥% مثيل إيثيل كيتون - مذيب

٣٣% Ebecryl 83 - مونومر قابل للمعالجة بواسطة UV، CYTEC

١% Irgacure 907 - بادئ ضوئى، CIBA ١٥

٠,٥% أيزوبروبيل ثيوزانثون - بادئ ضوئى

٠,٥% Irgacure 500 - بادئ ضوئى، CIBA

(Ebecryl 83 يمثل أكريلات متعدد الوظيفة معدل بالأمين منخفض اللزوجة)

التركيبية (IIb):

٦٥% مثل إيثيل كيتون - مذيب

٣٣% Ebecryl 1608 - مونومر قابل للمعالجة بواسطة UV، CYTEC

١% Irgacure 907 - بادئ ضوئي، CIBA ٥

٠,٥% أيزوبروبيل ثيوزانثون - بادئ ضوئي

٠,٥% Irgacure 500 - بادئ ضوئي، CIBA

(Ebecryl 1608 يمثل ثاني أكريلات لإيبوكسي ثنائي فينول A منقى مخفف بواسطة ثلاثي أكريلات

الجليسرول المعالج بالبروبوكسيالات)

١٠ (٢) الإجراء العام لعمل العلاقة:

بإستخدام ماصة دقيقة، قطرة ٢ ميكرون من التركيبية (IIa) أو (IIb) ترسب على جانب واحد من

الطبقة التحتية (فيلم PET الشفاف، السمك ١٢٥ ميكرون). وتوضع طبقة تحتية على طبق التسخين

(٨٠م) لتبخير المذيب الموجود في تركيبة رايتنج UV بسرعة.

وبعد حوالي ٣٠ ثانية من التسخين يبخر المذيب ويعالج الرايتنج المترسب بإستخدام لمبة UV

١٥ (لمبة زئبق منخفض الضغط لها إشعاع UV من ١٠ ميللي واط/سم<sup>٢</sup>) لمدة حوالي ١ ثانية. وتغطي

الطبقة التحتية موضعياً الآن على جانب واحد برايتنج معالج UV على منطقة دائرية من حوالي ٥

إلى ١٠ مم في القطر بالإعتماد على لزوجة تركيبة رايتنج UV.

وعلى جانب من الطبقة التحتية التي تحمل رايتنج UV يطبق حوالى ١٠ ميكرون سمك طبقة من تركيبات بادئة بللورية سائلة مذكورة سابقاً (تركيبية (Ia) أو (Ib)) على السطح بالكامل للطبقة التحتية بإستخدام مغطى يدوى.

وتوضع العينة المغطاة بعد ذلك بسرعة على طبقة التسخين (٨٠م°) لتبخير المذيب وتطوير الطور البللورى السائل الكوليستيرى. ٥

وبعد ٣٠ ثانية من التسخين يبخر المذيب وتعالج تركيبية البادئ البللورى السائل بإستخدام لمبة UV (لمبة زئبق منخفض الضغط لها إشعاع UV من ١٠ ميللى واط/سم<sup>٢</sup>) لمدة حوالى ١ ثانية. ويكون سمك طبقة البوليمر البللورى السائل الكوليستيرى المعالج حوالى ٣,٣ ميكرون.

وتستخدم الإتحادات التالية من المركبات:

١٠ مثال ١: تركيبية (Ia) / تركيبية (IIa) - إنظر الشكل ٣

مثال ٢: تركيبية (Ia) / تركيبية (IIIb) - إنظر الشكل ٤

مثال ٣: تركيبية (Ib) / تركيبية (IIa) - إنظر الشكل ٥

مثال ٤: تركيبية (Ib) / تركيبية (IIIb) - إنظر الشكل ٦

١٥ وفي الأشكال ٣ إلى ٦ تبين الصورة عند الجزء العلوى عينة فيلم PET فعلية مع منطقة-دائرية تقريباً وفيها الرايتنج المعدل المصنوع من التركيبية (IIa) أو التركيبية (IIIb) ترسب (على خلف العينة تكون ورقة سوداء تسمح بخلفية داكنة ورؤية أحسن لإختلافات اللون). ونجد أن المخطط أسفل الصورة يبين الانعكاس النسبى كدالة للطول الموجى للمنطقة مع الرايتنج المعدل المترسب المصنوع من التركيبية (IIa) أو التركيبية (IIIb) (المغطاة بواسطة البادئ البللورى السائل الكيرالي المعالج

المصنوع من التركيبة (Ia) أو التركيبة (Ib)) والمنطقة التي فيها يوجد البادئ البللوري السائل الكيرالي المعالج فقط. ونجد أن الشكل ٧ يمثل مخطط مناظر للمخططات في الأشكال ٣ إلى ٦ (بدون صورة فوتوغرافية).

وكما يمكن أن يلاحظ من الشكل ٣ (مثال ١)، موضع نطاق الانعكاس الاختياري في المنطقة ٢ يناظر موضع نطاق الانعكاس الاختياري الذي يمكن تنبؤه على أساس المخطط في الشكل ٢ (منحنى  $\text{LiClO}_4$ )، أي، حوالي ٦٦٠ نانومتر. وعلى أية حال، في المنطقة ١ نجد أن الرابنتج المعدل التحتى المصنوع من التركيبة (IIa) يغير كثيراً من موضع الانعكاس الاختياري إلى نطاق الطول الموجى الأقصر (٥٠٦ نانومتر)، الذى يمثل حوالى نفس موضع نطاق الانعكاس الاختياري للطبقة المصنوعة من التركيبة (Ia) بدون إضافة الملح (إنظر الشكل ١ لتركيز العامل الإشابة الكيرالي ١٤,١٦٪ بالوزن). ووفقاً لذلك، في هذه الحالة الرابنتج المعدل التحتى (المصنوع من التركيبة (IIa)) يلغى ظاهرياً تأثير وجود  $\text{LiClO}_4$  على موضع نطاق الانعكاس الاختياري (اللون) لطبقة بادئ بللورى سائل كيرالي معالج.

وكما يمكن أن يلاحظ من الشكل ٤ (مثال ٢)، مقارنة بالشكل ٣ يعد الرابنتج المعدل المصنوع من التركيبة (IIa) أكثر فاعلية من الرابنتج المعدل المصنوع من التركيبة (IIb) بالنسبة لخواص تعديله بالرغم من أن الأخير لا يزال يسبب التغير المأخوذ في الإعتبار لموضع نطاق الانعكاس الاختياري لطبقة البادئ البللورى السائل الكيرالي المعالج (إلى حوالى ٥٨٠ نانومتر).

وفيما يتعلق بالأمثلة ٣ و ٤، في حالة وجود  $\text{LiBr}$  يعد الرابنتج المعدل المصنوع من التركيبة (IIa) فعالاً بالنسبة لخواصه المعدلة ويعد أكثر فاعلية مما في حالة وجود  $\text{LiClO}_4$ ، لكن السابق لا يزال يعطى تغير كبير نحو الأطوال الموجية القصيرة (شكل ٥). وبشكل أساسى، يطبق نفسه للرابنتج

المصنوع من التركيبة (IIb)، إنظر الشكل ٦. ٢٠

وتوضح الأمثلة السابقة أن إضافة الملح إلى التركيبة البادئة السائلة الكيرالية يمكن ان تستخدم لتغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري للبوليمر المعالج المناظر بطريقة محكمة وأن كلاً من نوع الملح وتركيزه يمكن أن يؤثر على تغير تأثير الملح (بالإضافة إلى تغيير تركيز عامل الإشابة الكيرالي). وتبين الأمثلة السابقة أن تغيير تأثير الملح يمكن أن يعكس جزئياً أو كلياً (بطريقة محكمة) بواسطة إتصال تركيبة البادئ البللوري السائل الكيرالي بربنتج معالج (أكريلات) قبل معالجة البادئ البللوري السائل.

وقد تستخدم المركبات التالية، على سبيل المثال، في الأمثلة السابقة كعامل إشابة كيرالي للمركب B ذو الصيغة (I):

(6aR, 6R, 3aR, 3R) - سادس هيدروفيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣، ٦- ثاني يل ثنائي (٤-٤)-

١٠ (أكريلويلوكسي) -٣- ميثوكسي بنزويلوكسي) -٣- ميثوكسي - بنزوات)؛

bis(4-(4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyloxy)-3-methoxybenzoyloxy)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl

methoxybenzoyloxy)-3-methoxy-benzoate);

(6aR, 6R, 3aR, 3R) -٦- (٤-٤)- أكريلوكسي) -٣- ميثوكسي بنزويلوكسي) -٣- ميثوكسي

١٥ بنزويلوكسي) - سادس هيدروفيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣- يل (٤-٤)- (أكريلوكسي) بنزويلوكسي) -

٣- ميثوكسي بنزوات)؛

(3R,3aR,6R,6aR)-6-(4~(4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyloxy)-3-

methoxybenzoyloxy)- hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl 4-(4-(acryloyloxy)benzoyloxy)-3-

methoxybenzoate;

٢٠ (6aR, 6R, 3aR, 3R) - سادس هيدروفيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣، ٦- ثاني يل ثنائي (٤-٤)-

(أكريلويلوكسى) بنزويلوكسى) - بنزوات)؛

(3R,3aR,6R,6aR)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-(4(acryloyloxy)benzoyloxy)- benzoate);

(3R, 3aR, 6R, 6aR) - سادس هيدروفبيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣، ٦ - ثانى يل ثنائى (٤) - (٤) -

٥ (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى) - بنزوات)؛

(3R,3aR,6R,6aR)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-(4-(acryloyloxy)butoxy)-benzoate);

(3R, 3aR, 6R, 6aR) - سادس هيدروفبيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣، ٦ - ثانى يل ثنائى (٤) -

(أكريلويلوكسى) - ٢-مethyl-بنزوات)؛

(3R,3aR,6R,6aR)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-(acryloyloxy)-2-methyl-benzoate);

١٠

(3R, 3aR, 6S, 6aR) - سادس هيدروفبيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣، ٦ - ثانى يل ثنائى (٤) -

(٤) - (أكريلويلوكسى) بنزويلوكسى) - ٣-ميثوكسى بنزوات)؛

(3R,3aR,6S,6aR)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-(4-(acryloyloxy)benzoyloxy)- 3-methoxybenzoate);

١٥

(3R, 3aR, 6R, 6aR) - سادس هيدروفبيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣، ٦ - ثانى يل ثنائى (٤) -

(أكريلويلوكسى) - ٣-ميثوكسى-بنزويلوكسى) بنزوات)؛

(3R,3aR,6R,6aR)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-(4-(acryloyloxy)-3-methoxy-benzoyloxy)benzoate);

(3R, 3aR, 6R, 6aR) - سادس هيدروفبيورو [٣، ٢-b] فيوران -٣، ٦ - ثانى يل ثنائى (٤) -

٢٠

(٤) - (أكريلويلوكسى) بنزويلوكسى) - ٣-ميثوكسى بنزوات)؛

(3R,3aR,6R,6aR)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-(4(acryloyloxy)benzoyloxy)- 3-methoxybenzoate);

٢-O-(٤) - (أكريلويلوكسى) بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى بنزويل) - ٥-O-(٤) - (٤) -







{4}- (أكريلويلوكسى)-3-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] بنزويل) -1، 4، 3، 6-ديانيدرو-D-مانيتول؛

مانيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxybenzoyl]oxy}-2-methylbenzoyl)-5-0-(4-{[4- (acryloyloxy)-3-methoxybenzoyl]oxy}-3-methylbenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

2-O-(4)- (أكريلويلوكسى)-2-ميثوكسى-5-ميثيل بنزويل [أوكسى] -2-ميثيل بنزويل) -5-O-

2-O-(4)- (أكريلويلوكسى)-3-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] بنزويل) -1، 4، 3، 6-ديانيدرو-D-مانيتول؛

مانيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxy-5-methylbenzoyl]oxy}-2-methylbenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-5-methoxy-2-methylbenzoyl]oxy}-3-methylbenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

2-O-(4)- (أكريلويلوكسى)-2-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] -2-إيثوكسى بنزويل -5-O-

{4}- (أكريلويلوكسى)-3-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] بنزويل) -1، 4، 3، 6-ديانيدرو-D-مانيتول؛

مانيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-

ethoxybenzoyl]oxy} benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

2-O-(4)- (أكريلويلوكسى)-2-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] -2-إيثوكسى-5-ميثيل بنزويل) -5-O-

2-O-(4)- (أكريلويلوكسى)-3-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] بنزويل) -1، 4، 3، 6-ديانيدرو-D-مانيتول؛

مانيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-ethoxy-5-methylbenzoyl)-5-0-(4-{[4-

(acryloyloxy)-3-ethoxybenzoyl]oxy} benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

2-O-(4)- (أكريلويلوكسى)-2-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] -2-إيثوكسى-5-ميثيل بنزويل) -5-O-

2-O-(4)- (أكريلويلوكسى)-5-إيثوكسى-2-ميثيل بنزويل [أوكسى] بنزويل) -1، 4، 3، 6-ديانيدرو-D-مانيتول؛

١٠

١٥

٢٠

٦-ثاني أنهيڊرو-D-مانيتول؛

2-0-(4- { [4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy } -2-ethoxy-5-methylbenzoyl)-5-0-(4- { [4-(acryloyloxy)-5-ethoxy-2-methylbenzoyl]oxy } benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٥-٢ O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) -٣-ميثوكسي بنزويل [أوكسي] بنزويل ( -٥-٤-٤- )

٥ (أكريلويلوكسي) -٥-إيثوكسي -٢-مثيل بنزويل [أوكسي] -٢-إيثوكسي بنزويل ( -٤-٤-٣-١-٦ )

ثاني أنهيڊرو-D-مانيتول؛

2-0-(4- { [4-(acryloyloxy)-3-ethoxybenzoyl]oxy } benzoyl)-5-0-(4- { [4-(acryloyloxy)-2-methylbenzoyl]oxy } -2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٥-٢ O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) -٢-٥-ثاني مثيل بنزويل [أوكسي] -٢-إيثوكسي بنزويل ( -٥-٤-٤-٣-١-٦ )

١٥ O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) -٢-٥-ثاني مثيل بنزويل [أوكسي] -٢-إيثوكسي بنزويل ( -٤-٤-٣-١-٦ )

ثاني أنهيڊرو-D-مانيتول؛

2-0-(4- { [4-(acryloyloxy)-2,5-dimethylbenzoyl]oxy } -2-ethoxybenzoyl)-5-0-(4- { [4-(acryloyloxy)-2-methylbenzoyl]oxy } -2-ethoxy benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٢، ٥-ثاني O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) -٢-٥-ثاني مثيل بنزويل [أوكسي] -٢-إيثوكسي

١٥ بنزويل [ -٢-إيثوكسي بنزويل ( -٤-٤-٣-١-٦ ) ثاني أنهيڊرو-D-مانيتول؛

2,5-bis-0-(4- { [4-(acryloyloxy)-2,5-dimethylbenzoyl]oxy } -2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٢، ٥-ثاني O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) -٢-٥-إيثوكسي بنزويل [أوكسي] -٢-إيثوكسي بنزويل

-١، ٤، ٣، ٦-ثاني أنهيڊرو-D-مانيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٢، ٥-ثنائي-O- (٤- [٤- (أكريلويلوكسي) - ٢-ميثوكسي بنزويل] أوكسي)- ٢-إيثوكسي بنزويل (بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-مانيتول؛

٥

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxybenzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٢، ٥-ثنائي-O- (٤- [٤- (أكريلويلوكسي) - ٢-إيثوكسي بنزويل] أوكسي)- ٢-ميثوكسي بنزويل (بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-مانيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-2-methoxy benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

١٠

٢، ٥-ثنائي-O- (٤- [٤- (أكريلويلوكسي) - ٢-إيثوكسي بنزويل] أوكسي)- ٣-ميثيل بنزويل - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-مانيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-3-methylbenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

١٥

٢، ٥-ثنائي-O- (٤- [٤- (أكريلويلوكسي) - ٢-إيثوكسي بنزويل] أوكسي)- ٣-ميثوكسي بنزويل (بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-مانيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-3-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٢، ٥-ثنائي-O- (٤- [٤- (أكريلويلوكسي) - ٢-ميثوكسي بنزويل] أوكسي)- ٣-ميثوكسي بنزويل - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-مانيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyl]oxy}-3-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol;

٢، ٥-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) - ٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] - ٣-ميثوكسى بنزويل - ١،  
٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyl]oxy}-3-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-  
dianhydro-D-glucitol;

٥ ٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى بنزويل - ٥-D-٤-٤-  
(أكريلويلوكسى) - بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى بنزويل - ١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-  
جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-  
benzoyl]oxy}-3-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

١٠ ٢، ٥-ثنائى-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) - ٢-إيثوكسى بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى  
بنزويل - ١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-methoxy benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-  
glucitol;

١٥ ٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى بنزويل - ٥-O-٤-٤-  
(أكريلويلوكسى) - ٢-مثيل بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى بنزويل - ١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-  
جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-  
methylbenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٢٠ ٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى بنزويل - ٥-O-٤-٤-  
(أكريلويلوكسى) - ٢، ٥-ثانى مثيل بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثوكسى بنزويل - ١، ٤ : ٣، ٦-ثانى  
أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0~(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-  
methylbenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) - ٢ - ٥، ٢ - ثانى مئيل بنزويل [أوكسى]-٢-ميثوكسى بنزويل) -  
 ٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى)-٣- مئيل بنزويل [أوكسى]-٢-ميثوكسى بنزويل) - ١، ٤ : ٣،  
 ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-  
 methylbenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol; ٥

٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) - ٢ - ٥-ميثوكسى - مئيل بنزويل [أوكسى]-٢-ميثوكسى بنزويل)  
 - ١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-  
 2,5-dimethylbenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

١٠ ٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) - ٢ - ٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى]-٢-ميثوكسى بنزويل) - ٥-٢-O-٤-٤-  
 (أكريلويلوكسى)-٣- مئيل بنزويل [أوكسى]-٢-ميثوكسى بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثانى  
 أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2,5-dimethylbenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-  
 (acryloyloxy)-3-methylbenzoyl]oxy}-2-methoxy benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

١٥ ٥، ٢ - ٥-ثنائى-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) بنزويل [أوكسى]-٣-ميثوكسى بنزويل) - ١، ٤ : ٣،  
 ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxy-5-methylbenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-  
 {[4-(acryloyloxy)-3-methylbenzoyl]oxy}-2-methoxy benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-  
 glucitol;

٢٠ ٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) - ٢ - ٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى]-٢-ميثوكسى بنزويل) - ٥-٢-O-٤-٤-  
 (أكريلويلوكسى)-٣- مئيل بنزويل [أوكسى]-٢-ميثوكسى بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثانى  
 أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxybenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-methylbenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٢-0-(٤-٤)-O-٥- (أكريلويلوكسى) - ٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] بنزويل (٤-٤)-O-٥-

(أكريلويلوكسى)-٣-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] بنزويل (١-٤، ٣:٤، ٦-ثانى أنهيدرو-D-

٥ جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-3-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٢-0-(٤-٤)-O-٥- (أكريلويلوكسى) - ٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] - ٢، ٥-ثانى ميثيل بنزويل)-

٥-0-(٤-٤)-O-٥- (أكريلويلوكسى)-٣-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] - ٣-ميثيل بنزويل (١-٤، ٣:٤،

١٠ ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxybenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-

glucitol;

٢-0-(٤-٤)-O-٥- (أكريلويلوكسى) - ٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثيل بنزويل)-O-٥-(٤-٤)-

١٥ (٤-٤)-O-٥- (أكريلويلوكسى)-٣-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] - ٣-ميثيل بنزويل (١-٤، ٣:٤، ٦-ثانى

أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxybenzoyl]oxy}benzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyl]oxy}benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٢-0-(٤-٤)-O-٥- (أكريلويلوكسى) - ٢-ميثوكسى - ٥-ميثيل بنزويل [أوكسى] - ٢-ميثيل بنزويل)-

٢٠ ٥-0-(٤-٤)-O-٥- (أكريلويلوكسى)-٥-ميثوكسى - ٢-ميثيل بنزويل [أوكسى] - ٣-ميثيل بنزويل) -

١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيڊرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxybenzoyl]oxy}-2,5-diraethylbenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyl]oxy}-3-methylbenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;  
 ٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٢-إيثوكسي بنزويل) - ٥-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٣-إيثوكسي بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيڊرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyl oxy)-2-methoxy benzoyl] oxy}-2-methylbenzoyl)-5-0-(4-{ [4-(acryloyloxy)-3-methoxybenzoyl]oxy}-3-methylbenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol  
 ١٠-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٢-إيثوكسي بنزويل) - ٥-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٣-إيثوكسي بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيڊرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxy-5-methylbenzoyl]oxy}-2-methylbenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-5-methoxy-2-methylbenzoyl]oxy}-3-methylbenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;  
 ١٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٢-إيثوكسي بنزويل) - ٥-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٢-إيثوكسي بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيڊرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-ethoxybenzoyl]oxy} benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;  
 ٢٠-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٣-إيثوكسي بنزويل) - ٥-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي) بنزويل [أوكسي]-٢-إيثوكسي بنزويل) - ١، ٤ : ٣، ٦-ثاني أنهيڊرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-ethoxy-5-methylbenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-3-ethoxybenzoyl]oxy}benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) -٢-٥-ثانى مئيل بنزويل [أوكسى] -٢-إيثوكسى بنزويل) -٥-

٥-٢-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) -٢-٥-ثانى مئيل بنزويل [أوكسى] -٢-إيثوكسى بنزويل) -١، ٤ : ٣، ٦-

٥ ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2-0-(4-{[4-(acryloyloxy)benzoyl]oxy}-2-ethoxy-5-methylbenzoyl)-5-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-5-ethoxy-2-methylbenzoyl]oxy}benzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol

٥، ٢-ثنائى-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) -٢-٥-ثانى مئيل بنزويل [أوكسى] -٢-إيثوكسى

بنزويل) -١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

١٥

٥، ٢-ثنائى-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) -٢-إيثوكسى بنزويل [أوكسى] -٢-إيثوكسى بنزويل)

-١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

١٥

٥، ٢-ثنائى-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) -٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] -٢-إيثوكسى بنزويل)

-١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٥، ٢-ثنائى-O-٤-٤- (أكريلويلوكسى) -٢-ميثوكسى بنزويل [أوكسى] {ميثوكسى بنزويل}

٢٥

أوكسى] -٢-إيثوكسى بنزويل) -١، ٤ : ٣، ٦-ثانى أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٢، ٥-ثنائي-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي)-٢-ميثوكسي بنزويل [أوكسي]-٢-ميثوكسي بنزويل)

١-، ٤:٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-methoxybenzoyl]oxy}-2-ethoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٥، ٢، ٥-ثنائي-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي)-٢-ميثوكسي بنزويل [أوكسي]-٢-ميثوكسي بنزويل)

١-، ٤:٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-جلوسيتول؛

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-2-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol;

٢، ٥-ثنائي-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي)-٢-ميثوكسي بنزويل [أوكسي]-٣-ميثوكسي بنزويل)

١٠، ٢-ميثوكسي بنزويل (١-، ٤:٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-جلوسيتول؛ و

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-3-methylbenzoyl)-1,4:3,6-

dianhydro-D-glucitol

٢، ٥-ثنائي-O-٤-٤- (أكريلويلوكسي)-٢-ميثوكسي بنزويل [أوكسي]-٣-ميثوكسي بنزويل)

١-، ٤:٣، ٦-ثاني أنهيدرو-D-جلوسيتول.

2,5-bis-0-(4-{[4-(acryloyloxy)-2-ethoxybenzoyl]oxy}-3-methoxybenzoyl)-1,4:3,6-

dianhydro-D-glucitol.

١٥

وكمركب خيطي A<sub>1</sub> في الأمثلة السابقة قد تستخدم المركبات التالية، على سبيل المثال:

حمض بنزويك، ٤-٤- (أوكسو-٢-بروبين-١-يل) أوكسي [بيوتوكسي] كربونيل [أوكسي]-١، ١

٠- (٢-مethyl-١، ٤-فنيلين) إستر؛ ٢-ميثوكسي بنزين-١، ٤-ثاني يل [٤-٤- (أكريلويلوكسي)

٢٠، بيوتوكسي [كربونيل {أوكسي} بنزوات]؛







٢-مئيل بنزين-١، ٤-٤ ثانی يل ثنائی {٤-٤-(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٣، ٥-٥ ثانی مئيل بنزويل}؛

2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3,5-dimethylbenzoate};

٢-ميثوكسى بنزين-١، ٤-٤ ثانی يل ثنائی {٤-٤-(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٣، ٥-٥ ثانی مئيل بنزوات}؛ ٥

2-methoxybenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3,5-dimethylbenzoate};

٤-٤-(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٣-٣ مئيل بنزويل {أوكسى}-٢-٢ ميثوكسى فنييل ٤-٤-٤-(أكريلويل-أوكسى) بيوتوكسى]-٢، ٥-٥ ثانی مئيل بنزوات؛

4-({4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3-methylbenzoyl}oxy)-2-methoxyphenyl 4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3,5-dimethylbenzoate; ١٠

٢-ميثوكسى بنزين-١، ٤-٤ ثانی يل ثنائی {٤-٤-(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٣-٣ مئيل بنزوات}؛

2-methoxybenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3-methylbenzoate};

٤-٤-(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى] بنزويل {أوكسى}-٣-٣ ميثوكسى فنييل ٤-٤-٤-(أكريلويلوكسى)- بيوتوكسى]-٣-٣ مئيل بنزوات؛

4-({4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoyl}oxy)-3-methoxyphenyl 4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3-methylbenzoate; ١٥

٤-٤-(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى] بنزويل {أوكسى}-٣-٣ ميثوكسى فنييل ٤-٤-٤-(أكريلويلوكسى)- بيوتوكسى]-٢-٥-٥ ثانی مئيل بنزوات؛

4-({4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoyl}oxy)-3-methoxyphenyl 4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-2,5-dimethylbenzoate; ٢٠

٢-ميثوكسى بنزين-١، ٤-٤ ثانی يل ثنائی {٤-٤-(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٢-٢ ميثوكسى بنزوات}؛

2-methoxybenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-2-methoxybenzoate};

٢-ميثوكسى بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤-٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٣-، ٥- ثانى  
ميثوكسى بنزوات}؛

2-methoxybenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3,5-dimethoxybenzoate};

٥ ٢-ميثوكسى بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤-٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٣-ميثوكسى  
بنزوات}؛

2-methoxybenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3-methoxybenzoate};

٢-ميثوكسى بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤-٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى] بنزوات}؛

2-ethoxybenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoate};

١٠ ٢-ايثوكسى بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤-٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٢-مethyl بنزوات}؛

2-ethoxybenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-2-methylbenzoate};

٢-(بروبان-٢-يلوكسى) بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤-٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]  
بنزوات}؛

2-(propan-2-yloxy)benzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoate};

١٥ ٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى] بنزويل {أوكسى)-٢-(بروبان-٢-يلوكسى) فنيل ٤-٤-

(أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٢-مethyl بنزوات}؛

4-({4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoyl}oxy)-2-(propan-2-yloxy)phenyl 4-[4-(acryloyl-  
oxy)butoxy]-2-methylbenzoate;

٢-(بروبان-٢-يلوكسى) بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤-٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٢-

٢٠ methyl بنزوات}؛

2-(propan-2-yloxy)benzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-2-methylbenzoate};

٢-(بروبان-٢-يلوكسى) بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤-٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى]-٢، ٥-

ثانى methyl بنزوات}؛

2-(propan-2-yloxy)benzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-2,5-dimethyl-benzoate};

٢- (بروبان-٢-يلوكسى) بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤- [٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى] -٣، ٥-ثانى ميثيل-بنزوات}؛ و

2-(propan-2-yloxy)benzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3,5-dimethyl-benzoate}; and

٢- (بروبان-٢-يلوكسى) بنزين-١، ٤-ثانى يل ثنائى {٤- [٤- (أكريلويلوكسى) بيوتوكسى] -٣، ٥-ثانى ميثوكسى-بنزوات}.

2-(propan-2-yloxy)benzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]-3,5-dimethoxy-benzoate}.

ومن الملاحظ أن الأمثلة السابقة يتم إعدادها فحسب لغرض الشرح وليس على سبيل التقييد الإختراع. وبينما يتم وصف الإختراع الحالى بالرجوع إلى تجسيم مثال، يفهم أن العبارات المستخدمة هنا هي عبارات للوصف والتوضيح، فضلاً عن كونها عبارات للتحديد. وقد تتم التغيرات، فيما يتعلق بعناصر الحماية الملحقة، كما ذكر حالياً وكما عدل، بدون الخروج عن نطاق وجوه الإختراع في جوانبه.

وبالرغم من وصف الإختراع الحالى هنا بالرجوع إلى معانى خاصة، المواد والتجسيمات، إلا أن الإختراع الحالى لم يرد منه التحديد بالخصوصيات المبينة هنا؛ فضلاً عن ذلك، يمتد الإختراع الحالى إلى كل التركيبات المكافئة وظيفياً، الطرق والإستخدامات، مثلاً تكون في نطاق عناصر الحماية الملحقة.


ويدخل الوصف الكامل للطلب الأمريكى الوقتى المودع في نفس الوقت بعنوان "التحكم المبسط لخواص تغير اللون لبوليمر باللورى سائل كيرالي" (Attorney docket: V38990) على سبيل المرجعية هنا.

### عناصر الحماية

- ١ - طبقة تحتية substrate لها علامة marking أو طبقة layer تتضمن تركيبة البادئ البلورية ١
- السائل الكيرالية المعالجة cured chiral liquid crystal precursor composition ، وفيها تركيبة ٢
- البادئ البلوري السائل الكيرالية chiral liquid crystal precursor composition تتضمن ملح salt ٣
- واحد على الأقل يعمل على تغيير موضع نطاق انعكاس اختياري position of a selective ٤
- reflection band مابين بواسطة التركيبة المعالجة cured composition مقارنة بموضع نطاق ٥
- الانعكاس الاختياري selective reflection band المبين بواسطة تركيبة معالجة cured ٦
- composition لم تحتوى على ملح salt واحد على الأقل، وفيها يوضع راينتج معدل modifying ٧
- resin مصنوع من واحدة أو أكثر من المونوميرات المبلمرة polymerizable monomers بين الطبقة ٨
- التحتية substrate أو العلامة marking أو الطبقة layer وبالاتصال مع العلامة marking أو ٩
- الطبقة layer في واحدة أو أكثر من المناطق لها، ويتغير الراينتج المعدل modifying resin في ١٠
- موضع نطاق الانعكاس الاختياري position of the selective reflection band المبين بواسطة ١١
- تركيبة البادئ البلوري السائل الكيرالية المعالجة cured chiral liquid crystal precursor ١٢
- composition المتضمنة ملح salt واحد على الأقل على الطبقة التحتية في واحدة أو أكثر من ١٣
- المناطق areas. حيث واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمرة ١٤
- polymerizable monomers قد تتضمن ذرة غير متجانسة heteroatom واحدة على الأقل، المختارة ١٥
- من الأكسجين O، النيتروجين N والسلفور (الكبريت) S. ١٦
- ٢- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ١، وفيها تتضمن التركيبة البادئة البلورية السائلة ١
- الكيرالية chiral liquid crystal precursor composition (i) واحدة أو أكثر من مركبات خيطية ٢
- nematic compounds مختلفة A و (ii) واحدة أو أكثر من مركبات شائبة كيرالية chiral dopant ٣


- ٤ B compounds مختلفة B وهى قادرة على ارتفاع للحالة الكوليستيرية cholesteric state للتركيبية
- ٥ البادئة البلورية السائلة الكيرالية chiral liquid crystal precursor composition .
- ١ ٣- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ٢، وفيها التركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية
- ٢ chiral liquid crystal precursor composition تتضمن مركبين A على الأقل.
- ١ ٤- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأى من العناصر ٢ و ٣، وفيها واحدة أو أكثر من المركبات
- ٢ الخيطية A nematic compounds بالإضافة إلى واحدة أو أكثر من المركبات الشائبة الكيرالية
- ٣ B chiral dopant compounds التي تتضمن مركب compound واحد على الأقل يتضمن
- ٤ مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلورة polymerizable group .
- ١ ٥- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ٤، وفيها مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلورة
- ٢ polymerizable group تتضمن رابطة كربون-كربون غير مشبعة unsaturated carbon-carbon
- ٣ . bond
- ١ ٦- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ٥، وفيها مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلورة
- ٢ polymerizable group تتضمن مجموعة لها الصيغة  $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}(\text{O})-$ .
- ١ ٧- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأى من العناصر ٢ إلى ٦، وفيها كل من المركبات الخيطية
- ٢ nematic compounds الواحدة أو أكثر A أو المركبات الشائبة الكيرالية chiral dopant
- ٣ compounds الواحدة أو أكثر B قد يتضمن مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلورة polymerizable
- ٤ .group

- ١ ٨ - الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ٧، وفيها تركيبة البادئ البللوري السائل
- ٢ chiral dopant chiral liquid crystal precursor composition تشتمل على مركب شائب
- ٣ compound واحد على الأقل B له الصيغة (I):



(I)


- ٤
- ٥
- ٦ وفيها:
- ٧  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$  و  $R_8$  كلاً على حده يشير إلى ألكيل  $C_1-C_6$  (alkyl)  $C_1-C_6$
- ٨ (وألوكوكسي  $C_1-C_6$  (Ci-C6 alkoxy) ؛
- ٩ وتشير  $A_1$  و  $A_2$  كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):
- ١٠  $-(CH_2)_y-O]_z-C(O)-CH=CH_2$  (i) ؛
- ١١  $-C(O)-D_1-O-[(CH_2)_y-O]_z-C(O)-CH=CH_2$  (ii) ؛
- ١٢  $-C(O)-D_2-O-[(CH_2)_y-O]_z-C(O)-CH=CH_2$  (iii) ؛
- ١٣  $D_1$  تشير لمجموعة لها الصيغة



١٤

١٥  $D_2$  تشير لمجموعة لها الصيغة

١٦



١٧

١٨  $m, n, o, p, q, r, s$  و  $t$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢؛١٩  $y$  تشير إلى ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦؛٢٠  $z$  تساوى ٠ لو أن  $y$  تساوى ٠ و  $z$  تساوى ١ لو أن  $y$  تساوى ١ إلى ٦.

١ ٩- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ٨، وفيها ملح salt واحد على الأقل

٢ يختار من أملاح معدنية metal salts وأملاح الأمونيوم ammonium salts .

١ ١٠- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ٩، وفيها قد يتضمن ملح salt واحد على الأقل واحد

٢ على الأقل من فوق كلورات الليثيوم lithium perchlorate ، نترات الليثيوم lithium nitrate ، رابع

٣ فلورو بورات الليثيوم lithium tetrafluoroborate ، بروميد الليثيوم lithium bromide ، كلوريد

٤ الليثيوم lithium chloride ، فوق كلورات رابع بيوتيل الأمونيوم tetrabutylammonium perchlorate

٥ ، كلوريد رابع بيوتيل الأمونيوم tetrabutylammonium chloride ، رابع بيوتيل الأمونيوم رابع فلورو

- ٦ بورات tetrafluoroborate tetraabutylammonium ، رابع بيوتيل أمونيوم بروميد
- ٧ tetraabutylammonium bromide ، كربونات الصوديوم sodium carbonate ، كلوريد الصوديوم
- ٨ sodium chloride ، نترات الصوديوم sodium nitrate.
- ١ ١١- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ٩، وفيها ملح salt واحد على الأقل يتضمن ملح
- ٢ معدني metal salt.
- ١ ١٢- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ١١، وفيها المعدن metal يختار من معادن قلوية
- ٢ وقلوية أرضية alkali and alkaline earth metals .
- ١ ١٣- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ١٢، وفيها المعدن metal يختار من الليثيوم Li
- ٢ والصوديوم Na.
- ١ ١٤- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ١٣، وفيها المعدن هو الليثيوم Li.
- ١ ١٥- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ١٤، وفيها نجد أن واحدة على الأقل
- ٢ من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلورة polymerizable monomers لإعداد رابتنج معدل
- ٣ modifying resin قد تتضمن رابطتين على الأقل كربون-كربون غير مشبعتين unsaturated
- ٤ carbon-carbon bonds.
- ١ ١٦- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ١٥، وفيها ذرة غير متجانسة heteroatom على الأقل
- ٢ تتضمن O.
- ١ ١٧- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ١٦، وفيها تتضمن واحدة على الأقل
- ٢ من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلورة polymerizable monomers لإعداد رابتنج معدل

- ٣ modifying resin مشتمل على مجموعة واحدة أو أكثر لها الصيغة  $H_2C=CH-C(O)-$  أو
- ٤  $H_2C=C(CH_3)-C(O)-$ .
- ١ ١٨- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ١٧، وفيها واحدة على الأقل من
- ٢ واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمرة polymerizable monomers لإعداد الراتنج المعدل
- ٣ modifying resin يختار من أكريلات بولى إيثر polyether acrylates ، أكريلات بولى إيثر معدلة
- ٤ modified polyether acrylates
- ٥ ، أكريلات بولى إيثر polyester acrylates ، أكريلات بولى إيثر معدلة modified polyester
- ٦ acrylates ، أكريلات بولى إيثر سداسية الوظيفة hexafunctional polyester acrylates ، أكريلات
- ٧ بولى إيثر رباعى الوظيفة tetrafunctional polyester acrylates ، أكريلات يوريثان ثنائى الوظيفة
- ٨ أروماتية aromatic difunctional urethane acrylates ، أكريلات يوريثان ثنائى الوظيفة أليفاتية aliphatic
- ٩ difunctional urethane acrylates ، أكريلات يوريثان ثلاثية-الوظيفة أليفاتية aliphatic
- ١٠ trifunctional urethane acrylates ، أكريلات يوريثان سداسية الوظيفة أليفاتية aliphatic
- ١١ hexafunctional urethane acrylates ، أحادى أكريلات يوريثان urethane monoacrylates ، ثنائى
- ١٢ أكريلات أليفاتية aliphatic di-acrylates ، ثنائى فينول A إيبوكسى أكريلات bisphenol A,
- ١٣ bisphenol A epoxy acrylates ، ثنائى فينول معدل A إيبوكسى أكريلات bisphenol A, modified
- ١٤ bisphenol A epoxy acrylates ، أكريلات إيبوكسى epoxy acrylates ، أكريلات إيبوكسى معدلة
- ١٥ modified epoxy acrylates ، أوليجوميرات أكريليك acrylic oligomers ، أوليجوميرات أكريلات
- ١٦ هيدروكربون hydrocarbon acrylate oligomers ، أكريلات الفينول المضاف له إيثوكسيلات
- ١٧ ethoxylated phenol acrylates ، ثنائى أكريلات الجليكول بولى إيثيلين polyethylene glycol
- ١٨ diacrylates ، ثنائى أكريلات جليكول نيوبنتيل مضاف له بروبوكسيلات propoxylated neopentyl
- ١٩ glycol diacrylates ، مشتقات ثنائى فينول A مضاف له ثنائى أكريلات diacrylated bisphenol A

- ٢٠ derivatives، ثانی بروبیلین جلیکول ثنائی الأکریلات dipropylene glycol diacrylates ، هکسان
- ٢١ دایول ثنائی الأکریلات hexanediol dicarylates ، ثنائی أکریلات جلیکول ثلاثی بروبیلین
- ٢٢ tripropylene glycol diacrylates ، رابع أکریلات بولی ایثر polyether tetraacrylates ، ثنائی
- ٢٣ ثلاثی میٹول برویان رابع أکریلات ditrimethylol propane tetraacrylates ، ثانی بنتا ایریتریتول
- ٢٤ سادس أکریلات dipentaerythritol hexaacrylates ، مخالیط من خامس ایریتریتول ثلاثی ورابع
- ٢٥ أکریلات mixtures of pentaerythritol tri- and tetraacrylates ، ثانی بروبیلین جلیکول ثانی
- ٢٦ أکریلات dipropylene glycol diacrylates ، هکسان دایول ثنائی الأکریلات hexanediol
- ٢٧ diacrylates ، ثلاثی أکریلات البرویان ثلاثی میٹول مضاف له ایٹوکسیلات ethoxylated
- ٢٨ trimethylol propane triacrylates ، وثنائی أکریلات الجلیکول ثلاثی بروبیلین tripropylene
- ٢٩ glycol diacrylates .
- ١ ١٩- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأى من العناصر ١ إلى ١٨، وفيها الراتينج المعدل
- ٢ modifying resin يتضمن راتينج معالج بالإشعاع radiation-cured resin .
- ١ ٢٠- الطبقة التحتية substrate وفقاً للعنصر ١٩، وفيها الراتينج المعدل المعالج بالإشعاع
- ٢ radiation-cured resin يتضمن راتينج معالج بواسطة الأشعة فوق البنفسجية (UV) UV-cured
- ٣ .resin.
- ١ ٢١- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأى من العناصر ١ إلى ١٤، وفيها الراتينج المعدل
- ٢ modifying resin يتضمن راتينج مائي مجفف dried aqueous resin .
- ١ ٢٢- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأى من العناصر ١ إلى ٢١، وفيها الراتينج المعدل
- ٢ modifying resin يمكن أن يزيح موضع نطاق الانعكاس الاختياري selective reflection band

- ٣ المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة cured chiral liquid crystal
- ٤ precursor composition المحتوية على ملح salt ، بواسطة حوالي ٥ نانومتر.
- ١ ٢٣- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ٢٢، وفيها الرابتنج المعدل
- ٢ modifying resin يمكن أن يزيح موضع نطاق الانعكاس الاختياري selective reflection band
- ٣ المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة cured chiral liquid crystal
- ٤ precursor composition المحتوية على ملح إلى أقصر أطوال موجية wavelengths .
- ١ ٢٤- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ٢٣، وفيها جزء على الأقل من نطاق
- ٢ الانعكاس الاختياري selective reflection band المبين بواسطة التركيبة البادئة البلورية السائلة
- ٣ الكيرالية المعالجة cured chiral liquid crystal precursor composition التي يتم تغييرها بتعديل
- ٤ الرابتنج modifying resin يكون فيالنطاق المرئي visible range .
- ١ ٢٥- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ٢٤، وفيها واحدة على الأقل من
- ٢ واحدة أو أكثر من مناطق الطبقة التحتية التي تحمل رابتنج معدل modifying resin قد تكون في
- ٣ صورة واحدة على الأقل من صورة image ، رسمة picture ، شعار logo ، فهارس indicia ، و
- ٤ نموذج pattern تمثل بشفرة code مختارة من واحدة أو أكثر من الباركود أحادي البعد 1-
- ٥ dimensional barcode ، باركود ملتصق أحادي البعد stacked 1-dimensional barcode ، باركود
- ٦ ثنائي الأبعاد 2-dimensional barcode ، باركود ثلاثي الأبعاد 3-dimensional barcode ،
- ٧ ومصفوفة بيانات data matrix .
- ١ ٢٦- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ٢٥، وفيها جزء على الأقل من
- ٢ التركيبة البادئة السائلة الكيرالية المعالجة cured chiral liquid crystal precursor composition قد
- ٣ تكون فيشكل واحدة على الأقل من صورة image ، رسمة picture ، شعار logo ، فهارس indicia

- ٤ ، و نموذج pattern تمثل بشفرة code مختارة من واحدة أو أكثر من الباركود أحادي البعد 1-
- ٥ dimensional barcode ، باركود ملتصق أحادي البعد stacked 1-dimensional barcode ، باركود
- ٦ ثنائي الأبعاد 2-dimensional barcode ، باركود ثلاثي الأبعاد 3- dimensional barcode ،
- ٧ ومصفوفة بيانات data matrix .
- ١ ٢٧- الطبقة التحتية substrate وفقاً لأي من العناصر ١ إلى ٢٦ ، وفيها قد تكون أو تتضمن
- ٢ الطبقة التحتية substrate على واحدة على الأقل من بطاقة label ، رصه (عبوة) packaging ،
- ٣ خرطوشة cartridge ، وعاء container أو كبسولة container تحتوي على مواد محايدة
- ٤ neutraceuticals ، مواد غذائية foodstuffs وصيدلية pharmaceuticals ، مشروبات beverages ،
- ٥ العملة الورقية banknote ، بطاقة الائتمان credit card ، الطوابع stamp ، البطاقة الضريبية tax
- ٦ label ، مستند الأمان security document ، جواز سفر passport ، البطاقة الشخصية identity
- ٧ card ، رخصة قيادة driver's license ، بطاقة النفاذ (الدخول) access card ، تذكرة المواصلات
- ٨ transportation ticket ، تذكرة المسابقات event ticket ، لإيصالات الأمانة voucher ، فيلم نقل
- ٩ حبري ink-transfer film ، فيلم عاكس reflective film ، ورقة ألومينيوم معدنية aluminum foil ،
- ١٠ وبضائع تجارية commercial good .
- ١ ٢٨- طريقة لإعداد علامة marking على طبقة تحتية substrate ، وفيها الطريقة method
- ٢ تتضمن:
- ٣ (أ) تطبيق applying على سطح طبقة تحتية surface of a substrate تحمل راتينج معدل
- ٤ modifying resin مصنوع من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره polymerizable
- ٥ monomers في واحدة أو أكثر من مناطق سطح الطبقة التحتية surface of the substrate بتركيبه
- ٦ بادئة بلورية سائلة كيرالية قابلة للمعالجة curable chiral liquid crystal precursor composition

- ٧ بطريفة ما فيها التركيبية composition تغطى جزء على الأقل من واحدة أو أكثر من المناطق التي
- ٨ تحمل الراتينج المعدل modifying resin وتغطى أيضاً منطقة واحدة على الأقل من السطح الذى لا
- ٩ يحمل الراتينج المعدل modifying resin ، والتركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية chiral liquid
- ١٠ crystal precursor composition تتضمن ملح salt واحد على الأقل يغير موضع نطاق الانعكاس
- ١١ الإختيار selective reflection band exhibited المبين بواسطة تركيبية معالجة cured
- ١٢ composition مقارنة مع موضع نطاق الانعكاس الإختيار selective reflection band exhibited
- ١٣ المبين بواسطة التركيبية المعالجة cured composition التي لا تحتوي على ملح salt واحد على
- ١٤ الأقل؛
- ١٥ (ب) تسخين heating التركيبية composition المطبقة لجلبها إلى الحالة البلورية السائلة الكيرالية
- ١٦ chiral liquid ciystal state ؛ و
- ١٧ (ج) معالجة curing التركيبية composition في الحالة البلورية السائلة الكيرالية chiral liquid
- ١٨ ؛ crystal state
- ١٩ وبحيث أن الراتينج المعدل modifying resin يغير موضع نطاق الانعكاس الإختيارى selective
- ٢٠ reflection band المبين بواسطة التركيبية البادئة البلورية السائلة الكيرالية المعالجة cured chiral
- ٢١ liquid crystal precursor composition المتضمنة ملح salt واحد على الأقل، على طبقة تحتية
- ٢٢ substrate في واحدة أو أكثر من المناطق التي توجد فيها.
- ١ ٢٩- الطريقة method وفقاً للعنصر ٢٨، وفيها (ب) تتضمن تسخين heating التركيبية
- ٢ composition إلى درجة حرارة من حوالي ٥٥°م إلى حوالي ١٥٠°م.

- ١ ٣٠- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٧، ٢٨، وفيها تطبق التركيبة composition
- ٢ بواسطة واحدة على الأقل من الغطاء بالرش spray coating ، غطاء السكين knife coating ، غطاء
- ٣ البكرة roller coating ، غطاء الغريال screen coating ، غطاء القطع curtain coating ، طباعة
- ٤ الحفر gravure printing ، المخطط المرن flexography ، شاشة الطباعة screen-printing ، وسادة
- ٥ الطباعة pad printing ، طباعة مستمرة بالحبر النفثات continuous ink-jet printing ، طباعة
- ٦ بالحبر المنخفض عند الطلب drop-on-demand ink-jet printing ، طباعة بالصمام النفثات valve-
- ٧ .jet printing

- ١ ٣١- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٣٠، وفيها قد تطبق فيشكل واحدة على
- ٢ الأقل من صورة image ، رسمة picture ، شعار logo ، فهارس indicia ، و نموذج pattern تمثل
- ٣ بشفرة code مختارة من واحدة أو أكثر من الباركود أحادي البعد 1-dimensional barcode ،
- ٤ باركود ملتصق أحادي البعد stacked 1-dimensional barcode ، باركود ثنائي الأبعاد 2-
- ٥ dimensional barcode ، باركود ثلاثي الأبعاد 3-dimensional barcode ، ومصفوفة بيانات data
- ٦ .matrix

- ١ ٢٣- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٣١، وفيها قد يوجد رايتنج معدل modifying
- ٢ resin في واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من المناطق فيشكل صورة image ، رسمة picture
- ٣ ، شعار logo ، فهارس indicia ، و نموذج pattern تمثل بشفرة code مختارة من واحدة أو أكثر
- ٤ من الباركود أحادي البعد 1-dimensional barcode ، باركود ملتصق أحادي البعد 1- stacked
- ٥ dimensional barcode ، باركود ثنائي الأبعاد 2-dimensional barcode ، باركود ثلاثي الأبعاد 3-
- ٦ ، ومصفوفة بيانات data matrix .

- ١ ٣٣- الطريقة method وفقاً لأى من العناصر ٢٨ إلى ٣٢، وفيها تطبق الراتينج المعدل modifying
- ٢ resin على الطبقة التحتية substrate بواسطة واحدة على الأقل من الغطاء بالرش spray coating
- ٣ ، غطاء السكين knife coating ، غطاء البكرة roller coating ، غطاء الغريال screen coating ،
- ٤ غطاء الستارة curtain coating ، طباعة الحفر gravure printing ، المخطط المرن flexography،
- ٥ الطباعة الأوفيست offset printing ، الطباعة الأوفيست الجافة dry offset printing ، طباعة
- ٦ بمكبس النسخ و الرسائل letterpress printing ، شاشة الطباعة screen-printing ، وسادة الطباعة
- ٧ pad printing، ، طباعة مستمرة بالحبر النفثات continuous ink-jet printing ، طباعة بالحبر
- ٨ المنخفض عند الطلب drop-on-demand ink-jet printing ، طباعة بالصمام النفثات valve-jet
- ٩ . printing

- ١ ٣٤- الطريقة method وفقاً لأى من العناصر ٢٨ إلى ٣٣، وفيها تكون الطبقة التحتية substrate
- ٢ أو تتضمن واحدة على الأقل من بطاقة label ، رصه (عبوة) packaging ، خرطوشة cartridge ،
- ٣ وعاء container أو كبسولة container تحتوى على مواد محادية ,neutraceuticals ، مواد غذائية
- ٤ foodstuffs وصيدلية pharmaceuticals ، مشروبات beverages ، العملة الورقية banknote ،
- ٥ بطاقة الائتمان credit card ، الطوابع stamp ، البطاقة الضريبية tax label ، مستند الأمان
- ٦ security document ، جواز سفر passport ، البطاقة الشخصية ,identity card ، رخصة قيادة
- ٧ driver's license ، بطاقة النفاذ(الدخول) access card ، تذكرة المواصلات transportation ticket ،
- ٨ تذكرة المسابقات event ticket ، لإيصالات الأمانة voucher ، فيلم نقل حبرى ink-transfer film ،
- ٩ فيلم عاكس reflective film ، ورقة ألومينيوم معدنية aluminum foil ، وبضائع تجارية
- ١٠ .commercial good.

١ ٣٥- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٣٤، وفيها يكون الرايتج المعدل  
 ٢ modifying resin قادراً على إزاحة نطاق الانعكاس الاختياري selective reflection band المبين  
 ٣ بواسطة تركيبة معالجة cured composition التي تمثل ملح salt واحد على الأقل فوق طبقة  
 ٤ تحتية substrate بواسطة حوالي ٥ نانومتر على الأقل.


١ ٣٦- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٣٥، وفيها تتضمن التركيبة البادئة البلورية  
 ٢ السائلة الكيرالية chiral liquid crystal precursor composition على (i) واحدة أو أكثر من  
 ٣ مركبات خيطية nematic compounds مختلفة A و (ii) واحدة أو أكثر من مركبات شائبة كيرالية  
 ٤ chiral dopant compounds مختلفة B وهي قادرة على ارتفاع للحالة الكوليستيرية cholesteric  
 ٥ state للتركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية chiral liquid crystal precursor composition .

١ ٣٧- الطريقة method وفقاً للعنصر ٣٦، وفيها التركيبة البادئة البلورية السائلة الكيرالية chiral  
 ٢ liquid crystal precursor composition تتضمن مركبين A على الأقل.

١ ٣٨- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٣٦ إلى ٣٧، وفيها واحدة أو أكثر من المركبات  
 ٢ الخيطية nematic compounds A بالإضافة إلى واحدة أو أكثر من المركبات الشائبة الكيرالية  
 ٣ chiral dopant compounds B التي تتضمن مركب واحد على الأقل يتضمن مجموعة واحدة على  
 ٤ الأقل قابلة للبلمره polymerizable group.

١ ٣٩- الطريقة method وفقاً للعنصر ٣٨، وفيها مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلمره  
 ٢ polymerizable group تتضمن رابطة كربون-كربون غير مشبعة unsaturated carbon-carbon  
 ٣ .bond

- ١ -٤٠ الطريقة method وفقاً للعنصر ٣٩، وفيها مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلمرية  
 ٢ polymerizable group تتضمن مجموعة لها الصيغة  $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}(\text{O})-$ .
- ١ -٤١ الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٣٦ إلى ٤٠، وفيها كل من المركبات الخيطية  
 ٢ nematic compounds الواحدة أو أكثر A أو المركبات الشائبة الكيرالية chiral dopant  
 ٣ compounds الواحدة أو أكثر B قد يتضمن مجموعة واحدة على الأقل قابلة للبلمرية  
 ٤ .polymerizable group
- ١ -٤٢ الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٤١، وفيها تركيبة البادئ البللورى السائل  
 ٢ chiral liquid crystal precursor composition تشمل على مركب شائب chiral dopant  
 ٣ compound واحد على الأقل B له الصيغة (I):






(I)


٧ وفيها:

- ٨  $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5, \text{R}_6, \text{R}_7$  و  $\text{R}_8$  كلاً على حده يشير إلى ألكيل  $\text{C}_1-\text{C}_6$  (alkyl) Ci-Ce  
 ٩ (ألكوكسى  $\text{C}_1-\text{C}_6$  (CpCe alkoxy)؛

١٠ وتشير  $A_1$  و  $A_2$  كلاً على حده إلى مجموعة لها الصيغة (i) إلى (iii):




١٤  $D_1$  تشير لمجموعة لها الصيغة



١٥

١٦  $D_2$  تشير لمجموعة لها الصيغة

١٧



١٨

١٩  $m, n, o, p, q, r, s$  و  $t$  كلاً على حده تشير إلى ٠، ١، أو ٢؛

٢٠  $y$  تشير إلى ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦؛

٢١  $z$  تساوى ٠ لو أن  $y$  تساوى ٠ و  $z$  تساوى ١ لو أن  $y$  تساوى ١ إلى ٦.


- ١ ٤٣- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٤٢، وفيها ملح salt واحد على الأقل يختار
- ٢ من أملاح معدنية metal salts وأملاح الأمونيوم ammonium salts.
- ١ ٤٤- الطريقة method وفقاً للعنصر ٤٣، وفيها قد يتضمن ملح salt واحد على الأقل واحد على
- ٢ الأقل من فوق كلورات الليثيوم lithium perchlorate ، نترات الليثيوم lithium nitrate ، رابع فلورو
- ٣ بورات الليثيوم lithium tetrafluoroborate ، بروميد الليثيوم lithium bromide ، كلوريد الليثيوم
- ٤ lithium chloride ، فوق كلورات رابع بيوتيل الأمونيوم tetrabutylammonium perchlorate ،
- ٥ كلوريد رابع بيوتيل الأمونيوم tetrabutylammonium chloride ، رابع بيوتيل الأمونيوم رابع فلورو
- ٦ بورات tetrafluoroborate tetrabutylammonium ، رابع بيوتيل أمونيوم بروميد
- ٧ tetrabutylammonium bromide ، كربونات الصوديوم sodium carbonate ، كلوريد الصوديوم
- ٨ sodium chloride ، نترات الصوديوم sodium nitrate.
- ١ ٤٦- الطريقة method وفقاً للعنصر ٤٣، وفيها ملح salt واحد على الأقل يتضمن ملح معدني
- ٢ . metal salt
- ١ ٤٦- الطريقة method وفقاً للعنصر ٤٥، وفيها المعدن metal يختار من معادن قلوية وقلوية
- ٢ أرضية alkali and alkaline earth metals .
- ١ ٤٧- الطريقة method وفقاً للعنصر ٤٦، وفيها المعدن metal يختار من Li وNa.
- ١ ٤٨- الطريقة method وفقاً للعنصر ٤٧، وفيها المعدن metal هو Li.
- ١ ٤٩- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٤٨، وفيها الراتينج المعدل modifying
- ٢ resin يصنع من واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمرة polymerizable monomers.

- ١ ٥٠- الطريقة method وفقاً للعنصر ٤٩، وفيها نجد أن واحدة على الأقل من واحدة أو أكثر من
- ٢ المونوميرات القابلة للبلمره polymerizable monomers قد تتضمن رابطتين على الأقل كربون-
- ٣ كربون غير مشبعين two unsaturated carbon-carbon bonds.
- ١ ٥١- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٤٩ إلى ٥٠، وفيها واحدة على الأقل من واحدة أو
- ٢ أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره polymerizable monomers قد تتضمن ذرة غير متجانسة
- ٣ heteroatom واحدة على الأقل، المختارة من O، N و S.
- ١ ٥٢- الطريقة method وفقاً للعنصر ٥١، وفيها ذرة غير متجانسة heteroatom على الأقل
- ٢ تتضمن O.
- ١ ٥٣- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٤٩ إلى ٥٢، وفيها تتضمن واحدة على الأقل من
- ٢ واحدة أو أكثر من المونوميرات القابلة للبلمره polymerizable monomers على مجموعة واحدة أو
- ٣ أكثر لها الصيغة  $H_2C=CH-C(O)-$  أو  $H_2C=C(CH_3)-C(O)-$ .
- ١ ٥٤- الطريقة method وفقاً للعنصر ٤٩ إلى ٥٣، وفيها واحد على الأقل من المونوميرات القابلة
- ٢ للبلمره polymerizable monomers تختار من بين أكريلات بولى إيثر polyether acrylates ،
- ٣ أكريلات بولى إيثر معدلة modified polyether acrylates ،
- ٤ أكريلات بولى إيستر polyester acrylates ، أكريلات بولى إيستر معدلة modified polyester
- ٥ acrylates ، أكريلات بولى إيستر سداسية الوظيفة hexafunctional polyester acrylates ، أكريلات
- ٦ بولى إيستر رباعى الوظيفة tetrafunctional polyester acrylates ، أكريلات يوريثان ثنائى الوظيفة
- ٧ أروماتية aromatic difunctional urethane acrylates ، أكريلات يوريثان الوظيفة أليفاتية aliphatic
- ٨ difunctional urethane acrylates ، أكريلات يوريثان ثلاثية-الوظيفة أليفاتية aliphatic
- ٩ trifunctional urethane acrylates ، أكريلات يوريثان سداسية الوظيفة أليفاتية aliphatic


- ١٠ hexafunctional urethane acrylates ، أحادي أكريلات يوريثان urethane monoacrylates ، ثنائي
- ١١ أكريلات أليفاتية aliphatic di-acrylates ، ثنائي فينول A إيبوكسي أكريلات bisphenol A,
- ١٢ bisphenol A epoxy acrylates ، ثنائي فينول معدل A إيبوكسي أكريلات bisphenol A, modified
- ١٣ bisphenol A epoxy acrylates ، أكريلات إيبوكسي epoxy acrylates ، أكريلات إيبوكسي معدلة
- ١٤ modified epoxy acrylates ، أوليجوميرات أكريليك acrylic oligomers ، أوليجوميرات أكريلات
- ١٥ هيدروكربون hydrocarbon acrylate oligomers ، أكريلات الفينول المضاف له إيثوكسيولات
- ١٦ ethoxylated phenol acrylates ، ثاني أكريلات الجليكول بولي إيثيلين polyethylene glycol
- ١٧ diacrylates ، ثاني أكريلات جليكول نيوبنتيل مضاف له بروبوكسيولات propoxylated neopentyl
- ١٨ glycol diacrylates ، مشتقات ثنائي فينول A مضاف له ثنائي أكريلات diacrylated bisphenol A
- ١٩ derivatives, ، ثاني بروبيلين جليكول ثنائي الأكريلات dipropylene glycol diacrylates ، هكسان
- ٢٠ دايول ثنائي الأكريلات hexanediol dicarylates ، ثنائي أكريلات جليكول ثلاثي بروبيلين
- ٢١ tripropylene glycol diacrylates ، رابع أكريلات بولي إيثر polyether tetraacrylates ، ثنائي
- ٢٢ ثلاثي ميتلول بروبان رابع أكريلات ditrimethylol propane tetraacrylates ، ثاني بنتا إيريثريتول
- ٢٣ سادس أكريلات dipentaerythritol hexaacrylates ، مخاليط من خامس إيريثريتول ثلاثي ورابع
- ٢٤ أكريلات mixtures of pentaerythritol tri- and tetraacrylates ، ثاني بروبيلين جليكول ثنائي
- ٢٥ أكريلات dipropylene glycol diacrylates ، هكسان دايول ثنائي الأكريلات hexanediol
- ٢٦ diacrylates ، ثلاثي أكريلات البروبان ثلاثي ميتلول مضاف له إيثوكسيولات ethoxylated
- ٢٧ trimethylol propane triacrylates ، وثاني أكريلات الجليكول ثلاثي بروبيلين tripropylene
- ٢٨ .glycol diacrylates
- ١ ٥٥- الطريقة وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٥٤، وفيها الراتينج المعدل modifying resin يتضمن
- ٢ راتينج معالج بالإشعاع radiation-cured resin .

- ١ ٥٦- الطريقة method وفقاً للعنصر ٥٥، وفيها الراتينج المعدل المعالج بالإشعاع radiation-cured resin
- ٢ resin يتضمن راتينج معالج بواسطة الأشعة فوق البنفسجية (UV) UV-cured resin.
- ١ ٥٧- الطريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٥٤، وفيها الراتينج المعدل modifying resin
- ٢ resin يتضمن راتينج مائي مجفف dried aqueous resin .
- ١ ٥٨- طبقة تحتية substrate مزودة بعلامة marking ، وفيها الطبقة التحتية substrate يمكن الحصول عليها بواسطة طريقة method وفقاً لأي من العناصر ٢٨ إلى ٥٧.
- ١ ٥٩- طريقة إزاحة موضع method of changing a position نطاق الانعكاس الاختياري selective reflection band
- ٢ cured chiral liquid crystal المبين بواسطة تركيبة بادئ بللوري سائل كيرالي
- ٣ precursor composition متضمنة على (i) واحدة أو أكثر من المركبات الخيطية nematic
- ٤ compounds ، (ii) واحدة أو أكثر من المركبات الشائبة الكيرالية chiral dopant compounds
- ٥ التي تكون قادرة على رفع الحالة الكوليستيرية cholesteric state للتركيبية المعالجة cured composition
- ٦ ، و (iii) ملح salt واحد على الأقل الذي يغير موضع نطاق الانعكاس الاختياري
- ٧ position of a selective reflection band المبين بواسطة التركيبية المعالجة cured composition
- ٨ مقارنة بموضع نطاق الانعكاس الاختياري selective reflection band المبين بواسطة تركيبية معالجة cured composition لا تحتوى على ملح salt واحد على الأقل. وفيها تتضمن الطريقة
- ١٠ method على اتصال التركيبية contacting the composition برايتنج معدل modifying resin يتم
- ١١ صنعه من واحدة أو أكثر من المونوميرات المبلمرة polymerizable monomers ، واحدة على الأقل
- ١٢ من المونوميرات monomers المتضمنة ذرة غير متجانسة heteroatom مختارة من O ، N ، S،
- ١٣ وهى قادرة على تغيير موضع نطاق الانعكاس الاختياري position of a selective reflection band



- ١٤ المبين بواسطة تركيبية بادئ بلورى سائل كيرالي معالج cured chiral liquid crystal precursor
- ١٥ composition متضمنة ملح salt واحد على الأقل.
- ١ ٦٠- الطريقة method وفقاً للعنصر ٥٩، وفيها موضع نطاق الانعكاس الاختياري position of the
- ٢ selective reflection band يغير بواسطة الراتينج المعدل modifying resin بواسطة حوالى ٥
- ٣ نانومتر على الأقل.



شكل ١





شكل ٢



في غياب الراتينج المعدل

في وجود الراتينج المعدل



شكل ٣



في غياب الراتينج المعدل

في وجود الراتينج المعدل



شكل ٤



في غياب الراتينج المعدل

في وجود الراتينج المعدل


شكل ٥



في غياب الراتينج المعدل

في وجود الراتينج المعدل

شكل ٦



مع الراتنج:  
مسجل متقن

خطوتين:  
مشاكل المسجل

شكل ٧