【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年6月19日(2014.6.19)

【公開番号】特開2012-233036(P2012-233036A)
【公開日】平成24年11月29日(2012.11.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-050
【出願番号】特願2011-101148(P2011-101148)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｌ　33/06　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/151　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/101　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　91/06　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/18　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　3/00　(2006.01)
Ｃ０９Ｄ　4/02　(2006.01)
Ｃ０９Ｄ　191/06　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｌ　33/06
Ｃ０８Ｋ　5/151
Ｃ０８Ｋ　5/101
Ｃ０８Ｌ　91/06
Ｃ０８Ｋ　5/18
Ｃ０８Ｋ　3/00
Ｃ０９Ｄ　4/02
Ｃ０９Ｄ　191/06

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月23日(2014.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
【表２】

			実施例										比較例		
			M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13
樹脂モルタル組成物	シラップ組成物	種類	S-1	S-2	S-3	S-3	S-3	S-3	S-4	S-4	S-5	S-6	S-7	S-3	S-3
		質量[部]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ナイパーNS[部]		3	3.5	3.5	4.0	3.5	4	3	3	3	3.5	3	3.5	3.5
	骨材	種類	骨材1	骨材1	骨材1	骨材2	骨材1	骨材3	骨材1	骨材3	骨材1	骨材3	骨材1	骨材3	骨材1
		質量[部]	400	400	400	400	550	213	400	150	400	213	450	125	650
	ゲル化時間[分]		9	14	15	13	14	15	12	11	13	16	15	14	14
	骨材不分離性		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	表面硬化性1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×
	表面硬化性2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×