

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和6年3月1日(2024.3.1)

【公開番号】特開2023-16206(P2023-16206A)

【公開日】令和5年2月2日(2023.2.2)

【年通号数】公開公報(特許)2023-021

【出願番号】特願2021-120368(P2021-120368)

【国際特許分類】

C 0 8 L 23/02(2006.01)

C 0 8 J 5/18(2006.01)

B 3 2 B 27/32(2006.01)

10

【F I】

C 0 8 L 23/02

C 0 8 J 5/18 C E S

B 3 2 B 27/32

【手続補正書】

【提出日】令和6年2月14日(2024.2.14)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

(1) (i) MFRが0.3~40g/10minであるポリプロピレン樹脂(A)、  
(ii) MFRが5~15g/10minであるプロピレン系共重合体(上記ポリプロピレン樹脂を除く。)(B)、

(iii) MFRが0.01~0.4g/10minである高密度ポリエチレン(C)および

(iv) MFRが0.1~0.6g/10minである低密度ポリエチレン(D)を含み、

30

(2) ポリプロピレン樹脂、プロピレン系共重合体、高密度ポリエチレンおよび低密度ポリエチレンの総量を100重量%としたときに、

(i) 前記ポリプロピレン樹脂(A)が15~30重量%であって、

(ii) 前記プロピレン系共重合体(B)が20~35重量%であって、

(iii) 前記高密度ポリエチレン(C)が20~45重量%であって、

(iv) 前記低密度ポリエチレン(D)が5~30重量%である

ポリプロピレン樹脂組成物

40

50