



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I633209 B

(45)公告日：中華民國 107 (2018) 年 08 月 21 日

(21)申請案號：103138761

(22)申請日：中華民國 103 (2014) 年 11 月 07 日

(51)Int. Cl. : C25D11/02 (2006.01)

(30)優先權：2013/11/13 美國

14/079,586

(71)申請人：應用材料股份有限公司 (美國) APPLIED MATERIALS, INC. (US)
美國

(72)發明人：孫語南 SUN, JENNIFER Y. (US) ; 菲路茲朵爾維希德 FIROUZDOR, VAHID (US)

(74)代理人：蔡坤財；李世章

(56)參考文獻：

TW 200847272A

US 2006/0093736A1

審查人員：李南漳

申請專利範圍項數：20 項 圖式數：5 共 34 頁

(54)名稱

用於半導體製造部件之高純度金屬頂塗層

HIGH PURITY METALLIC TOP COAT FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
COMPONENTS

(57)摘要


一種用於對在半導體製造腔室中用於電漿蝕刻之部件進行塗佈之方法，該方法包括提供用於半導體製造腔室中之部件，將部件載入沉積腔室，將金屬粉末冷噴塗佈在部件上以在部件上形成塗層，及陽極化該塗層以形成陽極化層。

A method for coating a component for use in a semiconductor chamber for plasma etching includes providing a component for use in a semiconductor manufacturing chamber, loading the component into a deposition chamber, cold spray coating a metal powder onto the component to form a coating on the component, and anodizing the coating to form an anodization layer.

指定代表圖：

符號簡單說明：
500 . . . 方法
502~512 . . . 步驟

第5圖



發明專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【發明名稱】(中文/英文)

用於半導體製造部件之高純度金屬頂塗層

HIGH PURITY METALLIC TOP COAT FOR SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING COMPONENTS

【技術領域】

【0001】 本揭示案之實施例一般而言係關於半導體製造部件上之金屬塗層，及關於用於將金屬塗層塗覆至基板之製程。

【先前技術】

【0002】 在半導體工業中，裝置藉由數個製程製造而成，該等製程產生大小日益減小之結構。諸如電漿蝕刻及電漿清潔製程之一些製程將基板曝露於高速電漿流以蝕刻或清潔基板。電漿可具有很強腐蝕性，及可腐蝕處理腔室及暴露於電漿之其他表面。此腐蝕可產生粒子，粒子常常污染正經處理之基板，從而導致裝置缺陷（亦即晶圓上缺陷，如粒子及金屬污染）。

【0003】 隨著裝置幾何尺寸縮小，對缺陷之靈敏度增大，及對粒子污染之容許等級可降低。為將由於電漿蝕刻及/或電漿清潔製程而引入之粒子污染降至最低，已開發具有耐電漿性之腔室材料。不同材料提供不同的材料性質，如電漿耐受性、剛性、撓曲強度、抗熱衝擊性，等等。而且，不同的材料具有不同的材料成本。由此，一些材料具有優良的電漿耐受性，其他材料具有較低的成本，及又一些其他材料具有優良的撓

曲強度及/或抗熱衝擊性。

【發明內容】

【0004】 一種方法包括：提供用於半導體製造腔室中之部件；將部件載入沉積腔室中；將金屬粉末冷噴塗佈在部件上以在部件上形成塗層；及陽極化該塗層以形成陽極化層。

【0005】 一種製品包括：在半導體製造腔室中用於進行電漿蝕刻之部件；部件上之金屬粉末冷噴塗層；及由塗層形成之陽極化層。

【0006】 一種製品包括用於半導體製造腔室中之部件、塗層，及陽極化層，該製品已藉由一製程製造而成，該製程包括：提供部件；將該部件載入沉積腔室；將金屬粉末冷噴塗佈至該部件上以在該部件上形成塗層；及陽極化該塗層以形成陽極化層。

【圖式簡單說明】

【0007】 本揭示案藉由實例而非限制之方式在附圖之圖式中進行說明，在該等附圖中，類似元件符號指示類似元件。應注意，本揭示案中對「一」或「一個」實施例之不同引用並非必定為同一實施例，及此引用意謂至少一個實施例。

【0008】 第 1 圖圖示依據本發明之一個實施例之基板上之塗層；

【0009】 第 2 圖是依據本發明之一個實施例之製造系統的示例性架構；

【0010】 第 3 圖圖示依據本發明之一個實施例之將塗層塗覆至基板之製程；

【0011】 第 4 圖圖示依據本發明之一個實施例使基板上之塗層陽極化之製程；及

【0012】 第 5 圖圖示依據本發明之一個實施例在基板上形成塗層之方法。

【實施方式】

【0013】 本揭示案之實施例係針對用於將塗層塗覆至基板（如用於半導體製造腔室內之部件）上之製程。用於半導體製造腔室中之部件可利用金屬粉末經冷噴塗覆以在該部件上形成塗層，且該塗層可經陽極化以形成陽極化層。金屬粉末之冷噴塗佈可提供密集及保形的塗層，該塗層對腐蝕性電漿化學品具有提高的耐受性。塗層可由高純度材料形成以降低腔室內部之金屬污染水平。具有陽極化層之塗層可增長部件使用壽命及減少在半導體製造期間的晶圓上缺陷，因為該塗層是耐腐蝕的。因此，可降低粒子污染水平。

【0014】 經冷噴塗佈之部件可由鋁、鋁合金、不銹鋼、鈦、鈦合金、鎂或鎂合金形成。部件可為噴淋頭、陰極套管、套管襯墊門、陰極基座、腔室內襯、靜電卡盤基座，或處理腔室之另一部件。而且，部件可經研磨以在使塗層陽極化之前降低平均表面糙度。此外，在塗層之冷噴塗佈之後，可加熱部件以在部件與塗層之間形成阻障層。

【0015】 經冷噴塗佈至部件上之金屬粉末可具有處於約 100 米/秒至約 1500 米/秒範圍中之速度，及可經由氮氣或氬氣之載氣而經噴塗。塗層可具有處於約 0.1 毫米至約 40 毫米範圍中之厚度。金屬粉末可為鋁、鋁合金、鈦、鈦合金、鈮、鈮

合金、鋅、鋅合金、銅，或銅合金。約 1%至 50%之塗層可經陽極化以形成陽極化層。

【0016】 當本文中使用的術語「約」及「大約」時，該等術語意欲意謂著所展示之標稱值的精度在 $\pm 10\%$ 內。亦應注意，在本文中，藉由參考用於半導體製造中之電漿蝕刻器中之部件而描述一些實施例。然而，應理解，此種電漿蝕刻器亦可用以製造微機電系統(micro-electro-mechanical system; MEMS)裝置。

【0017】 第 1 圖圖示根據一個實施例之具有塗層之部件 100。部件 100 包括具有冷噴塗層 104 及陽極化層 108 之基板 102。在一個實施例中，基板 102 可為用於半導體製造腔室中之部件，如噴淋頭、陰極套管、套管襯墊門、陰極基座、腔室內襯、靜電卡盤基座，等等。例如，基板 102 可由鋁、鋁合金（例如 Al 6061、Al 5058，等等）、不銹鋼、鈦、鈦合金、鎂及鎂合金形成。圖示之腔室部件 100 僅為代表性目的，並非一定按比例繪製。

【0018】 在一個實施例中，在冷噴塗層 104 的形成之前，調整基板 102 之平均表面糙度。例如，基板 102 之平均表面糙度可能處於自約 15 微吋至約 300 微吋之範圍中。在一個實施例中，基板具有始於或經調整至約 120 微吋的平均表面糙度。可增大平均表面糙度（例如藉由珠粒噴擊或打磨），或可降低平均表面糙度（例如藉由噴砂或研磨）。然而，製品之平均表面糙度可能已適合用於冷噴塗佈。由此，平均表面糙度調整可為可選的。

之表面光滑。在一個實例中，改變冷噴塗層 104 之平均表面糙度以具有處於自約 2 微吋至約 20 微吋範圍中之糙度。

【0023】 第 2 圖圖示用於製造腔室部件（例如第 1 圖之部件 100）之製造系統 200 之示例性架構。製造系統 200 可為用於製造用於半導體製造中之製品之系統，該製品如噴淋頭、陰極套管、套管襯墊門、陰極基座、腔室內襯，或靜電卡盤基座。在一個實施例中，製造系統 200 包括連接至設備自動化層 215 之處理設備 201。處理設備 201 可包括冷噴塗佈機 203、加熱器 204，及/或陽極化器 205。製造系統 200 可進一步包括連接至設備自動化層 215 之一或更多個計算裝置 220。在替代性實施例中，製造系統 200 可包括更多或更少部件。例如，製造系統 200 可包括人工操作的（例如離線）處理設備 201 而無設備自動化層 215 或計算裝置 220。

【0024】 在一個實施例中，濕式清潔機藉由使用濕式清潔製程清潔製品，在該濕式清潔製程中，將製品浸沒在濕槽中（例如在進行平均表面糙度調整之後或在形成塗層或層之前）。在其他實施例中，替代性類型之清潔機（如乾式清潔機）可用以清潔製品。乾式清潔機可藉由施加熱、藉由施加氣體、藉由施加電漿等等來清潔製品。

【0025】 冷噴塗佈機 203 是經配置以將金屬塗層塗覆至製品表面之系統。例如，金屬塗層可由金屬之金屬粉末形成，該金屬如鋁、鋁合金、鈦、鈦合金、鈮、鈮合金、鎳、鎳合金、銅或銅合金。在一個實施例中，冷噴塗佈機 203 藉由冷噴塗製程在製品上形成鋁塗層，在該製程中，自噴嘴以高速將鋁

粉推至製品上，在下文中將更詳細地描述此製程。在此，製品表面可經均勻塗佈，因為製品及/或冷噴塗佈機 203 之噴嘴可經操縱以獲得均勻的塗層。在一個實施例中，冷噴塗佈機 203 可具有夾具，該夾具具有卡盤以在塗佈期間固持製品。將在下文中更詳細地描述冷噴塗層之形成。

【0026】 在一個實施例中，在冷噴塗層形成之後，可在加熱器 204 中烘焙（或熱處理）製品達某一時段之久。加熱器 204 可為燃氣爐或電爐。例如，依據塗層與基板材料而定，製品可在約 60°C 至約 1500°C 之間的溫度下經熱處理達 0.5 小時至 12 小時。此熱處理可在冷噴塗層與製品之間形成反應區或阻障層，此舉可促進冷噴塗層與製品之間的黏合。

【0027】 在一個實施例中，陽極化器 205 是經配置以由冷噴塗層形成陽極化層之系統。陽極化器 205 可包括電流供應器、陽極化槽，及陰極主體。例如，將製品（該製品可為導電製品）浸沒在陽極化槽中。陽極化槽可包括硫酸或草酸。向製品施加電流，以使得製品充當陽極，及陰極主體充當陰極。然後，陽極化層形成於該製品上之冷噴塗層上，此舉將在下文中進行更詳細地描述。

【0028】 設備自動化層 215 可使一些或全部製造機器 201 與計算裝置 220、與其他製造機器、與計量工具及/或其他裝置互連。設備自動化層 215 可包括網路（例如區域網路(location area network; LAN)）、路由器、閘道、伺服器、資料儲存器，等等。製造機械 201 可經由 SEMI 設備通信標準/通用設備模型 (SEMI Equipment Communications Standard/Generic

Equipment Model; SECS/GEM)介面、經由乙太網路介面，及/或經由其他介面連接至設備自動化層 215。在一個實施例中，設備自動化層 215 使製程資料（例如，由製造機器 201 在製程執行期間收集之資料）能夠被儲存在資料儲存器（未圖示）中。在一替代性實施例中，計算裝置 220 直接連接至製造機器 201 中之一或更多者。

【0029】 在一個實施例中，一些或全部製造機器 201 包括可載入、儲存及執行製程配方之可程式化控制器。可程式化控制器可控制製造機器 201 之溫度設定、氣體及/或真空設定、時間設定，等等。可程式化控制器可包括主記憶體（例如唯讀記憶體(read-only memory; ROM)、快閃記憶體、動態隨機存取記憶體(dynamic random access memory; DRAM)、靜態隨機存取記憶體(static random access memory; SRAM)，等等），及/或次級記憶體（例如資料儲存裝置，如磁碟驅動器）。主記憶體及/或次級記憶體可儲存用於執行本文所述之熱處理製程的指令。

【0030】 可程式化控制器亦可包括（例如經由匯流排）耦接至主記憶體及/或次級記憶體之處理裝置以執行指令。處理裝置可為通用處理裝置，如微處理器、中央處理單元，或類似物。處理裝置亦可為專用處理裝置，如特殊應用積體電路(application specific integrated circuit; ASIC)、現場可程式化閘極陣列(field programmable gate array; FPGA)、數位信號處理器(digital signal processor; DSP)、網路處理器，等等。在一個實施例中，可程式化控制器是可程式化邏輯控制器

(programmable logic controller; PLC)。

【0031】 第 3 圖圖示冷噴塗製程製造系統 300 之示例性架構，該系統用於在製品或基板上形成冷噴塗層。製造系統 300 包括沉積腔室 302，該沉積腔室可包括平臺 304（或夾具）以用於安裝基板 306。在一個實施例中，基板 306 可為第 1 圖之基板 102。沉積腔室 302 中之氣壓可經由真空系統 308 而降低以避免氧化。包含金屬粉末 316（如鋁、鋁合金、鈦、鈦合金、鈮、鈮合金、銨、銨合金、銅或銅合金）之粉末腔室 310 耦接至氣體容器 312，該氣體容器包含載氣 318 以用於推動金屬粉末 316。用於將金屬粉末 316 導引至基板 306 上以形成冷噴塗層之噴嘴 314 耦接至粉末腔室 310。

【0032】 基板 306 可為用於半導體製造之部件。部件可為半導體處理腔室之蝕刻反應器或熱反應器之部件，等等。部件之實例包括噴淋頭、陰極套管、套管襯墊門、陰極基座、腔室襯墊、靜電卡盤基座，等等。基板 306 可部分或完全由鋁、鋁合金（例如 Al 6061、Al 5058，等等）、不銹鋼、鈦、鈦合金、鎂及鎂合金，或用於半導體製造腔室部件中之任何其他導電性材料形成。

【0033】 在一個實施例中，在冷噴塗層之形成之前可將基板 306 的表面粗糙化以達到小於約 100 微吋之平均表面糙度，以改良塗層之附著力。

【0034】 在塗層之沉積期間，基板 306 可安裝在沉積腔室 302 中之平臺 304 上。平臺 304 可為可移動平臺（例如電動平臺），該平臺可在一維、二維，或三維中移動，及/或約在一或更多

個方向上旋轉/傾斜。由此，平臺 304 可移動至不同位置以促進利用金屬粉末 316 對基板 306 之塗佈，該金屬粉末 316 在載氣中自噴嘴 314 被推動。例如，由於經由冷噴塗進行之塗層塗覆是視線製程，因此平臺 304 可移動以塗佈基板 306 之不同部分或側面。如若基板 306 具有需經塗佈之不同側面或具有複雜的幾何尺寸，則平臺 304 可調整基板 306 相對於噴嘴 314 之位置，以便可塗佈整個組件。換言之，噴嘴 314 可從多個角度及定向選擇性地瞄準基板 306 之某些部分。在一個實施例中，平臺 304 亦可具有冷卻或加熱通道以在塗層形成期間調整製品溫度。

【0035】 在一個實施例中，可藉由使用真空系統 308 抽空製造系統 300 之沉積腔室 302，以使得沉積腔室 302 中存在真空。例如，沉積腔室 302 內之壓力可降低至低於約 0.1 毫托。在沉積腔室 302 中提供真空可促進塗層之塗覆。例如，自噴嘴中被推動之金屬粉末 316 遭遇更少耐受性，因為在沉積腔室 302 處於真空下時，金屬粉末 316 行進至基板 306。因此，金屬粉末 316 可以更高速率衝擊基板 306，此舉促進基板 306 之黏附及塗層之形成，及幫助降低諸如鋁之高純度材料之氧化水平。

【0036】 氣體容器 312 裝盛增壓載氣 318，如氮氣或氬氣。增壓載氣 318 在壓力下自氣體容器 312 行進至粉末腔室 310。當增壓載氣 318 從粉末腔室 310 行進至噴嘴 314 時，載氣 318 將一些金屬粉末 316 推向噴嘴 314。在一個實例中，氣壓可處於自約 50 Psi 至約 1000 Psi 之範圍中。在一個實例中，鋁粉

即自噴嘴 314 至基板 306 之距離)可處於自約 5 毫米至約 200 毫米之範圍中。例如，噴嘴間距可處於自約 10 毫米至約 50 毫米之範圍中。

【0041】 在衝擊基板 306 之後，金屬粉末 316 之粒子由於動能而破裂及變形以產生附著於基板 306 之錨層。當繼續進行金屬粉末 316 之塗覆時，粒子藉由與自身黏合而成爲冷噴塗層或薄膜。基板 306 上之冷噴塗層藉由塗層粉末 316 之粒子在基板 306 上之連續碰撞而繼續生長。換言之，粒子以高速與彼此及基板機械碰撞，以裂解爲更小塊以形成密集層。較爲顯著地是，利用冷噴塗，粒子可不熔化及重熔。

【0042】 在一個實施例中，在對基板 306 進行塗覆之後，金屬粉末 316 之粒子保持粒子晶體結構。在一個實施例中，當動能由於粒子在衝擊基板 306 之後裂解爲更小塊而轉化至熱能時，可能發生部分熔化。該等粒子可能變得密集黏合。如文中所提及，金屬粉末在基板 306 上之溫度可依據氣體溫度、移動速度，及基板 306 之尺寸（例如熱質量）而定。

【0043】 在一個實施例中，塗層沉積速率可處於自約 1 公克/分鐘至約 50 公克/分鐘之範圍中。例如，鋁粉之塗層沉積速率可處於自約 1 公克/分鐘至約 20 公克/分鐘之範圍中。可藉由更慢的饋料及更快的光柵（亦即行進速度）而獲得更密集之塗層。在一個實施例中，效率處於自約 10%至約 90%之範圍中。例如，效率可處於自約 30%至約 70%之範圍中。更高溫度及更高氣壓可導致更高的效率。

【0044】 在一個實施例中，塗層之平均表面糙度可增大（例

如藉由珠粒噴擊或打磨)或可降低(例如藉由噴砂或研磨)以獲得處於自約 2 微吋至約 300 微吋範圍中之平均表面糙度，在一特定實施例中表面糙度為約 120 微吋。例如，可利用直徑處於自約 20 微米至約 300 微米範圍中之 Al_2O_3 粒子對塗層進行珠粒噴擊。在一個實例中，粒子可具有一直徑，該直徑處於自約 100 微米至約 150 微米之範圍中。在一個實施例中，在平均表面糙度之調整期間，可移除約 10%與約 50%之間之塗層。然而，製品之平均表面糙度可能已是適合的，因此平均表面糙度調整可是可選的。

【0045】 不同於經由電漿噴塗之塗層塗覆(該電漿噴塗是在高溫下執行之熱技術)，經由一個實施例之冷噴塗層之塗覆可在室溫或近似室溫下執行。例如，依據氣體溫度、移動速度及部件大小而定，冷噴塗層之塗覆可在約 15°C 至約 100°C 下執行。在冷噴塗沉積之情況下，基板可能不經加熱，及塗覆製程不顯著提高被塗佈之基板之溫度。

【0046】 此外，根據實施例之塗層由於凝固收縮而可具有極少或沒有氧化物夾雜及較低孔隙度。

【0047】 在一個實施例中，冷噴塗層可為非常密集的，例如，大於約 99%密度。此外，冷噴塗層在沒有夾層的情況下對於基板可具有優良的附著力，例如鋁塗層之附著力為約 4500 Psi。

【0048】 通常，在粉末與冷噴塗層之間幾乎沒有或沒有熱誘發差異。換言之，粉末中之熱誘發差異等於塗層中熱誘發差異。而且，在冷噴塗佈期間通常對基板或元件之微結構幾乎

沒有或沒有損害。此外，冷噴塗佈一般展現高硬度及冷加工微結構。延性塗層材料之重度塑性形變導致較高冷加工量，從而產生對於塗層的機械特性及抗腐蝕特性有益處之極細晶粒結構。

【0049】 冷噴塗層一般處於壓縮模式中，此模式有助於減少塗層分層，或塗層中之大裂紋或細微裂紋。

【0050】 在一個實施例中，梯度沉積可用以獲得具有所需機械特性及抗腐蝕特性之複合層。例如，首先沉積鋁層，且銅層沉積在鋁層頂部上。

【0051】 在一個實施例中，經塗佈基板 306 可經受後塗佈製程。後清潔製程可為熱處理，此製程可進一步控制塗層與基板之間的塗層介面以改良附著力及/或產生阻障層或反應區。在一個實施例中，塗佈基板可經加熱至一溫度達約 30 分鐘以上之久，該溫度處於自約 200°C 至約 1450°C 之範圍中。例如，Y 層可經加熱至約 750°C 以將 Y 層表面氧化成 Y_2O_3 ，由此改良耐腐蝕性。

【0052】 在一個實施例中，塗層與基板之間的阻障層或反應區之形成阻止滲透塗層之製程化學品與該塗層下基板之反應。此舉可將分層之發生率降至最少。反應區可增大陶瓷塗層之附著強度，及可將剝落情況降至最低。例如，阻障層可為在兩種材料之間形成的金屬間化合物或固溶體區域，如鋁層與鈦層之間的 AlTi 金屬間化合物或固溶體。

【0053】 反應區以一速率生長，該速率依據溫度及時間而定。隨著溫度增高及熱處理歷時增長，反應區之厚度亦增加。

由此，應選擇用以對部件進行熱處理之一或更多個溫度及歷時以形成厚度不超過約 5 微米之反應區。在一個實施例中，溫度及歷時經選定以使約 0.1 微米至約 5 微米之反應區形成。在一個實施例中，反應區具有足以在處理期間防止氣體與陶瓷基板發生反應之最小厚度（例如約 0.1 微米）。在一個實施例中，阻障層具有 1 至 2 微米之目標厚度。

【0054】 第 4 圖圖示根據一個實施例用於陽極化製品 403 由冷噴塗層 409 形成陽極化層 411 之製程 400。例如，製品 403 可為第 1 圖之基板 102。陽極化變更製品 403 之表面之微觀紋理。由此，第 4 圖僅以說明為目的，及可能並非按比例繪製。在陽極化製程之前，可在硝酸槽中清潔製品 403。在陽極化之前，可執行清潔以脫氧。

【0055】 將具有冷噴塗層 409 之製品 403 連同陰極主體 405 一起浸沒至陽極化槽 401 中。陽極化槽可包括酸性溶液。用於陽極化鋁塗層之陰極主體之實例包括諸如 Al6061 及 Al3003 之鋁合金，及碳主體。陽極化層 411 藉由以下方式在製品 403 上由冷噴塗層 409 生長：經由電流供應器 407 使電流經過電解溶液或酸性溶液，其中製品 403 為陽極（正電極）。電流供應器 407 可為電池或其他供應器。電流在陰極主體 405（負電極）處釋放氫氣及在冷噴塗層 409 表面處釋放氧氣以在冷噴塗層 409 上方形成陽極化層 411。在鋁冷噴塗層 409 之情況下，陽極化層是氧化鋁。在一個實施例中，使用多種溶液賦能陽極化之電壓可處於自 1 伏特至 300 伏特之範圍中。在一個實施例中，電壓範圍為自 15 伏特至 21 伏特。陽

似於製品之初始糙度。在一個實施例中，平均表面糙度為約 120 微吋。

【0060】 表 A 顯示用以偵測 Al6061 製品中及 Al6061 製品上之陽極化冷噴塗高純度鋁塗層中之金屬雜質之感應耦合電漿質譜分析(Induction Coupled Plasma Mass Spectroscopy; ICP - MS)之結果。在此實例中，Al6061 製品上之陽極化冷噴塗高純度鋁塗層顯示與無塗層之 6061 鋁部件相比顯著減少之微量金屬污染。

表 A - 表面濃度 (x 10 ¹⁰ 原子/平方公分)				
		方法偵測限制	6061 陽極化鋁	冷噴陽極化純鋁
鋁	(Al)	50	81,000	45,000
銻	(Sb)	0.5	1.7	0.67
砷	(As)	5	<5	<5
鋇	(Ba)	10	<10	<10
鈹	(Be)	30	<30	<30
鉍	(Bi)	0.5	<0.5	<0.5
硼	(B)	200	550	<200
鎘	(Cd)	1	<1	<1
鈣	(Ca)	70	1,100	<70
鉻	(Cr)	20	43	<20
鈷	(Co)	5	<5	<5
銅	(Cu)	10	310	190
鎵	(Ga)	1	6.1	<1
鍺	(Ge)	10	<10	<10
鐵	(Fe)	20	120	270
鉛	(Pb)	3	<3	22
鋰	(Li)	20	80	<20
鎂	(Mg)	50	130	<50
錳	(Mn)	5	8.0	<5
鉬	(Mo)	2	<2	<2
鎳	(Ni)	10	360	18

鉀	(K)	50	250	<50
鈉	(Na)	50	170	51
銦	(Sr)	5	<5	<5
錫	(Sn)	5	<5	<5
鈦	(Ti)	20	72	<20
鎢	(W)	2	<2	<2
釩	(V)	5	7.6	<5
鋅	(Zn)	20	750	120
鋯	(Zr)	0.5	24	1.2

【0061】 第 5 圖是一流程圖，該圖圖示依據本揭示案之實施例用於製造塗佈部件之方法 500。方法 500 可藉由使用第 2 圖之製造系統 200 執行。

【0062】 在方塊 502 中，提供用於半導體製造環境中之部件。例如，部件可為基板，如上所述，如噴淋頭、陰極套管、套管襯墊門、陰極基座、腔室襯墊、靜電卡盤基座，等等。例如，基板可由鋁、鋁合金（例如鋁 6061、鋁 5058，等等）、不銹鋼、鈦、鈦合金、鎂，及鎂合金形成。

【0063】 在方塊 504 中，將部件載入沉積腔室中。沉積腔室可為上述沉積腔室 302。

【0064】 在方塊 506 中，藉由將奈米粒子金屬粉末噴塗在部件上來將冷噴塗層塗佈在部件上，其中冷噴塗層可具有一厚度，該厚度處於自約 0.5 毫米至約 2 毫米之範圍中。例如，金屬粉末可包括鋁（例如，高純度鋁）、鋁合金、鈦、鈦合金、鈮、鈮合金、鋳、鋳合金、銅或銅合金。金屬粉末可懸浮在如氮氣或氬氣之氣體中。

【0065】 在方塊 508 中，該方法進一步包括根據一個實施例對經塗佈部件進行熱處理以在部件與塗層之間形成反應區或

阻障層。例如，經塗佈部件可經加熱至 1450°C 達 30 分鐘以上之久。

【0066】 在方塊 510 中，該方法進一步包括根據一個實施例製備部件表面。例如，冷噴塗層可具有不理想的平均表面糙度。由此，可使冷噴塗層之平均表面糙度光滑以降低平均表面糙度（例如藉由研磨）或經粗糙化以增大平均表面糙度（例如藉由珠粒噴擊或打磨）。

【0067】 在方塊 512 中，冷噴塗層經陽極化以形成陽極化層。在冷噴塗層是鋁之實例中，陽極化層可為氧化鋁，且陽極化層之形成可消耗冷噴塗層之一百分數，該百分數處於自約 5%至約 100%之範圍中。

【0068】 先前描述介紹諸如具體系統、部件、方法等等之實例之多個特定細節，以便提供對本揭示案之數個實施例之良好理解。然而，熟習該項技術者將顯而易見，本揭示案之至少一些實施例可在沒有該等特定細節之情況下得以實施。在其他實例中，眾所熟知之部件或方法不進行詳細描述或，在僅以簡單的方塊圖格式展示，以避免不必要地使本揭示案模糊不清。由此，所介紹之特定細節僅具有示例性。特定實施方式可與該等示例性細節有所不同，及仍被視為在本揭示案之範疇內。

【0069】 本說明書全文中對「一個實施例」或「一實施例」之引用意謂結合該實施例描述之特定特徵、結構或特性被包括在至少一個實施例中。由此，詞組「在一個實施例中」或「在一實施例中」在本說明書全文中多處出現並非必定全部

指示同一實施例。此外，術語「或」旨在意謂包含性「或」而非排他性「或」。

【0070】 儘管以特定次序圖示及描述本文中之方法之操作，但每一方法之操作次序可經改變以使得某些操作可以倒序方式執行，或使得某些操作可至少部分地與其他操作同時執行。在另一實施例中，不同操作之指令或次操作可以間歇性及/或交替方式執行。

【0071】 將理解，上述描述旨在說明，而非限制。熟習該項技術者在閱讀及理解上述描述之後將對許多其他實施例顯而易見。因此，將藉由參考所附之申請專利範圍及該等申請專利範圍具有權利之同等內容之完全範疇而決定本揭示案之範疇。

【符號說明】

【0072】

100 部件

102 基板

104 冷噴塗層

106 反應區

108 陽極化層

200 製造系統

201 處理設備

203 冷噴塗佈機

204 加熱器

205 陽極化器

- 215 設備自動化層
- 220 計算裝置
- 300 冷噴塗製程製造系統
- 302 沉積腔室
- 304 平臺
- 306 基板
- 308 真空系統
- 310 粉末腔室
- 312 氣體容器
- 314 噴嘴
- 316 金屬粉末
- 318 載氣
- 400 製程
- 401 陽極化槽
- 403 製品
- 405 陰極主體
- 407 電流供應器
- 409 冷噴塗層
- 411 陽極化層
- 500 方法
- 502~512 步驟

【生物材料寄存】

國內寄存資訊【請依寄存機構、日期、號碼順序註記】

無

國外寄存資訊【請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記】

無

【序列表】(請換頁單獨記載)

無

I633209

發明摘要

※ 申請案號：103138761

※ 申請日：2014 年 11 月 07 日

※IPC 分類：

【發明名稱】（中文/英文）

用於半導體製造部件之高純度金屬頂塗層

HIGH PURITY METALLIC TOP COAT FOR SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING COMPONENTS

【中文】

一種用於對在半導體製造腔室中用於電漿蝕刻之部件進行塗佈之方法，該方法包括提供用於半導體製造腔室中之部件，將部件載入沉積腔室，將金屬粉末冷噴塗佈在部件上以在部件上形成塗層，及陽極化該塗層以形成陽極化層。

【英文】

A method for coating a component for use in a semiconductor chamber for plasma etching includes providing a component for use in a semiconductor manufacturing chamber, loading the component into a deposition chamber, cold spray coating a metal powder onto the component to form a coating on the component, and anodizing the coating to form an anodization layer.

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（ 5 ）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

發明摘要

※ 申請案號：103138761

※ 申請日：2014 年 11 月 07 日

※IPC 分類：

【發明名稱】（中文/英文）

用於半導體製造部件之高純度金屬頂塗層

HIGH PURITY METALLIC TOP COAT FOR SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING COMPONENTS

【中文】

一種用於對在半導體製造腔室中用於電漿蝕刻之部件進行塗佈之方法，該方法包括提供用於半導體製造腔室中之部件，將部件載入沉積腔室，將金屬粉末冷噴塗佈在部件上以在部件上形成塗層，及陽極化該塗層以形成陽極化層。

【英文】

A method for coating a component for use in a semiconductor chamber for plasma etching includes providing a component for use in a semiconductor manufacturing chamber, loading the component into a deposition chamber, cold spray coating a metal powder onto the component to form a coating on the component, and anodizing the coating to form an anodization layer.

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（ 5 ）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

500 方法

502~512 步驟

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：

無

【0019】 冷噴塗層 104 可經由冷噴塗製程形成。在一個實施例中，冷噴塗層可由金屬粉末形成，如鋁（例如，高純度鋁）、鋁合金、鈦、鈦合金、鈮、鈮合金、鎳、鎳合金、銅或銅合金。例如，冷噴塗層 104 可具有處於約 0.1 毫米至約 40 毫米範圍中之厚度。在一個實施例中，冷噴塗層的厚度約為 1 毫米。將在下文中更詳細地描述冷噴塗製程。

【0020】 在一個實施例中，在塗覆冷噴塗層 104 之後，可熱處理部件 100。熱處理可藉由在冷噴塗層 104 與基板 102 之間形成反應區 106 來改良冷噴塗層 104 對基板 102 之黏合強度，從而使冷噴塗層最佳化。

【0021】 隨後，陽極化層 108 可經由陽極化製程而由冷噴塗層 104 形成以密封及保護冷噴塗層 104。在冷噴塗層 104 由鋁形成之實施例中，陽極化層 108 可由 Al_2O_3 形成。陽極化層 108 可具有處於自約 2 密耳至約 10 密耳範圍中之厚度。在一個實施例中，陽極化製程是草酸（oxalic）或硬陽極化製程。在一個實施例中，陽極化製程對約 20%與約 100%之間的冷噴塗層 104 進行陽極化以形成陽極化層 108。在一個實施例中，陽極化約 50%之冷噴塗層 104。將在下文中更詳細地描述陽極化製程。

【0022】 此外，冷噴塗層 104 在形成之後可具有相對較高的平均表面糙度（例如具有約 200 微吋之平均表面糙度）。在一個實施例中，在陽極化之前，改變冷噴塗層 104 之平均表面糙度。例如，可藉由化學機械研磨(chemical mechanical polishing; CMP)或機械研磨或其他適合方法使冷噴塗層 104

之氣壓為約 500 Psi。在另一實例中，錫粉及鋅粉之氣壓低於約 100 Psi。

【0037】 在一個實施例中，氣體溫度處於自約 100°C 至約 1000°C 之範圍中。在另一實例中，氣體溫度處於自約 325°C 至約 500°C 之範圍中。在一個實施例中，噴嘴處之氣體溫度處於自約 120°C 至約 200°C 之範圍中。衝擊基板 306 之金屬粉末之溫度可取決於氣體溫度、行進速度及基板 306 之尺寸。

【0038】 在一個實施例中，塗層粉末 316 具有某種流動性。在一個實例中，粒子可具有一直徑，該直徑處於自約 1 微米至約 200 微米之範圍中。在一個實例中，粒子可具有一直徑，該直徑處於自約 1 微米至約 50 微米之範圍中。

【0039】 當推動金屬粉末 316 懸浮物之載氣 318 從噴嘴 314 中之開口進入沉積腔室 302 中時，金屬粉末 316 被推向基板 306。在一個實施例中，載氣 318 經增壓以使得塗層粉末 316 以約 100 米/秒至約 1500 米/秒之速度被推向基板 306。例如，塗層粉末可以約 300 米/秒至約 800 米/秒之速率被推向基板。

【0040】 在一個實施例中，噴嘴 314 經形成為具有耐磨性。由於塗層粉末 316 以高速度運動穿過噴嘴 314，因此噴嘴 314 可快速磨損及降級。然而，噴嘴 314 可被形成為一形狀且由一材料形成噴嘴 314，以使得磨損被降至最小或減少，及/或噴嘴可被製作為消耗品部件。在一個實施例中，噴嘴直徑可處於自約 1 毫米至約 15 毫米之範圍中。在一個實例中，噴嘴直徑可處於自約 3 毫米至約 12 毫米之範圍中。例如，用於鋁粉之噴嘴直徑可為約 6.3 毫米。在一個實施例中，噴嘴間距(亦

極化電流隨經陽極化之鋁主體 405 之面積而改變，及陽極化電流之範圍可自 30 安培/平方米至 300 安培/平方米（2.8 安培/平方呎至 28 安培/平方呎）。

【0056】 酸性溶液溶解（亦即消耗或轉化）冷噴塗層 409 之表面以形成小孔層（例如圓柱形奈米孔）。陽極化層 411 繼續由此奈米孔層生長。奈米孔可具有一直徑，該直徑處於自約 10 奈米至約 50 奈米之範圍中。在一個實施例中，奈米孔具有約 30 奈米之平均直徑。

【0057】 酸性溶液可為草酸、硫酸、草酸及硫酸之組合。對於草酸而言，製品消耗與陽極化層生長之比率為約 1:1。電解液濃度、酸度、溶液溫度及電流經控制以由冷噴塗層 409 形成一致的氧化鋁陽極化層 411。在一個實施例中，陽極化層 411 可生長以具有一厚度，該厚度處於自約 300 奈米至約 200 微米之範圍中。在一個實施例中，陽極化層之形成消耗冷噴塗層之一百分比，該百分比處於自約 5%至約 100%之範圍中。在一個實例中，陽極化層的形成消耗約 50%之冷噴塗層。

【0058】 在一個實施例中，電流密度初始較高（大於 99%）以生長陽極化層之極為密集（大於 99%）之阻障層部分，然後，降低電流密度以在陽極化層中生長多孔的柱狀層部分。在草酸用以形成陽極化層之一個實施例中，孔隙率處於自約 40%至約 50%之範圍中，及小孔具有一直徑，該直徑處於自約 10 奈米至約 50 奈米之範圍中。

【0059】 在一個實施例中，陽極化層之平均表面糙度(Ra)處於自約 15 微吋至約 300 微吋之範圍中，此平均表面糙度可類

申請專利範圍

1. 一種方法，該方法包括以下步驟：
提供一部件以用於一半導體製造腔室中；
將該部件載入一沉積腔室中；
將一金屬粉末冷噴塗佈至該部件上以在該部件上形成一塗層；及
陽極化該塗層以形成一陽極化層，其中該陽極化層包含複數個圓柱形奈米孔，該等圓柱形奈米孔具有 10 至 50 奈米的一直徑，且該陽極化層的至少一部份具有 40 至 50% 的一孔隙率。
2. 如請求項 1 所述之方法，該方法進一步包括在陽極化該塗層之前，研磨該部件至小於約 20 微吋之一平均表面糙度。
3. 如請求項 1 所述之方法，其中經冷噴塗佈至該部件上之該金屬粉末具有處於約 100 米/秒至約 1500 米/秒之一範圍中之一速度。
4. 如請求項 1 所述之方法，其中該金屬粉末經由氮氣或氬氣之一載氣而經噴塗。
5. 如請求項 1 所述之方法，該方法進一步包括在冷噴塗佈之後加熱該部件至一溫度達約 30 分鐘以上，以在該部件與該

塗層之間形成一阻障層，該溫度處於自約 200°C 至約 1450°C 之一範圍中。

6. 如請求項 1 所述之方法，其中該塗層具有處於自約 0.1 毫米至約 40 毫米之一範圍中之一厚度。

7. 如請求項 1 所述之方法，其中該部件包括以下各者中之至少一者：鋁、一鋁合金、不銹鋼、鈦、一鈦合金、鎂，或一鎂合金。

8. 如請求項 1 所述之方法，其中該金屬粉末包括以下各者中之至少一者：鋁、一鋁合金、鈦、一鈦合金、鈮、一鈮合金、銨、一銨合金、銅，或一銅合金。

9. 如請求項 1 所述之方法，其中約 1% 至約 50% 之該塗層經消耗以形成該陽極化層。

10. 如請求項 1 所述之方法，其中該部件是一噴淋頭、一陰極套管、一套管襯墊門、一陰極基座、一腔室內襯，或一靜電卡盤基座。

11. 一種製品，包括：

一部件，在一半導體製造腔室中用於進行電漿蝕刻；

一金屬粉末，冷噴塗佈在該部件上；及

一陽極化層，由該塗層形成，其中該陽極化層包含複數個圓柱形奈米孔，該等圓柱形奈米孔具有 10 至 50 奈米的一直徑，且該陽極化層的至少一部份具有 40 至 50% 的一孔隙率。

12. 如請求項 11 所述之製品，其中該部件具有小於約 20 微米之一平均表面糙度。

13. 如請求項 11 所述之製品，其中該製品進一步包括該部件與該塗層之間之一阻障層。

14. 如請求項 13 所述之製品，其中該阻障層具有處於自約 0.1 微米至約 5 微米之一範圍中之一厚度。

15. 如請求項 11 所述之製品，其中該塗層具有處於自約 0.2 毫米至約 5 毫米之一範圍中之一厚度。

16. 如請求項 11 所述之製品，其中該部件包括以下各者中之至少一者：鋁、一鋁合金、不銹鋼、鈦、一鈦合金、鎂，或一鎂合金。

17. 如請求項 11 所述之製品，其中該金屬粉末冷噴塗層包括鋁、一鋁合金、鈦、一鈦合金、鈮、一鈮合金、銳、一銳合金、銅或一銅合金。

18. 如請求項 11 所述之製品，其中該部件是一噴淋頭、一陰極套管、一套管襯墊門、一陰極基座、一腔室內襯，或一靜電卡盤基座。

19. 一種製品，包括用於一半導體製造腔室中之一部件、一塗層及一陽極化層，該製品已藉由一製程經製造而成，該製程包括以下步驟：

提供該部件；

將該部件載入一沉積腔室；

將一金屬粉末冷噴塗佈至該部件上以在該部件上形成該塗層；及

陽極化該塗層以形成一陽極化層，其中該陽極化層包含複數個圓柱形奈米孔，該等圓柱形奈米孔具有 10 至 50 奈米的一直徑，且該陽極化層的至少一部份具有 40 至 50% 的一孔隙率。

20. 如請求項 19 所述之製品，其中該金屬粉末包括以下各者中之至少一者：鋁、一鋁合金、鈦、一鈦合金、鈮、一鈮合金、銨、一銨合金、銅，或一銅合金。