

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成25年9月12日(2013.9.12)

【公開番号】特開2011-84737(P2011-84737A)

【公開日】平成23年4月28日(2011.4.28)

【年通号数】公開・登録公報2011-017

【出願番号】特願2010-206490(P2010-206490)

【国際特許分類】

C 08 G 63/20 (2006.01)

【F I】

C 08 G 63/20

【手続補正書】

【提出日】平成25年7月26日(2013.7.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0123

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0123】

[比較例7]

実施例8における3つ以上の官能基を有する化合物(C)(ポリオキシプロピレントリメチロールプロパン)の添加量を0.5gに変更し、重縮合反応時間を230分間に変更したこと以外は、実施例8と同様に行い、ポリエステル樹脂を得た。

[比較例8]

比較例7における3つ以上の官能基を有する化合物(C)をトリメチロールプロパンに変更し、重縮合反応時間を250分間に変更したこと以外は、比較例7と同様に行い、ポリエステル樹脂を得た。