

20 stycznia 1927 r.

2

URZĄD PATENTOWY



CO4 b, 21/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 4469.

Kl. 80 b 9.

Janusz Leszczyński
(Warszawa, Polska).

Sposób przygotowywania masy izolacyjnej.

Zgłoszono 8 listopada 1923 r.
Udzielono 18 marca 1926 r.

W celu zabezpieczenia przewodów i zbiorników od strat ciepłych lub też w celu zabezpieczenia ich od wilgoci i podobnych wpływów zewnętrznych stosuje się w technice materiał izolacyjny, który w większej lub mniejszej mierze spełnia swe zadanie. Masa izolacyjna według wynalazku niniejszego odznacza się nadzwyczajną prostotą sposobu jej przyrządzania, trwałością, w zupełności zabezpiecza przedmioty od wpływów zewnętrznych i może służyć jako materiał izolacyjny do instalacji elektrycznych, ponieważ posiada w sobie cały szereg por, w których nagromadza się suche powietrze. Skład masy jest następują-

cy: na 20 funtów gipsu bierze się jeden funt kredy, 16 funtów kwasu ałunowego 6% i następnie zagniata się przy temperaturze 7°.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób przygotowywania masy izolacyjnej, znamienny tem, że miesza się gips, kredę i kwas ałunowy 6%-owy, przyczem na 8 kg gipsu bierze się 400 g kredy, 6,5 kg kwasu ałunowego 6%-ego i następnie zagniata się przy temperaturze 7°C.

J. Leszczyński.