

Warszawa, 30 stycznia 1934 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY



C09 d 3/26

Nr 19204.

Kl. 22 g, 9/01.

Chemieprodukte G. m. b. H.
(Berlin, Niemcy).

22k, 3/00

Powłoka ochronna.**Patent dodatkowy do patentu Nr 11202.**

Zgłoszono 30 stycznia 1931 r.

Udzielono 11 października 1933 r.

Pierwszeństwo: 6 lutego 1930 r. (Niemcy).

Najdłuższy czas trwania patentu do dnia 2 listopada 1944 r.

Przedmiotem patentu Nr 11202 jest sposób wytwarzania powłoki ochronnej, która składa się z taśmy tkaniny lub papieru, powleczonej masą plastyczną, pozostającą stale w stanie miękkim.

Według wynalazku niniejszego stosuje się zamiast taśmy, jako podkład, linki lub sznury z dowolnego materiału, jak np. z konopi lub juty. Masa powłokowa składa się podobnie jak w patencie Nr. 11202 z pozostałości destylacji oleju ziemnego, a mianowicie z protoparafiny, miękkiego bitumu,

oraz z materiałów odpornych na działania chemiczne i nie przewodzących elektryczności, jak np. z kaolinu. Masą tą jeszcze gorącą lub po ochłodzeniu pokrywa się linki lub sznury.

W tym celu masą, ogrzaną do stosunkowo płynnej konsystencji, napawa się linki lub sznury, wskutek czego powstaje powłoka, którą się wygładza, rozprowadzając równomiernie na powierzchni sznura za pomocą odpowiednich przyrządów. Zabiegi te można powtarzać kilkakrotnie.

Snury i linki, powleczone sposobem według wynalazku, nadają się np. do izolowania, uszczelniania oraz wogóle w tych przypadkach, w których stosuje się dotychczas liny nasyczone smołą.

Zastrzeżenie patentowe.

Powłoka ochronna według patentu Nr

11202, znamienna tem, że jako podkład dla masy plastycznej stosuje się linki lub sznury z dowolnego materiału, np. z konopi lub juty.

Chemieprodukte G. m. b. H.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.