

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年7月26日(2007.7.26)

【公開番号】特開2002-114902(P2002-114902A)

【公開日】平成14年4月16日(2002.4.16)

【出願番号】特願2000-308329(P2000-308329)

【国際特許分類】

C 08 L 69/00 (2006.01)

B 29 C 47/00 (2006.01)

C 08 K 5/34 (2006.01)

C 08 K 5/3492 (2006.01)

B 29 K 69/00 (2006.01)

B 29 K 105/16 (2006.01)

【F I】

C 08 L 69/00

B 29 C 47/00

C 08 K 5/34

C 08 K 5/3492

B 29 K 69:00

B 29 K 105:16

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月13日(2007.6.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

本発明にて使用される紫外線吸収剤(B)およびヒンダードアミン系光安定剤(C)のそれぞれの添加量は、紫外線吸収剤(B)が0.05~0.5重量部であり、ヒンダードアミン系光安定剤(C)が0.05~0.5重量部である。紫外線吸収剤(B)の添加量が0.05重量部未満の場合は耐光性に劣り、0.5重量部を超える場合は紫外線吸収剤(B)に起因する黄味が強くなるため初期色相が劣るので好ましくない。より好ましくは、0.1~0.3重量部の範囲である。