

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成26年11月6日(2014.11.6)

【公開番号】特開2013-94513(P2013-94513A)

【公開日】平成25年5月20日(2013.5.20)

【年通号数】公開・登録公報2013-025

【出願番号】特願2011-241776(P2011-241776)

【国際特許分類】

A 6 1 F 13/02 (2006.01)

D 0 4 H 1/4391 (2012.01)

D 0 4 H 1/50 (2012.01)

A 6 1 F 13/00 (2006.01)

A 6 1 K 8/02 (2006.01)

A 6 1 Q 19/00 (2006.01)

【F I】

A 6 1 F 13/02 3 1 0 A

D 0 4 H 1/42 Y

D 0 4 H 1/50

A 6 1 F 13/00 3 0 1 A

A 6 1 K 8/02

A 6 1 Q 19/00

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月22日(2014.9.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0054

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0054】

(潜在捲縮纖維F)

ポリエステル／低融点ポリエステルの組み合わせでサイドバイサイド型に構成された潜在捲縮纖維F(纖度1.1d tex、纖維長44mm、面積収縮率34.2%)

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0057

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0057】

【表1】

		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5
潜在捲縮纖維A		100	100			75
潜在捲縮纖維B				100	75	
潜在捲縮纖維C						
潜在捲縮纖維D						
潜在捲縮纖維E					25	25
潜在捲縮纖維F						
ウエブ構成		クリスク ロス	クロスレ イ	クロスレ イ	一方向	一方向
平均水圧(MPa)		6.0	3.5	3.5	3.5	3.5
面積収縮率(%)		46.8	50.0	50.0	49.3	49.3
目付(g/m <sup>2</sup> )		92.1	68.4	79.6	81.9	80.0
厚さ(mm)		0.48	0.50	0.39	0.50	0.51
引張り強さ (N/50mm幅)	たて	177.1	72.1	44.6	124.6	130.0
	よこ	135.3	23.5	13.9	62.6	65.0
たて:よこ		1.3:1	3.1:1	3.2:1	2.0:1	2.0:1
伸び率 (%)	たて	153.0	132.5	135.1	131.6	127.8
	よこ	203.1	236.9	193.5	231.8	240.7
50%伸長時応力 (N/50mm幅)	たて	23.3	4.4	4.7	14.1	13.5
	よこ	7.2	2.7	3.4	3.3	3.0
50%伸長時回復率 (%)	たて	51.0	60.9	59.8	49.7	49.5
	よこ	60.4	72.4	68.8	57.7	60.3
算術平均曲げ剛性 (gf/cm <sup>2</sup> /cm)		0.030	0.024	0.036	0.032	0.037
換算曲げ剛性[gf/cm <sup>2</sup> /c m/(g/m <sup>2</sup> )]		0.00033	0.00035	0.00045	0.00039	0.00046
平均地合指数		0.18	0.19	0.18	0.18	0.15