

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 5 区分

【発行日】平成 25 年 6 月 13 日 (2013.6.13)

【公表番号】特表 2012-532255 (P2012-532255A)

【公表日】平成 24 年 12 月 13 日 (2012.12.13)

【年通号数】公開・登録公報 2012-053

【出願番号】特願 2012-517891 (P2012-517891)

【国際特許分類】

D 0 4 H 3/16 (2006.01)

B 0 1 D 39/16 (2006.01)

【F I】

D 0 4 H 3/16

B 0 1 D 39/16 A

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 4 月 23 日 (2013.4.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

8.0%未満～約 4.0%のソリディティを含み、少なくとも 1.40 の有効繊維直径の実際の繊維直径に対する比率を含むスパンボンドウェブであって、捲縮繊維、間隙が形成された繊維、及び二成分繊維が実質的に存在しない、スパンボンドウェブ。

【請求項 2】

複数の対向して面するひだを含む濾材と、前記濾材の縁部に沿って存在する周辺枠とを更に含む、自己支持型のひだ付けしたフィルターであって、前記濾材は、8.0%未満～約 4.0%のソリディティを含み、少なくとも 1.40 の有効繊維直径の実際の繊維直径に対する比率を含むスパンボンドウェブを含み、前記スパンボンドウェブには捲縮繊維、間隙が形成された繊維、及び二成分繊維が実質的に存在しない、自己支持型のひだ付けしたフィルター。