

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 30435

Kl. 22 g, 2/01

Marian Piątkowski, Warschau

Farba z brązu

CO9 d 5/10

Zgłoszono 13 sierpnia 1938

Udzielono 24 lutego 1942

Metale sproszkowane, czyli tak zwane brązy, rozprawdza się według wynalazku w mieszaninie lakieru japońskiego z terpentyną przy zachowaniu stosunku wagowego terpentyny do lakieru japońskiego około — 1 : 1,5.

Farba z brązu przy zastosowaniu opisanego powyżej nośnika daje zupełnie jasny, metaliczny połysk, przy czym jasność połysku potęguje jeszcze nieznaczny dodatek benzyny.

Farba ta nadaje się do trwałego powlekania nią, czy to za pomocą pędzla, czy też przez natryskiwanie, wszelkich metali, drzewa, tektury, masy papierowej, papieru, skóry, tkanin, betonu itd.

Farba według wynalazku jest również wytrzymała na podwyższone temperatury,

tak że można nią powlekać np. grzejniki do centralnego ogrzewania, piecyki kąpielowe.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Farba z brązu w postaci zawiesiny brązu w mieszaninie lakieru japońskiego z terpentyną, znamienna tym, że nośnik stanowi mieszanina około 1 części wagowych terpentyny z około 1,5 części wagowych lakieru japońskiego.

2. Farba z brązu według zastrz. 1, znamienna tym, że nośnik zawiera dodatek benzyny.

Marian Piątkowski
Zastępca: dr A. Ponikło
rzecznik patentowy