


Opublikowano dnia 29 marca 1957 r.



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 38653

Kl. 22 g, 6/02

Spółdzielnia Pracy „Hydrochemia“*)
Warszawa, Polska

22h², 3/00
C09 g 3/00

Parafina narciarska

Patent trwa od dnia 8 marca 1955 r.

Przedmiotem wynalazku jest parafina narciarska używana do zjazdów na śniegu mokrym przy temperaturze 0°C, i powyżej 0°C.

Stwierdzono, że na śniegu mokrym uzyskuje się największą szybkość zjazdu przy stosowaniu parafiny o następującym składzie:

parafina biała	85 części wagowych
wosk pszczeli	10 „ „
ozokeryt	4 „ „
barwnik tłuszczowy-żółcień	1 „ „

Zaletą parafiny według wynalazku jest również to, że nałożona na ślizg narty zużywa się bardzo powoli w czasie zjazdu.

Zastrzeżenie patentowe

Parafina narciarska, znamienna tym, że składa się z 85 części wagowych parafiny białej, 10 części wagowych wosku pszczelego, 4 części wagowych ozokerytu i 1 części wagowych barwnika tłuszczowego-żółcień.

Spółdzielnia Pracy
„Hydrochemia“

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wynalazku są Jan Pawlikowski i Zbigniew Łopuszyński.

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych