

ČESKOSLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA
(19)



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 20. 12. 85
(21) FV 9631-85

252447

(11) B₁

(51) Int. Cl.
G 22 B 19/30

(40) Zveřejněno 15. 01. 87
(45) Vydáno 25. 06. 88

(75)
Autor vynálezu

MELECKÝ JAN ing., BÍLOVEC

(54)

Způsob výroby zinko-olovnatého koncentrátu

Odfiltrované ocelářenské kaly a prachové vápno se smísí v hmotnostním poměru 20 až 30 % prachového vápna z ocelkového množství směsi, která se zhomogenizuje, podrobí zkoušení briketací nebo peletizací a zkusovlá směs se přidává do vsázky ocelářských pecí v množství 10 až 20 kg na jednu tunu oceli a popsany proces se v ocelářské peci cyklicky opakuje až dostoupí obsah zinku a olova v ocelářských úletech 15 až 20 % hmotnostních.

Vynález řeší způsob výroby zinko-olovnatého koncentráту v ocelářských zkujňovacích agregátech.

Při výrobě oceli v ocelářských agregátech vznikají úlety, které jsou při čištění spalin zachycovány filtry. Takto zachycené prachové podíly jsou pak deponovány na skládkách, vesměs bez dalšího praktického použití. Hlavní příčinou obtíží při využívání a zpracování těchto prachových podílů je velká jemnost částic a vyšší obsahy barevných kovů, především zinku a olova, které znemožňují jejich další zpracování ve vysokopecním procesu.

Problém se zpracováním těchto úletů řeší způsob výroby zinko-olovnatého koncentráту v ocelářských zkujňovacích pecích podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že odfiltrované ocelářenské kaly a prachové vápno se smísí v hmotnostním poměru 20 až 30 % prachového vápna z celkového množství směsi, která se zhomogenizuje, podrobí zkusování briketací nebo peletizací a zkusovělá směs se přidává do vsázky nístějových ocelářských pecí v množství 10 až 20 kg na 1 tunu oceli a popsany cyklus se v ocelářské peci opakuje až dostoupí obsah zinku v ocelářenských úletech 15 až 20 % hmotnostních.

Způsob výroby koncentráту podle vynálezu je výhodný tím, že v přímé návaznosti na vlastní výrobní proces, výrobu oceli, probíhá současně zhodnocovací postup, při němž je z odpadních produktů výrobního procesu získávána cenná surovina, z níž lze ekonomicky, běžně známými a dostupnými prostředky získávat barevné kovy.

Při praktickém provozování technologie podle vynálezu bylo použito ocelářenských úletů, která kromě 70 až 90 % hmot. oxidu železnatého a železitého obsahovaly až 10 % hmot. oxidů

vápenatého, manganatého a hořečnatého, 1 až 4 % hmot. zinku a 0,3 až 1 % hmot. olova. Tyto odfiltrované úlety v podobě kalů se smísily s prachovým vápnem, směs se zhomogenizovala a brikovala na válcových lisech na brikety s rozměry 20 až 50 mm. Brikety se přidávaly do vsázky ocelářských agregátů v množství 10 až 20 kg na 1 t oceli. Nově vzniklé kaly z úletů se takto naobohacovaly dalšími obsahy neželezných kovů, zejména zinkem a olovem a tento cyklus se 5- až 8-krát opakoval v závislosti na obsahu těchto kovů v kalech, až dosáhl obsah zinku a olova v kalech 15 až 20 % hmotnostních, který dovoluje ekonomicky výhodným způsobem získávat z tohoto koncentrátu zinek a olovo v metalické podobě.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Způsob výroby zinko-olovnatého koncentrátu z prachových úletů získaných filtračním čištěním odpadních spalín zkujňovacích ocelářských agregátů, vyznačený tím, že odfiltrované ocelářské kaly a prachové vápno se smísí v hmotnostním poměru 20 až 30 % prachového vápna z celkového množství směsí, která se zhomogenizuje, podrobí zkusování briketací nebo peletizací a zkusovělá směs se přidává do vsázky ocelářských pecí v množství 10 až 20 kg na jednu tunu oceli a popsany proces se v ocelářské peci cyklicky opakuje až dostoupí obsah zinku a olova v ocelářských úletech 15 až 20 % hmotnostních.