

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6023745号
(P6023745)

(45) 発行日 平成28年11月9日(2016.11.9)

(24) 登録日 平成28年10月14日(2016.10.14)

(51) Int.Cl.		F I
C 1 O M 125/00	(2006.01)	C 1 O M 125/00
C 1 O M 141/02	(2006.01)	C 1 O M 141/02
C 1 O M 141/06	(2006.01)	C 1 O M 141/06
C 1 O M 141/08	(2006.01)	C 1 O M 141/08
C 1 O M 141/10	(2006.01)	C 1 O M 141/10

請求項の数 44 (全 27 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2014-95260 (P2014-95260)	(73) 特許権者	500467264
(22) 出願日	平成26年5月2日(2014.5.2)		ザ ボード オブ トラスティーズ オブ
(62) 分割の表示	特願2008-550538 (P2008-550538)		ザ ユニバーシティ オブ アーカンソ
原出願日	平成19年1月12日(2007.1.12)		ー
(65) 公開番号	特開2014-139330 (P2014-139330A)		アメリカ合衆国、アーカンソー、リトルロ
(43) 公開日	平成26年7月31日(2014.7.31)		ック、 ノース ユニバーシティ アベニ
審査請求日	平成26年5月29日(2014.5.29)	(74) 代理人	100086771
(31) 優先権主張番号	60/758, 307		弁理士 西島 孝喜
(32) 優先日	平成18年1月12日(2006.1.12)	(74) 代理人	100088694
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 弟子丸 健
前置審査		(74) 代理人	100094569
			弁理士 田中 伸一郎
		(74) 代理人	100084663
			弁理士 稲田 篤

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ナノ粒子組成物およびその製法並びに使用法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ナノ粒子組成物の製造方法であって、

(a) 固体潤滑剤を乾式微粉砕して乾式微粉砕されたナノ粒子組成物を生成する工程であって、該ナノ粒子組成物が500nm以下の平均粒子寸法を有するナノ粒子を含む工程、及び、

(b) 該ナノ粒子を、有機媒体が該ナノ粒子の少なくとも一部に挿入するまで、該有機媒体中で湿式微粉砕する工程を含み、

該固体潤滑剤が、モリブデンジスルフィドと、タングステンジスルフィド、グラファイト又はこれらの組合せの少なくとも1つとを組み合わせる含む製造方法。

【請求項 2】

固体潤滑剤が、モリブデンジスルフィドと、

(a) タングステンジスルフィド、グラファイト及び窒化ホウ素の組合せ、

(b) タングステンジスルフィド及び窒化ホウ素の組合せ、又は、

(c) グラファイト及び窒化ホウ素の組合せ

の少なくとも1つとを組み合わせる含む、請求項1に記載の製造方法。

【請求項 3】

有機媒体が、少なくとも1つのオイルを含む、請求項1~2のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項 4】

少なくとも1つのオイルが、少なくとも1つの植物油を含む、請求項3に記載の製造方法。

【請求項 5】

少なくとも1つの植物油が、カノーラオイル、大豆油、コーン油、菜種油またはこれらの組合せの少なくとも1つを含む、請求項4に記載の製造方法。

【請求項 6】

更に、湿式微粉碎されたナノ粒子組成物を添加剤として基剤へ混ぜる工程を含み、
該基剤が有機媒体と異なるものである、請求項1～5のいずれか1項に記載の製造方法。

10

【請求項 7】

基剤が、オイル、グリース、プラスチック、ワックス、シリコーン、またはこれらの組合せの少なくとも1つを含み、

該基剤が有機媒体と異なるものである、請求項6に記載の製造方法。

【請求項 8】

更に、乳化剤を基剤へ混ぜる工程を含む、請求項6又は7のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項 9】

乳化剤がリン脂質を含む、請求項8に記載の製造方法。

【請求項 10】

乳化剤がレシチンを含む、請求項9に記載の製造方法。

20

【請求項 11】

平均粒子寸法が100nm以下である、請求項1～10のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項 12】

乾式微粉碎又は湿式微粉碎がボールミル微粉碎及びノ又は化学機械的微粉碎を含み、かつ、12～50時間に渡り行われる、請求項1～11のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項 13】

ナノ粒子の少なくとも一部が有機媒体によりカプセル化又は被覆されるまで、ナノ粒子を湿式微粉碎する、請求項1～12のいずれか1項に記載の製造方法。

30

【請求項 14】

500nm以下の平均粒子寸法を有する、複数のナノ粒子と、有機媒体とを含み、
該有機媒体が該ナノ粒子に挿入しており、

該ナノ粒子が、モリブデンジスルフィドナノ粒子と、タングステンジスルフィド、グラファイト又はこれらの組合せの少なくとも1つとを組み合わせる含む、組成物。

【請求項 15】

ナノ粒子が、モリブデンジスルフィドナノ粒子と、

(a) タングステンジスルフィドナノ粒子、グラファイトナノ粒子及び窒化ホウ素ナノ粒子、

(b) タングステンジスルフィドナノ粒子及び窒化ホウ素ナノ粒子、又は、

(c) グラファイトナノ粒子及び窒化ホウ素ナノ粒子

を含むナノ粒子の組合せの少なくとも1つを含む、請求項14に記載の組成物。

40

【請求項 16】

有機媒体が、少なくとも1つのオイルを含む、請求項14～15のいずれか1項に記載の組成物。

【請求項 17】

少なくとも1つのオイルが、少なくとも1つの植物油を含む、請求項16に記載の組成物。

【請求項 18】

少なくとも1つの植物油が、カノーラオイル、大豆油、コーン油、菜種油またはこれら

50

の組合せの少なくとも1つを含む、請求項17に記載の組成物。

【請求項19】

更に基剤を含み、

該基剤が有機媒体と異なるものであり、

該有機媒体が挿入しているナノ粒子が、該基剤中に分散している、請求項14～18のいずれか1項に記載の組成物。

【請求項20】

基剤が、オイル、グリース、プラスチック、ワックス、シリコン、またはこれらの組合せの少なくとも1つを含み、

該基剤が有機媒体と異なるものである、請求項19に記載の組成物。

10

【請求項21】

組成物が、基剤中に分散された、有機媒体が挿入しているナノ粒子を0.25～5質量%含む、請求項19又は20に記載の組成物。

【請求項22】

組成物が、基剤中に分散された、有機媒体が挿入しているナノ粒子を0.5～2質量%含む、請求項21に記載の組成物。

【請求項23】

更に乳化剤を含む、請求項19～22のいずれか1項に記載の組成物。

【請求項24】

乳化剤がリン脂質を含む、請求項23に記載の組成物。

20

【請求項25】

乳化剤がレシチンを含む、請求項24に記載の組成物。

【請求項26】

0.5～10質量%の乳化剤を含む、請求項23～25のいずれか1項に記載の組成物。

【請求項27】

0.75～2.25質量%の乳化剤を含む、請求項26に記載の組成物。

【請求項28】

平均粒子寸法が100nm以下である、請求項14～27のいずれか1項に記載の組成物。

【請求項29】

更に酸化防止剤を含む、請求項14～28のいずれか1項に記載の組成物。

30

【請求項30】

酸化防止剤が、ヒンダードフェノール、アルキルアミン、アリールアミン、t-ブチルヒドロキノン、トリス(2,4-ジ-t-ブチルフェニル)ホスフェート、ホスフィット、チオエステルまたはこれらの組合せの少なくとも1つを含む、請求項29に記載の組成物。

【請求項31】

更に錆止め剤を含む、請求項14～30のいずれか1項に記載の組成物。

【請求項32】

錆止め剤が、アルカリ土類金属ビスアルキルフェノールスルホネート、ジチオホスフェート、アルケニル琥珀酸半-アミド、またはこれらの組合せの少なくとも1つを含む、請求項31に記載の組成物。

40

【請求項33】

ナノ粒子が、有機媒体によりカプセル化又は被覆されている、請求項14～32のいずれか1項に記載の組成物。

【請求項34】

モリブデンジスルフィドナノ粒子と、該モリブデンジスルフィドナノ粒子に挿入しているオイル媒体とを含み、

該モリブデンジスルフィドナノ粒子の少なくとも一部が、100nm以下の平均粒子寸法を有する、組成物。

【請求項35】

50

オイル媒体が、モリブデンジスルフィドナノ粒子に挿入、及び、該粒子をカプセル化している、請求項 3 4 に記載の組成物。

【請求項 3 6】

オイル媒体が植物油を含む、請求項 3 4 ~ 3 5 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 3 7】

オイル媒体がカノーラオイルを含む、請求項 3 6 に記載の組成物。

【請求項 3 8】

更に基剤を含み、

オイル媒体が挿入しているナノ粒子が、該基剤中に分散しており、

該基剤が、オイル、グリース、プラスチック、ワックス、シリコン、またはこれらの組合せの少なくとも 1 つを含み、

該基剤が該オイル媒体と異なるものである、請求項 3 4 ~ 3 7 のいずれか 1 項に記載の組成物。

10

【請求項 3 9】

基剤が、石油、合成油、石油グリース、リチウムを主成分とするグリースまたはこれらの組合せの少なくとも 1 つを含む、請求項 3 8 に記載の組成物。

【請求項 4 0】

更に乳化剤を含む、請求項 3 4 ~ 3 9 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 4 1】

乳化剤がリン脂質を含む、請求項 4 0 に記載の組成物。

20

【請求項 4 2】

乳化剤がレシチンを含む、請求項 4 1 に記載の組成物。

【請求項 4 3】

請求項 1 4 ~ 4 2 のいずれか 1 項に記載の組成物を使用する方法であって、該組成物で対象を潤滑処理する工程を含む、方法。

【請求項 4 4】

請求項 1 4 ~ 4 2 のいずれか 1 項に記載の組成物を使用する方法であって、該組成物で対象をコーティングする工程を含む、方法。

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

30

【0 0 0 1】

関連出願との相互参照

本件特許出願は、2006年1月12日付で出願された、米国仮特許出願第60/758,307号に基づく優先権を請求するものである。

【0 0 0 2】

米連邦政府の後援による研究または開発である旨の陳述

本件特許出願の趣旨達成に係る努力は、部分的にザナショナルサイエンスファウンデーション(The National Science Foundation)からの承諾(NSF/DMI 0115532)によって支援されたものであった。該政府は、本件特許出願から発生するあらゆる特許において、幾分か

40

の権利を持つことができる。

【0 0 0 3】

背景技術

長年に渡り、潤滑剤、被覆、または送出メカニズム(delivery mechanism)として使用できる、ナノ粒子の開発のために、かなりの努力がはらわれてきた。ナノ粒子組成物を改善する新たな方法、その製造方法、並びにその使用法が、探し求められている。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0 0 0 4】

発明の概要

一局面においては、組成物が記載され、該組成物は、固体潤滑剤ナノ粒子および有機媒

50

体を含有する。

【0005】

もう一つの局面においては、層状に形成された材料 (layered material) を含む、ナノ粒子が開示される。

【0006】

更なる局面においては、層状に形成された材料を微粉碎 (mill) する工程を含む、ナノ粒子の製造方法を提供する。

【0007】

更に別の局面においては、潤滑剤の製造方法を開示し、ここで、該方法は、層状に形成された材料を微粉碎して、ナノ粒子を形成する工程、および該ナノ粒子を基剤中に配合して、潤滑剤を生成する工程を含む。

10

【0008】

本発明のその他の局面は、以下の詳細な説明および添付図面を考察することにより、明らかになるであろう。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】固体潤滑剤ナノ粒子の製造方法を示す図である。

【図2】ナノ粒子を主成分とする潤滑剤の一製法を例示する図である。

【図3】モリブデンジスルフィド粒子の、透過型電子顕微鏡 (TEM) 写真を示す。図3(A)は、入手したままの、典型的には約数 μm 乃至サブミクロンサイズなる範囲の、モリブデンジスルフィドを示す。図3(B)は、空気中で48時間ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドを示す。図3(C)は、高解像度電子顕微鏡分析法による像を示し、該像は、空気中で48時間ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドを示す。図3(D)は、高解像度透過型電子顕微鏡分析法による像を示し、該像は、空気中で48時間ボールミル微粉碎され、次いでオイル中で48時間ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドを示す。

20

【図4】モリブデンジスルフィド粒子のXRDスペクトルを示すグラフである。図4(A)は、空気中で48時間ボールミル微粉碎され、次いでオイル中で48時間ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドに関するXRDスペクトルである。図4(B)は、空気中で48時間ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドに関するXRDスペクトルである。図4(C)は、ボールミル微粉碎されていない、モリブデンジスルフィドに関するXRDスペクトルである。

30

【図5】モリブデンジスルフィド粒子の、XPSスペクトルを示すグラフである。ボールミル微粉碎されていない、モリブデンジスルフィドに関する炭素ピークが示されており、また空気中で48時間ボールミル微粉碎され、次いでオイル中で48時間ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドに関する炭素ピークも示されている。

【図6-1】パラフィンオイル中の様々な添加剤に関する、潤滑工学的テストデータを示すグラフおよび棒図表を示す。図6(A)は、基剤オイル(パラフィンオイル)、ミクロンサイズの MoS_2 を含むパラフィンオイル、空気中で48時間微粉碎された MoS_2 を含むパラフィンオイル、および空気中で48時間微粉碎され、次いでカノーラオイル中で48時間微粉碎された MoS_2 を含むパラフィンオイルに関する、平均磨耗痕の径を示す。図6(B)は、ナノ粒子添加剤を含まないパラフィンオイル、ミクロンサイズの MoS_2 を含むパラフィンオイル、空気中で48時間微粉碎された MoS_2 を含むパラフィンオイル、および空気中で48時間微粉碎され、次いでカノーラオイル中で48時間微粉碎された MoS_2 を含むパラフィンオイルに関する、負荷磨耗指数を示す。各テストにおいて、該固体潤滑剤ナノ粒子添加剤は、1質量%なる量にて存在した。

40

【図6-2】パラフィンオイル中の様々な添加剤に関する、潤滑工学的テストデータを示すグラフおよび棒図表を示す。図6(C)は、ナノ粒子添加剤を含まないパラフィンオイル、ミクロンサイズの MoS_2 (c- MoS_2) を含むパラフィンオイル、空気中で48時間微粉碎された MoS_2 (d- MoS_2) を含むパラフィンオイル、および空気中で48時間微粉碎され、次いでカノーラ

50

オイル中で48時間微粉碎された MoS_2 (n- MoS_2)を含むパラフィンオイルに関する、COFを示す。図6(D)は、ミクロンサイズの MoS_2 (c- MoS_2)を含むパラフィンオイル、空気中で48時間微粉碎された MoS_2 (d- MoS_2)を含むパラフィンオイル、および空気中で48時間微粉碎され、次いでカノーラオイル中で48時間微粉碎された MoS_2 (n- MoS_2)を含むパラフィンオイルに関する、極圧データを示す。各テストにおいて、該固体潤滑剤ナノ粒子添加剤は、1質量%なる量にて存在した。

【図7】モリブデンジスルフィドナノ粒子(15-70nmなる平均サイズ)の、構成体を示す、TEM像である。図7(A)は、空気中で48時間、ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドナノ粒子の独立ケージ型の高密な、卵形形状を持つ構成体を示す。図7(B)は、空気中で48時間ボールミル微粉碎され、次いで48時間カノーラ油中でボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドナノ粒子の、開放末端を持つ、卵形形状の構成体を示す。

【図8】パラフィンオイル中の様々な添加剤に関する、磨耗痕径の比較結果を示すグラフである。添加剤の一つは、結晶性モリブデンジスルフィド(c- MoS_2)である。もう一つは、空気中でボールミル微粉碎されたモリブデンジスルフィドナノ粒子(n- MoS_2)である。更なる添加剤は、空気中でボールミル微粉碎され、次いでカノーラオイル中でボールミル微粉碎され、またリン脂質乳化剤が添加された、モリブデンジスルフィドナノ粒子(n- MoS_2 +乳化剤)である。

【図9】ナノ粒子を主成分とする潤滑剤に関する、フォーボール潤滑工学的テストにおける、磨耗痕径の化学的分析を示す、エネルギー分散型x-線分析(EDS)を利用して作成した、写真およびグラフを示す。図9(A)は、如何なるナノ粒子組成物添加剤をも含まないパラフィンオイルを示す。図9(B)は、空気中で48時間ボールミル微粉碎され、次いでオイル中で48時間ボールミル微粉碎され、またリン脂質乳化剤で処理された、モリブデンジスルフィドナノ粒子を含むパラフィンオイルを示す。

【発明を実施するための形態】

【0010】

詳細な説明

あらゆる態様を詳細に説明する前に、本発明は、その応用において、以下の説明において示される、あるいは以下の図面において例示される成分、部材の構成および配列の詳細に限定されるものではないことを理解すべきである。本発明では、その他の態様も可能であり、また本発明は、様々な方法で実施し、あるいは実行することができる。また、本明細書で使用する語法並びに述語は、説明のためのものであり、本発明の限定を意味するものではないと理解すべきである。

【0011】

本明細書に列挙するあらゆる数値範囲は、下限値から上限値までの全ての値を含むものである。例えば、濃度範囲が、1%~50%なる範囲として述べられた場合、2%~40%、10%~30%、または1%~3%なる範囲等の値が、本明細書において明確に列挙されているものとする。具体的に数値が意図されているのは実施例においてのみであり、また列挙された下限値と上限値とを含む、これらの間にある数値のあらゆる可能な組合せが、本出願明細書中に、明確に述べられているものと考えべきである。

【0012】

本明細書においては、固体潤滑剤ナノ粒子および有機媒体を含む組成物および該組成物の製造方法を記載する。また、層状に形成された材料を含むナノ粒子をも記載する。該ナノ粒子は、固体潤滑剤ナノ粒子であり得る。該ナノ粒子は、出発物質または固体潤滑剤出発物質から製造できる。固体潤滑剤の例は、層状に形成された材料、適当なカルコゲナイド、より相応しくはモリブデンジスルフィド、タングステンジスルフィド、またはこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。別の適当な層状に形成された材料は、グラファイトまたは挿入(intercalated)グラファイトである。単独でまたは該層状に形成された材料との組合せで使用できる、他の固体潤滑剤は、ポリテトラフルオロエチレン(テフロン(TeflonTM))、窒化ホウ素(適当には、六方晶系窒化ホウ素)、軟質金属(例えば、

銀、鉛、ニッケル、銅)、フッ化セリウム、酸化亜鉛、硫酸銀、ヨウ化カドミウム、ヨウ化鉛、フッ化バリウム、硫化錫、リン酸亜鉛、硫化亜鉛、マイカ、硝酸ホウ素、ホウ砂、フッ化炭素、リン化亜鉛、ホウ素、またはこれらの組合せである。フッ化炭素は、限定するものではないが、炭素を主成分(carbon-based)とする材料、例えば審美的な特性を改善するためにフッ素化されている、グラファイトであり得る。このような材料は、例えば CF_x (ここで、 x は約0.05~約1.2なる範囲の値である)等の材料を含む。このような材料は、アクフルオール(Accufluor)なる商品名の下で、アライドケミカル(Allied Chemical)社により製造されている。

【0013】

該方法は、固体潤滑剤供給材料を微粉碎する工程を含むことができる。一態様において、該固体潤滑剤供給材料は、約500nm(サブミクロンサイズ)~約10nmなる範囲の平均の寸法を持つ粒子に、微粉碎することができる。適当には、該粒子は、約500nmまたはそれ未満、適当には約100nmまたはそれ未満、適当には約80nmまたはそれ未満、およびより適当には約50nmまたはそれ未満の平均の粒子寸法を持つ。あるいはまた、該ボールミル微粉碎は、混合物を含む微粉化固体潤滑剤粒子を与えることができ、該混合物は、約500nmまたはそれ未満の平均の粒子寸法を持つ粒子と、より大きな粒子とを含む。微粉碎は、特にボールミル微粉碎処理および化学機械的微粉碎処理を含むことができる。ボールミル微粉碎処理の例は、乾式ボールミル微粉碎、湿式ボールミル微粉碎、およびこれらの組み合わせを含むことができる。ボールミル微粉碎処理は、2種の相互作用する物体を含むことができる、打撃粉碎方法を意味するものであり得、そこでは、一方の物体はボール、ロッド、4-点ピン(ジャック形状)、または他の形状のものであり得る。化学機械的微粉碎処理は、有機媒体とナノ粒子との間に複合体を形成し得る、打撃粉碎方法を意味するものであり得る。化学機械的微粉碎処理の結果として、該有機媒体は、該ナノ粒子を被覆し、カプセル化し、またはその挿入体を形成し得る。

【0014】

もう一つの態様においては、該固体潤滑剤供給材料を、乾式微粉碎処理し、次いで湿式微粉碎処理することができる。乳化剤を基剤と混合し、得られる混合物を、該湿式微粉碎した粒子に添加することができる。乾式微粉碎は、真空、ガスまたはこれらの組み合わせの存在下で、微粉碎されている粒子を意味するものであり得る。湿式微粉碎は、液体の存在下で微粉碎されている粒子を意味するものであり得る。

【0015】

該固体潤滑剤ナノ粒子の組成物は、更に有機媒体を含むことも可能である。有機媒体の例は、オイル系媒体、グリース系媒体、アルコール系媒体、またはこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。有機媒体の具体的な例は、複合オイル、カノーラ(canola)オイル、植物油、大豆油、コーン油、菜種油のエチルおよびメチルエステル、蒸留モノグリセライド、モノグリセライド、ジグリセライド、モノグリセライドの酢酸エステル、モノグリセライドの有機酸エステル、ソルピタン、脂肪酸のソルピタンエステル、脂肪酸のプロピレングリコールエステル、脂肪酸のポリグリセロールエステル、*n*-ヘキサデカン、炭化水素油、リン脂質、またはこれらの組合せを含むが、これらに限定されない。これら有機媒体の多くが、環境上の観点から許容され得るものである。

【0016】

該組成物は、乳化剤、界面活性剤、または分散剤を含むことができる。乳化剤の例は、約2~約7なる範囲の親水-親油バランス値(HLB)、あるいはまた約3~約5なる範囲のHLB、または約4なるHLBを持つ乳化剤を含むが、これらに限定されない。乳化剤の他の例は、レシチン、大豆レシチン、リン脂質レシチン、洗浄剤、蒸留モノグリセライド、モノグリセライド、ジグリセライド、モノグリセライドの酢酸エステル、モノグリセライドの有機酸エステル、脂肪酸のソルピタンエステル、脂肪酸のプロピレングリコールエステル、脂肪酸のポリグリセロールエステル、リン含有化合物、硫黄含有化合物、窒素含有化合物、またはこれらの組合せを含むが、これらに限定されない。

【0017】

10

20

30

40

50

次に、潤滑剤の製造方法を説明する。該組成物は、基剤中に分散される添加剤として使用できる。基剤の例としては、オイル、グリース、プラスチック、ゲル、スプレー、またはこれらの組合せを含むが、これらに限定されない。基剤の具体的な例は、炭化水素油、植物油、コーン油、ピーナッツ油、カノーラオイル、大豆油、鉱油、パラフィンオイル、合成油、石油ゲル、石油グリース、炭化水素ゲル、炭化水素グリース、リチウムを主成分（lithium based）とするグリース、フルオロエーテルを主成分（fluoroether based）とするグリース、エチレンビステアラミド、ワックス、シリコーン、またはこれらの組合せを含むが、これらに限定されない。

【0018】

最終用途の部品である、ある物体を、少なくとも1種の固体潤滑剤ナノ粒子および有機媒体を含む組成物で、潤滑または被覆する方法を、ここに記載する。更に、送出しメカニズムとして、固体潤滑剤ナノ粒子および有機媒体を含む該組成物を用いることにより、ある物体を潤滑する方法をもここに記載する。

【0019】

様々な利点の中でも、特に、高い分散安定性および耐凝集性を示す、ナノ粒子を主成分（nanoparticle based）とする潤滑剤を調製するための組成物およびその製法を、ここに記載する。図1は、ナノ粒子を主成分とする潤滑剤または組成物の製法を示す。固体潤滑剤供給材料を、ライン210を介してボールミル処理装置215に導入する。ボールミル微粉砕は、ボールミル処理装置215内で行われ、また該固体潤滑剤供給材料は、約500nmまたはそれ未満、適当には約100nmまたはそれ未満、適当には約80nmまたはそれ未満、より適当には約50nmまたはそれ未満の平均粒子寸法を持つ粒子を構成するように、微粉砕される。あるいはまた、該ボールミル微粉砕は、混合物を含む、微粉砕固体潤滑剤粒子を与えることができ、該混合物は、約500nmまたはそれ未満の平均粒子寸法を持つ粒子と、より大きな粒子とを含む。該ボールミル微粉砕は、高エネルギーボールミル微粉砕、中エネルギー（medium energy）ボールミル微粉砕、またはこれらの組み合わせであり得る。更に、様々な態様において、該ボールミル微粉砕は、真空条件下で、ガスの存在下で、液体の存在下で、第二の固体の存在下で、あるいはこれらの組み合わせの下で実施することができる。該ナノ粒子組成物は、ライン220を介して、該処理装置から取り出すことができる。該ナノ粒子組成物は、ナノ粒子を主成分とする潤滑剤であり得る。

【0020】

もう一つの態様において、該ボールミル微粉砕は、第一のボールミル微粉砕および少なくとも一回の、更なるこれに続くボールミル微粉砕、またはボールミル微粉砕および/または他の適当と思われる処理を含むことができる。適当には、該ボールミル微粉砕は、乾式微粉砕、およびこれに続く湿式微粉砕処理を含むことができる。図2は、ナノ粒子を主成分とする潤滑剤の更なる製法を示し、ここでは、乾式微粉砕に引続き、湿式微粉砕される。フィード110は、ボールミル処理装置115に、固体潤滑剤供給材料を導入し、ここで、該処理装置においては、乾式ボールミル微粉砕、例えば真空または空気中での微粉砕は、該固体潤滑剤供給材料を、上記サイズの平均寸法を持つ粒子まで微細化する。ライン120は、該乾式微粉砕された粒子を、湿式微粉砕処理装置125に搬送する。ライン160を介して、該乾式微粉砕された粒子は、該湿式微粉砕処理装置125に入る前に、複合オイルまたは有機媒体と併合される。あるいはまた、該有機媒体および乾式微粉砕された粒子は、該湿式微粉砕処理装置125において、併合することができる。更に別の態様（図示せず）において、該乾式微粉砕および湿式微粉砕処理は、単一の処理装置内で行うことができ、そこでは、初めに乾式微粉砕処理を行い、次いで湿式処理するために、該有機媒体は該単一の処理装置に供給される。更に別の態様においては、該ボールミル処理装置内のボールを該有機媒体で被覆して、該固体潤滑剤ナノ粒子内に、該有機媒体を配合することができる。

【0021】

湿式微粉砕後、ライン130は、該湿式微粉砕された粒子を、容器135に搬送するが、該容器は超音波処理デバイスであり得る。あるいはまた、該ライン130は、固体潤滑剤ナノ粒子、有機媒体、および有機媒体と結合した該固体潤滑剤ナノ粒子を含む複合体を含有する

10

20

30

40

50

混合物を搬送することができる。

【0022】

他の態様においては、該湿式微粉碎処理した粒子を該容器135に導入する前に、基剤を、ライン150を介して該容器135に供給することができる。あるいはまた、該基剤を該湿式微粉碎処理装置125に供給し、また超音波処理を含むことができる、該混合処理を、該湿式微粉碎処理装置125において実施することも可能である。このような態様では、該固体潤滑剤ナノ粒子組成物を添加剤として使用し、また該基剤中に分散させることができる。基剤は、該基剤と固体潤滑剤ナノ粒子組成物とを、適切に混合する、その能力に従って、該固体潤滑剤ナノ粒子組成物と配合することができる。このような場合において、該固体潤滑剤ナノ粒子組成物は、該基剤の性能を高めることができる。

10

【0023】

更なる態様においては、乳化剤を該基剤と混合することができる。乳化剤は、更に該基剤に対する、該固体潤滑剤ナノ粒子組成物の分散性を高めることができる。該乳化剤は、基剤中でのナノ粒子組成物の分散安定性を高めるように選択することができる。乳化剤は、またライン140を介して、該容器135に供給することも可能である。多くの態様において、該乳化剤および基剤は、該湿式微粉碎された粒子の導入に先立って、該容器135内で併合される。該乳化剤と該基剤との予備混合は、固体潤滑剤ナノ粒子と有機媒体との複合体および/または固体潤滑剤ナノ粒子を添加する際に、該複合体/ナノ粒子を均一に分散/溶解することにより、分散性を高めることができる。幾つかの態様において、該乳化剤と該基剤との該混合は、超音波処理を含むことができる。あるいはまた、該乳化剤を、該湿式微粉碎処理装置125に供給し、また超音波処理を含むことができる該混合処理を、該湿式微粉碎処理装置125内で実施することができる。ライン120を介して該容器135から取出された該潤滑剤は、該湿式微粉碎された粒子、有機媒体、および基剤を含むブレンドであり得る。該ブレンドは、更に乳化剤を含むことができる。更に別の態様では、合せ面との相互作用中に、該ナノ粒子を主成分とする潤滑剤に、添加剤を加えることができる。

20

【0024】

更なる態様においては、酸化防止剤または錆止め剤を、該固体潤滑剤ナノ粒子と共に微粉碎することができる。酸化防止剤の例は、ヒンダードフェノール、アルキル化フェノール、アルキルアミン、アリールアミン、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール、4,4'-ジ-t-オクチルジフェニルアミン、t-ブチルヒドロキノン、トリス(2,4-ジ-t-ブチルフェニル)ホスフェート、ホスフィット、チオエステル、またはこれらの組合せを含むが、これらに限定されない。錆止め剤の例は、アルカリ土類金属ビスアルキルフェノールスルホネート、ジチオホスフェート、アルケニル琥珀酸半-アミド、またはこれらの組合せを含むが、これらに限定されない。もう一つの態様において、殺生物剤を、該固体潤滑剤ナノ粒子と共に微粉碎することができる。殺生物剤の例は、アルキルまたはキドロキシルアミン(kydroxylamine)ベンゾトリアゾール、アルキル、アルケニル琥珀酸の部分アルキルエステルのアミン塩、またはこれらの組合せを含むが、これらに限定されない。

30

【0025】

更に他の態様において、湿式微粉碎粒子の更なる処理は、該固体潤滑剤粒子との複合体の一部ではない、オイルの除去工程を含むことができる。このような方法は、固体潤滑剤の乾式粒子の使用に起因する利益を持つ用途、例えば被覆用途に適したものであり得る。オイルおよび/または他の液体を、湿式微粉碎粒子から除去して、実質的な乾燥固体潤滑剤粒子および複合体を製造することができる。乾燥を伴う、このような湿式微粉碎処理は、凝集傾向の低い固体潤滑剤の製造を可能とする。特定の態様においては、複合体の一部ではないオイルを溶解する、アセトン等の試薬を添加し、引続き極端に厳密な乾燥等の乾燥工程を行って、有機媒体中で微粉碎することにより処理した粒子を含む、実質的に乾燥状態にある固体潤滑剤の製造を可能とする。

40

【0026】

ボールミル微粉碎の条件は、変更することができ、また特に温度、微粉碎時間、および該ボールおよびバイアルのサイズおよび材質等の条件を、巧みに処理することができる。

50

様々な態様において、ボールミル処理は、約12時間～約50時間、相応しくは約36時間～約50時間、適当には約40時間～約50時間、およびより適当には約48時間行うことができる。適当には、ボールミル処理は、室温にて行う。微粉碎期間を増大した結果得られる利益は、該有機媒体と固体潤滑剤ナノ粒子との相互作用期間の増大、およびより微細な径、良好な収率でのナノ粒子の生成、より均一な形状、およびより高い不動態状態にある表面の形成等の、少なくとも一つを含むことができる。上記微粉碎処理を実施するのに適した、ボールミル処理装置の一例は、焼入れステンレススチール製バイアルおよび焼入れステンレススチール製粉碎ボールを備えた、スペックサーチプレップ(SUPEX CertiPrep)モデル8000Dを含むが、任意の型のボールミル装置を使用することができる。一態様において、600-650MPaなる範囲の応力、14.9Nなる負荷、および 10^{-3} - 10^{-4} /secなる範囲の歪を使用する

10

【0027】

ナノ粒子を主成分とする潤滑剤中の成分の割合は、該潤滑剤の性能、例えば該潤滑剤の分散安定性、および凝集に対する抵抗性等に寄与することができる。湿式微粉碎において、固体潤滑剤ナノ粒子対有機媒体の適当な比は、質量基準で、約1部の粒子対約4部の有機媒体なる比、適当には質量基準で、約1部の粒子対約3部の有機媒体なる比、適当には質量基準で、約3部の粒子対約8部の有機媒体なる比、適当には質量基準で、約2部の粒子対約4部の有機媒体なる比、適当には質量基準で、約1部の粒子対約2部の有機媒体なる比、および適当には質量基準で、約1部の粒子対約1.5部の有機媒体なる比であり得る。

【0028】

20

該固体潤滑剤ナノ粒子を含有する潤滑剤中の、有機媒体対乳化剤の適当な比は、質量基準で、約1部の有機媒体対約1部またはそれ未満の乳化剤なる比、適当には質量基準で、約1部の有機媒体対約0.5部の乳化剤なる比、あるいは適当には質量基準で、約1部の有機媒体に対して約0.4～約1部の乳化剤なる比率であり得る。

【0029】

該基剤中で超音波処理され、またはそこに分散された、固体潤滑剤ナノ粒子組成物の量(質量基準)は、約0.25%～約5%なる範囲、適当には0.5%～約3%なる範囲、適当には0.5%～約2%なる範囲、およびより適当には0.75%～約2%なる範囲内であり得る。

【0030】

最終用途、保存寿命等に依存して、該基剤中で超音波処理され、あるいはそこに分散された、乳化剤の量(質量基準)は、約0.5%～約10%なる範囲、適当には約4%～約8%なる範囲、適当には約5%～約6%なる範囲、および適当には約0.75%～約2.25%なる範囲内であり得る。

30

【0031】

該固体潤滑剤ナノ粒子組成物は、制限無しに、潤滑剤、被覆、送出し(放出)メカニズムまたはこれらの組合せとして使用することができる。該固体潤滑剤ナノ粒子組成物は、制限無しに、基油に分散させる添加剤として使用することができる。該組成物は、同様に制限無しに、境界潤滑レジーム(regime)を潤滑するためにも使用できる。境界潤滑レジームは、平均的油膜厚が、該複合体の表面粗さよりも小さい可能性があり、またその表面隆起部の相対的な運動の下で、相互に接触することとなる可能性がある、潤滑レジームであり得る。様々な用途における、2つの表面と潤滑剤との相対的な運動中に、3つの異なる潤滑段階が起る可能性があり、また該境界潤滑レジームは、温度、圧力および速度に関して、最も過酷な状態であり得る。合せ面は、大きな荷重、低い速度、極圧(例えば、1-2GPa)、および高い局所温度(例えば、150-300)という過酷な接触状態に暴露される恐れがある。該境界潤滑レジームは、またより低い圧力および低摺動速度または高い温度条件下でも存在し得る。該境界潤滑レジームにおいて、該合せ面は、直接的な物理的接触状態であってもよい。更に、該組成物は、制限無しに、機器用途、製造用途、鋳業的用途、航空宇宙学的用途、自動車用途、薬学的用途、医学的用途、歯科学的用途、化粧品学的用途、食物製品用途、栄養学的用途、健康関連用途、バイオ燃料用途、またはこれらの組合せにおける潤滑剤または被覆として使用することができる。最終的な応用における用途の具体的な例

40

50

は、制限無しに、機械器具、軸受、ギア、カムシャフト、ポンプ、トランスミッション、ピストンリング、エンジン、発電機、ピン-ジョイント、航空宇宙学的システム、採掘装置、製造装置、またはこれらの組合せを含む。用途の更なる具体的な例は、制限無しに、潤滑剤、グリース、ゲル、配合プラスチック部品、ペースト、粉末、エマルジョン、分散物、またはこれらの組合せであり得る。該組成物は、また薬学的用途、医学的用途、歯科学的用途、化粧品学的用途、食物製品用途、栄養学的用途、健康関連用途、バイオ燃料用途、またはこれらの組合せにおける、放出メカニズムとして、該固体潤滑剤ナノ粒子組成物を使用する、潤滑剤として使用することもできる。これら様々な組成物および方法は、また制限無しに、ハイブリッド無機-有機資材において使用することもできる。無機-有機資材を用いる用途の例は、光学、エレクトロニクス、イオニックス(ionics)、メカニクス、エネルギー、環境、生物学、医薬、知能(smart)膜、分離デバイス、機能性知能被膜、光起電力電池および燃料電池、光触媒、ニュー(new)触媒、センサ、知能マイクロエレクトロニクス、マイクロ-オプティカルおよびフォトニック部品およびナノフォトニクス用のシステム、革新的化粧品、活性分子のターゲティング、撮像、これを用いた治療、およびその制御放出を組合わせた、インテリジェント治療媒体(vector)、および自動車または包装産業用の、ナノセラミック-ポリマー複合体を包含するが、これらに限定されない。

【0032】

幾つかの態様において、該ボールミル処理工程は、独立ケージ型の高密な、卵形形状を持つ構成体(architecture)(フットボール型またはフラーレン型の構成体に類似)を生成することができる。これは、モリブデンジスルフィドを、ガスまたは真空中で微粉碎した際に起り得る。図7(A)は、空気中で48時間、ボールミル微粉碎されている、モリブデンジスルフィドナノ粒子の独立ケージ型の高密な、卵形形状を持つ構成体を示す。

【0033】

他の態様において、該ボールミル処理工程は、有機媒体およびリン脂質が挿入され、かつ封入された、モリブデンジスルフィドナノ粒子の、開放末端を持つ、卵形形状の構成体(ココナッツ形状に類似)を生成し得る。これは、モリブデンジスルフィドを、ガスまたは真空中で微粉碎し、次いで有機媒体中で微粉碎した際に起り得る。図7(B)は、空気中で48時間、ボールミル微粉碎され、次いで48時間カノーラ油中で微粉碎されている、モリブデンジスルフィドナノ粒子の、開放末端を持つ、卵形形状の構成体を示す。

【0034】

実施例において示すように、該ナノ粒子を主成分とする潤滑剤の摩擦学的性能を、改善することができる。該摩擦学的性能は、様々な特性を評価することによって測定することができる。耐磨耗特性は、工業的標準のフォーボールウエアテスト(Four-Ball Wear Test)(ASTM D4172)を利用して測定されている、潤滑流体特性の一つであり得る。このフォーボールウエアテストは、加圧条件下および摺動運動条件下にあるオイルによってもたらされる、防護能を評価することを可能とする。テスト潤滑剤の浴中に配置された、3個の固定されたスチールボールを、予め設定したテスト条件にて、回転接触状態にある、同一のグレードの4つのボールと、接触状態に置くことができる。潤滑剤の磨耗保護特性は、該3個の固定ボール上の平均磨耗痕を、比較することにより測定できる。該平均磨耗痕が少ないほど、該潤滑剤の保護性能は良好である。極圧特性は、工業的標準のフォーボールウエアテスト(Four-Ball Wear Test)(ASTM D2783)を利用して測定されている、潤滑流体特性であり得る。以下の2つの測定を行うことができる：1) 負荷-磨耗指数(以前のミー-ヘルツ(Mean-Hertz)負荷)および2) 融着負荷(weld load)(kg)。該負荷-磨耗指数は、潤滑剤の負荷-担持特性であり得る。これは、印加された負荷において、磨耗を最小にする、潤滑剤の能力の指数であり得る。該融着負荷は、該回転中のボールが、該3個の静止ボールに融着する時点における、キログラム単位で表した、最低の適用された負荷であり得、これは、該潤滑剤が耐え得る極圧レベルを示す。該融着点のスコアおよび負荷磨耗指数が高いほど、潤滑剤の耐摩耗性および極圧特性は良好である。摩擦係数(COF)は、工業的標準のフォーボールウエアテスト(ASTM D4172)を利用して測定されている、潤滑流体特性の一

10

20

30

40

50

つであり得る。COFは、2つの物体間の摩擦力对这些らを一緒に加圧している圧力の比を表す、無次元のスカラー値であり得る。該摩擦係数は、使用する該材料に依存する可能性がある。例えば、金属上の氷は、低いCOFを有し、一方舗道上のゴムは、高いCOFを持つ。摩擦を減じるための通常の方法は、潤滑剤、例えばオイルまたは水を使用することであり得、該潤滑剤は、2つの表面間に置かれ、しばしば該COFを劇的に減じる。

【0035】

該組成物は、約0.4mm～約0.5mmなる範囲の磨耗痕径を持つことができる。該組成物は、約0.06～約0.08なる範囲のCOFを持つことができる。該組成物は、約150kg～約350kgなる範囲の融着負荷を持つ可能性がある。該組成物は、約20～約40なる範囲の負荷磨耗指数を持つことができる。これらの潤滑工学的特性の値は、該基剤中で超音波処理され、またはそこに溶解された固体潤滑剤ナノ粒子組成物の量に応じて、変化してもよい。

10

【0036】

本発明の様々な特徴および局面を、以下の実施例に示す。該実施例は本発明を例示するものであって、これを限定するものではない。

【実施例】

【0037】

実施例

実施例1：

ボールミル微粉砕を、焼入れステンレススチール製バイアルおよびボールを用いて、スベックス(SUPEX) 8000D装置内で行った。MoS₂(アルファエーサー(Alfa Aesar)製、純度：98%；平均粒径：700nm)およびカノーラオイル(クリスコ(Crisco)製)を、1部のMoS₂(10g)対2部(20g)のカノーラオイルなる比で、出発物質として使用した。ボール対粉末比は、2:1であった。換言すれば、該容器内のボールの質量は、2質量%であり、また該MoS₂サンプルの質量は、1質量%であった。MoS₂は、空气中で48時間ボールミル微粉砕処理し、次いでカノーラオイル中で、室温にて48時間、微粉砕処理した。得られたナノ粒子は、ボールミル微粉砕処理後、約50nmなる粒径のものであった。以下の表1に、微粉砕処理条件および得られた粒子の形態をまとめた。該ボールミル微粉砕されたナノ粒子の形状に及ぼす、微粉砕用媒体の強力な効果の存在が観測された。乾式微粉砕は、該粒子サイズが、ミクロンサイズからナノメータサイズに減じられた際に、面の挫屈および折畳みを示した。しかし、ここで使用した該乾式微粉砕条件は、数個のナノ粒子を埋設した微細クラスタを生成した。他方で、湿式微粉砕は、挫屈を示さなかったが、解凝集を示した。

20

30

【0038】

【表1】

表1：粒子径および形状に及ぼす、微粉砕条件およびパラメータの効果		
乾式微粉砕	粒子の形状	クラスタの形状
12時間	鋭い端部を持つ平板-状	鋭利かつ不規則
24時間	丸味のある端部を持つ平板-状	多少とも丸い
48時間	球状	球状クラスタ
湿式微粉砕	粒子の形状	クラスタの形状
12時間	鋭い端部を持つ薄板状	鋭い端部を持つ薄板状
24時間	鋭い端部を持つ薄板状	鋭い端部を持つ薄板状
48時間	鋭い端部を持つ薄板状	鋭い端部を持つ薄板状

40

【0039】

【表2】

表2：粒子の得られるサイズ(出発サイズ：サブミクロン)、形状、および凝集に及ぼす微粉碎用媒体の効果				
特性	乾燥状態	アルコール	オイル	乾式ミルおよびオイルミル
クラスタサイズ(nm)	100	300	200	100
粒径(nm)	30	80	80	30
凝集	高い	極めて低い	極めて低い	極めて低い
粒子の形状	球形	小板状	小板状	球形

10

【0040】

図3は、得られたままの(700nm)、空气中で微粉碎した、およびハイブリッド微粉碎(空気媒体中で48時間、次いでオイル媒体中で48時間)したMoS₂ナノ粒子の、TEM顕微鏡写真を示す。図3(A)は、実施された、該得られたままのMoS₂サンプルの、ミクロンサイズの粒子チャックを示す。これらの顕微鏡写真、特に図3(B)は、該空気媒体中で微粉碎した際の、潤滑剤ナノ粒子の凝集塊を示す。図3(B)は、空気媒体中で微粉碎されたMoS₂におけるサイズの減少を明確に立証している。より高い倍率(円形領域)は、該空気媒体中での微粉碎後の、ディスク形状のナノ粒子の形成を明らかにした。図3(C)および(D)から、該粒径は、空気媒体中で微粉碎およびハイブリッド条件下で微粉碎した後に、30nm未満に減じられるものと結論付けることができる。時として観測されるクラスタとは無関係に、該クラスタの平均サイズは、200nmまたはそれ未満である。

20

【0041】

ハイブリッド微粉碎したサンプルは、パラフィン油(ウォルマート(Walmart)から入手)中に分散させたが、沈降することなしに、懸濁状態を維持した。しかし、この分散物は、数週間後には均質ではなかった。該分散物を安定化し、かつ耐磨耗特性を延長するために、リン脂質を添加した。約2質量%の大豆レシチンリン脂質(アメリカンレシチン(American Lecithin)から入手)を、該基剤オイルに添加した。

【0042】

図4および5は、夫々、ボールミル微粉碎前後の、MoS₂のXRDおよびXPSスペクトルを示す。XRDスペクトルは、微粉碎後の該MoS₂における、如何なる相変化並びに検知可能な無定形化を示さなかった。この観測は、微粉碎された材料に関するTEM分析において、該ナノ粒子マトリックス全体に渡り観測された、連続的な小板(platelet)と一致している。ピークのブロード化(FWHM)は、夫々空気媒体中およびハイブリッド媒体中でボールミル微粉碎された、MoS₂のXRDスペクトルにおいて観測された。このピークのブロード化は、粒径における減少に起因するものであり得る。見積もられたその粒径は、6nmである。このことは、ボールミル微粉碎の主題に従うものであり、ここでクラスタは、10nm程度の粒子および準-粒子からなっている。XPS分析を実施して、得られたままの、およびハイブリッド微粉碎したMoS₂ナノ粒子に関する表面化学を検討した。図3に示したように、該MoS₂サンプルにおける、285eVにて観測される炭素(C)のピークは、286.7eVにシフトした。286eVおよび287.8eVなる結合エネルギーは、夫々C-OおよびC=O結合の形成に相当する。該観測された結合エネルギーレベルは、混合状態にあるC-OおよびC=O鎖を含む薄い層が、該MoS₂粒子を包み込んでいることを立証しているものと思われる。

30

40

【0043】

合成されたナノ粒子に関する、予備的な潤滑工学的なテストを、ASTM D4172に従って、フォーボール装置で行った。使用したボールは、AISI 52100ステンレススチール製であり、また高度に研磨したものであった。ASTM D4172に従って、フォーボールウエアスカー(Four Ball Wear Scar)測定を、以下のようなテスト条件下で行った：

【0044】

【表 3】

テスト温度(°C)	75(±1.7)
テスト期間(分)	60(±1)
スピンドル速度(rpm)	1,200(±60)
負荷(kg)	40(±0.2)

【0045】

各静止ボールのウエアスカー(磨耗痕)径(WSD、mm)を、垂直並びに水平方向両者において定量化した。3回の独立なテストから求めたWSDの平均値は、±0.03mmなる精度の範囲内であることが報告された。

10

【0046】

ASTM D2783を利用した、フォーボール極圧測定を、以下の表に示す条件下で行った：

【0047】

【表 4】

テスト温度(°C)	23
テスト期間(分)	60(±1)
スピンドル速度(rpm)	1,770(±60)
負荷(kg)	変動させた。10秒/段階
ボール材質	AISI-E52100
硬さ	64-66
グレード	25EP

20

【0048】

3個の異なる粒子(w/w比で)を、パラフィンオイル中の添加剤としての、これらの対磨耗特性につき評価した。図6(A)は、ナノ粒子添加なしの、パラフィンオイル、ミクロンサイズのMoS₂を含むパラフィンオイル、空気媒体中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイル、および空気媒体中で48時間微粉碎し、次いでカノーラオイル中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイルに関する、平均ウエアスカー(磨耗痕)測定値を示す。図6(B)は、ナノ粒子添加なしの、パラフィンオイル、ミクロンサイズのMoS₂を含むパラフィンオイル、空気媒体中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイル、および空気媒体中で48時間微粉碎し、次いでカノーラオイル中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイルに関する、負荷磨耗指数を示す。図6(C)は、ナノ粒子添加なしの、パラフィンオイル、ミクロンサイズのMoS₂を含むパラフィンオイル、空気媒体中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイル、および空気媒体中で48時間微粉碎し、次いでカノーラオイル中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイルに関する、COFを示す。図6(D)は、ミクロンサイズのMoS₂を含むパラフィンオイル、空気媒体中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイル、および空気媒体中で48時間微粉碎し、次いでカノーラオイル中で48時間微粉碎したMoS₂を含むパラフィンオイルに関する、極圧データを示す。各テストにおいて、該ナノ粒子添加剤は、1質量%なる量で存在した。

30

40

【0049】

基剤オイル中のナノ粒子組成物添加剤からのテストデータ

【表5】

固体潤滑剤	40kg負荷での4-ボールテスト (ASTM D4172)		4-ボール極圧 (ASTM D2783)	
全ての分散液は、基準の基剤オイル中にx質量%まで希釈	WSD (mm)	COF	融着負荷 (kg)	負荷磨耗指数
パラフィンオイル	1.033	0.155	126	12.1
MoS ₂ ナノ粒子、有機媒体なし(0.5%)	1.012	0.102	100	16.1
MoS ₂ ナノ粒子、有機媒体なし(1.0%)	0.960	0.114	126	20.8
MoS ₂ ナノ粒子、有機媒体なし(1.5%)	0.915	0.098	126	22.0
従来入手可能なマイクロ粒子(0.5%)	1.009	0.126	160	22.0
従来入手可能なマイクロ粒子(1.0%)	0.948	0.091	126	19.1
従来入手可能なマイクロ粒子(1.5%)	0.922	0.106	126	16.5
ナノグライド(NanoGlide): 有機媒体含有MoS ₂ ナノ粒子(0.5%)	0.451	0.077	160	24.8
ナノグライド(NanoGlide): 有機媒体含有MoS ₂ ナノ粒子(1.0%)	0.461	0.069	200	25.9
ナノグライド(NanoGlide): 有機媒体含有MoS ₂ ナノ粒子(1.5%)	0.466	0.075	315	34.3

10

20

【0050】

エネルギー分散x-線解析(EDS)を利用して研究した、該磨耗痕における転写フィルムは、モリブデンおよび硫黄に加えて、リン酸塩の特徴を同定した。図9(a)は、ナノ粒子添加物を含まないパラフィンオイルの基本的な場合を描写したものである。図9(b)は、モリブデンジスルフィドナノ粒子および乳化剤を含むパラフィンオイルを描写したものである。これは、該磨耗痕におけるモリブデン(Mo)-硫黄(S)-リン(P)存在の初期の証拠を示す。鉄(Fe)が図9(a)および9(b)に見られるが、これは、該フォー-ボールテストにおける該ボール(52100スチール)の材料であるからである。該モリブデンおよび硫黄のピークは、一致しており、識別不可能である。というのは、これらが同一の結合エネルギーを持つからである。元素マッピングも、同様な結果を示した。

30

予言的实施例：

【0051】

実施例2-23は、特に述べない限り、実施例1と同様な方法を用いて行う。

実施例2：

【0052】

MoS₂(アルファエーサー(Alfa Aesar)製、純度：98%；平均粒径：700nm)およびADMから入手したカノーラオイルを、出発物質として使用する。該MoS₂粉末を、様々な時間条件、変動するボール/粉末比、および様々な周囲条件下で、空気媒体、カノーラオイル媒体条件にて開始し、およびその後の空気媒体、次いでカノーラオイル媒体中での微粉碎の組合せにより、ボールミル微粉碎する。また、該粉末を、様々な型の有機媒体中でも微粉碎する。例えば、使用する一つの有機媒体は、カノーラオイルメチルエステルである。この粉末の該加工は、上記実施例と同一である。

40

【0053】

様々な型のボールミル微粉碎を利用することができる。例えば、第一段階において、空気中での低温ボールミル微粉碎、これに続く有機媒体中での高温ボールミル微粉碎を利用する。

【0054】

該ボールミル微粉碎後、得られる該活性EP-EA(極圧-環境上許容される)粒子を、パラフィンオイル等の基剤オイルと混合されている、リン脂質で処理する。

50

実施例3：

【0055】

モリブデンジスルフィドを、1部のホウ素に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比を用いて、ホウ素と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比を用いて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-ホウ素-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例4：

【0056】

モリブデンジスルフィドを、1部の金属に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比を用いて、銅と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比を用いて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-銅-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

10

実施例5：

【0057】

1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/グラファイト(アルファエーサー(Alfa Aesar)社から得た)混合物を、ボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比を用いて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-グラファイト-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

20

実施例6：

【0058】

1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/窒化ホウ素(アルファエーサー(Alfa Aesar)社から得た)混合物を、ボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比を用いて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-窒化ホウ素-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

30

実施例7：

【0059】

1:1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/グラファイト/窒化ホウ素混合物を、ボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-グラファイト-窒化ホウ素-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

40

実施例8：

【0060】

1:1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/グラファイト混合物を、ボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-グラファイト-ホウ素-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例9：

【0061】

1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/グラファイト混合物を、1部の金属に対して1

50

部のモリブデンジスルフィド/グラファイトなる比にて、銅と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比を用いて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-グラファイト-銅-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例10：

【0062】

1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/窒化ホウ素混合物を、1部の金属に対して1部のモリブデンジスルフィド/窒化ホウ素なる比にて、ホウ素と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比を用いて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-窒化ホウ素-ホウ素-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

10

実施例11：

【0063】

1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/窒化ホウ素混合物を、1部の金属に対して1部のモリブデンジスルフィド/窒化ホウ素なる比を用いて、銅と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比を用いて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-窒化ホウ素-銅-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

20

実施例12：

【0064】

1:1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/窒化ホウ素/グラファイト混合物を、1部の金属に対して1部のモリブデンジスルフィド/窒化ホウ素/グラファイトなる比を用いて、ホウ素と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-窒化ホウ素-グラファイト-ホウ素-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

30

実施例13：

【0065】

1:1:1なる比率の、モリブデンジスルフィド/窒化ホウ素/グラファイト混合物を、1部の金属に対して1部のモリブデンジスルフィド/窒化ホウ素/グラファイトなる比を用いて、銅と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、1.5部のカノーラオイルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、植物油(カノーラオイル)と共にボールミル微粉碎する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-窒化ホウ素-グラファイト-銅-カノーラオイル)対2部の乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例14：

【0066】

モリブデンジスルフィドを、1部のポリテトラフルオロエチレン[テフロン(Teflon™)]に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比率にて、テフロン(Teflon™)と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、リン脂質乳化剤(大豆レシチン)と共に、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

40

実施例15：

【0067】

モリブデンジスルフィドを、1部のポリテトラフルオロエチレン[テフロン(Teflon™)]に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比率にて、テフロン(Teflon™)と共にボールミル微粉碎する。次いで、この混合物を、リン脂質乳化剤(大豆レシチン)と共に、基剤オ

50

イル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例16：

【0068】

モリブデンジスルフィドを、銅、銀、鉛等の金属添加剤と共に、1部の金属添加剤に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比率にて、ボールミル微粉砕する。次いで、この混合物を、更に植物油を主成分とするエステル(カノーラオイルのメチルエステル)中で、1.5部のエステルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉砕する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-エステル)対2部のリン脂質乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例17：

【0069】

モリブデンジスルフィドを、銅、銀、鉛等の金属添加剤と共に、1部の金属添加剤に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比率にて、ボールミル微粉砕する。次いで、この混合物を、更に植物油を主成分とするエステル(カノーラオイルのメチルエステル)中で、1.5部のエステルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉砕する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例18：

【0070】

モリブデンジスルフィドをボールミル微粉砕する。得られるこの固体潤滑剤ナノ粒子を、更に植物油を主成分とするエステル(カノーラオイルのメチルエステル)中で、1.5部のエステルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉砕する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-エステル)対2部のリン脂質乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例19：

【0071】

モリブデンジスルフィドをボールミル微粉砕する。得られるこの固体潤滑剤ナノ粒子を、更に植物油を主成分とするエステル(カノーラオイルのメチルエステル)中で、1.5部のエステルに対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉砕する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例20：

【0072】

モリブデンジスルフィドを、銅、銀、鉛等の金属添加剤と共に、1部の金属添加剤に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比率にて、ボールミル微粉砕する。この混合物を、更に脂肪酸(オレイン酸)中で、1.5部の脂肪酸に対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉砕する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-オレイン酸)対2部のリン脂質乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例21：

【0073】

モリブデンジスルフィドを、銅、銀、鉛等の金属添加剤と共に、1部の金属添加剤に対して1部のモリブデンジスルフィドなる比率にて、ボールミル微粉砕する。この混合物を、更に脂肪酸(オレイン酸)中で、1.5部の脂肪酸に対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉砕する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

実施例22：

【0074】

モリブデンジスルフィドをボールミル微粉砕する。得られるこの固体潤滑剤ナノ粒子を、更に脂肪酸(オレイン酸)中で、1.5部の脂肪酸に対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉砕する。乳化剤を、1部の固体潤滑剤ナノ粒子組成物(MoS₂-オレイン酸)対2部のリン脂質乳化剤なる比にて、添加する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

10

20

30

40

50

実施例23：

【0075】

モリブデンジスルフィドを、ボールミル微粉碎する。得られるこの固体潤滑剤ナノ粒子を、更に脂肪酸(オレイン酸)中で、1.5部の脂肪酸に対して1部の固体潤滑剤ナノ粒子なる比にて、ボールミル微粉碎する。これを、基剤オイル(パラフィンオイル)に添加する。

【0076】

本発明は以下に関するものである。

- 1．固体潤滑剤ナノ粒子と；
有機媒体と、
を含むことを特徴とする、組成物。 10
- 2．前記固体潤滑剤ナノ粒子が、ボールミルで微粉碎されたナノ粒子、化学機械的に微粉碎されたナノ粒子、またはこれらの組合せを含む、前記1記載の組成物。
- 3．前記組成物が、ナノ粒子を主成分とする潤滑剤である、前記1記載の組成物。
- 4．前記有機媒体が、オイル系媒体、グリース系媒体、アルコール系媒体、またはこれらの組み合わせを含む、前記1記載の組成物。
- 5．前記有機媒体が、複合オイル、カノーラオイル、植物油、大豆油、コーン油、菜種油のエチルおよびメチルエステル、蒸留モノグリセライド、モノグリセライド、ジグリセライド、モノグリセライドの酢酸エステル、モノグリセライドの有機酸エステル、ソルビタン、脂肪酸のソルビタンエステル、脂肪酸のプロピレングリコールエステル、脂肪酸のポリグリセロールエステル、炭化水素油、n-ヘキサデカン、リン脂質、またはこれらの組合せを含む、前記1記載の組成物。 20
- 6．前記有機媒体が、複合油を含む、前記1記載の組成物。
- 7．前記ナノ粒子が、モリブデンジスルフィド、タングステンジスルフィド、グラファイト、ポリテトラフルオロエチレン、フッ化セリウム、酸化亜鉛、窒化ホウ素、六方晶系窒化ホウ素、硫酸銀、ヨウ化カドミウム、ヨウ化鉛、フッ化バリウム、硫化錫、リン酸亜鉛、銀、鉛、ニッケル、硫化亜鉛、マイカ、硝酸ホウ素、ホウ砂、フッ化炭素、挿入グラファイト、リン化亜鉛、銅、ホウ素、またはこれらの組合せを含む、前記1記載の組成物。
- 8．更に、ミクロンサイズの粒子をも含む、前記1記載の組成物。
- 9．更に、乳化剤をも含む、前記1記載の組成物。
- 10．前記乳化剤が、約2～約7なる範囲の親水-親油バランス値を持つ、前記9記載の組成物。 30
- 【0077】
- 11．前記乳化剤が、レシチン、リン脂質レシチン、大豆レシチン、洗浄剤、蒸留モノグリセライド、モノグリセライド、ジグリセライド、モノグリセライドの酢酸エステル、モノグリセライドの有機酸エステル、脂肪酸のソルビタンエステル、脂肪酸のプロピレングリコールエステル、脂肪酸のポリグリセロールエステル、またはこれらの組合せを含む、前記9記載の組成物。
- 12．更に、基剤をも含む、前記1記載の組成物。
- 13．前記基剤が、オイル、グリース、スプレー、プラスチック、ゲル、またはこれらの組合せを含む、前記12記載の組成物。 40
- 14．前記基剤が、炭化水素油、植物油、コーン油、ピーナッツ油、カノーラオイル、大豆油、鉱油、パラフィンオイル、合成油、石油ゲル、石油グリース、炭化水素ゲル、炭化水素グリース、リチウムを主成分とするグリース、フルオロエーテルを主成分とするグリース、エチレンビスアアラミド、ワックス、シリコン、またはこれらの組合せを含む、前記12記載の組成物。
- 15．質量基準で、約1部またはそれ未満の乳化剤に対して、約1部の有機媒体を有する、前記1記載の組成物。
- 16．質量基準で、約0.4部またはそれ未満の乳化剤に対して、約1部の有機媒体を有する、前記1記載の組成物。
- 17．約3部の有機媒体に対して、約1部の固体潤滑剤ナノ粒子を有する、前記1記載の組 50

成物。

18．約4部の有機媒体に対して、約1部の固体潤滑剤ナノ粒子を有する、前記1記載の組成物。

19．約8部の有機媒体に対して、約3部の固体潤滑剤ナノ粒子を有する、前記1記載の組成物。

20．約4部の有機媒体に対して、約2部の固体潤滑剤ナノ粒子を有する、前記1記載の組成物。

【0078】

21．約2部の有機媒体に対して、約1部の固体潤滑剤ナノ粒子を有する、前記1記載の組成物。

22．前記固体潤滑剤ナノ粒子が、閉鎖型構成体を含む、前記1記載の組成物。

23．前記固体潤滑剤ナノ粒子が、開放型構成体を含む、前記1記載の組成物。

24．最終用途の部品としての対象を、前記1記載の組成物で潤滑処理または被覆する工程を含むことを特徴とする、該対象を潤滑処理または被覆する方法。

25．前記対象が、境界潤滑レジームを含む、前記24記載の方法。

26．前記方法を、機械的用途、製造用途、鉱業的用途、航空宇宙産業用途、および自動車産業用途を含む用途において使用する、前記24記載の方法。

27．前記方法を、薬学的用途、医学的用途、歯科学的用途、化粧品学的用途、食品用途、栄養学的用途、健康関連用途、バイオ-燃料用途、およびこれらの組合せを含む用途において利用する、前記24記載の方法。

28．前記対象が、機械器具、軸受、ギア、カムシャフト、ポンプ、トランスミッション、ピストンリング、エンジン、発電機、ピン-ジョイント、航空宇宙学的システム、採掘装置、製造装置、無機-有機資材、またはこれらの組合せを含む、前記24記載の方法。

29．前記組成物を、潤滑剤、グリース、ゲル、スプレイ、配合プラスチック部品、ペースト、粉末、エマルション、分散物、またはこれらの組合せに添加する、前記24記載の方法。

30．前記対象の潤滑処理が、固体潤滑剤ナノ粒子および有機媒体を含む前記組成物を、送出メカニズムとして使用することを含む、前記24記載の方法。

【0079】

31．前記方法を、薬学的用途、医学的用途、歯科学的用途、化粧品学的用途、食品用途、栄養学的用途、健康関連用途、バイオ-燃料用途、およびこれらの組合せにおいて利用する、前記30記載の方法。

32．前記方法を、無機-有機資材用途を包含する用途において利用する、前記30記載の方法。

33．前記無機-有機資材用途が光学、エレクトロニクス、イオニックス、メカニクス、エネルギー、環境、生物学、医薬、知能膜、分離デバイス、機能性知能被膜、光起電力電池および燃料電池、光触媒、ニュー触媒、センサ、知能マイクロエレクトロニクス、マイクロ-オプティカルおよびフォトニック部品およびナノフォトニクス用のシステム、革新的化粧品、活性分子のターゲティング、撮像、これを用いた治療、およびその制御放出を組合せた、インテリジェント治療媒体、および自動車または包装産業用の、ナノセラミック-ポリマー複合体を包含する、前記32記載の方法。

34．層状に形成された材料を含むことを特徴とする、ナノ粒子。

35．前記層状に形成された材料が、カルコゲナイドを含む、前記34記載の組成物。

36．前記層状に形成された材料が、モリブデンジスルフィド、タングステンジスルフィド、グラファイト、挿入グラファイト、またはこれらの組合せを含む、前記34記載の組成物。

37．更に、ポリテトラフルオロエチレン、窒化ホウ素、六方晶系窒化ホウ素、またはこれらの組合せをも含む、前記34記載の組成物。

38．更に、軟質金属、銀、鉛、ニッケル、銅、フッ化セリウム、酸化亜鉛、硫酸銀、ヨウ化カドミウム、ヨウ化鉛、フッ化バリウム、硫化錫、リン酸亜鉛、硫化亜鉛、マイカ、

10

20

30

40

50

硝酸ホウ素、ホウ砂、フッ素化炭素、リン化亜鉛、ホウ素、またはこれらの組合せをも含む、前記37記載の組成物。

39．層状に形成された材料を、微粉碎する工程を含むことを特徴とする、ナノ粒子の製造方法。

40．前記微粉碎工程が、ボールミル微粉碎、化学機械的微粉碎、またはこれらの組合せを含む、前記39記載の方法。

【0080】

41．前記粒子が、約500nmまたはそれ未満の平均サイズにまで微粉碎される、前記39記載の方法。

42．前記粒子が、約100nmまたはそれ未満の平均サイズにまで微粉碎される、前記39記載の方法。

43．前記層状に形成された材料が、カルコゲナイドを含む、前記39記載の方法。

44．前記層状に形成された材料が、モリブデンジスルフィド、タングステンジスルフィド、グラファイト、挿入グラファイト、またはこれらの組合せを含む、前記39記載の方法。

45．更に、ポリテトラフルオロエチレン、窒化ホウ素、六方晶系窒化ホウ素、またはこれらの組合せと共に、前記層状に形成された材料を、微粉碎する工程を含む、前記39記載の方法。

46．更に、軟質金属、銀、鉛、ニッケル、銅、フッ化セリウム、酸化亜鉛、硫酸銀、ヨウ化カドミウム、ヨウ化鉛、フッ化バリウム、硫化錫、リン酸亜鉛、硫化亜鉛、マイカ、硝酸ホウ素、ホウ砂、フッ化炭素、リン化亜鉛、ホウ素、またはこれらの組合せと共に、前記層状に形成された材料を微粉碎する工程を含む、前記45記載の方法。

47．前記ボールミル微粉碎が、高エネルギーボールミル微粉碎、中エネルギーボールミル微粉碎、またはこれらの組合せを含む、前記40記載の方法。

48．前記ボールミル微粉碎が、前記層状に形成された材料を、真空中で、ガス中で、液体中で、第二の固体の存在下で、またはこれらの組合せで微粉碎する工程を含む、前記40記載の方法。

49．前記ボールミル微粉碎が、前記の層状に形成された材料を、空気中で、アルコール中で、オイル中で、またはこれらの組合せの下で微粉碎する工程を含む、前記48記載の方法。

50．前記ボールミル微粉碎が、第一ボールミル微粉碎、および少なくとも1回の、更なるその後のボールミル微粉碎処理を含む、前記40記載の方法。

【0081】

51．前記第一ボールミル微粉碎が、乾式微粉碎を含み、かつ該少なくとも1回の更なるその後のボールミル微粉碎処理が、湿式微粉碎処理を含む、前記50記載の方法。

52．前記ボールミル微粉碎が、空気中でのおよびその後の有機媒体中での微粉碎である、前記51記載の方法。

53．前記有機媒体が、アルコール、オイル、またはこれらの組合せを含む、前記52記載の方法。

54．前記有機媒体が、複合油、カノーラオイル、植物油、大豆油、コーン油、菜種油のエチルおよびメチルエステル、蒸留モノグリセライド、モノグリセライド、ジグリセライド、モノグリセライドの酢酸エステル、モノグリセライド有機酸エステル、ソルピタン、脂肪酸のソルピタンエステル、脂肪酸のプロピレングリコールエステル、脂肪酸のポリグリセロールエステル、炭化水素油、n-ヘキサデカン、またはこれらの組合せを含む、前記52記載の方法。

55．前記有機媒体が、複合油を含む、前記52記載の方法。

56．前記ボールミル微粉碎工程を約12～約50時間に渡り行う、前記40記載の方法。

57．前記微粉碎工程が、酸化防止剤と共に、前記層状に形成された材料を微粉碎する工程を含む、前記39記載の方法。

58．前記微粉碎工程が、耐蝕性物質と共に、前記層状に形成された材料を微粉碎する工

10

20

30

40

50

程を含む、前記39記載の方法。

59．前記酸化防止剤が、ヒンダードフェノール、アルキル化フェノール、アルキルアミン、アリールアミン、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、4,4'-ジ-tert-オクチルジフェニルアミン、tert-ブチルヒドロキノン、トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスフェート、ホスフィット、チオエステル、またはこれらの組合せを含む、前記57記載の方法。

60．前記耐蝕剤が、アルカリ土類金属ビスアルキルフェノールスルホネート、ジチオホスフェート、アルケニル琥珀酸半-アミド、またはこれらの組合せを含む、前記58記載の方法。

【0082】

61．潤滑剤の製造方法であって、該方法が、層状に形成された材料を微粉砕してナノ粒子を形成する工程および得られる該ナノ粒子を、基剤中に組み込んで、潤滑剤を生成する工程を含むことを特徴とする、前記方法。

62．更に、ポリテトラフルオロエチレン、窒化ホウ素、六方晶系窒化ホウ素、またはこれらの組合せと共に、前記層状に形成された材料を、微粉砕する工程をも含む、前記61記載の方法。

63．更に、軟質金属、銀、鉛、ニッケル、銅、フッ化セリウム、酸化亜鉛、硫酸銀、ヨウ化カドミウム、ヨウ化鉛、フッ化バリウム、硫化錫、リン酸亜鉛、硫化亜鉛、マイカ、硝酸ホウ素、ホウ砂、フッ化炭素、リン化亜鉛、ホウ素、またはこれらの組合せと共に、前記層状に形成された材料を微粉砕する工程をも含む、前記62記載の方法。

64．前記基剤と乳化剤とを混合する、前記61記載の方法。

65．前記乳化剤を、前記ナノ粒子を添加する前に、前記基剤と混合する、前記64記載の方法。

66．前記混合処理が、超音波処理を含む、前記64記載の方法。

67．約0.5～約2質量%なる範囲の量の前記ナノ粒子を、前記基剤中で超音波処理し、あるいはそこに分散させる、前記61記載の方法。

68．約0.25～約5質量%なる範囲の量の前記ナノ粒子を、前記基剤中で超音波処理し、あるいはそこに分散させる、前記61記載の方法。

69．約0.75～約2.25質量%なる範囲の量の前記乳化剤を、前記基剤中で超音波処理し、あるいはそこに分散させる、前記64記載の方法。


70．約0.5～約10質量%なる範囲の量の前記乳化剤を、前記基剤中で超音波処理し、あるいはそこに分散させる、前記64記載の方法。

10


20

30


【図1】




【図2】




【図5】




【図6-2】




D)




【 図 8 】




【 図 3 】




【 図 4 】




【 図 6 - 1 】



【 図 7 】



【 図 9 】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	
C 1 0 M	125/22 (2006.01)	C 1 0 M	125/22
C 1 0 M	125/02 (2006.01)	C 1 0 M	125/02
C 1 0 M	125/26 (2006.01)	C 1 0 M	125/26
C 1 0 M	129/10 (2006.01)	C 1 0 M	129/10
C 1 0 M	129/14 (2006.01)	C 1 0 M	129/14
C 1 0 M	133/04 (2006.01)	C 1 0 M	133/04
C 1 0 M	133/16 (2006.01)	C 1 0 M	133/16
C 1 0 M	135/06 (2006.01)	C 1 0 M	135/06
C 1 0 M	135/10 (2006.01)	C 1 0 M	135/10
C 1 0 M	137/02 (2006.01)	C 1 0 M	137/02
C 1 0 M	137/04 (2006.01)	C 1 0 M	137/04
C 1 0 M	137/10 (2006.01)	C 1 0 M	137/10 Z
C 1 0 N	10/02 (2006.01)	C 1 0 N	10:02
C 1 0 N	10/04 (2006.01)	C 1 0 N	10:04
C 1 0 N	10/12 (2006.01)	C 1 0 N	10:12
C 1 0 N	20/06 (2006.01)	C 1 0 N	20:06 Z
C 1 0 N	40/00 (2006.01)	C 1 0 N	40:00 D
C 1 0 N	40/02 (2006.01)	C 1 0 N	40:00 Z
C 1 0 N	40/04 (2006.01)	C 1 0 N	40:02
C 1 0 N	40/25 (2006.01)	C 1 0 N	40:04
C 1 0 N	50/10 (2006.01)	C 1 0 N	40:25
		C 1 0 N	50:10

(74)代理人 100093300

弁理士 浅井 賢治

(74)代理人 100119013

弁理士 山崎 一夫

(74)代理人 100123777

弁理士 市川 さつき

(74)代理人 100111796

弁理士 服部 博信

(74)代理人 100136249

弁理士 星野 貴光

(72)発明者 マルシェ アジェイ ピー

アメリカ合衆国 アーカンソー州 7 2 7 6 2 スプリングデイル ジョージア ストリート 4
1 0 5

(72)発明者 ヴェルマ アルパナ

アメリカ合衆国 アーカンソー州 7 2 7 0 1 ファイエットヴィル サウス ダンカン アベニ
ュー 1 1 # 1 3

審査官 中野 孝一

(56)参考文献 特開昭63-040708(JP,A)

特開2002-294272(JP,A)

特許第5603013(JP,B2)

特開平10-330779(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , DB名)

C10M101/00 - 177/00