

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【公開番号】特開2008-183765(P2008-183765A)

【公開日】平成20年8月14日(2008.8.14)

【年通号数】公開・登録公報2008-032

【出願番号】特願2007-18011(P2007-18011)

【国際特許分類】

B 2 9 C 45/26 (2006.01)

B 2 9 C 33/38 (2006.01)

G 1 1 B 7/26 (2006.01)

B 2 9 L 17/00 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 45/26

B 2 9 C 33/38

G 1 1 B 7/26 5 1 1

B 2 9 L 17:00

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月26日(2008.12.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

固定金型および可動金型が型合せされた際にキャビティが形成され、射出成形、射出圧縮成形、射出プレスのいずれかにより成形品を成形する光学製品の成形用金型において、前記金型のキャビティ表面またはキャビティ表面と冷却媒体通路との間には、0.5~10%の空孔率を有する金属溶射層が形成されていることを特徴とする光学製品の成形用金型。

【請求項2】

固定金型および可動金型が型合せされた際にキャビティが形成され、射出成形、射出圧縮成形、射出プレスのいずれかにより成形品を成形する光学製品の成形用金型において、前記金型のキャビティ表面またはキャビティ表面と冷却媒体通路との間には、空孔を含むとともに熱伝導率が10~21W/(m·k)の金属からなる金属溶射層が形成されていることを特徴とする光学製品の成形用金型。

【請求項3】

前記金属溶射層は、金型の主要部材の金属よりも熱伝導率が低いことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の光学製品の成形用金型。

【請求項4】

前記金属溶射層の表面には少なくとも溶射法以外の方法により金属層が形成されたことを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の光学製品の成形用金型。

【請求項5】

請求項1または請求項2に記載の光学製品の成形用金型のキャビティに溶融樹脂を射出充填し、前記冷却媒体通路に流される冷却媒体により、前記金属溶射層を介して前記溶融樹脂を冷却固化させることを特徴とする光学製品の成形方法。

【請求項6】

一方の金型および他方の金型の前記冷却媒体流路には同温または3以内の温度差の冷却媒体を流すことを特徴とする請求項5に記載の光学製品の成形方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【発明の名称】光学製品の成形用金型および光学製品の成形方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、射出成形、射出圧縮成形、射出プレスのいずれかにより成形品を成形する光学製品の成形用金型および光学製品の成形方法に関する。そして特にはブルーレイディスク用のディスク基板を射出成形（射出圧縮成形）する際に用いられるブルーレイ用ディスク基板の成形用金型、前記ブルーレイ用ディスク基板の成形用金型によるブルーレイ用ディスク基板の成形方法、およびその成形方法によって成形されたブルーレイディスク基板に関する。または微細な凹凸を転写する導光板、光拡散板、レンズ等の光学製品の射出成形、射出圧縮成形、射出プレスに関する。

【背景技術】

【0002】

ディスク基板の成形の際には、型合せされた際にキャビティが形成される固定金型および可動金型の一方の金型における鏡面板の表面にスタンパが配設されるディスク基板の成形用金型のキャビティに溶融樹脂を射出充填し、前記鏡面板の冷却媒体通路に流される冷却媒体により、スタンパを介して前記溶融樹脂を冷却固化させディスク基板が成形される。

【0003】

ディスク基板の成形時にはスタンパによってピットやグループといった微細な凹凸形状の転写が行われるが、溶融樹脂の射出充填時にはスタンパの表面温度が高温である方が、前記スタンパの微細な凹凸形状の隅々まで溶融樹脂が入り込み、良好な転写ができる。しかし早期にディスク基板を冷却固化させ、取り出しが可能な状態にするためには、スタンパがより低温に冷却されていることが望ましい。このような相反する条件を満たすために、従来からスタンパが配設される鏡面板の表面に、熱緩衝層を設けることが行われている。特許文献1は熱緩衝層としてセラミック材、石英、ガラス等を用いることが記載されている。また特許文献2、特許文献3においても熱伝導率の低いセラミック材を熱緩衝層に用いることが記載されている。また特許文献4についてはアモスファスカーボンを使用することが記載されている。そして特許文献5においては、熱緩衝層を空気断熱層とジルコニア層からそれぞれ形成することが記載されている。

【0004】

そして特許文献1～5においては、セラミック材を溶射等の方法により鏡面板に形成しているが、共通して次のような問題があった。すなわちセラミック材は、金属と比較して鏡面板を形成するステンレス鋼との接合性（親和性）に問題がある。また両者の熱膨張率は、ステンレス鋼が $1.1 \sim 1.7 \times 10^{-6}/\text{度}$ 程度であるのに対して、熱膨張率が比較的高いセラミックであるジルコニアの場合で $3 \sim 1.0 \times 10^{-6}/\text{度}$ であり、他のセラミック材にあっては、ジルコニアの熱膨張率よりも更に熱膨張率が低い。そのためディスク基板の成形用金型のように昇温と冷却を急速に繰り返す場合には、ステンレス鋼とセラミック材の熱膨張率の差により、セラミック材が剥離しやすいという問題がある。更にまたセラミック材を溶射等の方法で鏡面板にコーティングすると、その後の表面加工が難しいという問題もあった。更に特許文献6ではポリイミド樹脂からなる徐冷プレートを鏡面板の表面に形成することが記載されている。しかしポリイミド樹脂による徐冷プレートは、硬度不足であり強い型締力を及ぼしたり、成形ショット数を一定以上重ねると、徐冷プレート表面の平滑性が低下し、成形されるディスク基板に影響を与えるという問題があった。従

って上記の欠点を持つため徐冷プレートの交換頻度が高くなりメンテナンスが困難であるという問題があった。また前記特許文献1～6のうち特許文献4と特許文献6には固定金型と可動金型の両方の鏡面板にセラミック材等のコーティングを行うことが記載されている。しかし特許文献4と特許文献6のものは、ディスク基板の領域に関係なく内周側部分までコーティングを行なうものであった。

【0005】

【特許文献1】特開平9-193207号公報（請求項1、0025、図1、図2）

【特許文献2】特開平11-156897号公報（請求項1、0018、0020、図1、図3）

【特許文献3】特開平2-6108号公報（請求項1、2ページ、図1、図4）

【特許文献4】特開2004-181716号公報（請求項1、0044、図1）

【特許文献5】特開2004-167979号公報（請求項1、0023、0024、図2、図5）

【特許文献6】特開平7-100866号公報（0033、図1）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

そこで本発明では、射出成形、射出圧縮成形、射出プレスのいずれかにより成形品を成形する光学製品の成形用金型のキャビティ表面またはキャビティ表面と冷却媒体通路との間に、金型の主要部材を構成する鋼との接合性（親和性）に優れ、耐久性にも優れた熱緩衝層を形成し、光学製品の成形時に良好に転写するとともに、冷却効率も追及した光学製品の成形用金型および光学製品の成形方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の請求項1に記載の光学製品の成形用金型は、固定金型および可動金型が型合せされた際にキャビティが形成され、射出成形、射出圧縮成形、射出プレスのいずれかにより成形品を成形する光学製品の成形用金型において、前記金型のキャビティ表面またはキャビティ表面と冷却媒体通路との間には、0.5～10%の空孔率を有する金属溶射層が形成されていることを特徴とする。

【0008】

本発明の請求項2に記載の光学製品の成形用金型は、固定金型および可動金型が型合せされた際にキャビティが形成され、射出成形、射出圧縮成形、射出プレスのいずれかにより成形品を成形する光学製品の成形用金型において、前記金型のキャビティ表面またはキャビティ表面と冷却媒体通路との間には、空孔を含むとともに熱伝導率が10～21W/(m·k)の金属からなる金属溶射層が形成されていることを特徴とする。

【0009】

本発明の請求項3に記載の光学製品の成形用金型は、請求項1または請求項2において、前記金属溶射層は、金型の主要部材の金属よりも熱伝導率が低いことを特徴とする。

【0010】

本発明の請求項4に記載の光学製品の成形用金型は、請求項1ないし請求項3のいずれか1項において、前記金属溶射層の表面には少なくとも溶射法以外の方法により金属層が形成されたことを特徴とする。

【0011】

本発明の請求項5に記載の光学製品の成形方法は、請求項1または請求項2に記載の光学製品の成形用金型のキャビティに溶融樹脂を射出充填し、前記冷却媒体通路に流される冷却媒体により、前記金属溶射層を介して前記溶融樹脂を冷却固化させることを特徴とする。

【0012】

本発明の請求項6に記載の光学製品の成形方法は、一方の金型および他方の金型の前記冷却媒体流路には同温または3以内の温度差の冷却媒体を流すことを特徴とする。

【発明の効果】**【0013】**

本発明の光学製品の成形用金型は、固定金型および可動金型が型合せされた際にキャビティが形成され、射出成形、射出圧縮成形、射出プレスのいずれかにより成形品を成形する光学製品の成形用金型において、前記金型のキャビティ表面またはキャビティ表面と冷却媒体通路との間には、0.5～10%の空孔率を有する金属溶射層が形成されているので、光学製品成形時の冷却効率を追及しつつ、光学製品の成形時における転写をより良好にすることができる、従来のセラミック材等からなる熱緩衝層が形成されたものと比較して長期間の成形や衝撃を加えた際にも剥離や変形しにくいという長所を有する。

【発明を実施するための最良の形態】**【0014】**

本発明の実施形態について図1ないし図4を参照して説明する。図1は、本実施形態のディスク基板の成形用金型の断面図である。図2は、本実施形態のディスク基板の成形用金型の要部Aの拡大断面図である。図3は、本実施形態のディスク基板の成形用金型による成形時のスタンパの温度を示す仮想グラフ図である。図4は、本実施形態のディスク基板の成形用金型により、成形サイクル時間3.5秒でディスク基板を成形した際の成形テスト結果を示す図表である。図5～図7は従来技術または比較例による成形テスト結果を示す図表である。

【0015】

図1に示すように、本発明の一実施形態であるディスク基板の成形用金型はブルーレイ・ディスク（登録商標）用のディスク基板の成形用金型20であり、固定金型21と可動金型31とからなる。固定金型21は、断熱板22を介して図示しない射出成形機の固定盤に取付けられる固定型板23と、固定型板23の断熱板22取付け面の反対面に固定裏板25を介して固着される鏡面板26と、固定型板23、固定裏板25および鏡面板26の中心開口に嵌挿されたゲートインサー29、スプルブッシュ28、およびロケートリングを含む位置決板27と、固定裏板25および鏡面板26の外周端面に嵌挿され固定型板23に固着される固定外周リング24等からなる。鏡面板26は、所定の厚みを有する円筒形部材であり、その裏面側には、ディスク基板を冷却する冷却媒体通路26aが図示しない射出装置側から見て螺旋状に形成されている。またスプルブッシュ28は鏡面板26とは別の冷却媒体通路を流れる冷却媒体により冷却され、ゲートインサー29は、鏡面板26の冷却媒体通路の冷却通路と連通し、主として鏡面板26を流れる冷却媒体により冷却される。

【0016】

可動金型31は、可動型板32と、可動型板32の固定金型21側の面に可動裏板33を介して固着される鏡面板34と、鏡面板34の表面に配設されるスタンパ36と、スタンパ36の外周縁部36aを挟持して鏡面板34に保持させる外周スタンパホルダ35と、可動裏板33および鏡面板34の中心開口に遊挿されスタンパ36の内周縁部36bを挟持して鏡面板34に保持させる内周スタンパホルダ38と、内周スタンパホルダ38の内孔を案内し可動型板32に固着される固定スリープ39と、固定スリープ39の内孔に嵌挿され軸方向に摺動自在のエジェクタ40と、エジェクタ40の内孔に嵌挿され軸方向に摺動自在のオスカッタ41と、オスカッタ41の内孔に嵌挿され軸方向に摺動自在の突出ピン42と、可動裏板33および鏡面板34の外周端面に嵌挿され可動型板32に固着される可動外周リング43とからなる。鏡面板34は、所定の厚みを有する円筒形部材であり、その裏面側には、ディスク基板を冷却する冷却媒体通路34aが図示しない型締装置側から見て螺旋状に形成されている。これら冷却媒体通路26a, 34aには図示しない温調装置から温度調整された冷却媒体が流れ鏡面板26, 34の温度制御がなされる。ディスク基板の成形用金型20における鏡面板26, 34, ゲートインサー29を含む主要部材は、マルテンサイト系のステンレス鋼であるSUS420J2(13Cr-0.3C)（熱膨張率 $11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ）が使用されている。

【0017】

図1および図2に示されるように、固定金型21に対して可動金型31が型合せされた際に形成されるキャビティ37は、スタンパ36の表面44と、固定側の鏡面板26の表面と、外周スタンパホルダ35の内周部と、ゲートインサート29、スプルッシュ28、内周スタンパホルダ38、固定スリーブ39、エジェクタ40、オスカッタ41および突出ピン42のそれぞれの端面とによって画設されて形成される。そしてスプルッシュ28に対して図示しない射出装置のノズルを当接させ、該ノズルからスプルッシュ28の内部通路を介して溶融樹脂がキャビティ37に射出・充填され、冷却固化されることにより、ディスク基板が成形される。本実施形態で成形されるディスク基板は、トラックピッチが0.32μm、板厚1.1mmのブルーレイ・ディスクであり中でも再生専用媒体規格のBD-ROMである。しかし追加型媒体規格のBD-Rや書換可能型媒体規格のBD-REを含む全てのブルーレイ・ディスクを対象とする。しかし他のHD-DVDを含む各種DVD、各種CD等の樹脂から成形されるすべての光ディスクや導光板、光拡散板、レンズ等の他の光学製品をも対象に含むものであってもよい。

【0018】

本実施形態のスタンパ36は、ニッケル合金を電鋳して製造されたものであり、直径（外径）138mm、内周孔径22mm、板厚が0.3mmとなっている。そしてブルーレイ・ディスク用のスタンパ36の外周縁部36aと内周縁部36bの間の表面44において直径44mm～118mmの部分には、ディスク基板に対してトラックピッチが0.32μmの微細な凹凸（ドット）を転写するインフォメーションエリア44aが形成されている。そして該インフォメーションエリア44aの内周側の表面には、非インフォメーションエリア44bが形成されている。これらインフォメーションエリア44aの内周側の非インフォメーションエリア44bとの境界44cは、光ディスクの種類により異なる場合が有り得る。またインフォメーションエリアの微細な凹凸も再生専用、追加型、書換可能型等によりドットやグループの形状が異なる。スタンパ36に使用されるニッケル合金の熱伝導率は、90W/（m·k）であり、熱膨張率は、 12.8×10^{-6} /である。なお前記スタンパ36の値は一例であり、例えば板厚は0.2～0.4mmのものがあり、使用されるニッケルまたはニッケル合金の熱伝導率は、70～100W/（m·k）程度のものがある。

【0019】

また図2において、詳しく示されるように、鏡面板26、34の表面には金属溶射層を備えた熱緩衝層が形成されている。本実施形態では可動金型31の鏡面板34と固定金型21の鏡面板26とでは、その構成が若干相違するので、まず可動金型31の鏡面板34について説明する。なお本発明において「金属溶射層」とは、「金属（副材料としてセラミックを一定以下含有するものを除外しない）を高温のガス炎やプラズマ環境下に投入して、溶融もしくは半溶融状態の微粒子とし、基体表面に吹き付けることにより形成される皮膜」と定義して使用する。そして前記鏡面板34には、スタンパ36におけるインフォメーションエリア44aと非インフォメーションエリア44bの一部と対向する部分（直径39.5mm）からスタンパ36の外周縁部36aよりやや内側部分に対向する部分にニクロム合金溶射層51を備えた熱緩衝層が形成されている。従って鏡面板34におけるニクロム合金溶射層51の内周縁51bの位置は、スタンパ36および成形されるブルーレイ用ディスク基板の非インフォメーションエリア44bの部分の位置に対向している。なおニクロム合金溶射層51の形成されている部分と形成されていない部分との境界である内周縁51bの位置は、インフォメーションエリア44aと非インフォメーションエリア44bの境界44cであってもよく、前記境界から非インフォメーションエリア44b側に向けて半径4.5mmの範囲内に前記内周縁51bの位置を設けてもよい。なお別の実施形態として、金属溶射層が形成された薄い円筒形の鏡面板の内部に金属溶射層が形成されない薄い円筒形の鏡面板が嵌合されるものでもよい。前記熱緩衝層の形成方法について説明すると、鏡面板34の前記部分は、0.35mmの深さDに切削され、底部に溶射接合面34bが形成されている。なお溶射接合面34bはショットblast等の加工をしてよい。そして前記溶射接合面34bに、厚さ0.3mmのニクロム合金溶射層51が最

初に形成され、その表面 51a に厚さ 0.04 mm の硬質クロムメッキ層 52 が形成されている。そして更にその上層に 0.01 mm の Wc-co コーティング層 53 が形成されている。なおこれらの表面形成層の厚み等は適宜変更してもよいことは言うまでもない。

【0020】

本実施形態においてニクロム合金溶射層 51 として使用される溶射材料は、metco 700 (材料型番) であり、Ni 20 10W 9Mo 4Cu 1C 1B 1Fe からなり、粒子径は 125 ~ 16 μm のものである。metco 700 (材料型番) については、熱伝導性が 13 W / (m · k) 程度であり、熱膨張率 13.2×10^{-6} / 程度、硬度 HV 446 ~ 471 である (いずれも常温付近)。しかし溶射材料としては、AMRRY 625 ((材料型番) Ni 21.5Cr 8.5Mo 3Fe 0.5Co)、diamalloy 1005 ((材料型番) Ni 21.5Cr 8.5Mo 3Fe 0.5Co)、diamalloy 4004NS ((材料型番) Ni 14Cr 9.5Co 5Ti 4Mo 4W 3Al)、diamalloy 1006 ((材料型番) Ni 19Cr 18Fe 3Mo 1Co 1Ti)、AMRRY 964 ((材料型番) Ni 31Cr 11Al 0.6Y) などが用いられる。また Ni、Cu、Fe、Al、Mn、C、Si からなる合金であるモネルや、Ni に Mo、Cr を添加したハステロイや、Ni、Cr、Fe、Cu、Mo からなる合金であるインコネルやナイモニックなども同様に溶射材料に用いられる。更にはまた、80Ni 20Cr、或いは 85Ni 15Cr などのニクロム合金を溶射材料に使用してもよく、それら Ni、Cr の比率は適宜選択される。また前記材料型番のように、Ni、Cr に加え、W、Mo、Co、Ti、Al、B、Si、CTa、Hf、Nb、Zr、Y 等を適宜に加えたニクロム合金であってもよく、更に上記以外の組成を含むものを除外しない。これらニクロム合金自体の熱伝導率は、12 ~ 17 W / (m · k) 程度であり、熱膨張率は $9.5 \sim 14 \times 10^{-6}$ / 程度である。また溶射材料は Cr を含まないか Cr が微量でありニクロムの範疇に入らないニッケル基合金であってもよい。これらニクロム合金またはニッケル基合金は、溶射材料として他のセラミック材料や後述するチタン合金等と比較しても廉価である点でも望ましいものである。

【0021】

更に金属溶射材料としては、ニクロム合金以外に、チタン合金、ジルコニウム合金、クロム合金などを用いても良い。またステンレスであっても鏡面板 34 を形成するステンレス鋼 (SUS 420J2) の熱伝導率よりも熱伝導率の低いステンレスを金属溶射材料としてもよい。さらには本発明においてはサーメット材の溶射を除外するものではないが、金属との接合性に優れ、かつ熱膨張率がステンレス鋼とさほど相違しないものが望ましく、耐衝撃性が劣るものは除かれる。したがって炭化物、窒化物、酸化物からなるセラミック材料の比率が一定以下 (40 wt % より少なく、望ましくは 30 wt % 以下) であることが望ましい。ただし金属材料のみからなる溶射材料と比較すると、セラミック材料を含むものは、金属との接合性 (親和性) に劣る上に高額なのでステンレス鋼よりも熱伝導率が低い金属のみからなる溶射材料がより望ましいと言える。

【0022】

金属溶射層を構成する金属材料 (バルク材) の熱伝導率は、鏡面板 34 を形成するステンレス鋼 (SUS 420J2) の熱伝導率である 21 W / (m · k) と比較して熱伝導率が低いものが使用される。しかし本発明では鏡面板 34 の冷却媒体通路 34a を流れる冷却媒体による冷却が溶融樹脂に及ぶ際には良好な熱伝導性が必要とされるから、あまりに熱伝導率が低すぎる (例えば 4 W / (m · k) 以下) のものを使用すると、断熱性と熱伝導性の両立ができない。具体的には金属溶射層を構成する金属の熱伝導率が 10 ~ 21 W / (m · k) のものが望ましく、更には 10 ~ 16 W / (m · k) のものがより望ましい。またこれらの熱伝導率の金属材料を使用すると金属溶射層の厚さを一定以上厚く (例えば 150 μm 以上) することができ、耐久性の点でも望ましい。

【0023】

気孔を有する金属溶射層全体の熱伝導率については、「溶射技術マニュアル」編著者：馬込正勝に次のような記載がなされている。

すなわち熱伝導率 k は、次の実験式で表わすことができる。

$$k = k_c (1 - P)$$

K_c = バルク材の熱伝導率

P = 気孔率 (%)

= 物質と材料の微細組織による因子を示す。

また同著によれば、銅、アルミニウムにおける铸造材と溶線式フレーム溶射皮膜を比較したところ、同一金属でも溶射皮膜では熱伝導率が 50 % 以下となる実例（表）が示されている。

本発明においても前記金属溶射層には、後述するように一部例外を除き 0.5 ~ 10 % の空孔率を有するような金属溶射層を形成する場合が想定されているから、実際の気孔を有する金属溶射層全体では、金属材料（バルク材）の 50 % 程度の熱伝導率となっていることが想定される。従って本実施形態に使用されるニクロム合金の熱伝導率が 13 W / (m · k) であっても、気孔を有する金属溶射層自体の熱伝導率は、13 W / (m · k) 以下、例えば 5 ~ 13 W / (m · k) となっていることが想定される。

【0024】

金属溶射層の熱膨張率は、主として鏡面板 34 を構成する金属と熱膨張率と大きく相違しないことが金属溶射層の剥離を防止する上で望ましい。具体的には、主として鏡面板 34 を構成するステンレス鋼 (SUS420J2) の熱膨張率は、 $11.5 \times 10^{-6} /$ であり、他に鏡面板として使用される可能性があるステンレス鋼の熱膨張率も $11 \times 10^{-6} / \sim 17 \times 10^{-6} /$ 程度であるから、金属溶射層の熱膨張率も $9.5 \times 10^{-6} / \sim 18 \times 10^{-6} /$ であることが望ましい。

【0025】

金属溶射層の硬度は、主として鏡面板 34 を構成するステンレス鋼 (SUS420J2) の硬度 (500 ~ 520 HV) よりは若干劣っても 400 HV 以上であれば十分であり、ニッケル基合金の溶射層の硬度は通常 450 HV 前後である。また WC-Co コーティングは硬度 2000 HV 程度であるから、これら硬質部材による表面処理を行う場合は、金属溶射層の硬度がステンレス鋼の硬度よりも若干低いことはより一層問題とならない。従って本発明の金属溶射層は、従来技術の熱緩衝層と比較して、成形時に発生する諸問題に対して耐久性が高いと言える。

【0026】

ニクロム合金 (metco 700) の溶射方法は、プラズマ溶射によって行われる。本実施形態では、噴射点温度 1300 、噴射装置内温度（粒子温度）2000 、ワーク温度 150 で metco 700 の溶射が鏡面板 34 に切削された溶射接合面 34b に対して行われる。そしてプラズマ溶射により溶射された金属溶射層の空孔率は、0.5 ~ 8 % である。しかし本発明では金属溶射層により熱緩衝層を形成するので、断熱作用を有するように空孔率が高い方が望ましく、空孔率が 2 % 以上とすることがより望ましい。そして空孔の大きさおよび粒子径は前記材料径にほぼ一致し 125 ~ 16 μm のものがほとんどとなっている。ただし溶射距離の変更等の溶射状態の変更により空孔率を変化させることもできる。また溶射層の形成としては粉末式フレーム溶射、アーク溶射といった空孔率が高くなる溶射方法を用いて空孔率 5 ~ 10 % の金属溶射層を形成することができる。また前記 metco 700 よりも更に熱伝導率が低い溶射材料を使用する際は、前記プラズマ溶射や高速フレーム溶射により空孔率を 0 ~ 2 % 程度としてもよい。また空孔を有する金属溶射層を形成後、空孔部分に他の断熱性の高い部材を含浸させるようにしてもよい。

【0027】

プラズマ溶射による金属溶射層の形成作業は、鏡面板 34 の溶射接合面 34b に対して当初、0.5 ~ 0.8 mm 程度の厚みにニクロム合金溶射層の形成を行う。そして前記ニクロム合金溶射層を研磨により薄くしていって 0.3 mm のニクロム合金溶射層 51 を形成する。当初は最終的に必要とされるニクロム合金溶射層 51 の厚みよりも厚く溶射し、その後研磨を行う理由は、溶射を行ったままの表面は、凹凸が目立つので、研磨加工によって表面 51a を鏡面状態にするためである。なおニクロム合金溶射層 51 の厚みは、0.

15~0.4mmが適切な厚みである。なお従来のジルコニアやTinのみの加工においては、表面の研磨加工を行うことが極めて難しかったが本発明ではそのような問題はなくなり、また再溶射による再加工も容易となった。本実施形態では更に平坦な面を得るために強度アップのために、表面形成層として硬質クロムメッキ層52が厚さ0.001~0.05mmの厚さに平滑形成されている。硬質クロムメッキ層52は、熱伝導率93.7W/(m·k)、熱膨張率 17×10^{-6} /°Cであり、前記ニクロム合金溶射層51と熱膨張率が近く、接合性(親和性)が高い。また硬質クロムメッキ層52は、硬度が850~1000HVであり、ニクロム合金溶射層51の保護に有用である。硬質クロムメッキ層52も前記ニクロム合金溶射層51と同じく、適宜金属配合を変化させてもよく、ニッケルリンメッキやより親和性の高いニクロム合金メッキとしてもよい。

【0028】

本実施形態では表面形成層は、厚さ0.04mmの硬質クロムメッキ層52の上層に更に耐磨耗性を高め平滑性を得る目的から厚さ0.01mmのWC-coコーティング層53(熱伝導率60W/(m·k))が積層形成されている。またWC-coコーティング層53による耐磨耗層については、 DLCなど適宜の耐磨耗層への変更が可能である。なお本発明において表面形成層は形成せずに、ニクロム合金溶射層51を鏡面加工したのみで鏡面板34の表面を形成してもよいし、表面形成層として、硬質クロムメッキ層52のみ、またはWC-coコーティング層53のみを形成してもよい。従って本発明において鏡面板34に表面形成層が設けられる場合、熱緩衝層であるニクロム合金溶射層51は、鏡面板34の表面には形成されず、表面と冷却媒体通路34aの間に形成される。

【0029】

次に図1、図2により固定金型21の鏡面板26の表面に形成される熱緩衝層について説明する。鏡面板26の内周孔26cの直径は、39.5mmとなっている。また鏡面板26の表面側の外周側の直径は、成形品が収縮した際に直径120mmとなる直径(120.08mm)となっている。そして前記鏡面板26の表面には、ゲートインサート29に隣接する内周側部分と、外周側から僅かに内側の119mmの部分までの間の部分に、熱緩衝作用を有する金属溶射層としてニクロム合金溶射層61が形成されている。鏡面板26の外周縁の部分にニクロム合金溶射層61を設けないのは、鏡面板26の外周は、型開閉の際に外周スタンパホルダ35内に嵌合されるので、接触等によって熱緩衝層が剥離するのを防止するためである。よって鏡面板26の表面においてはほぼ全面がニクロム合金溶射層61となっており、ゲートインサート29にはニクロム合金溶射層は形成されていない。そして固定金型21の鏡面板26の前記ニクロム合金溶射層61と可動金型31の鏡面板34の前記ニクロム合金溶射層51は対向して形成され、その内周縁61bの位置は、ニクロム合金溶射層51の内周縁51bの位置と略一致して対向して形成されている。なお、鏡面板26における熱緩衝層の内周縁61bの位置は、前記の直径39.5mmに4.5mmを加えた範囲まで拡大され、その内側部分には熱緩衝層が形成されていないものでもよい。更には鏡面板の内周孔をもっと小さくして39.5mmから4.5mmを減算した範囲まで熱緩衝層を設けてもよい。従って鏡面板26のニクロム合金溶射層61における内周縁61bの位置と、可動金型31の鏡面板34のニクロム合金溶射層51における内周縁51bの位置とは、直径9mmまでの範囲において、いずれか一方が大きいものまでが許容される。

【0030】

鏡面板26の表面は、0.34mmの深さDに切削され、底部に溶射接合面26bが形成されている。なお溶射接合面26bはショットブласт等の加工をしてよい。そして前記溶射接合面26bに、厚さ0.3mmのニクロム合金溶射層61が最初に形成されている。ニクロム合金溶射層61の溶射方法や材質等は、可動金型31の鏡面板34のものと同じである。そして前記ニクロム溶射層61の表面61aに、厚さ0.04mmの硬質クロムメッキ層62が形成されている。そして硬質クロムメッキ層62の表面がキャビティ形成面62aとなっており、WC-coコーティング層53は形成されていない。なお硬質クロムメッキ層62の表面は、WC-coコーティング層53と比較すると、滑らかでな

く僅かな凹凸はあるが、スタンパ36を取付けるものでないからスタンパ36の寿命等を考慮する必要がなく、ブルーレイ・ディスクにおいて、固定金型21の鏡面板26によって成形される部分は、レーベル面でありレーザー光の読み取りに関係ないので高い精度は要求されない。また成形されたブルーレイ用ディスク基板の離型の際には僅かな凹凸があった方がかえって離型性に優れる。そしてこれらの表面形成層の厚み等は適宜変更してもよいことは言うまでもない。

【0031】

次に図1、図3、図4によりブルーレイ用ディスク基板の成形方法について記載する。また同時に、図3の本実施形態のブルーレイ用ディスク基板の成形用金型20による成形時のスタンパ36の温度を示す仮想グラフ図を用いて、熱緩衝層の目的について説明する。まず型開されブルーレイ用ディスク基板が取出されたディスク基板の成形用金型20のスタンパ36は、鏡面板34からの冷却と空気に晒されて、成形サイクル中で最も温度が低下した状態にある。本実施形態ではスタンパ36の温度は、90程度となっている。そして図示しない射出成形機の型締装置により可動金型31を移動させ、固定金型21に対して可動金型31を型合せし、キャビティ37を形成する。次に図示しない射出装置のノズルから計量時に320ないし395の溶融されたポリカーボネート樹脂をスブルブッシュ28を介してキャビティ37内へ射出する。なお図4等のテストにも用いられる本実施形態の例では、前記射出装置の加熱筒前部の設定温度は370、ノズル温度は320に設定されている。キャビティ37内に射出された溶融樹脂は、スタンパ36の表面に沿って外周に向けて流動され、厚さ0.3mmのニッケル合金製スタンパ36を急速に加熱する。

【0032】

その際スタンパ36を昇温させた熱は、スタンパ36裏面側の極めて薄いWC-Coコーティング層53、硬質クロムメッキ層52を介して、ニクロム合金溶射層51に伝えられる。また同様に固定金型21側も硬質クロムメッキ層62とニクロム合金溶射層61を介して、鏡面板26のステンレス鋼に溶融樹脂の熱が伝えられる。しかし前記のようにニクロム合金の熱伝導率は、 $13\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ と鏡面板26, 34を形成するステンレス鋼の熱伝導率よりも低い。それに加えてニクロム合金溶射層51, 61は、容積比において0.5~8%の空孔率を有しているので、前記空気層の存在によってバルク材であるニクロム合金の熱伝導率より更に熱伝導率が低くなっている。熱遮蔽効果を有する。

【0033】

従来技術(熱緩衝層なし)では、射出充填された溶融樹脂がスタンパに当接されスタンパが昇温されても、その熱は裏面側の鏡面板に奪われ、急速にスタンパが昇温されなかつた。しかし本発明では、ニクロム合金溶射層51による熱遮蔽効果によりスタンパ36は急速に昇温される。そして射出開始と同時に僅かに遅れて、型締装置により可動金型31を固定金型21側に型締移動させ、0.2秒程度、例えば350~400kNの高型締力を及ぼして射出圧縮成形が行われる。その際の高型締力によってスタンパ36のインフォメーションエリア44aの微細な凹凸がブルーレイ用ディスク基板側により良好に転写される。そのような高型締力を及ぼすことを可能とすることは、熱緩衝層として金属溶射層が形成されているからである。従って金属溶射層による熱緩衝層が形成されたディスク基板の成形用金型20は、従来のセラミック材の熱緩衝層のディスク基板の成形用金型よりも高型締力による成形を長期間に亘って行うことができ長寿命である。そして型締力を及ぼした際には前記のようにスタンパ36が急速に昇温されているから、溶融樹脂の冷却が遅れ、良好な転写が行われる。

【0034】

また鏡面板34の冷却媒体通路34aには冷却媒体が流通されているから、鏡面板34側からスタンパ36を介してブルーレイ用ディスク基板となる溶融樹脂に対して冷却が行われる。しかし本実施形態では、従来技術と比較して転写時のみにスタンパ36の温度を溶融樹脂の熱により高温にすることができるから、鏡面板34の温度設定を、従来よりも低く設定しても、従来と同じ溝深さの成形を行うことが可能である。

【 0 0 3 5 】

また本実施形態では、鏡面板34の表面のうち、スタンパ36のインフォメーションエリア44aよりも内側の非インフォメーションエリア44bに対向する部分と、型閉された際に、前記非インフォメーションエリア44bに向かい合って対向する固定金型21のゲートインサー^ト29の表面のキャビティ形成面29bには、ニクロム合金溶射層51, 61が形成されていないことから、その部分については、キャビティ37内の溶融樹脂の冷却をより早めることができる。そしてキャビティ37内の溶融樹脂の冷却中にゲートカットが行われる。ゲートカットに際しては、可動金型31に配設されたオスカッタ41が、固定金型21に配設されたゲートインサー^ト29のメスカッタ29a内に向けて前進され、オスカッタ41がメスカッタ29a内に嵌合される。そしてゲートカットが行われると可動金型31および固定金型21からディスク基板に離型エアを噴出させながら、可動金型31を移動させ、型開きを行い、ディスク基板の取出しを行う。その際に従来よりも鏡面板34の温度を低下またはゲートインサー^ト29を冷却する温度を低下させることができるのであるから、成形サイクル時間を早くすることができる。そして取出し時ににおけるディスク基板の非インフォメーションエリア44bとは反対側の面の温度についても従来よりも低温で溶融樹脂の冷却固化も進行している。よって取出機を比較的安価な強く吸盤が当接されるタイプのものを使用しても、非インフォメーションエリアの冷却固化が進行したブルーレイ用ディスク基板を変形なしに取出すことができる。その結果、製品であるブルーレイ・ディスクを再生機(デッキ)で再生する際に、非インフォメーションエリアを装置内で押えて回転させるが、ブルーレイ・ディスクの特に外周側の波打をより小さくして回転させることができる。なお型開中に鏡面板34に取付けられたスタンパ36の表面は更に冷却され、次に射出開始されるまでにスタンパ36の温度は90程度まで降温される。一方成形されたブルーレイ用ディスク基板は、詳細は省略するが公知の蒸着やコーティング等の各工程を経て、ブルーレイ・ディスクに製造される。

【 0 0 3 6 】

次に実際に、本実施形態のディスク基板の成形用金型20、従来技術の成形用金型、比較例の成形用金型を用いて、ブルーレイ・ディスク(BD-ROM)を成形した際のテスト結果に基づいて説明をする。図4は、本実施形態のディスク基板の成形用金型20により、成形サイクル時間3.5秒でディスク基板を成形した際の成形テスト結果を示す図表である。本実施形態のディスク基板の成形方法の特徴は、可動金型31の鏡面板34、固定金型21の鏡面板26を冷却する冷却媒体である水の温度(温調器による制御温度)を略一致させることである。なお、ただしこの場合の略一致とは、同温または3までの温度差(より望ましくは2までの温度差)を許容するものとする。鏡面板26, 34の温度を略一致させることにより、成形されるディスク基板の径方向機械特性(Radius Deviation)と、周方向機械特性(Tangential Deviation)を良品と判定される値を得ることができる。また本実施形態では、図4に示されるように、鏡面板26, 34へ送られる冷却媒体の温度を80~95の範囲でテストした際に、すべての条件をクリアする良好な結果が得られた。各条件項目について更に説明すると、成形されるブルーレイ用ディスク基板の最外周転写溝深さ(良品と判定される範囲:22nm±2nm)については、80~100のすべての範囲で良品と判定される値が得られたが、その中でも95において最も良好な値が得られ、低温になるにつれて良品と判定される値内ではあるが値が低下した。従ってディスク基板の溝形状の幅が小さく溶融樹脂が入りにくい場合や、直角方向に深い溝形状が要求される場合は、冷却媒体の温度を高くすることが望ましく、予期値としては成形サイクル時間を延ばせば100まで高温化することにより対応できる。また今回は、いずれも3.5秒の成形サイクル時間で成形を行ったが、成形サイクル時間を更に短縮したい場合は、冷却媒体の温度を実験値では80、予期値としては75まで低温化することにより対応できる。

【 0 0 3 7 】

またブルーレイ用ディスク基板の径方向機械特性(良品と判定される範囲:+0.10°~+0.30°)については、転写面の中心側が突出し外周側に向けて下降するようになら

形することが後工程との関係において望ましく、80～100のすべての範囲で良品と判定される値が得られたが、その中でも85～95の範囲で最も良好な値が得られた。更に周方向機械特性（良品と判定される範囲： $\pm 0.10^\circ$ ）については、ブルーレイ用ディスク基板のうねりに関するものであり値が小さいほど望ましいが、80～95の範囲で良品と判定される値が得られ、とりわけ80と冷却媒体の温度が低温な場合ほど良好な値が得られた。しかし成形サイクル時間を延長すれば、更に100まで良品が得られることが経験則から予期された。

【0038】

次に図5～図7により従来技術および比較例について説明する。図5は、従来の鏡面板に熱緩衝層が形成されていないディスク基板の成形用金型により、成形サイクル時間3.5秒でブルーレイ用ディスク基板を成形した際の成形テスト結果を示す図表である。ディスク基板の径方向機械特性を良好に保つため、固定金型および可動金型の鏡面板に送る冷却媒体の温度は一致させている。図5の例ではスタンパの表面温度を低下させないために、冷却媒体の温度を90以上としないと、最外周転写溝深さが、良品と判定される値が得られなかつた。しかし温度が100の場合では周方向機械特性が不良と判定される値となり、冷却媒体の温度が95の場合のみブルーレイ用ディスク基板が良品のものが成形でき、成形できる冷却媒体の温度の範囲が狭かつた。また良品と判定される値内であっても最外周転写溝深さの値は、低めのものであった。そして冷却媒体の温度が95以下の温度での成形に失敗していることから、今後成形サイクル時間の短縮の可能性が少ないものであった。

【0039】

図6は、スタンパが配設された可動金型の鏡面板のみに熱緩衝層が形成され、スタンパが配設されていない固定金型の鏡面板に熱緩衝層が形成されていないディスク基板の成形用金型により、固定金型および可動金型の鏡面板に送る冷却媒体の温度は一致させて、成形サイクル時間3.5秒でブルーレイ用ディスク基板を成形した際の成形テスト結果を示す図表である。図5の例では、最外周転写溝深さは、本実施形態である図4の例と同じく良好な値が得られたが、径方向機械特性において、すべての冷却媒体の温度において、ブルーレイ用ディスクの良品と判定される値が満足できないという結果となつた。これは可動金型の鏡面板（スタンパ有り）には熱緩衝層があるために冷却が遅れるのに対し、固定金型側の鏡面板には熱緩衝層がないために冷却が進行し、転写面の中心側が凹部となる逆反りが発生するからである。また周方向機械特性も冷却媒体の温度が90以上の場合に不良品と判定される値となつた。

【0040】

図7は、スタンパが配設された可動金型の鏡面板のみに熱緩衝層が形成され、スタンパが配設されていない固定金型の鏡面板に熱緩衝層が形成されていないディスク基板の成形用金型（図6と同じ金型）により、固定金型の鏡面板に送る冷却媒体の温度を可動金型の鏡面板に送る冷却媒体の温度よりも5高くし、成形サイクル時間3.5秒でブルーレイ用ディスク基板を成形した際の成形テスト結果を示す図表である。図7の例では、最外周転写溝深さは、本実施形態である図4の例と同じく良好な値が得られた。また径方向機械特性においても、図4の例と同じく良好な値が得られた。しかし周方向機械特性において、可動金型側の冷却媒体の温度が90以上の場合にブルーレイ用ディスクの良品と判定される値が得られないという結果となつた。これは型開の際の固定金型の温度が可動金型の温度と比較して高いためで、ブルーレイ用ディスク基板の転写面と反対側の冷却固化が遅れ、その結果、固定金型から離型されにくくなるため、うねりが発生するからである。また可動金型の温度が低温域の場合しか良品と判定されるブルーレイ用ディスク基板が得られないので、良品と判定されるものであっても最外周転写溝深さの値は、低めのものしか得られなかつた。

【0041】

従来技術および比較例と較べた上記の結果から明らかなように、本実施形態のスタンパ36が配設された可動金型31の鏡面板34と、スタンパが配設されていない固定金型21

の鏡面板 2 6 の両方に熱緩衝層であるニクロム合金溶射層 5 1 , 6 1 が形成されたディスク基板の成形用金型 2 0 は、良品と判定されるブルーレイ用ディスクを成形可能な冷却媒体の温度域が広い。従って成形条件設定の際に、更に転写が良好なものを追求したり、成形サイクル時間を短縮したりする選択の幅の広いものである。

【 0 0 4 2 】

また本発明については、一々列挙はしないが、上記した本実施形態のものに限定されず、当業者が本発明の趣旨を踏まえて変更を加えたものについても、適用されることは言うまでもないことである。本実施形態では可動金型 3 1 の鏡面板 3 4 にスタンパ 3 6 が配設されており、固定金型 2 1 の鏡面板 2 6 にはスタンパが配設されていないが、固定金型の鏡面板にスタンパが配設され、可動金型の鏡面板にスタンパが配設されないものであってもよい。また固定金型または両方の金型にスタンパが配設され、両方の鏡面板に金属溶射層が形成されたものであってもよい。また金属溶射層が設けられる部分は転写領域に対向する部分のみに限定されず、スタンパ裏面に対向する全面としてもよく、更には金属溶射層の厚みについて、冷却媒体通路と対向する部分とそうでない部分について変化をつけてもよい。更に鏡面板は、複層構成にして、例えば第一層に冷却媒体通路を形成し、第二層に金属溶射層を形成してもよい。また本発明は、ディスク基板の成形に限定されず、鏡面板に取付けられたスタンパの微細な凹凸を転写する導光板、光拡散板、レンズ等の光学製品の射出成形、射出圧縮成形、射出プレスにも用いることができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 4 3 】

【図 1】本実施形態のディスク基板の成形用金型の断面図である。

【図 2】本実施形態のディスク基板の成形用金型の要部 A の拡大断面図である。

【図 3】本実施形態のディスク基板の成形用金型による成形時のスタンパの温度を示す仮想グラフ図である。

【図 4】本実施形態のディスク基板の成形用金型により、成形サイクル時間 3 . 5 秒でディスク基板を成形した際の成形テスト結果を示す図表である。

【図 5】従来技術による成形テスト結果を示す図表である。

【図 6】比較例による成形テスト結果を示す図表である。

【図 7】比較例による成形テスト結果を示す図表である。

【 符号の説明 】

【 0 0 4 4 】

2 0 ディスク基板の成形用金型

2 1 固定金型

2 6 , 3 4 鏡面板

2 6 a , 3 4 a 冷却媒体通路

3 1 可動金型

3 6 スタンパ

3 7 キャビティ

5 1 , 6 1 ニクロム合金溶射層

5 1 b , 6 1 b 内周縁

5 2 , 6 2 硬質クロムメッキ層