

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 3 部門第 5 区分
【発行日】 令和 6 年 9 月 11 日 (2024.9.11)

【国際公開番号】 WO2024/084729
【出願番号】 特願 2024-536474 (P2024-536474)
【国際特許分類】

D 0 6 N 3/06(2006.01)
C 0 8 G 18/30(2006.01)
C 0 8 G 18/10(2006.01)
C 0 8 L 75/08(2006.01)
C 0 8 K 5/521(2006.01)
D 0 6 N 3/14(2006.01)
C 0 9 J 175/08(2006.01)
C 0 9 J 7/30(2018.01)
C 0 9 J 11/06(2006.01)

10

【F I】

D 0 6 N 3/06
C 0 8 G 18/30 0 7 0
C 0 8 G 18/10
C 0 8 L 75/08
C 0 8 K 5/521
D 0 6 N 3/14 1 0 1
D 0 6 N 3/14 1 0 2
C 0 9 J 175/08
C 0 9 J 7/30
C 0 9 J 11/06

20

【手続補正書】

【提出日】 令和 6 年 6 月 18 日 (2024.6.18)

30

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも、熱可塑性樹脂層、及び、湿気硬化型ポリウレタンホットメルト樹脂組成物を含有する接着剤による接着剤層とを有することを特徴とする合成皮革であって、前記熱可塑性樹脂が、ポリ塩化ビニルであり、
前記湿気硬化型ポリウレタンホットメルト樹脂組成物が、イソシアネート基を有するホットメルトウレタンプレポリマー（A）、及び、難燃剤（B）を含有する湿気硬化型ポリウレタンホットメルト樹脂組成物であって、
前記ホットメルトプレポリマー（A）が、ポリエーテルポリオール（a1）を 50 質量%以上含むポリオール（a）を原料とするものであり、
前記難燃剤（B）の含有量が、前記ホットメルトウレタンプレポリマー（A）100 質量部に対して、15 質量部を超えるものであり、
前記難燃剤（B）が、芳香環を 3 つ以上有するリン酸エステルであることを特徴とする合成皮革。

40

50