

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6645656号
(P6645656)

(45) 発行日 令和2年2月14日 (2020.2.14)

(24) 登録日 令和2年1月14日 (2020.1.14)

(51) Int. Cl. F I
C09K 19/30 (2006.01) C O 9 K 19/30
C09K 19/12 (2006.01) C O 9 K 19/12
C09K 19/18 (2006.01) C O 9 K 19/18
C09K 19/20 (2006.01) C O 9 K 19/20
C09K 19/34 (2006.01) C O 9 K 19/34

請求項の数 20 (全 72 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2015-22825 (P2015-22825)
 (22) 出願日 平成27年2月9日 (2015.2.9)
 (62) 分割の表示 特願2012-129400 (P2012-129400)
 の分割
 原出願日 平成13年8月31日 (2001.8.31)
 (65) 公開番号 特開2015-134923 (P2015-134923A)
 (43) 公開日 平成27年7月27日 (2015.7.27)
 審査請求日 平成27年3月11日 (2015.3.11)
 審判番号 不服2018-6057 (P2018-6057/J1)
 審判請求日 平成30年5月2日 (2018.5.2)
 (31) 優先権主張番号 00126049.6
 (32) 優先日 平成12年11月29日 (2000.11.29)
 (33) 優先権主張国・地域又は機関
 欧州特許庁 (EP)

(73) 特許権者 591032596
 メルク パテント ゲゼルシャフト ミッ
 ト ベシュレンクテル ハフツング
 Merck Patent Gesell
 schaft mit beschrae
 nkter Haftung
 ドイツ連邦共和国 デー-64293 ダ
 ルムシュタット フランクフルター シュ
 トラーセ 250
 Frankfurter Str. 25
 O, D-64293 Darmstadt
 , Federal Republic o
 f Germany
 (74) 代理人 100102842
 弁理士 葛和 清司

最終頁に続く



(54) 【発明の名称】 電気光学的液晶ディスプレイおよび液晶媒体

(57) 【特許請求の範囲】


【請求項 1】

I P Sディスプレイのための、液晶媒体であって、
 誘電的に正の誘電異方性を有すること、
 20℃において84 mPa・s以下の回転粘度を有すること、
 以下の群



【化 1】





【化 2】



【化 3】



【化 4】





10

ここで、式中の「 C_3H_7- 」、「 C_4H_9- 」および「 $\text{C}_5\text{H}_{11}-$ 」は、それぞれ、直鎖状アルキル基である、

から選択される 2 種または 3 種以上の化合物を、媒体に基づき合計で 40～70 重量%で含有すること、



前記化合物として、以下の群

【化 5】





20

【化 6】



30

【化 7】



から選択される 2 種または 3 種以上の化合物を媒体に基づき合計で 20～55 重量%含有すること、および


以下の式

40


【化 8】



IV a1'




IV a4'




10

【化 9】




IV b3




IV b8

20




IV b9



IV b10

30

【化 10】



IV c5

40

式中、

R^{4a} は、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたはビニル、1E-プロペニル、1E-ブテニル、1E-ペンテニル、1E-ヘキセニルもしくは1E-ヘプテニルであり、

R^4 は、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルケニル、アルケニルオキシもしくはアルコキシアルキルである、



50

のいずれかで表される化合物の群から選択される 1 種または 2 種以上の化合物を含むことを特徴とする、前記液晶媒体。

【請求項 2】



請求項 1 に記載の液晶媒体であって、以下の群

【化 1 1】





10

【化 1 2】



【化 1 3】



20



ここで、式中の「 C_3H_7- 」、「 C_4H_9- 」および「 $\text{C}_5\text{H}_{11}-$ 」は、それぞれ、直鎖状アルキル基である、

から選択される 2 種または 3 種以上の化合物を媒体に基づき合計で 25～50 重量% 含有することを特徴とする、前記液晶媒体。

【請求項 3】

以下の群

【化 1 4】



30

40


ここで、式中の「 C_3H_7- 」、「 C_4H_9- 」および「 $\text{C}_5\text{H}_{11}-$ 」は、それぞれ、直鎖状アルキル基である、

から選択される 1 種または 2 種以上の化合物を含むことを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の液晶媒体。

【請求項 4】

以下の群

【化 1 5】



10

ここで、式中の「 C_3H_7- 」、「 C_4H_9- 」および「 $\text{C}_5\text{H}_{11}-$ 」は、それぞれ、直鎖状アルキル基である、
 から選択される 1 種または 2 種以上の化合物を含むことを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の液晶媒体。

【請求項 5】

以下の化合物：

【化 1 6】




20

ここで、式中の「 C_3H_7- 」は、直鎖状アルキル基である、
 を含有することを特徴とする、請求項 3 に記載の液晶媒体。

【請求項 6】

以下の化合物：

【化 1 7】




30

ここで、式中の「 C_3H_7- 」は、直鎖状アルキル基である、
 を含有することを特徴とする、請求項 4 に記載の液晶媒体。

【請求項 7】

式 I a 1 - 2

【化 1 8】





式中、 m および n は、各々、互いに独立して、0、1、2 または 3 であり、および $m+n$ は、5 より小さいかまたは 5 に等しい、
 で表される化合物の群から選択される 1 種または 2 種以上の化合物をさらに含むことを特徴とする、請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の液晶媒体。

40

【請求項 8】

以下の群

【化 1 9】




から選択される 1 種または 2 種以上の化合物を含むことを特徴とする、請求項 1～7 のいずれか一項に記載の液晶媒体。

【請求項 9】

以下の化合物：

10

【化 2 0】




を含有することを特徴とする、請求項 8 に記載の液晶媒体。

【請求項 1 0】

以下の化合物：

【化 2 1】




20

を含有することを特徴とする、請求項 8 に記載の液晶媒体。

【請求項 1 1】

下記の式


【化 2 2】




IV b3

30

【化 2 3】




IV b8



IV b9

40



IV b10

式中、


50

R⁴ は、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルケニル、アルケニルオキシもしくはアルコシアルキルである、
で表される化合物の群から選択される1種または2種以上の化合物を含むことを特徴とする、請求項1～10のいずれか一項に記載の液晶媒体。

【請求項12】


下記の式

【化24】




IV a2


10



IV a3




IV a5




IV a6

20

【化 2 5】




IV b1




IV b2

10




IV b4




IV b5

20




IV b6







IV b7

30




IV b11

【化 2 6】



【化 2 7】



式中、

R⁴ は、請求項 1 において定義されるとおりであり、


【化 2 8】



30

は、各々、互いに独立して、

【化 2 9】



40

であり、

Z⁴¹ および Z⁴² は、各々、互いに独立して、-CF₂O-、-COO-、-CH₂CH₂-、-CF=CF-、-CH=CH-、-CF=CH-、-CH=CF- または単結合であり、

l は、0 または 1 であり、

Y⁴¹ および Y⁴² は、各々、互いに独立して H または F である、

で表される化合物の群から選択される 1 種または 2 種以上の化合物をさらに含むことを特


50

徴とする、請求項 1 ～ 1 1 のいずれか一項に記載の液晶媒体。

【請求項 1 3】

式 I I a 1

【化 3 0】



II a1


式中、

【化 3 1】



は、

【化 3 2】



であり、

R^{21} は、1 ～ 7 個の C 原子を有するアルキルまたはアルコキシであり、

R^{22} は、1 ～ 7 個の C 原子を有するアルキルである、

で表される 1 種または 2 種以上の化合物をさらに含有することを特徴とする、請求項 1 ～ 1 2 のいずれか一項に記載の液晶媒体。

【請求項 1 4】


式 I I a 1 で表される化合物として、式 I I a 1 で表される化合物であって、式中、

【化 3 3】



が、

【化 3 4】



である、

1 種または 2 種以上の該化合物を含有することを特徴とする、請求項 1 3 に記載の液晶媒体。

【請求項 1 5】

式 I I a 1 で表される化合物として、式 I I a 1 で表される化合物であって、式中、


10

20

30


40

【化 3 5】



が、

【化 3 6】



10

であり、

R^{2 1} が、1～7 個の C 原子を有するアルコキシである、


1 種または 2 種以上の該化合物を含有することを特徴とする、請求項 1 3 に記載の液晶媒体。

【請求項 1 6】

式 I I a 1 で表される化合物として、式 I I a 1 で表される化合物であって、式中、


20

【化 3 7】



が、

【化 3 8】



30

であり、

R^{2 1} が、1～7 個の C 原子を有するアルコキシである、

1 種または 2 種以上の該化合物を含有することを特徴とする、請求項 1 3～1 5 のいずれか一項に記載の液晶媒体。

【請求項 1 7】

式 I I a 1 で表される化合物として、式 I I a 1 で表される化合物であって、式中、


40

【化 3 9】



が、

【化 4 0】



であり、

R^{2 1} が、1～7 個の C 原子を有するアルキルである、1 種または 2 種以上の該化合物を含有することを特徴とする、請求項 1 3～1 6 のいずれ
か一項に記載の液晶媒体。 10

【請求項 1 8】

請求項 1～1 7 のいずれか一項に記載の液晶媒体を含み、実質的に液晶層の平面中にある液晶媒体の切換に影響するのに十分な、液晶層に平行な成分を有する電場を発生する液晶媒体の再配向のための電極構造を有する、電気光学的液晶ディスプレイ。

【請求項 1 9】

非線型電氣的切換素子のマトリックスによりアドレスされることを特徴とする、請求項 1 8 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 2 0】

請求項 1～1 7 のいずれか一項に記載の液晶媒体の、液晶ディスプレイにおける使用。 20


【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、液晶媒体の切換 (switching) に影響するのに十分な、液晶層に平行な成分を有する電場を発生する液晶媒体の再配向のための電極構造を有する、電気光学的液晶ディスプレイに関する。液晶媒体の切換は、実質的に、液晶層の平面中で起こる。液晶媒体は、誘電率の正の異方性を有し、式 I

【化 1】



30

【0 0 0 2】

式中、

R^{1 1} は、1～7 個の C 原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは 2～7 個の C 原子を有するアルコキシアルキル、好ましくはアルキルであり、R^{1 2} は、2～7 個の C 原子を有するアルケニルまたはアルケニルオキシ、好ましくはアルケニルであり、Z¹ は、—CH₂—CH₂—または単結合、好ましくは単結合であり、 40

n は、0 または 1 である、

で表される少なくとも 2 種のメソゲン性化合物を含む。

【背景技術】

【0 0 0 3】

ほとんどの慣用のタイプの液晶ディスプレイ、例えば TN、STN、OMI および AM D—TN ディスプレイにおいて、並びにいくつかの最近一層興味深いディスプレイ、例えば VAN (または ECB) および OCB ディスプレイにおいて、液晶層にほぼ垂直な電場を用いて、液晶の配向を切り換える。

【0 0 0 4】

例えば、WO 91/10936 には、主に、面内切換 (In Plane Switching) から IPS と呼ばれ 50

る液晶層の平面内で液晶を切り換えるために用いられる、液晶層に平行な、顕著な成分を有する電場を用いた液晶ディスプレイが開示されている。このような電場を有する液晶ディスプレイの動作の原理は、例えば、R.A. Soref, Journal of Applied Physics, Vol. 45, Nr. 12, S. 5466-5468 (1974)中に記載されている。

【0005】

電極の設計のためのいくつかの可能性およびこのようなディスプレイのアドレッシングの種々の方法は、例えば、EP 0 588 568中に示されている。また、DE 198 24 137には、このようなIPSディスプレイの種々の構造が教示されている。

このようなIPSディスプレイのための液晶媒体は、例えば、DE 198 48 181および前刊行されていない(non prepublished)DE 100 19 061中に記載されている。

10

【0006】

従来技術のIPSディスプレイは、いくつかの用途について、尚重大な欠点を有する。最も重大な問題の1つは、これらの長い応答時間であり、これは、例えばTNまたはVANディスプレイの応答時間よりも有意に長い。長すぎる応答時間に加えて、動作電圧を、改善しなければならない。これは、これらがいくつかの用途について高すぎることを意味する。明らかに、他の要求、例えば長い動作寿命、極端な温度(高いおよび低い)における貯蔵および動作の両方、および照射下の安定性を、同時に満たさなければならない。これらの性能基準に対する決定的な影響を有するこのようなディスプレイの1つの構成成分は、用いられる液晶媒体である。

【0007】

20

従って、既知の材料の欠点を示さないか、または少なくとも一層低い程度に示すのみである、改善された液晶媒体に対する強力な要求がある。これらは、特に、十分広いネマティック相範囲、低温における結晶化に対する低い傾向、複屈折の好適な値、ほとんどの場合において好ましくは複屈折の低い値および十分に高い比抵抗を示さなければならない。特に、これらは、短い応答時間をもたらす、小さいしきい値電圧(V_{10})および小さい回転粘度(γ_1)を示さなければならない。


【発明の概要】

【0008】

驚くべきことに、この課題は、誘電率の正の異方性を有し、式I

【化2】

30



【0009】

式中、

R^{11} は、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルコシアルキル、好ましくはアルキルであり、

R^{12} は、2～7個のC原子を有するアルケニルまたはアルケニルオキシ、好ましくはアルケニルであり、

40

Z^1 は、 $-CH_2-CH_2-$ または単結合、好ましくは単結合であり、

n は、0または1である、

で表される少なくとも2種のメソゲン性化合物を含む、液晶媒体を用いることにより、解決することができるが見出された。

【0010】

本発明の液晶媒体は、これらの比較的高い透明点およびこれらの小さい回転粘度並びにこれらの低いしきい値電圧を特徴とする。

本発明は、液晶媒体に加えて、誘電率の正の異方性を有し、前に示した式Iで表される少なくとも2種のメソゲン性化合物を含む液晶媒体を含む、液晶層に平行な、顕著な成分


50

を有する電場を発生する電極構造を有する電気光学的ディスプレイに属する。


【0011】

特に好ましいのは、式 I a および I b

【化 3】



Ia



Ib

10

式中、パラメーターは、前の式 I の下に示した意味を有し、好ましくは、

R^{11} は、1～5 個の C 原子を有するアルキルまたは 1～5 個の C 原子を有するアルコキシ、好ましくはアルキルであり、

R^{12} は、2～7 個の C 原子を有するアルケニルまたはアルケニルオキシ、好ましくはアルケニルであり、

Z^1 は、単結合である、

の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体を含む液晶ディスプレイである。

20


【0012】

特に好ましいのは、各々式 I a および式 I b で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体を含む液晶ディスプレイである。


【0013】

さらに特に好ましいのは、式 I a 1、I a 2、I b 1 および I b 2


【化 4】




Ia1



Ia2



Ib1



Ib2

30

式中、パラメーターは、前の式 I の下に示した意味を有する、

の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物、好ましくは、前述のそれぞれの式 I a および I b の下に示した化合物を含む液晶媒体を含む、液晶ディスプレイである。

40

【0014】

特に好ましいのは、1 種または 2 種以上、好ましくは 2 種、3 種または 4 種以上の、式 I a 1 で表される化合物を含む液晶媒体を含む、液晶ディスプレイである。


特に好ましいのは、1 種または 2 種以上、好ましくは 2 種または 3 種以上の、式 I a、好ましくは式 I a 1 で表される化合物に加えて、1 種、2 種または 3 種以上の式 I b、好ましくは式 I b 1 で表される化合物を含む液晶媒体を含む液晶ディスプレイである。

【0015】

好ましくは、液晶ディスプレイは、1 種または 2 種以上の式 I I

50

【化 5】



式中、


R^{21} は、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルケニル、アルケニルオキシもしくはアルコシアルキルであり、

R^{22} は、1～7個のC原子を有するアルキルまたは2～7個のC原子を有するアルケニルであり、

Z^{21} および Z^{22} は、存在する場合、互いに独立して、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{CF}_2-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CF}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CF}-$ または単結合、好ましくは単結合であり、


【0016】

【化 6】



は、存在する場合、互いに独立して、

【化 7】



であり、

m は、0、1 または 2 であり、


ただし、式 I で表される化合物を除く、

で表されるメソゲン性化合物を含む液晶媒体を含む。

【0017】

好ましくは、液晶ディスプレイは、式 I Ia～I Ic

【化 8】



式中、パラメーターは、前述の式 I I の下に示されたそれぞれの意味を有する、

の群から選択された、式 I I で表される 1 種または 2 種以上のメソゲン性化合物を含む液

10

20

30

40


50

晶媒体を含む。

【0018】

さらに好ましいのは、式 I I I

【化9】




III

式中、

R^3 は、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルケニル、アルケニルオキシもしくはアルコキシアルキルであり、


【0019】

【化10】




は、各々、互いに独立して、

【化11】




であり、

【化12】



はまた、

【化13】



であることができ、

Z^3 は、 $-CH_2-CH_2-$ 、 $-COO-$ 、 $-CF_2O-$ または単結合であり、

X^3 は、F、Cl、CNまたはNCS、好ましくはCNである、

で表される化合物を含む液晶媒体を含む液晶ディスプレイである。

【0020】

特に好ましいのは、1種または2種以上の式 I I I で表される化合物を含む液晶媒体であり、ここで、

X^3 は、CNであり、


10

20

30


40

【化 1 4】



は、


【化 1 5】



10

であり、


【化 1 6】



は、

【化 1 7】

20



であり、

 Z^3 は、単結合である。


【0 0 2 1】

さらに好ましいのは、式 I I I で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体 30

であり、ここで、

 Z^3 は、単結合であり、 X^3 は、C N であり、


【化 1 8】



は、


【化 1 9】

40




であり、

【化 2 0】



は、

【化 2 1】



10

である。

【0 0 2 2】


さらに好ましいのは、式 I I I で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体であり、ここで、

Z^3 は、単結合であり、

X^3 は、C N であり、


20

【化 2 2】



は、


【化 2 3】



30


であり、

【化 2 4】



は、

【化 2 5】



40

である。

【0 0 2 3】


さらに好ましいのは、式 I I I で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体であり、ここで、

Z^3 は、単結合であり、

X^3 は、C N であり、

50

【化 2 6】



は、


【化 2 7】



10

であり、


【化 2 8】



は、

【化 2 9】

20



である。

【0 0 2 4】

さらに好ましいのは、式 I I I で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体であり、ここで、


30

Z^{31} は、 $-CH_2-CH_2-$ または単結合である。

【0 0 2 5】

好ましいのは、式 I V

【化 3 0】




IV

40

式中、

R^4 は、1～7 個の C 原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは 2～7 個の C 原子を有するアルケニル、アルケニルオキシもしくはアルコキシアルキルであり、


【化 3 1】



50

は、各々、互いに独立して、

【化 3 2】



10

であり、

【0 0 2 6】

$Z^{4\ 1}$ および $Z^{4\ 2}$ は、各々、互いに独立して、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CH-$ 、 $-CH=CF-$ または単結合であり、

1 は、0 または 1 であり、

X^4 は、 OCF_3 、 OCF_2H 、 CF_3 または F であり、

$Y^{4\ 1}$ および $Y^{4\ 2}$ は、各々、互いに独立して H または F である、


で表される 1 種、2 種、3 種または 4 種以上の化合物を含む液晶媒体を含む液晶ディスプレイである。

20

【0 0 2 7】

特に好ましいのは、


【化 3 3】



30

の少なくとも 1 つが

【化 3 4】



である、式 I V で表される化合物を含む液晶媒体を含む液晶ディスプレイである。

【0 0 2 8】

さらに好ましいのは、 $Z^{4\ 1}$ および $Z^{4\ 2}$ が各々、互いに独立して、 $-CH_2CH_2-$ または単結合である、式 I V で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体である。

40


さらに好ましいのは、 X^4 が OCF_3 であり、 $Y^{4\ 1}$ および $Y^{4\ 2}$ が各々 H である、式 I V で表される 1 種または 2 種以上の化合物並びに、 X^4 および $Y^{4\ 1}$ および $Y^{4\ 2}$ が各々 F である、式 I V で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む媒体である。

特に好ましいのは、式 I で表される少なくとも 1 種の化合物、好ましくは式 I a で表される少なくとも 1 種の化合物および式 I b で表される少なくとも 1 種の化合物、並びに式 I I で表される少なくとも 1 種の化合物並びに式 I I I で表される少なくとも 1 種の化合物を含む液晶媒体である。

【0 0 2 9】

50


特に好ましいのは、式 I I I a ~ I I I t
【化 3 5】




III a

【 0 0 3 0 】

【化 3 6】




III b




III c

10




III d




III e

20




III f




III g

30




III h



III i


40




III j

【 0 0 3 1】

【化 3 7】




III k




III l


10



III m




III n




III o

20




III p




III q

30



III r




III s

40

【 0 0 3 2】

【化 3 8】



III t

50

式中、 R^3 は、前述の式 I I I の下に示した意味を有する、
の群から選択された、1 種または 2 種以上の式 I I I で表される化合物を含む液晶媒体を
含む液晶ディスプレイである。

【0033】


最も特に好ましくは、液晶ディスプレイは、式 I I I b、I I I c、I I I i、I I I j、I I I m、I I I o～I I I s、最も好ましくは式 I I I b、I I I c、I I I i、I I I m、I I I o および I I I s の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体を含む。

【0034】

さらに好ましいのは、式 I a 1-1 および I a 1-2

10

【化 39】



式中、

k は、1、2、3、4 または 5 であり、

20

m および n は、各々、互いに独立して、0、1、2 または 3 であり、

m + n は、5 より小さいかまたは 5 に等しく、


o は、0 または 1 である、

で表される化合物の群から選択された化合物を含む媒体を含むディスプレイである。

【0035】

さらに好ましいのは、1 種または 2 種以上の式 I V a および／または式 I V b および／
または式 I V c および／または式 I V d および／または式 I V e

【化 4 0】




式中、パラメーターは、式 I V の下に、前に示したそれぞれの意味を有する、
で表される化合物を含む媒体を含むディスプレイである。

【0036】

30









特に好ましいのは、式 I V a 1 ~ I V a 6、I V b 1 ~ I V b 1 1、I V c 1 ~ I V c 5、I V d 1 および I V d 2 の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物を含む媒体を含むディスプレイである。

【化 4 1】



【0037】

【化 4 2】



【 0 0 3 8 】


10

20


30

40

【化 4 3】




IV b6




IV b7

10




IV b8




IV b9

20




IV b10




IV b11

30




IV c1



IV c2


40



IV c3

【0 0 3 9】

【化 4 4】



10

式中、 R^4 は、それぞれの式 I V a ~ I V d の下に、前に示された意味を有する。

20

【0040】

好ましい態様において、ディスプレイは、媒体全体に対する濃度において、20%、好ましくは27%~75%、好ましくは40%~70%、一層好ましくは45%~65%および最も好ましくは50%~60%の範囲内の濃度で、式 I で表される1種または2種以上の化合物を含む媒体を含む。

【0041】

前の態様と同一であることができる、さらなる好ましい態様において、ディスプレイは、式 I a、好ましくは式 I a 1 で表される1種または2種以上の化合物を、媒体全体に対する濃度において、15%~60%、好ましくは20%~55%、一層好ましくは25%~50%および最も好ましくは29%~45%の範囲内の濃度で含む媒体を含む。

30

【0042】

前の態様と同一であることができる、さらなる好ましい態様において、ディスプレイは、式 I b、好ましくは式 I b 1 で表される1種または2種以上の化合物を、媒体全体に対する濃度において、1%~40%、好ましくは5%~35%、一層好ましくは10%~30%および最も好ましくは15%~30%の範囲内の濃度で含む媒体を含む。

【0043】

媒体が、式 I a で表される化合物である式 I で表される化合物のみを含む場合には、これらの濃度は、22%またはこれ以上、好ましくは25%またはこれ以上および最も好ましくは28%またはこれ以上である。この態様において、媒体は、好ましくは、式 I a、好ましくは式 I a 1 で表される2種または3種以上の化合物を含む。

40


【0044】

しかし、好ましくは、媒体は、式 I a および I b の各々で表される1種または2種以上の化合物を含む。この態様において、媒体は、好ましくは、2種、3種または4種以上の式 I a、好ましくは式 I a 1 で表される化合物を含み、媒体中の式 I で表されるすべての化合物の濃度は、37%またはこれ以上、好ましくは43%またはこれ以上である。

【0045】

好ましい態様は、さらに、ディスプレイが、以下のものを含む媒体を含むものである。
—式 I I a 1


【化 4 5】



II a1

式中、


【化 4 6】



10

は、

【化 4 7】



であり、

R^{21} は、1～7個のC原子を有するアルキルまたはアルコキシ、好ましくは1～3個のC原子を有するアルキルまたはアルコキシ、特に好ましくはアルコキシであり、

20


R^{22} は、1～7個のC原子を有する、好ましくは1～5個のC原子を有するアルキルである、

で表される1種または2種以上の化合物および／または

【0046】

—式 I I b 1

【化 4 8】




II b1

30

式中、

R^{21} および R^{22} は、各々、互いに独立して、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルコシアルキルであり、好ましくは、 R^{21} は、n-アルキルであり、 R^{22} は、3～5個のC原子を有するn-アルキルであり、


【化 4 9】



40

は、

【化 5 0】



である、

で表される1種または2種以上の化合物。

【0047】

50

一式 I I c 1 および I I c 2

【化 5 1】


R^{21} —  —  —  —  — R^{22}	II c1
R^{21} —  —  —  —  — R^{22}	II c2
R^{21} —  —  —COO—  —  — R^{22}	II c3

10

式中、

R^{21} および R^{22} は、各々、互いに独立して、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルコシアルキルであり、好ましくは、 R^{21} および R^{22} は、3～5個のC原子を有するn-アルキルであり、


【化 5 2】



20

は、

【化 5 3】



である、


の群から選択された1種または2種以上の化合物および／または

30

【0048】

—さらに、式V

【化 5 4】




式中、

R^{51} および R^{52} は、各々、互いに独立して、1～7個のC原子を有するアルキルもしくはアルコキシまたは2～7個のC原子を有するアルコシアルキルであり、 R^{52} はまた、Fまたは OCF_3 であることができ、


40

【化 5 5】




は、

【化 5 6】



であり、


【化 5 7】



10


は、

【化 5 8】



であり、


【化 5 9】



20

は、

【化 6 0】



30


である、

で表される 1 種または 2 種以上の化合物、


【0 0 4 9】

好ましくは、式 V a ~ V c


【化 6 1】



V a



V b



V c

40

50

式中、 $R^{5\ 1}$ および $R^{5\ 2}$ は、前の式 V の下に示したそれぞれの意味を有し、好ましくは、 $R^{5\ 1}$ は、 n -アルキルであり、 $R^{5\ 2}$ は、 n -アルキルまたは n -アルコキシである、
 の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物。

【0050】

好ましいのは、以下のものを含む媒体を含むディスプレイである。

- 好ましくは、基 $R^{2\ 1}$ および $R^{2\ 2}$ の少なくとも 1 つが、 n -アルコキシである、式 I I a 1 で表される 1 種または 2 種以上の化合物および／または
- 好ましくは、基 $R^{2\ 1}$ および $R^{2\ 2}$ の少なくとも 1 つが、 n -アルコキシである、式 I I b 1 で表される 1 種または 2 種以上の化合物および／または
- 好ましくは、両方の基 $R^{2\ 1}$ および $R^{2\ 2}$ が、 n -アルキルである、式 I I c で表される 1 種または 2 種以上の化合物。

10

【0051】

さらに好ましいのは、非線型電圧－電流特性を有するアクティブな電氣的切換素子のマトリックスによりアドレスされる、本発明のディスプレイである。

【0052】

本発明の他の主題は、正の誘電異方性を有し、式 I で表される 2 種、3 種、4 種、5 種または 6 種以上の化合物および式 I I a～I I c の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物、式 I I I a～I I I t の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物および式 I V a～I V e の群から選択された 1 種または 2 種以上の化合物を含む液晶媒体、特に

20

【0053】

- 22～70、好ましくは 26～60% の、式 I a で表される 2 種または 3 種以上の化合物、
- 0～45、好ましくは 5～35% の、式 I b で表される 1 種または 2 種以上の化合物、
- 0～45、好ましくは 5～35% の、式 I I で表される 1 種または 2 種以上の化合物、
- 5～50、好ましくは 15～40% の、式 I I I で表される 1 種または 2 種以上の化合物、
- 10～50、好ましくは 15～30% の、式 I V で表される 1 種または 2 種以上の化合物、
- 0～30、好ましくは 5～20% の、式 V で表される 1 種または 2 種以上の化合物を含む媒体である。

30

【0054】

本発明において用いられる媒体は、一般的に、0.060～0.150、好ましくは 0.065～0.140 および最も好ましくは 0.070～0.130 の範囲内の、20℃における複屈折 (Δn) を有する。媒体の透明点は、好ましくは、60℃～110℃、一層好ましくは 65℃～100℃ および最も好ましくは 67℃～90℃ の範囲内である。

【0055】

20℃における、本発明において用いられる媒体の回転粘度 (γ_1) は、原則として、100 mPa・s またはこれ以下、好ましくは 90 mPa・s またはこれ以下、一層好ましくは 80 mPa・s またはこれ以下および最も好ましくは 70 mPa・s またはこれ以下である。明確に、本発明の液晶媒体の回転粘度は、媒体の透明点および特に極性、即ち誘電異方性に関連する。従って、一層低い透明点を有する媒体および一層低い誘電異方性を有する媒体について、一層低い回転粘度を達成することができる。例えば、70℃の透明点および 12.5 またはこれ以下の誘電異方性を有する媒体について、85 mPa・s またはこれ以下、好ましくは 80 mPa・s またはこれ以下、最も好ましくは 75 mPa・s またはこれ以下の回転粘度が達成され、一方 70℃の透明点および 12 またはこれ以下の誘電異方性を有する媒体について、80 mPa・s またはこれ以下、好ましくは 75 mPa・s またはこれ以下、最も好ましくは 70 mPa・s またはこれ以下の回転粘度が達成され、70℃の透明点および 7 またはこれ以下の誘電異方性を有する媒体について、

40

50

75 mPa・s またはこれ以下、好ましくは70 mPa・s またはこれ以下、最も好ましくは60 mPa・s またはこれ以下の回転粘度が達成される。

【0056】

20℃における、本発明の媒体の比抵抗は、一般的に、 $5 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$ 、好ましくは $5 \times 10^{11} \sim 5 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ の範囲内である。

本発明において用いられる液晶媒体は、液晶ディスプレイ試験セル中での、-30℃での1000時間またはこれ以上、好ましくは-40℃での500時間またはこれ以上、および最も好ましくは-40℃での1000時間またはこれ以上にわたる貯蔵に対して、安定である。

本発明において用いられる液晶媒体は、5～30種の化合物、好ましくは6～20種の化合物および最も好ましくは7～16種の化合物からなる。

10

【0057】

式Iで表される化合物の比較的少ない量の、既知の慣用のメソゲン性化合物、特に式IIa～IIc、IIIIa～IIIIItおよびIVa～IVeで表される化合物の群から選択された1種または2種以上の化合物との組み合わせにより、回転粘度の極めて好ましく低い値および低いしきい値電圧がもたらされ、一方、ネマティック相の範囲は、ほとんどの用途について、十分広いことが見出された。特に、ネマティック相から可能なスメクティック相への転移温度は、低い。式I～IVで表される化合物は、無色であり、安定であり、互いにおよび他の既知の液晶化合物と混和性である。

【0058】

20

本出願における用語「アルキル」は、1～7個の炭素原子を有する直鎖状および分枝状アルキル基、好ましくは直鎖状基メチル、エチル、n-プロピル、n-ブチル、n-ペンチル、n-ヘキシルおよびn-ヘプチルを包含する。他に明白に述べなければ、2～5個の炭素原子を有する基が、好ましい。

【0059】

本出願における用語「アルケニル」は、2～7個の炭素原子を有する直鎖状および分枝状アルケニル基、好ましくは直鎖状基を包含する。特に好ましいアルケニル基は、 $C_2 \sim C_7$ 1E-アルケニル、 $C_4 \sim C_7$ 3E-アルケニル、 $C_5 \sim C_7$ 4E-アルケニル、 $C_6 \sim C_7$ 5E-アルケニルおよび C_7 6E-アルケニル、最も好ましくは $C_2 \sim C_7$ 1E-アルケニル、 $C_4 \sim C_7$ 3E-アルケニルおよび $C_5 \sim C_7$ 4E-アルケニルである。特に好ましい例示的なアルケニル基は、ビニル、1E-プロペニル、1E-ブテニル、1E-ペンテニル、1E-ヘキセニル、1E-ヘプテニル、3E-ブテニル、3E-ペンテニル、3E-ヘキセニル、3E-ヘプテニル、4E-ペンテニル、4Z-ヘキセニル、4E-ヘキセニル、4Z-ヘプテニル、5E-ヘキセニルおよび6E-ヘプテニルである。他に明白に述べなければ、5個までのC原子を有する基が、好ましい。

30

【0060】

本出願中の「アルコキシアルキル」の用語は、好ましくは、式 $C_n H_{2n+1} - O - (CH_2)_m$ で表される直鎖状基を包含し、式中、nおよびmは、各々、1～6であり、n+mは、2～7である。好ましくは、mは1であり、nは、1～4である。

【0061】

40

$R^{11} \sim R^{52}$ を適切に選択して、液晶媒体の特性を、修正することができる。従って、ネマティック相の広い範囲を達成することができ、応答時間、しきい値電圧および電気光学的特性の急峻度を、適合させることができる。例えば、1E-アルケニル基、3E-アルケニル基および2E-アルケニルオキシ基は、一般的に、一層短い応答時間および一層安定なネマティック相をもたらす。特に1つまたは2つのC原子のみを有する、一層短い側鎖により、また、応答時間が顕著に改善される。しかし、このような基を有する化合物の媒体中での最大濃度は、所望の透明点により限定される。

【0062】

式I～Vで表される化合物の最適な比率は、媒体の所望の特性、式I～Vで表される化合物の選択および他の随意の化合物の選択に、大いに依存する。本出願中に示された範囲

50

内での、適切な混合比率を、容易に決定することができる。

【0063】

本発明において用いる媒体中の、式 I ～ V で表される化合物の合計量は、極めて決定的ではない。好ましくは、媒体は、80 ～ 100 % の式 I ～ V で表される化合物を含む。媒体はまた、1 種または 2 種以上の追加の化合物を含んで、種々の特性を最適化することができる。しかし、特に応答時間に対する、本発明において用いる媒体の効果は、一般的に、式 I ～ V で表される化合物、特に式 I で表される化合物の合計濃度の場合において、一層大きい。

特に好ましい態様において、本発明において用いる媒体は、1 種または 2 種以上の式 I V c で表される化合物を含む。

10

【0064】

本発明において用いる液晶媒体は、式 I で表される 2 種または 3 種以上の化合物に加えて、好ましくは、3 ～ 40 種の他の化合物、特に好ましくは 4 ～ 30 種の他の化合物および最も好ましくは 7 ～ 15 種の他の化合物を含む。これらの他の化合物は、好ましくは、ネマティックまたはネマトゲニック(nematogenic)、好ましくはモノトロピックまたはアイソトロピック化合物の群から選択される。

本発明において用いる液晶媒体は、式 I で表される 2 種または 3 種以上の化合物に加えて、好ましくは、38 ～ 67 %、特に好ましくは 45 ～ 55 % の、式 I で表される化合物を含む。これらは、好ましくは、3 種、4 種、5 種、6 種または 7 種以上の式 I で表される化合物を含む。

20

【0065】

本発明の電気光学的ディスプレイの構造は、例えば W0 91/10936 または EP 0 588 568 に記載されている、IPS ディスプレイの特徴的な構造に対応する。「特徴的な構造」の用語は、本明細書中ではいくらか広範囲に解釈され、また、IPS ディスプレイのすべての既知の修正物、特にアクティブマトリックスにより駆動される IPS ディスプレイおよび非線型電極および／または個別の画素における一定でない電極距離を有する電極構造を有する IPS ディスプレイを包含する。

しかし、本発明のディスプレイの、現在までに実現されたディスプレイに対する顕著な差異は、用いる液晶媒体の組成および特性の選択である。

【0066】

30

本発明において用いる液晶媒体は、慣用の方法により製造される。原則として、所要の量の化合物を、媒体の主成分として用いられる 1 種または 2 種以上の化合物に連続的に溶解する。これを、好ましくは高温で実施して、化合物の混合を容易にする。さらに、他の既知の製造方法を用いることができる。例えば、媒体を、同族体化合物の混合物であることができるか、またはいわゆる「マルチボトル系」の構成成分であることができる混合物を用いることができる状態にある、プレミックスを混合することにより、製造することができる。

【0067】


液晶媒体は、随意に、専門家に知られている他の添加剤を含む。例えば、媒体は、0 % ～ 15 %、好ましくは 0 % ～ 10 % の多色性染料および／またはキラルなドーパントを含むことができる。加えられる単一の化合物の濃度は、0.01 % ～ 6 %、好ましくは 0.1 % ～ 3 % の範囲内である。しかし、これらの添加剤の濃度は、媒体を構成する主要な化合物の濃度範囲（即ち、式 I ～ V で表される化合物および随意的化合物）の濃度および範囲において考慮されない。

40

【0068】

本出願中を通して、

【化 6 2】



は、トランス-1, 4-シクロヘキシレンを表す。

【0069】

液晶媒体の物理的特性を、他に明記しない限りは、"Physical Properties of Liquid Crystals", Hrg. W. Becker, Merck KGaA, Status Nov. 1997中に記載されたようにして決定しており、決定する。すべての物理的特性を、他に明白に述べない限りは、20℃において決定し、または20℃について特定する。

10

【0070】

Cは、結晶相を示し、Sは、スメクティック相を示し、S_Cは、スメクティックC相を示し、S_Aは、スメクティックA相を示し、Nは、ネマティック相を示し、Iは、アイソトロピック相を示す。V₀は、容量性しきい値である。Δnは、589nmにおける光学異方性（複屈折）である。Δεは、1kHzにおける誘電異方性である。電気光学的特性は、平面状セルにおいて決定した。セルを、通常白色モードで動作させた。

【0071】

以下の例は、いかなる方法によっても本発明を限定せずに、本発明を例示する。

回転粘度を、校正した機器を用いて決定し、ここで、20℃におけるZLI-4792 (Merck KGaAの製品) についての値は、133 mPa・sであると決定された。

20

【0072】

深い温度における貯蔵に対する安定性を、配向層としてHDMのCU-1511 (Hitachi DuPont Mico-Systems), Japanを用いて、約0.5 μmの光学遅延を有する密封した試験セル中で決定した。各々5つの試験セルのセットを、交差させた接着偏光板ではさみ、それぞれ0℃、-10℃、-20℃、-30℃および-40℃の固定された温度における温度制御環境中で貯蔵した。24時間の時間間隔の後に、各々のセルを、外見の変化について視覚的に検査した。与えられた温度における試験セルの与えられたセットの5つの試験セルの任意の1つにおいて、変化が観察されなかった貯蔵の最終的な時間を、当該温度 (t_{store} (T)) における貯蔵時間として定めた。

30

【0073】

本出願および以下の例において、化合物の構造を、また頭文字と呼ばれる略語により示す。これらは、以下の2つの表AおよびBに従ってコード化される。すべての基C_nH_{2n+1}およびC_mH_{2m+1}は、それぞれn個およびm個のC原子を有する直鎖状アルキル基である。表Bのコードは自明である。表Aは、分子の核にかかわる頭文字のみを列挙する。個別の化合物の定義を、核にかかわるコードから、ハイフンで分離して、追加のコードの添加により達成する。置換基R¹、R²、L¹およびL²に関するコードは、以下の通りである：

【0074】












【表 1】

R ¹ , R ² , L ¹ , L ² に係るコード	R ¹	R ²	L ¹	L ²	
nm	C _n H _{2n+1}	C _m H _{2m+1}	H	H	
nOm	C _n H _{2n+1}	OC _m H _{2m+1}	H	H	
nO.m	OC _n H _{2n+1}	C _m H _{2m+1}	H	H	
n	C _n H _{2n+1}	CN	H	H	10
nN.F	C _n H _{2n+1}	CN	F	H	
nN.F.F	C _n H _{2n+1}	CN	F	F	
nF	C _n H _{2n+1}	F	H	H	
nF.F	C _n H _{2n+1}	F	F	H	
nF.F.F	C _n H _{2n+1}	F	F	F	
nOF	OC _n H _{2n+1}	F	H	H	20
nCl	C _n H _{2n+1}	Cl	H	H	
nCl.F	C _n H _{2n+1}	Cl	F	H	
nCl.F.F	C _n H _{2n+1}	Cl	F	F	
nCF ₃	C _n H _{2n+1}	CF ₃	H	H	
nCF ₃ .F	C _n H _{2n+1}	CF ₃	F	H	
nCF ₃ .F.F	C _n H _{2n+1}	CF ₃	F	F	
nOCF ₃	C _n H _{2n+1}	OCF ₃	H	H	30
nOCF ₃ .F	C _n H _{2n+1}	OCF ₃	F	H	
nOCF ₃ .F.F	C _n H _{2n+1}	OCF ₃	F	F	
nOCF ₂	C _n H _{2n+1}	OCHF ₂	H	H	
nOCF ₂ .F	C _n H _{2n+1}	OCHF ₂	F	H	
nOCF ₂ F.F	C _n H _{2n+1}	OCHF ₂	F	F	
nS	C _n H _{2n+1}	NCS	H	H	
rVsN	C _r H _{2r+1} -CH=CH-C _s H _{2s-}	CN	H	H	40
rEsN	C _r H _{2r+1} -O-C ₂ H _{2s-}	CN	H	H	
nAm	C _n H _{2n+1}	C≡C-C _m H _{2m+1}	H	H	

【 0 0 7 5 】

表 A :

【化 6 3】

**BCH****CCH****CCP****CP****PTP****ECCP****HP****CECP****CP****ME****PCH**

【 0 0 7 6 】




10

20

30

40




【化 6 4】



【0077】












表 B :

【化 6 5】



【0078】

【化 6 6】

**CVC-nV-(O)m****CC-n-V****CVCP-nV-(O)m****CC-n-mV****CC-n-Vm****CC-nV-Vm****CC-V-Vn****CC-n-ZV****CCG-V-F****CC-n-ZVm****CCP-V-n**


【 0 0 7 9 】

10



20

30

40


$$\text{CH}_2=\text{CH}-(\text{CH}_2)_n-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_m\text{H}_{2m+1}$$


CCP-nV-m




DU-n-N


20




PPTUI-n-m




30



CPCG-nm








40



CBC-nm(F)

【 0 0 8 0 】

【化 6 8】

**PZU-Vn-m****UZU-n-m****CGZP-n-F****CGZP-n-OT****PGU-n-F**

【0081】

好ましいディスプレイは、2種または3種以上の式Iで表される化合物に加えて、式AおよびBの式の群から選択された1種または2種以上の化合物を含む液晶媒体を含む。

【0082】

特に好ましいのは、以下のものを含む媒体を含むIPSディスプレイである。

- ・表Aの式の群から選択された2種の異なるタイプの化合物の各々の1種または2種以上の化合物および表Bの式の化合物の群から選択された化合物の2種の異なるタイプの各々の1種または2種以上の化合物および／または
- ・表Aの式の群から選択された3種の異なるタイプの化合物の各々の1種または2種以上の化合物および／または
- ・表Bの式の群から選択された3種の異なるタイプの化合物の各々の1種または2種以上の化合物および／または
- ・表AおよびBの式の群から選択された5種の異なるタイプの化合物の各々の1種または2種以上の化合物。

【0083】

例 1

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 2】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性	
CC-5-V	16.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V	18.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5860$	
PCH-301	9.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0953$	10
PCH-3	11.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.1$	
K 6	5.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.1$	
K 9	5.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 54\text{ mPa}\cdot\text{s}$	
CCP-V-1	17.0		
CCP-V2-1	6.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.7\text{ V}$	
BCH-32	<u>3.0</u>		20
Σ	100.0		

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0084】

例 2

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 3】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-5-V	11.0	$T(N,I) = 69.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V	18.5	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5815$
PCH-3	11.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0957$
CCP-V-1	18.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$
ME2N.F	5.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.8$
ME3N.F	5.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 74\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME4N.F	11.0	
CP-3OCF3	8.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.86\text{ V}$
CDU-3-F	<u>2.5</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0085】

例 3

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 4】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性	
CC-5-V	8.5	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V	23.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5850$	
PCH-3	14.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0963$	10
CCP-V-1	16.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.3$	
ME2N.F	5.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.7$	
ME3N.F	5.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 66\text{ mPa}\cdot\text{s}$	
PZU-V2-N	8.0		
CVCP-V-1	5.5	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.88\text{ V}$	
CVCP-V-01	<u>5.0</u>		20
Σ	100.0		

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0086】

例 4

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 5】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	19.5	$T(N,I) = 71.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.5	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-3O2	3.5	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5809$
PCH-3	7.5	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0946$
PCH-3N.F.F	10.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.8$
CCP-V-1	16.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.8$
CCP-V2-1	7.0	$k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 10.2\text{ pN}$
ME2N.F	3.0	$k_2(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 5.7\text{ pN}$
ME3N.F	3.0	$k_3(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 14.6\text{ pN}$
PZU-V2-N	9.0	$k_3/k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.45$
CP-3OCF3	6.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 83\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CCZU-3-F	<u>5.0</u>	
Σ	100.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.85\text{ V}$

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0087】

例 5

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 6】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-3-V	18.0	$T(N,I) = 69.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$T(S,N) < -40\text{ }^{\circ}\text{C}$
CCH-35	2.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5772$
CCP-2OCF3	8.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0946$
CCP-3OCF3	7.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 5.6$
DU-3-N	14.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 12.1$
ME2N.F	3.0	$k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 9.8\text{ pN}$
K 9	4.0	$k_3(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 14.2\text{ pN}$
PDX-3	5.5	$k_3/k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.45$
CGZP-2-OT	8.5	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 72\text{ mPa}\cdot\text{s}$
BCH-32	4.0	
CCP-V-1	15.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.83\text{ V}$
CBC-33	<u>1.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0088】

例 6

30

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 7】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性	
CC-5-V	10.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V	18.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	10.5	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5854$	10
PCH-3	11.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0965$	
DU-3-N	4.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$	
ME2N.F	4.5	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 12.1$	
ME3N.F	5.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 74\text{ mPa}\cdot\text{s}$	
ME4N.F	9.0		
CCP-V-1	16.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.83\text{ V}$	
CCP-V2-1	<u>12.0</u>		20
Σ	100.0		

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0089】

例 7

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 8】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性	
CC-3-V	18.0	$T(N,I) = 80.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	11.0	$T(S,N) < -20^{\circ}\text{C}$	
CCP-2OCF3	6.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5836$	10
CCP-3OCF3	2.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1026$	
CCP-2F.F.F	6.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.0$	
PGU-2-F	8.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 9.7$	
PGU-3-F	7.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 79\text{ mPa}\cdot\text{s}$	
CGU-2-F	3.0		
CGZP-2-OT	10.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.15\text{ V}$	20
CGZP-3-OT	9.0		
CCZU-2-F	3.0		
CCZU-3-F	14.0		
BCH-32	<u>3.0</u>		
Σ	100.0		

30

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0090】

例 8

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 9】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-3-V	18.0	$T(N,I) = 80.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	11.0	$n_e(589 \text{ nm}, 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5884$
CC-5-V	5.0	$\Delta n(589 \text{ nm}, 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1036$
PGU-2-F	8.0	$\epsilon_{\perp}(1 \text{ kHz}, 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.5$
PGU-3-F	8.0	$\Delta \epsilon(1 \text{ kHz}, 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 7.8$
BCH-3F.F.F	5.0	$\gamma_1(20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 74 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
CGZP-2-OT	9.0	
CCZU-2-F	3.0	$V_0(1 \text{ kHz}, 20 \text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.29 \text{ V}$
CCZU-3-F	10.0	
CCP-V-1	8.0	
CGZP-3-F	9.0	
BCH-32	<u>4.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0091】

例 9

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 10】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性	
CC-5-V	20.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	10.5	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$	
PCH-3O2	5.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5798$	10
PCH-3	11.5	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0947$	
PCH-3N.F.F	8.5	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$	
ME2N.F	2.5	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.1$	
ME3N.F	3.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 82\text{ mPa}\cdot\text{s}$	
ME4N.F	8.0		
CP-3OCF3	6.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.52\text{ V}$	20
CP-5OCF3	8.0		
CCP-V-1	16.0		
CCP-V2-1	<u>4.0</u>		
Σ	100.0		

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0092】

例 10

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 1 1】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	20.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.5	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-3O2	3.5	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5794$
PCH-3	10.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0943$
PCH-3N.F.F	10.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.7$
ME2N.F	2.5	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.6$
ME3N.F	3.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 84\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME4N.F	8.5	
CP-3OCF3	6.5	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.92\text{ V}$
CP-5OCF3	5.0	
CCP-V-1	16.0	
CCP-V2-1	<u>4.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0093】

例 1 1

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 1 2】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,I) = 69.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-3O2	8.5	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6096$
PCH-3	7.5	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1151$
ME2N.F	6.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$
ME3N.F	6.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.9$
ME4N.F	10.5	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 82\text{ mPa}\cdot\text{s}$
PTP-1O2	6.5	
CCP-V-1	16.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.82\text{ V}$
CCP-V2-1	<u>10.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0094】

例 1 2

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 1 3】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-3O1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6097$
ME2N.F	5.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1151$
ME3N.F	5.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.7$
ME4N.F	11.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 12.1$
PPTUI-3-2	7.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 84\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CCP-V-1	16.0	
CCP-V2-1	<u>10.5</u>	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.82\text{ V}$
Σ	100.0	

30

40

50

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0095】

例 1 3

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 1 4】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-3O2	9.5	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6108$
PCH-3	7.5	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1163$
K 9	4.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.5$
ME2N.F	5.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.9$
ME3N.F	5.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 86\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME4N.F	11.0	
PPTUI-3-2	4.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.84\text{ V}$
CCP-V-1	16.0	
CCP-V2-1	<u>9.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

30

【0096】

例 1 4

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 1 5】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性	
CC-5-V	18.5	$T(N, I) = 69.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6115$	
PCH-32	10.5	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1158$	10
ME2N.F	6.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.5$	
ME3N.F	6.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 12.2$	
ME4N.F	14.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 79\text{ mPa}\cdot\text{s}$	
PPTUI-3-2	7.0		
CCP-V-1	16.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.79\text{ V}$	
CCP-V2-1	<u>12.0</u>		
Σ	100.0		20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0097】

例 1 5

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 1 6】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	9.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5584$
CCH-5O1	10.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0761$
PCH-3O1	4.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.4$
PCH-3O2	12.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.2$
PCH-3N.F.F	10.0	$k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.3\text{ pN}$
CCZU-2-F	4.0	$k_2(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 5.9\text{ pN}$
CCZU-3-F	9.0	$k_3(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 14.4\text{ pN}$
CCP-V-1	16.0	$k_3/k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.25$
CCP-V2-1	8.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 62\text{ mPa}\cdot\text{s}$
Σ	100.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.76\text{ V}$

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0098】

例 1 6

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 17】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	9.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5563$
PCH-301	5.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0944$
PCH-302	13.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.3$
PCH-53	4.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.4$
K 6	3.0	$k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.6\text{ pN}$
K 9	3.0	$k_2(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 5.9\text{ pN}$
PCH-3N.F.F	10.0	$k_3(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 14.5\text{ pN}$
BCH-32	5.0	$K_3/k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.25$
CCP-V-1	16.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 63\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CCP-V2-1	<u>13.0</u>	
Σ	100.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.68\text{ V}$

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0099】

例 17

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 18】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	20.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5813$
PCH-3O2	4.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0947$
PCH-3	9.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.7$
PCH-3N.F.F	10.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.8$
ME2N.F	3.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 85\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME3N.F	3.0	
ME4N.F	8.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.85\text{ V}$
CP-3OCF3	7.0	
CCZU-3-F	3.0	
CCP-V-1	17.0	
CCP-V2-1	<u>6.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0100】

例 18

30

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 19】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-5-V	13.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	13.0	$T(S,N) < -20\text{ }^{\circ}\text{C}$
CCH-35	4.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5760$
K 9	7.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0899$
PCH-3N.F.F	12.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.7$
CCP-2OCF3	6.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 6.8$
CCG-V-F	17.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 69\text{ mPa}\cdot\text{s}$
BCH-32	4.0	
CCH-3CF3	3.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.41\text{ V}$
PCH-7F	5.0	
CCP-V-1	<u>16.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0101】

例 19

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 20】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	14.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	13.0	$T(S,N) < -20\text{ }^{\circ}\text{C}$
CCH-35	4.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5777$
K 9	7.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0902$
PCH-3N.F.F	10.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.5$
CCP-2OCF3	5.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 6.1$
CCG-V-F	18.0	$k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 10.6\text{ pN}$
BCH-32	5.0	$k_3(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 14.8\text{ pN}$
PCH-7F	9.0	$K_3/k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.40$
CCP-V-1	<u>15.0</u>	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 63\text{ mPa}\cdot\text{s}$
Σ	100.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.45\text{ V}$

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0102】

例 20

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 2 1】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	16.0	$T(N,I) = 69.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	8.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-301	11.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6217$
K 6	5.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1208$
K 9	5.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$
K 12	5.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.1$
ME2N.F	4.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 83\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME3N.F	5.0	
ME4N.F	9.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.97\text{ V}$
BCH-32	6.0	
CCP-V-1	16.0	
CCP-V2-1	<u>10.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0 1 0 3】

例 2 1

30

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 2 2】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-3-V	14.5	$T(N,I) = 69.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	9.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-3O1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6232$
K 6	5.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1216$
K 9	5.0	$\varepsilon_L(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.5$
K 12	5.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.2$
ME2N.F	4.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 79\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME3N.F	5.0	
ME4N.F	9.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.02\text{ V}$
BCH-32	6.0	
CCP-V-1	16.0	
CCP-V2-1	<u>11.5</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0104】

例 2 2

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 2 3】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性	
CC-5-V	14.0	$T(N,I) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	10.0	$T(S,N) < -25\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V	19.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6129$	
PCH-3	10.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1209$	10
ME2N.F	5.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.3$	
ME3N.F	5.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 10.7$	
ME4N.F	10.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 67\text{ mPa}\cdot\text{s}$	
PPTUI-3-2	11.0		
CCP-V-1	<u>16.0</u>	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.12\text{ V}$	
Σ	100.0		20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0105】

例 2 3

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 2 4】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性	
CC-5-V	12.0	$T(N,I) = 71.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	
CC-3-V1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6088$	
CC-3-V	19.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1164$	
PCH-3	8.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.5$	
ME2N.F	6.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 12.3$	
ME3N.F	6.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 75\text{ mPa}\cdot\text{s}$	40
ME4N.F	11.5		
PPTUI-3-2	7.5	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.80\text{ V}$	
CCP-V-1	16.0		
CCP-V2-1	<u>5.0</u>		
Σ	100.0		

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0106】

例24

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表25】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	11.0	$T(N,I) = 69.4\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V	18.5	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5815$
PCH-3	11.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0957$
ME2N.F	5.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$
ME3N.F	5.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.8$
ME4N.F	11.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 74\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CP-3OCF3	8.0	
CDU-3-F	2.5	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.84\text{ V}$
CCP-V-1	<u>18.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0107】

例25

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 2 6】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,l) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	10.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6129$
CCH-35	2.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1199$
PCH-3O1	12.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$
PCH-3N.F.F	3.5	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.4$
ME2N.F	5.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 82\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME3N.F	5.0	
ME4N.F	12.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.98\text{ V}$
PPTUI-3-2	9.5	
CCP-V-1	16.0	
CCP-V2-1	<u>6.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0108】

例 2 6

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 2 7】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,l) = 70.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	9.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.6157$
CCH-35	2.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1207$
PCH-301	13.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.5$
PCH-3N.F.F	4.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 11.1$
ME2N.F	5.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 81\text{ mPa}\cdot\text{s}$
ME3N.F	5.0	
ME4N.F	11.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.99\text{ V}$
PPTUI-3-2	10.0	
CCP-V-1	14.0	
CCP-V2-1	<u>8.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0109】

例 2 7

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 2 8】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-5-V	20.0	$T(N,I) = 75.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	14.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5544$
CCH-35	3.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.1199$
PCH-3O2	4.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.4$
PCH-3N.F.F	8.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 5.1$
CCG-V-F	12.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 70\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CDU-2-F	8.0	
BCH-32	3.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.48\text{ V}$
CCH-3CF3	7.0	
CCP-V-1	10.0	
CCP-V2-1	<u>6.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0 1 1 0】

例 2 8

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 2 9】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	20.0	$T(N,I) = 73.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	15.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5552$
CCH-35	3.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0766$
PCH-3O2	5.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.4$
PCH-3	5.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 5.3$
PCH-3N.F.F	4.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 68\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CCG-V-F	10.0	
CCP-2F.F.F	4.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.45\text{ V}$
CDU-2-F	10.0	
CCP-2OCF3	5.0	
CCP-3OCF3	3.0	
BCH-32	3.0	
CCH-3CF3	7.0	
CCP-V-1	<u>10.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

30

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0 1 1 1】

例 2 9

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 3 0】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,I) = 73.3\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	9.0	$T(S,N) < -20\text{ }^{\circ}\text{C}$
CCH-35	3.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5578$
CCH-501	6.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0770$
PCH-301	3.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.4$
PCH-302	12.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.5$
PCH-3N.F.F	10.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 72\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CCP-20CF3	2.0	
CCZU-2-F	4.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.62\text{ V}$
CCZU-3-F	10.0	
CCP-V-1	15.0	
CCP-V2-1	<u>7.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0 1 1 2】

例 3 0

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

30

【表 3 1】

化合物 略語	濃度 / %	物理的特性
CC-5-V	19.0	$T(N,I) = 73.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	11.0	$T(S,N) < -20\text{ }^{\circ}\text{C}$
CCH-35	3.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5566$
PCH-3O2	10.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0768$
PCH-3	2.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.3$
PCH-3N.F.F	5.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.8$
CCP-2OCF3	6.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 70\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CCP-3F.F.F	2.0	
CCG-V-F	9.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.59\text{ V}$
CCZU-2-F	3.0	
CCZU-3-F	4.0	
CDU-2-F	5.0	
CCP-V-1	15.0	
CCP-V2-1	<u>7.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

30

【0 1 1 3】

例 3 1

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 3 2】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
CC-5-V	14.0	$T(N,I) = 74.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
CC-3-V1	12.0	$T(S,N) < -30\text{ }^{\circ}\text{C}$
CCH-35	5.0	$n_e(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5609$
CCH-303	6.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0781$
PCH-3O1	5.0	$\epsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3.5$
PCH-3O2	9.0	$\Delta\epsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.8$
PCH-3N.F.F	10.5	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 73\text{ mPa}\cdot\text{s}$
CCZU-2-F	4.0	
CDU-2-F	7.5	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.58\text{ V}$
CCP-V-1	14.0	
CCP-V2-1	<u>13.0</u>	
Σ	100.0	

10

20

このディスプレイは、優れたコントラストおよび迅速な応答時間を示す。

【0 1 1 4】

比較例 1

以下の組成および物理的特性を有するネマティック液晶混合物を含むIPSディスプレイを製造した。

【表 3 3】

化合物 略語	濃度 /%	物理的特性
GZU-3-N	7.0	$T(N,I) = 72.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
PCH-3	6.0	$T(S,N) < -20\text{ }^{\circ}\text{C}$
PDX-3	7.0	$n_E(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.5743$
CCZU-2-F	7.0	$\Delta n(589\text{ nm}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0.0912$
CCZU-3-F	15.0	$\varepsilon_{\perp}(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 4.6$
CCZU-5-F	7.0	$\Delta\varepsilon(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 10.5$
CCP-V-1	12.0	$k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 14.7\text{ pN}$
BCH-32	5.0	$k_3/k_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.48$
CC-5-V	20.0	$\gamma_1(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 95\text{ mPa}\cdot\text{s}$
PCH-302	<u>14.0</u>	
Σ	100.0	$V_0(1\text{ kHz}, 20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1.03\text{ V}$

10

20

このディスプレイは、良好なコントラストを有するが、中程度の応答時間を有するに過ぎない。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
C 0 9 K 19/42 (2006.01) C 0 9 K 19/42
G 0 2 F 1/13 (2006.01) G 0 2 F 1/13 5 0 0

(72)発明者 一ノ瀬 秀男
神奈川県小田原市板橋 6 6 4

(72)発明者 杉山 靖
神奈川県厚木市旭町 4-4-6 ジュネスアサヒ 3 0 3

(72)発明者 中島 紳二
神奈川県厚木市林 5 8 3-1

(72)発明者 飯島 雅裕
神奈川県座間市立野台 2-26-25 立野台ハイツ 2 0 2

(72)発明者 ヘックマイヤー, ミヒャエル
ドイツ連邦共和国 6 4 6 2 5 ベンスハイム、バーンホフシュトラッセ 1 4

(72)発明者 プラッハ, ヘルベルト
ドイツ連邦共和国 6 4 2 9 1 ダルムシュタット、ヘンデルシュトラッセ 8 1 アー

(72)発明者 シェーン, ザビーネ
ドイツ連邦共和国 6 4 2 8 7 ダルムシュタット、グンドルフシュトラッセ 2 5

合議体

審判長 富士 良宏

審判官 日比野 隆治

審判官 天野 宏樹

(56)参考文献 特開 2 0 0 0-2 3 0 1 7 5 (J P, A)
特開平 1 0-4 6 1 5 0 (J P, A)
特開 2 0 0 0-3 5 1 9 7 2 (J P, A)
特開平 9-5 9 6 2 3 (J P, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., D B 名)
C09K19/00-19/60
G02F1/00-1/39