

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 5 月 13 日 (13.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/039863 A1

- (51) 国際特許分類: **C08G 69/32**, C08J 5/18 // C08L 77:00 (MORIYAMA,Hideki) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山 2 丁目 1-B 5-2 0 6 Shiga (JP). 佃 明光 (TSUKUDA,Akimitsu) [JP/JP]; 〒520-2153 滋賀県 大津市 一里山 5 丁目 1 8 番 3 7 号 Shiga (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/013790
- (22) 国際出願日: 2003 年 10 月 28 日 (28.10.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2002-317364
2002 年 10 月 31 日 (31.10.2002) JP
- (74) 代理人: 伴 俊光 (BAN,Toshimitsu); 〒160-0023 東京都 新宿区 西新宿 8 丁目 1 番 9 号 シンコービル 伴国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CA, CN, JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒103-8666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 2 番 1 号 Tokyo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森山 英樹
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ALICYCLIC OR AROMATIC POLYAMIDES, POLYAMIDE FILMS, OPTICAL MEMBERS MADE BY USING THE SAME, AND POLYAMIDE COPOLYMERS

(54) 発明の名称: 脂環式または芳香族のポリアミド、ポリアミドフィルム、それらを用いた光学用部材およびポリアミドのコポリマ

(57) Abstract: An alicyclic or aromatic polyamide exhibiting a percent transmission of 80 % or above in the wavelength region of 450 to 700nm is produced by using an aramid polymer comprising specific structural units in an amount of 50 mole% or above. Colorless transparent alicyclic or aromatic polyamide films having high rigidity and high heat resistance are provided by using the polyamide. Further, the invention provides various optical members made by using the polyamide or the polyamide films, and polyamide copolymers.

(57) 要約: 特定の構造単位を 50 モル%以上含有するアラミドポリマを用い、波長 450 nm から 700 nm の光の光線透過率を 80 % 以上の脂環式または芳香族のポリアミドとする。このポリアミドを用いて、高剛性、高耐熱性かつ無色透明な脂環式または芳香族のポリアミドフィルムが提供される。また、これらポリアミドまたはポリアミドフィルムを用いた各種光学用部材、およびポリアミドのコポリマが提供される。

WO 2004/039863 A1

明 細 書

脂環式または芳香族のポリアミド、ポリアミドフィルム、それらを用いた光学用部材およびポリアミドのコポリマ

技 術 分 野

- 5 本発明は、光学用途や保護部材用途等に好適に使用できる脂環式または芳香族のポリアミドおよびポリアミドフィルムに関する。

背 景 技 術

- 10 無色透明材料は光学レンズ、機能性光学フィルム、ディスク基板などその多様な用途に応じて種々検討されているが、情報機器の急速な小型軽量化や、表示素子の高精細化に伴い、材料自体に要求される機能、性能もますます精密かつ高度なものとなってきた。

特にフィルムにおいては、偏光板、位相差板などのディスプレイ用部材や、ディスク保護フィルムとして、ポリカーボネート系、環状ポリオレフィン系、セルロース系等の樹脂を用いたフィルムが使用されてきている。

- 15 ポリカーボネートのような透明度の高い熱可塑性樹脂は、光学用途として広く用いられており、位相差フィルムなどの光学フィルムやディスク用基板等の用途が考えられている。特に位相差フィルムは、反射型カラー液晶ディスプレイのコントラストを決める重要な構成部材のひとつである。しかしながら、現在用いられているポリカーボネートは、例えば、下記特許文献 1、2 に記載されているが、
20 十分な波長分散特性を有しているとはいえない。反射型カラー液晶ディスプレイの高コントラスト化のためには、位相差フィルムとして用いるポリマーフィルムの波長分散特性の向上がひとつの技術課題となっている。

- また、これらのフィルムは、透明性は優れるものの耐熱性、機械強度（剛性）は必ずしも十分ではない。このため、寸法、光学特性の斑が生じやすく、特に加工時、使用時の環境変化により、寸法、光学特性が変化しやすいものであった。
25 さらに今後、加工温度の上昇や、一層の薄膜化が求められると、上記した従来のフィルムではその適用に限界がある。

一方、耐熱性を持つポリマーとしてはポリイミドが広く知られているが、一般的なポリイミドは茶褐色に着色しているため光学用途には使用できない。透明性

を有するポリイミドとしては例えば下記特許文献 3 に光波長板の開示があるが、該発明のポリイミドは熱イミド化に 2 時間以上を要しており、工業的には使用が困難である。また光学フィルムとして重要なヤング率については全く触れられていない。

- 5 また、芳香族ポリアミドフィルムは高い耐熱性と機械強度を持ち、位相差フィルムや保護フィルム等に求められる耐熱性や機械強度を十分に満足するが、P P T A のごときパラ配向性芳香族ポリアミドは黄色に着色しており、光学用途への展開は困難であった。たとえば、耐熱性透明導電フィルムが下記特許文献 4 に開示されているが、このフィルムは実施例においても 6 0 0 n m の波長での透過率
10 が 7 1 % と低く、低波長側の透過率はさらに低いため実用的ではなかった。また、下記特許文献 5 には特定構造を含む芳香族ポリアミドフィルムの開示があるが、該特定構造のモル分率が低い等の理由により透明度の高いフィルムは得られていない。

〔特許文献 1〕特開平 4 - 2 0 4 5 0 3 号公報

- 15 〔特許文献 2〕特開平 9 - 3 0 4 6 1 9 号公報

〔特許文献 3〕特許第 3 2 5 9 5 6 3 号公報

〔特許文献 4〕特公平 7 - 8 9 4 5 2 号公報

〔特許文献 5〕特開平 7 - 1 4 9 8 9 2 号公報

発 明 の 開 示

- 20 本発明は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果達成されたものである。すなわち、本発明の目的は、高剛性、高耐熱性かつ透明度の高いポリアミドおよびポリアミドフィルム、並びにそれらを用いた光学用部材およびポリアミドのコポリマを提供することにある。

- 25 上記目的を達成するために、本発明は、4 5 0 n m から 7 0 0 n m までの全ての波長の光の光線透過率が 8 0 % 以上である脂環式または芳香族のポリアミド、またはこれを含むポリアミドフィルムを提供する。また本発明は、後述の化学式 (I) 、 (I I) 、 (I I I) または (I V) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (I) 、 (I I) 、 (I I I) および (I V) で示される構造単位のモル分率をそれぞれ l 、 m 、 n 、 o としたとき、次式 (1) ~ (3) を満足している

ポリアミド、またはこれを含むポリアミドフィルムを提供する。

$$50 < l + m + n \leq 100 \quad \dots \quad (1)$$

$$0 \leq l, m, n, o \leq 100 \quad \dots \quad (2)$$

$$0 \leq o \leq 50 \quad \dots \quad (3)$$

- 5 さらに本発明は、これらポリアミドまたはポリアミドフィルムを用いた各種光学用部材と、ポリアミドのコポリマを提供する。

ここで、フィルムの厚みが $1 \mu\text{m}$ から $100 \mu\text{m}$ であることも好ましい。また、 400 nm の光の光線透過率が 60% 以上であることも好ましく、また、少なくとも1方向のヤング率が 4 GPa 以上であることも好ましい。さらに、 200°C
 10 30 分の熱処理前後の少なくとも一方向の熱収縮率が 1% 以下であることも好ましい。

本発明により、位相差板や保護フィルム、フラットパネルディスプレイ基板など多様な光学用フィルムを薄膜化および／または高耐熱化することができる。

発明を実施するための最良の形態

- 15 以下に、本発明について、望ましい実施の形態とともに詳細に説明する。

本発明のポリアミドおよびポリアミドフィルムは、 450 nm から 700 nm までの全ての波長の光の光線透過率が 80% 以上である。より好ましくは光線透過率が 85% 以上、さらに好ましくは 90% 以上である。 450 nm から 700 nm までの全ての波長の光の光線透過率が 80% 以上であれば、位相差板や保護
 20 フィルムなど多様な光学用途に利用が可能となる。ここで、本発明のポリアミドは屈折率が大きく、表面反射が大きいため、界面が空気の場合は光線透過率として得られる測定値が 90% を超えることは困難である。例えば屈折率 1.7 である本発明のポリアミド単体を空气中（屈折率 1.0 ）に置くと、反射は下記式で表される

$$25 \quad \text{反射}(\%) = (1.7 - 1.0)^2 / (1.7 + 1.0)^2 = 6.72\%$$

空気層からポリアミド層に入った光が空気層に通過する工程を考えると、 100% あった入射光は空気層からポリアミド層への入射時に 6.72% 反射し、 93.28% となる。さらに、この光はポリアミド層から空気層に出る時、再度 93.28% の内 6.72% が反射するため、ポリアミド層中で全く吸収や拡散が

無い場合でも 87%しか通過しない。しかし、一般に位相差フィルムなどの光学用フィルムは他の素材と粘着または接着して使用されるため、反射は、上記した界面が空気の場合よりも小さくなることが多い。また、本発明のポリアミドの光線透過率は表面反射を考慮した理論限界値に極めて近く、フィルム内での吸収、

5 拡散が小さい事が分かる。このため、光学用フィルムとして好適に利用できる。

上記したポリアミドやポリアミドフィルムは、脂環式のものであっても、芳香族のものであっても、いずれでも好ましい。なお、脂環式ポリアミド（フィルム）としては、例えば、ポリ-1,4-ノルボルネンテレフタルアミドやポリ-1,4-シクロヘキサントレフタルアミドの様な半脂環半芳香族ポリアミドや、
10 ポリ-1,4-シクロヘキサン-1,4-シクロヘキサンアミドのような全脂環式ポリアミドがある。芳香族ポリアミド（フィルム）としては、例えば、ポリパラフェニレンテレフタルアミドの様に芳香環が、直結またはアミド結合だけで結合したものや、ポリ2,2-ビス{4-(p-アミノフェノキシ)フェニル}プロピルテレフタルアミド、のように結合単位に直結、アミド結合以外にメチレン、
15 エーテルなどを含む構造を有するものがある。

本発明のポリアミドは、ワニス、薄膜、フィルム、シート、板、成形体など、様々な形状に加工して用いることができる。中でも、薄膜やフィルムとすると、本発明のポリアミドの特徴を活かすことができ好ましい。フィルムとして用いる場合は、その厚みは、 $0.01\mu\text{m} \sim 1,000\mu\text{m}$ であることが好ましい。より好ましくは、 $1\mu\text{m}$ から $100\mu\text{m}$ である。より好ましくは $2\mu\text{m}$ から $30\mu\text{m}$ 、より好ましくは $2\mu\text{m}$ から $20\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $2\mu\text{m}$ から $10\mu\text{m}$ である。フィルムの厚みが $1,000\mu\text{m}$ を超えると光線透過率が低くなること
20 がある。またフィルムの厚みが $0.01\mu\text{m}$ 未満ではたとえ高剛性の芳香族ポリアミドであっても加工性が低下することがある。脂環式または芳香族ポリアミド、
25 中でも芳香族ポリアミドを用いることによりフィルムの高剛性化を達成することができ、他材料と比較して極端に薄いフィルムでも光学用、電気用フィルムとして優れた物性を発現させることができる。なお、フィルムの厚みは用途により適切に選定されるべきものであることは言うまでもない。

本発明のポリアミドは、その分子構造を制御することにより、光線透過率を調

整することが可能であり、用途に応じて使い分けることができる。短波長の光に対して光線透過率が高いことが求められる用途、例えば、BD（ブルーレイディスク）、AOD（アドバンスドオプティカルディスク）のような青色や紫色レーザーを用いた記録媒体の保護膜や、殺菌灯、紫外線励起蛍光体の保護膜などにおいては、400nmの光の光線透過率が60%以上であることが好ましい。また、400nmの光の光線透過率が60%以上であることにより、当該ポリアミドの紫外線による分解や劣化を抑制することができる。より好ましくは400nmの光の光線透過率が65%以上、さらに好ましくは75%以上、最も好ましくは90%以上である。近紫外領域である400nmの光線透過率が60%以上であることにより、フィルムの透明度が著しく向上する。また、上記のような用途においては、350nmの光の光線透過率が30%以上であることも好ましい。

プロジェクタのような高温になる機器や、自動車の車内で使用する表示機器のような、高温の環境下で使用する機器には、用いられる材料にも高い耐熱性が求められる。これは、その材料が高いガラス転移温度を有していることにより実現することができる。本発明のポリアミドやポリアミドフィルムにおいては、そのガラス転移温度は120℃以上であることが好ましく、より好ましくは200℃以上、さらに好ましくは300℃以上、最も好ましくは350℃以上である。高いガラス転移温度を有することにより、ITO（酸化インジウム・スズ）等の金属の蒸着温度に耐えることができ、ガラスに蒸着するのと同様にITO等の金属を蒸着することが可能となる。

本発明のポリアミドおよびポリアミドフィルムは、少なくとも一方向のナトリウムD線での屈折率が1.6以上であることが好ましい。高い屈折率を有する樹脂として、本発明のポリアミド（フィルム）を用いる場合は、単独で用いても、他の素材と共に用いても構わない。例えば、酸化チタン等の高い屈折率を有する粒子を本発明のポリアミドに分散することにより、屈折率をより向上させることができる。分散させる粒子の例としては、他に例えば TiO_2 、 CeO_2 、 ZrO_2 、 In_2O_3 などがある。これら粒子の添加量は、ポリアミドやポリアミドフィルムと粒子の混合物全体に対して、0.01重量%以上99.9重量%未満であることが好ましい。より好ましくは20重量%以上99.5重量%未満、さらに

好ましくは50重量%以上99.5重量%未満である。

本発明において、ナトリウムD線での屈折率が1.6未満となると、例えば、低屈折率膜と組み合わせて高屈折率膜を形成する場合に、反射防止効果が低下する場合がある。上記の屈折率は、好ましくは1.65以上、より好ましくは1.7以上である。屈折率が高いほど高屈折率膜としての効果が大きく、反射防止膜として利用する場合には、より薄い膜で十分な効果を発揮させることができる。また、光ファイバーや光導波路に本発明のポリアミドを適用する場合には、上記の屈折率が高いほど光の損失を小さくすることができる。

屈折率の上限は特にはないが、膜等の製作上の観点から、好ましくは5.0以下、より好ましくは2.0以下である。屈折率が5.0を超えると、光学むらの少ない膜の製作が困難となる場合がある。なお、上記した屈折率はJIS-K7105-1981に規定された方法に従い、以下の測定器を用いて測定した。ただし、測定範囲は屈折率が1.87以下である。

装置：アッベ屈折計 4T（株式会社アタゴ社製）

15 光源：ナトリウムD線

測定温度：25℃

測定湿度：65%RH

マウント液：ヨウ化メチレン

20 屈折率が1.87を超える場合は、以下の方法で測定することができる。この場合、590nmにおける測定結果をナトリウムD線での屈折率とする。

手法：エリプソメトリー

装置：位相差測定装置NPDM-1000（株式会社ニコン社製）

光源：ハロゲンランプ

検出器：Si-Ge

25 偏光子・検光子：グラムトムソン

検光子回転数：2回

入射角：45°～80°、0°（dz）

測定波長：590nm

ただし、用途によっては高い屈折率を必要としないものがある。屈折率は用途

により適切に選定されるべきものであることは言うまでもない。意図的に屈折率を低下される手法としては、分子鎖へのフッ素原子の導入などが挙げられる。

本発明のポリアミドフィルムは少なくとも一方向のヤング率が4 GPa以上であることが加工時、使用時に負荷される力に対して抵抗でき、平面性が一層良好となるため好ましい。また少なくとも一方向のヤング率が4 GPa以上であることによりフィルムの薄膜化が可能になる。

全ての方向のヤング率が4 GPa未満であると、加工時に変形を起こすことがある。また、ヤング率に上限はないが、ヤング率が20 GPaを超えると、フィルムの靱性が低下し、製膜、加工が困難になることがある。ヤング率は、より好ましくは、少なくとも一方向において8 GPa以上であり、さらに好ましくは、少なくとも一方向において10 GPa以上である。

また、ヤング率の最大値(E_m)とそれと直交する方向のヤング率(E_p)の比、 E_m/E_p が、1.1~3であると、加工時の裁断性が向上するため好ましい。より好ましくは、1.2~2.5であり、さらに好ましくは1.5~2.5である。 E_m/E_p が3を超えると、却って、破断しやすくなることがある。

また、本発明のポリアミドフィルムは、JIS-K7127-1989に準拠した測定において、少なくとも一方向の破断伸度が5%以上、より好ましくは10%以上であると成形、加工時の破断が少なくなるため好ましい。破断伸度の上限は特に限定されるものではないが、現実的には250%程度である。

また、本発明のポリアミドフィルムは、1 kHzでの誘電率が4以下であることが好ましい。さらに好ましくは3.5以下であり、最も好ましくは2以下である。誘電率が小さいことにより光学フィルム上に直接電子回路を形成した場合に信号の遅延を少なくできる。

本発明のフィルムは、200℃で30分間、実質的に張力を付与しない状態で熱処理したときの少なくとも一方向の熱収縮率が1%以下であると、加工時の寸法変化、また位相差特性の変化を抑えることができるため好ましい。より好ましくは0.5%以下、さらに好ましくは0.3%以下である。なお、熱収縮率は、以下の式で定義される。

熱収縮率(%) = ((熱処理前の試料長 - 熱処理し、冷却後の試料長) / 熱処理前の試料長) × 100

上記の熱収縮率は低い方が好ましいが、現実的には下限は0.1%程度である。上記条件で測定した少なくとも一方向の熱収縮率が1%以下であると、フィルム上に電気回路を形成することや電子部品をハンダ付けすることなどが可能となる。

また、光学部材として他部材と貼り合わせる時にフィルムが歪みにくいため、位相差などの光学特性にむらが生じにくくなる。さらには抗張力性が高いので配向が乱されず、位相差などの光学特性にむらが生じにくくなる。

光学用フィルムは、偏光フィルム、位相差フィルムなど、光学異方性が存在した方が好ましい用途と、液晶ディスプレイ基板や保護フィルムのような光学異方性が存在しない方(光学等方性)が好ましい用途に大別することができるが、本発明のフィルムは光学異方性の制御が可能であり、光学等方性、異方性の両用途に好適に使用される。

光学的に異方性のないフィルム：

液晶ディスプレイ基板や保護フィルム等に用いる場合、本発明の芳香族ポリアミドフィルムは550nmの波長の光のレターデーション(位相差)が10nm未満であることが好ましい様態である。このようなレターデーション値は、たとえばフィルム化する際、延伸を行わなかったり、各方向に均一な倍率で延伸したり(二軸延伸では長手方向と幅方向の延伸倍率を同一としたり)することにより実現可能である。上記した用途に用いる場合、このレターデーション値は、より好ましくは5nm以下、さらに好ましくは2nm以下である。550nmの波長の光のレターデーション値が10nm未満と非常に小さいことにより、保護フィルム、特に光ディスク用保護フィルムとして好適である。

光学的に異方性の存在するフィルム：

この場合、波長550nmの光のレターデーション(位相差)が、10~2,000nmであることが、偏光フィルム、位相差フィルムなど、光学異方性フィルムとして使用する場合、本発明の効果をより高めることができる。位相差がこの範囲であると、光学用の位相差フィルム、特に、広域1/4波長位相差板として使用される場合に、優れた色調再現性を発現することが可能となる。このよう

なレターデーション値は、たとえばフィルム化する際、特定方向（一軸方向）のみに延伸を行ったり、特定方向に偏った倍率で延伸したりすることにより実現可能である。上記した用途に用いる場合、このレターデーション値は、好ましくは100～550 nmであり、より好ましくは130～380 nmである。

- 5 また、本発明のフィルムにおいて、位相差分散性、すなわち位相差の波長依存性は下式を満たすことが、1/4波長位相差板用途に用いる場合の好ましい実施様態となる。

$$R(450)/R(550) = 1.03 \sim 1.25$$

$$R(650)/R(550) = 0.80 \sim 0.95$$

- 10 ここで、Rは位相差（nm）であり、括弧内の数値は、波長（nm）を表す。

1/4波長位相差板は、可視光波長域で、位相差をそれぞれの波長の1/4にすることが求められる。そのためには、一般に位相差分散性が同じか、または異なるフィルムを、その主軸が平行にならないように積層する方法が用いられる。積層する相手には、環状ポリオレフィン系、ポリカーボネート系、酢酸トリアセ

15 テート系、アクリル系のフィルムが用いられ、特に環状ポリオレフィンが好ましく用いられる。

- 本発明のポリアミドフィルムにおいて、位相差分散性が上記範囲であると、本発明のポリアミドフィルム、環状ポリオレフィン系、ポリカーボネート系、酢酸トリアセテート系、アクリル系のフィルムなどと積層したときに、従来用いられてきたポリカーボネートや、酢酸トリアセテート系フィルムに較べて、1/4波
- 20 長位相差板として、一層良好な位相差分散性を発現することが可能となる。

本発明のフィルムの位相差分散性は、より好ましくは、

$$R(450)/R(550) = 1.1 \sim 1.22$$

$$R(650)/R(550) = 0.82 \sim 0.93$$

- 25 である。

位相差板は2枚以上の位相差フィルムを重ね合わせる積層型以外に、1枚の位相差フィルムで構成される単膜型がある。この単膜型に本発明のポリアミドフィルムを用いる場合は、波長が長いほどレターデーション（位相差）の値が大きくなることが好ましい。中でも、 $R(450) < R(550)$ の関係を満たしてい

ることが好ましい。

位相差は、厚みと複屈折の関数で表されるが、光ディスク基板などに用いる場合、位相差は小さいことが好ましい。このため、550 nmの波長の光の複屈折が0以上0.1未満であることが好ましい。

- 5 一方、位相差フィルムとして用いる場合、550 nmの波長の光の複屈折が0.1以上0.5未満であることが好ましい。これにより、より薄いフィルムで、目的とする位相差を得ることができる。

- 本発明のポリアミドフィルムは、25℃/75 RH%での吸湿率が6%以下、より好ましくは4%以下、更に好ましくは2%以下であると、使用時、加工時の
10 湿度変化による特性の変化が少なくなるため好ましい。ここでいう吸湿率は、以下に述べる方法で測定する。まず、フィルムを約0.5 g採取し、脱湿のため120℃で3時間の加熱を行った後、吸湿しないようにして25℃まで降温し、その降温後の重量を0.1 mg単位まで正確に秤量する（この時の重量をW0とする）。次いで、25℃で75 RH%の雰囲気下に48時間静置し、その後の重量
15 を測定し、これをW1として、以下の式を用いて吸湿率を求める。

$$\text{吸湿率 (\%)} = ((W1 - W0) / W1) \times 100$$

なお、吸湿率は低い方が好ましいが、現実的には下限は0.03%程度である。

- 本発明のポリアミドフィルムは、80℃から120℃の熱膨張係数が50～0 ppm/℃であることが好ましい。熱膨張係数は150℃まで昇温した後に降温
20 過程に於いて測定する。25℃、75 RH%における初期試料長をL0、温度T1の時の試料長をL1、温度T2の時の試料長をL2とするとT1からT2の熱膨張係数は以下の式で求められる。

$$\text{熱膨張係数 (ppm/℃)}$$

$$= ((L2 - L1) / L0) / (T2 / T1) \times 10^6$$

- 25 熱膨張係数はより好ましくは30～0 ppm/℃であり、さらに好ましくは20～0 ppm/℃である。

また、本発明のポリアミドフィルムは25℃における30% RHから80% RHの湿度膨張係数が50～0 ppm/% RHであることが好ましい。湿度膨張係数の測定法は次のとおりである。まず、高温高湿槽に幅1 cm、試料長15 cm

になるように固定し、一定湿度（約 30 % R h）まで脱湿し、フィルム長が一定になった後、加湿（約 80 % R h）する。試料は吸湿により伸び始めるが約 24 時間後吸湿は平衡に達してフィルムの伸びも平衡に達する。この時の伸び量から下式により計算する。

5 湿度膨張係数（p p m / % R h）＝

$$(\text{伸び量 (c m)} / (\text{試長 (c m)} \times \text{湿度差})) \times 10^6$$

湿度膨張係数はより好ましくは 30 ～ 0 p p m / % R h であり、さらに好ましくは 20 ～ 0 p p m / % R h である。熱膨張係数、湿度膨張係数が小さいことで環境による寸法変化が小さくなり、位相差などの光学特性に関しむらが生じにく

10 くなる。

本発明のポリアミドおよびポリアミドフィルムは大きな鉛筆硬度を有する。鉛筆硬度は好ましくは H B 以上、より好ましくは H 以上、さらに好ましくは 3 H 以上である。特に、鉛筆硬度が 3 H 以上であると、ポリアミドの膜がハードコート層を兼ねることができるため好ましい。


15 本発明のポリアミドは、以下に示す構造単位を持つことにより、高い透明性と高剛性、耐熱性を両立することができる。即ち、化学式（I）、（I I）、（I I I）または（I V）で示される構造単位を含み、かつ、化学式（I）、（I I）、（I I I）および（I V）で示される構造単位のモル分率をそれぞれ 1、m、n、o としたとき、次式（1）～（3）を満足していることが好ましい。

20 $50 < 1 + m + n \leq 100 \dots (1)$

$$0 \leq 1, m, n \leq 100 \dots (2)$$

$$0 \leq o \leq 50 \dots (3)$$

化学式（I）：



R¹：環構造を有する基


R^2 : 芳香族基

R^3 : 任意の基

R^4 : 任意の基

化学式 (I I) :

5



10 R^5 : 電子吸引基

R^6 : 電子吸引基


R^7 : 任意の基

R^8 : 任意の基

R^9 : 芳香族基

15 化学式 (I I I) :

20



R^{10} : Si を含む基、P を含む基、S を含む基、ハロゲン化炭化水素基、または、エーテル結合を含む基 (ただし、分子内においてこれらの基を有する構造単位が混在していてもよい。)

R^{11} : 任意の基


25 R^{12} : 任意の基

R^{13} : 直結されているか、または、一フェニル基を必須成分とする炭素数 6 から 12 の任意の基

R^{14} : 直結されているか、または、一フェニル基を必須成分とする炭素数 6 から 12 の任意の基

R¹⁵：芳香族基

化学式（I V）：



R¹⁶：芳香族基

R¹⁷：芳香族基

化学式（I）、（I I）、（I I I）および（I V）からなる群から選ばれる
 10 少なくとも一つの構造単位が含まれていればよく、もちろん、それら全てを含ん
 でいても、一部のみ含んでいても構わない。重要な点は、化学式（I）、（I
 I）および（I I I）で示される構造単位のモル分率をそれぞれl、m、nとし
 た時、l+m+nの値が100以下であり、かつ50を超えていることである。
 好ましくはl+m+nの値は80以上であり、より好ましくはl+m+nの値は
 15 100である。l+m+nの値が50以下の場合には、これらの効果よりも着色
 に寄与する構造単位の寄与が大きくなり透明度の高いフィルムが得にくくなる
 （なお、特開平7-149892号公報には上記化学式（I）の構造を含む芳香
 族ポリアミドフィルムの開示があるが、化学式（I）のモル分率を0.1モル％
 から20モル％に制限しているために無色透明化の効果は得られていない）。
 20 また、上記のl、m、n、oは、0 ≤ l、m、n、o ≤ 100を満たしているこ
 とが重要である。すなわち、l、m、n、oはそれぞれ存在するか、もしくは5
 0 < l+m+n ≤ 100を満たす範囲であれば、存在しない構成単位があっても
 構わない。

さらに、化学式（I V）で表される構成単位のモル分率をoとしたとき、0 ≤
 25 o ≤ 50を満たしていることも重要である。化学式（I V）で表される構成単位
 はポリマーの着色に寄与することがあり、このモル分率oが50を超えると透明
 度の高いフィルムが得にくくなる。


本発明においては、上記式（1）～（3）を満足する範囲であれば、他の成分、
 例えばポリイミド、ポリエステル、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテル

ケトンケトン、ポリエーテルスルホン、環状ポリオレフィンや他の構造単位、例えばイミド、エステル、エーテル、ケトン、などを含んでいても構わない。他の成分、または構造単位としては芳香族または環状化合物であることが、より好ましい。

- 5 ポリアミドの着色は分子内および分子間の電荷移動錯体によると考えられているが、化学式 (I)、(II) および (III) はいずれもポリアミド分子内および分子間の電荷移動錯体の形成を阻害し、ポリアミドの透明化に寄与すると考えられる。さらに化学式 (IV) で表される構成単位を導入することにより化学式 (I)、(II) および (III) の効果により得た透明性を保持したまま、
10 機械特性、熱特性などを向上することができる。

- 化学式 (I) は、 R^1 で示された、環構造と分子鎖とが蝶番状に結合した、カルド構造と呼ばれる構造をとり、 R^1 の電子雲が分子鎖の電子雲を分断し、分子内電荷移動錯体の形成を阻害すると考えられる。さらに嵩高い R^1 が分子間電荷移動錯体の形成を阻害すると考えられる。この目的のために R^1 は環構造を少なくとも 1 個有していることが好ましい。ここで、環構造とは、芳香族環、脂肪族
15 環、複素環など、その環の構成元素に特に制限はない。また、単環、縮合環、スピロ環など、その形状も問わない。これらの環構造の中では、 R^1 は 5 員環、6 員環または 7 員環を有する基であることが好ましい。さらに、化学式 (V) でそれぞれ示される環状基であることがより好ましい。中でも最も好ましいのはフル
20 オレン基である。

化学式 (V) :



10


3 員環や 4 員環は、その構造に歪が大きいため、開環してしまうことがある。また、8 員環以上の環構造も歪により他の構造に変換する場合がある。5 員環、6 員環または 7 員環構造は歪が小さく、安定しているため、透明性に寄与するとともに耐熱性にも寄与すると考えられる。さらに、立体的に電荷移動錯体の形成を阻害するためには嵩高いことが好ましく、2 つ以上の環が縮合した縮合環構造であることが好ましい。縮合環構造としては、例えば 6 - 5 - 6 員環のフルオレン環などがある。4 個以上の環が縮合した構造も電荷移動錯体の形成を阻害する目的には好ましいが、重合時に分子量の大きな原料を用いる必要があり、溶媒に溶解しにくいなどの問題が生じることがある。

20

化学式 (I) において R^2 は芳香族基であれば特に制限はないが、好ましくは化学式 (VI) でそれぞれ示される基である。

25

化学式 (VI) :



R^{18} : それぞれ独立に H、D (重水素)、ハロゲン、芳香族基、炭素数 1 ~ 5 の炭化水素基、または、炭素数 1 ~ 5 のハロゲン化炭化水素

中でも、さらに好ましくはフェニル基、クロロフェニル基である。化学式 (I) において R^2 は、耐熱性や剛性を付与する目的においては、例えばパラフェニレン、2-置換パラフェニレン、ビフェニルのような剛直な芳香族基であることが好ましい。一方、ターフェニルやアントラセンなどの多環式芳香族基は剛直ではあるが、多くの π 電子を有し、ポリアミドが着色する原因になることがある。また、近紫外領域や紫外領域における透明性を高める場合には、 R^2 は、メタフェニル基や 1, 3-ヘキサフルオロプロピル-2, 2-ビフェニル基、シクロヘキサン基であることが好ましい。これらの基は、屈曲性を有するため、剛性が低下することはあるが、より短波長の光に対する透明性が向上する。

15

20

化学式 (I) において、 R^3 や R^4 に特に制限はなく、任意の基であればよい。好ましくは、-H、炭素数 1 ~ 5 の脂肪族基、-CF₃、-CCl₃、-OH、-F、-Cl、-Br、-OCH₃、シリル基、または、芳香族基である。 R^3 および R^4 は、側鎖の置換基であるため、主鎖の置換基と比較して、ポリアミドの物性に与える影響は相対的に小さいが、光学特性や濡れ性、溶媒可溶性などを改良するために、適宜導入することが好ましい。例えば、濡れ性や 2 色性色素による染色性向上を目的に -OH や -COOH を導入することが出来る。

25

化学式 (II) において、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 が全て -H である場合は、電荷

移動錯体が形成され、ポリアミドが着色することがある。本発明においては、 R^5 および R^6 として、それぞれ独立に電子吸引基を導入することにより、電荷移動錯体の形成を阻害し、ポリアミドの透明度を高めている。ここで、電子吸引基とは、H a m m e t t の置換基常数において正の値を示す基であり、例えば $-CF_3$ 、 $-CCl_3$ 、 $-CI_3$ 、 $-CBr_3$ 、 $-F$ 、 $-Cl$ 、 $-Br$ 、 $-I$ 、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-COCH_3$ 、 $-CO_2C_2H_5$ 、などが例示できる。この中でも好ましくは $-CF_3$ 、 $-CCl_3$ 、 $-NO_2$ 、 $-CN$ であり、最も好ましいのは $-CF_3$ である。これらの基を有する構造単位は、ポリアミド分子内において混在していても構わない。なお、上記の H a m m e t t 常数については、例えば小竹無二雄監修、朝倉書店発行の「大有機化学」第1巻第308～311頁等に解説されている。

また、化学式 (I I) において、 R^7 、 R^8 に特に制限はなく、上記の目的を阻害しない範囲で任意の基を用いればよい。好ましくは、上記した電子吸引基、 $-H$ 、炭素数1～5の脂肪族基、シリル基、または芳香族基などである。

化学式 (I I) において R^9 は芳香族基であれば特に制限はないが、好ましくは上記した化学式 (V I) でそれぞれ示される基である。中でも、さらに好ましくはフェニル基、クロロフェニル基である。化学式 (I I) において R^9 は、耐熱性や剛性を付与する目的においては、例えばパラフェニレン、2-置換パラフェニレン、ビフェニルのような剛直な芳香族基であることが好ましい。一方、ターフェニルやアントラセンなどの多環式芳香族基は剛直ではあるが、多くの π 電子を有し、ポリアミドが着色する原因になることがある。また、近紫外領域や紫外領域における透明性を高める場合には、 R^9 は、メタフェニル基や1,3-ヘキサフルオロプロピル-2,2-ビフェニル基、シクロヘキサン基であることが好ましい。これらの基は、屈曲性を有するため、剛性が低下することはあるが、より短波長の光に対する透明性が向上する。

化学式 (I I I) は、 R^{10} について適当な基を選択しなければ、ポリアミドが着色することがある。そこで、本発明においては、 R^{10} として Si を含む基、 P を含む基、 S を含む基、ハロゲン化炭化水素基、または、エーテル結合を含む基（ただし、分子内においてこれらの基を有する構造単位が混在していてもよい。）を選択することにより、電荷移動錯体の形成を阻害し、ポリアミドの透明度を

高めることができる。具体的には、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{C}(\text{CF}_3)_2-$ 、 $-\text{CCl}_3-$ 、 $-(\text{CBr}_3)_2-$ 、 $-\text{CF}_2-$ 、 $-\text{CCl}_2-$ 、 $-\text{CBr}_2-$ が好ましく、特に好ましくは、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{C}(\text{CF}_3)_2-$ である。

化学式 (III) において、 R^{11} や R^{12} に特に制限はなく、任意の基であればよい。好ましくは、 $-\text{H}$ 、炭素数1～5の脂肪族基、 $-\text{CF}_3$ 、 $-\text{CCl}_3$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{F}$ 、 $-\text{Cl}$ 、 $-\text{Br}$ 、 $-\text{OCH}_3$ 、シリル基、または、芳香族基である。 R^{11} および R^{12} は、側鎖の置換基であるため、主鎖の置換基と比較して、ポリアミドの物性に与える影響は相対的に小さいが、光学特性や濡れ性、溶媒可溶性などを改良するために、適宜導入することが好ましい。例えば、濡れ性や2色性色素による染色性向上を目的に $-\text{OH}$ や $-\text{COOH}$ を導入することが出来る。

さらに、化学式 (III) においては、 R^{13} および R^{14} の位置に他の基を導入することができる。もちろん、そのまま直結されていてもよいが、例えば、 $-\text{Ph}-$ 、 $-\text{O}-\text{Ph}-$ 、 $-\text{C}(\text{CF}_3)_2-\text{Ph}-$ などを導入してもよい。ただし、最も好ましいのは直結されている構造である。

化学式 (III) において R^{15} は芳香族基であれば特に制限はないが、好ましくは上記した化学式 (VI) でそれぞれ示される基である。中でも、さらに好ましくはフェニル基、クロロフェニル基である。化学式 (III) において R^{15} は、耐熱性や剛性を付与する目的においては、例えばパラフェニレン、2-置換パラフェニレン、ビフェニルのような剛直な芳香族基であることが好ましい。一方、ターフェニルやアントラセンなどの多環式芳香族基は剛直ではあるが、多くの π 電子を有し、ポリアミドが着色する原因になることがある。また、近紫外領域や紫外領域における透明性を高める場合には、 R^{15} は、メタフェニル基や1,3-ヘキサフルオロプロピル-2,2-ビフェニル基、シクロヘキサン基であることが好ましい。これらの基は、屈曲性を有するため、剛性が低下することはあるが、より短波長の光に対する透明性が向上する。

本発明のさらに好ましい態様は、上記した化学式 (I) および (IV) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (I) で示される構造単位のもル分率が50%以上であることである。ポリアミドを工業的に生産する場合、通常1種類の原料に対し、1組の貯蔵槽、計量槽、配管、ポンプ等からなる原料供給設備が必要

となる。例えば、化学式 (I)、(II)、(III) および (IV) で示される構造単位全てを含む場合、少なくとも 4 種類のジアミンと 1 種類の酸ジクロライドが原料として必要なため、5 組以上の原料供給設備が必要となる。しかしながら、化学式 (I) および (IV) で示される構造単位のみを含む場合には原料供給設備が最低で 3 組、最大でも 4 組以下で十分であるため、原料供給設備の製造コスト、運転コストを低減できるため好ましい。また、多種類の原料を用いた場合、その種類にしたがって、重合時間も長時間化してしまうが、化学式 (I) および (IV) で示される構造単位のみを含む場合には原料が 3 ~ 4 種類と少ないため、重合時間が短く、すなわち重合コストを低減する事が可能であり、好ましい。

また、別の好ましい態様としては、上記した化学式 (II) および (IV) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (II) で示される構造単位のモル分率が 50 % 以上であることである。このような構造をとることにより、化学式 (I)、(II)、(III) および (IV) で示される構造単位全てを含む場合と比較して、設備コスト、生産コストが低減する。

さらに、別の好ましい態様としては、上記した化学式 (III) および (IV) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (III) で示される構造単位のモル分率が 50 % 以上であることである。このような構造をとることにより、化学式 (I)、(II)、(III) および (IV) で示される構造単位全てを含む場合と比較して、設備コスト、生産コストが低減する。

本発明においては、上記したような構造を有するポリアミドを含有したポリアミドフィルムとすることにより、透明性に優れ、光学用途などに好適に用いることができる。

次に、以下に本発明におけるポリアミドやその組成物の製造方法、および成形体としてフィルムを製造する例を芳香族ポリアミドを例にとり説明するが、もちろん本発明はこれに限定されるものではない。

ポリアミド溶液、すなわち製膜原液を得る方法は種々の方法が利用可能であり、例えば、低温溶液重合法、界面重合法、熔融重合法、固相重合法などを用いることができる。低温溶液重合法つまりカルボン酸ジクロライドとジアミンから得る

場合には、非プロトン性有機極性溶媒中で合成される。

カルボン酸ジクロライドとしてはテレフタル酸ジクロライド、2クロローテレフタル酸ジクロライド、イソフタル酸ジクロライド、ナフタレンジカルボニルクロライド、ビフェニルジカルボニルクロライド、ターフェニルジカルボニルクロライド、2フロローテレフタル酸ジクロライド、1,4-シクロヘキサンカルボン酸ジクロライドなどが挙げられるが、最も好ましくはテレフタル酸ジクロライド、2クロローテレフタル酸ジクロライドが用いられる。

ジアミンとしては例えば4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノジフェニルスルホン、3,3'-ジアミノジフェニルスルホン、2,2'-ジトリフルオロメチル-4,4'-ジアミノビフェニル、9,9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン、9,9-ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)フルオレン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパンなどが挙げられるが、好ましくは4,4'-ジアミノジフェニルスルホン、3,3'-ジアミノジフェニルスルホン、2,2'-ジトリフルオロメチル-4,4'-ジアミノビフェニル、9,9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン、9,9-ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)フルオレン、1,4-シクロヘキサレンジアミン、1,4-ノルボルネンジアミンが挙げられる。

ポリアミド溶液は、単量体として酸ジクロライドとジアミンを使用すると塩化水素が副生するが、これを中和する場合には水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸リチウムなどの無機の中和剤、またエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、アンモニア、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミンなどの有機の中和剤が使用される。また、イソシアネートとカルボン酸との反応は、非プロトン性有機極性溶媒中、触媒の存在下で行なわれる。

2種類以上のジアミンを用いて重合を行う場合、ジアミンは1種類ずつ添加し、該ジアミンに対し10～99モル%の酸ジクロライドを添加して反応させ、この後に他のジアミンを添加して、さらに酸ジクロライドを添加して反応させる段階

的な反応方法、およびすべてのジアミンを混合して添加し、この後に酸ジクロライドを添加して反応させる方法などが利用可能である。また、2種類以上の酸ジクロライドを利用する場合も同様に段階的な方法、同時に添加する方法などが利用できる。いずれの場合においても全ジアミンと全酸ジクロライドのモル比は9
5 5～105：105～95が好ましく、この値を外れた場合、成形に適したポリマー溶液を得ることが困難となる。

ポリアミドの製造において、使用する非プロトン性極性溶媒としては、例えば、ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシドなどのスルホキシド系溶媒、N，N-ジメチルホルムアミド、N，N-ジエチルホルムアミドなどのホルムアミド
10 系溶媒、N，N-ジメチルアセトアミド、N，N-ジエチルアセトアミドなどのアセトアミド系溶媒、N-メチル-2-ピロリドン、N-ビニル-2-ピロリドンなどのピロリドン系溶媒、フェノール、o-、m-またはp-クレゾール、キシレノール、ハロゲン化フェノール、カテコールなどのフェノール系溶媒、あるいはヘキサメチルホスホルアミド、γ-ブチロラクトンなどを挙げることができ、
15 これらを単独又は混合物として用いるのが望ましいが、更にはキシレン、トルエンのような芳香族炭化水素の使用も可能である。さらにはポリマーの溶解を促進する目的で溶媒には50重量%以下のアルカリ金属、またはアルカリ土類金属の塩を添加することができる。

ポリアミドには、表面形成、加工性改善などを目的として10重量%以下の無機質または有機質の添加物を含有させてもよい。添加物は無色であっても有色であっても構わないが、本発明のポリアミドフィルムの特徴を損ねないためには無色透明であることが好ましい。表面形成を目的とした添加剤としては例えば、無機粒子ではSiO₂、TiO₂、Al₂O₃、CaSO₄、BaSO₄、CaCO₃、
カーボンブラック、カーボンナノチューブ、フラーレン、ゼオライト、その他の
25 金属微粉末等が挙げられる。また、好ましい有機粒子としては、例えば、架橋ポリビニルベンゼン、架橋アクリル、架橋ポリスチレン、ポリエステル粒子、ポリイミド粒子、ポリアミド粒子、フッ素樹脂粒子等の有機高分子からなる粒子、あるいは、表面に上記有機高分子で被覆等の処理を施した無機粒子が挙げられる。

なお、上記した本発明のポリアミドフィルムに色素を添加し、着色フィルムと

することも可能である。色素としてはコバルトブルーなどの無機顔料、フタロシアニンなどの有機色素のいずれも好適に使用することができる。従来の芳香族ポリアミドフィルムはそれ自体が着色していたために上記色素を添加しても目的とした色調を得ることができなかったが、本発明のフィルムは着色が少ないために

5 色素本来の色調を持ったフィルムを得ることが可能となる。このように着色されたフィルムは、たとえば、自動車や航空機のヘッドライトのリフレクターあるいはカバーなどの照明機器用として用いることができ、また、各種店舗、住宅などに用いる照明機器にも好適に使用することができる。

また、上記した本発明のポリアミドを50重量%以上含むコポリマも好ましい。

10 他のポリマー成分としては、例えばポリカーボネート、環状ポリオレフィン、ポリスチレンなどが挙げられ、このコポリマは、本発明のポリアミドと他のポリマー成分、両ポリマーの特徴併せ持ち、たとえば位相差板、保護膜、基板などの用途に好適に用いることができる。また、負の複屈折を持つポリマーは本発明のポリアミドとコポリマにした場合、良好な波長分散性を示すため好ましい。

15 さらに、上記した本発明のポリアミドに感光性を持たせた感光性ポリアミドとすることもできる。これにより、たとえば、光学接着剤、レンズなどの用途に展開が可能となる。感光性を持たせる手法としては、たとえば、本発明のポリアミド主鎖末端を、反応活性な基に置換し、さらに光硬化剤を添加する方法などがある。

20 また、上記した本発明のポリアミドに熱硬化性を付与した熱硬化性ポリアミドも好ましい。これにより、たとえば、光学接着剤、レンズ、半導体封止材などの用途に展開が可能となる。熱硬化性を付与する手法としては、たとえば、本発明のポリアミド主鎖末端を、反応活性な基に置換し、さらに熱硬化剤を添加する方法などがある。

25 次にフィルム化について説明する。上記のように調製された製膜原液は、いわゆる溶液製膜法によりフィルム化が行なわれる。溶液製膜法には乾湿式法、乾式法、湿式法などがありいずれの方法で製膜されても差し支えないが、ここでは乾湿式法を例にとって説明する。

乾湿式法で製膜する場合は該原液を口金からドラム、エンドレスベルト等の支

持体上に押し出して薄膜とし、次いでかかる薄膜層から溶媒を飛散させ薄膜が自己保持性をもつまで乾燥する。乾燥条件は例えば、室温～220℃、60分以内の範囲で行うことができる。またこの乾燥工程で用いられるドラム、エンドレス

5 の乾式工程を終えたフィルムは支持体から剥離されて湿式工程に導入され、脱塩、脱溶媒などが行なわれ、さらに延伸、乾燥、熱処理が行なわれてフィルムとなる。

延伸は延伸倍率として面倍率で0.8～8（面倍率とは延伸後のフィルム面積を延伸前のフィルムの面積で除した値で定義する。1以下はリラックスを意味する。）の範囲内にあることが好ましく、より好ましくは1.3～8である。また、

10 熱処理としては200℃～500℃、好ましくは250℃～400℃の温度で数秒から数分間熱処理が好ましく実施される。さらに、延伸あるいは熱処理後のフィルムを徐冷することは有効であり、50℃/秒以下の速度で冷却することが有効である。本発明の芳香族ポリアミドから得られるフィルムは単層フィルムでも、積層フィルムであってもよい。さらに延伸は面方向だけではなく、厚み方向に

15 も行った方が、位相差フィルムとして良好な特性を示すため好ましい。

本発明のフィルムは、透明性を求められる分野では、1/4波長位相差フィルム、1/2波長位相差フィルムをはじめとする任意の位相差フィルム、偏光フィルム、円偏光フィルム、保護フィルム、光ディスク用保護フィルム、タッチパネル、フレキシブルプリント基板、半導体実装用基板、多層積層回路基板、回路基

20 板、コンデンサー、プリンターリボン、音響振動板、フラットパネルディスプレイ基板、太陽電池用のベースフィルム（太陽電池基板）、太陽電池用保護フィルム等どのような用途にも適用できる。中でも、特に、偏光板、位相差板、反射防止板、基板などのディスプレイ部材、光ディスクの基板やその保護用フィルムなど光記録部材に代表される各種フィルム部材の構成材として用いると、加工時、

25 使用時の寸法安定性、光学特性安定性に優れるため、好適に用いることができる。

上記用途には、実質的に無配向フィルム（光学的に等方）を用いても、延伸を施すことにより実現される配向フィルム（光学異方性を有する）を用いても、いずれでもよく、どちらも好適に使用できるが、特に、配向フィルムとして使用することが一層好ましい。具体的には、偏光板、位相差板、特に上述した1/4波

長位相差板用途に適用した場合、本発明の効果を最も奏することができる。

また、フィルム形態以外の用途としては、光ファイバーや光導波路、レンズ、マイクロレンズアレイ、光学フィルタ、反射防止膜、他素材へのコート剤、他素材と貼り合わせた積層品、成型品などに好適に利用できる。

5 实 施 例

以下に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。

なお、物性の測定方法、効果の評価方法は次の方法に従って行った。

(1) ヤング率

ロボットテンシロン R T A（オリエンテック社製）を用いて、温度 23℃、相対湿度 65%において測定した。試験片は製膜方向またはバーコーターの移動方向を M D 方向、これと直交する方向を T D 方向として、M D 方向または T D 方向について幅 10 mm で長さ 50 mm の試料とした。引張速度は 300 mm/分である。但し、試験を開始してから荷重が 1 N を通過した点を伸びの原点とした。

(2) 引張強度

15 ロボットテンシロン R T A（オリエンテック社製）を用いて、温度 23℃、相対湿度 65％において測定した。試験片は製膜方向またはバーコーターの移動方向を M D 方向、これと直交する方向を T D 方向として、M D 方向または T D 方向について幅 10 mm で長さ 50 mm の試料とした。引張速度は 300 mm／分である。但し、試験を開始してから荷重が 1 N を通過した点を伸びの原点とした。

20 (3) 破断伸度

ロボットテンシロン R T A（オリエンテック社製）を用いて、温度 23℃、相対湿度 65%において測定した。試験片は製膜方向またはバーコーターの移動方向を M D 方向、これと直交する方向を T D 方向として、M D 方向または T D 方向について幅 10 mm で長さ 50 mm の試料とした。引張速度は 300 mm/分である。但し、試験を開始してから荷重が 1 N を通過した点を伸びの原点とした。

(4) 鉛筆硬度

J I S K-5400-1979に準拠し測定した。

装置：ヘイドン表面特性試験機

(5) ガラス転移温度 (T_g) [DMA測定]

装置：粘弾性測定装置 EXSTAR 6000 DMS（セイコーインスツルメンツ社製）

測定周波数：1 Hz

昇温速度：2℃/分

- 5 ガラス転移温度（ T_g ）：ASTM E1640-94に準拠し、 E' の変曲点を T_g とした。装置の限界により、360℃を超えるものは測定できなかったため、表には「360℃以上」と表記し、DSCによる測定を行った。

（6）ガラス転移温度（ T_g ）〔DSC測定〕

装置：ロボットDSC RDC220（セイコー電子工業社製）

- 10 昇温速度：10℃/分

ガラス転移温度（ T_g ）：DSCカーブの変曲点を T_g とした。

（7）全光線透過率

下記測定器を用いて測定した。

装置：直読ヘイズメーターHGM-2DP（C光源用）（スガ試験機社製）

- 15 光源：ハロゲンランプ12V、50W

受光特性：395～745 nm

光学条件：JIS-K7105-1981に準拠

- 20 なお、塊状などのフィルムや薄膜以外の形状の樹脂を測定する場合は、厚みを10 μm としたサンプルを用いて測定する。サンプルの作成が困難な場合は、下記式を用いて厚み10 μm に換算して評価する。もちろん、厚み10 μm を超えるサンプルしか得られない場合においても、以下の換算手法を適用できる。

10 μm の時の光線透過率または全光線透過率（%）： T_{10}

厚み（ μm ）： L （適用範囲：0.1オングストローム～10 mm）

厚み L の時の光線透過率または全光線透過率（%）： T_L

- 25
$$T_{10} = 100 - ((100 - T_L) / (10 / L))$$

ただし厚みが10 μm を超え、全光線透過率が80%以上の場合は、10 μm の時にも、全光線透過率が80%以上であることが自明であるため、必ずしも厚み10 μm に換算する必要はない。

（8）ヘイズ

下記測定器を用いて測定した。

装置：直読ヘーズメーターHGM-2DP（C光源用）（スガ試験機社製）

光源：ハロゲンランプ12V、50W

受光特性：395～745nm

5 光学条件：JIS-K7105-1981に準拠

（9）フィルムの透明性（光線透過率）

下記装置を用いて測定し、各波長の光に対応する透過率を求めた。

透過率（％）＝ $(T1/T0) \times 100$

ただしT1は試料を通過した光の強度、T0は試料を通過しない以外は同一
10 の距離の空气中を通過した光の強度である。

装置：UV測定器U-3410（日立計測社製）

波長範囲：300nm～800nm

測定速度：120nm/分

測定モード：透過

15 なお、塊状などのフィルムや薄膜以外の形状の樹脂を測定する場合は、厚みを
10μmとしたサンプルを用いて測定する。サンプルの作成が困難な場合は、下
記式を用いて厚み10μmに換算して評価する。もちろん、厚み10μmを超え
るサンプルしか得られない場合においても、以下の換算手法を適用できる。

10μmの時の光線透過率または全光線透過率（％）：T10

20 厚み（μm）：L（適用範囲：0.1オングストローム～10mm）

厚みLの時の光線透過率または全光線透過率（％）：TL

$$T10 = 100 - ((100 - TL) / (10 / L))$$

さらに反射率が求められる場合には、反射率から吸光度を算出し、下記式によ
り換算することができる。ただし、上記式で算出した時に、ある測定波長（x n
25 m）での光線透過率がy％以上の場合は、下記式で換算した時にも、この測定波
長（x nm）の時の光線透過率はy％以上であるため、改めて換算する必要はな
い。

反射率（％）：R

吸光度（％/μm）：a

$$T_{10} = a \times L + T_L - a \times 10$$

$$a = (100 - R - T_L) / L$$

ただし、厚みが $10 \mu\text{m}$ を超え、ある測定波長 ($x \text{ nm}$) での光線透過率が y % 以上の場合は、 $10 \mu\text{m}$ の時にも、この測定波長 ($x \text{ nm}$) の時の光線透過率は y % 以上であることが自明であるため、必ずしも厚み $10 \mu\text{m}$ に換算する必要はない。

(10) 屈折率

JIS-K 7105-1981 に従って、下記測定器を用いて測定した (測定範囲: ~ 1.87)。

10 装置: アッベ屈折計 4T (株式会社アタゴ社製)

光源: ナトリウムD線

測定温度: 25°C

測定湿度: 65%RH

マウント液: ヨウ化メチレン

15 (厚み方向をMZと表記する。)

(11) アッベ数

下記測定器を用いて測定した。

装置: プリズムカプラ装置PC-2010 (メトリコン社製)

測定波長: 429.5, 539.0, 632.8 nm

20 上記測定で得られた3つの測定波長、における屈折率から、セルマイヤーの式 ($R(\lambda) = a + b / (\lambda^2 - c^2)$) を用いて分散曲線を計算し、波長 486 nm、589 nm、656 nm における屈折率を求め、それぞれ $n(486)$ 、 $n(589)$ 、 $n(656)$ とした。さらに下式からアッベ数を求めた。

$$\text{アッベ数} = (n(589) - 1) / (n(486) - n(656))$$

25 (12) 位相差 (レターデーション)

下記測定器を用いて測定した。

装置: セルギャップ検査装置RETS-1100 (大塚電子社製)

測定径: $\phi 5 \text{ mm}$

測定波長: 400 ~ 800 nm

上記測定で、波長 450 nm、550 nm、650 nm の時の位相差をそれぞれ R (450)、R (550)、R (650) とした。

(13) 200℃ 30 分の熱処理条件における寸法変化率 (熱収縮率)

15 15 cm × 15 cm の試料に 10 cm × 10 cm の正方形の頂点となる点にマークを付け、無加重の状態で 200℃ の熱風オーブンで 30 分間熱処理を行った。室温まで冷却した後に各マーク間の距離を測定し、その前後の寸法の変化から計算した。任意方向およびそれに直交する方向それぞれの平均値を算出し、低い方の値を採用した。

(14) 誘電率

10 自動平衡ブリッジを用い、測定温度 21℃ で実施した。また、試験片には 3 端子電極を塗装し、供試試料とした。

装置：インピーダンス／ゲイン・フェイズアナライザー 4194A

HEWLETT PACKARD 社製

治具：16451B DIELECTRIC TEST FIXTURE

15 電極：導電性銀ペースト “ドータイト” 藤倉化成 (株) 社製

寸法：表面電極内円の外形 37 mm

表面電極外円の内形 39 mm

裏面 (対) 電極 50 mm

(15) 熱膨張係数

20 熱膨張係数は 150℃ まで昇温した後に降温過程に於いて測定した。25℃、75 RH% における初期試料長を L0、温度 T1 の時の試料長を L1、温度 T2 の時の試料長を L2 とすると T1 から T2 の熱膨張係数を以下の式で求めた。

$$\text{熱膨張係数 (ppm/℃)} = ((L2 - L1) / L0) / (T2 / T1) \times 10^6$$

25 装置：セイコー電子社製 TMA/SS6000

(16) 湿度膨張係数

高温高湿槽に幅 1 cm、試長 15 cm になるように固定し、一定湿度 (約 30 % RH) まで脱湿し、フィルム長が一定になった後、加湿 (約 80 % RH) する。試料は吸湿により伸び始めるが約 24 時間後吸湿は平衡に達してフィルムの伸び

も平衡に達する。この時の伸び量から下式により計算する。

$$\text{湿度膨張係数 (ppm) / \%RH) =} \\ (\text{伸び量 (cm) / (試長 (cm) \times \text{湿度差})}) \times 10^6$$

実施例 1 :

- 5 攪拌機を備えた 300 ml 4 口フラスコ中に 4, 4'-ジアミノジフェニル
スルホン 3.7248 g、3, 3'-ジアミノフェニルスルホン 11.17
44 g、N-メチル-2-ピロリドン 194 ml を入れ窒素雰囲気下、氷冷下攪
拌した。10 分後から 30 分後にかけてテレフタル酸ジクロライド 12.181
2 g を 5 回に分けて添加した。さらに 1 時間攪拌した後、反応で発生した塩化水
10 素を炭酸リチウム 1.426 g で中和して透明なポリマー溶液を得た。

得られたポリマー溶液の一部をガラス板上に取り、バーコーターを用いて均一
な膜を形成せしめた。これを 120℃ で 7 分間加熱し、自己保持性のフィルムを
得た。得られたフィルムをガラス板から剥がして金枠に固定して、流水中 10 分
間水洗し、さらに 280℃ 1 分で熱処理を行い芳香族ポリアミドフィルムを得た。

- 15 各種物性を表 1 ~ 4 に示す。


実施例 2 ~ 36 :

使用するジアミンや酸クロライドを以下に化学式 (VII) や化学式 (VIII
I) に記載のものに変更する以外は、実施例 1 と同様にしてポリマおよびフィル
ムを得た。各種物性を表 1 ~ 4 に示す。


20

25

化学式 (VII) :



20 化学式 (VIII) :



なお、表1において、原料は実施例22、実施例33、34の3例以外は全て、ジアミンと酸クロライドとを等モル用いた。実施例22においては、酸クロライド100モルに対し、ジアミンは101モル（1モル過剰）となる割合で用いた。

同様に、実施例 33、34 においては、ジアミン 100 モルに対し、酸クロライドが 100.5 モル（0.5 モル過剰）となる割合で用いた。

比較例 1：

攪拌機を備えた 200 ml 4 口フラスコ中にパラフェニレンテレフタルアミ
ド 12.0 g、99.6 重量%の硫酸 88.0 g を入れ窒素雰囲気下、60℃で
攪拌溶解した。粘度は 5,000 ポイズであった。このドープを 60℃に保つた
まま口金から、鏡面に磨いたタンタル製のベルトにキャストした。このベルト上
で、絶対湿度 31 g（水）/kg（乾燥空気）の 90℃の空気中に 14 秒間保持
した後、110℃の熱風が吹きつけるゾーンの中を 4 秒間で通過させて、光学等
10 方性の透明なドープを得た。このドープを移動ベルト上で 5℃の水で凝固させた
後、水洗、5 重量%水酸化ナトリウム水溶液による中和、水洗を繰返し自己支持
性のゲルフィルムを得た。

さらにこのゲルフィルムをテンターにて、300℃20分で熱処理を行い芳香
族ポリアミドフィルムを得た。得たフィルムは 590 nm から 800 nm の全て
15 の波長において光線透過率が 80%以上であったが、590 nm より短い波長で
は光線透過率は低く、目視でも黄色い色調であった。

20

25

〔表 1〕

[illegible]

〔表 2〕

	機械特性				熱収縮率		熱膨張係数		湿度膨張係数		鉛筆硬度	T _g		
	ヤング率		引張強度		破断伸度		TD	%	MD	ppm/°C		MD	ppm/%Rh	DMA測定(DSC測定) °C
	TD	GPa	TD	MPa	TD	%								
実施例1		4.3	125.6		11.6								282.8	
実施例2		4.2	135.9		69.6	0.5以下		42		179	H		302.2	
実施例3		4.0	114.9		15.5								323.1	
実施例4		3.7	120.6		46.4								342	
実施例5		4.3	116.8		13.9								302.5	
実施例6		4.0	138.9		24.1			43		102			360以上(408.1)	
実施例7		4.5	146.7		11.1								318.7	
実施例8		4.9	145.4		8.1			47		131	H		283	
実施例9		4.3	167.6		64.9			46			H		331	
実施例10		4.0	142.4		9.9	0.5以下		40		90	3H		360以上(412.1)	
実施例11		11.4	353.7		7.2	0.5以下		-10		17	3H		290.8	
実施例12		2.9	135.7		81.9								249.4	
実施例13		3.7	126.5		53.3								304.2	
実施例14		3.7	113.2		16.2								270.1	
実施例15		3.8	126.8		7.5								350.5	
実施例16		4.5	140.1		5.4						3H		360以上(367.6)	
実施例17		9.1	294.0		7.6			2		21	4H		304	
実施例20		4.0	145.0		41.6									
実施例26		5.4	156.0		9.2			40		95				
実施例27		5.8	171.0		12.0			31		62				
実施例28		6.5	179.0		6.1			22		35				
実施例29		6.1	179.0		10.5									
実施例30		6.7	179.0		3.8									
実施例35		3.1	71.0		2.8									
実施例36		7.8	251.0		6.8									

[表 3]

	全光線透過率		ヘイズ	光線透過率							屈折率		
	%			%							MD	TD	MZ
				350nm	400nm	450nm	500nm	600nm	700nm				
実施例1	88.1	0.7		0.7	84.0	86.1	86.9	87.7	87.1	1.71	1.71	1.67	
実施例2	87.6	0.4		2.3	83.0	85.7	86.7	87.6	88.6	1.71	1.71	1.67	
実施例3	87.2	0.4		0.4	81.2	85.1	86.1	87.7	88.9	1.72	1.72	1.67	
実施例4	86.5	6.3		0.4	76.0	81.9	84.4	85.8	87.0	1.71	1.71	1.67	
実施例5	87.9	0.6		0.6	83.0	85.7	86.5	87.7	88.1	1.72	1.72	1.67	
実施例6	87.7	0.7		0.0	65.7	85.3	86.3	87.7	85.4	1.71	1.71	1.68	
実施例7	87.7	0.4		0.1	71.3	85.6	86.4	87.6	87.3	1.70	1.70	1.69	
実施例8	88.0	0.7		1.0	83.3	85.3	86.1	86.9	87.4	1.70	1.70	1.67	
実施例9	88.0	0.5		0.3	81.7	85.5	86.5	89.4	85.3	1.70	1.70	1.67	
実施例10	87.4	1.5		0.0	68.0	85.0	86.0	89.8	84.5	1.70	1.70	1.69	
実施例11	88.2	1.1		1.8	82.0	85.0	87.0	88.3	87.5	1.68	1.68	1.52	
実施例12	89.2	0.4		0.0	61.0	87.2	86.7	91.8	91.0	1.64	1.65	1.57	
実施例13	88.0	0.8		0.1	67.5	85.3	86.3	87.7	87.9	1.71	1.71	1.65	
実施例14	87.8	7.0		0.6	81.8	85.1	86.3	87.0	87.8	1.70	1.70	1.67	
実施例15	87.9	0.6		0.7	83.4	85.9	86.6	87.9	87.1	1.70	1.70	1.69	
実施例16	87.8	0.5		0.0	66.9	85.7	86.9	86.3	90.3	1.69	1.69	1.68	
実施例17	89.5	0.5		1.1	83.6	87.0	87.9	89.2	89.6	1.64	1.64	1.53	
実施例18				0.0	68.0	85.0	86.0	88.2	89.1				
実施例19				54.3	87.1	88.1	88.1	89.7	89.7				
実施例20				55.7	80.5	85.2	85.0	90.4	91.0				
実施例35				0.2	43.4	81.3	83.6	85.8	86.8				
比較例1				0.0	1.0	64.0	75.0	80.8	82.5				

[表 4]

	アップベ数	未延伸フィルムのレターデーション				Δn $\times 10^{-3}$	延伸後のフィルムのレターデーション				
		nm			条件		nm				
		λ 450nm	λ 550nm	λ 650nm			λ 450nm	λ 550nm	λ 650nm		
実施例1		63.3	55.0	50.2	4.4						
実施例2	15.5	24.5	21.1	19.1	1.2	300°C／1.5倍	1572.3	1346.7		854.7	
実施例3		16.4	13.9	12.4	0.9						
実施例4		35.7	29.9	26.5	2.2	300°C／1.1倍	530.7	448.9		401.9	
実施例5		7.7	6.8	6.2	0.5						
実施例6		14.2	11.6	10.1	0.7	300°C／1.05倍	194.3	162.6		152.4	
実施例7		13.1	10.9	9.6	0.7	350°C／1.1倍	168.2	143.7		129.5	
実施例8	17.5	5.1	4.5	4.2	0.4	280°C／1.7倍	999.2	862.5		783.8	
実施例9		19.7	16.4	14.5	1.1	320°C／1.2倍	671.7	569.7		511.0	
実施例10	16.1	6.7	5.6	4.9	0.3	110°C※／1.5倍	467.8	370.7		314.8	
実施例11	15.3	197.8	173.2	159.0	17.3	280°C／1.1倍	971.3	848.4		777.7	
実施例12		11.0	9.7	8.9	0.7	300°C／1.6倍	2248.2	1964.0		1800.6	
実施例13	15.4	22.0	18.8	16.9	1.3	300°C／1.2倍	969.2	832.3		753.6	
実施例14	16.1	33.4	28.4	25.5	2.0	270°C／1.1倍	198.9	194.0		191.1	
実施例15		4.6	3.5	2.9	0.2	320°C／1.1倍	58.6	49.8		44.8	
実施例16	16.9	8.2	6.7	5.9	0.4	350°C／1.1倍	161.0	132.3		115.8	
実施例17	16.1	16.4	14.3	13.0	1.3	300°C／1.1倍	1054.4	927.6		854.7	

※) 製膜時にゲルフィルムの段階で延伸
 Δn : 未延伸フィルムの複屈折率

請求の範囲

1. 450 nmから700 nmまでの全ての波長の光の光線透過率が80%以上である脂環式または芳香族のポリアミド。

5 2. 400 nmの光の光線透過率が60%以上である、請求項1に記載のポリアミド。

3. 350 nmの光の光線透過率が30%以上である、請求項1または2に記載のポリアミド。

10

4. ガラス転移点温度が120℃以上である、請求項1～3のいずれかに記載のポリアミド。

5. 少なくとも一方向のナトリウムD線での屈折率が1.6以上である、請求項

15 1～4のいずれかに記載のポリアミド。

6. 化学式(I)、(II)、(III)または(IV)で示される構造単位を含み、かつ、化学式(I)、(II)、(III)および(IV)で示される構造単位のマール分率をそれぞれl、m、n、oとしたとき、次式(1)～(3)を

20 満足しているポリアミド。


$$50 < l + m + n \leq 100 \quad \dots \quad (1)$$

$$0 \leq l, m, n, o \leq 100 \quad \dots \quad (2)$$

$$0 \leq o \leq 50 \quad \dots \quad (3)$$

化学式(I)：

25




R^1 : 環構造を有する基

R^2 : 芳香族基

R^3 : 任意の基

R^4 : 任意の基

5 化学式 (II) :



10

R^5 : 電子吸引基


R^6 : 電子吸引基

R^7 : 任意の基

R^8 : 任意の基

15 R^9 : 芳香族基

化学式 (III) :



20

R^{10} : Si を含む基、P を含む基、S を含む基、ハロゲン化炭化水素基、または、エーテル結合を含む基 (ただし、分子内においてこれらの基を有する構造単位が混在していてもよい。)

25 R^{11} : 任意の基

R^{12} : 任意の基


R^{13} : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数 6 から 12 の任意の基。

R^{14} : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数 6 か

ら 1 2 の任意の基

R¹⁵ : 芳香族基

化学式 (I V) :



R¹⁶ : 芳香族基

R¹⁷ : 芳香族基

10

7. 化学式 (I) および (I V) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (I) で示される構造単位のモル分率が 5 0 % 以上である、請求項 6 に記載のポリアミド。

15

8. 化学式 (I I) および (I V) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (I I) で示される構造単位のモル分率が 5 0 % 以上である、請求項 6 に記載のポリアミド。

20

9. 化学式 (I I I) および (I V) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (I I I) で示される構造単位のモル分率が 5 0 % 以上である、請求項 6 に記載のポリアミド。

1 0. 4 5 0 n m から 7 0 0 n m までの全ての波長の光の光線透過率が 8 0 % 以上である脂環式または芳香族のポリアミドを含むポリアミドフィルム。

25

1 1. 厚みが 0 . 0 1 ~ 1 , 0 0 0 μ m である、請求項 1 0 に記載のポリアミドフィルム。

1 2. 4 5 0 n m から 7 0 0 n m までの全ての波長の光の光線透過率が 8 0 % 以

上であり、かつ、厚みが $1\text{ }\mu\text{m}$ から $100\text{ }\mu\text{m}$ である、請求項11に記載のポリアミドフィルム。

13. 400 nm の光の光線透過率が60%以上である、請求項10～12のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

14. 少なくとも1方向のヤング率が 4 GPa 以上である、請求項10～13のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

15. $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ 30分の熱処理条件において少なくとも一方向の熱収縮率が1%以下である、請求項10～14のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

16. 少なくとも一方向のナトリウムD線での屈折率が1.6以上である、請求項10～15のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

17. 550 nm の波長の光のレターデーションが 0 nm 以上 10 nm 未満である、請求項10～16のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

18. 550 nm の波長の光のレターデーションが 10 nm 以上 $2,000\text{ nm}$ 以下である、請求項10～16のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

19. 550 nm の波長の光のレターデーションを $R(550)$ 、 450 nm の波長の光のレターデーションを $R(450)$ としたとき、 $R(450) < R(550)$ である、請求項10～18のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

20. 550 nm の波長の光の複屈折率が0以上0.1未満である、請求項10～19のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

21. 550 nm の波長の光の複屈折率が0.1以上0.5未満である、請求項

10～19のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

22. ポリアミドが芳香族である、請求項10～21のいずれかに記載の芳香族ポリアミドフィルム。

5


23. 化学式(I)、(II)、(III)または(IV)で示される構造単位を含み、かつ、化学式(I)、(II)、(III)および(IV)で示される構造単位のモル分率をそれぞれl、m、n、oとしたとき、次式(1)～(3)を満足しているポリアミドを含むポリアミドフィルム。

$$10 \quad 50 < l + m + n \leq 100 \quad \dots (1)$$

$$0 \leq l, m, n, o \leq 100 \quad \dots (2)$$

$$0 \leq o \leq 50 \quad \dots (3)$$

化学式(I)：




R¹：環構造を有する基

20 R²：芳香族基

R³：任意の基

R⁴：任意の基

化学式(II)：



R⁵：電子吸引基


R^6 : 電子吸引基

R^7 : 任意の基

R^8 : 任意の基

R^9 : 芳香族基

5 化学式 (I I I) :



R^{10} : Si を含む基、P を含む基、S を含む基、ハロゲン化炭化水素基、または、エーテル結合を含む基 (ただし、分子内においてこれらの基を有する構造単位が混在していてもよい。)

R^{11} : 任意の基


15 R^{12} : 任意の基

R^{13} : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数 6 から 12 の任意の基。

R^{14} : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数 6 から 12 の任意の基

20 R^{15} : 芳香族基

化学式 (I V) :



R^{16} : 芳香族基

R^{17} : 芳香族基

24. 厚みが 0.01 ~ 1,000 μm である、請求項 23 に記載のポリアミド

フィルム。

25. 450 nmから700 nmまでの全ての波長の光の光線透過率が80%以上であり、かつ、厚みが1 μ mから100 μ mである、請求項24に記載のポリアミドフィルム。

26. 400 nmの光の光線透過率が60%以上である、請求項23～25のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

10 27. 少なくとも1方向のヤング率が4 GPa以上である、請求項23～26のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

28. 200℃30分の熱処理条件において少なくとも一方向の熱収縮率が1%以下である、請求項23～27のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

15

29. 少なくとも一方向のナトリウムD線での屈折率が1.6以上である、請求項23～28のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

30. 550 nmの波長の光のレターデーションが0 nm以上10 nm未満である、請求項23～29のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

20

31. 550 nmの波長の光のレターデーションが10 nm以上2,000 nm以下である、請求項23～29のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

25 32. 550 nmの波長の光のレターデーションをR(550)、450 nmの波長の光のレターデーションをR(450)としたとき、 $R(450) < R(550)$ である、請求項23～31のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

33. 550 nmの波長の光の複屈折率が0以上0.1未満である、請求項23

～ 3 2 のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

3 4 . 5 5 0 n m の波長の光の複屈折率が 0 . 1 以上 0 . 5 未満である、請求項 2 3 ～ 3 2 のいずれかに記載のポリアミドフィルム。

5

3 5 . ポリアミドが芳香族である、請求項 2 3 ～ 3 4 のいずれかに記載の芳香族ポリアミドフィルム。

3 6 . 4 5 0 n m から 7 0 0 n m までの全ての波長の光の光線透過率が 8 0 % 以上である脂環式または芳香族のポリアミドを 5 0 重量%以上含むコポリマ。

10

3 7 . 化学式 (I) 、 (I I) 、 (I I I) または (I V) で示される構造単位を含み、かつ、化学式 (I) 、 (I I) 、 (I I I) および (I V) で示される構造単位

15 を満足しているポリアミドを 5 0 重量%以上含むコポリマ。


$$50 < l + m + n \leq 100 \quad \dots (1)$$

$$0 \leq l, m, n, o \leq 100 \quad \dots (2)$$

$$0 \leq o \leq 50 \quad \dots (3)$$

化学式 (I) :

20




25 R¹ : 環構造を有する基

R² : 芳香族基

R³ : 任意の基

R⁴ : 任意の基


化学式 (I I) :



5

R⁵ : 電子吸引基R⁶ : 電子吸引基R⁷ : 任意の基R⁸ : 任意の基10 R⁹ : 芳香族基

化学式 (III) :



15

R¹⁰ : Siを含む基、Pを含む基、Sを含む基、ハロゲン化炭化水素基、または、エーテル結合を含む基（ただし、分子内においてこれらの基を有する構造単位が混在していてもよい。）


20 R¹¹ : 任意の基R¹² : 任意の基

R¹³ : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数6から12の任意の基。

25 R¹⁴ : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数6から12の任意の基

R¹⁵ : 芳香族基

化学式 (IV) :



5 R^{16} : 芳香族基

R^{17} : 芳香族基

38. 450 nmから700 nmまでの全ての波長の光の光線透過率が80%以上である脂環式または芳香族のポリアミドまたは該ポリアミドを含むポリアミド
10 フィルムを用いてなる光学用部材。

39. フラットパネルディスプレイ基板である、請求項38に記載の光学用部材。

40. 太陽電池基板である、請求項38に記載の光学用部材。

15

41. 反射防止膜である、請求項38に記載の光学用部材。

42. 位相差フィルムである、請求項38に記載の光学用部材。

20 43. タッチパネルである、請求項38に記載の光学用部材。

44. 光ファイバーである、請求項38に記載の光学用部材。

45. 光導波路である、請求項38に記載の光学用部材。

25

46. レンズである、請求項38に記載の光学用部材。

47. 化学式(I)、(II)、(III)または(IV)で示される構造単位を含み、かつ、化学式(I)、(II)、(III)および(IV)で示される


構造単位のマール分率をそれぞれ 1、m、n、o としたとき、次式 (1) ~ (3) を満足しているポリアミドまたは該ポリアミドを含むポリアミドフィルムを用いてなる光学用部材。

$$50 < 1 + m + n \leq 100 \quad \dots (1)$$

$$0 \leq 1, m, n, o \leq 100 \quad \dots (2)$$

$$0 \leq o \leq 50 \quad \dots (3)$$

化学式 (I) :




R^1 : 環構造を有する基

R^2 : 芳香族基

15 R^3 : 任意の基

R^4 : 任意の基

化学式 (II) :



R^5 : 電子吸引基


R^6 : 電子吸引基

25 R^7 : 任意の基

R^8 : 任意の基

R^9 : 芳香族基

化学式 (III) :



R^{10} : Siを含む基、Pを含む基、Sを含む基、ハロゲン化炭化水素基、または、エーテル結合を含む基（ただし、分子内においてこれらの基を有する構造単位が混在していてもよい。）

R^{11} : 任意の基


R^{12} : 任意の基

R^{13} : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数6から12の任意の基。

R^{14} : 直結されているか、または、フェニル基を必須成分とする炭素数6から12の任意の基

R^{15} : 芳香族基

化学式 (IV):



R^{16} : 芳香族基

R^{17} : 芳香族基

48. フラットパネルディスプレイ基板である、請求項47に記載の光学用部材。

49. 太陽電池基板である、請求項47に記載の光学用部材。

50. 反射防止膜である、請求項47に記載の光学用部材。

5 1. 位相差フィルムである、請求項 4 7 に記載の光学用部材。

5 2. タッチパネルである、請求項 4 7 に記載の光学用部材。

5 5 3. 光ファイバーである、請求項 4 7 に記載の光学用部材。

5 4. 光導波路である、請求項 4 7 に記載の光学用部材。

5 5. レンズである、請求項 4 7 に記載の光学用部材。

10

15

20

25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/13790

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08G69/32, C08J5/18//C08L77:00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08G69/00-69/50

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 62-190224 A (Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.), 20 August, 1987 (20.08.87), Full text (Family: none)	1-5, 10-22, 36, 38-46
X	JP 62-204201 A (Toyobo Co., Ltd.), 08 September, 1987 (08.09.87), Full text (Family: none)	1-5, 10-22, 36, 38-46

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
24 December, 2003 (24.12.03)

Date of mailing of the international search report
20 January, 2004 (20.01.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/13790

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 62-230823 A (Nippon Steel Corp.), 09 October, 1987 (09.10.87), Full text & EP 0231506 A2 & US 4833241 A	6, 7, 23-25, 37, 47-55
X	JP 5-222188 A (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.), 31 August, 1993 (31.08.93), Claim 1 (Family: none)	6, 9, 23, 24, 35, 37
X	JP 11-49876 A (Asahi Chemical Industry Co., Ltd.), 23 February, 1999 (23.02.99), Full text (Family: none)	6, 8, 9, 23, 24, 27, 28, 35, 37

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/13790

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

This application includes the following eight inventions; i.e., claims 1-5, claims 6-9, claims 10-22, claims 23-35, claim 36, claim 37, claims 38-46, and claims 47-55.

As described in Box C, it has been made clear that neither 'alicyclic or aromatic polyamides exhibiting percent transmission of 80% or above over the wavelength region of 450 nm to 700 nm' nor polyamides satisfying the general formula set forth in claim 6 are novel. Thus, there is no common matter among the above independent claims which is considered as a special technical feature within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08G 69/32, C08J 5/18 // C08L 77:00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08G 69/00-69/50

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2003年
日本国実用新案登録公報	1996-2003年
日本国登録実用新案公報	1994-2003年

国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 62-190224 A (三井石油化学工業株式会社) 1987. 08. 20, 全文 (ファミリーなし)	1-5, 10-22, 36, 38-46
X	JP 62-204201 A (東洋紡績株式会社) 1987. 09. 08, 全文 (ファミリーなし)	1-5, 10-22, 36, 38-46

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 12. 03

国際調査報告の発送日

20.1.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小出 直也

4 J

3347

電話番号 03-3581-1101 内線 3455



C (続き). 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 62-230823 A (新日本製鐵株式会社) 1987. 10. 09, 全文 & EP 0231506 A2 & US 4833241 A	6, 7, 23-35, 37, 47-55
X	J P 5-222188 A (三井東圧化学株式会社) 1993. 08. 31, 請求項1 (ファミリーなし)	6, 9, 23, 24, 35, 37
X	J P 11-49876 A (旭化成工業株式会社) 1999. 02. 23, 全文 (ファミリーなし)	6, 8, 9, 23, 24, 27, 28, 35, 37

第I欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第II欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

この出願には、以下の8発明が含まれている。

発明はそれぞれ、請求の範囲1-5、請求の範囲6-9、請求の範囲10-22、請求の範囲23-35、請求の範囲36、請求の範囲37、請求の範囲38-46、請求の範囲47-55である。

C欄に記載するように、「450nmから700nmまでの全ての波長の光の光線透過率が80%以上である脂環式または芳香族のポリアミド」及び、請求の範囲6の一般式を満足するポリアミドは新規でないことが明らかとなった。したがって、上記の独立した請求の範囲の間に、PCT規則13.2の第2文の意味における特別な技術的特徴と考えられる共通の事項は存在しない。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☒ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。