

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 19 年 5 月 10 日 (2007.5.10)

【公表番号】特表 2003-507561 (P2003-507561A)

【公表日】平成 15 年 2 月 25 日 (2003.2.25)

【出願番号】特願 2001-518806 (P2001-518806)

【国際特許分類】

C 09 J 123/18 (2006.01)

A 61 F 5/44 (2006.01)

A 61 F 13/15 (2006.01)

A 61 F 13/472 (2006.01)

A 61 F 13/49 (2006.01)

【F I】

C 09 J 123/18

A 61 F 5/44 H

A 61 F 13/18 Z

A 41 B 13/02 A

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 5 日 (2007.3.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) (a)、(b) 及び (c) の全量基準で 5 重量パーセントから 30 重量パーセント未満までの、少なくとも 0.85 グラム / 立方センチメートルの密度及び 30 dg / 分より小さいメルトフローインデックスを有する、エチレンと少なくとも 1 種の $C_3 \sim C_{20}$ - オレフィンとの均一な線状又は実質的に線状の共重合体並びに

(b) (a)、(b) 及び (c) の全量基準で 50 重量パーセントから 80 重量パーセントまでの粘着付与樹脂並びに

(c) (a)、(b) 及び (c) の全量基準で 5 重量パーセントから 35 重量パーセントまでの可塑剤

を含む、ホットメルト感圧接着剤。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の接着剤を含有する吸収性物品。