

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成24年9月20日(2012.9.20)

【公表番号】特表2009-542831(P2009-542831A)

【公表日】平成21年12月3日(2009.12.3)

【年通号数】公開・登録公報2009-048

【出願番号】特願2009-517399(P2009-517399)

【国際特許分類】

C 0 8 G 18/28 (2006.01)

A 6 1 K 47/34 (2006.01)

A 6 1 K 9/02 (2006.01)

A 6 1 K 9/70 (2006.01)

A 6 1 M 31/00 (2006.01)

A 6 1 F 6/06 (2006.01)

【F I】

C 0 8 G 18/28

A 6 1 K 47/34

A 6 1 K 9/02

A 6 1 K 9/70 4 0 1

A 6 1 M 31/00

A 6 1 F 5/46

【手続補正書】

【提出日】平成24年8月2日(2012.8.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0036】

【表 1】

表 1. 製造された親水性熱可塑性ポリウレタンエラストマー

ポリマー名	PEG		PPG		PEG-PPG-PEG		PPG-PEG-PPG		DD		DDD		DMDI		HMMDI	
	分子量	モル比	分子量	モル比	分子量	モル比	分子量	モル比	分子量	モル比	分子量	モル比	分子量	モル比	分子量	モル比
Polymer A	-	-	1000	0.054	4400	0.046	-	-	174	1	-	-	262	1.1	-	-
Polymer B	-	-	1000	0.054	-	-	2000	0.046	174	1	-	-	262	1.1	-	-
Polymer C	400	0.216	-	-	-	-	2000	0.184	174	1	-	-	262	1.4	-	-
Polymer D	900	0.3	1000	0.3	-	-	-	-	-	-	202	0.3	262	0.9	-	-
Polymer E	2000	0.3	2000	0.3	-	-	-	-	-	-	202	0.3	262	0.9	-	-
Polymer F	-	-	1000	0.054	4400	0.046	-	-	174	1	-	-	-	-	168	1.1
Polymer G	-	-	1000	0.054	-	-	2000	0.046	174	1	-	-	-	-	168	1.1
Polymer H ^{*1}	-	-	1000	0.054	-	-	2000	0.046	174	1	-	-	-	-	168	1.1
Polymer I	-	-	1000	0.054	-	-	2000	0.046	-	-	202	1	-	-	168	1.1
Polymer J	400	0.216	-	-	4400	0.184	-	-	174	1	-	-	262	1.4	-	-
Polymer K	400	0.216	-	-	4400	0.184	-	-	-	-	202	1	-	-	168	1.4
Polymer L	400	0.216	-	-	1100	0.184	-	-	174	1	-	-	-	-	168	1.4
Polymer M ^{*2}	1000	0.2	-	-	1100	0.2	-	-	174	1	-	-	-	-	168	1.4
Polymer N ^{*3}	1000	0.2	-	-	1100	0.2	-	-	174	1	-	-	-	-	168	1.4
Polymer O	-	-	2000	0.1	-	-	2000	0.1	174	1	-	-	-	-	168	1.2
Polymer P	-	-	2000	0.25	-	-	2000	0.25	174	1	-	-	-	-	168	<u>1.5</u>
Polymer Q	-	-	2000	1	-	-	2000	1	174	1	-	-	-	-	168	3
Polymer R	2000	0.25	-	-	2000	0.25	-	-	174	1	-	-	-	-	168	1.5

* 1 触媒なし、* 2 DABCO、* 3 DABCO+SnOct