【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年8月30日(2018.8.30)

【公開番号】特開2018-111840(P2018-111840A)
【公開日】平成30年7月19日(2018.7.19)
【年通号数】公開・登録公報2018-027
【出願番号】特願2018-84131(P2018-84131)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｆ 212/08　　(2006.01)
Ｃ０８Ｆ 220/06　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｆ　212/08
Ｃ０８Ｆ　220/06

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月18日(2018.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
スチレン系単量体単位の含有量が８５～９９．９ｍｏｌ％、
（メタ）アクリル酸単量体単位の含有量が０．１～１５ｍｏｌ％である
スチレン－（メタ）アクリル酸共重合体の、
（メタ）アクリル酸単量体単位の一部が金属イオンにより中和されたスチレン系樹脂であって、
２００℃で測定した溶融張力値（ＭＴ）が１０ｇｆ以上である
スチレン系樹脂。