

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成18年7月13日(2006.7.13)

【公開番号】特開2000-335086(P2000-335086A)

【公開日】平成12年12月5日(2000.12.5)

【出願番号】特願平11-144986

【国際特許分類】

B 4 1 M 5/00 (2006.01)
B 4 1 M 5/50 (2006.01)
B 4 1 M 5/52 (2006.01)
D 2 1 H 19/56 (2006.01)
D 2 1 H 27/00 (2006.01)

【F I】

B 4 1 M 5/00 B
D 2 1 H 19/56
D 2 1 H 27/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年5月26日(2006.5.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 5】

次いで、インク受容層の裏面に、バインダー(アクリル共重合樹脂)20重量部とマット化剤(合成シリカ粉末、平均粒径3.5μm)10重量部と水70重量部とから成るマット層形成塗工液を塗布し、130で2分間加熱して、厚さ5μmのマット層を形成させた。