



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0081848
(43) 공개일자 2018년07월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08J 5/18 (2006.01) *B05D 3/06* (2006.01)
B29C 35/08 (2006.01) *B29C 41/24* (2006.01)
G02B 5/02 (2006.01) *G02F 1/13363* (2006.01)

(52) CPC특허분류
C08J 5/18 (2013.01)
B05D 3/067 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2018-7019674(분할)

(22) 출원일자(국제) 2010년10월22일
심사청구일자 2018년07월10일

(62) 원출원 특허 10-2012-7029544
원출원일자(국제) 2010년10월22일
심사청구일자 2015년10월22일

(85) 번역문제출일자 2018년07월10일

(86) 국제출원번호 PCT/US2010/053654

(87) 국제공개번호 WO 2011/129848
국제공개일자 2011년10월20일

(30) 우선권주장
61/323,941 2010년04월14일 미국(US)

(71) 출원인
쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니
미국 55133-3427 미네소타주 세인트 폴 피.오.박
스 33427 쓰리엠 센터

(72) 발명자
콜브 월리엄 블레이크
미국 55133-3427 미네소타주 세인트 폴 포스트 오
피스 박스 33427 쓰리엠 센터

프리 마이클 벤톤
미국 55133-3427 미네소타주 세인트 폴 포스트 오
피스 박스 33427 쓰리엠 센터
(뒷면에 계속)

(74) 대리인

(74) 대리인
양영준, 김영


전체 청구항 수 : 총 4 항

(54) 발명의 명칭 패턴화된 경사 중합체 필름 및 방법

(57) 요약

본 개시 내용은 일반적으로 패턴화된 경사 중합체 필름 및 이를 제조하는 방법에 관한 것이며, 보다 상세하게는 굴절률, 탁도, 투과율, 투명도, 또는 그 조합 등의 광학적 특성의 변동을 포함하는 영역을 갖는 패턴화된 경사 광학 필름에 관한 것이다. 광학적 특성의 변동은 필름의 횡단면에 걸쳐서는 물론, 필름의 두께 방향을 통해 일어날 수 있다.

대표도 - 도1a



(52) CPC특허분류

B29C 41/24 (2013.01)

G02B 5/0247 (2013.01)

B05D 2490/50 (2013.01)

B05D 2490/60 (2013.01)

B29C 2035/0827 (2013.01)

B29K 2995/0018 (2013.01)

G02F 2001/133631 (2013.01)

(72) 발명자

콜브 브랜트 유.

미국 55133-3427 미네소타주 세인트 폴 포스트 오

피스 박스 33427 쓰리엠 센터

루 페이

미국 55133-3427 미네소타주 세인트 폴 포스트 오

피스 박스 33427 쓰리엠 센터

휘틀리 존 에이.

미국 55133-3427 미네소타주 세인트 폴 포스트 오

피스 박스 33427 쓰리엠 센터

명세서

청구범위

청구항 1

경사 중합체 필름으로서,

중합체 결합제; 및

중합체 결합제 내에 분산된 복수의 상호 연결된 나노보이드를 포함하며,

나노보이드의 적어도 60%는 70nm 이하의 크기를 갖고, 복수의 상호 연결된 나노보이드의 국소 체적 분율(local volume fraction)은 경사(gradient) 중합체 필름의 횡단면(transverse plane)에 걸쳐 변하며, 경사 중합체 필름은 2000nm 이상의 두께를 가지는, 경사 중합체 필름.

청구항 2

경사 중합체 필름으로서,

중합체 결합제; 및

중합체 결합제 내에 분산된 복수의 상호 연결된 나노보이드를 포함하며,

나노보이드의 적어도 60%는 70nm 이하의 크기를 갖고, 경사 중합체 필름의 횡단면을 따라, 경사 중합체 필름의 제1 영역에 근접해 있는 복수의 상호 연결된 나노보이드의 제1 국소 체적 분율이 제1 영역에 인접한 제2 영역에 근접해 있는 복수의 상호 연결된 나노보이드의 제2 국소 체적 분율보다 크며, 경사 중합체 필름은 2000nm 이상의 두께를 가지는, 경사 중합체 필름.

청구항 3

광학 구조체로서,

기재; 및

기재 상에 배치된 제1항 또는 제2항의 경사 중합체 필름을 포함하는, 광학 구조체.

청구항 4

패턴화된 도광체로서,

도광체; 및

도광체 상에 배치된 경사 중합체 필름을 포함하며,

경사 중합체 필름은,

중합체 결합제; 및

중합체 결합제 내에 분산된 복수의 상호 연결된 나노보이드를 포함하고,

나노보이드의 적어도 60%는 70nm 이하의 크기를 갖고, 경사 중합체 필름의 횡단면을 따라, 경사 중합체 필름의 제1 영역에 근접해 있는 복수의 상호 연결된 나노보이드의 제1 국소 체적 분율이 제1 영역에 인접한 제2 영역에 근접해 있는 복수의 나노보이드의 제2 국소 체적 분율보다 크며, 경사 중합체 필름은 2000nm 이상의 두께를 가지는, 패턴화된 도광체.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 출원은 2009년 4월 15일자로 출원된 하기의 미국 특허 출원(참조 문헌으로서 본 명세서에 포함됨)에 관한 것이다: "광학 구조체 및 이를 포함하는 디스플레이 시스템(Optical Construction and Display System

Incorporating Same)"(미국 출원 제61/169521호; 대리인 사건 번호 65354US002); "재귀 반사성 광학 구조체(Retroreflecting Optical Construction)"(미국 출원 제61/169532호; 대리인 사건 번호 65355US002); "광 결합을 방지하는 광학 필름(Optical Film for Preventing Optical Coupling)"(미국 출원 제61/169549호; 대리인 사건 번호 65356US002); "백라이트 및 이를 포함하는 디스플레이 시스템(Backlight and Display System Incorporating Same)"(미국 출원 제61/169555호; 대리인 사건 번호 65357US002); "감소된 결함을 갖는 코팅에 대한 제조방법 및 장치(Process and Apparatus for Coating with Reduced Defects)"(미국 출원 제61/169427호; 대리인 사건 번호 65185US002); 및 "나노보이드 물품에 대한 제조방법 및 장치(Process and Apparatus for a Nanovoided Article)"(미국 출원 제61/169429호; 대리인 사건 번호 65046US002).

[0002] 본 출원은 또한 2009년 10월 23일자로 출원된 하기의 미국 특허 출원(참조 문헌으로서 본 명세서에 포함됨)에 관한 것이다: "경사 나노보이드 물품에 대한 제조방법(Process for Gradient Nanovoided Article)"(미국 출원 제61/254674호; 대리인 사건 번호 65766US002); "높은 비축 반사율을 갖는 침지형 반사 편광기(Immersed Reflective Polarizer with High Off-Axis Reflectivity)"(미국 출원 제61/254691호; 대리인 사건 번호 65809US002); "선택된 입사 평면에서 각방향 구속을 갖는 침지형 반사 편광기(Immersed Reflective Polarizer with Angular Confinement in Selected Planes of Incidence)"(미국 출원 제61/254692호; 대리인 사건 번호 65900US002); "광원 및 이를 포함하는 디스플레이 시스템(Light Source and Display System Incorporating Same)"(미국 출원 제61/254672호; 대리인 사건 번호 65782US002); 및 "경사 저굴절률 물품 및 방법(Gradient Low Index Article and Method)"(미국 출원 제61/254673호; 대리인 사건 번호 65716US002).

배경기술

[0003] 광학 시스템, 예를 들어, 재귀반사 또는 디스플레이 시스템은 입사광을 조정하기 위해 하나 이상의 광학 층을 이용한다. 종종, 광학층은 원하는 광학 투과율, 광학 탁도, 광학 투명도, 또는 굴절률을 가질 필요가 있다. 다수의 응용에서, 공기 층 및 확산기(diffuser) 층이 광학 시스템에 포함된다. 전형적으로, 공기 층은 내부 전반사를 지원하며 확산기 층은 광학 확산을 제공한다.

[0004] 나노미터 크기의 기공 또는 보이드의 구조물을 갖는 물품은 그의 나노보이드 조성물에 의해 제공되는 광학적, 물리적, 또는 기계적 특성에 기초한 응용에 유용할 수 있다. 예를 들어, 나노보이드 물품은 기공 또는 보이드를 적어도 부분적으로 둘러싸는 중합체성 고형 네트워크 또는 매트릭스를 포함한다. 기공 또는 보이드는 흔히 가스, 예를 들어 공기로 충전된다. 일반적으로 나노보이드 물품 내의 기공 또는 보이드의 치수는 약 1 나노미터 내지 약 1000 나노미터의 범위일 수 있는 평균 유효 직경을 갖는 것으로 기술될 수 있다. IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)는 3가지 크기 카테고리의 나노기공 물질 - 2 nm 미만의 보이드를 갖는 미세 기공, 2nm 내지 50 nm의 보이드를 갖는 중간 기공, 및 50 nm 초과의 보이드를 갖는 대기공 - 을 제공하였다. 상이한 크기의 카테고리 각각은 고유의 특성을 나노보이드 물품에 제공할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

과제의 해결 수단

[0005] 본 개시 내용은 일반적으로 패턴화된 경사 중합체 필름 및 이를 제조하는 방법에 관한 것이며, 보다 상세하게는 굴절률, 탁도, 투과율, 투명도, 또는 그 조합 등의 변동을 포함하는 영역을 갖는 패턴화된 경사 광학 필름에 관한 것이다. 일 태양에서, 본 개시 내용은 결합체 및 복수의 나노보이드를 포함하는 경사 중합체 필름을 제공하고, 복수의 나노보이드의 국소 체적 분율(local volume fraction)이 경사 중합체 필름의 횡단면(transverse plane)에 걸쳐 변한다.

[0006] 다른 태양에서, 본 개시 내용은 결합체 및 복수의 나노보이드를 포함하는 경사 중합체 필름을 제공하고, 경사 중합체 필름의 횡단면을 따라, 경사 중합체 필름의 제1 영역에 근접해 있는 복수의 나노보이드의 제1 국소 체적 분율이 제1 영역에 인접한 제2 영역에 근접해 있는 복수의 나노보이드의 제2 국소 체적 분율보다 크다.

[0007] 또 다른 태양에서, 본 개시 내용은 기재 및 기재 상에 배치된 경사 중합체 필름을 포함하는 광학 구조체를 제공한다. 게다가, 경사 중합체 필름은 결합체 및 복수의 나노보이드를 포함하고, 복수의 나노보이드의 국소 체적 분율이 경사 중합체 필름의 횡단면에 걸쳐 변한다. 게다가, 기재는 이형 라이너, 접착제, 체적 확산기, 표면

확산기, 회절 확산기, 굴절 확산기, 재귀반사체, 흡수 편광기, 반사 편광기, 광섬유 편광기, 콜레스테릭 편광기, 다층 편광기, 와이어 격자 편광기, 부분 반사체, 체적 반사체, 다층 중합체 반사체, 금속 반사체, 금속/유전체 다층 반사체, 광섬유, 렌즈, 미세구조체, 중실 도광체, 또는 중공 도광체 중 적어도 하나를 포함한다.

[0008] 또 다른 태양에서, 본 개시 내용은 기재 및 기재 상에 배치된 경사 중합체 필름을 포함하는 광학 구조체를 제공한다. 게다가, 경사 중합체 필름은 결합체 및 복수의 나노보이드를 포함하고, 경사 중합체 필름의 횡단면을 따라, 경사 중합체 필름의 제1 영역에 근접해 있는 복수의 나노보이드의 제1 국소 체적 분율이 제1 영역에 인접한 제2 영역에 근접해 있는 복수의 나노보이드의 제2 국소 체적 분율보다 크다. 게다가, 기재는 이형 라이너, 접착제, 체적 확산기, 표면 확산기, 회절 확산기, 굴절 확산기, 재귀반사체, 흡수 편광기, 반사 편광기, 광섬유 편광기, 콜레스테릭 편광기, 다층 편광기, 와이어 격자 편광기, 부분 반사체, 체적 반사체, 다층 중합체 반사체, 금속 반사체, 금속/유전체 다층 반사체, 광섬유, 렌즈, 미세구조체, 중실 도광체, 또는 중공 도광체 중 적어도 하나를 포함한다.

[0009] 또 다른 태양에서, 본 개시 내용은 중합가능한 결합체 및 용매를 포함하는 코팅을 형성하기 위해 기재 상에 용액을 배치하는 단계; 용매 중 불용성 중합체 매트릭스를 형성하기 위해 코팅의 제1 부분을 선택적으로 중합하는 단계; 코팅으로부터 대부분의 용매를 제거하는 단계; 및 제1 부분에 인접한 코팅의 제2 부분을 중합하는 단계를 포함하는 제조방법을 포함하는 경사 중합체 필름에 대한 방법을 제공한다.

[0010] 상기 개요는 본 발명의 각각의 개시된 실시 형태 또는 모든 구현예를 설명하고자 하는 것은 아니다. 이하의 도면 및 상세한 설명은 예시적인 실시 형태를 보다 구체적으로 예시한다.

도면의 간단한 설명

[0011] 본 명세서 전반에 걸쳐, 유사한 도면 부호가 유사한 요소를 지시하는 첨부 도면을 참조한다.

도 1a는 경사 광학 필름의 개략 측면도.

도 1b 내지 도 1i는 경사 광학 필름의 개략 평면도.

도 2는 광학 구조체의 개략 측면도.

도 3은 광학 구조체의 개략 측면도.

도 4는 광학 구조체의 개략 측면도.

도 5는 제조방법 개략도.

도 6a는 암페어 대 %T의 그래프.

도 6b는 암페어 대 %H의 그래프.

도 6c는 볼트 대 다운-웨브 위치(downweb position)의 그래프.

도 6d는 %T 및 %H 대 다운-웨브 위치(downweb position)의 그래프.

도 6e는 볼트 대 다운-웨브 위치의 그래프.

도 6f는 %T 및 %H 대 다운-웨브 위치의 그래프.

도 7a는 볼트 대 다운-웨브 위치의 그래프.

도 7b는 굴절률 대 다운-웨브 위치의 그래프.

도 8은 패턴화된 재귀반사체의 개략 단면도.

도 9는 패턴화된 도광체의 개략 단면도.

도면들이 반드시 축척대로 되어야 하는 것은 아니다. 도면에 사용된 유사한 도면 부호는 유사한 구성요소를 지칭한다. 그러나, 주어진 도면에서 구성요소를 지칭하기 위한 도면 부호의 사용은 동일한 도면 부호로 표시된 다른 도면의 구성요소를 제한하고자 하는 것이 아님을 이해할 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0012] 본 개시 내용은 일반적으로 중합체 필름에 관한 것으로서, 상세하게는, 어떤 저굴절률형 광학적 특성을 나타내

는 또는 광의 투과, 산란, 흡수, 굴절 또는 반사와 다른 방식으로 상호작용하는 광학 필름에 관한 것이지만, 종합체 필름이 그 대신에, 다른 곳에서 기술하는 바와 같이, 필름 내에 생성된 구조물의 결과로서, 환경과 비광학적으로 상호작용할 수 있다는 것을 잘 알 것이다. 한 특정의 실시 형태에서, 광학 필름은 광학 필름, 즉 경사 광학 필름의 횡단면(transverse plane)을 따라 변하는 저굴절률형 광학적 특성을 나타낼 수 있다. 필름의 횡단면은 필름의 표면들 중 적어도 하나의 표면에 평행인 평면이라고 할 수 있다. 어떤 개시된 경사 광학 필름은 경사 광학 필름의 횡단면을 따라 변하는 국소 다공성(local porosity)을 나타낸다. 어떤 경우에, 광학 필름은 광학 필름의 두께 방향을 통해 변할 수도 있는 광학적 특성 또는 국소 다공성을 나타낼 수 있다. 일반적으로, 국소 다공성은 국소 보이드 체적 분율에 의해, 또는 국소 공극 크기 분포로서, 또는 국소 보이드 체적 분율 및 국소 공극 크기 분포 둘 다에 의해 나타내어질 수 있다.

[0013] 본 개시 내용은 또한 필름 내에 경사 광학 특성/기공성을 갖는 필름을 생산하는 물품 및 방법에 대해 기술하고 있다. 이들 필름은 연속적인 교차-웨브, 다운-웨브, 또는 투과율, 탁도, 투명도, 굴절률 등과 같은 광학적 특성의 결합된 경사를 갖는 것을 특징으로 한다. 예를 들어, UV LED, 새도우 마스크, 제어된 UV 흡수, 제어된 건조, 기타 또는 그 조합 등의 경화 조건의 시간적 또는 공간적 제어를 사용하여, 기술된 제조방법에 의해 제조된 다공성 층을 광학적으로 패턴화함으로써 경사 패턴이 생성될 수 있다. 개시된 경사 필름은, 예를 들어, 중실 도광체 추출기, 중공(공기) 도광체 추출기, 광섬유 등을 비롯한 도광체 가변 추출기(light guide variable extractor); 예를 들어, 결합 및/또는 전구 은폐에, 특히 백라이트 디스플레이에 유용한 경사 확산기 필름(즉, 다양한 탁도, 투명도, 또는 투과율); 가변 확산기; 가변 흡수기; 주광 조명(daylighting)에 대한 ESR(enhanced specular reflector)을 포함하는 가변 반사체 등을 포함하는 응용에서 사용될 수 있다.

[0014] 개시된 경사 광학 필름의 어떤 부분은, 약 5% 미만의 광학 탁도 및 약 1.35 미만의 유효 굴절률 등의 낮은 광학 탁도 및 낮은 유효 굴절률 - 광학 필름의 횡단면에 걸쳐 변할 수 있음 - 을 가질 수 있다. 개시된 경사 광학 필름의 어떤 부분은 어떤 저굴절률형 광학적 특성(예를 들어, 내부 전반사를 지원하거나 내부 반사를 향상시킬 수 있는 것 등)을 나타내면서 높은 광학 탁도(약 50% 초과의 광학 탁도 등), 및/또는 높은 확산 광 반사율 - 역시, 광학 필름의 횡단면에 걸쳐 변할 수 있음 - 을 가질 수 있다. 어떤 경우에, 개시된 경사 광학 필름은, 예를 들어, 시스템의 재귀 반사율(retro-reflectivity) 또는 시스템에 의해 디스플레이된 영상의 축상 휘도(on-axis brightness) 및 콘트라스트 등의 시스템 광학 특성의 적어도 일부를 향상시키거나, 유지시키거나 또는 실질적으로 유지시키면서 시스템 내구성을 향상시키기 위해, 제조 비용을 감소시키기 위해, 그리고 시스템의 전체 두께를 감소시키기 위해, 예를 들어, 일반 조명 시스템, 액정 디스플레이 시스템, 또는 재귀 반사 광학 시스템과 같은 다양한 광학 또는 디스플레이 시스템에 포함될 수 있다.

[0015] 한 특정의 실시 형태에서, 본 명세서에 개시된 경사 광학 필름은 필름의 횡단면(즉, "z" 또는 두께 방향에 상호 수직인 "x" 및/또는 "y" 방향)을 따라 광학 필름의 특성의 변동을 포함한다. 발명의 명칭이 "경사 저굴절률 물 품 및 방법(Gradient Low Index Article and Method)"(미국 출원 제61/254673호; 대리인 사건 번호 65716US002) 및 "경사 나노보이드 물품에 대한 제조방법(Process for Gradient Nanovoided Article)"(미국 출원 제61/254674호; 대리인 사건 번호 65766US002)인 동시 계류 중인 미국 특허 출원은 일반적으로 광학 필름의 두께 방향(즉, "z" 방향)에서의 특성의 변동에 관한 것이다. "z" 방향 경사를 만드는 데 사용되는 기술이 "x" 및/또는 "y" 방향 경사에 대한 기술과 동시에 사용될 수 있고, 그에 따라, 상호 직교 방향들 중 하나, 둘 또는 셋 모두에서의 변동을 포함하는 경사 광학 필름이 제조될 수 있다는 것을 잘 알 것이다.

[0016] 경사 광학 필름은 전형적으로 결합체에 분산되어 있는 복수의 나노보이드, 상호연결된 보이드, 또는 일반적으로 보이드 네트워크를 포함한다. 복수의 보이드 또는 보이드 네트워크에서의 보이드의 적어도 일부는 중공 터널 또는 중공 터널형 통로를 통해 서로 연결된다. 보이드는 반드시 모든 물질 및/또는 미립자가 없어야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 일부 경우에, 보이드는 예를 들어 결합체 및/또는 나노입자를 포함하는 하나 이상의 작은 섬유형 또는 스트링형(string-like) 물체를 포함할 수 있다. 어떤 경우에, 보이드는 결합체에 부착될 수 있거나 보이드 내에서 유리(loose)되어 있을 수 있는 입자 또는 입자 응집을 포함할 수 있다. 어떤 개시된 경사 광학 필름은 다수의 복수의 상호연결된 보이드 또는 다수의 보이드 네트워크를 포함하며, 여기서 복수의 보이드 또는 보이드 네트워크 각각에서의 보이드는 상호연결되어 있다. 어떤 경우에, 다수의 복수의 상호연결된 보이드에 부가하여, 개시된 경사 광학 필름은 복수의 닫힌(closed) 또는 연결되지 않은(unconnected) 보이드 - 보이드가 터널을 통해 다른 보이드에 연결되어 있지 않음을 의미함 - 를 포함한다.

[0017] 어떤 경우에, 경사 광학 필름은 경사 구조물을 갖지 않는 유사한 광학 필름의 일부분의 내구성을 향상시킬 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름의 한 표면의 일부분이, 예를 들어, 필름 표면의 한 영역에서의 치밀화된 표면 또는 조면화된 표면으로 인해, 내마모성을 가질 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름은 향상된 환경 안

정성을 나타낼 수 있는데, 그 이유는 밀봉된 또는 치밀화된 표면이 오염 물질이 경사 광학 필름의 내부에 들어오는 것을 방지할 수 있기 때문이다. 어떤 경우에, 밀봉된 또는 치밀화된 표면은 경사 광학 필름의 청결성을 향상시킬 수 있는데, 그 이유는 내부 공극 내에 혼입된 입자가 기계적 힘으로 제거할 수 없도록 포획될 수 있기 때문이다.

[0018] 한 특정의 실시 형태에서, 경사 광학 필름은 경사 광학 필름의 횡단면에 걸쳐 변하는 국소 체적 분율 또는 국소 공극-크기 분포를 가지는, 복수의 상호연결된 보이드 또는 보이드(나노보이드 등) 네트워크를 포함할 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, "국소 체적 분율"은 국소 스케일로 측정되는 구성요소(예를 들어, 복수의 상호연결된 보이드, 또는 나노보이드)의 체적 분율을 의미하고, "국소 공극-크기 분포"는 국소 스케일로 측정되는 구성요소의 공극-크기 분포(예를 들어, 나노보이드 또는 상호연결된 보이드의 크기 분포)를 의미한다. 한 특정의 실시 형태, 즉, 다른 곳에서 기술되는 두께 경사에서, 국소 스케일은, 예를 들어, 경사 광학 필름의 총 두께의 약 10%, 미만, 또는 약 5% 미만, 또는 약 3% 미만, 또는 약 1% 미만의 영역에 있을 수 있다. 한 특정의 실시 형태, 즉, 본 명세서에 기술된 횡단면을 따른 경사에서, 국소 스케일은, 예를 들어, 경사 광학 필름의 폭 또는 길이 중 작은 것의 약 10%, 미만, 또는 약 5% 미만, 또는 약 3% 미만, 또는 약 1% 미만의 영역에 있을 수 있다.

[0019] 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 나노보이드의 국소 체적 분율 및 나노보이드의 국소 공극-크기 분포는 통틀어서 경사 필름의 "국소 모폴로지(local morphology)"라고 한다. 일반적으로, 경사 필름의 국소 모폴로지의 변화는 원하는 광학적, 물리적(예를 들어, 열, 전기, 음향, 이동, 표면 에너지), 또는 기계적 특성을 생성한다. 어떤 경우에, 나노보이드의 국소 체적 분율이 횡단면을 따라 일정한 채로 있을 수 있고, 나노보이드의 국소 공극-크기 분포가 횡단면을 따라 변할 수 있다. 어떤 경우에, 나노보이드의 국소 체적 분율이 횡단면을 따라 변할 수 있고, 나노보이드의 국소 공극-크기 분포가 횡단면을 따라 일정한 채로 있을 수 있다. 어떤 경우에, 나노보이드의 국소 체적 분율이 횡단면을 따라 변할 수 있고, 나노보이드의 국소 공극-크기 분포도 역시 횡단면을 따라 변할 수 있다. 유사한 방식으로, 나노보이드의 국소 체적 분율 및 나노보이드의 국소 공극-크기 분포 각각이 두께(또는 "z" 방향)에 걸쳐 변하거나 일정한 채로 있을 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0020] 한 특정의 실시 형태에서, 국소 체적 분율이 경사 광학 필름의 횡단면에 걸쳐 변할 수 있고, 따라서 필름의 제1 영역에 근접해 있는 국소 체적 분율이 경사 광학 필름의 횡단면을 따라 제1 영역에 인접한 필름의 제2 영역에 근접해 있는 국소 체적 분율보다 크거나 작을 수 있다. 상호연결된 보이드의 벌크 체적 분율은 광학 필름의 총 부피에 대한 광학 필름의 보이드의 체적의 비이고, 유사한 방식으로, 벌크 공극-크기 분포는 광학 필름의 총 부피에 걸쳐 취해진 공극-크기 분포의 평균이다.

[0021] 어떤 경우에, 국소 체적 분율이 나노보이드를 거의 가지고 있지 않을 수 있고, 필름이 필름의 그 영역에서 본질적으로 보이드가 없는 것으로 말할 수 있다. 어떤 경우에, 국소 체적 분율이 필름의 횡단면을 따라 연속적으로 변할 수 있다(경사 광학 필름의 횡단면을 따라 국소 체적 분율의 단조 증가 또는 감소 등). 어떤 경우에, 국소 체적 분율이 경사 광학 필름의 횡단면에 걸쳐 국소 최대값 또는 국소 최소값을 가질 수 있다. 어떤 경우에, 국소 체적 분율이 경사 광학 필름의 횡단면을 따라 불연속적으로 변할 수 있다(예를 들어, 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율 또는 국소 공극-크기 분포 또는 둘 다의 단계적 변화).

[0022] 국소 모폴로지의 제어는, 예를 들어, 경사 광학 필름의 표면 상에 물질이 코팅될 때를 비롯한 몇가지 응용에서 유용할 수 있다. 어떤 경우에, 코팅된 물질은 경사 광학 필름의 상호연결된 보이드에 침투할 수 있는 용매 또는 다른 고이동성 성분(예를 들어, 저분자량 경화성 물질 등)을 포함할 수 있다. 어떤 경우에, 코팅된 물질은, 열 순환 또는 에이징 시에, 상호연결된 보이드의 다공성 구조물에 침투할 수 있는 열가소성 고체 또는 겔화된 물질(gelled material)[전사 접착제 또는 PSA(pressure sensitive adhesive) 등]을 포함할 수 있다. 물질이 경사 광학 필름의 상호연결된 보이드에 침투하면 필름의 특성을 변경시킬 수 있다(예를 들어, 침투 영역에서의 굴절률을 증가시킴).

[0023] 한 특정의 실시 형태에서, 국소 모폴로지의 변화는, 경사 광학 필름의 인접 영역의 근방에서 상호연결된 보이드의 원하는 국소 체적 분율을 유지하면서, 경사 광학 필름의 한 영역의 근방에서 이 침투에 대한 제어를 제공할 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름의 한 영역의 근방에서의 국소 체적 분율이 벌크 체적 분율보다 낮을 수 있고 경사 광학 필름의 인접 영역 근방에서의 국소 체적 분율보다도 낮을 수 있다. 어떤 경우에, 제한된 주입만이 일어날 수 있도록 국소 체적 분율이 감소될 수 있다. 경사 광학 필름을 형성하기 위한 물질의 제한된 주입이, 예를 들어, 상호연결된 보이드의 높은 벌크 체적 분율을 갖는 부서지기 쉬운 광학 필름의 표면을 강화시키는 데 유용할 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름에서의 상호연결된 보이드의 낮은 체적 분율은 광학 필

름의 구조적 무결성, 즉 내구성을 향상시킬 수 있다.

[0024] 어떤 경우에, 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드의 영에 가까운 국소 체적 분율까지 감소될 수 있고, 표면의 제1 영역을 효과적으로 밀봉시킬 수 있다. 국소 모폴로지의 제어는, 예를 들어, 경사 광학 필름의 하나 이상의 영역에서의 경화의 속도 및 정도를 억제하거나 증진시키는 것, 보이드의 일부분을 적어도 부분적으로 채우기 위해 물질을 주입하는 것 및 기타의 기술을 포함할 수 있다. 일반적으로, 국소 모폴로지에 대한 제어는 다른 곳 - 예를 들어, 2009년 10월 23일자로 출원된, 발명의 명칭이 "경사 나노보이드 물품에 대한 제조방법(PROCESS FOR GRADIENT NANOVOIDED ARTICLE)"인, 동시 계류 중인 미국 출원 제61/254674호(대리인 사건 번호 65766US002)를 포함함 -에 기재된 기술에 의해 달성될 수 있다.

[0025] 어떤 개시된 경사 광학 필름은 복수의 보이드를 포함함으로써 내부 전반사(TIR) 및 향상된 내부 반사(enhanced internal reflection, EIR)를 지원한다. 광학적으로 투명한 비다공성 매질에서 진행하는 광이 높은 공극률을 보유하는 층에 입사될 때, 입사광의 반사율은 수직 입사에서보다 사각(oblique angle)에서 훨씬 더 높다. 탁도가 없거나 낮은, 보이드 필름의 경우, 임계각을 초과하는 사각에서의 반사율은 약 100%에 가깝다. 이러한 경우에, 입사광은 전반사(TIR)를 겪는다. 높은 탁도의 보이드 필름의 경우, 사각 반사율은 광이 TIR을 겪지 않을 수 있을지라도 입사각의 유사한 범위에 걸쳐 100%에 가까울 수 있다. 높은 탁도 필름에 대한 이러한 향상된 반사율은 TIR과 유사하고, EIR로 명명된다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 내부 반사를 향상시키는(EIR) 다공성의 또는 보이드가 있는 경사 광학 필름이라는 것은, 필름 또는 필름 라미네이트의 보이드가 있는 층과 보이드가 없는 층의 경계에서의 반사율이 보이드가 없는 경우보다 보이드가 있는 경우에 더 크다는 것을 의미한다.

[0026] 개시된 경사 광학 필름에서의 보이드는 굴절률 n_v 및 유전율 ϵ_v 를 가지며, 여기서 $n_v^2 = \epsilon_v$ 이고, 결합제는 굴절률 n_b 및 유전율 ϵ_b 를 가지며, 여기서 $n_b^2 = \epsilon_b$ 이다. 일반적으로, 경사 광학 필름과 광(경사 광학 필름에 입사하거나 경사 광학 필름 내에서 전파하는 광 등) 사이의 상호작용은 다수의 필름 특성(예를 들어, 필름 두께, 결합제 굴절률, 보이드 또는 공극 굴절률, 공극 형상 및 크기, 공극의 공간 분포, 및 광의 괴장 등)에 의존한다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름에 입사하거나 경사 광학 필름 내에서 전파하는 광은 유효 유전율 ϵ_{eff} 및 유효 굴절률 n_{eff} 을 "보거나" "경험"하며, 여기서 n_{eff} 는 보이드 굴절률 n_v , 결합제 굴절률 n_b , 및 보이드 공극률 또는 보이드 체적 분율 "f"로 표현될 수 있다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름이 충분히 두껍고 보이드가 충분히 작으면 따라서 광이 하나의 또는 분리된 보이드의 형상 및 특징을 분석할 수 없다. 그러한 경우에, 보이드의 60% 또는 70% 또는 80% 또는 90% 이상과 같은, 적어도 대부분의 보이드의 크기는, 약 $\lambda/5$ 이하이거나, 약 $\lambda/6$ 이하이거나, 약 $\lambda/8$ 이하이거나, 약 $\lambda/10$ 이하이거나 약 $\lambda/20$ 이하이며, 여기서 λ 는 광의 괴장이다.

[0027] 어떤 경우에, 개시된 경사 광학 필름에 입사하는 광은 가시광 - 광의 괴장이 전자기 스펙트럼의 가시 영역에 있음을 의미함 -이다. 그러한 경우에, 가시광은 약 380 nm 내지 약 750 nm, 또는 약 400 nm 내지 약 700 nm, 또는 약 420 nm 내지 약 680 nm 범위인 괴장을 갖는다. 이러한 경우에, 적어도 보이드의 대부분(적어도 보이드의 60% 또는 70% 또는 80% 또는 90% 등)의 크기가 약 70 nm 이하, 또는 약 60 nm 이하, 또는 약 50 nm 이하, 또는 약 40 nm 이하, 또는 약 30 nm 이하, 또는 약 20 nm 이하, 또는 약 10 nm 이하인 경우, 경사 광학 필름이 유효 굴절률을 가지고 복수의 보이드를 포함한다.

[0028] 어떤 경우에, 개시된 경사 광학 필름은 경사 광학 필름이 적절하게 보이드와 결합제의 굴절률, 및 보이드 또는 공극 체적 분율 또는 공극률로 표현될 수 있는 유효 굴절률을 가질 수 있도록 충분히 두껍다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 두께는 약 100 nm 이상, 또는 약 200 nm 이상, 또는 약 500 nm 이상, 또는 약 700 nm 이상, 또는 약 1,000 nm 이상이다.

[0029] 개시된 경사 광학 필름 내의 보이드가 충분히 작고 경사 광학 필름이 충분히 두꺼울 때, 경사 광학 필름은 다음과 같이 표현될 수 있는 유효 유전율 ϵ_{eff} 를 가진다:

[수학식 1]

$$\epsilon_{eff} = f \cdot \epsilon_v + (1-f) \cdot \epsilon_b$$

[0032] 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 유효 굴절률 n_{eff} 는 다음과 같이 표현될 수 있다:

[수학식 2]

$$n_{\text{eff}}^2 = f n_v^2 + (1-f) n_b^2$$

[0035] 공극의 굴절률과 결합체의 굴절률 사이의 차가 충분히 작을 때와 같은 어떤 경우에, 경사 광학 필름의 유효 굴절률은 하기의 식으로 근사화될 수 있다:

[0036] [수학식 3]

$$n_{\text{eff}} = f n_v + (1-f) n_b$$

[0038] 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 유효 굴절률은 보이드와 결합체의 굴절률의 체적 가중 평균이다. 예를 들어, 약 50%의 보이드 체적 분율 및 약 1.5의 굴절률을 가지는 결합체를 가지는 경사 광학 필름은 약 1.25의 유효 굴절률을 가진다.

[0039] 도 1a는 결합체(310) 내에 분산되어 있는 보이드 네트워크 또는 복수의 상호연결된 보이드(320) 및 복수의 입자(340)를 포함하는 경사 광학 필름(300A)의 개략 측면도이다. 경사 광학 필름(300A)은 경사 광학 필름(300A) 내에 보이드 네트워크(network of voids)(320)가 존재하는 것에 의해 다공성 내부를 가진다. 일반적으로, 경사 광학 필름(300A)은 하나 이상의 상호연결된 공극 또는 보이드 네트워크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 보이드(320)의 네트워크는 상호연결된 보이드 또는 공극(320A 내지 320C)을 포함하는 것으로 간주될 수 있다.

[0040] 어떤 경우에, 국소 모폴로지, 예를 들어, 상호연결된 보이드(370A)의 제1 국소 체적 분율 및 상호연결된 보이드(375A)의 제2 체적 분율이 경사 광학 필름(300A) 내에서 두께 t_1 방향("z" 방향이라고도 함)을 따라 변할 수 있다. 도 1a에서, 예를 들어, 상호연결된 보이드(370A)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(375A)의 제2 체적 분율보다 큰 것으로 나타내어져 있다. 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율 및 공극-크기 분포가 몇가지 방식으로 - 예를 들어, "(경사 나노보이드 물품에 대한 제조방법(Process for Gradient Nanovoided Article)"(미국 출원 제61/254674호; 대리인 사건 번호 65766US002); 및 "경사 저굴절률 물품 및 방법(Gradient Low Index Article and Method)"(미국 출원 제61/254673호; 대리인 사건 번호 65716US002)에 기술되어 있음 - 두께 방향을 따라 변할 수 있다.

[0041] 어떤 경우에, 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율[예를 들어, 상호연결된 보이드(372)의 제3 국소 체적 분율, 상호연결된 보이드(374)의 제4 국소 체적 분율, 및 상호연결된 보이드(376)의 제5 국소 체적 분율]이 경사 광학 필름(300A) 내에서의 횡단면 "L"의 방향을 따라(즉, 일반적으로 "x" 및/또는 "y" 방향을 따라) 변할 수 있다. 도 1a에서, 예를 들어, 상호연결된 보이드(376)의 제5 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(372)의 제3 국소 체적 분율 또는 상호연결된 보이드(374)의 제4 국소 체적 분율보다 큰 것으로 나타내어져 있다. 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율 및 보이드 크기 분포가 또한 몇가지 방식으로 두께 방향을 따라 변할 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름은 다공성 필름 - 보이드 네트워크(320)가 각각 제1 주 표면(330)과 제2 주 표면(332) 사이에 하나 이상의 통로를 형성한다는 것을 의미함 - 이다. 어떤 경우에, 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율이 "x", "y", 및 "z" 방향의 임의의 조합을 따라 변할 수 있다.

[0042] 보이드의 네트워크는 복수의 상호연결된 보이드를 포함하는 것으로 간주될 수 있다. 보이드 중 일부는 경사 광학 필름의 표면에 있을 수 있고, 표면 보이드(surface void)인 것으로 간주될 수 있다. 예를 들어, 예시적인 경사 광학 필름(300A)에서, 보이드(320D, 320E)는 경사 광학 필름의 제2 주 표면(332)에 있고, 표면 보이드(320D, 320E)인 것으로 간주될 수 있으며, 보이드(320F, 320G)는 경사 광학 필름의 제1 주 표면(330)에 있고, 표면 보이드(320F, 320G)인 것으로 간주될 수 있다. 예를 들어, 보이드(320B, 320C)와 같은 보이드의 일부는 경사 광학 필름의 내부에서 경사 광학 필름의 외측 표면으로부터 면쪽에 있으며, 내부 보이드(interior void)(320B, 320C)로서 간주될 수 있지만, 내부 보이드가, 예를 들어, 다른 보이드를 통해 주 표면에 연결되어 있을 수 있다.

[0043] 보이드(320)는 일반적으로 적당한 조성물 및 제조 기법(다양한 코팅, 건조 및 경화 조건 등)을 선택함으로써 제어될 수 있는 크기 d_1 을 가진다. 일반적으로, d_1 은 임의의 원하는 범위의 값 중 임의의 원하는 값일 수 있다. 예를 들어, 일부 경우에, 적어도 대다수의 보이드, 예를 들어, 60% 또는 70% 또는 80% 또는 90% 또는 95% 이상의 보이드가 원하는 범위 내의 크기를 갖는다. 예를 들어, 일부 경우에, 적어도 대다수의 보이드, 예를 들어, 60% 또는 70% 또는 80% 또는 90% 또는 95% 이상의 보이드가 약 10 마이크로미터 이하, 또는 약 7 마이크로미터 이하, 또는 약 5 마이크로미터 이하, 또는 약 4 마이크로미터 이하, 또는 약 3 마이크로미터 이하, 또는 약 2 마이크로미터 이하, 또는 약 1 마이크로미터 이하, 또는 약 0.7 마이크로미터 이하, 또는 약 0.5 마이크로미터

이하의 크기를 갖는다.

[0044] 일부 경우에, 복수의 상호연결된 보이드(320)는 평균 보이드 또는 기공 크기가 약 5 마이크로미터 이하, 또는 약 4 마이크로미터 이하, 또는 약 3 마이크로미터 이하, 또는 약 2 마이크로미터 이하, 또는 약 1 마이크로미터 이하, 또는 약 0.7 마이크로미터 이하, 또는 약 0.5 마이크로미터 이하이다.

[0045] 일부 경우에, 일부 보이드는 충분히 작아서 그의 주요 광학 효과가 유효 굴절률을 감소시키는 것일 수 있는 한편, 일부 다른 보이드는 유효 굴절률 및 산란광을 감소시킬 수 있고, 한편 일부 또 다른 보이드는 충분히 커서 그의 주요 광학 효과가 광을 산란시키는 것일 수 있다.

[0046] 입자(340)는 임의의 원하는 범위의 값 중 임의의 원하는 값일 수 있는 크기 d_2 를 갖는다. 예를 들어, 어떤 경우에, 적어도 입자의 대부분(적어도 입자의 60% 또는 70% 또는 80% 또는 90% 또는 95% 등)은 원하는 범위에 있는 크기를 가진다. 예를 들어, 어떤 경우에, 적어도 입자의 대부분(적어도 입자의 60% 또는 70% 또는 80% 또는 90% 또는 95% 등)은 약 5 마이크로미터 이하, 또는 약 3 마이크로미터 이하, 또는 약 2 마이크로미터 이하, 또는 약 1 마이크로미터 이하, 또는 약 700 nm 이하, 또는 약 500 nm 이하, 또는 약 200 nm 이하, 또는 약 100 nm 이하, 또는 약 50 nm 이하 또는 심지어 약 20 nm 이하인 크기를 가진다.

[0047] 일부 경우에, 복수의 입자(340)는 평균 입자 크기가 약 5 마이크로미터 이하, 또는 약 3 마이크로미터 이하, 또는 약 2 마이크로미터 이하, 또는 약 1 마이크로미터 이하, 또는 약 700 nm 이하, 또는 약 500 nm 이하, 또는 약 200 nm 이하, 또는 약 100 nm 이하, 또는 약 50 nm 이하이다.

[0048] 어떤 경우에, 입자의 일부는 유효 굴절률에 주로 영향을 미치도록 충분히 작을 수 있고, 다른 일부 입자는 유효 굴절률 및 산란광에 영향을 줄 수 있으며, 또 다른 어떤 입자는 그의 주된 광학 효과가 광을 산란시키는 것으로 충분히 를 수 있다.

[0049] 어떤 경우에, d_1 및/또는 d_2 는 보이드 및 입자의 주된 광학 효과가 경사 광학 필름(300A)의 유효 굴절률에 영향을 주는 것이도록 충분히 작다. 예를 들어, 그러한 경우에, d_1 및/또는 d_2 는 약 $\lambda/5$ 이하, 또는 약 $\lambda/6$ 이하, 또는 약 $\lambda/8$ 이하, 또는 약 $\lambda/10$ 이하, 또는 약 $\lambda/20$ 이하이고, 여기서, λ 는 광의 파장이다. 다른 예로서, 그러한 경우에, d_1 및 d_2 는 약 70 nm 이하, 또는 약 60 nm 이하, 또는 약 50 nm 이하, 또는 약 40 nm 이하, 또는 약 30 nm 이하, 또는 약 20 nm 이하, 또는 약 10 nm 이하이다. 이러한 경우에, 보이드 및 입자는 또한 광을 산란시킬 수 있지만, 보이드 및 입자의 주된 광학 효과는 유효 굴절률을 갖는 경사 광학 필름에서의 효과적인 매질을 정의하는 것이다. 유효 굴절률은, 부분적으로, 보이드, 결합제 및 입자의 굴절률에 따라 좌우된다. 일부 경우에, 유효 굴절률은 감소된 유효 굴절률이며, 이는 유효 굴절률이 결합제의 굴절률 및 입자의 굴절률보다 작음을 의미한다.

[0050] 보이드 및/또는 입자의 주요 광학 효과가 굴절률에 영향을 주는 것인 경우에, d_1 및 d_2 는 충분히 작아서 상당한 분율, 예를 들어, 약 60% 이상, 또는 약 70% 이상, 또는 약 80% 이상, 또는 약 90% 이상, 또는 약 95% 이상의 보이드(320) 및 입자(340)가 유효 굴절률을 감소시키는 주요 광학 효과를 갖는다. 그러한 경우에, 상당한 분율, 예를 들어, 약 60% 이상, 또는 약 70% 이상, 또는 약 80% 이상, 또는 약 90% 이상, 또는 약 95% 이상의 보이드 및/또는 입자가 약 1 nm 내지 약 200 nm, 또는 약 1 nm 내지 약 150 nm, 또는 약 1 nm 내지 약 100 nm, 또는 약 1 nm 내지 약 50 nm, 또는 약 1 nm 내지 약 20 nm 범위의 크기를 갖는다.

[0051] 일부 경우에, 입자(340)의 굴절률 n_1 은 결합제(310)의 굴절률 n_b 에 충분히 근접할 수 있어서, 유효 굴절률이 입자의 굴절률에 따라 좌우되지 않거나 매우 적게 좌우된다. 그러한 경우에, n_1 및 n_b 사이의 차이는 약 0.01 이하, 또는 약 0.007 이하, 또는 약 0.005 이하, 또는 약 0.003 이하, 또는 약 0.002 이하, 또는 약 0.001 이하이다. 일부 경우에는, 입자(340)가 충분히 작고 그의 굴절률이 결합제의 굴절률에 충분히 근접하여, 입자는 광을 주로 산란시키거나 굴절률에 영향을 주지 않는다. 이러한 경우에, 입자의 주된 효과는, 예를 들어, 경사 광학 필름(300A)의 강도를 향상시키는 것일 수 있다. 어떤 경우에, 입자(340)가 경사 광학 필름을 제조하는 방법을 향상시킬 수 있지만, 경사 광학 필름(300A)이 입자 없이 제조될 수 있다.

[0052] 보이드 네트워크(320) 및 입자(340)의 주된 광학 효과가, 예를 들어, 광을 산란시키는 것이 아니라 유효 굴절률에 영향을 주는 것인 경우, 보이드(320) 및 입자(340)로 인한 경사 광학 필름(300A)의 광학 탁도는 약 5% 이하, 또는 약 4% 이하, 또는 약 3.5% 이하, 또는 약 4% 이하, 또는 약 3% 이하, 또는 약 2.5% 이하, 또는 약 2% 이하, 또는 약 1.5% 이하, 또는 약 1% 이하이다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 효과적인 매질의 유효 굴절

률은 약 1.35 이하, 또는 약 1.3 이하, 또는 약 1.25 이하, 또는 약 1.2 이하, 또는 약 1.15 이하, 또는 약 1.1 이하, 또는 약 1.05 이하이다.

[0053] 경사 광학 필름(300A)이 적절하게도 감소된 유효 굴절률을 가질 수 있는 경우에, 경사 광학 필름의 두께는 약 100 nm 이상, 또는 약 200 nm 이상, 또는 약 500 nm 이상, 또는 약 700 nm 이상, 또는 약 1,000 nm 이상, 또는 약 1500 nm 이상, 또는 약 2000 nm 이상이다.

[0054] 일부 경우에, d_1 및/또는 d_2 는 충분히 커서 그의 주요 광학 효과가 광을 산란시키고 광학 탁도를 제공하는 것이다. 그러한 경우에, d_1 및/또는 d_2 는 약 200 nm 이상, 또는 약 300 nm 이상, 또는 약 400 nm 이상, 또는 약 500 nm 이상, 또는 약 600 nm 이상, 또는 약 700 nm 이상, 또는 약 800 nm 이상, 또는 약 900 nm 이상, 또는 약 1000 nm 이상이다. 이러한 경우에, 보이드 및 입자는 또한 굴절률에 영향을 줄 수 있지만, 종종 그의 주된 광학 효과는 광을 산란시키는 것이다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름에 입사하는 광은 보이드 및 입자 둘 다에 의해 산란될 수 있다.

[0055] 경사 광학 필름(300A)이 많은 광학 응용에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 어떤 경우에, 경사 광학 필름은 내부 전반사(TIR)를 지원 또는 증진하거나 내부 반사를 향상시키는 데 사용될 수 있고, 이는 그 반사가 굴절률 n_b 를 갖는 물질이 일으키는 것보다 더 많다는 것을 의미한다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 표면에서 내부 전반사를 겪는 광선의 소산 테일(evanescent tail)이 경사 광학 필름의 두께에 걸쳐 광 결합하지 않거나 거의 광 결합하지 않거나 심지어 제어가능하게 결합되도록 경사 광학 필름(300A)이 충분히 두껍다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름(300A)의 두께 t_1 은 약 1 마이크로미터 이상, 또는 약 1.1 마이크로미터 이상, 또는 약 1.2 마이크로미터 이상, 또는 약 1.3 마이크로미터 이상, 또는 약 1.4 마이크로미터 이상, 또는 약 1.5 마이크로미터 이상, 또는 약 1.7 마이크로미터 이상, 또는 약 2 마이크로미터 이상이다. 충분히 두꺼운 경사 광학 필름(300A)은 경사 광학 필름의 두께에 걸쳐 광학 모드의 소산 테일의 원하지 않는 광 결합을 방지하거나 감소시킬 수 있다. 경사 광학 필름의 TIR 특성이 횡단면을 따라 필름의 상이한 영역에서 변할 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0056] 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)의 일부분이 낮은 광학 탁도를 가진다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 광학 탁도는 약 5% 이하, 또는 약 4% 이하, 또는 약 3.5% 이하, 또는 약 4% 이하, 또는 약 3% 이하, 또는 약 2.5% 이하, 또는 약 2% 이하, 또는 약 1.5% 이하, 또는 약 1% 이하이다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름은 약 1.35 이하, 또는 약 1.3 이하, 또는 약 1.2 이하, 또는 약 1.15 이하, 또는 약 1.1 이하, 또는 약 1.05 이하인 감소된 유효 굴절률을 가진다. 경사 광학 필름(300A)에 수직 입사하는 광의 경우, 광학 탁도는, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 총 투과 광에 대한 수직 방향으로부터 4도 초과만큼 벗어난 투과 광의 비로서 정의된다. 본 명세서에 개시된 탁도 값은 ASTM D1003에 기술된 절차에 따라 Haze-Gard Plus 탁도계(미국 메릴랜드주 실버 스프링 소재의 BYK-Gardner)를 사용하여 측정되었다. 경사 광학 필름의 탁도 특성이 횡단면을 따라 필름의 상이한 영역에서 변할 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0057] 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)의 일부분이 높은 광학 탁도를 가진다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 탁도는 약 40% 이상, 또는 약 50% 이상, 또는 약 60% 이상, 또는 약 70% 이상, 또는 약 80% 이상, 또는 약 90% 이상, 또는 약 95% 이상이다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)은 중간 광학 탁도, 예를 들어, 약 5% 내지 약 50% 광학 탁도를 가질 수 있다.

[0058] 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)의 일부분은 높은 확산 광 반사율을 가진다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 확산 광 반사율은 약 30% 이상, 또는 약 40% 이상, 또는 약 50% 이상, 또는 약 60% 이상이다. 경사 광학 필름의 확산 광 반사율이 횡단면을 따라 필름의 상이한 영역에서 변할 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0059] 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)의 일부분이 높은 광학 투명도를 가진다. 경사 광학 필름(300A)에 수직 입사하는 광의 경우, 광학 투명도는, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 비 $(T_2-T_1)/(T_1+T_2)$ 를 말하고, 여기서 T_1 은 수직 방향으로부터 1.6 내지 2 도만큼 벗어나는 투과 광이고, T_2 는 수직 방향으로부터 0 내지 0.7 도 사이에 있는 투과 광이다. 본 명세서에 개시된 투명도 값은 BYK-Gardner의 Haze-Gard Plus 탁도계를 사용하여 측정되었다. 경사 광학 필름(300A)이 높은 광학 투명도를 가지는 경우에, 투명도는 약 40% 이상, 또는 약 50% 이상, 또는 약 60% 이상, 또는 약 70% 이상, 또는 약 80% 이상, 또는 약 90% 이상, 또는 약 95% 이상이다. 경사 광학 필름의 광학 투명도가 횡단면을 따라 필름의 상이한 영역에서 변할 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술

한다.

[0060] 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)의 일부분이 낮은 광학 투명도를 가진다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 광학 투명도는 약 40% 이하, 또는 약 20% 이하, 또는 약 10% 이하, 또는 약 7% 이하, 또는 약 5% 이하, 또는 약 4% 이하, 또는 약 3% 이하, 또는 약 2% 이하, 또는 약 1% 이하이다.

[0061] 일반적으로, 경사 광학 필름은 응용에서 바람직할 수 있는 임의의 공극률, 공극-크기 분포 또는 보이드 체적 분율을 가질 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A) 내의 복수의 보이드(320)의 체적 분율은 약 20% 이상, 또는 약 30% 이상, 또는 약 40% 이상, 또는 약 50% 이상, 또는 약 60% 이상, 또는 약 70% 이상, 또는 약 80% 이상, 또는 약 90% 이상이다.

[0062] 어떤 경우에, 경사 광학 필름이 높은 광학 탁도 및/또는 확산 반사율을 가질지라도, 경사 광학 필름의 일부분이 어떤 저굴절률 특성을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 이러한 경우에, 경사 광학 필름의 일부분이 결합제(310)의 굴절률 n_b 보다 작은 굴절률에 대응하는 각도에서 TIR을 지원할 수 있다.

[0063] 예시적인 경사 광학 필름(300A)에서, 입자(340A, 340B)와 같은 입자(340)는 중실 입자이다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)은 그에 부가하여 또는 대안적으로 복수의 중공 또는 다공성 입자(350)를 포함할 수 있다.

[0064] 입자(340)는 일정 응용에 바람직할 수 있는 임의의 유형의 입자일 수 있다. 예를 들어, 입자(340)는 유기 또는 무기 입자일 수 있다. 예를 들어, 입자(340)는 실리카, 산화지르코늄 또는 알루미나 입자일 수 있다.

[0065] 입자(340)는 일정 응용에 바람직하거나 이용가능할 수 있는 임의의 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 입자(340)는 규칙적이거나 불규칙적인 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 입자(340)는 거의 구형일 수 있다. 다른 일례로서, 입자가 길 수 있다. 이러한 경우에, 경사 광학 필름(300A)은 복수의 긴 입자(340)를 포함한다. 어떤 경우에, 긴 입자는 약 1.5 이상, 또는 약 2 이상, 또는 약 2.5 이상, 또는 약 3 이상, 또는 약 3.5 이상, 또는 약 4 이상, 또는 약 4.5 이상, 또는 약 5 이상인 평균 종횡비를 가진다. 어떤 경우에, 입자는 진주 목걸이(미국 텍사스주 휴스턴 소재의 Nissan Chemical로부터 입수가능한 Snowtex-PS 입자 등) 또는 구형이나 비결정성 입자의 응집 사슬(aggregated chain)(건식 실리카 등)의 형태 또는 형상으로 되어 있을 수 있다.

[0066] 입자(340)는 작용화될 수 있거나 작용화되지 않을 수 있다. 일부 경우에, 입자(340)는 작용화되지 않는다. 일부 경우에, 입자(340)는 클럼핑(clumping)이 없이 또는 매우 적은 클럼핑을 가지고 원하는 용매 또는 결합제(310) 중에 분산될 수 있도록 작용화된다. 일부 경우에, 입자(340)는 결합제(310)에 화학적으로 결합하도록 추가로 작용화될 수 있다. 예를 들어, 입자(340A)와 같은 입자(340)는 표면 개질될 수 있으며 결합제(310)에 화학적으로 결합하는 반응성 작용기 또는 기(360)를 가질 수 있다. 그러한 경우에, 적어도 상당한 분율의 입자(340)가 결합제에 화학적으로 결합된다. 일부 경우에, 입자(340)는 결합제(310)에 화학적으로 결합하는 반응성 작용기를 갖지 않는다. 이러한 경우에, 입자(340)는 결합제(310)에 물리적으로 결합될 수 있거나, 결합제(310)가 입자(340)를 캡슐화시킬 수 있다.

[0067] 어떤 경우에, 일부 입자는 반응성 기를 가지고, 다른 입자는 반응성 기를 갖지 않는다. 예를 들어, 일부 경우에, 약 10%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 90%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 15%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 85%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 20%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 80%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 25%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 75%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 30%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 60%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 35%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 65%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 40%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 60%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 45%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 55%의 입자는 반응성 기를 갖지 않거나, 또는 약 50%의 입자는 반응성 기를 가지고 약 50%의 입자는 반응성 기를 갖지 않는다. 어떤 경우에, 입자의 일부는 동일한 입자 상의 반응성 기 및 비반응성 기 둘다에 의해 작용기화될 수 있다.

[0068] 입자의 앙상블(ensemble)이 여러 크기, 반응성 및 비반응성 입자와 상이한 유형의 입자 - 예를 들어, 아크릴, 폴리카보네이트, 폴리스티렌, 실리콘 등과 같은 중합체성 입자를 포함하는 유기 입자; 또는, 예를 들어, 실리카 및 지르코늄 산화물 등을 포함하는 유리 또는 세라믹과 같은 무기 입자 - 의 혼합물을 포함할 수 있다.

[0069] 결합제(310)는 일정 응용에 바람직할 수 있는 임의의 물질일 수 있거나 그를 포함할 수 있다. 예를 들어, 결합제(310)는 가교 결합된 중합체와 같은 중합체를 형성하는 경화성 물질일 수 있다. 일반적으로, 결합제(310)는 임의의 중합성 물질 - UV 경화성 물질과 같은 방사선 경화성인 중합성 물질 등 - 일 수 있다.

- [0070] 경사 광학 필름(300A)은 응용에 바람직할 수 있는 임의의 방법을 사용하여 제조될 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)은 발명의 명칭이 "나노보이드 물품에 대한 제조방법 및 장치(PHYSICAL PROCESS AND APPARATUS FOR A NANOVOIDED ARTICLE)"인 동시 계류 중인 출원(미국 출원 제61/169429호; 대리인 사건 번호 65046US002), 발명의 명칭이 "감소된 결함을 갖는 코팅에 대한 제조방법 및 장치(PHYSICAL PROCESS AND APPARATUS FOR COATING WITH REDUCED DEFECTS)"인 동시 계류 중인 출원(미국 출원 제61/169427호; 대리인 사건 번호 65185US002), 및 발명의 명칭이 "경사 나노보이드 물품에 대한 제조방법(PHYSICAL PROCESS FOR GRADIENT NANOVOIDED ARTICLE)"인 동시 계류 중인 출원(미국 출원 제61/254674호; 대리인 사건 번호 65766US002) - 이들의 개시 내용은 참조 문헌으로서 그 전체 내용이 본 명세서에 포함됨 -에 기술된 방법에 의해 제조될 수 있다.
- [0071] 일반적으로, 전형적으로 본 명세서에서 "GEL" 제조방법이라고 하는 한 방법에서, 먼저 복수의 입자(나노입자 등) 및 용매에 용해되어 있는 중합성 물질을 포함하는 용액이 준비되고, 여기서 중합성 물질은, 예를 들어, 하나 이상의 유형의 단량체를 포함할 수 있다. 그 다음, 예를 들어, 열 또는 광을 인가해 중합성 물질을 중합하여, 용매 중에 불용성 중합체 매트릭스를 형성한다. 중합이 일어남에 따라, (경화된 매트릭스에서의) 용매 용해성이 감소되고 매트릭스로부터 상분리(phase separate)될 수 있다. 이 결과, 매트릭스가 많은 네트워크 및 상분리된 용매가 많은 네트워크가 얻어진다. 용매가 나중에 제거되고, 다공성 코팅을 생성하는 공극 및 보이드를 남긴다. 필름의 모폴로지 및 토포그라피를 결정하는 데 상분리의 정도 및 유형이 주된 요인이다. 최종적인 구조물이 또한 매트릭스 네트워크의 기계적 특성에 의존한다. 용매가 제거될 때 보이드 공간을 유지시키도록 네트워크 탄성 계수(modulus) 및 강도가 충분해야만 한다. 모폴로지를 결정하는 데 조성물 및 경화의 정도가 요인이다.
- [0072] 중합, 건조 및 경화 환경을 제어함으로써, 모폴로지가 제어될 수 있다. 이 방법은 또한 코팅 스테이션과 중합 장치 사이의 제어된 환경 영역을 이용할 수 있고, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다. 이 영역은 코팅된 필름 조성물 및 환경의 향상된 제어를 가능하게 해준다. 중합 장치는 코팅 스테이션과 건조기 사이의 아무 곳이나 위치될 수 있다. 중합화 동안 환경을 제어하는 것도 유리하다. 중합된 코팅은 이어서 건조되고, 물질을 추가로 경화시키기 위해, 예를 들어, 종래의 UV)방사 시스템을 사용하여 추가로 후처리될 수 있다. 중합 장치에서 사용될 수 있는 방사원은 LED, UV 레이저, UV 램프, 및 전자빔을 포함한다.
- [0073] 일부 경우에, 중합 단계 후에, 용매는 중합성 물질의 일부를 더 낮은 농도지만 여전히 포함할 수 있다. 그 다음에, 용액을 건조시키거나 증발시킴으로써 용매가 제거되고, 그 결과 중합체 결합체(310)에 분산되어 있는 복수의 보이드 또는 보이드 네트워크(320)를 포함하는 경사 광학 필름(300A)이 얻어진다. 경사 광학 필름은 중합체에 분산되어 있는 복수의 입자(340)를 추가로 포함한다. 입자가 결합체에 결합되거나 - 여기서 결합은 물리적 또는 화학적임 -, 결합체에 의해 캡슐화되어 있을 수 있다.
- [0074] 경사 광학 필름(300A)은, 결합체(310) 및 입자(340)에 부가하여, 다른 물질을 가질 수 있다. 예를 들어, 경사 광학 필름(300A)은, 경사 광학 필름이 형성되는 기재(도 1에 명확히 도시되지 않음)의 표면을 웨팅시키는 것을 돋기 위해, 하나 이상의 첨가제(예를 들어, 커플링제 등)를 포함할 수 있다. 다른 일례로서, 경사 광학 필름(300A)은 경사 광학 필름에 색상(검정색 등)을 부여하기 위해 하나 이상의 착색제(카본 블랙 등)를 포함할 수 있다. 경사 광학 필름(300A) 내의 다른 예시적인 물질은 개시제(하나 이상의 광개시제 등); 정전기 방지제(anti-stat); 점착 촉진제; 계면 활성제; UV 흡수제; 이형제; 또는 다른 것을 포함하며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)은 광을 흡수하고 더 긴 파장의 광을 재방출할 수 있는 하향 변환 물질을 포함할 수 있다. 예시적인 하향 변환 물질에는 인광체(phosphor)가 포함된다.
- [0075] 일반적으로, 경사 광학 필름(300A)은 결합체(310) 대 복수의 입자(340)의 임의의 중량비에 대해 일정 범위의 바람직한 공극률을 가질 수 있다. 따라서, 일반적으로, 중량비는 일정 응용에 바람직 할 수 있는 임의의 값일 수 있다. 일부 경우에, 결합체(310) 대 복수의 입자(340)의 중량비는 약 1:2.5 이상, 또는 약 1:2.3 이상, 또는 약 1:2 이상, 또는 약 1:1 이상, 또는 약 1.5:1 이상, 또는 약 2:1 이상, 또는 약 2.5:1 이상, 또는 약 3:1 이상, 또는 약 3.5:1 이상, 또는 약 4:1 이상, 또는 약 5:1 이상이다. 일부 경우에, 중량비는 약 1:2.3 내지 약 4:1의 범위이다.
- [0076] 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A)의 상부 주 표면(332)이, 예를 들어, 경사 광학 필름의 다른 층에 대한 점착력을 향상시키기 위해, 처리될 수 있다. 예를 들어, 상부 표면은 코로나 처리될 수 있다.
- [0077] 도 1b 내지 도 1i는, 각각, 본 개시 내용의 상이한 태양에 따른, 경사 광학 필름(300B-300I)의 개략 평면도이다. 명확함을 위해, 도 1a에 대해 기술된 번호가 매겨진 요소(310 내지 360) 및 크기 d_1 내지 d_3 는 도

1b 내지 도 1i에는 도시되어 있지 않지만, 도 1a의 경사 광학 필름(300A)에 대해 제공된 각각의 설명이 또한 도 1b 내지 도 1i의 경사 광학 필름(300B 내지 300G)에, 각각, 대응한다. 도 1a 내지 도 1i에 나타낸 바와 같이, 두께에 따라 변하는 경사 광학 필름을 생성하는 기술들 중 임의의 기술이 또한 (필름의 표면에 평행인) 횡단면에 걸쳐 변하는 경사 광학 필름과 관련해서도 사용될 수 있다는 것을 잘 알 것이다. 두께 경사의 변동에 대한 기술이, 예를 들어, 발명의 명칭이 "PROCESS FOR GRADIENT NANOVOIDED ARTICLE"인 동시 계류 중인 출원(미국 출원 제61/254674호; 대리인 사건 번호 65766US002)에 기술되어 있다.

[0078] 한 특정의 실시 형태에서, 횡단면 변동을 갖는 경사 광학 필름은, 예를 들어, 인접 영역의 근방에서의 중합 개시제 농도의 차이 또는 중합 억제제 농도의 차이를 사용하여 생성될 수 있다. 한 특정의 실시 형태에서, 중합 광의 강도가 인접 영역의 근방에서 감소되도록, 새도우 마스크가 램프와 코팅 사이에 위치될 수 있다. 한 특정의 실시 형태에서, 방사의 강도가 코팅의 폭에 걸쳐 시간적으로 또는 공간적으로 변화될 수 있고, 이는 국소 모폴로지에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다. 한 특정의 실시 형태에서, 예를 들어, 영역이 상이한 중합체 결합제 대 입자의 비를 포함하는 경우에, 다층 코팅 기술이 사용될 수 있다.

[0079] 경사 구조물을 부여하는 데 몇가지 기술 - 예를 들어, 선량을 수정하는 기술; 용매 수정 기술; 화학적, 코팅 및 외부 기술; 그리고 당업자에게 안출될 수 있는 다른 기술을 포함함 - 이 사용될 수 있다. 선량을 수정하는 기술은, 예를 들어, 시간적 수정(LED를 펄스화하는 것), LED 레이저 기입, 상이한 파장의 광원의 제어, 및 비디오 영상(웨브와 함께 움직임)을 포함하는 광원 기술; 새도우 마스크, 그레이스케일 마스크 및 내부에 광원을 갖는 투명한 롤 내부에 있는 마스크를 포함하는 마스크 기술; 및 웨브 속도 변동, 거리 또는 광의 초점의 변동을 포함하는 기계 기술. 용매 수정 기술은, 예를 들어, 온도 경사; 진공, 흐름, 마스킹된 건조, 및 가스의 포화도를 포함하는 부등 건조 기술; 및 다른 패턴의 스트라이프(stripe)로 코팅하는 것을 비롯한 용매 코팅 기술을 포함한다. 화학적 기술은, 예를 들어, 화학적 첨가제, 가스 및 산소 억제(oxygen inhibition)를 포함하는 패턴화된 광 개시제 및 패턴화된 광 억제제를 포함한다. 코팅 기술은, 예를 들어, 스트라이프 코팅 및 패턴 오버코팅을 포함한다. 외부 기술은, 예를 들어, 인가된 장(예를 들어, 전기장 또는 자기장, 기타 등등)을 포함한다.

[0080] 일반적으로, 예를 들어, 글자, 단어, 심볼 또는 심지어 그림 등의 표식을 포함하는 임의의 원하는 패턴이 기재된 기술들의 조합에 의해 발생될 수 있다. 패턴이 또한 연속적, 불연속적, 단조적, S자형, 임의의 매끄럽게 변하는 함수; 스트라이프; 기계 방향, 가로 방향, 또는 둘 다에서 변하는 것일 수 있고; 경사가 이미지, 로고, 또는 텍스트를 형성할 수 있으며; 이들이 패턴화된 코팅 및/또는 구멍을 포함할 수 있다.

[0081] 도 1b에서, 경사 광학 필름(300B)은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300B)은 또한 횡단면 LW를 따라, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 단조적으로 변하는 국소 모폴로지(390B)를 포함한다. 한 특정의 실시 형태에서, 경사 광학 필름(300B)의 제1 에지(330B)의 근방에서의 상호연결된 보이드(370B)의 제1 국소 체적 분율은 경사 광학 필름(300B)의 제2 에지(332B)의 근방에서의 상호연결된 보이드(375B)의 제2 국소 체적 분율보다 낮고, 에지를 사이에서 단조적으로 변한다. 경사 광학 필름(300B)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0082] 도 1c에서, 경사 광학 필름(300C)은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300C)은 또한 횡단면 LW를 따라, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 단계적으로 변하는 국소 모폴로지(390C)를 포함한다. 한 특정의 실시 형태에서, 경사 광학 필름(300C)의 제1 에지(330C)의 근방에서의 상호연결된 보이드(370C)의 제1 국소 체적 분율은 경사 광학 필름(300C)의 제2 에지(332C)의 근방에서의 상호연결된 보이드(375C)의 제2 국소 체적 분율보다 낮다. 어떤 경우에, 예를 들어, 도 1c에 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(370C)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(375C)의 제2 체적 분율의 선폭 d1은 폭 W의 작은 비율, 예를 들어, 총 폭 W의 약 1% 내지 약 5%, 또는 약 1% 내지 약 10%, 또는 약 1% 내지 약 20%, 또는 약 1% 내지 약 30% 또는 그 이상일 수 있다. 기술 분야의 당업자에게는 명백한 바와 같이, 상호연결된 보이드(370C)의 제1 국소 체적 분율을 갖는 다수의 영역이 경사 광학 필름(300C)의 폭 W에 걸쳐 형성될 수 있다. 경사 광학 필름(300C)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0083] 도 1d에서, 경사 광학 필름(300D)은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300D)은 또한 횡단면 LW를 따라 변하는, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(377D)의 최소 국소 체적 분율을 가지는 국소 모폴로지(390C)를 포함한다. 한 특정의 실시 형태에서, 경사 광학 필름(300D)의 제1 에지(330D)의 근방에서의 상호연결된 보이드(370D)의 제1 국소 체적 분율은 경사 광학 필름(300D)의 제2 에지(332D)의 근방에서의 상호연결된 보이드(375D)의 제2 국소 체적 분율과 대략 동일하다. 어떤 경우에, 예를 들어,

도 1d에 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(370D)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(377D)의 최소 국소 체적 분율로 급격하게(즉, 단계적으로) 천이된다. 어떤 경우에, 천이가 단계적 변화에서와 같이 급격할 수 있거나, 천이가 약간 원만할 수 있다[예를 들어, "S"자형 천이(도시 생략)]. 어떤 경우에, 상호연결된 보이드(377D)의 최소 체적 분율의 선폭 d1은 폭 W의 작은 비율, 예를 들어, 폭 W의 약 1% 내지 약 5%, 또는 약 1% 내지 약 10%, 또는 약 1% 내지 약 20%, 또는 약 1% 내지 약 30% 또는 그 이상일 수 있다. 어떤 경우에, 상호연결된 보이드(377D)의 최소 국소 체적 분율의 상대적 위치가 폭 W에 걸쳐 다수의 위치에서 아무 곳에나 위치될 수 있다. 경사 광학 필름(300D)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0084] 도 1e에서, 경사 광학 필름은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300E)은 또한 횡단면 LW를 따라 변하는, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 예지(330E, 332E)의 근방에서 상호연결된 보이드의 단계적 변화 국소 체적 분율을 가지는 국소 모폴로지(390E)를 포함한다. 한 특정의 실시 형태에서, 경사 광학 필름(300E)의 제1 예지(330E)의 근방에서의 상호연결된 보이드(370E)의 제1 국소 체적 분율은 경사 광학 필름(300E)의 제2 예지(332E)의 근방에서의 상호연결된 보이드(375E)의 제2 국소 체적 분율과 대략 동일하다. 어떤 경우에, 예를 들어, 도 1e에 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(370E)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(377E)의 최대 국소 체적 분율로 급격하게(즉, 단계적으로) 천이된다. 어떤 경우에, 상호연결된 보이드(370E, 375E)의 제1 및 제2 국소 체적 분율 각각은 단계적이 아닌 천이를 가질 수 있다(도시되어 있지 않지만, 도 1b에 도시된 단조적 변동과 유사함). 경사 광학 필름(300E)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0085] 도 1f에서, 경사 광학 필름(300F)은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300F)은 또한 횡단면 LW를 따라 변하는, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(377F)의 경사 최소 국소 체적 분율을 가지는 국소 모폴로지(390F)를 포함한다. 한 특정의 실시 형태에서, 경사 광학 필름(300F)의 제1 예지(330F)의 근방에서의 상호연결된 보이드(370F)의 제1 국소 체적 분율은 경사 광학 필름(300F)의 제2 예지(332F)의 근방에서의 상호연결된 보이드(375F)의 제2 국소 체적 분율과 대략 동일하다. 어떤 경우에, 예를 들어, 도 1f에 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(370F)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(377F)의 최소 국소 체적 분율로 점진적으로(즉, 단조 경사로) 천이되고, 상호연결된 보이드(375F)의 제2 체적 분율로 다시 점진적으로 천이된다. 경사 광학 필름(300F)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0086] 도 1g에서, 경사 광학 필름(300G)은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300G)은 또한 횡단면 LW를 따라 변하는, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(377G, 378G)의 한쌍의 단계적 변화 국소 체적 분율을 가지는 국소 모폴로지(390G)를 포함한다. 한 특정의 실시 형태에서, 경사 광학 필름(300G)의 제1 예지(330G)의 근방에서의 상호연결된 보이드(370G)의 제1 국소 체적 분율은 경사 광학 필름(300G)의 제2 예지(332G)의 근방에서의 상호연결된 보이드(375G)의 제2 국소 체적 분율과 대략 동일하다. 어떤 경우에, 예를 들어, 도 1g에 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(370G)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(377G)의 최소 국소 체적 분율로 급격하게(즉, 단계적으로) 천이되고, 상호연결된 보이드(380G)의 최대 국소 체적 분율로 다시 급격하게 천이되며, 상호연결된 보이드(378G)의 최소 국소 체적 분율로 다시 급격하게 천이되고, 마지막으로 상호연결된 보이드(375G)의 제2 국소 체적 분율로 또다시 급격하게 천이된다. 어떤 경우에, 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율 각각은 단계적이 아닌 천이를 가질 수 있다(도시되어 있지 않지만, 도 1b에 도시된 단조적 변동과 유사함). 경사 광학 필름(300G)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0087] 도 1h에서, 경사 광학 필름(300H)은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300H)은 또한 횡단면 LW를 따라 변하는, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 경사 광학 필름(300H)의 길이 L을 따라 변하는 상호연결된 보이드(380H, 382H)의 단계적 변화 국소 체적 분율을 가지는 국소 모폴로지(390H)를 포함한다. 한 특정의 실시 형태에서, 상호연결된 보이드(380H)의 제1 국소 체적 분율은 경사 광학 필름(300G)의 제1 예지(330H) 및 제2 예지(332H) 둘 다에 수직이고, 상호연결된 보이드(382H)의 제2 국소 체적 분율도 역시 경사 광학 필름(300G)의 제1 및 제2 예지(330H, 332H)에 수직이다. 어떤 경우에, 예를 들어, 도 1h에 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(380H)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(382H)의 최소 국소 체적 분율로 급격하게(즉, 단계적으로) 천이되고, 경사 광학 필름의 길이 L을 따라 유사한 방식으로 계속된다. 어떤 경우에, 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율 각각은 단계적이 아닌 천이를 가질 수 있다(도시되어 있지 않지만, 도 1b에 도시된 단조적 변동과 유사함). 경사 광학 필름(300H)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는

다른 곳에서 기술한다.

[0088] 도 1i에서, 경사 광학 필름(300I)은 횡단면 LW를 정의하는 길이 L 및 폭 W를 포함한다. 경사 광학 필름(300I)은 또한 횡단면 LW를 따라 변하는, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 바둑판 방식으로 변하는 상호연결된 보이드(380I, 382I)의 단계적 변화 국소 체적 분율을 가지는 국소 모풀로지(390I)를 포함한다. 예를 들어, 기하 형상, 단어, 표식, 이미지 등을 포함하는 임의의 원하는 패턴이 횡단면에 걸쳐 형성될 수 있다는 것을 잘 알 것이다. 한 특정의 실시 형태에서, 예를 들어, 도 1i에 도시된 바와 같이, 상호연결된 보이드(380I)의 제1 국소 체적 분율이 상호연결된 보이드(382I)의 최소 국소 체적 분율로 급격하게(즉, 단계적으로) 천이되고, 경사 광학 필름의 횡단면 LW에 걸쳐 유사한 방식으로 계속된다. 어떤 경우에, 상호연결된 보이드의 국소 체적 분율 각각은 단계적이 아닌 천이를 가질 수 있다(도시되어 있지 않지만, 도 1b에 도시된 단조적 변동과 유사함). 경사 광학 필름(300I)이 각종의 기술을 사용하여 준비될 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다.

[0089] 도 2는 기재(610) 상에 배치된 경사 광학 필름(630)을 포함하는 광학 구조체(600)의 개략 측면도이다. 어떤 경우에, 기재(610)는 전사가능한 경사 광학 필름(630)을 제공하는 이형 라이너이고, 이는, 예를 들어, 경사 광학 필름(630)의 노출된 상부 주 표면(632)이 기재 또는 표면과 접촉하게 위치될 수 있고 그 후에 이형 라이너가 경사 광학 필름으로부터 박리되어, 예를 들어, 다른 기재 또는 표면에 접합될 수 있는 경사 광학 필름의 하부 주 표면(634)을 노출시킬 수 있다는 것을 의미한다. 이형 라이너(610)로부터 저굴절률 층(630)을 이형하기 위한 이형력은 일반적으로 약 0.19 N/cm(75 gf/인치) 미만, 또는 약 0.29 N/cm(100 gf/인치) 미만, 또는 약 0.39 N/cm(150 gf/인치) 미만, 또는 약 0.58 N/cm(200 gf/인치) 미만, 또는 약 0.77 N/cm(50 gf/인치) 미만이다.

[0090] 경사 광학 필름(630)이 본 명세서에 개시된 임의의 경사 광학 필름과 유사할 수 있다. 예를 들어, 경사 광학 필름(630)은 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나와 유사할 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(630)은 다수의 층을 포함할 수 있고, 하나 이상의 층이 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나와 유사하거나, 하나 이상의 층이, 다른 곳에서 기술하는 바와 같이, "z" 경사 필름을 포함하거나, 하나 이상의 층이 비경사 필름, 또는 경사 필름과 비경사 필름의 조합을 포함한다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나가 기재(610) 상에 직접 코팅될 수 있다. 어떤 경우에, 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나가 먼저 형성되고 그 후에 기재(610) 상으로 전사될 수 있다. 기재(610)는 반투명, 투명 또는 불투명일 수 있다.

[0091] 기재(610)는 유전체, 반도체, 또는 도체(금속 등)와 같은, 응용에 적당할 수 있는 임의의 물질일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기재(610)는 유리 및 중합체, 예를 들어, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리카르보네이트, 및 아크릴을 포함할 수 있거나 그로 제조될 수 있다. 어떤 경우에, 기재(610)는 반사 편광기, 흡수 편광기, 와이어 격자 편광기, 또는 광섬유 편광기 등의 편광기를 포함할 수 있다. 어떤 경우에, 기재(610)는, 예를 들어, 다층 반사 필름 및 다층 편광 필름을 포함한 다층 광학 필름 등의 다수의 층을 포함할 수 있다. 어떤 경우에, 기재(610)는, 예를 들어, BEF(Brightness Enhancing Film) 등의 V자 홈, 재귀반사체 등의 큐브-코너(cube-corner), 또는 기술 분야에 공지된 다른 미세구조물을 포함하는 복수의 미세구조물을 갖는 표면 등의 구조화된 표면을 포함할 수 있다. 어떤 경우에, 기재(610)는, 예를 들어, 프라이머 코팅(primer coating) 또는 접착제 코팅 등의 추가의 코팅을 주 표면 상에 포함할 수 있다.

[0092] 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 광섬유 편광기는 결합제 내에 매립되어 있는 하나 이상의 광섬유 층을 형성하는 복수의 실질적으로 평행한 광섬유를 포함하고, 여기서 결합제 및 광섬유 중 적어도 하나가 복굴절 물질을 포함한다. 실질적으로 평행한 광섬유는 투과축 및 반사축을 정의한다. 광섬유 편광기는 투과축에 평행하게 편광되어 있는 입사광을 실질적으로 투과시키고, 반사축에 평행하게 편광되어 있는 입사광을 실질적으로 반사시킨다. 광섬유 편광기의 일례는, 예를 들어, 미국 특허 제7,599,592호 및 제7,526,164호에 기술되어 있으며, 이들 특허는 참조 문헌으로서 그 전체 내용이 본 명세서에 포함된다.

[0093] 어떤 경우에, 기재(610)는 부분 반사체를 포함할 수 있다. 부분 반사체는 입사광의 적어도 30%를 반사시키는 반면 흡수 손실을 뺀 나머지를 투과시키는 하나의 광학 요소 또는 광학 요소의 집합체이다. 적당한 부분 반사체는, 예를 들어, 발포체, 편광 및 비편광 다층 광학 필름, 미세복제 구조물(예를 들어, BEF), 편광된 및 비편광된 블렌드, 와이어 격자 편광기, 부분 투과성 금속(은 또는 니켈 등), 금속/유전체 적층물(은 및 인듐 주석 산화물 등), 및 비대칭 광학 필름을 포함한다. 비대칭 광학 필름은, 예를 들어, 미국 특허 제6,924,014호(Ouderkirk 등)에, 또한 PCT 공개 WO2008/144636에 기술되어 있다. 또한, 예를 들어, 유공(perforating) ESR(3M Company로부터 입수가능함) 등의 유공(perforated) 부분 반사체 또는 거울이 부분 반사체로서 유용하다.

[0094] 한 특정의 실시 형태에서, 기재(610)는 반사 편광기일 수 있다. 반사 편광기 층은 제1 편광 상태를 가지는 광을 실질적으로 반사시키고, 제2 편광 상태를 가지는 광을 실질적으로 투과시키며, 여기서 2개의 편광 상태는 상

호 직교이다. 예를 들어, 반사 편광기에 의해 실질적으로 반사되는 편광 상태에 대한 가시광에서의 반사 편광기의 평균 반사율은 적어도 약 50%, 또는 적어도 약 60%, 또는 적어도 약 70%, 또는 적어도 약 80%, 또는 적어도 약 90%, 또는 적어도 약 95%이다. 다른 일례로서, 반사 편광기에 의해 실질적으로 투과되는 편광 상태에 대한 가시광에서의 반사 편광기의 평균 투과율은 적어도 약 50%, 또는 적어도 약 60%, 또는 적어도 약 70%, 또는 적어도 약 80%, 또는 적어도 약 90%, 또는 적어도 약 95%, 또는 적어도 약 97%, 또는 적어도 약 98%, 또는 적어도 약 99%이다. 어떤 경우에, 반사 편광기는 제1 선형 편광 상태를 가지는(예를 들어, x-방향을 따르는) 광을 실질적으로 반사시키고, 제2 선형 편광 상태를 가지는(예를 들어, z-방향을 따르는) 광을 실질적으로 투과시킨다.

[0095] 예를 들어, Vikuiti™ DBEF(Dual Brightness Enhancement Film) 등의 MOF(multilayer optical film) 반사 편광기, 미국 미네소타주 세인트 폴 소재의 3M Company로부터 입수 가능한 Vikuiti™ DRPF(Diffuse Reflective Polarizer Film) 등의 연속상 및 분산상을 가지는 DRPF(diffusely reflective polarizing film), 예를 들어, 미국 특허 제6,719,426호에 기술된 와이어 격자 반사 편광기, 또는 콜레스테릭 반사 편광기와 같은 임의의 적당한 유형의 반사 편광기가 사용될 수 있다.

[0096] 예를 들어, 어떤 경우에, 반사 편광기 층은 상이한 중합체 물질의 교변하는 층으로 이루어진 MOF 반사 편광기일 수 있거나 이를 포함할 수 있고, 여기서 교변하는 층 세트들 중 하나의 세트가 복굴절 물질로 이루어져 있고, 상이한 물질의 굴절률이 하나의 선형 편광 상태로 편광된 광에 대해서는 정합되고 직교 선형 편광 상태의 광에 대해서는 정합되지 않는다. 이러한 경우에, 정합된 편광 상태에 있는 입사광은 반사 편광기를 통해 실질적으로 투과되고, 비정합된 편광 상태에 있는 입사광은 반사 편광기에 의해 실질적으로 반사된다. 어떤 경우에, MOF 반사 편광기는 무기 유전체층의 적층물을 포함할 수 있다.

[0097] 다른 일례로서, 반사 편광기는 통과 상태(pass state)에서 중간의 축상 평균 반사율을 가지는 부분 반사층일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 예를 들어, 부분 반사층은 xy-평면과 같은 제1 평면에서 편광된 가시광에 대해 적어도 약 90%의 축상 평균 반사율, 및 제1 평면에 수직인 제2 평면(xz-평면 등)에서 편광된 가시광에 대해 약 25% 내지 약 90% 범위의 축상 평균 반사율을 가질 수 있다. 이러한 부분 반사층은, 예를 들어, 미국 특허 공개 제2008/064133호(참조 문헌으로서 그 전체 내용이 본 명세서에 포함됨)에 기술되어 있다.

[0098] 어떤 경우에, 반사 편광기는 원형 반사 편광기일 수 있거나 이를 포함할 수 있고, 여기서 시계 방향 또는 반시계 방향일 수 있는 한 방향으로 원형 편광된 광(우회전 또는 좌회전 원편광이라고도 함)이 우선적으로 투과되고, 반대 방향으로 편광된 광이 우선적으로 반사된다. 한 유형의 원형 편광기는 콜레스테릭 액정 편광기를 포함한다.

[0099] 어떤 경우에, 반사 편광기는 2008년 11월 19일자로 출원된 미국 가특허 출원 제61/116132호, 2008년 11월 19일자로 출원된 미국 가특허 출원 제61/116291호, 2008년 11월 19일자로 출원된 미국 가특허 출원 제61/116294호, 2008년 11월 19일자로 출원된 미국 가특허 출원 제61/116295호, 2008년 11월 19일자로 출원된 미국 가특허 출원 제60/939085호를 기초로 우선권을 주장하는, 2008년 5월 19일자로 출원된 국제 특허 출원 제PCT/US 2008/060311호(이들 모두는 참조 문헌으로서 그 전체 내용이 본 명세서에 포함됨)에 기술된 것과 같은, 광 간섭에 의해 광을 반사시키거나 투과시키는 다층 광학 필름일 수 있다.

[0100] 한 특정의 실시 형태에서, 기재(610)는 프리즘 모양의 광 방향 전환 필름 등의 미세구조화된 표면일 수 있다. 예를 들어, 경사 광학 필름(630)이 3M Company로부터 입수 가능한 Vikuiti™ BEF(Brightness Enhancing Film) 등의 광 방향 전환 필름의 프리즘측에 코팅될 수 있다. BEF는, 예를 들어, 24 마이크로미터 피치 및 약 90도의 프리즘 피크각 또는 정각을 갖는 복수의 선형 프리즘을 포함한다. 기술 분야의 당업자에게 공지되어 있는 바와 같이, 경사 광학 필름(630)이 컨포멀 코팅(conformal coating), 평탄화된 코팅(planarized coating), 또는 코팅된 패턴으로서 미세구조화된 표면 상에 코팅될 수 있다.

[0101] 광학 구조체(600)에서의 2개의 이웃하는 주 표면 각각의 상당 부분이 경사 광학 필름(630)의 하부 주 표면(634)을 따라 서로 물리적 접촉을 하고 있다. 예를 들어, 2개의 이웃하는 주 표면들의 50% 이상, 또는 60% 이상, 또는 70% 이상, 또는 80% 이상, 또는 90% 이상, 또는 95%가 서로 물리적으로 접촉해 있다. 예를 들어, 어떤 경우에, 경사 광학 필름(630)은 기재(610) 바로 위에 코팅되어 있다.

[0102] 도 3은 기재(710) 상에 배치된 경사 광학 필름(730), 및 경사 광학 필름(730) 상에 배치된 광학 접착제층(720)을 포함하는 광학 구조체(700)의 개략 측면도이다. 기재(710)는, 예를 들어, 도 2를 참조하여 기술된 기재

(610) 등의 기재를 비롯하여, 다른 곳에서 기술된 기재들 중 임의의 기재일 수 있다. 어떤 경우에, 광학 접착제층(720)은 경사 광학 필름(730)의 보이드의 침투를 억제하는 밀봉제로서 기능할 수 있다. 어떤 경우에, 기재(710)의 대향하는 측면 상에 광학 접착제층(720) 및 경사 광학 필름(730)을 갖는 것이 바람직할 수 있다. 다른 경우에, 기재(710)의 양 측면 상에 경사 광학 필름(730)을 갖는 것이 바람직할 수 있다.

[0103] 광학 접착제 층(720)은 일정 응용에 바람직하고/바람직하거나 이용가능할 수 있는 임의의 광학 접착제일 수 있다. 예를 들어, 접착제층이 시간이 지남에 따라 또는 날씨에 노출 시에 황변되어 접착제 및 경사 광학 필름의 광학 성능을 열화시키지 않도록 광학 접착제층(720)이 충분한 광학 품질 및 광 안정성을 갖는다. 일부 경우에, 광학 접착제 층(720)은 실질적으로 투명한 광학 접착제일 수 있으며, 이는 접착제 층이 높은 경면 투과율(specular transmittance) 및 낮은 확산 투과율을 가짐을 의미한다. 예를 들어, 이러한 경우에, 광학 접착제층(720)의 경면 투과율(specular transmittance)은 약 70% 이상, 또는 약 80% 이상, 또는 약 90% 이상, 또는 약 95% 이상이다.

[0104] 어떤 경우에, 광학 접착제층(720)은 실질적으로 광 확산성이 있고, 이는 접착제층이 높은 확산 투과율 및 낮은 경면 투과율을 가지며, 광학 접착제층(720)이 백색 외관을 가질 수 있다는 것을 의미한다. 예를 들어, 이러한 경우에, 광 확산성 접착제 층(720)의 광학 탁도는 약 30% 이상, 약 30% 이상, 또는 약 50% 이상, 또는 약 60% 이상, 또는 약 70% 이상, 또는 약 80% 이상, 또는 약 90% 이상, 또는 약 95% 이상이다. 어떤 경우에, 확산성 접착제 층의 확산 반사율은 약 20% 이상, 또는 약 30% 이상, 또는 약 40% 이상, 또는 약 50% 이상, 또는 약 60% 이상이다. 이러한 경우에, 접착제 층은 광학 접착제에 분산되어 있는 복수의 입자를 포함함으로써 광 확산성이 있을 수 있고, 여기서 입자 및 광학 접착제는 상이한 굴절률을 가진다. 2개의 굴절률 사이의 부정합으로 인해 광 산란이 일어날 수 있다.

[0105] 예시적인 광학 접착제에는 감압 접착제(PSA), 감열 접착제, 용매-휘발성 접착제, 재배치가능한 접착제(repositionable adhesive) 또는 재가공가능한 접착제(rewritable adhesive), 및 UV-경화성 접착제, 예를 들어, 노어랜드 프로덕츠, 인크.(Norland Products, Inc.)로부터 입수가능한 UV-경화성 광학 접착제가 포함된다.

[0106] 예시적인 PSA는 천연 고무, 합성 고무, 스티렌 블록 공중합체, (메트)아크릴 블록 공중합체, 폴리비닐 에테르, 폴리올레핀, 및 폴리(메트)아크릴레이트를 기재로 한 것들을 포함한다. 본 명세서에 사용되는 바와 같이, (메트)아크릴 (또는 아크릴레이트)는 아크릴 화학종 및 메타크릴 화학종 둘 모두를 말한다. 다른 예시적인 PSA는 (메트)아크릴레이트, 고무, 열가소성 탄성중합체, 실리콘, 우레탄, 및 이들의 조합을 포함한다. 일부 경우에, PSA는 (메트)아크릴 PSA 또는 적어도 하나의 폴리(메트)아크릴레이트를 기재로 한다. 예시적인 실리콘 PSA는 중합체 또는 검(gum) 및 선택적인 접착성 부여 수지를 포함한다. 다른 예시적인 실리콘 PSA는 폴리다이오르가노실록산 폴리옥사미드 및 선택적인 접착성 부여제를 포함한다.

[0107] 경사 광학 필름(730)이 본 명세서에 개시된 임의의 경사 광학 필름과 유사할 수 있다. 예를 들어, 경사 광학 필름(730)은 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나와 유사할 수 있다. 다른 일례로서, 경사 광학 필름(730)은 다수의 층을 포함할 수 있고, 여기서 각각의 층은 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나와 유사하다.

[0108] 한 특정의 실시 형태에서, 선택적인 광 확산기(도시 생략)가 광학 접착제층(720) 상에 배치되어, 광 확산기/광학 접착제/경사 광학 필름/기재의 적층물을 형성할 수 있다. 선택적인 광 확산기는 응용에 바람직하고 및/또는 이용가능할 수 있는 임의의 광 확산기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광 확산기는 표면 확산기, 체적 확산기, 또는 그 조합일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 예를 들어, 선택적인 광 확산기는 상이한 굴절률 n_2 를 갖는 결합제 또는 호스트 매질에 분산되어 있는 제1 굴절률 n_1 을 갖는 복수의 입자를 포함할 수 있고, 여기서 2개의 굴절률 사이의 차는 적어도 약 0.01, 또는 적어도 약 0.02, 또는 적어도 약 0.03, 또는 적어도 약 0.04, 또는 적어도 약 0.05 이다.

[0109] 도 4는 기재(820) 상에 배치된 제1 광학 접착제층(820), 제1 광학 접착제층(820) 상에 배치된 경사 광학 필름(830), 및 경사 광학 필름(830) 상에 배치된 선택적인 제2 광학 접착제층(840)을 포함하는 광학 구조체(800)의 개략 측면도이다. 기재(810)는, 예를 들어, 도 2를 참조하여 기술된 기재(610) 등의 기재를 비롯하여, 다른 곳에서 기술된 기재들 중 임의의 기재일 수 있다. 광학 접착제층(820, 840)은 광학 접착제 층(720)과 유사할 수 있다. 일부 경우에, 광학 접착제 층(820, 840)은 동일한 굴절률을 갖는다. 일부 경우에, 두 접착제 층은 상이한 굴절률을 가질 수 있다.

[0110] 경사 광학 필름(830)이 본 명세서에 개시된 임의의 경사 광학 필름과 유사할 수 있다. 예를 들어, 경사 광학

필름(830)은 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나와 유사할 수 있다. 다른 일례로서, 경사 광학 필름(830)은 다수의 층을 포함할 수 있고, 여기서 각각의 층은 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나와 유사하다.

[0111] 도 8은 본 개시 내용의 일 태양에 따른 패턴화된 재귀반사체(900)의 개략 단면도이다. 패턴화된 재귀반사체(900)는 큐브-코너 재귀반사체(920)의 어레이를 갖는 기재(910)를 포함한다. 제1 영역(930)은 큐브-코너 재귀반사체(920)에 인접해 있는 고굴절 물질을 포함한다. 큐브-코너 재귀반사체(920)에 인접해 있는 저굴절률 물질을 포함하는 제2 영역(940)은 제1 영역(930)에 인접해 있다. 제1 및 제2 영역(930, 940)은 다른 곳에서 기술된 방법에 따라 준비되고 패턴화될 수 있는 중합체 경사 필름이다. 안료 코팅(pigmented coating)(950)이 제1 영역(930) 및 제2 영역(940) 상에 배치될 수 있다. 제2 영역(940)에 인접해 있는 큐브-코너 재귀반사체(920)에 입사하는 제1 광선(960)이 도시된 바와 같이 재귀반사된다. 제1 영역(930)에 인접해 있는 큐브-코너 재귀반사체에 입사하는 제2 광선(970)은 재귀반사되지 않고, 그 대신에 제1 영역(930)에 인접해 있는 안료 코팅(950)을 보여준다.

[0112] 도 9는 본 개시 내용의 일 태양에 따른 패턴화된 도광체(1000)의 개략 단면도이다. 패턴화된 도광체(1000)는 도광체(1020)에 광을 주입할 수 있는 광원(1010)을 포함한다. 도광체(1020)는 중공 도광체 또는 중실 도광체일 수 있으며, 이에 대해서는 다른 곳에서 기술한다. 도광체(1020)는, 다른 곳에서 기술하는 바와 같이, 제1 영역(1040)이 도광체(1020)의 굴절률보다 낮은 굴절률의 물질을 포함하고 제2 인접 영역(1050)이 도광체(1020)의 굴절률보다 낮지 않은 굴절률을 갖는 물질을 포함하도록 준비될 수 있는 경사 중합체 필름(1030)을 포함한다. 도광체(1020)가 TIR에 의해 광을 전파시킬 수 있기 때문에, 제1 광선(1060)은 제1 영역(1040)에 인접하여 TIR을 겪는 것으로 도시되어 있고, TIR이 제2 영역(1050)에서 좌절되기 때문에, 제2 광선(1070)은 도광체 밖으로 방향 전환되는 것으로 도시되어 있다. 어떤 경우에, 제2 인접 영역(1050)의 굴절률은 도광체(1020)의 굴절률과 본질적으로 동일할 수 있고, 기술 분야의 당업자에게는 공지되어 있는 바와 같이, 제2 광선(1070)은 방향의 변경 없이 도광체를 빠져나갈 수 있다. 기술 분야의 당업자에게는 공지되어 있는 바와 같이, 도광체를 빠져나가는 광을 방향 전환시키기 위해 다양한 추출기 요소가 경사 중합체 필름(1030)의 상부 표면(1080)에 인접하여 위치될 수 있다.

[0113] 어떤 경우에, X(다운-웨브), Y(교차-웨브), XY, XZ, YZ, 및 XYZ 경사 조합을 생성하기 위해, 개시된 경사들이 원하는 임의의 방식으로 결합될 수 있다. 경사가 또한 임의의 원하는 표면 패턴화와 결합될 수 있고, 예를 들어, PET, 폴리카보네이트, MOF, 미세복제된 광학 필름 등을 비롯한 상이한 기판에 적용될 수 있다.

[0114] 어떤 경우에, 기재는 이형 라이너, 접착제, 체적 확산기, 표면 확산기, 회절 확산기, 굴절 확산기, 재귀반사체, 흡수 편광기, 반사 편광기, 광섬유 편광기, 콜레스테릭 편광기, 다층 편광기, 와이어 격자 편광기, 부분 반사체, 체적 반사체, 다층 중합체 반사체, 금속 반사체, 금속/유전체 다층 반사체, 광섬유, 렌즈, 미세구조체, 중실 도광체, 또는 중공 도광체 중 적어도 하나일 수 있다. 어떤 경우에, 미세구조체가 재귀반사체, BEF(brightness enhancing film), 렌즈렛, 이득 확산기, 광 추출 필름, 또는 터닝 필름(turning film)일 수 있다.

[0115] 어떤 경우에, 경사 중합체 필름은 다수의 층을 포함할 수 있고, 하나 이상의 층이 경사 광학 필름(300A 내지 300I) 중 하나와 유사하거나, 하나 이상의 층이, 다른 곳에서 기술하는 바와 같이, "z" 경사 필름을 포함하거나, 하나 이상의 층이 비경사 필름, 또는 경사 필름과 비경사 필름의 조합을 포함한다. 어떤 경우에, 경사 중합체 필름은 낮은 탁도/높은 탁도/낮은 탁도인 층들의 조합을 포함할 수 있다. 일반적으로 다층 코팅에서의 이러한 다른 층은, 예를 들어, 체적 확산기, 다공성 코팅, 확산 다공성 코팅, 밀봉제, 프라이머, 접착제 등을 포함할 수 있다. 다층 코팅층은 다층 코팅 적층물의 서브표면층(subsurface layer)의 표면층일 수 있다. 일반적으로, 기술 분야의 당업자에게는 공지되어 있는 바와 같이, 다층 코팅이 동시에 또는 순차적으로 생성될 수 있다.

[0116] 한 특정의 실시 형태에서, 굴절률의 패턴화된 차이를 갖는 경사 광학 필름(graded optical film)이 광 추출에 유용할 수 있다. 이러한 경사 광학 필름은, 예를 들어, 도광체로부터 광 방향 전환 요소로의 선택적 투과를 가능하게 해줄 수 있다. 도광체는 도광체의 표면으로부터의 내부 전반사(TIR)로 인해 영역에 거쳐 광을 전파시킨다. 도광체와 주변 매질 사이에 큰 굴절률 차가 있는 경우, TIR이 일어난다. 도광체에 라미네이트되어 있는 유사한 굴절률의 영역과 교대로 있는 저굴절률의 영역을 갖는 경사 광학 필름은 굴절률이 낮은 경우 광이 선택적 TIR을 겪게 할 수 있지만, 더 높은 굴절률의 영역이 있는 경우 광이 도광체를 빠져나갈 수 있게 해줄 수 있다. 전형적으로, 프리즘, 이득 확산기, 터닝 필름, 또는 기술 분야에 공지된 다른 이러한 구조물을 비롯한 광 방향 전환 요소로의 광을 계측하기 위해 이 제어된 추출이 사용될 수 있다. 어떤 경우에, 광 방향 전환

요소는 미세복제된 또는 각도 선택적 MOF일 수 있다.

[0117] 개시된 경사 필름은, 예를 들어, 중실 도광체 추출기, 중공(공기) 도광체 추출기, 광섬유 등을 비롯한 도광체 가변 추출기; 예를 들어, 결합 및/또는 전구 은폐에, 특히 백라이트 디스플레이에 유용한 경사 탁도 필름; 가변 확산기; 가변 흡수기; 주광 조명에 대한 ESR(enhanced specular reflector)을 포함하는 가변 반사체 등을 포함하는 응용에서 사용될 수 있다.

[0118] 실시예

[0119] 이하의 실시예에서, BYK-Gardner Haze-Gard Plus 탁도계(미국 베릴랜드주 실버 스프링스 소재의 BYK-Gardner로부터 입수가능함)를 사용하여 투과율, 탁도 및 투명도가 측정되었다. 달리 언급하지 않는 한, 모든 화학 물질이 미국 위스콘신주 밀워키 소재의 Aldrich Chemical로부터 입수가능하다. 코팅의 굴절률(RI)은 Model 2010 프리즘 커플러(미국 뉴저지주 페닝턴 소재의 Metricon Corporation로부터 입수가능함)를 사용하여 측정되었다. Model 2010 Metricon은 632.8 nm의 파장에서 동작하는 HeNe 레이저 및 광학 프리즘(코드 6567.9)으로 구성되어 있다. TE 및 TM 모드 둘 다에서 측정이 행해졌다. 코팅의 필름측 굴절률을 결정하기 위해, 기재가 프리즘 커플러와 밀접하게 접촉하도록 샘플이 로드되었다. 코팅의 공기측 굴절률을 결정하기 위해, 코팅이 프리즘 커플러와 밀접하게 접촉하도록 샘플이 로드되었다.

[0120] 도 5는 본 개시 내용의 일 태양에 따른, 예를 들어, 시간 경사를 발생하기 위해 램프(이 경우에, UV LED)를 프로그램하고 제어하는 데 사용되는 프로세스(200)의 개략도를 나타낸 것이다. 프로세스(200)는 암페어 대 %탁도 [또는 다른 원하는 제어 곡선(예를 들어, %T, %C, 또는 굴절률 등)] 곡선을 발생하는 제1 단계(210), 제어 전압 대 암페어 곡선을 발생하는 제2 단계(220), 및 제어 전압 대 %탁도 곡선을 얻기 위해 암페어를 제어 전압으로 변환하는 제3 단계(230)를 포함한다. 그 결과, 도 5에 도시된 단계(210 내지 230)에서, 0.5V의 단계로 0V 내지 10V의 제어 램프 전압에서 고탁도 GEL의 샘플을 생성함으로써 전압 대 탁도(또는 대안적으로 전압 대 %T) 곡선이 생성되었다. 프로세스(200)는 또한 요구된 %탁도 경사가 정의되는 제4 단계(240), 함수를 요구된 %탁도 경사에 적합화시키는 제5 단계(250), 및 짧은 시간 간격(예를 들어, 약 0.1초)으로 %탁도를 획득하기 위해 원하는 경사를 보간하는 제6 단계(260)를 포함한다. 그 결과, 단계(240 내지 260)에서, 요구된 탁도 경사가 경사의 최종적인 의도된 용도에 기초하여 정의되었다. 요구된 곡선이 이어서 Matlab(미국 매사추세츠주 내팀 소재의 The MathWorks로부터 입수가능함)에서 곡선을 기술하는 다항식으로 적합화되었다. 이 함수는 이어서 25.4 마이크로미터(0.001 인치)의 간격으로 요구된 탁도 경사 곡선 간의 점을 보간하는 데 사용되었다. 프로세스(200)에서의 제2, 제3, 제5, 제6 및 제7 단계(220, 230, 250, 260, 270)는 전형적으로 소프트웨어 프로그램(290)에 존재한다. 프로세스(200)는 또한 제3 단계(230)로부터의 제어 전압 대 %탁도 곡선을 제6 단계(260)로부터의 짧은 시간 간격으로 %탁도를 제공하는 보간된 원하는 경사와 결합시키는 제7 단계(270)를 포함한다. 그 결과, 제7 단계(270)에서, 제어 전압 대 탁도 곡선은 이어서 요구된 탁도값을 획득하기 위해 각각의 위치에서 요구되는 전압을 계산하는 데 사용되었다. 프로세스(200)는 또한, 제7 단계(270)로부터의 결과를 사용하여, 요구된 전압 경사를 램프에 적용하는 제8 단계(280)를 포함한다. 그 결과, 제8 단계(280)에서, 샘플의 생성 동안에 전압 곡선이 램프에 적용되었다.

[0121] 코팅 용액 "A"의 준비

[0122] Nalco 2327(400g)(미국 일리노이주 네이퍼빌 소재의 Nalco로부터 입수가능한 20 nm 콜로이드성 실리카 분산액)이 1 쿼트 용기에 채워졌다. 1-메톡시-2-프로판올(450g), 트라이메톡시(2,4,4-트라이메틸펜틸)실란(11.95g)(미국 미시간주 아드리안 소재의 Wacker Silicones으로부터 입수가능함), 4-(트라이에톡시실일)-부티로니트릴(11.85g) 및 물에 섞여 있는 5 % Prostab 5128(0.23g)(미국 뉴욕주 태리타운 소재의 Ciba Specialties Chemical, Inc로부터 입수가능함)이 서로 혼합되고 교반 동안에 콜로이드성 분산액에 첨가되었다. 상기 병을 밀봉하고, 80°C로 16시간 동안 가열하였다.

[0123] 생성된 용액을 실온까지 냉각되게 하였다. 상기 분산액(606.7g) 및 1-메톡시-2-프로판올(102.3g)이 1000ml RB 플라스크에 채워졌다. 물과 1-메톡시-2-프로판올이 회전 증발을 통해 제거되어 314.8g의 중량으로 되었다. 부가의 분산액(258.61g) 및 1-메톡시-2-프로판올(202.0g)이 그 플라스크에 채워졌다. 물과 1-메톡시-2-프로판올이 회전 증발을 통해 제거되어 343.69g의 중량을 제공하였다. 1-메톡시-2-프로판올(89.2g)이 첨가되어 1-메톡시-2-프로판올 중에 표면 개질된 20nm 실리카의 대략 43 중량%의 고형물 분산액을 제공하였다.

[0124] 얻어진 용액은 43 중량%의 개질된 20 nm 실리카가 1-메톡시-2-프로판올에 분산된 것이었다. 그 다음에, 100 g의 이 용액, 64.5 g의 SR 444(미국 웬실베니아주 엑스턴 소재의 Sartomer Company로부터 입수가능함), 2.15 g

의 광개시제 Irgacure 184(미국 노스캐롤라이나주 하이 포인트 소재의 Ciba Specialty Chemicals Company로부터 입수 가능함), 및 167.2 g의 아이소프로필 알코올과 26.6 g의 1-메톡시-2-프로판올이 교반에 의해 서로 혼합되어 균질 코팅 용액 A(30% 고형물 코팅 용액)를 형성하였다.

[0125] 코팅 용액 "B"의 준비

코팅 용액 "B"를 제조하였다. 먼저, 360g의 날코 2327 콜로이드 실리카 입자(40 중량%의 고형분 및 약 20 나노미터의 평균 입자 직경)(미국 일리노이주 네이퍼빌 소재의 날코 케미칼 컴퍼니(Nalco Chemical Company)로부터 입수 가능함)와 300g의 용매 1-메톡시-2-프로판올을 응축기 및 온도계를 구비한 2리터 3구 플라스크에서 급속 교반 하에 함께 혼합하였다. 다음에, 22.15g의 실퀘스트(Silquest) A-174 실란(미국 코네티컷주 월턴 소재의 지이 어드밴스트 머티리얼즈(GE Advanced Materials)로부터 입수 가능함)을 첨가하였다. 이 혼합물이 10분 동안 교반되었다. 그 다음에, 부가의 400 g의 1-메톡시-2-프로판올이 첨가되었다. 가열 맨틀(heating mantle)을 사용하여 혼합물을 85°C에서 6시간 동안 가열하였다. 생성된 용액을 실온까지 냉각하게 하였다. 다음에, 60°C 수조 하에서 회전식 증발기를 사용하여 대부분의 물과 1-메톡시-2-프로판올 용매(약 700g)를 제거하였다.

[0127] 생성된 용액은 1-메톡시-2-프로판올 중에 투명 분산된 43 중량%의 A-174 개질된 20 nm 실리카였다. 그 다음에, 82.65 g의 이 용액, 24 g의 SR 444(미국 펜실베니아주 엑스턴 소재의 Sartomer Company로부터 입수 가능함), 0.119 g의 광개시제 Irgacure 819(미국 노스캐롤라이나주 하이 포인트 소재의 Ciba Specialty Chemicals Company로부터 입수 가능함), 및 91.7 g의 아이소프로필 알코올이 교반에 의해 서로 혼합되어 균질 코팅 용액 B(30% 고형물 코팅 용액)를 형성하였다.

[0128] 실시예 1: 탁도 및 투과율의 다운-웨브 경사

[0129] 실시예 1은 퍼센트 투과율을 일정한 값에 유지하는 동안의 탁도의 다운-웨브 경사, 및 탁도를 일정하게 유지하는 동안의 투과율의 다운-웨브 경사를 설명하고 있다.

[0130] 교정 곡선의 발생:

[0131] 코팅 용액 "A"가 주사기 펌프를 사용하여 2.5 cc/분의 속도로 10.15 cm(4 인치) 폭의 슬롯-타입 코팅 다이에 공급되었다 슬롯 코팅 다이는 152 cm/분(5 ft/분)으로 움직이는 PET 기재 상에 10.15 cm 폭의 코팅을 균일하게 분포시켰다.

[0132] 이어서, 코팅된 기재를 UV 방사를 통과시킬 수 있는 석영 창을 포함하는 UV-LED 경화 챔버를 통과시킴으로써 코팅이 중합되었다. UV-LED 뱅크는 352개의 UV-LED, 16 다운-웨브 x 22 크로스-웨브(대략 20.3 cm x 20.3 cm 면적을 커버함)의 직사각형 어레이를 포함하였다. UV-LED를 2개의 수냉식 히트 싱크(heat sink) 상에 배치하였다. LED(미국 노스캐롤라이나주 더럼 소재의 Cree, Inc.로부터 입수 가능함)가 395 nm의 공칭 파장에서 동작하였고, 45 볼트에서 13 암페어로 동작되었다. UV-LED 어레이는 TENMA 72-6910(42V/10A) 전원 공급 장치(미국 오하이오주 스프링보로 소재의 Tenma로부터 입수 가능함)에 의해 전원을 공급받고 팬-냉각되었다. UV-LED를 기재로부터 대략 2.54 cm의 거리에서 경화 챔버의 석영 창 위에 위치시켰다. UV-LED 경화 챔버는 46.7 리터/분(100 세제곱피트/시)의 흐름 속도로 질소의 흐름을 공급받았으며, 그 결과 경화 챔버에서 대략 150 ppm의 산소 농도가 얻어졌다. 모든 경우에서의 산소 농도가 경화 챔버에서 석영 창 아래에서, 코팅으로부터 대략 6.4 mm (¼") 떨어져 코팅된 폭의 중앙에 위치된 센서를 사용하여 측정되었다.

[0133] UV-LED에 의해 중합된 후에, 152 cm/분(5 ft/분)의 웨브 속도로 2분 동안 66°C(150°F)에서 동작하는 건조 오븐으로 코팅을 이송함으로써 경화된 코팅 내의 용매가 제거되었다. 그 다음에, 건조된 코팅은 전체 전력으로 동작되는 H-전구로 구성된 Fusion System Model I300P(미국 메릴랜드주 게이더스버그 소재의 Fusion UV Systems로부터 입수 가능함)를 사용하여 후경화되었다. UV 퓨전 챔버에 질소 유동을 공급하여, 챔버 내에서 대략 50ppm의 산소 농도를 생성하였다.

[0134] Compaq 6910p 랩톱 및 LabView 소프트웨어(미국 텍사스주 오스틴 소재의 National Instruments)에 의해 제어되는 DAQCard-6062E PCMCIA 다기능 I/O 카드(미국 텍사스주 오스틴 소재의 National Instruments)를 사용하여 제어 전압을 전원 공급 장치의 입력 펈에 인가함으로써 전원 공급 장치가 제어되었다. 0.5 볼트의 단계로 0 내지 10V의 범위에 있는 제어 전압에 의해 샘플이 생성되었고, 이를 전압은 0 내지 12 암페어의 램프에서의 출력 암페어에 대응한다. 퍼센트 투과율(%T), 탁도(%H), 및 투명도(%C)가 BYK-Gardner Haze-gard plus에서 측정되었고, 도 5를 참조하여 앞서 기술된 적합화 곡선과 함께, 도 6a 및 도 6b에서 선량에 대해 그래프로 나타내어져 있다.

[0135] 탁도 경사 샘플의 발생:

[0136] 상기 교정 곡선에 사용된 것과 동일한 코팅 용액이 주사기 펌프를 사용하여 5 cc/분의 속도로 20.3 cm(8 인치) 폭의 슬롯-타입 코팅 다이에 공급되었다 슬롯 코팅 다이는 152 cm/분(5 ft/분)으로 움직이는 PET 기재 상에 20.3 cm 폭의 코팅을 균일하게 분포시켰다.

[0137] 교정 곡선과 동일한 기술로 샘플이 처리되었다. 웨브가 램프 경화 영역을 통과할 때 시간 제어 전압 램프 (temporal control voltage ramp)를 램프 전원 공급 장치(lamp power supply)에 인가함으로써 샘플이 생성되었다. 전압 램프 프로파일이 도 6c에 도시되어 있다. 대응하는 %H 및 %T 대 위치가 도 6d에 도시되어 있다. 이 그래프는, %T가 샘플의 길이 전체에 걸쳐 일정한 채로 있는 동안, 탁도가 위치에 따라 선형적으로 약 10%H에서 약 95%H까지 변하는 것을 보여주고 있다.

[0138] 투과율 경사 샘플의 발생:

[0139] 상기 교정 곡선에 사용된 것과 동일한 코팅 용액이 주사기 펌프를 사용하여 5 cc/분의 속도로 20.3 cm(8 인치) 폭의 슬롯-타입 코팅 다이에 공급되었다 슬롯 코팅 다이는 152 cm/분(5 ft/분)으로 움직이는 PET 기재 상에 20.3 cm 폭의 코팅을 균일하게 분포시켰다.

[0140] 이어서, 교정 곡선과 동일한 기술을 사용하여 샘플이 처리되었다. 웨브가 램프 경화 영역을 통과할 때 시간 제어 전압 램프를 램프 전원 공급 장치에 인가함으로써 샘플이 생성되었다. 전압 램프 프로파일이 도 6e에 도시되어 있다. 대응하는 %H 및 %T 대 위치가 도 6f에 도시되어 있다. 이 그래프는, %H가 샘플의 길이 전체에 걸쳐 본질적으로 일정한 채로 있는 동안, 투과율이 약 60%T에서 약 80%T까지 변한다는 것을 보여주고 있다.

[0141] 실시예 2: 탁도 및 투과율의 교차-웨브 경사

[0142] 코팅 용액 "A"가 주사기 펌프를 사용하여 2.5 cc/분의 속도로 10.15 cm(4 인치) 폭의 슬롯-타입 코팅 다이에 공급되었다 슬롯 코팅 다이는 152 cm/분(5 ft/분)으로 움직이는 PET 기재 상에 10.15 cm 폭의 코팅을 균일하게 분포시켰다.

[0143] 이어서, 코팅된 기재를 UV 방사를 통과시킬 수 있는 석영 창을 포함하는 UV-LED 경화 챔버를 통과시킴으로써 코팅이 중합되었다. UV-LED 뱅크는 352개의 UV-LED, 16 다운-웨브 x 22 크로스-웨브(대략 20.3 cm x 20.3 cm 면적을 커버함)의 직사각형 어레이를 포함하였다. UV-LED를 2개의 수냉식 히트 싱크(heat sink) 상에 배치하였다. LED(미국 노스캐롤라이나주 더럼 소재의 Cree, Inc.로부터 입수가능함)가 395 nm의 공칭 파장에서 동작하였고, 45 볼트에서 13 암페어로 동작되었다. UV-LED 어레이는 TENMA 72-6910(42V/10A) 전원 공급 장치(미국 오하이오주 스프링보로 소재의 Tenma로부터 입수가능함)에 의해 전원을 공급받고 팬-냉각되었다. UV-LED를 기재로부터 대략 2.54 cm의 거리에서 경화 챔버의 석영 창 위에 위치시켰다. UV-LED 경화 챔버에 46.7 L/min (100 세제곱피트/h)의 유량으로 질소 유동을 공급함으로써 경화 챔버에서 대략 150 ppm의 산소 농도를 생성하였다. 석영 상의 크롬(chrome-on-quartz) 마스크가 LED 램프와 코팅 사이에 배치되었다. 이 마스크는 10.15 cm 코팅 폭에 걸쳐 100%T 내지 0%T의 범위에 있는 투과율의 선형 경사였다.

[0144] UV-LED에 의해 중합된 후에, 152 cm/분(5 ft/분)의 웨브 속도로 2분 동안 66°C(150°F)에서 동작하는 건조 오븐으로 코팅을 이송함으로써 경화된 코팅 내의 용매가 제거되었다. 그 다음에, 건조된 코팅은 전체 전력으로 동작되는 H-전구로 구성된 Fusion System Model I300P(미국 메릴랜드주 게이더스버그 소재의 Fusion UV Systems로부터 입수가능함)를 사용하여 후경화되었다. UV 퓨전 챔버에 질소 유동을 공급하여, 챔버 내에서 대략 50ppm의 산소 농도를 생성하였다.

[0145] 얻어진 샘플이 한 에지를 따라서는 높은 탁도와 낮은 투과율을 가졌고, 반대쪽 에지를 따라서는 낮은 탁도와 높은 투과율을 가졌다.

[0146] 실시예 3: 결합된 다운-웨브 및 두께(Z-축) 굴절률 경사

[0147] 코팅 용액 "B"가 주사기 펌프를 사용하여 2.5 cc/분의 속도로 10.15 cm(4 인치) 폭의 슬롯-타입 코팅 다이에 공급되었다 슬롯 코팅 다이는 152 cm/분(5 ft/분)으로 움직이는 PET 기재 상에 10.15 cm 폭의 코팅을 균일하게 분포시켰다.

[0148] 이어서, 코팅된 기재를 UV 방사를 통과시킬 수 있는 석영 창을 포함하는 UV-LED 경화 챔버를 통과시킴으로써 코팅이 중합되었다. UV-LED 뱅크는 352개의 UV-LED, 16 다운-웨브 x 22 크로스-웨브(대략 20.3 cm x 20.3 cm 면적을 커버함)의 직사각형 어레이를 포함하였다. UV-LED를 2개의 수냉식 히트 싱크(heat sink) 상에

배치하였다. LED(미국 노스캐롤라이나주 더럼 소재의 Cree, Inc.로부터 입수가능함)가 395 nm의 공칭 파장에서 동작하였고, 45 볼트에서 13 암페어로 동작되었다. UV-LED 어레이는 TENMA 72-6910(42V/10A) 전원 공급 장치(미국 오하이오주 스프링보로 소재의 Tenma로부터 입수가능함)에 의해 전원을 공급받고 팬-냉각되었다. UV-LED를 기재로부터 대략 2.54 cm의 거리에서 경화 챔버의 석영 창 위에 위치시켰다. UV-LED 경화 챔버는 46.7 리터/분(100 세제곱피트/시)의 흐름 속도로 질소의 흐름을 공급받았다. 0.7 리터/분(1.5 cfh)의 공기 스트림이 이 질소 스트림 내로 송풍되어, 램프에서 대략 1000 ppm의 산소 농도가 얻어졌다. 예를 들어, 발명이 명칭이 "경사 저굴절률 물품 및 방법(Gradient Low Index Article and Method)"(미국 출원 제61/254673호; 대리인 사건 번호 65716US002)인 동시에 계류 중인 미국 특허 출원에 기술된 바와 같이, 경화 챔버에서의 높은 산소 농도로 인해, 코팅의 표면에서의 경화가 억제되었다. 코팅이 추가로 건조되고 경화된 후에, 실시예 1에서 다른 곳에서 기술된 기술에 따라, 이 억제로 인해 코팅의 두께 전체에 걸쳐 굴절률의 경사가 얻어졌다. 그 결과, 아주 낮은 다공성(및 대응하는 높은 굴절률)을 갖는 "스킨" 코팅("skin" coating)이 산소 억제에 가장 가까운 표면 상에 나타났다.

[0149] 이와 동시에, Compaq 6910p 랩톱 및 LabView 소프트웨어(미국 텍사스주 오스틴 소재의 National Instruments)에 의해 제어되는 DAQCard-6062E PCMCIA 다기능 I/O 카드(미국 텍사스주 오스틴 소재의 National Instruments)를 사용하여 제어 전압을 전원 공급 장치의 입력 펀에 인가함으로써, 다른 곳에서 기술하는 바와 같이, 전원 공급 장치가 시간적으로 제어되었다. 웨브가 램프를 통과할 때 시간 제어 전압 램프를 램프 전원 공급 장치에 인가함으로써 샘플이 생성되었다. 도 7a는 실시예 3에서 사용되는 전압 램프 프로파일을 나타낸 것이다.

[0150] 각각의 샘플의 굴절률이 2개의 배향에서 측정되었다: 첫번째는 코팅측이 격자에 인접해 있고, 두번째는 PET 기재가 프리즘에 인접해 있음(이에 대해서는 다른 곳에서 기술함). 대응하는 굴절률 대 위치가 도 7b에 도시되어 있다. 제1 곡선(410)은 층의 표면에 있는 저굴절률층의 굴절률을 나타낸 것이다. 곡선(410)은 굴절률이 1.38에서 1.48까지 변한다는 것을 보여주고 있다. 제2 곡선(420)은 기재와 저굴절률 코팅 사이의 경계면에 인접해 있는 영역에서의 저굴절률층의 굴절률을 보여주고 있다. 각각의 위치에서, 제2 곡선(420)으로 나타낸 코팅의 내부와 제1 곡선(410)으로 나타낸 코팅의 상부 사이에 굴절률의 차이가 있다. 각각의 위치에서의 이 차이는 코팅의 'Z' 경사를 정의한다.

[0151] 제2 곡선(420)은 코팅의 내부에서의 굴절률이 1.22에서 1.48까지 변한다는 것을 보여주고 있다. 위치에 따른 이러한 굴절률의 변동은 코팅의 'X' 경사를 정의한다. 제3 곡선(430)은 샘플 전체에 걸쳐 PET 기재의 굴절률이 일정하다는 것을 보여주고 있다.

실시예 4: 직하형 백라이트(direct-lit backlight)에 대한 전구 은폐 경사

[0153] 이 실시예는 액정 디스플레이에서 사용되는 것 등의 직하형 백라이트에서 전구 은폐를 향상시키도록 특수 설계되어 있는 탁도 경사를 갖게 제조된 필름을 기술하고 있다. 탁도 경사 필름은 전구의 피치로 배치되어 있는 고탁도 영역 및 저탁도 영역의 스트라이프를 갖는 것을 특징으로 한다. 고탁도 스트라이프가 전구 상에 정렬되어 있을 때, 이를 스트라이프는 전구로부터 나오는 입사광의 밝은 점을 균일하게 할 수 있다. 탁도의 패턴은 LED 램프 하에서 포토마스크를 사용하여 GEL 제조방법에 의해 제조된 다공성 층을 광학적으로 패턴화함으로써 생성되었고, GEL 제조방법을 사용하여 패턴화된 모풀로지를 나타내고 있다.

코팅 용액 "C"의 준비

[0155] N-(3-트라이에톡시실일프로필)메톡시에톡시에틸 카바메이트(PEG2 실란)가 먼저 준비되었다. 자기 교반 막대를 갖춘 250 mL의 바닥이 둥근 플라스크가 다이에틸렌 글리콜 메틸 에테르(150g) 및 메틸 에틸 케톤(65g)으로 채워졌다. 물을 제거하기 위해 회전 증발을 통해 용매의 대부분이 제거되었다. 3-(트라이에톡시실일)프로필아이소시아네이트(308.5g)가 플라스크에 채워졌다. 다이로린산 다이부틸틴(~3 mg)이 첨가되고, 이 혼합물이 교반되었다. 이 반응이 적당한 발열로 계속되었다. 이 반응이 대략 16시간 동안 실시되었으며, 이 때 적외선 분광은 아이소시아네이트가 남아 있지 않다는 것을 보여주었다. 회전 증발(90C)을 통해 나머지 용매가 제거되었다. 얻어진 PEG2 실란은 무색의 투명한 액체였다.

[0156] 응축기 및 온도계를 갖춘 2 리터 삼구 플라스크에서, 288 g의 Nalco 2327(물에 분산되어 있는 40 중량%의 20 nm 실리카)(미국 일리노이주 네이퍼빌 소재의 Nalco로부터 입수가능함), 및 300 g의 1-메톡시-프로판올이 빠르게 교반하면서 혼합되었다. 그 후에, 8.35 g의 트라이메톡시(2,4,4 트라이메틸펜틸) 실란(미국 펜실베니아주 모리스빌 소재의 Gelest로부터 입수가능함) 및 13.12 g의 PEG2 실란(앞서 기술함)이 첨가되었고, 이어서 이 혼합물이 30분 동안 교반되었다. 500 g의 부가의 1-메톡시-프로판올이 이어서 첨가되었다. 혼합물이 85 °C로 약 6 시

간 동안 가열되었다. 생성된 용액을 실온까지 냉각되게 하였다. 물/1-메톡시-프로판올의 용매의 대부분이 60 °C의 수조에서 회전 증발기를 사용하여 제거되었고, 그 결과 42.87 중량% 아이소옥틸/PEG2 개질된 20 nm 실리카 용액이 얻어졌다. 처리를 위한 대규모 배치(batch)를 얻기 위해 이 제조방법이 몇번 반복되었다.

[0157] 균질 코팅 용액이 얻어질 때까지 고속으로 교반하면서 다음과 같은 것들을 서로 혼합함으로써 코팅 용액 C가 준비되었다: 292.5 g의 42.87% 아이소옥틸/PEG2 개질된 20 nm 실리카 용액, 153.6 g의 SR444(미국 펜실베니아주 엑스턴 소재의 Sartomer로부터 입수가능함), 400 g의 아이소프로필 알코올, 30 g의 1-메톡시-프로판올, 및 8.5 g의 Irgacure 184(미국 뉴욕주 태리타운 소재의 Ciba Specialties Chemical).

[0158] 코팅 용액 "C"가 주사기 펌프를 사용하여 5.0 cc/분의 속도로 20.3 cm(8 인치) 폭의 슬롯-타입 코팅 다이에 공급되었다 슬롯 코팅 다이는 152 cm/분(5 ft/분)으로 움직이는 기판 상에 20.3 cm 폭의 코팅을 균일하게 분포하였다.

[0159] 다음에, UV 방사선의 통과를 허용하도록 석영 창을 포함한 UV-LED 경화 챔버를 통해 코팅된 기재를 통과시킴으로써 코팅을 중합시켰다. UV-LED 뱅크는 352개의 UV-LED, 16 다운-웨브 x 22 크로스-웨브(대략 20.3 cm x 20.3 cm 면적을 커버함)의 직사각형 어레이를 포함하였다. UV-LED를 2개의 수냉식 히트 싱크(heat sink) 상에 배치하였다. LED(미국 노스캐롤라이나주 더럼 소재의 Cree, Inc.로부터 입수가능함)가 395 nm의 공칭 파장에서 동작하였고, 45 볼트에서 13 암페어로 동작되었다. UV-LED 어레이는 TENMA 72-6910(42V/10A) 전원 공급 장치(미국 오하이오주 스프링보로 소재의 Tenma로부터 입수가능함)에 의해 전원을 공급받고 팬-냉각되었다. UV-LED를 기재로부터 대략 2.54 cm의 거리에서 경화 챔버의 석영 창 위에 위치시켰다. UV-LED 경화 챔버에 46.7 L/min (100 세제곱피트/h)의 유량으로 질소 유동을 공급함으로써 경화 챔버에서 대략 150 ppm의 산소 농도를 생성하였다. 포토마스크가 UV-LED 아래에서 UV-LED 램프와 (20.3 cm x 20.3) 석영 플레이트 사이에 정렬되었다. 포토마스크는 코팅된 웨브로부터의 광의 일부분을 차단하기 위해 선형 교차-웨브 패턴으로 배열되어 있는 알루미늄 테이프 사다리꼴로 덮여 있는 PET 기재였다.

[0160] UV-LED에 의해 중합된 후에, 152 cm/분(5 ft/분)의 웨브 속도로 2분 동안 66°C(150°F)에서 동작하는 건조 오븐으로 코팅을 이송함으로써 경화된 코팅 내의 용매가 제거되었다. 다음에, 건조된 코팅을 H-밸브로 구성된 퓨전(Fusion) 시스템 모델 I300P(미국 메릴랜드주 게이더스버그 소재의 퓨전 UV 시스템즈로부터 입수가능함)를 사용하여 후경화시켰다. UV 퓨전 챔버에 질소 유동을 공급하여, 챔버 내에서 대략 50ppm의 산소 농도를 생성하였다. %T 및 %C의 사인파 변동이 얻어졌고, 여기서 %T 및 %C는 제1 영역에서의 76 %T 및 72 %C에서 제2 인접 영역에서의 58 %T 및 0.6 %C까지의 범위에 있었다.

실시예 5: 패턴화된 재귀 반사성 필름

[0162] 이 실시예는 재귀반사성인 영역 및 재귀반사성이 아닌 영역을 포함하는 패턴화된 재귀반사체를 기술하고 있다. 이들 영역의 위치가 코너 큐브 재귀반사체 후방에 있는 물질의 굴절률에 의해 제어되었다. 굴절률의 패턴은 GEL 제조방법에 의해 제조된 다공성 층을 광학적으로 패턴화함으로써 생성되었고, GEL 제조방법을 사용하여 패턴화된 모폴로지를 나타내고 있다.

코팅 용액 "D"의 준비

[0164] 응축기 및 온도계를 갖춘 2 리터 삼구 플라스크에서, 960 g의 IPA-ST-UP 오가노실리카 긴 입자(아이소프로필 알코올에 분산되어 있는 5.6 중량%의 긴 실리카, 미국 텍사스주 휴스턴 소재의 Nissan Chemical Inc.로부터 입수 가능함), 19.2 g의 탈이온수, 및 350 g의 1-메톡시-2-프로판올이 빠르게 교반하면서 혼합되었다. 긴 입자는 약 9 nm 내지 약 15 nm 범위의 직경 및 약 40 nm 내지 약 100 nm 범위의 길이를 가졌다. 입자가 15.2 중량% IPA에 분산되었고, 22.8 그램의 Silquest A-174 실란(미국 코네티컷주 월턴 소재의 GE Advanced Materials로부터 입수가능함)이 플라스크에 첨가되었다. 얻어진 혼합물이 30분 동안 교반되었다.

[0165] 혼합물을 81°C에서 16시간 동안 유지하였다. 그 다음에, 용액이 실온으로 냉각될 수 있었으며, 용액 중의 약 950 그램의 용매가 40 °C 수조 하에서 회전 증발기를 사용하여 제거되었으며, 그 결과 1-메톡시-2-프로판올에 분산된 44.56 중량% A-174-개질된 긴 실리카를 갖는 투명한 A-174-개질된 긴 실리카 용액이 얻어졌다. 처리를 위한 대규모 배치를 얻기 위해 이 제조방법이 몇번 반복되었다.

[0166] 균질 코팅 용액이 얻어질 때까지 고속으로 교반하면서 다음과 같은 것들을 서로 혼합함으로써 코팅 용액 "D"가 준비되었다: 336.8 g의 A-174 개질된 UP 실리카, 150 g의 SR444(미국 펜실베니아주 엑스턴 소재의 Sartomer로부터 입수가능함), 263 g의 아이소프로필 알코올, 7.5 g의 Irgacure 184, 및 0.375 g의 Irgacure 819(둘 다 미

국 뉴욕주 태리타운 소재의 Ciba Specialties Chemical로부터 입수 가능함).

큐브-코너 재귀반사체의 큐브-코너 측은 코팅 용액 "D"로 핸드 코팅(hand coated)되었고, 폴리프로필렌 이형 라이너가 코팅 상에 위치되었다. 직사각형 격자 패턴을 갖는 석영 마스크 상에 패턴화된 니켈이 폴리프로필렌 이형 라이너의 상부에 위치되었다. 샘플이 이어서 공기 중에 있는 Fusion H 전구를 갖춘 벨트 피드 경화 챔버(belt fed cure chamber)(RPC industries)에서 경화되었다. 샘플이 이어서 챔버로부터 제거되었고, 마스크 및 이형 라이너가 제거되었으며, 샘플이 건조시키기 위해 약 5분 동안 120F 오븐에 두었다. 남아 있는 아크릴레이트를 완전히 경화시키기 위해, 샘플이 이어서 (질소 분위기에 있는) 경화 챔버를 다시 통과하였다. 샘플이 TiO₂ 로드된 전사 접착제로 핸드 라미네이트(hand laminated)되었다. 샘플은 직사각형 격자 패턴이 재귀 반사에서 보인다는 것을 보여주었고, 저굴절률 코팅은 재귀반사체의 광학적 활동을 유지시켜 주었다.


기술된 실시 형태는 (예를 들어, 굴절률, 탁도, 투과율, 및 투명도의 광학적 특성을 제어하기 위해) 광학 필름이 사용될 수 있는 곳이라면 어디서나 사용될 수 있다. 일반적으로, 기술된 실시 형태는 광 관리 필름 또는 광 관리 필름 적층물; 중공 및 중실 백라이트를 비롯한 백라이트; TV, 노트북 컴퓨터, 컴퓨터 모니터 등의 디스플레이를 비롯한 얇은 광 투과성 구조물이 사용되는 곳이라면 어디서나 적용될 수 있고, 또한 광고판, 정보 디스플레이 또는 조명을 위해서도 사용될 수 있다. 본 개시 내용은 또한 광학 디스플레이를 포함하는 랩톱 컴퓨터 및 핸드헬드 장치[PDA(Personal Data Assistant), 개인 게임 장치, 휴대폰, 개인 미디어 플레이어, 핸드헬드 컴퓨터, 기타 등등]를 비롯한 전자 장치에 적용가능하다. 본 개시 내용의 텍스처화된 필름을 사용하는 백라이트가 많은 다른 영역에서 응용될 수 있다. 예를 들어, 백라이트 LCD 시스템, 조명 기구, 작업 등, 광원, 간판 및 구매 시점 디스플레이가 기술된 실시 형태를 사용하여 제조될 수 있다.

달리 언급하지 않는 한, 본 명세서 및 특허청구범위에 사용되는 특징부 크기, 양 및 물리적 특성을 표현하는 모든 숫자는 "약"이라는 용어에 의해 수식되는 것으로 이해되어야 한다. 그에 따라, 달리 언급하지 않는 한, 이 상의 명세서 및 첨부된 특허청구범위에 기술되는 숫자 파라미터는 본 명세서에 개시된 발명 내용을 이용하는 당업자가 달성하고자 하는 원하는 특성에 따라 다를 수 있는 근사치이다.


본 명세서에 인용된 모든 참고 문헌 및 공보는 그들이 본 발명과 직접적으로 모순될 수 있는 경우를 제외하고는, 명백히 전체적으로 본 개시 내용에 참고로 포함된다. 특정의 실시 형태들이 본 명세서에 예시되고 기술되어 있지만, 당업자라면 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 다양한 대안 및/또는 등가의 구현이 도시되고 기술된 특정의 실시 형태를 대신할 수 있다는 것을 잘 알 것이다. 본 출원은 본 명세서에 기술된 특정 실시 형태의 임의의 적응 또는 변형을 포함하도록 의도된다. 따라서, 본 발명은 오직 특허청구범위 및 그의 등가물에 의해서만 한정되는 것으로 의도된다.

도면


도면1a




도면1b




도면1c




도면1d




도면1e




도면1f




도면1g




도면1h




도면1i




도면2




도면3




도면4




도면5




도면6a




도면6b




도면6c




도면6d




도면6e




도면6f




도면7a



도면7b



도면8



도면9

