

14 marca 1927 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

B 29 d 19/00

Nr 5113.

Kl. 39 b 10.

Szmul Cukier
(Warszawa, Polska).

Masa imitująca kość.

Zgłoszono 22 stycznia 1924 r.
Udzielono 5 czerwca 1926 r.

Masa imitująca kość służy do wyrobu guzików, rączek do parasolek, cygarniczek, kostek do gry i koralii. Wspomniana masa różni się od celuloиду tem, że nie jest palną i od galalitu, że jest trwalszą i tańszą. Składa się z surowców krajowych i może być wyrobiona we wszystkich kolorach. Masa składa się zasadniczo z cementu, wapna, magnezji, sera (kazeiny), krochmalu i gumy arabskiej. Co się zaś tyczy zestawienia jakościowego, skład jej zależy od przedmiotu mającego być wyrabianym. W celu otrzymania odpowiedniej wytrzymałości dodaje się azbest, w celu zaś otrzymania połysku—talk. Pożądane zabarwienie otrzymuje się zapomocą dodania odpowiedniej farby.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Masa imitująca kość do wyrobu guzików, znamienna tem, że w stosunku do wagi składa się z 30 % cementu, 25 % wapna, 25 % sera (kazeiny), 5 % magnezji, 5 % krochmalu, 5 % talku, 5 % azbestu, i pewnej ilości odpowiedniego barwnika.

2. Masa imitująca kość według zastrz. 1, do wyrobu cygarniczek i podobnych przedmiotów, znamienna tem, że składa się w stosunku do wagi 25 % cementu, 20 % wapna, 30 % sera (kazeiny), 6 % magnezji, 8 % gumy arabskiej, 8 % talku, 3 % azbestu, i pewnej ilości odpowiedniego barwnika.

Szmul Cukier.