

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成19年12月27日(2007.12.27)

【公開番号】特開2002-155328(P2002-155328A)

【公開日】平成14年5月31日(2002.5.31)

【出願番号】特願2000-354414(P2000-354414)

【国際特許分類】

C 22 C 21/00 (2006.01)

C 22 C 21/02 (2006.01)

F 16 C 33/12 (2006.01)

【F I】

C 22 C 21/00 B

C 22 C 21/02

F 16 C 33/12 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月14日(2007.11.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 10 質量 %以上45 質量 %以下のS iと、

0.05 質量 %以上10 質量 %以下のC uと、

0.01 質量 %以上0.5 質量 %以下のPと、

A 1及び不可避的不純物のみを含む残部とからなる組成を有することを特徴とする摺動部材用アルミニウム合金。

【請求項2】 0.5 質量 %以上5 質量 %以下のM gを含有することを特徴とする請求項1に記載の摺動部材用アルミニウム合金。

【請求項3】 0.1 質量 %以上2 質量 %以下のF eを含有することを特徴とする請求項1又は2に記載の摺動部材用アルミニウム合金。