

[11] رقم البراءة: ٢٥٩٣

[45] تاريخ المنح: ١٤٢٢/٠٢/٢٠ هـ

الموافق: ٢٠١١/٠٢/٢٣ م

[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[12] براءة الاختراع

[30] بيانات الأسبقية:	[72] اسم المخترع: دافيس، كيث ماري، ويليامز، دافيد نيل، ويليت، كاترين جويس
EP ٠٧١٠٧٢٩٣,٨ ٢٠٠٧/٠٥/٠١ م	[73] مالك البراءة: اكزو نوبيل كوتينجز انترناشونال بي. في عنوانه: فيليبسويج ٧٦، ان ال- ٦٨٢٤ بي ام ارتهيم، هولندا
[51] التصنيف الدولي (IPC ⁸): C09D 05/00 : C08G 77/00	[74] الوكيل: شركة الهدف لخدمات العلامات المحدودة
[56] المراجع:	[21] رقم الطلب: ٠٨٢٩٠٢٦٨
US ٥٩٥٨١١٦ ١٩٩٩/٠٩/٢٨ م	[22] تاريخ الإيداع: ١٤٢٩/٠٤/٢٣ هـ
US ٥٨٠٧٩٥٥ ١٩٩٨/٠٩/١٥ م	الموافق: ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ م
JP ٦٣٠٤٣٩٧٣ ١٩٨٨/٠٢/٢٥ م	
اسم الفاحص: أحمد بن محمد السلامة	

[54] اسم الاختراع: تكوينات طلائية مضادة للأوساخ

متضمنة على سيليكون عضوي به مجموعة كربوكسيل وظيفية

Anti-fouling coating compositions containing a carboxyl-functional organosilicone

[57] الملخص: تركيب طلائي coating composition

مضاد ومحرر للإسداد anti-fouling يتضمن على :

١- بوليمر معالج ٢-curable polymer - بوليمر

organosilicone polymer سليكوني عضوي

تركيب الطلاء المضاد للإسداد (القاذورات) anti-

fouling coating composition comprising

يحوز طاقة سطح منخفضة ، ذا خصائص مطاطية

مناسبة ، وتقلل من ترسيخ الكائنات الحية المسببة

للإسداد وقوة التصاقها ، ويمكن أن تستخدم في

صورة طلاء واضح بدون مظهر ضبابي misty أو لبني

milky .

عدد عناصر الحماية (١٠)

تكوينات طلائية مضادة للأوساخ متضمنة على سيليكون عضوي به مجموعة كربوكسيل وظيفية

ANTI-FOULING COATING COMPOSITIONS CONTAINING
A CARBOXYL-FUNCTIONAL ORGANOSILICONE

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع بتركيب طلاء coating composition محررة للإسدادات و الأوساخ anti-fouling والركيزة (المادة) المغطاة substrate coated بالتركيب السابق الذكر واستخدام التركيب الطلائي coating composition المذكور لتنشيط الإسدادات و الأوساخ في الركيزة (المادة) في البيئة المائية aquatic environment.

٥

التركيبات (المنشآت) المصنعة بواسطة الإنسان على سبيل المثال أجسام القوارب boat hulls والعوامات buoys وأرصفت الحفر drilling platforms ومعدات الإرساء الجاف dry dock equipment وحفارات إنتاج الزيت oil production rigs والأنابيب المغمورة pipes which are immersed في الماء تكون عرضة للإسداد و الأوحال من خلال الكائنات الحية المائية على سبيل المثال الطحالب البنية brown algae والخضراء ، الحيوانات البحرية القشرية وبلح البحر وما شابه . تغلب صناعة هذه التركيبات من المعدن metal ولكن ربما تتضمن أيضاً على مواد تركيبية أخرى مثل الخرسانة concrete . هذه الإسدادات و الأوساخ anti-fouling تعتبر مصدر إزعاج لهياكل القوارب boat hulls لأنها تزيد من مقاومة الاحتكاك أثناء الحركة في الماء وبالتالي تقلل السرعات وتزيد من تكلفة الوقود . وهي تكون مزعجة أيضاً على التركيبات الثابتة على سبيل المثال دعائم أرصفة الحفر legs of drilling platforms وحفارات إنتاج الزيت oil production rigs ، أولاً : بسبب أن مقاومة الطبقات السميكة من الإسدادات و الأوساخ anti-fouling للأمواج waves والتيارات currents يمكن أن تسبب إجهادات خطيرة غير متوقعة وفعلية في التركيب ، وثانياً : بسبب أن الإسدادات و الأوساخ anti-fouling يمكن أن يصعب من

١٠

١٥

في التركيب ، وثانياً : بسبب أن الانسدادات و الأوساخ anti-fouling يمكن أن يصعب من فحص التركيبات الحادث بها خلل و عيوب على سبيل المثال الإجهاد نتيجة للتشقق cracking و الصدأ corrosion.

وهي أيضاً تعتبر مصدر إزعاج في الأنابيب على سبيل المثال مداخل و مخارج ماء التبريد ، بسبب أن المساحة المقطعية العرضية الفعالة تقل بواسطة الانسدادات و الأوساخ anti-fouling ، و النتيجة أن معدلات التدفق تقل .

الطرق الأكثر نجاحاً تثبط الانسدادات و الأوساخ anti-fouling تتضمن استخدام طلاءات محررة للانسدادات و الأوساخ محتوية على ركائز (مواد) سامة للحياة المائية ، على سبيل المثال ، تراهي بيوتيل قصدير كلوريد tributyltin chloride أو اكسيد النحاسوز cuprous oxide . على أية حال ، فإن تلك الطلاءات تختص بأذى متزايد بسبب أن التأثيرات المتلفة لتلك السموم ربما تتضمن عندما تتحرر داخل البيئة المائية. لذلك هناك احتياج للطلاءات الغير متضمنة على الانسدادات و الأوساخ anti-fouling التي لا تحرر تلك المواد السامة بنحو ملحوظ.

من المعروف لعدد من السنوات ، على سبيل المثال ، كما كشف في براءة الاختراع البريطانية رقم GB ١.٣٠٧.٠٠١ والأمريكية رقم US ٣.٧٠٢.٧٧٨ بأن تلك الطلاءات المطاطية (الراتنجية) السليكونية silicone rubber coatings تقاوم الانسداد و الأوساخ anti-fouling الحادثة من خلال الكائنات الحية المائية . يعتقد بأن تلك الطلاءات تمثل السطح الذي لا يمكن أن تلتصق الكائنات الحية عليه ببسر ، و طبقاً لذلك يمكن أن تدعى طلاءات تحرر الانسدادات و الأوساخ fouling-release coatings بدلاً من طلاءات مضادة للانسدادات و الأوساخ anti-fouling coatings . عامة تكون مركبات السليكون Silicone وراتنجات السليكون silicone ذات سمية منخفضة جداً. عيب النظام المحرر للانسدادات و الأوساخ anti-fouling عندما يستعمل في هياكل القوارب boat hulls هو أنه بالرغم من تقليل تراكم الكائنات الحية

البحرية ، فإنه يتطلب سرعات عالية نسبياً للسفن لكي يتم فصل كل أنواع الانسدادات و الأوساخ . لذلك في بعض الحالات ، فقد تبين أنه لأجل التحرر الفعال من الهيكل الذي تم معالجته بهذا البوليمر polymer ، فإنه من الضروري أن يبحر بسرعة لن تقل عن ١٤ عقدة . لهذا السبب ، تكتسب الراتنجات السليكونية النجاح التجاري المحدود وهناك حاجة لتحسين الخصائص المضادة الانسدادات و الأوساخ anti-fouling والمحركة للانسدادات و الأوساخ في تلك الطلاءات صديقة البيئة .

براءة الاختراع الفرنسية رقم ٢٥٣٧٩٨٥ FR تناقش تركيبات ثلاثية مضادة للانسدادات و الأوساخ anti-fouling coating متضمنة على راتنج مثل سيلوكسان عضوي methyl organosiloxane resin ، إيلاستومير سيليكوني silicone elastomer ، ومتعدد رباعي فلوروايثيلين polytetrafluoroethylene و رباط اكريليك acrylic binder ومذيب أو مادة مخففة diluent .

براءة الاختراع الأوربية رقم ٠٩٠٣٣٨٩ EP تناقش تركيب مضاد للانسدادات و الأوساخ anti-fouling متضمن على أكسيد محفز ضوئياً photocatalytic oxide وراتنج سيليكون أو سليكا silicone resin or silica وراتنج الفلور الطارد للماء water-repellent fluoro-resin . يتم الحصول على التحسين الإضافي من خلال توفير تركيب مضاد للانسدادات و الأوساخ anti-fouling المحتوي على بوليمير ألكيل أو ألكوكسي- معالج بالفلور fluorinated alkyl- or alkoxy-containing السائل طبقاً إلى البراءة الدولية رقم ٠٧٤٨٧٠ / ٠٢ . وعلى أية حال ، فإن البوليميرات polymers أو الأوليغوميرات oligomers المحتوية على الألكيل - أو الألكوكسي المعالجة بالفلور fluorinated alkyl- or alkoxy-containing السائل تتضمن عيب أنها لا تكون مناسبة للاستعمال في الطلاءات المشرقة (الرائقة) clearcoats حيث أن تلك الطلاءات المشتملة على تلك الموائع (السوائل) تكون غير مشرقة (رائقة) ولكنها تتضمن مظهر لبنى milky أو ضبابي misty .


الوصف العام للاختراع

يوفر الاختراع الحالي تركيب طلائى coating composition محرر للإنسدادات و الأوساخ anti-fouling ذا طاقة سطح منخفض ، ذا خصائص مطاطية (إيلاستوميرية elastomeric) مناسبة ، يقلل ترسيخ كائنات الإنسداد و الأوساخ وقوة التصاقها ، ويمكن أن يستخدم كطلاء مشرق بدون مظهر لبنى أو ضبابى .

يوفر الاختراع الحالى تركيب طلائى محرر الانسدادات و الأوساخ والذي يتضمن على:


(١) بوليمر polymer قابل للمعالجة وبوليمر سليكون عضوى organosilicone polymer

يتمثل من خلال الصيغة العامة :



١٠ حيث أن :

R¹ : ربما تكون متشابهة أو مختلفة مختارة من الكيل alkyl ، أريل aryl ومجموعات الكنيل alkenyl واختيارياً تستبدل بمجموعة أمين ، مجموعة محتوية على أكسجين ذات الصيغة OR⁵ ، حيث أ R⁵ عبارة عن هيدروجين hydrogen أو ألكيل مكون من ١-٦ ذرة كربون alkyl C₁₋₆ ، ومجموعة وظيفية طبقاً إلى الصيغة (I) .



حيث أن

R⁶ : مختارة من الكيل alkyl ، هيدروكسى الكيل hydroxyalkyl ، كربوكسى الكيل مكون من ١ - ١٢ ذرة كربون hydroxyalkyl C₁₋₁₂، وبولى اوكسى الكيلين polyoxyalkylene مكون من أكثر من ١٠ ذرات كربون 10 carbon atoms؛

R⁷ : مختارة من هيدروجين hydrogen ، الكيل alkyl ، هيدروكسى الكيل hydroxyalkyl ، كربوكسى الكيل مكون من ١ - ٦ ذرات كربون carboxyalkyl C₁₋₆ ، وبولى اوكسى

الكيلين مكون من ١ - ١٠ ذرات كربون polyoxyalkylene C₁₋₁₀ ؛ ربما تكون R⁷ مرتبطة مع R⁸ لتكوين حلقة ؛

R⁸ : عبارة عن مجموعة الكيل مكونة من ١ - ٢٠ ذرة كربون C₁₋₂₀ alky ؛

R⁹ : عبارة عن هيدروجين hydrogen أو مجموعة الكيل مكونة من ١ - ١٠ ذرة كربون C₁₋₁₀ alky ، واختيارياً تستبدل بواسطة مجموعات محتوية على الاوكسجين oxygen أو النيتروجين nitrogen ؛

X : مختارة من الاكسجين oxygen ، السلفور S و NH ؛

بشرط أن مجموعة واحدة على الأقل -R¹ في بوليمر السليكون العضوى organosilicone polymer عبارة عن مجموعة وظيفية functional group طبقاً الى الصيغة ١ سالفة الذكر أو ملح مشتق منها salt derivative thereof ؛

R² : ربما تكون متشابهة أو مختلفة تختار من الكيل alky ، أريل aryl و الكنيل alkenyl ؛

R³ و R⁴ : ربما تكون متشابهة أو مختلفة وتختار من الكيل alky ، أريل aryl ، بولى اوكسى الكيلين polyoxyalkylene مغطى أو غير مغطى ، الكاريل alkaryl ، اراكيلين aralkylene و الكنيل alkenyl ؛

١٥ . أ. عبارة عن عدد صحيح من صفر إلى ٥٠.٠٠٠ ؛ و

ب. عبارة عن عدد صحيح من صفر إلى ١٠٠ ؛ و

و أ + ب يساوي على الأقل ٢٥ .

R² ، R³ و R⁴ بتفضيل تختار بشكل مستقل من ميثيل methyl و فينيل phenyl والأكثر تفضيلاً ميثيل methyl .

٢٠ R⁶ : بتفضيل تكون مجموعة الكيل مكونة من ١ - ١٢ C₁₋₁₂ alky والأكثر تفضيلاً من ٢ - ٥ ذرة كربون 2-5 carbon atoms .

R^7 : بتفضيل تكون هيدروجين hydrogen أو مجموعة الكيل مكونة من ١ - ٤ ذرة كربون C_{1-4}
.alkyl

R^8 : بتفضيل تكون مجموعة الكيل مكونة من ٢ - ١٠ ذرة كربون C_{2-10} alkyl.

R^9 : بتفضيل تكون هيدروجين hydrogen أو مجموعة الكيل مكونة من ١ - ٥ ذرة كربون C_{1-5}
.alkyl

X : بتفضيل تكون ذرة اوكسجين oxygen atoms.


(أ + ب) : بتفضيل تتراوح من ١٠٠ إلى ٣٠٠ .

في مثال ، فإن R^7 عبارة عن هيدروجين hydrogen و R^8 عبارة عن مجموعة الالكيل


المكونة من ١ - ٢٠ C_{1-20} alkyl وبتفضيل من ٢ - ١٠ C_{2-10} alkyl والأكثر تفضيلاً ٢ - ٥

١٠ ذرة كربون C_{2-5} alkyl . الأمثلة للمجموعات الوظيفية عبارة عن ١- بيوتانويك -٤- أميدوبروبيل

. 1-butanoic-4-amidopropyl



و ١- ديكانويك -١٠- أميدو بروبييل 1-decanoic-10-amidopropyl .




١٥ في مثال آخر ، فإن R^7 تتصل مع R^8 لتشكيل حلقة نوع البيروولين pyrroline-type ring .


الأمثلة من المجموعات الوظيفية طبقاً إلى هذا المثال عبارة عن

١- أميدو - ٣- كربوكسى بيروليدون -١- بروبييل

:1-amido-3-carboxypyrrolidone-1-propyl



و ١- أميدو -٣- ميثوكسي بيروليديون -١- بروبييل .



٥ في مثال مقترح ، بوليمر السليكون العضوي organosilicone polymer يكون في صورة مانع (سائل) في كلا من التركيب الطلائى coating composition والطلاء المحصل من خلال معالجة التركيب الطلائى.

داخل اطار الاختراع الحالى ، فإن مادة المانع تحدد بالمطابقة مع ASTM(1996)D4359-90 : طريقة الاختبار القياسية لتحديد ما إذا كانت المادة سائلة أو صلبة .
١٠ طبقاً إلى هذا الاختبار ، فإن المادة تمسك بحاوي مقل ومحكم الاغلاق في ٣٨ درجة مئوية .
ويزال هذا الغطاء ويقطب الحاوى . يلاحظ تدفق المادة من الحاوي لتحديد ما إذا كانت المادة صلبة أو سائلة . المادة التي تتدفق لمجموع ٥٠ مم أو أقل خلال ٣ دقائق تؤخذ في الاعتبار مادة صلبة . و بطريقة أخرى تعتبر سائلة .

بتفضيل ، فإن بوليمر السليكون العضوي organosilicone polymer (المائع fluid) ذا لزوجة بين ٥ و ١٥٠٠ cST (سنتي ستوك) في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية .
١٥

بوليمرات السليكون العضوية organosilicone polymers المناسبة يمكن أن تحضر طبقاً إلى براءة الاختراع الأمريكية رقم ٦.٥٦٥.٨٣٧ .

بتفضيل ، بوليمر السليكون العضوي organosilicone polymer الغير فعال في اتجاه البوليمر polymer المعالج أيضاً يوجد في التركيب الطلائي coating composition و لا يأخذ أي دور في أي تفاعل الارتباط التساهمي cross-linking reaction .

داخل الوصف الحالي ، يجب أن يفهم بأن المصطلح " بوليمر سليكون عضوي organosilicone polymer " كونه يشتمل على بوليميرات polymers بها نسبة عالية من السليكون العضوي organosilicone و أوليجوميرات السليكون العضوي organosilicone oligomers .

١٠ في مثال مقترح ، يملك بوليمر السليكون العضوي organosilicone polymer متوسط وزن للجزيئي في مدى من حوالي ٥٠٠ - ١٥.٠٠٠ . عندما يكون الوزن الجزيئي أعلى من ١٥.٠٠٠ ، فإن الخصائص المحررة للاسناد و الأوساخ للطلاء تسويتها .

١٥ بوليمر السليكون العضوي organosilicone polymer يتواجد بتفضيل في التركيب الطلائي coating composition طبقاً للاختراع بكمية تساوي على الأقل ١٪ من الوزن ، وبتفضيل أكبر على الأقل ٣٪ من الوزن والأكثر تفضيلاً على الأقل ٥٪ من الوزن . بتفضيل فإن التركيب الطلائي coating composition لا يحتوي على أكثر من ٤٠٪ من الوزن ، وبتفضيل أكبر لا يزيد عن ٢٠٪ من الوزن والأكثر تفضيلاً لا يزيد عن ١٠٪ من الوزن بوليمر سليكون عضوي organosilicone polymer . جميع النسب المئوية للوزن تعتمد على الوزن الكلي للتركيب الطلائي . التركيب الطلائي وفقاً للاختراع إضافياً يشتمل على بوليمر polymer معالج . ٢٠

وبتفضيل ، يكون هذا البوليمر عبارة عن بوليمير polymer محتوي على سليوكسان عضوي organosiloxane . وبتفضيل أكبر ، فإن البوليمير polymer المحتوي على السيلوكسان

العضوي organosiloxane يتضمن وحدة مكررة ذات الصيغة العامة [SiR ' R'' - O] حيث أن R' و R'' مختارة استقلالياً من هيدروجين hydrogen ، الكيل alkyl ، اريل aryl ، اراكيل aralkyl ومجموعة الكنيل alkenyl . ويفضل بنحو خاص بأن R' , R'' مختارة استقلالياً من ميثيل methyl وفينيل phenyl . والأكثر تفضيلاً أن يكون كلا منهم عبارة عن ميثيل methyl .
 ٥ أيضاً يمكن استعمال السيلوكسانات العضوية الثنائية المتعدد polydiorganosiloxanes المناظرة للصيغة العامة السابقة .

الأمثلة الأكثر تحديداً من البوليميرات polymers المحتوية على السيلوكسان العضوي organosiloxane المناسب عبارة عن داي - هيدروكسي سيلوكسان بولي داي مثيل وظيفية di-hydroxy-functional polydimethyl siloxanes وبوليميرات سيلوكسان - اكريليك هجينية siloxanes-acrylic hybrid polymers . البوليمير polymers المحتوي على سيلوكسان عضوي organosiloxane الأكثر تفضيلاً عبارة عن بوليمير polymer محتوي على مجموعات سيلوكسان siloxane التي تكون خالية من الكربون (أي تحتوي على أقل من ١٪ من الوزن كربون) في الأساس ، مثلاً بولي داي مثيل سيلوكسان (PDMS) polydimethyl siloxane . البوليميرات polymers المناسبة الأخرى هي تلك المناقشة في براءة الاختراع الدولية رقم ٩٩/٣٣٩٢٧ ، وبخاصة البوليميرات polymers المناقشة في صفحة ١٢ الأسطر ٢٣ - ٣١ ، أي متعدد سيلوكسانات هيدروجين عضوي organohydrogen polysiloxanes viz. أو متعدد ثنائي سيلوكسانات عضوية polydiorganosiloxanes . متعدد السيلوكسان disiloxane على سبيل المثال ربما يتضمن على كوبوليمير copolymer من وحدات سيلوكسان عضوية ثنائية diorganosiloxane مع وحدات سيلوكسان هيدروجين عضوي organohydrogen siloxane و/أو مع وحدات سيلوكسان عضوية ثنائية diorganosiloxane أخرى أو بوليمير متجانس homopolymer به وحدات سيلوكسن هيدروجين عضوي organohydrogen siloxane أو وحدات سيلوكسان عضوية ثنائية diorganosiloxane .

- السيلوكونات المتعددة polysiloxanes التي يمكن أن تترايط تساهمياً من خلال تفاعل إضافة الهيدروسيليل hydrosilylation والتي يمكن أن تستخدم أيضاً كبوليمر co-polymer معالج في التركيب الطلائي coating composition طبقاً إلى الاختراع . تلك السيلوكونات المتعددة polysiloxanes تعتبر معلومة في صورة "هيدريد سليكونات hydride silicones" و
- ٥ نوقشت ، على سبيل المثال في براءة الاختراع الأوربية رقم A2 - ٨٧٤٠٣٢ EP- في صفحة ٣ الأسطر من ٣٧ - ٥٣ ، أي سيلوكونات متعددة عضوية ثنائية polydiorganosiloxanes ذات الصيغة $(SiOR^{''''})_m - SiR^{''''}_3$ ، حيث أن كل $R^{''''}$ بنحو مستقل عبارة عن شق هيدركربوني hydrocarbon أو شق هيدروكربوني hydrocarbon radical معالج بالفلور fluorinated ، على الأقل اثنين من الشقوق $R^{''''}$ radicals لكل جزئيء تمثل هيدروجين hydrogen و m عبارة عن قيمة متوسطة في المدى مما يقرب من ١٠ - ١٥٠٠ . هيدريد السيليكون hydride silicone بتفضيل يكون هيدروجين متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان hydrogen polydimethyl siloxane . المدى المتوسط الرقمي للوزن الجزيئي المفضل لهيدريد السيليكون hydride silicone يكون في المدى مما يقرب من ١٠٠٠ - ٢٨٠٠٠ ، يناظر قيمة m في المدى مما يقرب من ١٣ - ٣٨٠ .
- ١٥ البوليمر polymer المعالج بتفضيل يتواجد في التركيب الطلائي coating composition وفقاً للاختراع بكمية تساوي على الأقل ٣٠٪ من الوزن و بتفضيل أكبر على الأقل ٥٠٪ من الوزن والأكثر تفضيلاً على الأقل ٧٠٪ من الوزن . التركيب الطلائي بتفضيل لا يحتوي على ما يزيد عن ٩٩٪ من الوزن و بتفضيل أكبر لا يحتوي على أكثر من ٩٠٪ من الوزن والأكثر تفضيلاً لا يحتوي على أكثر من ٨٠٪ من الوزن من البوليمر polymer المعالج .
- ٢٠ بتفضيل ، فإن التركيب الطلائي coating composition طبقاً إلى الاختراع أيضاً يتضمن على واحد أو أكثر من مادة الحشو fillers ، الصبغات pigments ، المواد المحفزة catalysts و/ أو المذيبات solvents .

الأمثلة من مواد الحشو المناسبة عبارة عن سلفات الباريوم barium sulphate ، سلفات الكالسيوم calcium sulphate ، كربونات الكالسيوم calcium carbonate ، السليكا silicas ، أو السيليكاتات silicates (على سبيل المثال التالك talc ، الفلسبار feldspar ، والطين الصيني china clay) ، عجينة / رقايات الامونيوم aluminium paste/flakes ، البنتونايت bentonite أو أنواع الطين الأخرى . بعض مواد الحشو ربما تتضمن على تأثير ثيكسوتروبي (المتغيرة الانسيابية) ٥
thixotropic effect على التركيب الطلائي coating composition . ربما تكون نسبة مواد الحشو في المدى من صفر الى ٢٥٪ من الوزن ، معتمداً (مقسوماً) على الوزن الكلي للتركيب الطلائي coating composition .

الأمثلة من الصبغات المناسبة عبارة عن أكسيد الحديد الأسود black iron oxide وثنائي أكسيد التيتانيوم titanium dioxide . وربما تكون نسبة الصبغات في المدى من صفر الى ١٠٪ من الوزن ، معتمداً (مقسوماً) على الوزن الكلي للتركيب الطلائي coating composition . ١٠

المذيبات solvents المناسبة تتضمن هيدروكربونات اروماتية aromatic hydrocarbons ، كحولات alcohols ، كيتونات ketones ، ايسترات esters ومخاليط مما سبق مع بعضها البعض أو هيدروكربون أليفاتي aliphatic hydrocarbon . لكي يتم تقليل استعمال المذيب على الأسباب البيئية ، فانه يكون من المفيد استخدام محلول مركز كلما أمكن حتى يندمج مع تقنيات الطلاء المستعملة . بتفضيل يكون محتوى المواد الصلبة في التركيب الطلائي coating composition على الأقل ٥٠٪ من الوزن وبتفضيل أكبر على الأقل ٧٠٪ من الوزن . وبتفضيل فإن محتوى المواد الصلبة لن يزيد عن ٩٥٪ من الوزن وبتفضيل أكبر لا يزيد عن ٩٠٪ من الوزن والأكثر تفضيلاً لا يزيد عن ٨٠٪ من الوزن . ٢٠

أمثلة المواد الحفازة catalysts المناسبة عبارة عن أملاح حمض الكربوكسيليك carboxylic acid salts لفلزات (معادن) متنوعة various metals ، على سبيل المثال القصدير

tin ، الزنك zinc ، الحديد iron ، الرصاص lead ، الباريوم barium والزركونيوم zirconium .
 الأملاح وبتفضيل عبارة عن الأملاح لأحماض الكربوكسيليك carboxylic acids ذات السلسلة
 الطويلة ، على سبيل المثال ، ثنائي بيوتيل قصدير ثنائي لورات dibutyltin dilaurate ، ثنائي
 بيوتيل قصدير ثنائي أوكتوات dibutyltin dioctate ، ستيرات الحديد iron stearate ، أوكتوات
 القصدير (٢) tin(II)octoate ، وأوكتوات الرصاص lead octoate. تتضمن الأمثلة الإضافية من
 المواد الحفازة catalysts المناسبة على مركبات البزموت العضوية organobismuth ومركبات
 التيتانيوم العضوية organotitanium وفسفونات عضوية organo-phosphates على سبيل المثال
 بيس (٢- إيثيل- هكسيل) فوسفات هيدروجين bis(2-ethyl-hexyl)hydrogen phosphate. تتضمن
 المواد الحفازة الممكنة الأخرى على قابضات chelates على سبيل المثال ثنائي بيوتيل قصدير
 اسيتوأسيتونات dibutyltin acetoacetate .

إضافياً ، ربما تتضمن المادة الحفازة catalysts على حمض عضوي مهلجن dibutyltin
 acetoacetate والذي يبتضمن على الأقل على واحد من الهالوجين halogen المستبدل على ذرة
 الكربون carbon atom التي تكون في الموضع ألفا α -position نسبياً مع مجموعة الحمض acid
 group و/ أو على الأقل هالوجين halogen مستبدل على ذرة الكربون التي تكون في الموضع
 بيتا β -position نسبياً مع مجموعة الحمض acid group أو مشتقات التي تكون قابلة للتحلل
 المائي لتكون هذا الحمض تحت شروط تفاعل التكتيف.

اعتماداً على نوع البوليمر polymer المعالج ، ربما يتطلب التركيب الطلائي coating
 composition رابط تساهمي cross-linker . يكون حضور الرابط ضروري فقط اذا لم يستطيع
 البوليمر polymer المعالج أن يعالج من خلال التكتيف . هذا سوف يعتمد هذا على المجموعات
 الوظيفية الحاضرة في البوليمر polymer سابق الذكر . عامة ، عندما يحتوي البوليمر polymer
 على مجموعات الكوكسي alkoxy groups ، يكون حضور الرابط التساهمي غير ضروري . اذا
 أحتوى البوليمر على مجموعات الكوكسي سيليل alkoxy-silyl ، فإن حضور كمية صغيرة من

مواد تحفيز التكثيف والماء تكون كافية لاتمام العلاج الكامل للطلاء بعد الاستعمال . لهذه التركيبات ، عامة رطوبة الهواء الجوى تكون كافية لحث (دفع) العلاج وكقاعدة لا تكون عملية تسخين التركيب الطلائى coating composition ضرورية بعد الاستعمال.

٥. الرباط التساهمي المتواجد اختياريأ ربما يمثل عامل ربط تساهمي المتضمن على مجموعات سيلان silane وظيفية و/ أو واحد أو أكثر من مجموعات الأوكزيم oxime groups . الأمثلة من عوامل الربط التساهمي نوقشت في براءة الاختراع الدولية رقم WO ٩٩/٣٣٩٢٧ : صفحة ١٩ سطر ٩ ، حتى صفحة ٢١ سطر ١٧ . ويمكن أيضاً استخدام خليط من الروابط التساهمية المختلفة .

١٠. التركيب الطلائى coating composition المحرر للإنسدادات و الأوساخ anti-fouling طبقاً إلى الاختراع الحالى ربما يطبق تجاه الركزية بالتقنيات العادية مثل الطلاء بالفرشاة أو بالاسطوانة او بالرش (الغير هوائى والتقليدى) . لكي يتم تحقيق الالتصاق المناسب للركيزة فمن المفضل استعمال التركيب الطلائى تجاه الركيزة المبطنة (المعالجة ببطانة الدهان) primed . substrate

١٥. الدهان التمهيدى (بطانة الدهان) primer/sealer ربما تمثل بأي نظام طلائى تقليدى للدهان التمهيدى / مانع التسرب conventional primer/sealer coating . النتائج الجيدة وجدت بنحو خاص بالالتصاق ، عند استخدام الدهان التمهيدى الذي يتضمن بوليمر polymer أكريليك به مجموعة سيلوكسى acrylic siloxy وظيفية ، مذيب solvent ، عامل ثيوكوتروبي thixotropic ، مادة حشو واختياريأ ، كاسح رطوبة . هذا الدهان التمهيدى نوقش في براءة الاختراع الدولية رقم WO ٩٩/٣٣٩٢٧ . من الممكن إستعمال التركيب الطلائى coating composition طبقاً إلى ٢٠. الاختراع الحالى على الركيزة المحتوية على طبقة طلاء محررة للإنسدادات و الأوساخ anti-fouling قديمة . قبل إستعمال التركيب الطلائى coating composition طبقاً الى الاختراع الحالى تجاه تلك الطبقة القديمة ، فإن هذه الطبقة القديمة تنظف من خلال الغسيل بماء على

الضغط لازالة أي إنسدادات وأوساخ . الدهان التمهيدي المناقش في براءة الاختراع الدولية رقم WO ٩٩/٣٣٩٢٧ ربما يستطيع ان يستخدم في صورة طلاء وصل tie coat بين طبقة الطلاء القديمة والتركيب الطلائي طبقاً إلى الاختراع الحالي .

بعد معالجة الطلاء ، يمكن أن يغمر مباشرة ويعطى حماية مباشرة لتحرر الانسدادات و الأوساخ ومضاد للانسدادات و الأوساخ anti-fouling . كما حدد من قبل ، فإن الطلاء الناتج يتضمن خصائص جيدة جداً لتحرر الانسدادات و الأوساخ و مضادة للانسدادات و الأوساخ anti-fouling . وهذا يجعل التركيبي الطلائي coating composition طبقاً الى الاختراع الحالي مناسب جداً للاستخدام في صورة طلاء محرر للانسدادات و الأوساخ أو طلاء بدون إنسدادات أو أوساخ وذلك للتطبيقات البحرية . التركيبي الطلائي ربما يستخدم في كل من الإنشاءات (التركيبات) المتحركة dynamic و الثابتة static على سبيل المثال هياكل القوارب boat hulls ، العوامات buoys ، منصات الحفر ، حفارات إنتاج الزيت oil production rigs والأنابيب المغمورة pipes which are immersed في الماء . التركيبي الطلائي يمكن أن يستخدم على ركيزة مستخدمة لهذه الإنشاءات ، على سبيل المثال المعدن metal ، الخرسانة concrete ، الخشب wood وراتنج مقوي بالألياف fibre reinforced resin .

١٥ الوصف التفصيلي

الأمثلة

مثال التحضير (أ) : تصنيع ١-ميثوكسي بيروليدون -٣-أمينو -١-بروبيل متعدد ثنائي ميثيل

سيلوكسان 1-methoxy pyrrolidone-3-amido-1-propyl polydimethyl siloxane .

يضاف مائع من ١-أميدو -٣-كربوكسي بيروليدون -١-بروبيل متعدد ثنائي ميثيل

٢٠ سيلوكسان 1-amido-3-carboxypyrrolidone-1-propyl polydimethyl siloxane fluid إلى ٥٠٠

مل ميثانول methanol و ٠.٢٨ جم حمض بارا-طولوين سلفونيك p-toluene sulphonic acid

. يسخن المخلوط الناتج تحت الارتجاع في ٦٠ درجة مئوية لمدة ٥ ساعات . ينتج عن هذا تكون اثنين من الطبقات . المادة الطافية يتم إزالتها وتركز في الهواء لتترك زيت برتقالي اللون.
مثال التحضير (ب) : تصنيع ١- بيوتانويك -٤- أميدو بروبييل متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان

1-butanoic-4-amidopropyl polydimethyl siloxane

٥ يذاب أنهيدريد سكسينيك succinic anhydride (١ جرام ، ٠.٠١ مول) في رباعي هيدروفوران tetrahydrofuran وإضافة المخلوط بالتقطيط إلى ٤٣.٧ جرام (٠.٠١ مول) من PDMS بها مجموعة أمينو amino-functionalized وظيفية لمدة ٢٠ دقيقة. يسخن المحلول الناتج إلى ٨٠ درجة مئوية تحت الارتجاع لمدة ساعتان . ينتج عن هذا تكوين اثنين من الطبقات . المادة الطافية تزال وتركز في الهواء ليتبقى زيت.

١٠ مثال التحضير (ج) : تصنيع ١ - ديكانويك -١- أميدو بروبييل متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان

1-decanoic-10-amidopropyl polydimethyl siloxane

١٥ يذاب حمض السيباسيك sebacic acid (٢ جرام ، ٠.٠١ مول) في ٦٠ مل من رباعي هيدرو فوران tetrahydrofuran ويضاف المخلوط بالتقطيط إلى ٤٣.٧ جم (٠.٠١ مول) من PDMS بها مجموعة أمينو amino-functionalized وظيفية مع التقليل . يسخن المحلول الناتج إلى تحت الارتجاع reflux لمدة ٥ ساعات . ينتج عن هذا تكوين اثنين من الطبقات . المادة الطافية أزيلت و ركزت في الهواء لتترك زيت.

مثال رقم (١) :

تم تحضير تركيب طائلي coating composition ثلاثي العبوة له التركيبة (الصيغة) :

العبوة رقم (١) (القاعدة) :

٣٣ جرام	ألفا ، أميجا - سيلوكسان متعدد ثنائي ميثيل به مجموعة هيدروكسي وظيفية "اللزوجة الديناميكية = ٣٥ بواز "
	α -hydroxy-functional polydimethyl siloxane (dynamic viscosity 35 poise)

٣ جرام	١- اميدو -٣- ثنائي ميثيل أمينو بروبييل أميدو بيروليديون -١- بروبييل متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان .
٥ جرام	1-amido-3-dimethylaminopropylamidopyrrolidone-1-propyl polydimethyl siloxane
٥ جرام	زيلين xylene

العبوة رقم (٢) (العامل المعالج) :

١.٧ جرام	رباعي ايثيل اورثوسيليكات tetraethyl orthosilicate
٥ جرام	زيلين xylene

العبوة رقم (٣) (محلول حفاز) :

٠.٢٨ جرام	ثنائي بيوتيل قصدير ثنائي لورات dibutyltin dilaurate
٢.٥٤ جرام	٢ ، ٤- بنتان دايون 2,4-pentane dione

مثال رقم (٢) :

يتم تحضير تركيب طلائى coating composition ثلاثى العبوة بواسطة الصوغ :

العبوة رقم (١) (القاعدة) :

٦٥ جرام	ألفا ، أميجا هيدروكسي متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان به مجموعة هيدروكسي وظيفية
٩ جرام	زيلين xylene .
	α, γ , hydroxyl-functional polydimethyl siloxane

العبوة رقم (٢) (عامل المعالجة) :

٣ جرام	رباعي ايثيل اورثوسيليكات tetraethyl orthosilicate
٥ جرام	١- اميدو -٣- كربوكسي بيروليديون -١- بروبييل متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان
٩.٥ جرام	زيلين xylene .
	1-amino-3-carboxypyrrolidone-1-propyl polydimethyl siloxane

العبوة رقم (٣) (المحلول الحفاز) :

ثنائي بيوتيل قصدير ثنائي لورات dibutyltin dilaurate	٠.٥ جرام
٢ ، ٤ - بنتان دايون 2,4-pentane dione	٤.٨ جرام

مثال رقم (٣) :

يتم تحضير تركيب طلائي coating composition ثلاثي العبوة من الصيغة :

العبوة رقم (١) (القاعدة) :

ألفا ، أوميغا متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان به مجموعة هيدروكسي وظيفية α, γ	٣٣ جرام
hydroxyl-functional polydimethyl siloxane	
زيلين xylene	٤.٥ جرام

العبوة رقم (٢) (عامل المعالجة) :

رباعي إيثيل اورثوسيليكات tetraethyl orthosilicate	١.٥ جرام
١-ميثوكسي بيروليدون -٣-أميدو -١-بروبيل متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان	٢.٥ جرام
1-methoxypyrrolidone-3-amido-1-propyl polydimethyl siloxane	
زيلين xylene	٤.٥ جرام

العبوة رقم (٣) (المحلول الحفاز) :

ثنائي بيوتيل قصدير ثنائي لورات dibutyltin dilaurate	٠.٢٥ جرام
٢ ، ٤ - بنتان دايون 2,4-pentane dione	٢.٤ جرام

مثال رقم (٤) :

يتم تحضير تركيب طلائي coating composition ثلاثي العبوة من الصيغة :

العبوة رقم (١) (القاعدة) :

ألفا ، أوميغا متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان به مجموعة هيدروكسي وظيفية α, γ	٣٣ جرام
hydroxyl-functional polydimethyl siloxane	

٤.٥ جرام	زيلين xylene.
----------	---------------

العبوة رقم (٢) (عامل المعالجة) :

١.٥ جرام	رباعي إيثيل أورثوسيليكات tetraethyl orthosilicate
٢.٥ جرام	١- بيوتونيك -٤- أميدو بروبييل متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان
٤.٥ جرام	زيلين xylene.
	1-butanoic-4-amidopropyl polydimethyl siloxane

العبوة رقم (٣) (المحلل الحفاز) :

٠.٢٥	ثنائي بيوتيل قصدير ثنائي لورات dibutyltin dilaurate
جرام	
٢.٤ جرام	٤.٢- بنتان دايون 2,4-pentane dione

مثال رقم (٥) :

يتم تحضير تركيب ثلاثي ثنائي العبوة من الصيغة :

العبوة رقم (١) (القاعدة) :

٩٢ جرام	m- بوليمر FR355® polymer (بوليمير هجين من سليكون / اكريلك) ، من إنتاج شركة واكر
٥ جرام	١- ميثوكسي بيروليدون -٣- أميدو -١- بروبييل متعدد ثنائي ميثيل سيلوكسان .
	1-methoxypyrrolidone-3-amido-1-propyl polydimethyl siloxane

العبوة رقم (٢) (عامل المعالجة) :

٢.٨ جرام	T914® عامل معالجة / حفاز (من إنتاج شركة واكر Wacker)
----------	--

مثال رقم (٦)

يتم تحضير تركيب ثلاثي ثنائي العبوة من الصيغة :

العبوة رقم (١) :

٥٠ جرام	ألفا ، أوميغا متعدد ثنائي مثيل سيلوكسان به مجموعة هيدروكسي وظيفية α, γ hydroxyl-functional polydimethyl siloxane
٣ جرام	١- اميدو -٣- كريكسي بيروليدين -١- بروبييل متعدد ثنائي مثيل سيلوكسان 1-amido-3-carboxypyrrolidone-1-propyl polydimethyl siloxane
١.٥ جرام	سيلكا طافية في الهواء (ايروسيل®) (علامة تجارية مسجلة). Air floated silica (Aerosil®)
٥ جرام	ثاني أكسيد التيتانيوم (تينا ٤٧٢®) (تينا ٤٧٢®) titanium dioxide (Tiona 472®)
٣ جرام	ميثيل - تريس (مثيل ايثيل كيتوأكزيم) سيلان Methyl-tris(methylethylketoxime)silane

العبوة رقم (٢) (المحلول الحفاز) :

٠.٠٤ جرام	ثنائي بيوتيل قصدير ثنائي لورات dibutyltin dilaurate
٧.٥ جرام	ثالث ميثيل بنزين trimethyl benzene

مثال رقم (٧) :

اختبار تحرر الانسدادات و الأوساخ anti-fouling testing

٥
١٠
تركيبات الأمثلة رقم ٢ ، ٣ ، و ٤ تطبق من خلال الفرشة (سمك الشريحة الجافة تقريباً ٣٠٠ ميكرومتر) إلى ٦٠ سم × ٦٠ سم من ألواح خشب رقائقي بحرية التي تدهن أولاً بواسطة اثنين من الطلاءات من دهان الايبوكسي التمهيدي epoxy primer وطلاء ربط من الاكرليك acrylic . يتم تطبيق ستة عينات من كل تركيب من خلال الفرشة. تطبق الطلاءات القياسية والضوابط الغير سامة كمرجع لكي يتم تقييم الأداء النسبي والوفرة وتنوع إستقرار الانسدادات و الأوساخ anti-fouling على الطلاء طبقاً الى الاختراع .

تغمر ألواح الاختبار من العوامات buoys المصممة لغمر أسطح الاختبار التجريبية والشروط المتمثلة للظروف المختبرة من خلال هياكل القوارب boat hulls والزوارق.

ترفق الألواح باطار الاختبار وتعلق رأسياً بين ٠.٥ إلى ١.٥ متر أسفل سطح الماء في كل مواضع الاختبار . تراقب الألواح بانتظام بالنسبة إلى وجود الانسدادات والأوساخ anti-fouling الحيوية وسلامة الطلاء .

تشمل مواضع الاختبار على نيوتون فريزر ، الملكة المتحدة . Newton Ferrers, UK ، التي توضح الإنسدادات والأوساخ anti-fouling النموذجي من كل طبقات الإنسداد والأوساخ الغالبة ، والبراتونز Brattons ، السويد Sweden ، التي تسيطر على الإنسدادات و الأوساخ الصدفية (حيوان ذو جسم صلب hard-bodied animal) predominance of shell fouling .

يختبر مدى تغطية الانسدادات و الأوساخ anti-fouling في أربع تصنيفات للانسداد و الأوساخ مشتقة أساساً من البيئة fouling categories : الإنسداد الدقيق Microfouling ، الحشائش Weed ، حيوانات ذات أجسام طرية Soft-bodied animal ، و- الحيوانات ذات الأجسام الصلبة Hard-bodied animal ، وينفذ التحليل بصرياً على هؤلاء الأربع أصناف للانسدادات والأوساخ anti-fouling ، حيث أنها توفر معلومات كافية للاختلاف بين اداء الطلاء مع السماح لبعض المقارنات العامة بين مواضع الاختبار .

توضح النتائج في الجدول بأسفل . تشير البيانات في هذا الجدول إلى مدى التغطية الكلية للانسدادات والأوساخ anti-fouling في أسطح الألواح المختبرة ، بالنسب المئوية.

جدول

نيوتن فريزر ، المملكة المتحدة (١٦ أسبوع)	براتونز Brattons ، السويد (٢٢) Sweden (أسبوع)	براتونز Brattons ، السويد (٢٢) Sweden (أسبوع)	
Newton Ferrers,	22 weeks	11 weeks	


UK, 16 weeks			
٣٣.٣٣	١٤.٢٠	٧٥.٨٣	مثال رقم ٢
٣٢.٥٠	٢٣.٢٠	٤٦.٦٧	مثال رقم ٣
٧٥.٦٧	٣٣.٤٠	٨٣.٨٣	مثال رقم ٤
٩٥.٥٠	٣١.٢٠	١٠٠.٠٠٠	الطلاء القياسي المحرر للانسدادات و الأوساخ Standard antifouling coating
٩٩.٦٧	١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	الدهان التمهيدي المضاد للصدأ فقط Only anticorrosive primer

يوضح هذا الجدول أنه بعد أربع شهور من الغمر في يوكيه واترز (الماء البريطاني) immersion in UK waters وخمس شهور من الغمر في سويديش واترز (ماء سويدي) immersion in Swedish waters ، تكون الانسدادات والأوساخ المتراكمة accumulated fouling أقل بنحو كاف عما لركازات الضبط المطلوبة فقط control substrates coated only بواسطة دهان تمهيدي مضاد للصدأ anti-corrosion ، و أقل مما لركازة قياسية . أي إنسدادات أو أوساخ fouling on coatings على طلاءات الأمثلة من رقم ٢ - ٤ ربما تزال بسهولة من خلال الفرق الخفيف ، بينما الانسدادات المتراكمة على ركازات الضبط ربما لا تزال بطريقة مشابهة . بالإضافة ، يجب ذكر أن كل الطلاءات coatings طبقاً إلى الاختراع الحالي تكون رائقة وبدون مظهر ضبابي أو لبنى milky appearance .

عناصر الحماية


- ١ -1 تركيب طلائي محرر (مضاد) للإنسدادات و القاذورات anti-coating composition
٢ fouling يشتمل على بوليمر معالج curable polymer و بوليمر من السليكون العضوى

٣ organosilicone polymer الممثل من خلال الصيغة العامة :



٤
٥ حيث أن :

- ٦ R¹ : ربما تكون متشابهة او مختلفة مختارة من الكيل alkyl ، أريل aryl ومجموعات الكنيل
٧ alkenyl groups واختياريا تستبدل بمجموعة أمين amine ، مجموعة محتوية على
٨ أكسجين oxygen ذات الصيغة OR⁵ ، حيث أن R⁵ عبارة عن هيدروجين hydrogen أو
٩ ألكيل مكون من ١-٦ ذرة كربون alkyl C₁₋₆ ، ومجموعة وظيفية طبقاً الى الصيغة (I) .



١١ حيث أن

- ١٢ R⁶ : مختارة من الكيل alkyl ، هيدروكسى الكيل hydroxyalkyl ، كربوكسى الكيل مكون من ١
١٣ - ١٢ ذرة كربون carboxyalkyl C₁₋₁₂ ، ويولى اوكسى الكيلين مكون من أكثر من ١٠
١٤ ذرات كربون polyoxyalkylene C₁₀؛
١٥ R⁷ : مختارة من هيدروجين hydrogen ، الكيل alkyl ، هيدروكسى الكيل hydroxyalkyl ،
١٦ كربوكسى الكيل مكون من ١ - ٦ ذرات كربون carboxyalkyl C₁₋₆ ، ويولى اوكسى
١٧ الكيلين مكون من ١ - ١٠ ذرات كربون polyoxyalkylene C₁₋₁₀ ؛ ربما تكون R⁷
١٨ مرتبطة مع R⁸ لتكوين حلقة ؛

- ١٩ R⁸ : عبارة عن مجموعة الكيل مكونة من ١ - ٢٠ ذرة كربون C₁₋₂₀ alkyl group؛
- ٢٠ R⁹ : عبارة عن هيدروجين hydrogen أو مجموعة الكيل مكونة من ١ - ١٠ ذرة كربون C₁₋₁₀
- ٢١ alkyl group ، واختيارياً تستبدل بواسطة مجموعات محتوية على الاوكسجين oxygen أو
- ٢٢ النيتروجين nitrogen؛
- ٢٣ X : مختارة من الأوكسجين oxygen ، السلفور S و NH ؛
- ٢٤ بشرط أن مجموعة واحدة على الأقل -R¹ في بوليمر السليكون العضوى organosilicone
- ٢٥ polymer عبارة عن مجموعة وظيفية functional group طبقاً إلى الصيغة ١ سالفة الذكر أو ملح
- ٢٦ مشتق منها salt derivative thereof؛
- ٢٧ R² : ربما تكون متشابهة أو مختلفة تختار من الكيل alkyl ، أريل aryl و الكنيل alkenyl؛
- ٢٨ R³ و R⁴ : ربما تكون متشابهة أو مختلفة وتختار من الكيل alkyl ، أريل aryl ، بولى أوكسى
- ٢٩ الكيلين polyoxyalkylene مغطى أو غير مغطى ، الكاريل alkaryl ، اراكيلين
- ٣٠ aralkylene و الكنيل alkenyl ؛
- ٣١ أ. عبارة عن عدد صحيح من صفر إلى ٥٠٠٠٠٠ ؛ و
- ٣٢ ب. عبارة عن عدد صحيح من صفر إلى ١٠٠ ؛ و
- ٣٣ و أ + ب يساوي على الأقل ٢٥ .
- ١ ٢- تركيب طلائى coating composition طبقاً إلى عنصر الحماية رقم ١ ، حيث أن المثال ،
- ٢ R⁷ عبارة عن هيدروجين hydrogen و R⁸ عبارة عن مجموعة الكيل مكونة من ١ - ٢٠ ذرة
- ٣ كربون C₁₋₂₀ alkyl group.
- ١ ٣- تركيب طلائى coating composition طبقاً إلى عنصر الحماية رقم ١ ، حيث أن R⁷ متصلة
- ٢ مع R⁸ لتكوين حلقة بيروليديون pyrrolidone-type ring.

- ١ ٤- تركيب طلائى coating composition طبقاً إلى أى من عناصر الحماية السابقة حيث أن
- ٢ بوليمر السليكون العضوى organosilicone polymer يكون مائع fluid (سائل) .
- ١ ٥- تركيب طلائى coating composition طبقاً إلى أى من عناصر الحماية السابقة حيث أن
- ٢ متوسط الوزن average-weight للوزن الجزيئى molecular weight لبوليمر السليكون العضوى
- ٣ organosilicone polymer يكون ٥٠٠ - ١٥.٠٠٠ .
- ١ ٦- تركيب طلائى coating composition طبقاً إلى أى من عناصر الحماية السابقة حيث أن
- ٢ البوليمر المعالج curable polymer عبارة عن بوليمر محتوي على سيلوكسان عضوى
- ٣ organosiloxane-containing polymer .
- ١ ٧- تركيب طلائى coating composition طبقاً إلى أى من عناصر الحماية السابقة حيث أن
- ٢ البوليمر المعالج curable polymer يتضمن على وحدة مكررة ذات البنية (الصيغة) العامة
- ٣ $[\text{SiR}'\text{R}''\text{-O}]_n$ - ، حيث أن R' و R'' تختار بنحو مستقل من الهيدروجين hydrogen ، الألكيل
- ٤ alkyl ، الأريل aryl ، الألكيل aralkyl ، و مجموعة فينيل vinyl group .
- ١ ٨- تركيب طلائى coating composition طبقاً إلى عنصر الحماية رقم ٧ ، حيث أن R' و R''
- ٢ تختار بنحو مستقل من المثل methyl أو الفينيل phenyl .

- ١ -٩ استخدام تركيب طلائي coating composition طبقاً إلى أي من عناصر الحماية السابقة
- ٢ بغرض تثبيط و منع إنسداد (الأوساخ و القاذورات) inhibiting fouling في ركيزة (مادة)
- ٣ substrate في البيئة المائية aquatic environment .
- ١ -١٠ الركيزة (المادة) المطلوبة coated substrate المحصلة من خلال إستعمال التركيب الطلائي
- ٢ coating composition طبقاً إلى أي من عناصر الحماية ١-٨ تجاه الركيزة (المادة) و يتبع
- ٣ بواسطة معالجة التركيب الطلائي سابق الذكر .