



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 964940
(51) Kv.lk.6 - Int.cl.6
D 01F 2/00
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 10.12.96
(24) Alkupäivä - Löpdag 19.06.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 10.12.96
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/GB95/01440
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
22.06.94 GB 9412501 P

(71) Hakija - Sökande

1. Courtaulds Fibres (Holdings) Limited, 50 George Street, London W1A 2BB, United Kingdom, (GB)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Gannon, James Martin, 33 Westbury Road, Chapelfields, Coventry cv5 8JE, United Kingdom, (GB)
2. Graveson, Ian, 75 Bettina Close, Nuneaton, Warwickshire CV10 9EX, United Kingdom, (GB)
3. Mortimer, Simon Ashley, 119 Rollason Road, Radford, Coventry CV6 4AQ, United Kingdom, (GB)

(74) Asiamies - Ombud: Papula Rein Lahtela Oy, Fredrikinkatu 61 A, 6.krs, 00100 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Lyocell-kuidun valmistusmenetelmä
Förfarande för framställning av lyocell-fiber

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Lisääntyneen fibrilloitumispyrkimyksen omaavaa lyocell-kuitua voidaan valmistaa kehräämällä liuosta, joka sisältää vähintään 16 p% polymeroitumisas-teeltaan alle 450 olevaa selluloosaa tertiäarisessä amiini-N-oksidi-liuottimessa.

Lyocellfiber med en ökad fibrillations tendens kan framställas genom att spinna en lösning, som innehåller minst 16 vikt-% celluloosa med en polymerisationsgrad under 450 i en tertiäramin-N-oxidlösning.